
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ
EN 1149-1—
2018

Система стандартов безопасности труда
ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТНАЯ
Электростатические свойства

Часть 1

Метод испытания для измерения
удельного поверхностного сопротивления

(EN 1149-1:2006, Protective clothing — Electrostatic properties —
Part 1: Test method for measurement of surface resistivity, IDT)

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2018

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «МОНИТОРИНГ» (ООО МОНИТОРИНГ) на основе официального перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 5, который выполнен ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 27 июня 2018 г. № 53-2018)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Узбекистан	UZ	Узстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 5 сентября 2018 г. № 564-ст межгосударственный стандарт ГОСТ EN 1149-1—2018 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июня 2019 г.

5 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 1149-1:2006 «Одежда защитная. Электростатические свойства. Часть 1. Метод испытания для измерения поверхностного удельного сопротивления» («Protective clothing — Electrostatic properties — Part 1: Test method for measurement of surface resistivity», IDT).

Европейский стандарт разработан техническим комитетом CEN/TC 162 «Защитная одежда, включающая защиту рук и кистей, и спасательные жилеты», секретариатом которого является DIN (Германия).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного европейского стандарта в целях приведения в соответствие с ГОСТ 1.5—2001 (подраздел 3.6) и для увязки с наименованиями, принятыми в существующем комплексе межгосударственных стандартов.

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных европейских стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

7 Некоторые элементы настоящего стандарта могут являться объектами патентных прав

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ, оформление, 2018

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	1
4 Метод испытания	1
5 Требования к протоколу испытаний	4
Приложение А (справочное) Существенные технические отличия между настоящим стандартом и предыдущей версией EN 1149-1:1996	5
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных европейских стандартов межгосударственным стандартам	5

Введение

Настоящий стандарт входит в группу стандартов, устанавливающих требования и методы испытаний электростатических свойств специальной защитной одежды. Стандарты из этой группы используют для разных областей применения и разных материалов для изготовления специальной защитной одежды. Метод испытаний, приведенный в настоящем стандарте, является наиболее подходящим для испытания материалов, для которых рассеивание электростатического заряда основано на поверхностной проводимости. Поверхностное сопротивление, определяемое в соответствии с настоящим стандартом при небольших расстояниях между электродами, может не соответствовать поверхностному сопротивлению комплекта специальной защитной одежды в целом.

Система стандартов безопасности труда

ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТНАЯ

Электростатические свойства

Часть 1

Метод испытания для измерения удельного поверхностного сопротивления

Occupational safety standards system. Special protective clothing. Electrostatic properties.
Part 1. Test method for measurement of surface resistivity

Дата введения — 2019—06—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод испытаний материалов, предназначенных для использования при производстве специальной защитной одежды или защитных перчаток, рассеивающих электростатический заряд с целью предотвращения возникновения искры.

Настоящий стандарт не распространяется на материалы для специальной защитной одежды от поражения электрическим током или материалы диэлектрических перчаток.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты. Для датированных ссылок используют только указанное издание стандарта. Для недатированных ссылок — последнее издание (включая все изменения к нему).

EN 340:2003 Protective clothing — General requirements (Одежда защитная. Общие требования)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 **поверхностное сопротивление** (surface resistance): Сопротивление, в омах, определяемое контактом электродов с установленными характеристиками с поверхностью материала.

3.2 **удельное поверхностное сопротивление** (surface resistivity): Сопротивление, в омах, между противоположными краями квадратного куска материала по поверхности материала.

Примечание — Удельное поверхностное сопротивление не зависит от размеров электродов и рассчитывается как произведение измеренного поверхностного сопротивления на соответствующий коэффициент.

4 Метод испытания

4.1 Общие положения

Образцы материала помещают на изолированное плоское основание и устанавливают на материал систему электродов. При этом на электроды подают напряжение постоянного тока и измеряют электрическое сопротивление материала.

4.2 Испытательная установка

4.2.1 Электроды

Электроды состоят из цилиндрического и кольцевого электродов, расположенных концентрически относительно друг друга. На рисунке 1 приведены электроды из нержавеющей стали. Сопротивление изоляции между внутренним и внешним электродами должно составлять не менее 10^{14} Ом при измерении в соответствии с 4.4.2.

4.2.2 Плоское основание

Плоское основание должно состоять из изолирующего материала с удельным поверхностным сопротивлением не менее 10^{14} Ом (см. 4.4.2) толщиной от 1 до 10 мм и габаритными размерами, превышающими размеры электрода. Данное основание используется в качестве подложки для образца при проведении испытания и должно находиться на заземленной проводящей поверхности, например на металлической пластине.

4.2.3 Омметр

Омметр, имеющий диапазон измерений от 10^5 до 10^{14} Ом;

с точностью измерений: $\pm 5\%$ для значений сопротивления не более 10^{12} Ом и
 $\pm 20\%$ для значений сопротивления свыше 10^{12} Ом.

4.2.4 Средства для чистки

Следует использовать подходящее средство для чистки, например 2-пропанол или этанол.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — 2-пропанол и этанол являются легковоспламеняющимися веществами и могут наносить вред здоровью человека. Следует избегать вдыхания их паров, контакта с кожными покровами, глазами и одеждой.

4.3 Требования к образцам и их кондиционированию

4.3.1 Предварительная подготовка образцов

Перед началом испытаний следует провести предварительную подготовку образцов в соответствии с инструкциями изготовителя, включая требуемое количество циклов чистки, или, если инструкции по чистке отсутствуют, пять циклов чистки в соответствии с EN 340:2003 (пункт 5.4).

Примечание — Предварительная подготовка не проводится для изделий, для которых не предусмотрено чистка (например, изделия для одноразового применения).

4.3.2 Образец для испытаний или предмет защитной специальной одежды

Для испытаний вырезают пять образцов, размер которых составляет не менее габаритных размеров электродов и не превышает габаритных размеров основания. Образцы вырезают из материала или из подходящих мест предмета специальной защитной одежды. Испытуемые образцы не должны иметь швов. При испытаниях следует брать образцы только за края, чтобы избежать их загрязнения.

Образцы материала должны быть отобраны из тех же производственных партий, которые использовались при производстве специальной защитной одежды.

4.3.3 Кондиционирование образцов и условия проведения испытаний

Образцы кондиционируют перед испытаниями в течение не менее 24 ч. Кондиционирование проводят в условиях, соответствующих условиям при испытании:

- температура воздуха: (23 ± 1) °C;
- относительная влажность воздуха: (25 ± 5) %.

Примечание — Поверхностное сопротивление материалов в значительной степени зависит от относительной влажности. Чем ниже относительная влажность, тем выше поверхностное сопротивление.

4.4 Проведение испытаний

4.4.1 Чистка

Перед проведением испытаний следует очистить контактные поверхности электродов и поверхность основания с помощью бумажной салфетки, смоченной в средстве для чистки (см. 4.2.4).

Электроды следует высушить на воздухе.

4.4.2 Измерение сопротивления изоляции основания

Проводят измерение сопротивления плоского основания в соответствии с 4.4.3 (при этом образец не устанавливают). Затем рассчитывают удельное поверхностное сопротивление и проверяют его на соответствие требованиям 4.2.2.

4.4.3 Проведение испытаний


Образец размещают на основании так, чтобы поверхность образца, для которой проводят измерение, находилась сверху. На образец устанавливают систему электродов. Электроды соединяют так, как указано на рисунке 1.

К электродам прикладывают напряжение (100 ± 5) В и через (15 ± 1) с при помощи омметра измеряют сопротивление. Если полученный результат измерения сопротивления менее 10^5 Ом, следует подать меньшее напряжение и указать условия испытания в протоколе.

При необходимости измерения значений сопротивления менее 10^5 Ом измерения силы тока производят с помощью соответствующего амперметра, соединенного последовательно с образцом, с последующим вычислением отношения приложенного напряжения к силе тока.

Измерения повторяют на четырех других образцах, вырезанных из материала или из предмета специальной защитной одежды.

4.4.4 Система электродов



1 — измерительный электрод; 2 — изоляционный диск; 3 — защитная пластина; 4 — разъем подключения коаксиального кабеля; 5 — кольцевой электрод; 6 — изоляционное кольцо; 7 — экранирующее кольцо; 8 — соединитель; 9 — основание; 10 — образец

Рисунок 1 — Система электродов, размеры и электрическая схема электродов

4.5 Расчет и представление результатов

Удельное поверхностное сопротивление ρ , Ом, рассчитывают для каждого из пяти измерений поверхностного сопротивления по формуле

$$\rho = k \cdot R, \quad (1)$$

где ρ — рассчитываемое значение удельного поверхностного сопротивления, Ом;

R — значение измеренного поверхностного сопротивления, Ом;

k — коэффициент, зависящий от геометрических параметров электрода. Для указанного электрода коэффициент равен 19,8.

Примечание 1 — Коэффициент k рассчитывают по формуле

$$k = 2\pi / \log_e(r_2/r_1), \quad (2)$$

где r_1 — радиус внутреннего электрода, мм;

r_2 — радиус внешнего электрода, мм.

Определяют среднее геометрическое по этим пяти значениям удельного поверхностного сопротивления.

Примечание 2 — Указанный метод дает расхождение результатов измерений между разными испытательными лабораториями вплоть до 10 раз. При значениях поверхностного сопротивления менее 10^{10} Ом наблюдается меньшее расхождение результатов измерений.

Примечание 3 — Среднее геометрическое является корнем пятой степени от произведения пяти полученных значений.

5 Требования к протоколу испытаний

Протокол испытаний должен содержать, как минимум, следующую информацию:

- a) обозначение настоящего стандарта;
- b) дату проведения испытаний;
- c) условия при кондиционировании и при испытании;
- d) описание и количество испытываемых образцов;
- e) значения каждого измерения поверхностного сопротивления и рассчитанного значения удельного поверхностного сопротивления, а также средние геометрические значения для каждого образца;
- f) любые примечания или отклонения от положений настоящего стандарта.

**Приложение А
(справочное)**

**Существенные технические отличия между настоящим стандартом
и предыдущей версией EN 1149-1:1996**

Настоящий стандарт содержит следующие существенные технические изменения по отношению к предыдущей версии EN 1149-1:1996:

- а) требования к специальной защитной одежде, обеспечивающей рассеяние электростатического заряда, исключены из области действия настоящего стандарта;
- б) исключен раздел 4 «Требования», включая требования к эксплуатационным свойствам и конструкции;
- с) добавлен раздел 5 «Требования к протоколу испытаний»;
- д) исключено приложение А «Разъяснение».

**Приложение ДА
(справочное)**

**Сведения о соответствии ссылочных европейских стандартов
межгосударственным стандартам**

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного европейского стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта
EN 340:2003	IDT	ГОСТ EN 340—2012 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная. Общие технические требования»
<p>Примечание — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандарта:</p> <p>- IDT — идентичный стандарт.</p>		

Ключевые слова: одежда специальная защитная, электростатический заряд, поверхностное сопротивление, материалы

БЗ 7—2018/67

Редактор *Е.А. Моисеева*
Технический редактор *И.Е. Черепкова*
Корректор *Е.Р. Ароян*
Компьютерная верстка *Ю.В. Половой*

Сдано в набор 06.09.2018. Подписано в печать 24.09.2018. Формат 60 × 84¹/₈. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 1,40. Уч.-изд. л. 1,26.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ИД «Юриспруденция», 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11.
www.jurisizdat.ru y-book@mail.ru

Создано в единичном исполнении ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru