

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.241 - 1

**ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ**

Выпуск 32

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ ПАНЕЛИ ДЛИНОЙ 628 см, шириной 238, 298 см и длиной 718 см, шириной 119, 149 см, армированные канатами ϕ 6 КЛАССА К-7 С НЕПРЕРЫВНОЙ НАВИВКОЙ АРМАТУРЫ.
МЕТОД НАТЯЖЕНИЯ - ЭЛЕКТРОТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.241 - 1

ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ

Выпуск 32

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ ПАНЕЛИ ДЛИНОЙ 628 см, ШИРИНОЙ 238,
298 см и ДЛИНОЙ 718 см, ШИРИНОЙ 119, 149 см, АРМИРОВАННЫЕ КАНАТАМИ ϕ 6 КЛАССА К-7
С НЕПРЕРЫВНОЙ НАВИВКОЙ АРМАТУРЫ.
МЕТОД НАТЯЖЕНИЯ - ЭЛЕКТРОТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.

РАЗРАБОТАНЫ:

ЦНИИЭП учебных зданий

Гл. инженер *А. Ляхович* А. ЛЯХОВИЧ

Нач. отдела *Б. Греков* Б. ГРЕКОВ

Гл. инж. отдела *Э. Шахова* Э. ШАХОВА

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ
В ДЕЙСТВИЕ С 01.12.86 г
ГОСГРАЖДАНСТРОЕМ

ПРИКАЗ N 348 ОТ 28.10.86 г

ОКП 58 4211

Группа К33

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ ПАНЕЛИ ДЛИНОЙ 628 см
ШИРИНОЙ 238 и 298 см, АРМИРОВАННЫЕ КАНАТАМИ Ø6
КЛАССА К-7 С НЕПРЕРЫВНОЙ НАВИВКОЙ АРМАТУРЫ .
МЕТОД НАТЯЖЕНИЯ - ЭЛЕКТРОТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ

Разработано :

ЦНИИЭП учебных зданий
Главный инженер

А.К. Дяхович
А.К. Дяхович

" 24 " МАРТА 1986г

Главный инженер отдела
конструкций

Э.Л. Шахова
Э.Л. Шахова

" 24 " МАРТА 1986г

1986

ИЗВ. № ПОДА. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ. ИВН. №

Настоящие технические условия распространяются на панели перекрытий железобетонные многопустотные (далее панели) серии I.24I-I выпуск 30 ,изготавливаемые из тяжёлого бетона,армированные напрягаемой арматурой и предназначенные для перекрытия помещений с неагрессивной средой для общественных зданий и административно-бытовых зданий промышленных предприятий, возводимых в обычных условиях.

Панели должны изготавливаться под расчётные нагрузки (без учёта собственной массы панели) 4,40;5,90;7,85 и 12,25 кПа.

Конструкция панелей перекрытий, а также арматурных изделий к ним приведена в рабочих чертежах.

Марка панели состоит из буквенно-цифровых групп, разделённых дефисами.

Первая группа содержит обозначение типа панели (ПК - панель с круглыми пустотами) и габаритные размеры (длина и ширина), округлённые до дециметров.

Вторая группа включает цифровые обозначения расчётной нагрузки (без учёта собственной массы панели) в кПа, класс напрягаемой арматуры и вид бетона, выраженный буквенным обозначением (Т-тяжёлый бетон).

Третья группа отражает конструктивные особенности панелей (усиление открытых торцов панелей бетонными вкладышами) и обозначается цифрой "Г".

Пример условного обозначения панели при её заказе:

ПК 63,24 - К7Т

ИЗВ. № ПОДА. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ. ИВН. №

			I.24I-I.32-01			
РАЗРАБ.	КАЛЯКИНА	<i>К</i>	Предварительно напряжённые панели длиной 628 см, шириной 238и 298 см, армированные канатами Ø 6 класса К-7	СТАЛИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
ПРОВ.	ШАХОВА	<i>Ш</i>		Р	2	11
Н.КОНТР.	МАДОЯН	<i>М</i>		ЦНИИЭП		
УТВ.	ПРЕКОВ	<i>П</i>		УЧЕБНЫХ ЗДАНИЙ		

И. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

И.1. Панели должны изготавливаться в соответствии с требованиями ГОСТ 9561-76* и настоящих технических условий по рабочим чертежам серии И.24И-И выпуск 30.

И.2.0 основные параметры и размеры

И.2.1. Основные размеры панелей, проектные показатели расхода бетона и стали, класс бетона по прочности на сжатие, а также справочная масса панелей, определённая исходя из средней плотности бетона на 2500 кг/м³ и коды ОКП, приведены в приложении И.

И.2.2. Панели должны поставляться с нижней (потолочной) поверхностью, подготовленной под окраску.

И.2.3. Панели должны быть прочными, жёсткими, трещиностойкими и выдерживать при испытании нагружением контрольные нагрузки, указанные в рабочих чертежах.

И.2.4. Значения действительных отклонений геометрических параметров панелей от номинальных не должны превышать предельных указанных в табл. И.

Таблица И

мм		
Вид отклонения геометрического параметра	Геометрический параметр	Предельное отклонение
И	2	3
Отклонение от линейного размера	Длина панели	± 6
	Ширина панели	± 5
	Толщина панели	± 5
Отклонение от прямолинейности	Прямолинейность реального профиля боковых граней панелей :	
	на длине 2400	3

И.24И-И.32-01

ЛИСТ

3

Продолжение табл. И

И	2	3
	на длине 6280	8
Отклонение от плоскостности	Плоскостность поверхности панели относительно прилегающей плоскости	8
Отклонение от равенства диагоналей	Разность длин диагоналей	16

И.2.5. В панелях, аттестуемых по высшей категории качества, предельные отклонения по толщине панелей не должны превышать ± 3 мм.

И.2.6. Номинальная толщина защитного слоя бетона до арматуры должна соответствовать рабочим чертежам.

Отклонения действительной толщины защитного слоя бетона от номинальной равной 10 и 20 мм не должны превышать соответственно $+3$ и ± 5 мм.

И.3. Характеристики

И.3.1. Панели должны удовлетворять требованиям ГОСТ 13015.0-83* по заводской готовности ;

по показателям фактической прочности бетона (в возрасте 28 суток ; передаточной и отпусковой) ;

по морозостойкости и водонепроницаемости ;

к качеству материалов, применяемых для приготовления бетона ;

к качеству арматурных изделий и их положению в панели ;

к маркам сталей для арматурных изделий, в том числе для монтажных петель ;

по применению форм для изготовления панелей ;

И.24И-И.32-01

ЛИСТ

4

21776-03 5

ИЗМ. № ПОДА. ПОДПИСЬ И ДАТА

ВЗРМ. ИИИ. №

ИЗМ. № ПОДА. ПОДПИСЬ И ДАТА

ВЗРМ. ИИИ. №

по отклонению фактической массы панели при отпуске потребителю от номинальной массы.

1.3.2.Панели следует изготавливать из тяжёлого бетона, класса по прочности на сжатие В25 - для панелей под нагрузку 4,40;5,90; и В30 - для панелей под нагрузку 12,25 кПа и 7,85 кПа.

1.3.3.Нормируемая отпускная прочность бетона панелей равна 70% от класса бетона по прочности на сжатие в тёплое время и 85% - в холодное время.Периоды года следует принимать в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.0-83*.

1.3.4.Коэффициент вариации прочности бетона по сжатию в партии должен быть не более 9%.

1.3.5.В качестве напрягаемой арматуры панелей применять стальные канаты Ø6 класса К-7 (ГОСТ 13840-68^X) с непрерывной навивкой арматуры.

1.3.6.Предварительное напряжение арматуры осуществлять электротермомеханическим натяжением стержней до бетонирования с передачей усилий на упоры формы.

1.3.7.Температура электронагрева арматуры не должна превышать 350°С.

1.3.8.Значение напряжения в напрягаемой арматуре, контролируемое перед бетонированием, должно быть равно 995 МПа.

1.3.9.Допустимое отклонение значения предварительного напряжения - 45 МПа.

1.3.10.В качестве ненапрягаемой арматуры панелей следует применять арматурную проволоку класса Вр-I (ГОСТ 6727-80*).

1.3.11.Концы напрягаемой арматуры не должны выступать за торцевые поверхности панели более чем на 5мм.

1.3.12.Монтажные петли панелей следует изготавливать из стерж-

невой арматуры класса А-I (ГОСТ 5781-82*) марок ВСтЗсп2 и ВСтЗсп3.

1.3.13.Качество отделки поверхностей и внешний вид должны соответствовать требованиям ГОСТ 13015.0-83* и настоящих технических условий.

1.3.14.Лицевая поверхность панели должна соответствовать категории А2 и быть подготовлена под окраску ; нелицевая,невидимая в условиях эксплуатации, поверхность должна соответствовать категории А7.

1.4. Маркировка

1.4.1.Маркировку панелей производить в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.2-81.Маркировочные надписи наносятся на боковой продольной грани панели.

2.ПРАВИЛА ПРИЁМКИ

2.1.Приёмку панелей следует производить партиями в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.1-81 и настоящих технических условий.

2.2.Приёмку панелей по показателям прочности бетона(классу или марке бетона по прочности на сжатие,передаточной и отпускной прочности),соответствия арматурных изделий рабочим чертежам,прочности сварных соединений, толщины защитного слоя бетона до арматуры,точности геометрических параметров,качества поверхностей,отклонения фактической массы панелей проводят по результатам приёмосдаточных испытаний и контроля.

2.3.Приёмку панелей по показателям их прочности,жёсткости и трещиностойкости,морозостойкости бетона проводят по результатам периодических испытаний.

2.4.В случаях, если при проверке будет установлено, что отпускная прочность бетона панелей не соответствует нормируемой, пос-

ИЗМ. № ПОДА. ПОДПИСЬ И ДАТА ВЗРМ.ИЗМ.№:

1.241-1.32-01

ЛИСТ
5

ИЗМ. № ПОДА. ПОДПИСЬ И ДАТА ВЗРМ.ИЗМ.№:

1.241-1.32-01

ЛИСТ
6

тавка панелей потребителю не должна производиться до достижения бетоном прочности, соответствующей классу или марке бетона по прочности на сжатие.

2.5. При приёмке панелей по показателям точности геометрических параметров, толщине защитного слоя бетона до арматуры, качества поверхностей и массы панелей, контролируемым путём измерений, следует применять выборочный одноступенчатый контроль.

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ИСПЫТАНИЙ

3.1. Прочность бетона на сжатие следует определять в соответствии с требованиями ГОСТ 10180-76^{*} или ГОСТ 17624-78.

3.2. Контроль и оценку фактической прочности бетона (в проектном возрасте, передаточную и отпускную) следует производить по ГОСТ 18105.0-80 и ГОСТ 18105.1-80.

3.3. Методы контрольных испытаний и оценки качества панелей перекрытий по показателям прочности, жёсткости и трещиностойкости должны соответствовать ГОСТ 8829-85.

3.4. Контроль плотности объёмной массы панелей должен осуществляться по ГОСТ 12730.1-78.

3.5. Величину натяжения стержней следует контролировать прибором ИПН-7 ТУ 25-06-949-72.

3.6. Морозостойкость бетона следует определять по ГОСТ 10060-76.

3.7. Методы испытаний сварных арматурных изделий должны соответствовать ГОСТ 10922-75.

3.8. Размеры, непрямолинейность и неплоскостность панелей, положение вырезов и монтажных петель, размеры и расположение арматуры, толщину защитного слоя бетона до арматуры, качество бетонных

1.241-1.32-01

Лист

7

поверхностей и внешний вид следует проверять методами, установленными ГОСТ 13015-75.^{**}

4. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

4.1. Хранение и транспортирование панелей производить в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.4-84. При хранении высота штабеля панелей не должна превышать 3м.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель гарантирует в течение двух лет после изготовления панелей соответствие требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем правил хранения, транспортирования и монтажа, установленных техническими условиями.

1.241-1.32-01

Лист

8

21776-03 7

Приложение I
Обязательное

Марка панели	Код ОКП	Основные размеры, мм			Класс бетона	Проектный расход материала		Справочная масса панели, т
		Длина	Толщина	Ширина		Бетон м ³	Сталь кг	
П 63.24-4,5К7Т		6280	220	2380	В25	1,79	43,11	4,47
П 63.24-4,5К7Т-I	1,82					43,11	4,54	
П 63.24-6К7Т	1,79					47,45	4,47	
П 63.24-6К7Т-I	1,82					47,45	4,54	
П 63.24-8К7Т	1,79				58,65	4,47		
П 63.24-8К7Т-I	1,82				58,65	4,54		
П 63.24-12,5К7Т	1,79				75,45	4,47		
П 63.24-12,5К7Т-I	1,82				75,45	4,54		
П 63.30-4,5К7Т				2980	В25	2,23	55,70	5,59
П 63.30-4,5К7Т-I	2,27					55,70	5,68	
П 63.30-6К7Т	2,23					60,05	5,59	
П 63.30-6К7Т-I	2,27					60,05	5,68	
П 63.30-8К7Т	2,23					75,00	5,59	
П 63.30-8К7Т-I	2,27				75,00	5,68		
П 63.30-12,5К7Т	2,23				97,79	5,59		
П 63.30-12,5К7Т-I	2,27				97,79	5,68		

I.24I-I.32-0I

Лист

9

Приложение 2
Справочное

П Е Р Е Ч Е Н Ь

стандартов и нормативных документов, на которые даны ссылки в настоящих технических условиях.

Нормативно-технический или нормативный документ:	Наименование документа
--	------------------------

ГОСТ 5781-82 [*]	Сталь горячекатанная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия.
ГОСТ 6727-80 [*]	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций. Технические условия.
ГОСТ 8829-85	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Методы испытаний нагружением и оценка прочности, жесткости и трещиностойкости.
ГОСТ 10060-76	Бетоны. Методы определения морозостойкости.
ГОСТ 10180-78 [*]	Бетоны. Методы определения прочности на сжатие и растяжение.
ГОСТ 10922-75	Арматурные изделия и закладные детали сварные для железобетонных конструкций. Технические требования и методы испытаний.
ГОСТ 12730.1-78	Бетоны. Метод определения плотности.
ГОСТ 13015-75 ^{ИЗ}	Изделия железобетонные и бетонные. Общие технические требования.

I.24I-I.32-0I

Лист

10

21776-03 8

Продолжение

Нормативно-технический или нормативный документ:	Наименование документа:
ГОСТ 13015.0-83 [*]	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Общие технические требования.
ГОСТ 13015.1-81	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Правила приёмки.
ГОСТ 13015.2-81	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Правила маркировки.
ГОСТ 13015.4-84	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Правила транспортирования и хранения.
ГОСТ 17624-78	Бетон. Ультразвуковой метод определения прочности.
ГОСТ 18105.0-80	Бетон. Правила контроля прочности. Основные положения.
ГОСТ 18105.1-80	Бетон. Правила контроля прочности на сжатие для сборных конструкций.
ТУ 25-06-949-72	Прибор ИРН-7
ГОСТ 13840-68 [*]	Канаты стальные арматурные Ix7.
ГОСТ 9561-76 [*]	Панели железобетонные многопустотные для перекрытий зданий и сооружений. Технические условия.

I.24I-I.32-0I

Лист

11

Имв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Лист

ОКП 58 4211

Группа ЖЗЗ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЁННЫЕ ПАНЕЛИ ДЛИНОЙ 718 СМ
ШИРИНОЙ 119 И 149 СМ, АРМИРОВАННЫЕ КАНАТАМИ Ø6
КЛАССА К-7 С НЕПРЕРЫВНОЙ НАВИВКОЙ АРМАТУРЫ .
МЕТОД НАТЯЖЕНИЯ-ЭЛЕКТРОТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ

Разработано :

ЦНИИЭП учебных зданий
Главный инженер

А.К.Ляхович
А.К.Ляхович
" 24 " МАРТА 1986г

Главный инженер отдела
конструкций

Э.Л.Шахова
Э.Л.Шахова
" 24 " МАРТА 1986г

1986

Настоящие технические условия распространяются на панели
перекрытий железобетонные многпустотные (далее панели) серии
I.24I-I выпуск 31 ,изготавливаемые из тяжелого бетона,армированные
напрягаемой арматурой и предназначенные для перекрытия помещений с
неагрессивной средой для общественных зданий и административно-быто-
вых зданий промышленных предприятий,возводимых в обычных условиях.

Панели должны изготавливаться под расчётные нагрузки (без
учёта собственной массы панели) 4,40;5,90;7,85 и 12,25 кПа.

Конструкция панелей перекрытий, а также арматурных изделий
к ним приведена в рабочих чертежах.

Марка панели состоит из буквенно-цифровых групп,разделённых
дефисами.

Первая группа содержит обозначение типа панели (П - панель
с круглыми пустотами) и габаритные размеры (длина и ширина), округ-
лённые до дециметров.

Вторая группа включает цифровые обозначения расчётной наг-
рузки (без учёта собственной массы панели) в кПа, класс напрягаемой
арматуры и вид бетона, выраженный буквенным обозначением (Т-тяжёлый
бетон).

Третья группа отражает конструктивные особенности панелей
(усиление открытых торцов панелей бетонными вкладышами) и обознача-
ется цифрой "I".

Пример условного обозначения панели при её заказе:

П 72.12-8к7Т

I.24I-I.32-02

ИВБ.№ ПОДА. ПОДАТЬСЯ И ДАТА ВЗАМ.ИВБ.№

РАЗРАБ.	КАЛЯПКИНА	<i>Кал</i>
ПРОВ.	ШАХОВА	<i>Шах</i>
И.КОНТР	МАДОЯН	<i>Мад</i>
УТВ.	ГРЕКОВ	<i>Грек</i>

Предварительно напряжён-
ные панели длиной 718 см,
шириной 119и 149 см,арми-
рованные канатами Ø 6
класса К-7

СТАЦИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	2	11
ЦНИИЭП УЧЕБНЫХ ЗАДАНИЙ		

21776-03 10

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Панели должны изготавливаться в соответствии с требованиями ГОСТ 9561-76* и настоящих технических условий по рабочим чертежам серии 1.24I-I выпуск 31.

1.2.0 основные параметры и размеры

1.2.1. Основные размеры панелей, проектные показатели расхода бетона и стали, класс бетона по прочности на сжатие, а также справочная масса панелей, определённая исходя из средней плотности бетона 2500 кг/м³ и коды ОКП, приведены в приложении I.

1.2.2. Панели должны поставляться с нижней (потолочной) поверхностью, подготовленной под окраску.

1.2.3. Панели должны быть прочными, жёсткими, трещиностойкими и выдерживать при испытании нагружением контрольные нагрузки, указанные в рабочих чертежах.

1.2.4. Значения действительных отклонений геометрических параметров панелей от номинальных не должны превышать предельных указанных в табл. I.

Таблица I
мм

Вид отклонения геометрического параметра	Геометрический параметр	Предельное отклонение
1	2	3
Отклонение от линейного размера	Длина панели	± 6
	Ширина панели	± 5
	Толщина панели	± 5
Отклонение от прямолинейности	Прямолинейность реального профиля боковых граней панели : на длине 2000	3

1.24I-I.32-02

ЛМСТ

3

Продолжение табл. I

1	2	3
	на длине 7180	8
Отклонение от плоскостности	Плоскостность поверхности панели относительно прилегающей плоскости	8
Отклонение от равенства диагоналей	Разность длин диагоналей	16

1.2.5. В панелях, аттестуемых по высшей категории качества, предельные отклонения по толщине панелей не должны превышать ±3 мм.

1.2.6. Номинальная толщина защитного слоя бетона до арматуры должна соответствовать рабочим чертежам.

Отклонения действительной толщины защитного слоя бетона от номинальной равной 10 и 20 мм не должны превышать соответственно +3 и ± 5 мм.

1.3. Характеристики

1.3.1. Панели должны удовлетворять требованиям ГОСТ 13015.0-83* по заводской готовности ;

по показателям фактической прочности бетона (в возрасте 28 суток ; передаточной и отпускной) ;

по морозостойкости и водонепроницаемости ;

к качеству материалов, применяемых для приготовления бетона ;

к качеству арматурных изделий и их положению в панели ;

к маркам сталей для арматурных изделий, в том числе для монтажных петель ;

по применению форм для изготовления панелей ;

1.24I-I.32-02

ЛМСТ

4

ИВ. № ПОДА. Подпись и дата ВЗРМ. ИВ. №

ИВ. № ПОДА. Подпись и дата ВЗРМ. ИВ. №

по отклонению фактической массы панели при отпуске потребителю от номинальной массы.

1.3.2. Панели следует изготавливать из тяжёлого бетона, класса по прочности на сжатие В25 – для панелей под нагрузку 4,40; 5,90; 7,45 кПа и В30 – для панелей под нагрузку 12,25 кПа.

1.3.3. Нормируемая отпускная прочность бетона панелей равна 70% от класса бетона по прочности на сжатие в тёплое время и 85% – в холодное время. Периоды года следует принимать в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.0-83*.

1.3.4. Коэффициент вариации прочности бетона по сжатию в партии должен быть не более 9%.

1.3.5. В качестве напрягаемой арматуры панелей применять стальные канаты Ø6 класса К-7 (ГОСТ 13840-68^X) с непрерывной навивкой арматуры.

1.3.6. Предварительное напряжение арматуры осуществлять электротермомеханическим натяжением стержней до бетонирования с передачей усилий на упоры формы.

1.3.7. Температура электронагрева арматуры не должна превышать 350°С.

1.3.8. Значение напряжения в напрягаемой арматуре, контролируемое перед бетонированием, должно быть равно 995 МПа.

1.3.9. Допустимое отклонение значения предварительного напряжения – 45 МПа.

1.3.10. В качестве ненапрягаемой арматуры панелей следует применять арматурную проволоку класса Вр-I (ГОСТ 6727-80*).

1.3.11. Концы напрягаемой арматуры не должны выступать за торцевые поверхности панели более чем на 5мм.

1.3.12. Монтажные петли панелей следует изготавливать из стерж-

невой арматуры класса А-I (ГОСТ 5781-82*) марок ВСтЗсп2 и ВСтЗпс2.

1.3.13. Качество отделки поверхностей и внешний вид должны соответствовать требованиям ГОСТ 13015.0-83* и настоящих технических условий.

1.3.14. Лицевая поверхность панели должна соответствовать категории А2 и быть подготовлена под окраску; нелицевая, невидимая в условиях эксплуатации, поверхность должна соответствовать категории А7.

1.4. Маркировка

1.4.1. Маркировку панелей производить в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.2-81. Маркировочные надписи наносятся на боковой продольной грани панели.

2. ПРАВИЛА ПРИЁМКИ

2.1. Приёмку панелей следует производить партиями в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.1-81 и настоящих технических условий.

2.2. Приёмку панелей по показателям прочности бетона (классу или марке бетона по прочности на сжатие, передаточной и отпускной прочности), соответствия арматурных изделий рабочим чертежам, прочности сварных соединений, толщины защитного слоя бетона до арматуры, точности геометрических параметров, качества поверхностей, отклонения фактической массы панелей проводят по результатам приёмочных испытаний и контроля.

2.3. Приёмку панелей по показателям их прочности, жёсткости и трещиностойкости, морозостойкости бетона проводят по результатам периодических испытаний.

2.4. В случаях, если при проверке будет установлено, что отпускная прочность бетона панелей не соответствует нормируемой, пос-

1.241-1.32-02

ЛИСТ

5

1.241-1.32-02

ЛИСТ

6

тавка панелей потребителю не должна производиться до достижения бетоном прочности, соответствующей классу или марке бетона по прочности на сжатие.

2.5. При приёмке панелей по показателям точности геометрических параметров, толщине защитного слоя бетона до арматуры, качества поверхностей и массы панелей, контролируемым путём измерений, следует применять выборочный одноступенчатый контроль.

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ИСПЫТАНИЙ

3.1. Прочность бетона на сжатие следует определять в соответствии с требованиями ГОСТ 10180-78* или ГОСТ 17624-78.

3.2. Контроль и оценку фактической прочности бетона (в проектном возрасте, передаточную и отпускную) следует производить по ГОСТ 18105.0-80 и ГОСТ 18105.1-80.

3.3. Методы контрольных испытаний и оценки качества панелей перекрытий по показателям прочности, жёсткости и трещиностойкости должны соответствовать ГОСТ 8829-85.

3.4. Контроль плотности объёмной массы панелей должен осуществляться по ГОСТ 12730.1-78.

3.5. Величину натяжения стержней следует контролировать прибором ИПН-7 ТУ 25-06-949-72.

3.6. Морозостойкость бетона следует определять по ГОСТ 10060-76.

3.7. Методы испытаний сварных арматурных изделий должны соответствовать ГОСТ 10922-75.

3.8. Размеры, непрямолинейность и неплоскостность панелей, положение вырезов и монтажных петель, размеры и расположение арматуры, толщину защитного слоя бетона до арматуры, качество бетонных

I.24I-I.32-02

Лист

7

поверхностей и внешний вид следует проверять методами, установленными ГОСТ 13015-75.**

4. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

4.1. Хранение и транспортирование панелей производить в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.4-84. При хранении высота штабеля панелей не должна превышать 3м.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель гарантирует в течение двух лет после изготовления панелей соответствие требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем правил хранения, транспортирования и монтажа, установленных техническими условиями.

I.24I-I.32-02

Лист

8

21776-03 13

Приложение I
Обязательное

Марка панели	Код ОКП	Основные размеры, мм			Класс бе- тона	Проектный расход материала		Спра- вочная масса
		Дли- на	Тол- щина	Ширина		Бетон, м ³	Сталь, кг	
П 72.12-4,5К7Т		7180	220	II90	B25	I,01	31,85	2530
П 72.12-4,5К7Т-I	I,03						2580	
П 72.12-6К7Т	I,01					34,33	2530	
П 72.12-6К7Т-I	I,03						2580	
П 72.12-8К7Т	I,01					41,30	2530	
П 72.12-8К7Т-I	I,03						2580	
П 72.12-12,5К7Т	B30			I,01		2530		
П 72.12-12,5К7Т-I				I,03	55,18	2580		
П 72.15-4,5К7Т	B25			II490	I,34	38,87	3350	
П 72.15-4,5К7Т-I					I,36		3400	
П 72.15-6К7Т					I,34	41,36	3350	
П 72.15-6К7Т-I					I,36		3400	
П 72.15-8К7Т					I,34	48,79	3350	
П 72.15-8К7Т-I					I,36		3400	
П 72.15-12,5К7Т					B30	I,34		3350
П 72.15-12,5К7Т-I						I,36	65,69	3400

I.24I-I.32-02

Лист
9Изм. № подл. Подпись и дата
Взам. инв. №

Приложение 2
Справочное

П Е Р Е Ч Е Н Ь

стандартов и нормативных документов, на которые даны
ссылки в настоящих технических условиях.

Нормативно-технический : Наименование документа
или нормативный документ :

ГОСТ 5781-82 ^x	Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия.
ГОСТ 6727-80 ^x	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций. Технические условия.
ГОСТ 8829-85	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Методы испытаний нагружением и оценка прочности, жёсткости и трещиностойкости.
ГОСТ 10060-76	Бетоны. Методы определения морозостойкости.
ГОСТ 10180-78 ^x	Бетоны. Методы определения прочности на сжатие и растяжение.
ГОСТ 10922-75	Арматурные изделия и закладные детали сварные для железобетонных конструкций. Технические требования и методы испытаний.
ГОСТ 12730-I-78	Бетоны. Метод определения плотности.
ГОСТ 13015-75 ^{xx}	Изделия железобетонные и бетонные. Общие технические требования

I.24I-I.32-02

Лист
10Изм. № подл. Подпись и дата
Взам. инв. №

21776-03 14

Продолжение

Нормативно-технический или нормативный документ:	Наименование документа
ГОСТ 13015.0-83 [*]	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Общие технические требования.
ГОСТ 13015.1-81	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Правила приёмки.
ГОСТ 13015.2-81	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Правила маркировки.
ГОСТ 13015.4-84	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Правила транспортирования и хранения.
ГОСТ 17624-78	Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности.
ГОСТ 18105.0-80	Бетоны. Правила контроля прочности. Основные положения.
ГОСТ 18105.1-80	Бетоны. Правила контроля прочности на сжатие для сборных конструкций.
ТУ 25-06-949-72	Прибор ИШН-7
ГОСТ 13840-68 [*]	Канаты стальные арматурные Ix7.
ГОСТ 9561-76 [*]	Панели железобетонные многопустотные для перекрытий зданий и сооружений. Технические условия.

I.241-I.32-02

Лист

41

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Лист

21776-03 (15)

02.05.1286r WBA