

Изменение № 1 ГОСТ 8735—88 Песок для строительных работ. Методы испытаний

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 22.06.89 № 109

Дата введения 01.01.90

На обложке и первой странице под обозначением стандарта дополнить обозначением: **СТ СЭВ 6317—88.**

Пункты 3.2, 4.2, 5.1.2, 5.2.2, 6.2, 7.2, 8.1.2, 8.2.2, 9.1.2, 10.1.2, 13.2. Заменить ссылку: ГОСТ 24104—80 на ГОСТ 24104—88.

(Продолжение см. с. 140)

(Продолжение изменения к ГОСТ 8735—88)

Пункт 3.4 дополнить абзацем (после седьмого): «При определении зернового состава мокрым способом навеску материала помещают в сосуд и разливают водой. Через 24 ч содержимое сосуда тщательно перемешивают до полного размокания глинистой пленки на зерна или комков глины, сливают (порционно) на верхнее сито стандартного набора и просеивают, промывая материал на ситах до тех пор, пока промывочная вода не станет прозрачной. Частные остатки на каждом сите высушивают до постоянной массы и охлаждают до комнатной температуры, затем определяют их массу взвешиванием».

(ИУС № 11 1989 г.)