

МИНИСТЕРСТВО ГЕОЛОГИИ СССР
ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ (ВИМС)



Научный совет по аналитическим
методам

Ядерно-физические методы

Инструкция № 84-ЯФ

ЖЕЛЕЗО

МОСКВА
1969

Выписка из приказа ГГК СССР № 229 от 18 мая 1964 года.

7. Министерству геологии и охраны недр Казахской ССР, главным управлениям и управлениям геологии и охраны недр при Советах Министров союзных республик, научно-исследовательским институтам, организациям и учреждениям Госгеолкома СССР:

а) обязать лаборатории при выполнении количественных анализов геологических проб применять методы, рекомендованные ГОСТами, а также Научным советом, по мере утверждения последних ВИАМСом.

При отсутствии ГОСТов и методов, утвержденных ВИАМСом, разрешить временно применение методик, утвержденных в порядке, предусмотренном приказом от 1 ноября 1954 г. № 998;

в) выделить лиц, ответственных за выполнение лабораториями установленных настоящим приказом требований к применению наиболее прогрессивных методов анализа.

Приложение № 3, § 8. Размножение инструкций на местах во избежание возможных искажений разрешается только фотографическим или электрографическим путем.

МИНИСТЕРСТВО ГЕОЛОГИИ С С С Р

Научный Совет по аналитическим методам при ВИМСе

**Ядерно-физические методы
Инструкция № 84-ЯФ**

**ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ РЕНТГЕНРАДИОМЕТРИЧЕСКИЙ
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗА В КВАРЦИТОВЫХ
РУДАХ И ПРОДУКТАХ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ**

**Всесоюзный научно-исследовательский институт минерального сырья
(ВИМС)**

МОСКВА, 1969 г.

В соответствии с приказом Госгеолкома СССР № 229 от 18 мая 1964 г. инструкция № 84 -ЯФ рассмотрена и рекомендована Научным Советом по аналитическим методам к применению для анализа рядовых проб - III категория / Протокол № 14 от 26 декабря 1968 г. /

Председатель НСАМ

В.Г. Сочеванов

Председатель секции ядерно -
физических методов НСАМ

А.Л. Якубович

Ученый секретарь

Р.С. Фридман

Инструкция № 84-ЯФ рассмотрена в соответствии с приказом Государственного геологического комитета СССР № 229 от 18 мая 1964 г. Научным Советом по аналитическим методам /протокол № 14 от 26 декабря 1968 г./ и утверждена ВИМСом с введением в действие с 1 мая 1969 г.

ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ РЕНТГЕНРАДИОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗА В КВАРЦИТОВЫХ РУДАХ И ПРОДУКТАХ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ^{х)}

Сущность метода

Содержание железа общего в рудах и продуктах их переработки определяют рентгенорадиометрическим /р.р./ методом, в основе которого лежит зависимость интенсивности характеристического излучения определяемого элемента от его концентрации²⁻⁴.

Характеристическое излучение железа / $Fe K_{\alpha} = 6,4$ кэв / возбуждается по способу двухступенчатого возбуждения с использованием источника тулий - $^{170}Tm / 0,05-0,5$ г экв. Ra / и промежуточной мишени из кадмия / $Cd K_{\alpha} = 23$ кэв / . Характеристическое излучение железа регистрируют пропорциональным счетчиком.

Рентгенорадиометрическое определение железа выполняют по методике измерений в насыщенных слоях при величине поверхностной плотности пробы $> 0,5$ г/см². Содержание железа

х) Внесена в НСАМ физико - технической лабораторией ВИМСа, 1968 г.

определяют относительным методом-сравнением интенсивности излучения от исследуемой пробы с интенсивностью излучения от эталонной пробы с известным содержанием железа.

Результат р.р. анализа / C_p / соответствует истинному содержанию железа в пробе, если наполнители анализируемой и эталонной проб имеют близкий вещественный состав. При различном вещественном составе исследуемой и эталонной проб содержание железа, найденное р.р. методом, отличается от истинного содержания железа в пробе. Чтобы учесть различие в составе исследуемой и эталонной проб, параллельно с рентгенорадиометрическим определением железа определяют железо по интенсивности обратно рассеянного бета-излучения при облучении пробы бета-источником стронций - 90 / БИС-1/. При различном составе наполнителей исследуемой и эталонной проб значения C_p и C_β не совпадают. Так как характер зависимости результатов анализа от состава наполнителя по р.р. и β -каналам противоположен, то истинное содержание железа в пробе находится где-то в интервале между значениями C_p и C_β .

Установлено, что при небольших расхождениях между C_p и C_β / в пределах до 3-5% Fe / при анализе руд и продуктов их переработки истинное содержание близко к средне-арифметическому: $C = \frac{1}{2} / C_p + C_\beta /$.

Если расхождения между C_p и C_β больше 5% Fe, то это указывает на значительное различие в составах наполнителей исследуемой и эталонной проб, и для точного определения содержания железа требуются другие способы учета вещественного состава ³.

Определять содержание железа вышеописанным способом можно в том случае, если исследуемые пробы не содержат в значительных количествах элементов с близкими к железу атомными номерами / $22 < Z < 30$ /. При наличии в пробах таких элементов как хром, марганец, кобальт, никель, медь, цинк возможны завышения результатов анализа.

Таблица I

Количество железа, эквивалентное 1% мешающего элемента

Мешающий элемент 1%	C ₂	Mn	Co	Ni	Cu	Zn
Эквивалентное содержание Fe, %	0,4	0,7	1,1	0,8	0,5	0,3

Данный метод рекомендуется для определения общего железа при содержании его $> 5\%$ в пробах, характеризующихся небольшими вариациями вещественного состава.

Метод был опробован при анализе кварцитовых руд и продуктов их переработки. Результаты р.р. определения железа при содержании его от 5% и выше укладываются в допустимые расхождения /табл.2 /.

Допустимые расхождения I Таблица 2

Содержание же- леза, абс % Fe ₂ O ₃	абс.% Fe	Допустимые расхож- дения, отн. %
60-69,99	42-48,99	2,0
50-59,99	35-41,99	2,3
40-49,99	28-34,99	2,6
30-39,99	21-27,99	3,0
20-29,99	14-20,99	3,9
10-19,99	7,0-18,99	5,3
5- 9,99	3,5- 6,99	10

Рабочие эталоны

Если содержание железа в партии исследуемых проб изменяется в интервале $\pm 5\% \text{Fe}$, то готовят две эталонные пробы с содержаниями железа, близкими к наименьшему и наибольшему содержанию железа в исследуемых пробах. Если содержание железа колеблется в более широких интервалах, то для каждого интервала в 10% готовят свою пару эталонных проб. Для приготовления эталонной пробы из числа проб данного продукта, по которым имеются результаты химического анализа, выбирают 10-15 проб с содержаниями железа, близкими к содержанию железа, которое должна иметь эталонная проба. От каждой выбранной пробы берут одинаковое количество материала / 0,5 - 1 г / и тщательно его перемешивают. Такая усредненная проба принимается за эталон. Содержание железа в эталонной пробе рассчитывается как среднее арифметическое из содержаний железа по всем пробам, взятым для приготовления эталона.

Аппаратура

Рентгенорадиометрическая установка типа "Феррит", позволяющая одновременно определять интенсивность характеристического излучения железа исследуемой пробы и интенсивность обратного рассеянного бета - излучения.

Ход анализа

I. Подготовка проб к анализу

Пробу, измельченную до крупности 100-200 меш, насыпают в установленную на подставку пластмассовую или дюралевую тарелочку / кассету / несколько выше краев /5-7 г /, а затем уплотняют и разглаживают поверхность ее чистой гладкой стеклянной пластинкой. Приготовленная таким образом проба должна иметь гладкую поверхность и не выступать над бортами тарелочки. Уплотнять и разглаживать пробы следует с одинаковым

усилием, чтобы насыпная плотность была приблизительно постоянной.

2. Подготовка аппаратуры.

Положение дискриминатора, при котором наблюдается максимум интенсивности характеристического излучения железа, и оптимальную ширину окна амплитудного анализатора определяют в соответствии с указаниями инструкции к прибору "Феррит".

Расстояния между источником и мишенью, а также между пробой и детектором выбирают такие, чтобы обеспечить необходимую статистическую точность измерений при данной экспозиции наблюдения /25, 50 или 100 сек./ Статистическую среднеквадратическую ошибку рассчитывают из выражения

$$\sigma = \frac{C \sqrt{N_{пр}}}{N_{пр} - N_0}$$

где C — содержание железа в пробе; $N_{пр}$ и N_0 — число зарегистрированных импульсов от исследуемой пробы и пробы, не содержащей железа.

3. Определение содержания железа.

Для устранения возможных грубых ошибок оператора все анализируемые и эталонные пробы рекомендуется измерять дважды. За истинное значение принимается среднее арифметическое. При этом возможны как однократные измерения двух порций одной и той же пробы, так и двукратные измерения одной порции пробы.

При проведении анализа с двумя порциями пробы исследуемый материал насыпают в две тарелочки, одну из которых устанавливают в зону облучения рентгеновским излучением мишени, а вторую — в зону облучения бета — источником. После измерения скоростей счета с выбранной экспозицией наблюдений / 50 или 100 сек. / по р.р. каналу N_1 и по бета — каналу n_1 и записи в журнале тарелочки с пробой меняют местами и повторно измеряют скорости счета по обоим каналам N_2 и n_2 .

Если количество исследуемого материала недостаточно для заполнения двух тарелочек, то измеряют скорость счета с одной тарелочкой. Под излучение мишени и бета — источника

устанавливают тарелочки с различными пробами. После двукратных измерений скоростей счета от каждой пробы тарелочки меняют местами.

Таблица 3

Форма записи

№№ пп	№№ проб	р.р. канал				бета-канал				C, % Fe
		N_1	N_2	N_{cp}	C_p %Fe	n_1	n_2	n_{cp}	C_β %Fe	$C_p + C_\beta$ 2
1.	Эталон № 1	480I	484I	482I		9302	9346	9324		26,5
2.	Эталон № 2	3438	3422	3430		8417	8460	8438		18,8
3.	Проба 1	4702	4630	4666	25,4	8820	8856	8838	22,3	23,8
4.	Проба 2	3600	3620	3610	19,8	849I	853I	851I	19,4	19,6
5.	Проба 3	3677	3637	3657	20,0	870I	8638	8670	20,8	20,4

Построение эталонировочного графика

Для построения эталонировочного графика р.р. канала по оси абсцисс откладывают содержание железа в первой и во второй эталонных пробах, по оси ординат - средние значения скоростей счета от эталонных проб, полученных в начале и в конце измерения соответствующей группы проб. Полученные две точки соединяют прямой.

Аналогичным образом строят эталонировочный график бета-канала.

Вычисление результатов анализа

По результатам измерений скоростей счета от эталонных и анализируемых проб вычисляют средние значения скоростей счета по каждому из каналов. Содержание железа в пробе по данным р.р. канала C_p и бета - канала C_β определяют по эталонировочным графикам.

Определив по эталонировочным графикам содержание железа по обоим каналам C_p и C_B , вычисляют их среднее арифметическое значение $\frac{1}{2} (C_p + C_B)$, которое принимают за истинное содержание железа в пробе.

Техника безопасности

При выполнении анализа необходимо соблюдать правила техники безопасности, предусмотренные при работе с радиоактивными источниками. Подробно эти вопросы изложены в инструкции по работе с прибором "Феррит" ².

Литература

1. Инструкция по внутрилабораторному контролю точности /воспроизводимости/ результатов количественных анализов рядовых проб полезных ископаемых, выполняемых в лабораториях министерства Геологии СССР. Москва, ВИМС, 1968 г.
2. Инструкция по работе с прибором "Феррит". ВИМС, 1967 г.
3. Методические указания по проведению рентгенорадиометрического анализа. ВИМС, ИСАМ, 1968 г.
4. Якубович А.Л. Ускоренный анализ минерального сырья с применением сцинтилляционной аппаратуры. Госатомиздат, 1963 г.

К Л А С С И Ф И К А Ц И Я
лабораторных методов анализа минерального сырья
по их назначению и достигаемой точности

Категория анализа	Наименование анализа	Назначение анализа	Точность по сравнению с допусками внутрилабораторного контроля	Коэффициент к допускам
I.	Особо точный анализ	Арбитражный анализ, анализ эталонов	Средняя ошибка в 3 раза меньше допусков	0,33
II.	Полный анализ	Полные анализы горных пород и минералов.	Точность анализа должна обеспечивать получение суммы элементов в пределах 99,5-100,5%	
III.	Анализ рядовых проб	Массовый анализ геологических проб при разведочных работах и подсчете запасов, а также при контрольных анализах.	Ошибки анализа должны укладываться в допуски	I
IV.	Анализ технологических продуктов	Текущий контроль технологических процессов	Ошибки анализа могут укладываться в расширенные допуски по особой договоренности с заказчиком.	I-2
V.	Особо точный анализ геохимических проб	Определение редких и рассеянных элементов и "элементов-спутников" при близких к кларковым содержаниях.	Ошибка определения не должна превышать половины допуска; для низких содержаний, для которых допуски отсутствуют, - по договоренности с заказчиком.	0,5
VI.	Анализ рядовых геохимических проб	Анализ проб при геохимических и других исследованиях с повышенной чувствительностью и высокой производительностью.	Ошибка определения должна укладываться в удвоенный допуск; для низких содержаний, для которых допуски отсутствуют, - по договоренности с заказчиком.	2
VII.	Полуколичественный анализ	Качественная характеристика минерального сырья с ориентировочным указанием содержания элементов, применяемая при металлометрической съемке и др. поисковых геологических работах	При определении содержания элемента допускаются отклонения на 0,5-I порядок.	
VIII.	Качественный анализ	Качественное определение присутствия элемента в минеральном сырье.	Точность определения не нормируется	