

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
КОМПЛЕКСНЫХ ПРОБЛЕМ
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
И СООРУЖЕНИЙ им. В.А. КУЧЕРЕНКО
ГОССТРОЯ СССР

МОСКОВСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
им. В.В. КУЙБИШЕВА
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА
СССР ПО НАРОДНОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ,
ИЗГОТОВЛЕНИЮ И ПРИМЕНЕНИЮ
ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ
ИЗ БЕТОНА НА ГИПСОЦЕМЕНТНО-
ПУЦЦОЛАНОВЫХ ВЯЖУЩИХ

Утверждены

*Директором ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко
23 марта 1989 г.*

МОСКВА-1989

УДК 624.012:691.51

Рекомендованы к изданию решением секции "Крупнопанельные и каменные конструкции" Научно-технического совета ЦНИИСК им.В.А.Кучеренко Госстроя СССР.

Рекомендации по проектированию, изготовлению и применению изделий и конструкций из бетона на гипсоцементнопуццолановых вяжущих/ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко. - М., 1989. - 49 с.

Приведены указания по проектированию, изготовлению и применению конструкций из бетонов на гипсоцементнопуццолановых вяжущих для жилых, гражданских и производственных зданий.

Предназначены для инженерно-технических работников проектных и строительных организаций, а также для работников строительной индустрии.

Рекомендации разработаны на кафедре технологии вяжущих веществ и бетонов МИСИ им. В.В.Куйбышева (зав.кафедрой д-р техн.наук Ю.М.Баженов) лауреатом Ленинской премии д-ром техн.наук А.М.Волжинским, д-ром техн.наук А.В.Ферронской, кандидатами техн.наук Л.Д.Чумаковым, В.И.Стамбулко, В.Ф.Коровяковым; в отделе прочности крупнопанельных и каменных зданий ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко (зав.отделом канд.техн.наук Лабозин П.Г.) кандидатами техн.наук А.В.Грановским, Н.И.Левиним; на кафедре инженерных конструкций МАРХИ (зав.кафедрой канд.техн.наук В.Н.Голосов) канд.техн.наук Л.Г.Куликовым.

Замечания по Рекомендациям направлять по адресу: 109389, Москва, 2-я Институтская ул., 6, ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко, отдел прочности крупнопанельных и каменных зданий.

129377, Москва, Ярославское шоссе, 26, МИСИ им. В.В.Куйбышева, кафедра технологии вяжущих веществ и бетонов.

Табл. 12.

© ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко, 1989

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие рекомендации распространяются на проектирование, изготовление и применение в городском и сельском строительстве жилых, общественных и производственных зданий следующих видов конструктивных элементов и изделий из бетонов на гипсоцементнопушчелановых вяжущих (ГЦПВ):

- стеновых панелей и блоков внутренних и наружных стен;
- стеновых камней, плит и перегородок;
- панелей и плит междуэтажных перекрытий и покрытий;
- объемных элементов (санитарно-технические кабины, вентиляционные блоки и др.).

1.2. При проектировании стеновых панелей, блоков, перегородок, а также панелей и плит междуэтажных перекрытий и покрытий необходимо соблюдать требования настоящих Рекомендаций, СНиП П-3-79^{ХХ} "Строительная теплотехника", СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия", СНиП 2.03.01-84 "Бетонные и железобетонные конструкции", ГОСТ 11024-84 "Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия", ГОСТ 12504-80 "Панели стеновые внутренние бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия", ГОСТ 9561-76^Х "Панели железобетонные многопустотные для перекрытий зданий и сооружений. Технические условия", ГОСТ 12767-80^Х "Панели железобетонные сплошные для перекрытий жилых и общественных зданий. Технические условия", ГОСТ 13578-68 "Панели из легких бетонов на пористых заполнителях для наружных стен производственных зданий. Технические требования" и ГОСТ 9574-80 "Панели гипсоцементные для перегородок. Технические условия".

1.3. Стеновые блоки, камни и плиты из бетонов на ГЦПВ должны удовлетворять требованиям ГОСТ 19010-82 "Блоки стеновые бетонные и железобетонные для зданий. Общие технические условия", ГОСТ 6133-84 "Кам-

ни бетонные стеновые. Технические условия" и ГОСТ 6428-83 "Плиты гипсовые для перегородок. Технические условия", а проектирование из этих изделий следует вести с учетом требований СНиП П-22-81 "Каменные и армокаменные конструкции" и "Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из ячеистых бетонов" к СНиП 2.03.01-84.

1.4. При проектировании конструктивных элементов из бетонов на ГЦПВ следует предусматривать защиту арматуры и закладных деталей от коррозии в соответствии с требованиями настоящих Рекомендаций и СН 277-80.

1.5. Теплотехнический расчет элементов конструкций из бетонов на ГЦПВ следует производить в соответствии со СНиП П-3-79^{xx}. Отсутствующие в СНиП П-3-79^{xx} теплотехнические характеристики бетонов на ГЦПВ следует принимать на основании опытных данных.

1.6. Изделия из бетонов на ГЦПВ рекомендуются к применению в жилых, общественных и производственных зданиях с нормальным температурно-влажностным режимом.

1.7. Изделия, предназначенные для зданий с агрессивной средой или повышенной влажностью воздуха помещений (более 75 %), должны дополнительно удовлетворять требованиям СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии".

1.8. При возведении зданий, предназначенных для строительства в сейсмических районах, в северной строительной-климатической зоне, в зонах распространения вечной мерзлоты, на просадочных и набухающих грунтах, а также для эксплуатации в условиях систематического воздействия повышенных температур и влажности более 75 %, динамических воздействий и др., проектирование и расчеты должны вестись с учетом дополнительных требований, приведенных в соответствующих нормативных документах.

1.9. Панели и крупные блоки из бетонов на ГЦПВ рекомендуется применять для стен зданий: несущих - до 5-и этажей, самонесущих - до 9-и этажей при обеспечении расчетом необходимой прочности и деформативности конструкции.

Таблица 1

Вид бетона	Марка по средней плотности кг/м ³	Класс по прочности на сжатие	Марка по морозостойкости	Теплопроводность, °С) Вт/(м·со- стоянии)
Конструкционный тяжелый	D 2200-2400	B7,5; B10; B15; B17,5; B20; B22,5; B25	F35; F50; F75; F100; F150	1,20-1,51
Мелкозернистый	D 1800-2200	B3,5; B5; B7,5; B10; B12; B15	F35; F50; F75; F100	0,58-1,20
На ГЩВ без заполнителя	D 1200-1700	B5; B7,5; B10	F25; F35; F50	0,35-0,50
Легкий	D 800; D 900;	B2,5; B3,5	F25; F35	0,20-0,26
	D 1000; D 1100	B2,5; B3,5; B5; B7,5	F25; F35; F50	0,25-0,33
	D 1200; D 1300	B3,5; B5; B7,5; B10	F25; F35; F50	0,32-0,42
	D 1400; D 1500	B3,5; B5; B7,5; B10; B12,5	F35; F50; F75	0,42-0,53
	D 1600; D 1700	B5; B7,5; B10; B12,5; B15	F35; F50; F75	0,52-0,64
	D 1800	B7,5; B10; B12,5; B15; B17,5	F50; F75; F100	0,66-0,70
Теплоизоляционный ячеистый	D 400	B0,75; B0,85	-	0,10-0,11
	D 500	B1; B1,5	F15	0,12-0,13

1.10. Панели и плиты междуэтажных перекрытий и покрытий из бетонов на ГЦПВ допускается применять при возведении зданий только после экспериментальной проверки их прочностных и деформативных характеристик в условиях, соответствующих эксплуатационным.

1.11. Для изготовления конструкций и изделий следует использовать различные виды бетонов на ГЦПВ, основные характеристики которых приведены в табл. 1.

1.12. Изготовление конструкций и изделий из бетонов на ГЦПВ следует осуществлять в соответствии с настоящими Рекомендациями и ГОСТ 13015.0-83 "Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Общие технические требования"; ГОСТ 13015.3-81 "Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. Документ о качестве".

1.13. В целях обеспечения долговечности конструкций из бетонов на ГЦПВ следует предусматривать их защиту от увлажнения грунтовыми водами и интенсивного увлажнения атмосферными осадками, для чего рекомендуется применять защитно-декоративные отделки наружных поверхностей стен (керамической плиткой по СН 389-88, окрасочными составами по СН 277-80 или др.).

2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ БЕТОНОВ НА ГИПСОЦЕМЕНТНОПУЦЦОЛАНОВЫХ ВЯЖУЩИХ

Общие указания

2.1. При проектировании элементов конструкций зданий из бетонов на ГЦПВ следует руководствоваться общими требованиями СТ СЭВ 384-76, СНиП 2.01.07-85, СНиП П-3-79^{хх}, СНиП 2.01.01-82, СНиП 2.03.01-84, а также требованиями настоящих Рекомендаций.

2.2. При проектировании бетонных и железобетонных конструкций в зависимости от их назначения и условий работы устанавливают следующие основные показатели качества бетона на ГЦПВ:

- а) класс по прочности на сжатие В;
- б) класс по прочности на осевое растяжение B_t (назначают в случаях, когда эта характеристика имеет главенствующее значение и контролируется на производстве);
- в) марку по морозостойкости F (назначают для конструкций, подвергающихся в увлажненном состоянии попеременному замораживанию и оттаиванию);
- г) марку по средней плотности D (назначают для конструкций, к которым, кроме конструктивных, предъявляются требования по теплоизоляции).

2.3. Классы по прочности на сжатие и осевое растяжение отвечают значению гарантированной прочности бетона на ГЦПВ с обеспеченностью 0,95.

Средняя прочность бетона на ГЦПВ, соответствующая его классу по прочности на сжатие, определяется по формуле

$$\bar{R} = \frac{B}{0,098 (1 - 1,64 \cdot 0,17)},$$

где \bar{R} - средняя прочность бетона на ГЦПВ, кгс/см², которую следует обеспечить при производстве конструкций;

В - численное значение класса бетона на ГЦПВ по прочности на сжатие;

1,64 - коэффициент, характеризующий обеспеченность 0,95;

0,17 - нормативный коэффициент вариации прочности бетона на ГЦПВ (17 %);

0,098 - переходный коэффициент от МПа к кгс/см².

2.4. Среднюю прочность бетона на ГЦПВ определяют по ГОСТ 10180-78 с учетом требований п. 3.24 настоящих Рекомендаций, а бетона на ГЦПВ без заполнителя (ГЦП бетона) испытанием по ГОСТ 310.4-81^X образцов-балочек 40x40x160 мм, твердеющих по установленному проектом режиму.

2.5. Класс бетона устанавливается, как правило, в возрасте 28 сут. При проектировании может быть принят и другой возраст бетона, отвечающий его классу по прочности на сжатие, исходя из реального срока загрузки конструкции и условий твердения бетона.

2.6. Значение отпускной прочности бетона в элементах сборных конструкций следует назначать в соответствии с ГОСТ 13015.0-83 и стандартами на конструкции конкретных видов.

Н о р м а т и в н ы е и р а с ч е т н ы е х а р а к т е р и с т и к и б е т о н а и а р м а т у р ы

2.7. Нормативные сопротивления бетонов конструкционных тяжелых, мелкозернистых и легких на ГЦПВ осевому сжатию (призменная прочность) $R_{\beta c}$ и осевому растяжению $R_{\beta t_n}$ (с округлением) в зависимости от класса бетона по прочности на сжатие принимаются по табл. 2.

2.8. Коэффициенты надежности по бетону при сжатии $\gamma_{\beta c}$ и растяжении $\gamma_{\beta t}$ для тяжелого, мелкозернистого и легкого бетонов на ГЦПВ принимаются согласно главе СНиП 2.03.01-84.

2.9. Расчетные сопротивления бетонов конструкционных тяжелых, мелкозернистых и легких на ГЦПВ для предельных состояний первой R_{β} и $R_{\beta t}$ и второй $R_{\beta, ser}$ и $R_{\beta t, ser}$ групп, определенные делением (с округлением) нормативных сопротивлений на коэффициенты $\gamma_{\beta c}$ и $\gamma_{\beta t}$, приведены соответственно в табл.3 и 2.

Таблица 2

Вид сопротивления	Нормативные R_{bn} и R_{ftn} и расчетные сопротивления бетона для предельных состояний второй группы $R_{\beta, ser}$ и $R_{ft, ser}$ при классе бетона по прочности на сжатие										
	B2,5	B3,5	B5	B7,5	B10	B12,5	B15	B17,5	B20	B22,5	B25
Сжатие осевое (призмочная прочность) R_{bn} и $R_{\beta, ser}$	$\frac{1,9}{19,4}$	$\frac{2,7}{27,5}$	$\frac{3,5}{35,7}$	$\frac{5,5}{56,1}$	$\frac{7,5}{76,5}$	$\frac{9,5}{96,9}$	$\frac{11,0}{112}$	$\frac{13,0}{133}$	$\frac{15,0}{153}$	$\frac{16,5}{168}$	$\frac{18,5}{189}$
Растяжение осевое R_{ftn} и $R_{ft, ser}$	$\frac{0,29}{2,96}$	$\frac{0,39}{4,00}$	$\frac{0,55}{5,61}$	$\frac{0,70}{7,14}$	$\frac{0,85}{8,67}$	$\frac{1,00}{10,2}$	$\frac{1,15}{11,7}$	$\frac{1,3}{13,3}$	$\frac{1,40}{14,3}$	$\frac{1,5}{15,3}$	$\frac{1,60}{16,3}$

- Примечания. 1. Над чертой указаны значения в МПа, под чертой - в кгс/см².
 2. Классы по прочности на сжатие бетонов различных видов приведены в табл. 1.
 3. R_{bn} , $R_{\beta, ser}$ и R_{ftn} и $R_{ft, ser}$ при классе B2,5 - только для легкого бетона.

Таблица 3

Вид сопротивления	Расчетные сопротивления бетона для предельных состояний первой группы R_b и R_{bt} при классе бетона по прочности на сжатие										
	B2,5	B3,5	B5	B7,5	B10	B12,5	B15	B17,5	B20	B22,5	B25
Сжатие осевое (призматическая прочность) R_b	<u>1,5</u>	<u>0,26</u>	<u>2,8</u>	<u>4,5</u>	<u>6,0</u>	<u>7,5</u>	<u>8,5</u>	<u>10,0</u>	<u>11,5</u>	<u>12,5</u>	<u>14,5</u>
	15,3	21,4	28,6	45,9	61,2	76,5	86,7	102	117	128	148
Растяжение осевое R_{bt}	<u>0,20</u>	<u>0,26</u>	<u>0,37</u>	<u>0,48</u>	<u>0,57</u>	<u>0,66</u>	<u>0,75</u>	<u>0,87</u>	<u>0,90</u>	<u>1,0</u>	<u>1,05</u>
	2,04	2,65	3,77	4,89	5,81	6,73	7,65	8,84	9,18	10,2	10,7

Примечание. См. примечание к табл. 2.

2.10. Расчетные сопротивления бетона для предельных состояний первой группы снижаются путем умножения на коэффициенты условий работы бетона γ_{bi} , учитывающие особенности свойств бетонов, длительность действия нагрузки и ее многократную повторяемость, условия и стадию работы конструкции, способ ее изготовления и т.п. Значения коэффициентов условий работы бетона приведены в табл. 4.

2.11. Расчетное сопротивление срезу $R_{ср}$ по горизонтальным монтажным швам для стен из $R_{ср}$ блоков и панелей всех видов при растворе М 50 и выше принимается равным $R_{ср} = 1,6 \text{ кгс/см}^2$.

2.12. Значения начального модуля упругости бетона на ЦПВ при сжатии и растяжении приведены в табл. 5. Они могут быть уточнены экспериментально.

Таблица 4

№№ п/п	Факторы, обуславливающие введение коэффициентов условий работы бетона	Коэффициенты условий работы бетона	
		условное обозначение	значение
1	2	3	4
1	<p>Длительность действия нагрузки:</p> <p>а) при учете постоянных, длительных и кратковременных нагрузок, кроме нагрузок, суммарная длительность которых мала, а также при учете особых нагрузок, вызванных деформациями просадочных грунтов, набухающих вечномерзлых и тому подобных грунтов;</p>	γ_{b1}	0,80

Продолжение табл. 4

1	2	3	4
	б) при учете нагрузок, суммарная длительность действия которых мала, или особых нагрузок, не указанных в поз. 1а		
2	Бетонные конструкции	$\gamma_{\beta 2}$	1,1
3	Бетонирование в вертикальном положении (высота слоя бетонирования свыше 1,5 м)	$\gamma_{\beta 3}$	0,9
4	Учет возможности временного водонасыщения конструкции	$\gamma_{\beta 4}$	0,8
		$\gamma_{\beta 5}$	0,70

Примечание. Коэффициенты условий работы бетона вводятся независимо друг от друга, но при этом их произведение должно быть не менее 0,45.

2.13. При определении деформаций и перемещении панельных и блочных конструкций из бетонов на ЦПВ и вычислении их жесткостных характеристик вместо начальных модулей упругости следует использовать модули деформаций: $E_{кр}$ – при определении деформаций от кратковременных нагрузок; $E_{дл}$ – при определении деформаций от длительных воздействий.

Модуль деформаций $E_{кр}$ – принимается равным начальному модулю упругости, умноженному на коэффициент ρ , который учитывает увеличение деформаций, вследствие кратковременной ползучести бетона, и принимается равным: 0,85 – для тяжелых бетонов на пористых заполнителях при плотном мелком заполнителе; 0,7 – для бетонов на пористых заполнителях.

Модуль деформаций $E_{дл}$ – учитывает развитие длительных деформаций ползучести и вычисляется по формуле

$$E_{дл} = \frac{E}{1 + E_{\beta} \cdot C \cdot \xi_{дл}},$$

где E – начальный модуль упругости бетона (табл. 5);

Таблица 5

Бетон	Начальные модули упругости бетона при сжатии и растяжении $E \cdot 10^{-3}$ при классе бетона по прочности на сжатие							
	B2,5	B3,5	B5	B7,5	B10	B15	B20	B25
Тяжелый	-	-	-	$\frac{13,0}{133}$	$\frac{16,0}{163}$	$\frac{20,0}{205}$	$\frac{27,0}{275}$	$\frac{30,0}{306}$
Мелкозернистый	-	-	$\frac{6,8}{70}$	$\frac{9,5}{97}$	$\frac{13,0}{133}$	$\frac{16,5}{168}$	-	-
Бетон на ГСПВ без заполнителя (ГСП бетон)	-	-	$\frac{5,0}{51}$	$\frac{6,2}{63}$	$\frac{8,5}{87}$	$\frac{10,6}{108}$	-	-
Легкий марки по средней плотности D :								
1000	$\frac{4,3}{44}$	$\frac{4,8}{49}$	$\frac{5,5}{56}$	$\frac{6,3}{64}$	-	-	-	-
1200	-	$\frac{5,9}{60}$	$\frac{6,6}{67}$	$\frac{7,5}{76}$	$\frac{8,9}{91}$	-	-	-
1400	-	$\frac{7,0}{71}$	$\frac{8,0}{82}$	$\frac{9,0}{92}$	$\frac{11,0}{112}$	$\frac{12,0}{122}$	-	-

Примечания. 1. Над чертой указаны значения в МПа, под чертой - в кгс/см².

2. Для легкого и поризованного бетонов при промежуточных значениях плотности бетонов начальные модули упругости принимают по линейной интерполяции.

$f_{дл}$ - коэффициент, учитывающий длительность действия нагрузки и применяемый при определении деформаций от постоянных и длительных вертикальных нагрузок равен 1, а при определении деформаций, вызванных температурно-влажностными воздействиями и неравномерными деформациями основания, равен 0,8.

2.14. Предельные меры ползучести, вводимые в расчет, при проектировании конструкций с учетом длительности воздействия нагрузки вычисляются по формуле

$$C_b = C_n \cdot K_1 \cdot K_2 \cdot K_3 \cdot K_4,$$

где C_n - нормативное значение меры ползучести (МПа)⁻¹ тяжелых бетонов на ГЦПВ естественного твердения в возрасте 28 сут, принимаемое по табл. 6;

$K_1 \dots K_4$ - поправочные коэффициенты, принимаемые по табл. 7.

Таблица 6

Класс бетона по прочности на сжатие	B7,5	B10	B15	B17,5	B20
Нормативная мера ползучести $C_n \cdot 10^5$	23	17	14	12	10

2.15. Величины деформаций усадки тяжелых и легких бетонов на ГЦПВ принимаются в расчетах равными 0,5 мм/м.

2.16. Начальный коэффициент поперечной деформации (коэффициент Пуассона) ν принимается для тяжелых бетонов на ГЦПВ равным 0,20, а для легких - 0,22.

2.17. Коэффициент линейной температурной деформации α_{ft} при изменении температуры от минус 40 °С до плюс 50 °С принимается равным $1 \cdot 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ для тяжелых и $0,8 \cdot 10^{-6}$ для легких и ячеистых бетонов на ГЦПВ.

Таблица 7

Отношение средней прочности бетона \bar{R} к нормативной R_H	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	и более
K_1	1,5	1,4	1,25	1,15	1,0	
Возраст бетона в момент загрузки, сут	28	45	60	90		
K_2	1,0	0,90	0,80	0,70		
Открытая удельная поверхность, см^{-1} (отношение периметра к площади сечения)	0 и более	0,27	0,4	0,6	0,8	1,0
K_3	0,75	1,0	1,1	1,3	1,48	1,65
Относительная влажность, %	40	50	60	70	80	и более
K_4	1,40	1,30	1,15	1,0	0,85	

Примечание. В формуле (2) принимается один из коэффициентов K_1 или K_2 .

2.18. Значения расчетных коэффициентов теплопроводности бетона на ЦПВ принимается в зависимости от его плотности и условий эксплуатации по СНиП П-3-79^{хх} такими же, как для бетона на портландцементе. Отсутствующие в указанном СНиП коэффициенты теплопроводности следует определять опытным путем.

2.19. Выбор арматурных сталей следует производить в зависимости от типа конструкции, а также от условий возведения и эксплуатации здания или сооружения.

2.20. Расчетные сопротивления арматуры должны назначаться в соответствии с главой СНиП 2.03.01-84 и действующими нормативными документами.

О с н о в н ы е р а с ч е т н ы е п о л о ж е н и я

2.21. Бетонные и железобетонные конструкции, согласно СТ СЭВ 1406-78, должны быть обеспечены с требуемой надежностью от возникновения всех видов предельных состояний расчетом, выбором материалов, назначением размеров и конструированием.

2.22. Бетонные и железобетонные конструкции из бетонов на ЦПВ должны удовлетворять требованиям расчета по несущей способности (предельные состояния первой группы) и по пригодности к нормальной эксплуатации (предельные состояния второй группы).

При этом расчет по предельным состояниям первой группы должен обеспечивать конструкции от хрупкого или вязкого разрушения, разрушения от совместного воздействия силовых факторов и неблагоприятных влияний внешней среды.

Расчет по предельным состояниям второй группы должен обеспечивать конструкции от образования трещин, а также их чрезмерного или длительного раскрытия (если по условиям эксплуатации образование или длительное раскрытие трещин допустимо) и чрезмерных перемещений (прогибов, углов перекоса).

2.23. Нормативными сопротивлениями бетонов на ЦПВ являются: сопротивление осевому сжатию призм

(призменная прочность) $R_{\beta n}$, сопротивление осевому растяжению $R_{\beta t n}$.

2.24. При проектировании железобетонных конструкций из бетонов на ГЦПВ не допускается применять: тяжелый и мелкозернистый бетон класса по прочности на сжатие ниже В7,5;

легкий бетон класса по прочности на сжатие ниже В3,5 - для однослойных и ниже 2,5 - для двухслойных конструкций.

Б л о к и и п а н е л и н а р у ж н ы х с т е н

2.25. Бетон блоков для наружных стен из легких бетонов должен быть не ниже класса В3,5, а из тяжелых бетонов (неотапливаемых зданий) не менее В7,5. Панели навесные для стен допускается выполнять из бетона класса В2,5.

2.26. Блоки и панели необходимо проектировать с наружным и внутренним отделочным слоем, толщина наружного декоративного слоя из раствора должна быть не менее 20 мм, внутреннего - 10 мм.

2.27. Отделка фасадной стороны может быть выполнена раствором (бетоном) с прочностью на сжатие 7,5; 10 МПа, приготовленным на ГЦПВ, или на пуццолановом портландцементе. Наружная отделка может быть также выполнена из любых материалов, принятых в крупнопанельном домостроении (облицовочная плитка, декоративный бетон и др.). Внутренняя сторона панелей покрывается слоем из отделочного раствора на ГЦПВ толщиной 10-15 мм. Прочность на сжатие раствора для внутреннего фактурного слоя должна быть не менее прочности на сжатие легкого бетона.

2.28. Однослойные панели стен должны быть конструктивно армированы сварными каркасами в соответствии с "Инструкцией по проектированию конструкций панельных жилых зданий" (ВСН 32-77). Проектирование стыков панелей наружных стен выполняется в соответствии с рекомендациями, изложенными в ВСН 32-77.

Б л о к и и п а н е л и в н у т р е н н и х с т е н

2.29. Класс бетона крупных блоков и панелей для внутренних несущих стен должен быть не ниже В7,5. Блоки могут быть сплошные и пустотелые.

2.30. Междуквартирные стены и стены между лестничной клеткой и жилыми комнатами из тяжелого бетона рекомендуется по условиям звукоизоляции принимать толщиной не менее 16 см.

2.31. Панели внутренних стен рекомендуется армировать в соответствии с рекомендациями ВСН 32-77.

2.32. Вертикальные стыки между стеновыми панелями следует заполнять раствором или бетоном по прочности на сжатие не ниже 10 МПа. Раствор следует изготавливать на ГЦПВ или пуццолановом портуландцементе.

П а н е л и , п л и т ы п е р е к р ы т и й и п о к р ы т и й

2.33. Панели перекрытия из тяжелых бетонов на ГЦПВ допускается проектировать в экспериментальном порядке из бетона класса по прочности на сжатие не ниже В10.

2.34. Плиты перекрытий рекомендуются многопустотные, панели – сплошные однослойные при пролетах до 4 м.

2.35. Перекрытия для жилых домов рекомендуется проектировать в виде комплексной (составной) конструкции, обладающей полной заводской готовностью и требуемой звукоизоляцией. Рекомендуются перекрытия с раздельным полом, состоящим из несущей сплошной панели, звукоизоляционной сплошной прокладки и панели основания под чистые полы на основе ГЦПВ.

При проектировании плит перекрытий и покрытий следует руководствоваться указаниями настоящих Рекомендаций, главы СНиП 2.03.01-84 и ВСН 32-77.

2.36. Панели и плиты перекрытия рекомендуется армировать сварными сетками без нахлесточных стыков. Рабочая арматура принимается ненапрягаемой и должна быть защищена от коррозии в соответствии с

требованиями настоящих Рекомендаций (см. Приложение 2) и СН 277-80.

2.37. Конструкции несущих плит и панелей покрытий, а также чердачных перекрытий из бетона на ГЦПВ допускается проектировать в экспериментальном порядке из бетона класса не ниже В10.

Панели для бесчердачных покрытий (совмещенных крыш) рекомендуется проектировать в виде однослойной конструкции с вентилируемыми каналами – круглого или иного сечения.

3. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ

Т р е б о в а н и я к м а т е р и а л а м

3.1. Для изготовления изделий применяется бетон тяжелый, мелкозернистый, легкий, ячеистый на основе ГЦПВ с минеральными или органическими заполнителями, а также ГЦП бетон (без заполнителей).

3.2. Гипсоцементнопуццолановое вяжущее (ГЦПВ) должно удовлетворять требованиям ОСТ 21-29-77.

3.3. ГЦПВ целесообразно готовить на гипсовых заводах по существующим технологиям. Оно может быть получено также путем тщательного смешивания в надлежащих количествах готовых материалов:

– портландцемента или шлакопортландцемента (ГОСТ 10178-85), пуццоланового портландцемента (ГОСТ 22286-76^x);

– гипсовых вяжущих (ГОСТ 125-79), а также гипсовых вяжущих повышенной прочности из природного сырья и отходов промышленности (высокопрочного, ангидритового и др.);

– активной минеральной добавки (ОСТ 21-9-81).

3.4. Примерное содержание компонентов ГЦПВ следующее: гипсовое вяжущее (любой модификации) от 60 до 80 %; пуццолановый портландцемент надлежащего состава или портландцемент (шлакопортландцемент) вместе с введенной в них активной минеральной добавкой от 20 до 40 % (по массе).

3.5. ГЦПВ для несущих и наружных конструкций должно содержать в своем составе не менее 20 % (по массе) клинкерной части портландцемента.

Примечание. Соотношение между применяемым цементом и активной минеральной добавкой устанавливается по методике, изложенной в приложениях к ОСТ 21-29-77.

3.6. ГЦПВ на основе гипсового вяжущего марок Г4-Г7 имеет М 100 и М150 (по методике ОСТ 21-29-77). При применении гипсовых вяжущих более высоких марок можно получить ГЦПВ М 200, М 250, М 300 и более.

3.7. Заполнители для тяжелого и мелкозернистого бетона должны отвечать требованиям ГОСТ 10268-80 и стандартам на отдельные виды крупного (ГОСТ 8267-82, ГОСТ 8268-82, ГОСТ 10260-82) и мелкого (ГОСТ 8736-85) заполнителей.

3.8. Заполнители пористые неорганические для легких бетонов должны отвечать требованиям ГОСТ 9757-83 и стандартам на отдельные виды крупного и мелкого пористого заполнителя (ГОСТ 9759-83, ГОСТ 11991-83, ГОСТ 19345-83, ГОСТ 9760-86 и др.)

3.9. Заполнители из пористых горных пород (щебень и песок) должны удовлетворять требованиям ГОСТ 22263-76.

3.10. Мелкие фракции пористых песков могут выполнять роль активной минеральной добавки. Это может быть использовано при изготовлении ГЦПВ с применением заводского пуццоланового портландцемента с недостаточным содержанием в нем активной минеральной добавки, определенной по методике ОСТ 21-29-77. В этом случае по методике, изложенной в указанном ОСТе определяется минимальное количество пористого песка, заменяющее недостающее количество минеральной добавки в цементе. При подборе состава легкого бетона это количество добавки должно быть учтено.

3.11. Органические заполнители (древесные опилки, льняная костра и т.д.) должны удовлетворять требованиям соответствующих условий. Абсолютная влажность опилок должна быть не менее 20 %.

3.12. Вода для приготовления бетонных и растворных смесей должна отвечать требованиям ГОСТ 23732-79.

3.13. Для регулирования сроков схватывания бетонной (растворной) смеси на ЦСПВ могут применяться ЛСТ-лигносульфонат технический, техническая бура, ЩСПК, клеиеизвестковый замедлитель и др. (см. Приложение 1).

Количество замедлителя зависит от его вида, требований к бетонной (растворной) смеси и назначается с обязательной экспериментальной проверкой сроков схватывания смеси и темпа нарастания прочности бетона.

3.14. Рекомендуется введение в бетонную (растворную) смесь поверхностно-активных веществ, особенно суперпластификаторов, воздухововлекающих, гидрофобизирующих и др. добавок в соответствии с техническими условиями и с экспериментальным уточнением их количества (см. Приложение 1).

Введение добавок способствует улучшению структуры бетона и повышению его прочности за счет снижения водопотребности бетонной смеси, а также повышает водостойкость и долговечность изделий, особенно эксплуатируемых при воздействии агрессивных сред.

3.15. В качестве газообразующей добавки при производстве ячеистого бетона рекомендуется пергидроль (ГОСТ 177-55 "Перекись водорода"). В качестве пенообразующей добавки рекомендуются добавки, применяемые при производстве пенобетона, с обязательной проверкой их в каждом конкретном случае.

3.16. Для армирования изделий и конструкций следует применять стержневую арматурную сталь классов А-1, А-П, А-Ш по ГОСТ 5781-82; арматурную проволоку классов В-1 и Вр-1 из низкоуглеродистой стали по ГОСТ 6727-80; сварные сетки по ГОСТ 8478-81.

Сварная арматура и закладные детали изделий должны соответствовать требованиям ГОСТ 10922-75.

3.17. Арматура и закладные детали в изделиях и конструкциях должны быть защищены от коррозии в соответствии с требованиями настоящих Рекомендаций и СН 277-80.

Защитные покрытия арматуры и способы их приготовления и нанесения, а также способы защиты арматуры от коррозии путем добавок ингибиторов коррозии приведены в Приложении 2.

О п р е д е л е н и е с о с т а в о в б е т о н а н а Г Ц П В ^{х)}

3.18. Бетон на ГЦПВ должен готовиться из составов, подобранных заводской лабораторией, в соответствии с характеристиками исходных материалов и с учетом применяемой технологии приготовления, транспортирования, формования и твердения смесей. Подобраный состав должен обеспечивать необходимые проектные требования, в их числе заданный средний уровень прочности бетона, а для легких бетонов, кроме этого, требуемую среднюю плотность (марку), отпускную влажность бетона и другие требования. Бетонная (растворная) смесь должна иметь необходимые сроки схватывания, обеспечивающие формование изделий до начала схватывания смеси.

3.19. Подбор состава тяжелого бетона производится расчетно-экспериментальным методом, включающим: выбор материалов для приготовления бетонной смеси;

установление расчетным путем и по таблицам составов для пробных замесов; расход вяжущего для исходных замесов следует назначать с учетом данных, приведенных в табл. 8;

определение необходимого количества воды для затворения бетонной смеси производится опытным путем в зависимости от требуемой удобоукладываемости бетонной смеси. Ориентировочный расход воды выбирается по данным табл. 9.

3.20. Подбор состава легкого бетона осуществляется в следующем порядке:

на основе имеющихся характеристик исходных компонентов и требований к бетонной смеси и бетону выбирают ориентировочный расход вяжущего (табл. 10) и на основе требуемой жесткости (подвижности) расход воды (табл. 11);

расход крупного и мелкого заполнителя рассчитывают, исходя из заданной средней плотности бетона и

х) Примеры приведены в Приложении 3.

Таблица 8

Марка ГЦПВ	Жесткость бетонной смеси, с	Подвижность бетонной смеси, см	Расход ГЦПВ, кг/м ³ , для бетона прочностью на сжатие, МПа				
			10	15	20	25	30
150	11...20	-	330-350	390-410	480-510	-	-
	5...10	-	370-390	440-460	-	-	-
		1-4	400-430	470-500	-	-	-
250	11...20	-	-	-	380-410	430-460	490-510
	5...10	-	-	-	440-460	490-510	-
	-	1-4	-	-	480-520	530-550	-

23 Примечание. Применение ГЦПВ ниже М 100 не допускается.

Таблица 9

Жест- кость бе- тонной смеси, с	Подвиж- ность бе- тонной смеси, см	Расход воды, л/м ³ , при наибольшей крупности в мм					
		гравия			щебня		
		10	20	40	10	20	40
ГЦПВ на основе гипсового вяжущего β модификации							
11...20	-	215	200	185	225	215	200
5...10	-	240	225	210	250	240	225
	1-4	260	245	230	270	260	245
ГЦПВ на основе гипсового вяжущего α модификации							
11...20	-	190	175	160	200	190	175
5...10	-	215	200	185	230	215	195
	1-4	230	215	200	245	230	210

Примечания. 1. Данные табл. 9 справедливы при расходах вяжущего 400-450 кг/м³ и при использовании песков средней крупности.

2. Определение необходимого количества воды производится экспериментальным путем с учетом данных, приведенных в табл. 9 и в соответствии с ГОСТ 10181.1-81, а также с учетом необходимого времени, установленного для начала схватывания бетонной смеси.

Таблица 10

Марка ГЦПВ	Пределная крупность керамики, мм	Жесткость бетонной смеси, с	Подвижность бетонной смеси, см	Расход ГЦПВ, кг/м ³ , для бетона прочностью на сжатие, МПа				
				3,5	5	7,5	10	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	20	11-15	-	280-310	330-360	360-380	-	-
		5-10	-	300-340	350-380	380-400	-	-
		-	1-4	330-370	380-400	400-460	-	-
	40	11-15	-	300-350	365-390	-	-	-
		5-10	-	320-380	375-400	-	-	-
		-	1-4	380-420	390-430	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
150	20	11-15	-	275-325	325-350	375-400	400-425	-	
		5-10	-	275-335	325-360	375-410	400-440	-	
		-	1-4	360-380	380-400	410-430	440-460	-	
	40	11-15	-	300-350	350-375	400-425	-	-	
		5-10	-	300-360	350-390	400-440	-	-	
		-	1-4	380-400	390-420	440-460	-	-	
250	20	11-15	-	-	-	-	325-350	400-425	
		5-10	-	-	-	-	325-360	425-450	
		-	1-4	-	-	-	380-400	450-480	
	40	11-15	-	-	-	-	-	350-375	-
		5-10	-	-	-	-	-	350-385	-
		-	1-4	-	-	-	-	400-420	-

Примечание. См. примечание к табл. 8.

Таблица 11

Жесткость бетонной смеси, с	Подвиж- ность бетонной смеси, см	Расход воды, л/м ³ , при наибольшей крупности, мм			
		гравия		щебня	
		20	40	20	40
ГЦПВ на основе гипсового вяжущего β модификации					
11-15	-	240-250	230-240	250-260	240-250
5-10	-	260-280	260-270	280-290	270-280
	1-4	300-310	290-300	310-320	300-310
ГЦПВ на основе гипсового вяжущего α модификации					
11-15	-	220-230	210-220	230-240	215-230
5-10	-	250-260	240-250	260-270	240-250
	1-4	280-290	270-280	290-310	270-290

Примечания. 1. Данные табл. 11 справедливы при расходах вяжущего 380-400 кг/м³ и при использовании керамзитового песка.

2. Определение необходимого количества воды производится экспериментальным путем.

его структуры, пользуясь существующими методиками по подбору состава керамзитобетона и с учетом п.3.10 данных Рекомендаций;

из бетонной смеси изготавливают образцы-кубы для определения требуемой прочности и средней плотности бетона.

При подборе составов бетона необходимо фиксировать начало схватывания бетонной смеси.

3.21. Подбор состава легкого бетона с воздуховлекающими или порообразующими добавками следует определять с учетом "Руководства по заводской технологии изготовления наружных стеновых панелей из легких бетонов на пористых заполнителях", М., 1980 и требований настоящих Рекомендаций.

3.22. Установленные ориентировочные составы бетона следует проверять непосредственно в производственных условиях с учетом всех технологических особенностей предприятия.

3.23. При проведении опытных замесов расходы материалов и воды пересчитываются с учетом фактической влажности заполнителя.

3.24. Прочность на сжатие бетона на ГЦПВ определяют по ГОСТ 10180-78.

Примечание. Высушивание образцов из легкого и ячеистого бетонов до постоянной массы производится при температуре $50^{\circ} \pm 5^{\circ} \text{C}$.

3.25. Откорректированный в результате опытных замесов состав бетона признается удовлетворительным и выдается на производство, если при обеспечении необходимых технологических требований бетон в изделиях отвечает заданным проектным требованиям по прочности, средней плотности и отпускной влажности (в случае легкого бетона) или другим специальным требованиям.

3.26. Рекомендуются из подобранного состава легкого бетона изготовить образцы для проверки коэффициента теплопроводности и морозостойкости в соответствии с ГОСТ 7076-78 и ГОСТ 10060-87.

П р и г о т о в л е н и е б е т о н н ы х с м е с е й

3.27. При приготовлении бетонной смеси ГЦПВ дозируют по массе с точностью ± 1 %, крупные заполнители (плотные) и песок с точностью ± 2 %. Пористые заполнители дозируют по объему с точностью ± 3 %. Воду и добавки дозируют по массе или объему с точностью ± 1 %.

3.28. Приготовление бетонных смесей на пористых заполнителях и мелкозернистых смесей следует производить в смесителях принудительного действия. Наиболее целесообразными являются смесители непрерывного действия, что позволяет при изготовлении подвижных смесей исключить добавку замедлителя схватывания бетонной смеси, отрицательно сказывающуюся на интенсивности начального твердения бетонов.

3.29. Приготовление бетонных смесей на плотных крупных заполнителях может осуществляться в гравитационных смесителях периодического действия, либо в смесителях принудительного действия с горизонтальным валом.

3.30. Очистку смесителей периодического действия необходимо производить ежечасно водой, содержащей раствор замедлителя.

3.31. Время перемешивания определяется опытным путем и зависит от типа и вместимости смесителя, вида и подвижности (жесткости) бетонной смеси и находится в пределах 2–5 мин.

3.32. В смесители периодического действия материалы должны загружаться в следующей последовательности: $1/2$ – $1/3$ общего количества крупного и мелкого заполнителя, вода с добавкой замедлителя схватывания, а в случае необходимости и с другой добавкой, затем после перемешивания в течение 1–2 мин – ГЦПВ и оставшийся заполнитель.

3.33. При приготовлении поризованных легких бетонов, отдозированный раствор пенообразователя вводится в пеногенератор в соответствии с "Инструкцией по изготовлению и применению стеновых панелей и блоков из керамзитопенобетона для животноводческих и

птицеводческих зданий", ВСН 03-77 Минсельстроя СССР и "Рекомендаций по изготовлению ограждающих конструкций из поризованного керамзитобетона", М., 1973.

3.34. Приготовленная бетонная смесь, выгружаемая из смесителя в зимнее время, должна иметь температуру не ниже $+10^{\circ}\text{C}$.

3.35. Подача бетонной смеси к месту укладки должна производиться непосредственно из смесителя или с минимальным количеством перегрузок по кратчайшему пути и по времени, не превышающему 3-5 мин. Высота свободного падения смеси при перегрузках не должна превышать 1 м.

Т е х н о л о г и я п р о и з в о д с т в а

3.36. Стеновые камни из бетонов на основе ГЦПВ следует изготавливать с применением формовочного оборудования, обеспечивающего получение их в соответствии с требованиями ГОСТ 6133-84.

3.37. При небольшом объеме производства камни могут формироваться на ручных вибрационных станках типа РВ-4, РВ-5 или др.

3.38. Естественная сушка камней в летних условиях должна производиться на воздухе под навесом. Для этого камни укладывают на ребро на стеллажи с зазором между ними не менее 5 см.

3.39. Искусственную сушку стеновых камней следует производить в сушилках. Отпускная влажность камней не должна быть более 12 %.

3.40. Изготовление крупных блоков, панелей и плит для наружных стен, перекрытий и покрытий можно производить по любой существующей технологии при условии обеспечения укладки и уплотнения бетонной смеси до начала ее схватывания.

3.41. Время от момента выгрузки бетонной смеси из смесителя до укладки ее в форму должно быть сведено к минимуму. Для этого рационально устанавливать смеситель непосредственно над постом формирования изделий.

3.42. Укладку и уплотнение бетонных смесей следует производить в соответствии с "Руководством по

технологии формирования железобетонных изделий", М., 1977 и указаниями настоящих Рекомендаций.

3.43. Уплотнение бетонных смесей в формах должно производиться методами, обеспечивающими при наибольшей степени механизации процесса и наименьшей продолжительности формирования, достижение равномерного и наибольшего уплотнения смеси по всему объему изделия.

3.44. Уплотнение жестких бетонных смесей следует осуществлять с пригрузом в 30–50 г/см². Продолжительность уплотнения бетонной смеси для различных видов изделий должна устанавливаться опытным путем.

3.45. Отделку изделий во время формирования следует производить в соответствии с "Инструкцией по отделке фасадных поверхностей для наружных стен" (ВСН 66–89–76).

3.46. Распалубливание изделий можно осуществлять при достижении 30–40 % требуемой прочности, т.е. через 1–3 ч в зависимости от свойств бетона, размеров и вида изделий, способа формирования.

3.47. После распалубливания изделий в холодное время года они должны выдерживаться не менее суток в помещении цеха при температуре не ниже +15 °С.

3.48. Отделку изделий (блоков, панелей), а также комплектацию панелей рекомендуется осуществлять на вертикальных или горизонтально–вертикальных конвейерах в соответствии с "Руководством по заводской технологии изготовления наружных стеновых панелей из легких бетонов на пористых заполнителях", М., 1980 и указаний настоящих Рекомендаций (п. 3.45).

К о н т р о л ь к а ч е с т в а п р о и з - в о д с т в а и з д е л и я

3.49. Контроль качества производства изделий должен осуществляться путем операционного (входного и текущего) контроля всех производственных процессов и приемочного контроля качества изделий при отпуске их потребителю.

3.50. Контроль качества исходных материалов для приготовления бетона осуществляется заводской лабораторией при получении каждой новой партии материалов.

3.51. Испытания ГЦПВ или его отдельных компонентов производят в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

3.52. Испытания крупного и мелкого заполнителя для бетона производят в соответствии с государственными стандартами.

3.53. Контроль качества арматурных изделий осуществляется ОТК и лабораторией завода. Контроль включает проверку соответствия размеров, геометрической формы и конструкций каркасов рабочим чертежам, качества сварных соединений, правильности установки закладных деталей. Одновременно проверяется качество защитной обмазки на арматуре.

3.54. Контроль правильности работы дозаторов осуществляется 1 раз в смену.

3.55. Качество бетонной смеси оценивается по результатам контроля ее удобоукладываемости, средней плотности и сроков схватывания.

3.56. Удобоукладываемость бетонной смеси проверяют по ГОСТ 10181.1-81 до или в процессе укладки в формы.

3.57. Сроки схватывания бетонной смеси определяют: начало - по срокам схватывания ГЦПтеста, приготовленного с В/Вяз отношением, соответствующем В/Вяз отношению в бетонной смеси, с учетом воды, отторгнутой заполнителем; конец - визуально на образце, отформованном из смеси, взятой сразу после приготовления.

3.58. Контроль прочности в изделиях и конструкциях осуществляют в соответствии с ГОСТ 18105-86.

В начальный период контроля, вплоть до накопления необходимых статистических данных, требуемую прочность бетона R_T (наименьшее допустимое значение прочности бетона в партии) следует рассчитывать по формуле

$$R_T = 1,1 B_{\text{норм}} / K_B, \quad (3)$$

где $B_{\text{норм.}}$ - нормируемое значение прочности бетона в МПа для бетона данного класса по прочности на сжатие;

K_b - коэффициент, учитывающий однородность по прочности различных видов бетона; для бетона на ГЦПВ $K_b = 0,72$,

тогда

$$R_T = 1,1 \frac{B_{\text{норм.}}}{0,72} = 1,53 B_{\text{норм.}}$$

3.59. R_T устанавливается лабораторией при контроле нормируемой прочности: отпускной, проектной.

Партия бетона подлежит приемке, если фактическая прочность R^{Φ} не ниже требуемой, R_T .

3.60. При изготовлении контрольных образцов для испытаний бетонную смесь отбирают в момент ее укладки в форму на посту формования. Сразу же из нее формуют образцы стандартных размеров в соответствии с ГОСТ 10180-78. Образцы должны быть отформованы до начала схватывания смеси и твердеть в тех же условиях, что и изделия. Часть образцов испытывают, устанавливая отпускную, а при необходимости и распалубочную прочность бетона, другую часть хранят в нормальных условиях в течение 28 сут для определения проектной прочности бетона.

3.61. Морозостойкость бетона на ГЦПВ контролируют по ГОСТ 10060-87.

3.62. Среднюю плотность бетона следует определять и контролировать по ГОСТ 12730.0-78, ГОСТ 12730.1-78 и ГОСТ 27005-86.

3.63. Влажность легкого бетона на пористых заполнителях и ячеистого бетона следует определять по ГОСТ 12730.0-78 и ГОСТ 12730.2-78 испытанием проб, отобранных из готовых изделий. От каждого изделия следует отбирать не менее двух проб. Пробы для определения влажности бетона следует отбирать выбуриванием и высверливанием при малой скорости на глубину, равную половине толщины изделия, на расстоянии от торцевых граней изделия не менее половины его тол-

щины и не менее 200 мм. Отверстия, образовавшиеся после отбора проб, должны быть заделаны раствором на ЦПВ.

Масса каждой навески (в граммах), используемой для определения влажности, должна быть не менее 100 для легкого бетона на пористых заполнителях и 20 для ячеистого бетона. Температура сушки проб до постоянной массы должна быть 50 ± 5 °С.

3.64. Теплопроводность легкого бетона на пористых и органических заполнителях и ячеистого бетона определяется в высушенном до постоянной массы состоянии при температуре 50 ± 5 °С по ГОСТ 7076-78.

3.65. Объем межзерновых пустот легкого бетона на пористых заполнителях следует определять в уплотненной бетонной смеси по ГОСТ 10181.0-81 и ГОСТ 10181.3-81, затвердевшего бетона по ГОСТ 12730.0-78 и ГОСТ 12730.4-78.

3.66. Методы контроля и испытания сварных арматурных и закладных изделий следует принимать по ГОСТ 10922-75 и ГОСТ 23858-79.

3.67. Наличие сцепления защитно-декоративного и отделочного слоев или облицовочных плиток с бетоном изделий следует проверять простукиванием металлическим молотком массой 50 г. Слои или плитки, издающие при простукивании глухой звук, считают отслоившимися.

4. ПРИЕМКА, МАРКИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА ИЗДЕЛИЙ

4.1. Изделия перед отправкой на склад готовой продукции должны быть приняты отделом технического контроля предприятия.

4.2. Размеры, непрямолинейность и неплоскостность изделий, положение стальных закладных изделий, арматурных выпусков и монтажных петель, толщину защитного слоя бетона до арматуры, качество бетонных поверхностей, внешний вид и фактическую массу блоков и панелей следует контролировать в соответствии с ГОСТ 13015.0-83.

4.3. Приемку изделий следует производить партиями по совокупности показателей качества готовых изделий в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.1-81 и настоящих Рекомендаций.

4.4. В состав партии должны входить изделия одного назначения, изготовленные предприятием по одной технологии из материалов одного вида и качества.

4.5. Приемочный контроль и испытания наружных блоков и панелей на отпускную влажность и плотность легкого бетона на пористых заполнителях следует проводить не реже одного раза в месяц.

4.6. Маркировку блоков и панелей следует проводить по ГОСТ 13015.2-81. Мелкие стеновые блоки и камни должны маркироваться в каждом штабеле по одному в верхнем, среднем и нижнем рядах путем нанесения несмываемой краской при помощи трафарета или штампа товарного знака предприятия-изготовителя.

4.7. Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответствие изделий требованиям действующих нормативных документов при соблюдении потребителем условий применения и хранения, установленных настоящими Рекомендациями, и сопровождать каждую партию паспортом по ГОСТ 13015.3-81.

4.8. Изделия из бетонов на ГППВ должны храниться рассортированными по маркам и должны быть защищены от увлажнения и не соприкасаться с грунтом.

4.9. Блоки и панели следует хранить на закрытом складе в вертикальном (рабочем) положении. Перемычечные, поясные, подкарнизные и другие блоки высотой до 800 мм допускается хранить в штабелях высотой не более 2,5 м.

4.10. Стеновые камни и мелкие блоки должны храниться уложенными в штабели высотой не более 2 м. Пустотелые камни должны храниться пустотами вниз.

4.11. При хранении и транспортировании блоков и панелей должны соблюдаться требования ГОСТ 19010-82 и ГОСТ 13015.4-84.

4.12. Транспортирование стеновых камней и мелких блоков может осуществляться любыми транспортными средствами на поддонах, пакетами или в контейнерах, защищенными от увлажнения.

4.13. Запрещается производить погрузку и перевозку камней и мелких блоков навалом и разгрузку их сбрасыванием.

Приложение 1

ХИМИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ СВОЙСТВ
БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ И БЕТОНОВ

Класс добавок по действию на ГЦПВ	Наименование добавки	Условное обозначение	Нормативный документ на добавку	Рекомендуемое количество добавки в расчете на сухое вещество, % массы ГЦПВ
1	2	3	4	5
Пластифицирующие	Суперпластификатор С-3	С-3	ТУ 6-14-625-80 с изм. № 1 Минхимпром	0,5-1,0
	Суперпластификатор КМ-30	КМ-30		0,5- 1,0
	Суперпластификатор 10-03	СП 10-03	ТУ 44-3-506-81 Минхимпром	0,2- 1,0
	Суперпластификатор 40-03	СП 40-03	ТУ 38-4-0258-82	0,2-0,6

1	2	3	4	5
Пластифицирующе-замедляющие	Лигносульфوناتы технические	ЛСТ	ОСТ 13-183-83	0,1-1,0
Замедлители	Животный клей (мездровый)			0,4-0,6
	Бура техническая	БТ	ГОСТ 8429-77	0,2-0,8
	Водорастворимый препарат	ВРП- 1	ТУ 59-02-00405-78 с изм. № 2	0,001-0,03
	Щелочной сток производства капролактама (соль адипиновой кислоты)	ЩСПК	ТУ 113-03-488-84	0,005-0,1
Ускорители	Сульфат натрия	СН	ГОСТ 6318-77	0,3-0,5
	Сульфат железа	СЖ	ГОСТ 4148-66	0,1-0,8
	Хлорид кальция	ХК	ГОСТ 450-70	0,1-1,0

Продолжение приложения 1

1	2	3	4	5
	Сульфат алюминия	СА	ГОСТ 12966-75	0,1-1,0
	Хлорид натрия	ХН	ГОСТ 13830-68	0,1-0,5
	Сульфат кальция (гипсовый камень)	ГК	ГОСТ 4013-82	до 5 %
Воздуховлекающие	Смола нейтрализованная воздуховлекающая	СНВ	ТУ 81-05-75-74	0,005-0,015
	Смола древесная омыленная	СДО	ТУ 13-05-02-83	0,005-0,02
	Сульфанол	С	ТУ 6-01-1157-78	0,005-0,02
Гидрофобные	Этилсиликонат натрия	ГКЖ-10	ТУ 6-02-696-76	0,15-0,6
	Метилсиликонат натрия	ГКЖ-11	ТУ 6-02-696-76	0,15-0,6

1	2	3	4	5
Комплексные	Полигидросилоксаны (136-41 ГКЖ-94)	ГКЖ-94	ГОСТ 10834-76 Дозировки компонентов комплексных добавок не должны превышать указанных выше для каждой отдельной добавки	0,05-0,1
	Битумная эмульсия ЛСТ+СЖ(СН,ХК,СА) ЛСТ + БТ ЩСПК+ЛСТ+СЖ (ХК) С-3 + ЛСТ ЩСПК+С-3+ГК (СЖ)			5-20

Примечание. Оптимальные дозировки для бетонов различных видов устанавливают экспериментальным путем при обязательном контроле параметров свойств (сроков схватывания, начальной и конечной прочности, коэффициента размягчения, появления высолов).

Расход добавки в пересчете на сухое вещество и на раствор известной концентрации определяют по формулам

$$d = \frac{D}{100} \cdot Ц,$$

$$d_p = \frac{d}{n \rho_p},$$

- где D - расход добавки в % от массы вяжущего;
 d - то же, в кг/м³ бетонной смеси в пересчете на сухое вещество добавки;
 d_p - то же, на раствор рабочей консистенции;
 n - концентрация рабочего раствора добавки, %;
 ρ_p - плотность рабочего раствора добавки.

Количество воды для затворения бетонной смеси (V_d) с учетом воды, содержащейся в растворе добавки известной концентрации, вычисляют по формуле

$$V_d = V - d_p \cdot \rho_p \cdot \left(1 - \frac{n}{100}\right).$$

ЗАЩИТА СТАЛЬНОЙ АРМАТУРЫ

1. Цементно-полистирольное покрытие. Для приготовления цементно-полистирольного покрытия требуются материалы: портландцемент (марки не ниже 400), полистирол блочный или эмульсионный, ²десок молотый до удельной поверхности 5000-6000 см²/г, скипидар или ксилол-метан.

Рекомендуется следующий состав обмазки:

полистирольный клей	100	вес.ч.
молотый песок	20	" "
портландцемент	130-200	" "

Полистирольный клей готовится растворением полистирола блочного и 80 вес.ч скипидара или 15 вес.ч эмульсионного полистирола и 85 вес.ч скипидара. Растворение ведется при перемешивании без подогрева.

Полистирольный клей может быть заготовлен в большом количестве и храниться в закрытой таре. Эти свойства клея дают возможность готовить цементно-полистирольный состав для проведения работ в течение одной смены.

Цементно-полистирольное покрытие готовится следующим образом: в полистирольный клей небольшими порциями при тщательном перемешивании вводят расчетное количество молотого песка и цемента. Консистенция смесей должна быть сметанообразной. Работу следует производить в специальном помещении, оборудованном вентиляцией.

Сушка покрытия производится при 20-25 °С в течение 15-30 мин. При более высокой температуре время сушки уменьшается.

2. Цементно-поливинилацетатное покрытие. Для приготовления цементно-поливинилацетатной смеси требуются следующие материалы: портландцемент (марки не ниже 400); поливинилацетатная пластифицированная эмульсия, молотый песок.

Для приготовления покрытия рекомендуется следующий состав:

портландцемент	250	вес.ч
поливинилацетатная 50 %-ная эмульсия	100	" "
вода	60	" "
молотый песок	20	" "

Цементно-поливинилацетатная смесь готовится следующим образом: в поливинилацетатную эмульсию вводится расчетное количество воды, затем при постоянном перемешивании добавляют цемент и молотый песок. Готовая смесь должна иметь сметанообразную консистенцию.

Готовую смесь выдерживают в течение 20-30 мин для удаления пузырьков воздуха, а затем ею обмазывают арматуру.

Арматуру сушат в помещении в течение 40-60 мин. Цементно-поливинилацетатная смесь готовится в количестве, необходимом для работы в течение одной смены.

Покрyтия наносятся на арматуру. Толщина покрытия, проверяемая после высыхания с помощью штангенциркуля, должна быть не менее 0,4 мм.

Обмазка на поверхности арматуры (до укладки в бетон) должна быть плотной и однородной, без видимых пор, пузырей, крупинок и трещин.

Допускаются потеки в виде застывших капель защитного состава с нижней стороны арматурных стержней. При косом срезе острым ножом вдоль поверхности арматуры не должно происходить откалывания защитного покрытия за пределами среза.

После высыхания защитное покрытие не должно отслаиваться от поверхности арматуры.

Защитное покрытие в высушенном состоянии не должно размокать в течение 24 ч пребывания в воде при температуре 18 °С.

3. Цементно-кузбасслаковое покрытие. Для приготовления цементно-кузбасслакового покрытия рекомендуется следующий состав:

портландцемент	-	1	вес.ч.
кузбасслак	-	1	вес.ч.

Кроме этого можно рекомендовать защиту арматуры от коррозии способом металлизации (оцинкование, алюминизация). Металлическое покрытие наносится на арматуру способом горячего или диффузионного цинкования.

Толщина защитного слоя покрытия должна быть в пределах 0,4–0,6 мм.

Защитным действием по отношению к стали в бетоне на ЦПВ обладают комплексные добавки ингибиторы, проявляющие синергический эффект. Наиболее эффективными являются комплексные добавки: 1,5 % нитрита натрия (НН) + ализариновое масло; 1,3 % НН + 0,2 % бура; 1,5 % НН + 0,25 ПАВ, обладающие также пластифицирующим действием.

Однако эти добавки не могут полностью обеспечить сохранность стальной арматуры от коррозии в бетонах на ЦПВ. Целесообразность их применения зависит от вида бетона и назначения конструкции, условий ее эксплуатации, толщины и качества защитного слоя и устанавливается на основании предварительных экспериментальных проверок.

ПРИМЕРЫ ПОДБОРА СОСТАВОВ БЕТОНА

Пример подбора состава тяжелого бетона на ГЦПВ

Требуется подобрать бетон класса по прочности на сжатие В10 (средний уровень прочности при V_n 14 %, $R_y = 1,15$, $R_T = \frac{1,1 V_n}{0,72} = 15,3$ МПа; $R_y = 17,6$ МПа или 180 кгс/см²).

Жесткость бетонной смеси - 11-20 с (ГОСТ 10181-81).

Характеристика материалов: ГЦПВ марки 150 (истинная плотность - 2,7 г/см³) содержит в своем составе по массе: гипсового вяжущего (Г-5 Б П) - 50 %, поргладцемента Брянского завода марки 400 - 30 %, трепела Брянского - 20 %. Наибольшая крупность щебня из гравия - 20 мм, истинная плотность - 2,5, насыпная плотность - 1,43 т/м³, пустотность - 43 %; песок с модулем крупности 2,5 и истинной плотностью 2,65 г/см³, насыпная плотность - 1,6 т/м³.

По табл. 8 и 9 выбирают расходы ГЦПВ и воды соответственно 400 кг и 215 л, т.е. $\frac{B}{B_{яж}} = 0,54$ или

$\frac{B_{яж}}{B} = 1,85$. Для уточнения $\frac{B_{яж}}{B}$, обеспечивающего требуемую прочность, задаются еще двумя отношениями, отклоняющимися от расчетного на $\pm 0,1$.

Принимают три расхода воды, соответствующие $\frac{B_{яж}}{B}$ отношениям для выбранного расхода ГЦПВ в 400 кг/м³:

$$B_1 = \frac{400}{1,75} = 228 \text{ л}; B_2 = \frac{400}{1,85} = 216 \text{ л}; B_3 = \frac{400}{1,95} = 205 \text{ л}$$

Определяют расход крупного заполнителя, приняв коэффициент избытка $K_{\text{изб.}} = 1,45$.

$$\text{Щ} = \frac{400}{\frac{0,43}{1,43} \cdot 1,45 + \frac{1}{2,5}} = 1200 \text{ кг.}$$

Затем определяют расходы песка:

$$\text{П}_1 = 1000 - \frac{400}{2,7} + 228 + \frac{1200}{2,5} \cdot 2,65 = 381 \text{ кг;}$$

$$\text{П}_2 = 414 \text{ кг;}$$

$$\text{П}_3 = 443 \text{ кг.}$$

Пересчитывают полученный расход материалов на требуемые объемы опытных замесов.

В данном случае на замесе 8-10 л сначала определяют удобоукладываемость бетонной смеси в приборе для определения жесткости (ГОСТ 10181.1-81).

Она составляет соответственно принятым расходам воды - 10, 16 и 32 с. Так как два $\frac{B}{B_{\text{яж}}}$ отношения обеспечивают требуемую жесткость, то корректировку состава бетонной смеси не делают.

Смесь укладывают в 2-е трехгнездовые формы для кубов с ребром 10 см. Одновременно определяют время до начала схватывания бетонной смеси при назначенном количестве замедлителя.

Образцы освобождают от форм через 1-2 ч после уплотнения бетонной смеси. Прочность бетона определяют согласно ГОСТ 10180-78^X и вычисляют по 6 образцам.

По данным испытаний образцов, приведенных к прочности стандартного образца в 28-суточном возрасте, строят зависимость R от $\frac{B}{B_{\text{яж}}}$ и находят такое $\frac{B}{B_{\text{яж}}}$ отношение, которое обеспечивает средний уровень прочности бетона $R = 180 \text{ кгс/см}^2$. В рассматриваемом примере $\frac{B}{B_{\text{яж}}} = 1,9$ или $\frac{B}{B_{\text{яж}}} = 0,52$. Принимая ус-

тановленный в опытных замесах расход воды $B_2=216$ л, соответствующий требуемой жесткости, определяют расход ГЦПВ: $216 \cdot 1,9 = 410 \text{ кг/м}^3$.

Производят уточненный расчет материалов на 1 м^3 и готовят серии контрольных образцов - кубов для испытания через несколько часов (2-4 ч в зависимости от технологии производства) и в возрасте 1, 3, 7, 28 сут, а при необходимости и в другие дополнительные сроки.

По данным испытаний строят кривую роста прочности бетона на ГЦПВ во времени, по которой устанавливают распалубочную и отпускную прочность бетона и сроки ее достижения.

Пример подбора состава легкого бетона на ГЦПВ

Исходные данные.

Марка керамзитобетона по средней плотности - Д 1100.

Класс по прочности на сжатие - В5 ($R_y = 8,8 \text{ МПа}$ или 90 кг/см^2).

Требуемая удобоукладываемость бетонной смеси - 5-10 с.

Материалы.

ГЦПВ марки 150, песок керамзитовый со средней насыпной плотностью $\rho_n^n = 900 \text{ кг/м}^3$; керамзитовый гравий с наибольшей крупностью 20 мм и $\rho_n^k = 500 \text{ кг/м}^3$.

Порядок подбора.

1. По табл.10 выбирают ориентировочный расход ГЦПВ - 380 кг/м^3 .

2. Расход заполнителей определяют следующим образом. Суммарный расход крупного и мелкого заполнителя на 1 м^3 керамзитобетона.

$3 = Д - 1,15 Ц$, где Ц - расход вяжущего

$3 = 1100 - 1,15 \cdot 380 = 1100 - 437 = 663 \text{ кг}$.

Расход песка определяют по формуле

$$\Pi = \frac{3 \cdot \rho_n^n \cdot \Gamma}{\Gamma \cdot \rho_n^n + (1-\Gamma) \cdot \rho_n^k},$$

где Γ – доля песка в общей смеси заполнителя – выбирается как для обычного керамзитобетона, но меньше на 30–50 % из-за большого расхода ЦПВ и его несколько меньшей плотности по сравнению с портландцементом.

Принимаем $\Gamma = 0,2$, тогда

$$\Pi = \frac{663 \cdot 900 \cdot 0,2}{0,2 \cdot 900 + (1-0,2) \cdot 500} = 221 \text{ кг},$$

или $\frac{221}{900} = 0,245 \text{ м}^3$. Расход керамзита $K_p = 663 - 221 = 442 \text{ кг}$ или $\frac{442}{500} = 0,88 \text{ м}^3$.

3. Ориентировочный расход воды выбираем либо по табл. 11, либо по формуле

$$B = \frac{H\Gamma \cdot \Pi}{100} + \frac{\omega_{\text{погл.}}^k \cdot K_p}{100},$$

где $H\Gamma$ – нормальная густота ЦПВ, %;

Π – расход вяжущего, кг;

$\omega_{\text{погл.}}^k$ – водопоглощение керамзита, %;

K_p – расход керамзита, кг;

$$B = \frac{50 \cdot 380}{100} + \frac{33 \cdot 442}{100} = 190 + 146 = 336 \text{ л.}$$

$$\text{Водовязущее отношение } B/B_{\text{вяж}} = \frac{336}{380} = 0,88.$$

По результатам расчета приготавливают пробные замесы с расходами вяжущего на 15 % меньше и больше выбранного, т.е. 323, 380, 437 кг при одинаковой удобоукладываемости. После испытания образцов по ГОСТ 10180-78^х и п.3.24 настоящих Рекомендаций строят графики зависимости прочности и средней плотности бетона от расхода вяжущего, затем выбирают оптимальный состав керамзитобетонной смеси для бетона класса В5, марки D 1100.

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ БЕ- ТОНОВ НА ГИПСОЦЕМЕНТНОПУЦЦОЛАНО- ВЫХ ВЯЖУЩИХ	7
Общие указания.....	7
Нормативные и расчетные характеристики бетона и арматуры	8
Основные расчетные положения.....	16
Блоки и панели наружных стен.....	17
Блоки и панели внутренних стен	18
Панели, плиты перекрытий и покрытий.....	18
3. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ	19
Требования к материалам	19
Определение составов бетона на ГЦПВ	22
Приготовление бетонных смесей	29
Технология производства	30
Контроль качества производства изделий.....	31
4. ПРИЕМКА, МАРКИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА ИЗДЕЛИЙ	34
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Химические добавки для регу- лирования свойств бетонных смесей и бетонов	37
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Защита стальной арматуры.....	42
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Примеры подбора составов бетона	45