

---

ОДМ 218.5.001-2009

ОТРАСЛЕВОЙ ДОРОЖНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ

---



**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ГЕОСЕТОК И ПЛОСКИХ  
ГЕОРЕШЁТОК ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ  
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СЛОЁВ  
УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫХ ВИДОВ ПОКРЫТИЙ  
ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ И РЕМОНТЕ  
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ**

---

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО  
(РОСАВТОДОР)**

Москва 2010

---

ОДМ 218.5.001-2009

**ОТРАСЛЕВОЙ ДОРОЖНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ**

---

Утверждены  
распоряжением Росавтодора  
от 26.11.2009 № 502-р

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ГЕОСЕТОК И ПЛОСКИХ  
ГЕОРЕШЁТОК ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ  
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СЛОЁВ  
УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫХ ВИДОВ ПОКРЫТИЙ  
ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ И РЕМОНТЕ  
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ**

---

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО  
(РОСАВТОДОР)**

**Москва 2010**

## Предисловие

1. РАЗРАБОТАН ГОУ ВПО СИБАДИ (Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия).

При разработке Рекомендаций учтены данные исследований ГП « РОСДОРНИИ », ФГУП « СОЮЗДОРНИИ », МАДИ (ГТУ), НИИИМ, ООО НТЦ « Геотехнологии », СПб. ВИТУ.

2. ВНЕСЕН Управлением эксплуатации и сохранности автомобильных дорог Федерального дорожного агентства.

3. ИЗДАН на основании распоряжения Федерального дорожного агентства от « 26 » 11 2009 г. № 502-р.

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ.

5. ИМЕЕТ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР.

## СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Область применения .....	5
Раздел 2. Нормативные ссылки .....	5
Раздел 3. Термины и определения .....	6
Раздел 4. Общие положения .....	8
Раздел 5. Рекомендации по материалам .....	11
Раздел 6. Методика проектирования .....	15
Раздел 7. Технология производства работ .....	33
Раздел 8. Контроль качества, безопасность выполнения работ и охрана окружающей среды .....	46
Библиография .....	52
Ключевые слова .....	55
Приложение А .....	56
Приложение Б .....	62
Приложение В .....	73



## Раздел 1. Область применения

Отраслевой дорожный методический документ «Методические рекомендации по применению геосеток и плоских георешёток для армирования асфальтобетонных слоёв усовершенствованных видов покрытий при капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог» является актом рекомендательного характера.

Методические рекомендации предназначены для применения геосеток (плоских георешёток) для армирования (усиления) асфальтобетонных (полимерасфальтобетонных) слоёв при капитальном ремонте и ремонте усовершенствованных видов покрытий автомобильных дорог.

Методические рекомендации могут быть использованы при армировании (усилении) дорожных одежд городских улиц и дорог, автомобильных дорог промышленных и сельскохозяйственных предприятий, при проектировании дорожных одежд на участках строительства и реконструкции.

## Раздел 2. Нормативные ссылки

В настоящих Рекомендациях использованы ссылки на следующие документы:

Приказ Минтранса России от 01 ноября 2007 г. № 157;

Приказ Минтранса России от 12 ноября 2007 г. № 160;

ГОСТ 9128-97\* Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. — Введ. 1998-04-29. — М.: Изд-во стандартов, 1997. — 20 с;

ГОСТ 22245-90\* Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. — Введ. 1990-01-01. — М.: Изд-во стандартов, 2005. — 12 с;

ГОСТ Р 52128-2003 Эмульсии битумные дорожные. Технические условия. — Введ. 2003-10-01. — М.: ФГУП ЦПП, 2004. — 17 с;

ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования. — Введ. 2006-05-01. — М.: Стандартинформ, 2006. — 4 с.

### Раздел 3. Термины и определения

В настоящем документе применены следующие термины с соответствующими определениями.

#### а) Термины и определения

а<sup>I</sup>) **Армирующая прослойка** – конструктивный элемент дорожной одежды из геосетки (геокомпозита), чаще располагаемый в асфальтобетонном покрытии для увеличения его прочности за счёт восприятия и перераспределения растягивающих напряжений от воздействия транспортных средств и (или) температурных деформаций.

а<sup>II</sup>) **Геосетка** – плоский полимерный рулонный материал сетчатой структуры, образованной эластичными рёбрами из высокопрочных пучков нитей, скреплёнными в узлах прошивочной нитью, переплетением, склеиванием, сплавлением или иным способом, с образованием ячеек, размеры которых больше образующих сетку рёбер, обработанных специальными составами для улучшения свойств и повышения их стабильности.

а<sup>III</sup>) **Георешётка плоская** – плоский полимерный рулонный материал сетчатой структуры, образованной монолитными рёбрами, жёстко скреплёнными в узлах, с образованием ячеек, размеры которых больше образующих решётку рёбер.

а<sup>IV</sup>) **Геосетка (георешётка) двухосноориентированная** – геосетка (георешётка плоская), имеющая близкие (отличающиеся не более чем на 20 %) механические свойства в продольном и поперечном направлениях.

а<sup>V</sup>) **Геосетка (георешётка) композитная (геокомпозит)** – многослойный материал из скреплённых в плоскости слоёв (не менее двух слоёв) геосетки (плоской георешётки) с геотекстильным (чаще нетканым иглопробивным или термоупрочнённым) материалом.

а<sup>VI</sup>) **Геотекстильный материал** – поставляемое в рулонах сплошное водонепроницаемое тонкое гибкое нетканое, тканое трикотажное полотно, получаемое путём скрепления волокон или нитей механическим (плетение, иглопробивание), химическим (склеивание), термическим (сплавление) способами или их комбинацией.

а<sup>VII</sup>) **Рёбра геосетки** – основные элементы геосетки из эластичных высокопрочных пучков нитей, объединённых в узлах с образованием ячеек.

а<sup>xviii</sup>) **Рёбра плоской георешётки** — основные элементы плоской георешётки в виде плоских пластин, объединённых в узлах с образованием ячеек.

а<sup>x</sup>) **Срок службы дорожной конструкции** — период времени, в пределах которого происходит снижение её прочности и надёжности до расчётного уровня, предельно допустимого по условиям дорожного движения.

а<sup>x</sup>) **Трещинопрерывающая прослойка** — высокодеформативная прослойка из геосинтетического материала, расположенная, как правило, между блочным основанием (старое покрытие со швами или разделённое трещинами на отдельные участки-блоки) и вновь устраиваемым покрытием, препятствующая передаче усилия, возникающего от температурной деформации основания к вновь устраиваемому покрытию.

а<sup>xii</sup>) **Трещины температурные** — трещины в покрытии, возникающие в материале от напряжений, появляющихся от температурных деформаций.

а<sup>xiii</sup>) **Трещины отражённые** — трещины в покрытии, дублирующие швы, или трещины нижележащего слоя дорожной одежды.

а<sup>xiii</sup>) **Трещины усталостные** — трещины в покрытии, образующиеся под воздействием многократных нагрузок в результате усталостного разрушения асфальтобетона.

а<sup>xiv</sup>) **Узлы геосетки (плоской георешётки)** — места объединения рёбер, имеющие (для георешёток) повышенную по отношению к рёбрам толщину.

а<sup>xv</sup>) **Размер ячеек в продольном (поперечном) направлении  $A_L$  ( $A_T$ )** — расстояние между осями рёбер в направлении длины (ширины) материала.

а<sup>xvi</sup>) **Ширина рёбер в продольном (поперечном) направлении  $W_{L,R}$  ( $W_{TR}$ )** — минимальная ширина рёбер, расположенных в направлении длины (ширины) материала.

а<sup>xvii</sup>) **Толщина рёбер в продольном (поперечном) направлении  $t_{L,R}$  ( $t_{TR}$ )** — минимальная толщина рёбер, расположенных в направлении длины (ширины) материала.

а<sup>xviii</sup>) **Прочность при растяжении в продольном (поперечном) направлении  $R_{L,R}$  ( $R_{TR}$ )** — максимальное растягивающее усилие при одноосном растяжении образца в направлении длины (ширины) материала с постоянной скоростью растяжения, отнесённое к ширине образца (выражается в кН/м, определяется по методике приложения Б<sup>1</sup>).



#### б) Условные обозначения

$K_{LR}$  — число рёбер геосетки на 1 пог.м материала по направлению длины. Может определяться не целым числом (с точностью до десятых долей).

$K_{TR}$  — число рёбер геосетки на 1 пог.м материала по направлению ширины. Может определяться не целым числом (с точностью до десятых долей).

$t_j$  — толщина узлов.

$B_R$  — ширина рулона.

$F_{LR}$  — площадь сечения рёбер, расположенных в направлении длины материала.

$F_{TR}$  — площадь сечения рёбер, расположенных в направлении ширины материала.

$\epsilon_{LRmax}$  — относительная деформация в продольном направлении при разрыве, % (см. приложение Б<sup>1</sup>).

$\epsilon_{TRmax}$  — относительная деформация в поперечном направлении при разрыве, % (см. приложение Б<sup>1</sup>).

$\epsilon_{LRR}$  — относительная деформация при максимальном растягивающем усилии в направлении длины материала, % (см. приложение Б<sup>1</sup>).

$\epsilon_{TRR}$  — относительная деформация при максимальном растягивающем усилии в направлении ширины материала, % (см. приложение Б<sup>1</sup>).

$R_{LR}(\epsilon)$  — усилие в образце в направлении длины материала, отнесённое к ширине образца, возникающее при определённой относительной деформации  $\epsilon$  (в данных Рекомендациях при  $\epsilon = 2\%$ , см. приложение Б<sup>11</sup>), кН/м.

$R_{TR}(\epsilon)$  — усилие в образце в направлении ширины материала, отнесённое к ширине образца, возникающее при определённой относительной деформации  $\epsilon$  (в данных Рекомендациях при  $\epsilon = 2\%$ , см. приложение Б<sup>11</sup>), кН/м.

$R_{JR}$  — относительная прочность узлового соединения геосетки, % (см. приложение Б<sup>11</sup>).

#### Раздел 4. Общие положения

Рекомендации содержат требования к геосеткам (плоским георешёткам), предназначенным для армирования асфальтобетонных

слоёв, правила назначения конструктивных решений, рекомендации по расчёту асфальтобетонных покрытий, усиленных геосетками, и технологию производства работ.

а) В соответствии с действующей Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них при капитальном ремонте и ремонте конструктивные слои из асфальтобетона, армированного геосинтетическими материалами, могут использоваться для усиления усовершенствованных покрытий при следующих видах работ:

- усилении дорожной одежды при несоответствии её прочности транспортным нагрузкам с исправлением продольных и поперечных неровностей, укладкой выравнивающих и дополнительных слоёв основания и покрытия;

- устройстве более совершенных типов покрытий с использованием существующих дорожных одежд в качестве основания;

- перекрытии изношенных цементобетонных покрытий;

- ликвидации колеиности с заменой верхних слоёв дорожной одежды методами фрезерования или регенерации на ширину полос наката или на всю ширину покрытия с укладкой одного или нескольких слоёв асфальтобетона;

- уширении дорожной одежды до норм соответствующих категории ремонтного участка автомобильной дороги;

- восстановлении дорожной одежды в местах ремонта земляного полотна;

- устройстве защитных слоёв и слоёв износа путём укладки выравнивающего (или фрезерования) и одного дополнительного слоя с обеспечением требуемой ровности и сцепных свойств.

б) Следует различать функции армирующих и трещино-прерывающих прослоек (п. 3 а) и требования, предъявляемые к ним. В данных Рекомендациях рассматриваются только вопросы применения армирующих прослоек из геосеток (плоских георешёток) и геокомпозитов на их основе для усиления асфальтобетонных покрытий. Рекомендации по устройству трещинопрерывающих прослоек даны в «Рекомендациях по расчёту и технологии устройства оптимальных конструкций дорожных одежд с армирующими прослойками при строительстве, реконструкции и ремонте дорог с асфальтобетонными покрытиями», 1993.

в) Армирующий материал может выполнять свои функции только при соблюдении ряда основных условий:

- прочное сцепление арматуры с армируемым материалом для обеспечения перераспределения возникающих напряжений;

- прочность арматуры на растяжение значительно выше прочности армируемого материала с учётом усталостных явлений от многократных кратковременных силовых воздействий (в противном случае теряется смысл армирования материала);

- модуль упругости арматуры намного выше, чем у армируемого материала (иначе армируемый материал может получить избыточные горизонтальные деформации раньше, чем арматура воспримет и перераспределит растягивающие напряжения);

- прочность и деформативность армирующего материала стабильны во времени как при высоких положительных, так и при низких отрицательных температурах, при высокой влажности и агрессивных воздействиях (только в этом случае можно гарантировать длительный положительный эффект от армирования покрытия);

- арматура не обладает чрезмерной ползучестью для восприятия длительных напряжений (иначе арматура может либо не выдержать значительных длительных температурных напряжений, возникающих в асфальтобетоне при низких отрицательных температурах, либо релаксировать эти напряжения, утратив своё предназначение);

- арматура располагается в слое армируемого материала с наибольшими растягивающими напряжениями;

- коэффициенты температурного расширения армируемого и армирующего материалов имеют близкие значения для выполнения первого условия.

г) Выбор конструктивно-технологических мероприятий при капитальном ремонте или ремонте дорожных одежд выполняют на основе технико-экономического сравнения конкурирующих вариантов.

При этом следует учитывать, что получаемый в результате армирования асфальтобетонных покрытий эффект выражается в продлении сроков службы, повышении эксплуатационной надёжности дорожных конструкций, снижении эксплуатационных затрат, улучшении транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог.

Эффект может выражаться и в уменьшении толщины асфальтобетонного покрытия (без продления сроков службы дорожной одежды).

Эффект от армирования покрытия наиболее ощутимо проявляется при ремонте автомобильных дорог высоких категорий,

при выполнении работ в сложных климатических и грунтово-гидрологических условиях.

При надлежащем учёте и обосновании перечисленных выше факторов экономический эффект от армирования покрытий, как правило, превышает получение единовременной экономии по другим сопоставляемым вариантам усиления усовершенствованных покрытий при капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог.

## Раздел 5. Рекомендации по материалам

а) Дополнительные требования к асфальтобетону (армируемому материалу) не предъявляются. Рекомендуется соблюдать определённое соотношение между крупностью зёрен каменного материала в асфальтобетоне и размером ячеек геосетки (армирующего материала)

$$0,8 (d + D) < A, \quad (5 \text{ а})$$

где  $d$  — наименьший номинальный размер зёрен каменного материала в асфальтобетоне;

$D$  — наибольший номинальный размер зёрен каменного материала в асфальтобетоне;

$A$  — средний размер ячейки (среднее между значениями  $A_L$  и  $A_U$ ).

Выполнение этого соотношения улучшает совместную работу армируемого и армирующего материалов, а также обеспечивает минимальную повреждаемость геосеток при уплотнении вышележащего слоя смеси в процессе устройства покрытия.

б) Геосинтетические материалы, применяемые для армирования асфальтобетонных покрытий, должны отвечать рекомендациям по наличию технической документации (п. в настоящего раздела), показателям свойств (п. п. д) и е) настоящего раздела) и методам их определения и контроля (п. ж) настоящего раздела). Эффективность применения геосинтетических материалов определяется их прочностью, деформативностью, технологичностью, повреждаемостью и долговечностью.

в) Применение армирующих материалов возможно при наличии:

в<sup>1)</sup> стандартов организаций, подготовленных в соответствии с ГОСТ Р 1.5-2004 и содержащих область применения, нормативные ссылки, термины и определения, технические требования, требования безопасности окружающей среды, правила приёмки, методы контроля, правила транспортирования и хранения, указания по эксплуатации, гарантии изготовителя;

в<sup>11)</sup> документов, регламентирующих область применения материалов конкретной марки, составленных на основе оценки показателей свойств, разработанных или согласованных организациями, представляющими отрасль потребителя (заключение, рекомендации по применению и др.);

в<sup>111)</sup> сертификатов соответствия, выданных с учётом положений документов по п. в<sup>11)</sup> настоящего раздела и протоколов испытаний организаций, представляющих отрасль потребителя.

г) При подготовке документов по п. в) настоящего раздела рекомендуется учитывать рекомендации по п.п. д) и е) настоящего раздела методических рекомендаций.

д) Геосетки, в том числе служащие для создания геокомпозитов, применяемые для армирования асфальтобетонных покрытий при капитальном ремонте и ремонте капитальных видов покрытий, должны отвечать рекомендациям, представленным в таблице 1.

д<sup>1)</sup> Регламентация показателей свойств в таблице 1 приведена в минимальной степени, поскольку выбор эффективного армирующего материала определяется в конкретном проектном решении. Геосетки (плоские георешётки), имеющие прочность ниже, чем указано в таблице 1, обладающие повышенной деформативностью, но отвечающие рекомендациям остальных показателей свойств, могут использоваться в качестве трещинопрерывающих прослоек, а также для уменьшения колееобразования на асфальтобетонных покрытиях.

д<sup>11)</sup> При использовании геосеток и георешёток для армирования верхнего слоя асфальтобетонных покрытий на автомобильных дорогах I технической категории (по ГОСТ Р 52398-2005) рекомендуется отдавать предпочтение геосинтетическим материалам с более высокой прочностью ( $R_{LR}(R_{TR}) — 80, 100$  кН/м). Это обосновано тем, что на дорогах высших категорий нагрузки от автотранспорта на покрытие и дорожную одежду, требования к потребительским свойствам и показателям надёжности (СНиП 2.05.02-85\*, ОДН 218.046-01, ОДН 218.1.052-2002, Методические рекомендации по проектированию жёстких дорожных одежд) существенно выше, чем на дорогах низких категорий.

д<sup>111)</sup> При использовании геосеток и георешёток для армирования асфальтобетонных покрытий на автомобильных дорогах в I дорожно-климатической зоне рекомендуется отдавать предпочтение геосинтетическим материалам с более высокой прочностью ( $R_{LR}(R_{TR}) — 80, 100$  кН/м). Рекомендуемое повышение

требований обосновано более значительными температурными нагрузками, воздействующими на покрытие, и опытом армирования покрытий в этих регионах.

В дальнейшем, по мере накопления научных и практических данных, требования к остальным показателям свойств следует подразделять в зависимости от дорожно-климатических зон, в которых планируется использовать геосетки и георешётки.

Таблица 1

Регламентируемые показатели свойств геосинтетических материалов, применяемых для армирования (усиления) асфальтобетонных покрытий

Показатель свойств	Значение показателя	Методика контроля
1	2	3
<b>1 Механические свойства</b>		
а) Прочность при растяжении в продольном (поперечном) направлении $R_{LR}$ ( $R_{TR}$ ), кН/м, не менее	50	По DIN EN ISO 10319 или по методу приложения Б <sup>I</sup>
б) Усилие в образце в направлении длины (ширины) материала $R_{LR}(\epsilon)$ и $R_{TR}(\epsilon)$ , отнесённое к ширине образца, кН/м, возникающее при относительной деформации $\epsilon = 2\%$ , не менее	25	По DIN EN ISO 10319 или по методу приложения Б <sup>I</sup>
в) Длительная прочность, % от кратковременной прочности $R_{LR}$ ( $R_{TR}$ ), не менее	70	По методу приложения Б <sup>V</sup>
г) Относительная прочность узловых соединений геосетки $R_{JR}$ , % от прочности рёбер, не менее	5	По DIN EN ISO 10321 или по методу приложения Б <sup>II</sup>
<b>2 Стойкость к агрессивным воздействиям</b>		
а) Уменьшение прочности $R_{LR}$ ( $R_{TR}$ ) после нагрева до 160 °С (теплостойкость), %, не более	10	По методу приложения Б <sup>III</sup>
б) Потеря прочности (повреждаемость) материала в процессе укладки асфальтобетона, % от исходной прочности $R_{LR}$ ( $R_{TR}$ ), не более	40	По методу приложения Б <sup>VI</sup>
в) Уменьшение исходной прочности $R_{LR}$ ( $R_{TR}$ ), в агрессивных средах, %, не более	25	ГОСТ 12020 или DIN EN 14030

Окончание таблицы 1

1	2	3
г) Уменьшение исходной прочности $R_{LR}$ ( $R_{TR}$ ) после 25 циклов замораживания – оттаивания, %, не более	10	По методу приложения Б <sup>IV</sup>
<b>3. Геометрические параметры</b>		
а) Размер ячеек геосетки, мм, не менее: - для мелкозернистого асфальтобетона  - для крупнозернистого асфальтобетона	25 x 25  35 x 35	ГОСТ 29104.7  ГОСТ 3811 и ГОСТ 6943.17
б) Ширина рулона, м	От 1,5 до 4	
в) Длина материала в рулоне, м	От 20 до 100	

д<sup>IV</sup>) Форма поставки геосеток (геокомпозитов) должна быть удобной как для механизированной, так и для ручной укладки. Рекомендуемая длина полотна в рулоне не менее 20 м, а ширина не менее 1,5 м. Ширина рулона для конкретного объекта должна обеспечивать минимальный перерасход армирующего материала с учётом перекрытия полос.

д<sup>V</sup>) Срок службы геосинтетического материала составляет не менее срока службы асфальтобетонного покрытия, для армирования которого он используется.

д<sup>VI</sup>) Геосетки (геокомпозиты) вместе с материалами покрытия должны быть пригодны для повторного использования смеси, полученной после измельчения (фрезерования) армированного асфальтобетонного покрытия.

д<sup>VII</sup>) Материалы геосеток (геокомпозитов) должны быть безопасны по отношению к окружающей среде, в том числе при их утилизации.

е) Геотекстильные материалы, служащие для создания геокомпозитов с геосетками, должны отвечать рекомендациям, представленным в таблице 2.

Для геокомпозитов наиболее пригодны нетканые геотекстильные материалы, упрочнённые механическим или (и) термическим способами.

Т а б л и ц а 2

Регламентируемые показатели свойств геотекстильных материалов, применяемых для создания геокомпозитов

Наименование показателя	Значение показателя	Метод контроля
Масса на единицу площади (поверхностная плотность), г/м <sup>2</sup>	до 100	По EN ISO 9864 или по ГОСТ Р 50277
Толщина при нагрузке 2 кПа, мм, не более	1,0	По EN ISO 9863 -1,2 или по ГОСТ Р 50276

ж) Рекомендуемые методы измерения и контроля регламентируемых показателей свойств геосинтетических материалов, применяемые для армирования асфальтобетонных покрытий при капитальном ремонте и ремонте капитальных видов покрытий представлены в приложении Б. Для усиления гармонизации требований к свойствам ГМ и методам их испытаний в таблицах 1 и 2 указаны зарубежные аналоги нормативно-методических документов.

## Раздел 6. Методика проектирования

### а) Конструктивные решения

а<sup>1</sup>) Исходя из положений действующей классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них и п. а) раздела 4 настоящих методических рекомендаций при капитальном ремонте и ремонте усовершенствованных видов покрытий автомобильных дорог можно выделить несколько основных видов работ и соответствующих конструктивно-технологических решений, в которых целесообразно применять армирование асфальтобетона геосинтетическими материалами:

а<sup>1.1</sup>) усиление дорожной одежды при несоответствии её прочности транспортным нагрузкам;

а<sup>1.2</sup>) восстановление и усиление изношенных покрытий из асфальтобетона (с ликвидацией колеяности или без таковой) при обеспеченной прочности существующей дорожной одежды;

а<sup>1.3</sup>) перекрытие изношенных покрытий из цементобетона или железобетонных плит при обеспеченной прочности существующей дорожной одежды;



а<sup>1.4</sup>) уширение дорожной одежды до норм соответствующих категорий ремонтируемого участка автомобильной дороги;

а<sup>1.5</sup>) восстановление дорожной одежды в местах ремонта земляного полотна.

а<sup>II</sup>) Геометрические параметры, состояние дорожной одежды и виды требуемых ремонтных работ определяют в соответствии с действующими документами (ГОСТ Р 52398-2005, СНиП 2.05.02-85\*, ОДН 218.1.052-2002, ОДН 218.1.052-2002, Классификация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них – 2008, Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог - 2004) с учётом положений настоящих методических рекомендаций.

а<sup>III</sup>) Конструктивные решения назначают исходя из:

- требуемых видов ремонтных работ (п. а<sup>I</sup>) настоящего раздела);
- цели применения армирующих прослоек на основе геосеток и геокомпозитов (п. а<sup>VI</sup>) настоящего раздела);
- функций, выполняющих армирующими прослойками (п. а<sup>V</sup>) настоящего раздела);
- условий применения армирующих прослоек (п. а<sup>VI</sup>) настоящего раздела).

а<sup>IV</sup>) Возможна реализация одной из двух целей применения армирующих прослоек из геосеток (геокомпозитов) в асфальтобетонных покрытиях:

- увеличение межремонтных сроков службы армированного покрытия и снижение затрат на его содержание за счёт замедления темпов трещинообразования и колееобразования;
- снижение затрат на строительство покрытия за счёт некоторого уменьшения его толщины (без увеличения межремонтных сроков службы).

Технико-экономические расчёты и опыт эксплуатации армированных покрытий показывают, что достижение первой цели является более предпочтительным, хотя в некоторых случаях возможно обоснование второй цели.

а<sup>V</sup>) Армирующая прослойка может выполнять две функции:

- армирование асфальтобетона;
- армирование с обеспечением лучшего сцепления (в том числе, за счет адгезии) с основанием и сохранением изолирующего слоя в период эксплуатации покрытия.

Первая функция осуществляется геосетками, отвечающими рекомендациям п. д) раздела 5, обеспечивающими увеличение прочности армированного покрытия за счёт восприятия и перераспределения растягивающих напряжений от воздействия транспортных средств и (или) температурных деформаций.

Вторая функция осуществляется геокомпозитом, отвечающим требованиям п. п. д) и е) раздела 5. Геотекстильный материал, объединённый с геосеткой, обеспечивает лучшее приклеивание армирующей прослойки к основанию, что уменьшает вероятность её сдвига в период укладки асфальтобетона.

Не рекомендуется использовать геокомпозит в местах с продольным уклоном проезжей части более  $30^\circ/_{00}$ , в местах значительного изменения скорости движения транспортных средств.


а<sup>VI)</sup> Эффективность выполнения функций (п. а<sup>IV)</sup> настоящего раздела) армирующих прослоек зависит от условий их применения. Для достижения максимального эффекта в конкретном случае конструирования необходимо определить местоположение армирующей прослойки по толщине и ширине покрытия.

Выбор местоположения армирующей прослойки по толщине покрытия зависит от её преимущественного предназначения – воспринимать температурные воздействия (ТМП) или воздействия транспортных средств (НГР). Первый вид воздействия и соответствующие ему растягивающие температурные напряжения в наибольшей степени проявляются ближе к поверхности покрытия. Второй – ближе к подошве асфальтобетонного покрытия. На основании изложенного ориентировочное местоположение армирующей прослойки по глубине можно определять, пользуясь рекомендациями таблицы 3 и рисунка 1.

Т а б л и ц а 3

Выбор местоположения армирующей прослойки по глубине

Дорожно-климатическая зона и подзона	$h_2 / h_0$	Тип конструктивного решения
I, II <sub>1</sub>	< 1	ТМП
	≥ 1	НГР
II <sub>2</sub>	< 0,9	ТМП
	≥ 0,9	НГР
III	< 0,8	ТМП
	≥ 0,8	НГР



**Рисунок 1. Типы принципиальных конструктивных решений:**  
**1** – верхний слой покрытия толщиной  $h_1$ ; **2** – армирующая прослойка;  
**3** – нижний слой покрытия толщиной  $h_2$  из новой или  
 регенерированной смеси; **4** – существующее покрытие или несущее  
 основание

При уточнении местоположения армирующей прослойки следует учесть, что при выборе решения типа ТМП назначают  $h_1 \leq h_2$ , а при выборе решения НГР –  $h_1 > h_2$ .

Учитывая, что на покрытие одновременно воздействуют нагрузки от транспортных средств и температурные напряжения, наилучшие результаты достигаются при одновременном применении решений типа ТМП и НГР.

а<sup>vi)</sup> Укладка армирующей прослойки непосредственно на существующее асфальтобетонное и тем более цементобетонное покрытие менее эффективна, нежели на свежесуложенный или регенерированный слой асфальтобетона. Это объясняется необходимостью обеспечения прочного сцепления арматуры с армируемым материалом для обеспечения перераспределения возникающих напряжений. Поэтому при выборе решения НГР нижний слой покрытия (выравнивающий слой) может устраиваться из мелкозернистого асфальтобетона или регенерированного материала существующего покрытия.

а<sup>vii)</sup> Минимальная толщина слоёв асфальтобетонного покрытия должна соответствовать рекомендациям документов (СНиП 2.05.02-85\*, ОДН 218.046-01, Методические рекомендации по проектированию жёстких дорожных одежд) и таблицам 4, 5 и 6.

Таблица 4

## Минимальные толщины слоёв

Материалы покрытий	Толщина слоя, см
Асфальтобетон крупнозернистый	6 - 7
Асфальтобетон мелкозернистый	3 - 5
Асфальтобетон песчаный	3 - 4
Щебёночные (гравийные) материалы, обработанные органическими вяжущими	8
<p><b>Примечания:</b> 1. Большие толщины асфальтобетонных покрытий следует принимать для дорог I и II категорий, а меньшие – для дорог III и IV категорий.</p> <p>2. Толщину конструктивного слоя следует принимать во всех случаях не менее чем 1,5 размера наиболее крупной фракции применяемого в слое минерального материала.</p>	

Таблица 5

Минимальная толщина слоёв с органическими вяжущими, укладываемых на верхний слой основания из материалов, укрепленных цементом

Типы дорожной одежды	Наименьшая толщина слоёв из материалов, содержащих органическое вяжущее, см
Капитальный	18
Облегченный	12
<p><b>Примечание.</b> В случае применения материалов, укрепленных комплексными вяжущими или медленно твердеющими гидравлическими вяжущими, толщина слоя может быть снижена на 20 %, а в условиях IV-V дорожно-климатических зон – на 30 %.</p>	

Минимальная толщина верхнего слоя асфальтобетонного покрытия над армирующей прослойкой ( $h$ , по рисунку 1) составляет 5-6 см (меньшее значение может быть принято при гарантированном допуске изменения толщины укладываемого слоя в пределах  $\pm 1$  см).

Суммарную минимальную толщину армированных геосеткой асфальтобетонных слоёв  $h_2$  на блочном основании следует назначать независимо от результатов расчёта нежёсткой дорожной одежды по таблице 6 в зависимости от климатических условий района строительства, типа дорожной одежды, а также марки используемого битума и зернового состава асфальтобетонной смеси.

Таблица 6

Минимальная толщина асфальтобетонного покрытия,  
армированного геосеткой (геокомпозитом), на блочном основании

Дорожно-климатическая зона и подзона	Тип асфальтобетонной смеси верхнего слоя покрытия	Минимальная толщина армированных геосеткой асфальтобетонных слоёв $h_{\Sigma}$ на блочном основании, см, в дорожных одеждах							
		капитальных				облегченных			
		при использовании битумов для покрытия							
		БНД 60/90	БНД 90/130	БНД 130/200	БНД 200/300	БНД 90/130	БНД 130/200	БНД 200/300	СГ 130/200
I <sub>1</sub>	А	-	15	13	12	-	-	-	-
	Б	-	16	15	13	13	12	11	9
	В	-	-	16	-	-	12	11	10
	Г	-	-	-	-	-	-	12	11
Северная и центральная части подзоны I <sub>2</sub>	А	-	16	14	12	-	-	-	-
	Б	-	-	15	13	-	-	12	11
	В	-	-	-	-	-	-	11	10
	Г	-	-	-	-	-	-	-	11
Южная часть подзоны I <sub>2</sub>	А	13	11	10	10	-	-	-	-
	Б	-	13	11	-	11	9	8	8
	В	-	-	-	-	-	10	9	8
	Г	-	-	-	-	-	-	10	-
Северная и центральная части подзоны I <sub>1</sub>	А	13	12	11	10	-	-	-	-
	Б	-	13	12	-	11	9	9	8
	В	-	-	-	-	-	10	9	8
	Г	-	-	-	-	-	-	10	9
Южная часть подзоны I <sub>3</sub>	А	11	10	10	9	-	-	-	-
	Б	13	11	10	10	8	8	7	7
	В	-	12	-	-	10	9	8	7
	Г	-	-	-	-	10	10	9	8
II <sub>1</sub>	А	10	9	8	7	-	-	-	-
	Б	11	10	9	8	8	8	7	6
	В	12	11	10	9	9	9	8	7
	Г	-	-	-	-	10	10	9	8
II <sub>2</sub>	А	13	12	11	10	-	-	-	-
	Б	-	13	12	-	11	9	9	8
	В	-	-	-	-	-	10	9	7
	Г	-	-	-	-	-	-	10	9
III	А	11	10	9	-	-	-	-	-
	Б	13	11	10	10	9	8	7	7
	В	-	12	-	-	10	9	8	7
	Г	-	-	-	-	-	10	9	8

Корректировка минимальной толщины армированных геосеткой асфальтобетонных слоёв допустима на основании расчётов на температурную трещиностойкость.

а<sup>IX</sup>) Рациональное распределение армирующих материалов по ширине проезжей части связано:

- с неравномерностью распределения нагрузки от транспортных средств по полосам движения;
- с неодинаковой прочностью земляного полотна по ширине дороги.

На многополосных магистралях условия работы дорожной одежды на разных полосах не одинаковы, так как основная часть большегрузных автомобилей движется по крайней правой полосе, следовательно, несущая способность крайних полос должна быть больше, нежели остальных.

Большая часть дорог имеет водопроницаемое укрепление обочин. Значительная часть воды, стекающей с покрытия, впитывается в грунт земляного полотна у крайней правой полосы движения, снижая несущую способность грунтового основания в этой части дорожной конструкции. Дополнительным источником увлажнения грунтового основания под правой полосой движения может быть подтопление земляного полотна в условиях 2 и 3 типов местности по условиям увлажнения.

Крайние полосы дорожной одежды работают в более сложных условиях, что следует учитывать при конструировании дорожных одежд с армирующими прослойками (таблица 7).

В дорожной конструкции с количеством полос движения больше двух можно использовать не только оба типа конструктивных решений армирования покрытия геосеткой (ТМП и НГР), но и весьма эффективное конструктивное решение усиления основания – плоскую георешётку (геокомпозит) между несущим основанием и подстилающим слоем (ОДМ 218.5-002-2008).

а<sup>X</sup>) Армирующая прослойка из геосетки (геокомпозита) может укладываться в покрытие по трём схемам (рисунок 2):


- сплошное армирование;
- участковое армирование;
- комбинированное армирование.

Сплошное армирование осуществляется геосинтетическим материалом равномерно на всей длине участка по всей ширине покрытия.

Таблица 7

Вариант дорожной конструкции с рациональным расположением армирующих слоёв из геосетки и георешётки по ширине и глубине

Схема дорожной конструкции						
Элементы дорожной конструкции	Разделительная полоса	Проезжая часть + краевые полосы			Обочина	Откос
Слой дорожной конструкции	Растительный слой	3-я полоса движения + краевая полоса	2-я полоса движения	1-я полоса движения + краевая полоса	Укреплённая часть обочины	Растительный слой
		Асфальтобетон (полимерасфальтобетон) мелкозернистый плотный				
		Геосетка				
	Грунт	Асфальтобетон пористый			Грунт	
		-	Геосетка			
		Чёрный щебень			Грунт	
		Основание				
		-		Георешётка плоская		
		Подстилающий слой дорожной одежды				
Грунт земляного полотна						



**Рисунок 2. Схемы укладки геосетки (геокомпозита):**  
 А – сплошная; Б – участковая; В – комбинированная; 1 – «старое» покрытие со швами (трещинами); 2 – полосы геосетки; 3 – полотно геосетки

Участковое армирование осуществляется полосами геосинтетического материала только над поперечными и продольными швами и (или) трещинами.

При комбинированном армировании осуществляется сочетание сплошного армирования с дополнительной укладкой полос геосетки над швами и трещинами.

а<sup>xI</sup>) Выбор схемы армирования зависит от нескольких факторов:

- принятого вида ремонтных работ (п. а<sup>1</sup>) настоящего раздела);
- вида материала ремонтируемого покрытия (асфальтобетон, цементобетон);

- состояния покрытия, наличия дефектов и разрушений на нём (ОДМ 218.0.006-2002, Методические рекомендации по ремонту цементобетонных покрытий автомобильных дорог);

- дорожно-климатической зоны (СНиП 2.05.02-85”).

а<sup>xII</sup>) Сплошное армирование при ремонте и капитальном ремонте усовершенствованных покрытий рекомендуется применять:

- во всех случаях при выполнении работ в I и II ДКЗ (при ремонте и капитальном ремонте покрытий из цементобетона или железобетонных плит в I ДКЗ может применяться и комбинированная схема армирования с дополнительной укладкой армирующих полос над поперечными и продольными швами между плитами);

- при асфальтобетонных покрытиях с поперечными и косыми трещинами, расстояние между которыми менее 10 м, при наличии сетки трещин (ОДН 218.1.052-2002, ОДМ 218.0.006-2002);

- при деформациях и разрушении поверхности цементобетонных плит (при достаточной прочности дорожной одежды) в случаях дефрагментации существующего разрушенного цементобетонного покрытия (Методические рекомендации по ремонту цементобетонных покрытий автомобильных дорог);

- при устройстве армированного асфальтобетонного покрытия на основании из каменных материалов и грунтов, укрепленных минеральным вяжущим.

Сплошное армирование следует рассматривать как основной способ усиления асфальтобетонных покрытий.

а<sup>xIII</sup>) Участковое армирование полосами геосинтетического материала при ремонте и капитальном ремонте усовершенствованных покрытий рекомендуется применять:



- при асфальтобетонных покрытиях с поперечными и косыми трещинами, расстояние между которыми более 10 м (ОДН 218.1.052-2002, ОДМ 218.0.006-2002);

- при асфальтобетонных покрытиях с центральной или боковой трещиной (ОДМ 218.0.006-2002);

- над швами и трещинами существующих покрытий из цементобетона или железобетонных плит (при достаточной прочности дорожной одежды) (ОДМ 218.0.006-2002, Методические рекомендации по ремонту цементобетонных покрытий автомобильных дорог).

При выборе участковой схемы армирования следует учесть, что опыт эксплуатации асфальтобетонных покрытий, армированных по этой схеме, показал позитивные результаты в регионах с относительно мягкими климатическими условиями. Эта схема армирования не рекомендуется для применения в условиях I и II ДКЗ, так как часто после суровой зимы трещины на покрытии образуются рядом с армирующими полосами.

а<sup>XIV</sup>) Комбинированную схему армирования (сочетание сплошного армирования с дополнительной укладкой полос геосетки над ослабленными сечениями) при ремонте и капитальном ремонте усовершенствованных покрытий рекомендуется применять:

- при наличии сетки трещин по полосам наката на асфальтобетонном покрытии (ОДМ 218.0.006-2002);

- при использовании метода ликвидации колея без устранения или с частичным устранением причин их образования (Рекомендации по выявлению и устранению колея на нежестких дорожных одеждах);

- при наличии разрушенных швов, сколов углов или уступов более 20 мм между плитами старых покрытий из цементобетона или железобетонных плит (ОДМ 218.0.006-2002, Методические рекомендации по ремонту цементобетонных покрытий автомобильных дорог);

- при уширении дорожной одежды до норм соответствующих категорий ремонтируемого участка автомобильной дороги;

- при восстановлении дорожной одежды в местах ремонта и разрытия земляного полотна над водопропускными трубами, дренажными системами, трубопроводами, кабелями и т.п.

а<sup>V</sup>) Некоторые рекомендуемые конструктивно-технологические решения представлены в приложении А. Окончательный

выбор конкретного решения по конструкции дорожной одежды осуществляются на основе технико-экономического сопоставления вариантов с учётом межремонтных сроков службы и наличия материально-технических ресурсов.

б) Особенности расчёта на прочность и определение межремонтных сроков службы дорожных одежд с армированным асфальтобетонным покрытием.

б<sup>1</sup>) Общие положения

В п. 4 раздела 4 настоящего документа предложены два варианта определения эффективности армирования асфальтобетонного покрытия. Один из них предполагает возможность уменьшения толщины асфальтобетонного покрытия (без продления межремонтных сроков службы дорожной одежды). Уменьшение толщины асфальтобетонного покрытия возможно только при конструктивном решении типа НГМ или совместном решении типов НГМ + ТМП (см. п. а<sup>VI</sup> настоящего раздела) в сочетании со сплошной или комбинированной схемой армирования (см. п. а<sup>X</sup> настоящего раздела). При определении требуемой толщины армированного асфальтобетонного покрытия в расчёты дорожных одежд вносятся некоторые дополнения, при этом требуется соблюдать условия по минимальной толщине покрытия (см. п. а<sup>VIII</sup> настоящего раздела).

С позиций критериев расчёта по ОДН 218.046-01, ОДН 218.1.052-2002 и Методическим рекомендациям по проектированию жёстких дорожных одежд введение в асфальтобетонное покрытие армирующей геосетки позволяет увеличить его прочность по критерию допускаемого упругого прогиба, увеличить сопротивление усталостному разрушению от растяжения при изгибе, повысить сопротивление растягивающим температурным напряжениям.

Наличие армирующей прослойки в асфальтобетонном покрытии учитывается за счёт введения в базовые расчётные формулы двух специальных коэффициентов, величина которых зависит от прочности и деформативности геосетки (таблица 8):

- коэффициент  $k_a$  учитывает повышение сопротивления растягивающим температурным напряжениям и сопротивления растяжению при изгибе;

- коэффициент  $k_{np}$  учитывает уменьшение влияния усталостных процессов на прочность вследствие армирования асфальтобетонного покрытия.

Т а б л и ц а 8

Значения коэффициентов армирования

Прочность геосетки (плоской георешётки) $R_{LR} (R_{TR})$ , кН/м	Относительная деформация при разрыве $\epsilon_{LRmax} (\epsilon_{TRmax})$ , %	$k_a$	$k_{Np}$
Менее 50	Не более 4	1,00	1,00
	Более 4	1,00	1,00
50	Не более 4	1,05-1,10	0,80 -0,90
	Более 4	1,00-1,05	0,90-1,00
100	Не более 4	1,10-1,20	0,50-0,75
	Более 4	1,05-1,10	0,75 -0,90
150 и более	Не более 4	1,20-1,50	0,25-0,50
	Более 4	1,10-1,20	0,60 -0,75

Промежуточные значения коэффициентов армирования по прочности ГМ в таблице 8 определяются методом интерполяции.

Меньшие значения коэффициента  $k_a$  и большие значения  $k_{Np}$  применяют для I ДКЗ, соответственно – большие значения  $k_a$  и меньшие значения  $k_{Np}$  применяют для IV-V ДКЗ.

Величина коэффициента  $k_a$  может быть увеличена до 20 %, а  $k_{Np}$  уменьшена до 15 % (за исключением использования геосетки или плоской георешётки с прочностью менее 50 кН/м):

- при использовании совместного конструктивного решения типа НГМ и ТМП (см. п.а<sup>vi</sup>) настоящего раздела) в сочетании со сплошной или комбинированной схемой армирования (см.п. а<sup>x</sup>) настоящего раздела);

- при величине повреждаемости (показатель 2б в таблице 1 – потеря прочности материала в процессе укладки асфальтобетона, % от исходной прочности) не более 20 %.

б<sup>ii</sup>) Особенности расчёта дорожных одежд с армированным асфальтобетонным покрытием

Проектирование нежестких дорожных одежд на вновь сооружаемых дорогах и на новых участках реконструируемых дорог осуществляется по ОДН 218.046-01, а жестких дорожных одежд с асфальтобетонным покрытием на цементобетонном основании – по Методическим рекомендациям по проектированию жестких дорожных одежд.

Эти документы приняты за основу расчёта в случаях выполнения видов работ, предусмотренных п.п. а<sup>1.4</sup> или а<sup>1.5</sup> настоящего раздела:

- при уширении дорожной одежды до норм соответствующих категорий ремонтируемого участка автомобильной дороги;
- при восстановлении дорожной одежды в местах ремонта земляного полотна.

#### Нежёсткие дорожные одежды

В отдельные пункты и расчётные формулы ОДН 218.046-01 внесены дополнения, касающиеся особенностей расчёта на прочность дорожных одежд с асфальтобетонным покрытием, армированным ГМ. Эти дополнения получены в результате комплексных испытаний геосеток, плоских георешёток и асфальтобетона, армированного этими ГМ, с учётом условий работ, повреждаемости и длительной прочности геосеток и плоских георешёток.

Позитивные особенности армирования учитываются при выполнении расчёта конструкции на сопротивление монолитных слоёв усталостному разрушению от растяжения при изгибе. При этом прочность материала монолитного слоя при многократном растяжении при изгибе  $R_N$  определяют по формуле

$$R_N = R_0 \cdot k_1 \cdot k_2 \cdot k_a (1 - v_R \cdot t), \quad (6 \text{ б}^{11.1})$$

где  $R_0$  — нормативное значение предельного сопротивления растяжению (прочность) при изгибе при расчётной низкой весенней температуре при однократном приложении нагрузки, принимаемое по табличным данным (см. таблицу П.3.1, ОДН 218.046-01);

$k_1$  — коэффициент, учитывающий снижение прочности вследствие усталостных явлений при многократном приложении нагрузки;

$k_2$  — коэффициент, учитывающий снижение прочности во времени от воздействия погодных-климатических факторов (см. таблицу 3.6, ОДН 218.046-01);

$k_a$  — коэффициент, учитывающий увеличения прочности вследствие армирования слоя геосеткой (см. таблицу 8);

$v_R$  — коэффициент вариации прочности на растяжение (см. приложение 4, ОДН 218.046-01);

$t$  — коэффициент нормативного отклонения (см. приложение 4, ОДН 218.046-01).

Коэффициент  $k_1$ , отражающий влияние на прочность усталостных процессов, вычисляются по выражению

$$k_1 = \frac{\alpha}{\sqrt[m]{(\sum N_p) \cdot k_{Np}}}, \quad (6 \text{ б}^{11.2})$$

где  $\sum N_p$  — расчётное суммарное число приложений расчётной нагрузки за срок службы монолитного покрытия, определяемое по формуле (3.6) ОДН 218.046-01 или (3.7) ОДН 218.046-01 с учётом числа расчётных суток за срок службы (см. приложение 6, ОДН 218.046-01);

$m$  — показатель степени, зависящий от свойств материала рассматриваемого монолитного слоя (см. таблицу П.3.1, ОДН 218.046-01);

$\alpha$  — коэффициент, учитывающий различие в реальном и лабораторном режимах растяжения повторной нагрузкой, а также вероятность совпадения по времени расчётной (низкой) температуры покрытия и расчётного состояния грунта рабочего слоя по влажности, определяемый по таблице П.3.1, ОДН 218.046-01;

$k_{Np}$  — коэффициент, учитывающий уменьшение влияния усталостных процессов на прочность вследствие армирования асфальтобетонного покрытия геосеткой (см. таблицу 8).

Пример расчёта конструкции с армированным асфальтобетонным покрытием приведён в приложении В.

#### Жёсткие дорожные одежды.

При расчёте жёстких дорожных одежд с армированным асфальтобетонным покрытием на цементобетонном основании в формулу (3.33) Методических рекомендаций по проектированию жёстких дорожных одежд введён коэффициент  $k_a$ , за счёт которого учитывается эффект от применения армирующей прослойки.

При этом предлагается определять толщину верхнего асфальтобетонного слоя из условия работы на прочность при действии расчётной нагрузки, отражающей растяжение асфальтобетона в поперечном направлении в призме шириной поверху  $2R$ , понизу  $(2R+2h_a)$  и высотой  $h_a$  по формуле

$$R_d \cdot K_{ya} \cdot k_a = \frac{\mu_a [Q - (R+h_a)^2 \pi C_a]}{h_a (2R+h_a)}, \quad (6 \text{ б}^{11.3})$$

где  $R_d$  — сопротивление асфальтобетона на растяжение при изгибе (см. обязательное приложение 4 Методических рекомендаций по проектированию жёстких дорожных одежд);

$K_{\text{уа}}$  — коэффициент усталости (учитывающий многократное приложение нагрузки в течение суток) (см. обязательное приложение 4 Методических рекомендаций по проектированию жёстких дорожных одежд);

$k_a$  — коэффициент, учитывающий увеличения прочности вследствие армирования слоя геосеткой (см. таблицу 8);

$\mu_a$  — коэффициент Пуассона для асфальтобетона (можно принять равным 0,3);

$C_a$  — сцепление между слоем асфальтобетона и цементобетона, не превышающее сцепление внутри слоя асфальтобетона (допускаемое напряжение по сдвигу). При отсутствии гарантированного сцепления принимается  $C_a = 0$ .

б<sup>11)</sup> Расчёт толщины слоёв усиления дорожной одежды

Расчёт толщины слоёв усиления дорожных одежд при разработке проектов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог осуществляется по ОДН 218.1.052-2002. Этот норматив принят за основу при необходимости выполнения видов работ, предусмотренных п.п. а<sup>1.1</sup>, а<sup>1.2</sup> или а<sup>1.3</sup> раздела 6 настоящего документа:

- усиление дорожной одежды при несоответствии её прочности транспортным нагрузкам;

- восстановление и усиление изношенных покрытий из асфальтобетона (с ликвидацией колеиности или без таковой) при обеспеченной прочности существующей дорожной одежды;

- перекрытие изношенных покрытий из цементобетона или железобетонных плит при обеспеченной прочности существующей дорожной одежды.

Толщина слоя усиления из асфальтобетона рассчитывается в соответствии с указаниями раздела 5 ОДН 218.1.052-2002 с учётом требований к минимальной толщине конструктивных слоёв. Уменьшение толщины асфальтобетонного слоя за счёт его армирования ГМ не рекомендуется. Эффективность армирования в этом случае определяется за счёт увеличения межремонтных сроков службы дорожных одежд и сокращения объёмов работ и затрат на содержание автомобильных дорог, предусмотренных в приложении 1 приказа Минтранса России от 01 ноября 2007 г. № 157.

б<sup>12)</sup> Определение сроков службы дорожных одежд с армированным асфальтобетонным покрытием

Определение минимального гарантированного срока службы дорожной одежды с покрытием, армированным геосеткой (плоской георешёткой), отвечающей рекомендациям раздела 5 настоящего

документа, и межремонтных сроков службы рекомендуется осуществлять проектной организацией расчётом на стадии разработки проектной документации.

При этом для определения расчётного дополнительного срока службы дорожной одежды можно использовать дополненную формулу (3.7) из ОДН 218.046-01 и значения коэффициентов армирования, приведённых в таблице 8

$$T_{\text{общ}} = T_{\text{сл}} + T_{\text{доп}} = T_{\text{сл}} + \log_q \left[ 1 + \frac{\sum N_p \cdot (1 - k_{\text{Нр}}) \cdot (q - 1)}{0,7 \cdot N_p \cdot T_{\text{рлг}} \cdot k_n} \right], \quad (6 \text{ б}^{11.4})$$

где  $T_{\text{сл}}$  – расчётный срок службы (см. таблицу II.6.2, ОДН 218.046-01);  
 $T_{\text{доп}}$  – величина увеличения срока службы дорожной одежды вследствие применения геосетки;

$T_{\text{рлг}}$  – расчётное число расчётных дней в году, соответствующих определенному состоянию состоянию деформируемости конструкции (см. приложение 6, ОДН 218.046-01);

$N_p$  – приведённое к расчётной нагрузке среднесуточное (на конец срока службы) число проездов всех колес, расположенных по одному борту расчетного автомобиля, в пределах одной полосы проезжей части (приведённая интенсивность воздействия нагрузки);

$q$  – показатель изменения интенсивности движения автомобиля данного типа по годам;

$k_n$  – коэффициент, учитывающий вероятность отклонения суммарного движения от среднего ожидаемого (см. таблицу 3, ОДН 218.046-01);

$k_{\text{Нр}}$  – коэффициент, учитывающий уменьшение влияния усталостных процессов на прочность, вследствие армирования асфальтобетонного покрытия (см. таблицу 8).

Минимальные расчётные межремонтные сроки службы, рекомендованные проектной организацией, не должны быть меньше межремонтных сроков проведения капитального ремонта и ремонта, указанных в приложении 3 к приказу Минтранса России от 01.11.2007 № 157, с учётом следующих дополнений.

В случаях рассмотрения или принятия конструктивно-технологического решения с уменьшением толщины асфальтобетонного покрытия за счёт его армирования ГМ межремонтные

сроки проведения капитального ремонта и ремонта дорожных одежд принимаются без изменений по приложению 3 к приказу Минтранса России от 01.11.2007 № 157.

В случаях рассмотрения или принятия конструктивно-технологического решения без уменьшения толщины асфальтобетонного покрытия, рассчитанного по ОДН 218.046-01, ОДН 218.1.052-2002 или Методическим рекомендациям по проектированию жёстких дорожных одежд за счёт однослойного армирования ГМ, межремонтные сроки проведения капитального ремонта и ремонта дорожных одежд, предусмотренные приказом Минтранса России от 01.11.2007 № 157, рекомендуется увеличить (увеличение сроков не рассматривается при участковой схеме укладки ГМ). Это увеличение обосновано замедлением темпов трещинообразования, колеобразования и образованием выбоин на армированном покрытии, что, в свою очередь, способствует сохранению ровности покрытия и его распределяющей способности. Уменьшается количество влаги, проникающей через покрытие, и снижающей несущую способность земляного полотна.

Межремонтные сроки проведения работ по капитальному ремонту нежёстких дорожных одежд автомобильных дорог, предусмотренные в приложении 3 приказа Минтранса России от 01.11.2007 № 157, рекомендуется увеличить:

- на 6-9 % – при использовании для армирования геосеток (плоских георешёток) с прочностью  $R_{LR}$  ( $R_{TR}$ ) от 50 до 100 кН/м;
- на 9-11 % – при использовании для армирования геосеток (плоских георешёток) с прочностью  $R_{LR}$  ( $R_{TR}$ ) от 100 до 150 кН/м;
- на 11-13 % – при использовании для армирования геосеток (плоских георешёток) с прочностью  $R_{LR}$  ( $R_{TR}$ ) более 150 кН/м.

Межремонтные сроки проведения работ по ремонту капитальных нежёстких, капитальных жёстких и облегчённых дорожных одежд автомобильных дорог, предусмотренные в приложении 3 приказа Минтранса России от 01.11.2007 № 157, рекомендуется увеличить:

- на 15-30 % – при использовании для армирования геосеток (плоских георешёток) с прочностью  $R_{LR}$  ( $R_{TR}$ ) от 50 до 100 кН/м;
- на 30-40 % – при использовании для армирования геосеток (плоских георешёток) с прочностью  $R_{LR}$  ( $R_{TR}$ ) от 100 до 150 кН/м;
- на 40-50 % – при использовании для армирования геосеток (плоских георешёток) с прочностью  $R_{LR}$  ( $R_{TR}$ ) 150 кН/м и более.



При определении межремонтных сроков проведения работ по капитальному ремонту и ремонту меньший процент увеличения этих сроков принимают при использовании геосеток (плоских георешёток) с величиной относительной деформации при разрыве  $\epsilon_{LRmax}$  ( $\epsilon_{TRmax}$ ) больше 4 %, большой процент – не более 4 %.

При использовании совместного конструктивного решения типа НГМ и ТМП (двухслойное армирование) в сочетании со сплошной или комбинированной схемой армирования вышеуказанные увеличенные межремонтные сроки проведения работ по капитальному ремонту и ремонту дорожных одежд могут быть увеличены ещё до 50 %.

Во всех расчётах величина увеличенного межремонтного срока округляется до целого количества лет.

При определении эффективности армирования асфальтобетонных покрытий (без уменьшения их толщины) рекомендуется также учитывать снижение объёмов работ и затрат на содержание автомобильных дорог, предусмотренных в п.п. 23, 27 и 31 приложения 1 к приказу Минтранса России от 01.11.2007 №157, до следующей величины:

Таблица 9

Рекомендуемые значения снижения объёмов работ и затрат на содержание автомобильных дорог

№ п/п	Вид работ	Периодичность (количество воздействий в год)		
		Центральный, Северо-Западный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный федеральные округа	Южный федеральный округ	Магаданская область, Республика Саха (Якутия), Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий, Таймырский (Долгано-Ненецкий), Эвенкийский, Чукотский, Корякский автономные округа
23	Устранение деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия	До 2,0 % от площади		
27	Заливка трещин на асфальтобетонных покрытиях	100 пог. м трещин на 1000 кв. м покрытия		
31	Ликвидация колея глубиной до 30 мм по полосам наката	пог. м на 1 км		
		35	25	
<b>Примечание.</b> № п/п сохранён по таблице приложения 1.				

При участковой схеме укладки ГМ можно уменьшать только объёмы работ по заливке трещин (п. № 27) с учётом рекомендаций, указанных в п. а<sup>XIII</sup> настоящего раздела.

## Раздел 7. Технология производства работ

а) До начала устройства армированного асфальтобетонного покрытия должны быть выполнены внеплощадочные и внутриплощадочные подготовительные работы.

а<sup>1</sup>) Внеплощадочные работы включают в себя комплекс организационно-технических мероприятий, состав которых зависит от конкретных условий, обеспечивающих высокое качество устройства покрытия с требуемым темпом работ.

Наиболее важными из этих мероприятий являются:

- организация оперативного входного контроля качества и объёма материалов (в том числе геосинтетических материалов);
- подготовка рецептуры смеси и отладка режимов работы асфальтобетонного завода и асфальтоукладчика;
- определение потребного количества и подготовка транспортных средств для вывозки смеси и геосинтетического материала;
- подготовка подъездных транспортных путей;
- определение потребного количества и подготовка машин, механизмов, инструментов и оборудования (в том числе для распределения и фиксации геосинтетического материала по п. з<sup>III</sup>) настоящего раздела для эффективной работы на дороге;
- обучение инженерно-технического персонала и рабочих в части особенностей выполнения операций по устройству армированного покрытия.

а<sup>11</sup>) Внутриплощадочные подготовительные работы выполняются непосредственно на дороге и входят в перечень производственных операций, обеспечивающих качество получаемого покрытия. Особыми видами внутриплощадочных подготовительных работ, характерными для устройства армированного асфальтобетонного покрытия, являются следующие:

- обеспечение организованного проезда транзитного транспорта;
- настройка всех дозирующих систем автогудронатора и уточнение нормы розлива вяжущего, обеспечивающей качественную фиксацию геосинтетического материала на основании (см.п. з) настоящего раздела);

- проверка работы специализированной машины для распределения геосинтетического материала (если таковая имеется);
- проверка работы специального стиплера или строительномонтажного пистолета, подбор дюбелей и патронов, используемых для фиксации геосинтетического материала на основании (при необходимости см. п. 3) настоящего раздела;

- пробное распределение и уплотнение асфальтобетонной смеси комплектом катков для проверки отсутствия сдвигов геосинтетического материала при воздействии колёс автосамосвалов, гусениц (колёс) асфальтоукладчика и отсутствия значительных повреждений армирующего материала после воздействия уплотняющих средств (см. п.4 таблица 2 и п. 3) настоящего раздела).

б) Работы по устройству слоёв покрытия с применением армирующих прослоек выполняют в соответствии с рекомендациями СНиП 3.06.03-85, СНиП 12-03-2001, ВСН 8-89, Методических рекомендаций по ремонту и содержанию автомобильных дорог, ВСН 37-84 по типовым технологическим схемам с некоторыми видоизменениями и добавлением отдельных операций. В число таких операций, изменяемых или добавляемых в связи с устройством армирующей прослойки из геосинтетических материалов, обычно входят следующие:

- подготовка основания (существующее покрытие);
- розлив вяжущего;
- подготовка армирующего материала (при необходимости);
- укладка и приклеивание (фиксация) армирующей прослойки;
- повторный розлив вяжущего (при необходимости);
- распределение каменной мелочи (при необходимости).

в) Состав технологических операций и объёмы работ по подготовке основания (существующего покрытия) перед укладкой ГМ зависят от транспортно-эксплуатационного состояния существующего покрытия и видов работ, предусмотренных в проектной документации на капитальный ремонт или ремонт участка автомобильной дороги (п. а<sup>1</sup>) раздела б.

в<sup>1</sup>) В случае устройства армированного покрытия на существующей дорожной одежде при несоответствии её прочности транспортным нагрузкам подготовка основания может включать широкий спектр технологических операций – от устройства дополнительных слоёв основания до регулирования водно-теплового режима земляного полотна.

Мероприятия по повышению несущей способности дорожных одежд выбирают в результате технико-экономического сравнения вариантов. Это может быть фрезерование существующего покрытия и основания, устройство дополнительных слоёв. При этом следует предостеречь от устройства слоя усиления из дискретных материалов. Материалы, не обработанные вяжущим, можно укладывать в нижнюю часть слоёв усиления только в том случае, если под ними расположены слои из водопроницаемого материала (гравия, щебня). В противном случае в этих слоях, оказавшихся между водонепроницаемыми материалами, может произойти влагонакопление, что ускорит их разрушение при промерзании и потере прочности в расчётный период. Исключение составляют участки дорог, расположенные в местах, где отсутствует сезонное промерзание дорожных одежд.

в<sup>11)</sup> В случае восстановления и усиления изношенного покрытия из асфальтобетона с ликвидацией колеи при обеспеченной прочности существующей дорожной одежды подготовка основания обязательно включает технологические операции, связанные с устранением колееобразования.

Конкретный метод и технологию борьбы с колееобразованием выбирают в каждом случае на основе анализа результатов обследования общего состояния дороги, выявления причин образования колеи, их глубины, геометрических параметров и протяжённости, интенсивности и состава движения с учётом финансовых и материально-технических возможностей, сроков выполнения работ и других факторов (Рекомендации по выявлению и устранению колеи на нежестких дорожных одеждах).

в<sup>111)</sup> В случае перекрытия армированным асфальтобетоном изношенных покрытий из цементобетона или железобетонных плит подготовка основания может включать разнообразный набор технологических операций, зависящий от видов деформаций и разрушений существующего цементобетонного покрытия (Методические рекомендации по ремонту цементобетонных покрытий автомобильных дорог)(дефрагментация плит, выравнивание поверхности и уступов, замена разрушенных участков плит, ремонт сколов кромок и углов плит, деформационных швов, герметизация швов, консервация трещин и т.п.).

Во время обследования необходимо уделить особое внимание выявлению качающихся плит и плит, под которыми имеются пустоты. Положение этих плит необходимо стабилизировать путём обеспечения плотного контакта плит с основанием любым из

имеющихся способов. Это способствует предупреждению преждевременного разрушения верхнего слоя армированного покрытия.

Необходимо проверить вид материала, который использован для герметизации швов и полостей в зоне монтажных петель плит. Если для этих целей использован битум, то его необходимо заменить специальной мастикой. В противном случае при укладке горячего асфальтобетона поверх плит битум разогреется, перейдёт в текучее состояние и выступит поверх уложенного слоя, ухудшив качество смеси и покрытия (рисунок 3).

в<sup>У</sup>) В случае применения армированного асфальтобетона при уширении существующей дорожной одежды до норм соответствующих категорий ремонтируемого участка автомобильной дороги или при восстановлении дорожной одежды в местах ремонта земляного полотна спектр работ по подготовке основания начинается с сооружения или ремонта земляного полотна и завершается очисткой и подгрунтовкой поверхности нового несущего основания.

в<sup>У</sup>) В простейшем случае подготовка основания включает очистку его от пыли и грязи, устранение выбоин и других мелких дефектов, очистку и заделку герметизирующим материалом трещин с шириной раскрытия более 5 мм. При несоответствии ровности основания требуемым значениям выполняют выравнивание его поверхности путём фрезерования или устройства выравнивающего слоя.

г) Организация комплекса работ по подготовке основания должна обеспечить требуемый темп работ по устройству армированного покрытия. Поэтому в зависимости от видов и объёмов подготовительных работ они могут выполняться отдельным специализированным отрядом (бригадой) с организационным разрывом между устройством покрытия. При этом длина сменных захваток на подготовке основания и устройстве покрытия может быть разной, в зависимости от темпа выполнения ведущих операций (эксплуатационной производительности ведущих машин).

При сравнительно небольших объёмах подготовительных работ (п. в<sup>У</sup> настоящего раздела) они ведутся параллельно со строительством армированного покрытия.

д) Устройство армированного асфальтобетонного покрытия производят только после приёмки основания (существующего покрытия) представителями технического надзора органа управления



**Рисунок 3. Битумные пятна на поверхности покрытия**

с оформлением соответствующих документов. Приёмка основания ведется согласно СНиП 3.06.03-85.

е) Все виды работ по устройству армированного покрытия должны выполняться на одной сменной захватке, длина которой определяется эксплуатационной производительностью и количеством ведущих машин. Обычно в качестве ведущей машины выступает асфальтоукладчик, реже – катки, автосамосвалы. Сменный темп работ может определять и производительность АБЗ.

ж) Первым видом работ, выполняемых на захватке, является очистка основания. Основание следует тщательно очистить от пыли с помощью поливомоечной или подметально-уборочной машины. При наличии бортового камня особое внимание при очистке следует уделить лотку проезжей части в зоне стыка основания с камнем. Эту зону целесообразно очищать подметально-уборочной машиной с пылесосом или вручную.

з) Сразу после очистки основания выполняют розлив вяжущего (подгрунтовку), выбор которого, расход и порядок розлива производят в зависимости от условий производства работ, вида применяемого геосинтетического материала, свойств нижнего слоя, на который укладывается армирующая прослойка.

Подгрунтовка проводится в любом случае (даже если укладка нижнего и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия ведётся

параллельно с разрывом в 1-2 смены). Эта операция должна выполняться очень тщательно и необходима по двум причинам:

- для обеспечения сцепления геосетки с нижним и верхним слоями покрытия, слоёв между собой, для дальнейшей совместной работы;

- из технологических соображений, для фиксации («приклеивания») геосетки к нижнему слою на период движения по ней автосамосвалов и асфальтоукладчика, укладывающего верхний слой покрытия.

Как первая, так и вторая причины являются очень важными. Качество «приклеивания» сетки определяется по отсутствию сдвигов и волн армирующего материала при укладке верхнего слоя покрытия, а это, в свою очередь, определяет эффективность армирования.

з<sup>1</sup>) В качестве вяжущего может быть использован вязкий битум марок БНД 40/60, БНД 60/90 или БНД 90/130 (по ГОСТ 22245-90\*). При более низких температурах в период производства работ используют менее вязкий битум. При распределении он имеет температуру не ниже 120-150 °С.

В случае плохого растекания вязкого битума с образованием битумных дорожек, при прохладной погоде, когда вязкий битум быстро остывает и плохо фиксирует геосетку, для подгрунтовки используют вязкий битум, разжиженный 8-12 % керосина. Разжижитель может негативно влиять на прочность геосинтетического материала. Поэтому в конкретном случае необходима проверка возможности использования данного вида разжижителя для уменьшения вязкости битума, контактирующего с конкретным видом геосинтетического материала.

При использовании разжиженного битума геосетку лучше укладывать до испарения разжижителя, а асфальтобетонную смесь — после испарения.

При пониженной температуре воздуха, необходимости укладки покрытия на влажное основание, использовании геокомпозитов с геотекстильным материалом, не обработанным вяжущим, предпочтительно применение быстрораспадающихся битумных или полимербитумных эмульсий (классов ЭБК-1, ЭБК-1, ЭБК-2 и др.). В прохладное время (ниже плюс 15°С) эмульсию подогревают до 50-60°С. Время розлива уточняют по периоду распада эмульсии.

Положительной особенностью применения битумных эмульсий является более равномерное распределение вяжущего и

возможность исправить огрехи, которые могут быть допущены при укладке геосинтетического материала, до распада эмульсии. В то же время необходимость ожидания распада эмульсии задерживает начало технологических операций по распределению и уплотнению асфальтобетонной смеси.

з<sup>11</sup>) Следует обратить особое внимание на равномерность розлива и норму расхода вяжущего. Недостаточное количество вяжущего в целом или в отдельных зонах может привести к ослаблению фиксации ГМ на нижнем слое, что приведёт к сдвигам геосетки при укладке асфальтобетона.

Общий вид уложенной на основание геосетки показан на рисунке 4.



*Рисунок 4. Пример укладки геосетки на основание*

Избыточное количество вяжущего затрудняет технологию производства работ и может привести к прилипанию ГМ к колёсам и повреждению армирующего материала при заезде на него автосамосвалов.

Норму расхода вяжущего назначают в зависимости от состояния основания (существующий или свежеложенный слой), вида и свойств используемого ГМ и самого вяжущего, а также учитывая рекомендации производителя геосетки. Повышенная норма розлива вяжущего (битума 0,9-1,2 л/м<sup>2</sup>, эмульсии 1,1-1,5 л/м<sup>2</sup>) осуществляется:

- при укладке армирующего материала на существующее покрытие со значительным количеством мелких дефектов, не устранённых на предыдущем этапе работ (мелкие трещины и т.п.);



- при значительной шероховатости существующего покрытия;
- при использовании геосетки или геокомпозита, не обработанных вяжущим в процессе их изготовления.

В остальных случаях норма розлива вяжущего обычно составляет 0,7-1,0 л/м<sup>2</sup>. В местах, где возможно возникновение повышенных сдвигающих усилий от транспортных средств (крутые уклоны, места торможения), норма расхода вяжущего должна быть снижена, но не менее чем до 0,7 л/м<sup>2</sup>.

Учитывая сложность точного назначения нормы расхода вяжущего, целесообразно выполнять её корректировку по косвенным внешним признакам в зависимости от интенсивности окраски следа, остающегося на поверхности ГМ после его укладки и прохода автомобиля. При правильном назначении нормы расхода колея имеет интенсивный чёрный цвет, при избытке битума на ней появляются отблески и отмечается налипание полотна на колёса, при недостатке – колея слабо проявляется либо приобретает бурый оттенок.

Розлив битума (эмульсии) производится автогудронатором с хорошо отрегулированными и прочищенными соплами в один или два приёма (до и после укладки геосетки). Чаше производят подгрунтовку и укладку одной полосы покрытия. Ширина розлива при этом должна быть на 10-15 см больше ширины этой полосы. При укладке покрытия на всю ширину основание полностью подгрунтовывают.

Количество розливов вяжущего зависит от вида и геометрических параметров используемой геосетки или геокомпозита.

Общий принцип назначения количества розливов вяжущего при подгрунтовке состоит в следующем: если площадь, занимаемая прозорами между рёбрами геосетки (открытая площадь ячейки), составляет более 70-75 %, а площадь, занимаемая поперечными и продольными рёбрами, составляет менее 25-30 % от общей площади полотна геосетки, то розлив вяжущего можно выполнять за один приём. В противном случае рекомендуется выполнять розлив в два приёма: первый – 70 %, второй – 30 % от полной нормы розлива до и после раскладки армирующего материала. При использовании геосетки или геокомпозита, не обработанных вяжущим в процессе их изготовления, рекомендуется выполнять розлив вяжущего в два приёма.

При отступлении от рекомендуемых правил и розливе вяжущего всегда в один приём основная часть площади клеящего материала может перекрываться рёбрами геосетки или нетканым геотекстилем, что существенно ослабляет связь между слоями асфальтобетона и не позволяет реализовать преимущества армированного покрытия в полной мере.

з<sup>11)</sup>) Перед укладкой рулоны геосетки в упаковке складывают на обочине таким образом, чтобы исключить ручное перемещение рулонов на значительное расстояние, т.е. с учётом длины сетки в рулоне. При необходимости рулоны геосетки могут быть разрезаны перед укладкой до требуемой ширины нарезчиком швов или другим механизированным инструментом.

Укладку армирующей прослойки производят непосредственно после розлива вяжущего. Укладку геосетки в продольном направлении ровно, без перекосов выполняет звено рабочих из трех-четырёх человек (рисунок 5).




*Рисунок 5. Укладка геосетки вручную*

Рулон укладывают на подгрунтованное основание, точно ориентируют по краю основания и разматывают сетку на 10-15 м, проверяя правильность направления укладки.

При значительном темпе работ (более 3000 м<sup>2</sup>/см) численность бригады увеличивают либо используют специальный навесной механизм (рисунок 6).

Число одновременно раскатываемых рулонов зависит от их ширины и ширины основания. Например, при ширине основания 8 м и ширине рулона 4 м сетку укладывают с отступом от краёв на 7-8 см для соблюдения перекрытия полос геосетки посередине покрытия на 14-16 см. При необходимости одновременного раскатывания 2-3 рулонов работы ведут с опережением крайнего (внешнего) рулона, который выполняет роль шаблона и ориентира для других, соседних рулонов. Рекомендуемая ширина перекрытия продольных сопряжений рулонов 10-15 см, поперечных сопряжений рулонов – 20-25 см (при использовании геокомпозита перекрытие соседних полос можно не производить).

При укладке рулонных ГМ на кривых малого радиуса приходится разрезать армирующий материал поперек полос один или несколько раз (рисунок 7 А). Длина каждой полосы  $L$  зависит от радиуса кривой  $R$  и величины допустимого расстояния между краем геосетки и покрытия (обычно составляет до 0,3 м). При известной величине  $R$  длину полосы ориентировочно можно определить по формуле  $L \leq 1,5\sqrt{R}$ .



**Рисунок 6. Навесные механизмы для раскладки армирующих материалов**

При укладке полос ГМ над извилистыми трещинами рекомендуемая ширина полосы составляет 1,5 м, фактическая ширина определяется очертаниями и извилистостью трещин (рисунок 7 Б). При этом исходят из требований о минимальной длине «заделки» геосетки, равной 70 см в каждую сторону от трещины, и минимальном перекрытии полос, равном 25 см. Более эффективны сплошные полосы по всей длине, но при большой извилистости трещин полосы можно разрезать и укладывать с перекрытием.

При комбинированном армировании сплошным полотном и полосами последние должны укладываться и приклеиваться к основанию под сплошное полотно ГМ (рисунок 7 В).

Начало и окончание каждого следующего рулона ГМ, укладываемого по ширине покрытия, необходимо смещать в продольном направлении на 2-3 м (см. рисунок 7 А и В).

При использовании для армирования покрытия геокомпозита дополнительная фиксация ГМ к основанию, как правило, не требуется.






Рисунок 7. Схемы укладки и крепления полотен и полос геосетки на основании:  
 А – при армировании сплошным полотном на кривых малого радиуса;  
 Б – при армировании полосами над трещинами;  
 В – при комбинированном армировании полосами и сплошным полотном;  
 1 – продольные и поперечные трещины; 2 – полосы геосетки;  
 3 – дополнительная фиксация полос к основанию;  
 4 – полотна геосетки, укладываемые поверх полос


з<sup>IV</sup>) Протяжённость участка, на котором укладывается армирующий материал, зависит от условий производства работ. При этом исходят из следующих требований: не допускать движения по ГМ транзитного транспорта; не допускать разворота автосамосвалов, подвозящих смесь, на участке, где уложен ГМ; осуществлять медленное равномерное движение гружёных автосамосвалов к асфальтоукладчику задним ходом по одной колее.

Если после движения нескольких автосамосвалов наблюдается прилипание ГМ к колёсам, то следует скорректировать норму розлива вяжущего или вручную выполнять подсыпку на колею асфальтобетонной смеси из бункера асфальтоукладчика.

з<sup>V</sup>) Значительное снижение качества армированного асфальтобетонного покрытия может произойти в результате гранулометрической и температурной сегрегации (неоднородности) асфальтобетонной смеси.

Из-за гранулометрической сегрегации на отдельных участках уложенного слоя асфальтобетонной смеси оказывается избыточное количество крупных фракций каменного материала, что может привести к повреждению армирующего материала на этих участках при уплотнении слоя и снижению эффективности армирования.

Для уменьшения гранулометрической сегрегации смеси загрузку кузова следует производить в определённой последовательности (рисунок 8).



*Рисунок 8. Варианты загрузки кузова:*

*А – за один приём, приводящий к сильной сегрегации смеси;*

*Б – рекомендуемый, в три приёма*

Для транспортировки асфальтобетонной смеси от асфальтобетонного завода к асфальтоукладчику следует использовать грузовые автомобили-самосвалы большой грузоподъёмности, имеющие:

- конструкцию кузова, подогреваемого отходящими газами и тентом для укрытия перевозимой смеси;
- подъёмное устройство, обеспечивающее постепенное увеличение угла наклона кузова с фиксацией его положения в нескольких местах;
- высокую скорость движения и конструкцию подвески, которая создавала бы минимальную вибрацию при движении.

Следует отметить, что выгрузка асфальтобетонной смеси напрямую из кузова автосамосвала большой грузоподъёмности приводит к осадке асфальтоукладчика, в результате которой может уменьшаться толщина укладываемого слоя. По мере выработки смеси и снижения нагрузки на механизм толщина слоя может увеличиваться. Увеличение толщины слоя покрытия всего на 2-3 см требует увеличения контактного давления катка на 20-30 %, что трудно реализовать на практике. В конечном итоге нарушается ровность полосы укладки и, как следствие, снижаются качество уплотнения и эффективность армирования покрытия.

Величина температурной сегрегации смеси сразу после её распределения укладчиком по площади покрытия может достигать 30-40 градусов. Столь существенная температурная неоднородность предопределяет значительную неоднородность прочности, деформативности и удобоуплотняемости смеси.

Для обеспечения равномерного непрерывного поступления смеси к укладчику без прямого контакта с ним, устранения гранулометрической и температурной неоднородности смеси следует использовать конвейер - перегружатель. Использование этой машины в технологическом процессе значительно уменьшает вероятность пробуксовывания гусениц (колёс) асфальтоукладчика, сдвига и повреждения армирующего материала.

з<sup>VI</sup>) Общее время охлаждения различных слоёв смеси от 160-140°С до 65-60°С при определённых погодных условиях составляет от 25 до 100 мин. В рамках этого времени необходимо выполнить весь объём работ по уплотнению. За период уплотнения прочность на сдвиг смеси возрастает примерно в 4 раза, а модуль деформации — в 15 раз. Поэтому подобрать рациональный состав звена можно только опытным путём, в процессе пробного уплотнения, ориентируясь на имеющиеся рекомендации.

Окончательное решение о выборе режима уплотнения, не повреждающего геосетку, может быть принято в каждом конкретном случае только в процессе пробной укладки и уплотнения слоя. Для

этого образцы в виде полос геосетки (не менее 5 образцов) должны быть извлечены (вырезаны) из покрытия сразу после пробного уплотнения, до остывания слоя и переданы для испытания в лабораторию.

В общем случае в процессе уплотнения слоя катки должны двигаться по укатываемой полосе от ее краев к оси дороги, а затем от оси к краям, перекрывая каждый след на 20-30 см. При устройстве сопряженных полос вальцы катка при уплотнении первой полосы должны находиться от кромки сопряжения на расстоянии не менее 10 см. При уплотнении второй полосы первые проходы необходимо выполнять по продольному сопряжению с ранее уложенной полосой. При наезде на свежеложенную полосу катки должны двигаться ведущими вальцами вперед, что исключает образование волны перед вальцом.

Если при испытании установлено, что степень повреждения рёбер геосетки превышает допустимый предел (см. таблицу 1), следует менять режим уплотнения или армирующий материал.

Повреждаемость геокомпозитов при уплотнении асфальтобетонного слоя значительно меньше, чем геосеток без нетканого геотекстильного полотна.

## **Раздел 8. Контроль качества, безопасность выполнения работ и охрана окружающей среды**

### **а) Контроль качества**

Контроль качества выполняют в соответствии с существующими рекомендациями документов СНиП 3.06.03-85, ВСН 19-89, Методических рекомендаций по ремонту и содержанию автомобильных дорог с добавлением отдельных операций в связи с устройством армирующей прослойки из геосинтетического материала.

а<sup>1</sup>) На стадии входного контроля осуществляют проверку качества и потребный объём геосинтетического материала (по п. б и в раздела 5), а также мероприятия, указанные в п. а<sup>11</sup> раздела 7.

а<sup>11</sup>) Осуществляют визуальный контроль качества подготовки основания и фиксируют:

- запылённость и влажность поверхности, очистку лотков у бортового камня (по п. ж раздела 7);
- заделку трещин, швов и выбоин (по п. в<sup>111</sup> раздела 7);
- устранение уступов между плитами (по п. в<sup>у</sup> раздела 7);

- степень шероховатости поверхности (для корректировки расхода вяжущего по п. з) раздела 7).

а<sup>III</sup>) При розливе вяжущего проверяют и фиксируют:

- температуру разогрева битума или эмульсии (инструментально, по ГОСТ 22245-90\* и з<sup>I</sup>) раздела 7);

- количество розливов и дозировку розлива вяжущего (инструментально, по п. з<sup>II</sup>) раздела 7);

- ширину и равномерность распределения вяжущего (визуально, по п. з<sup>II</sup>) раздела 7);

- период распада битумной эмульсии (инструментально, по ГОСТ Р 52128-2003 и визуально по изменению цвета).

а<sup>IV</sup>) При укладке армирующего материала проверяют и фиксируют:

- отсутствие повреждений упаковочного материала и правильность предварительной раскладки рулонов (визуально и инструментально, по п. з<sup>III</sup> раздела 7);

- ровность укладки и отсутствие складок, волн и пузырей (визуально, по п. з<sup>III</sup> раздела 7);

- продольное и поперечное перекрытие полотен и полос (инструментально, по п. з<sup>III</sup> раздела 7);

- дополнительную фиксацию полотен и полос к основанию дюбелями или скобами (при необходимости, визуально, по п. з<sup>III</sup> раздела 7);

- недопущение наезда на армирующий материал транзитного транспорта и условия наезда технологического транспорта (визуально, по п. з<sup>IV</sup> раздела 7).

а<sup>V</sup>) При укладке асфальтобетонной смеси проверяют и фиксируют:

- наличие сдвигов и складок полотна или полос армирующего материала под воздействием колёс автосамосвалов и асфальтоукладчика (визуально, по п. з<sup>II</sup> раздела 7с использованием мероприятий по п. з<sup>III</sup> раздела 7);

- наличие явно выраженной неоднородности гранулометрического состава (визуально, по п. з<sup>V</sup> раздела 7);

- неоднородность температуры распределённой смеси по площади (инструментально, по п. з<sup>V</sup> раздела 7, с допуском  $\pm 10$  градусов от рекомендуемой);

- толщину слоя (инструментально, с допуском  $\pm 10$  мм от рекомендуемой).



а<sup>vi</sup>) При приёмке выполненных работ производится освидетельствование работ в натуре, контрольные замеры, проверка результатов производственных и лабораторных испытаний строительных материалов и контрольных образцов, записей в общем журнале работ и специальных журналах по выполняемым отдельным видам работ.

б) Безопасность выполнения работ

При производстве работ по строительству армированных асфальтобетонных покрытий следует руководствоваться СНиП 12-03-2001 и Правилами охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог, а также типовыми инструкциями по охране труда машинистов и рабочих.

б<sup>i</sup>) К работе по устройству армированных асфальтобетонных покрытий допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие предварительный медицинский осмотр, а также обучение и инструктаж по безопасности труда.

б<sup>ii</sup>) Движение автомобилей-самосвалов в зоне уложенной армирующей прослойки для разгрузки асфальтобетонной смеси разрешается только по сигналу приёмщика смеси; перед началом движения водитель обязан подать звуковой сигнал.

Открывать задний борт автомобиля-самосвала при выгрузке асфальтобетонной смеси в бункер асфальтоукладчика или конвейера-перегрузателя необходимо специальным металлическим крючком.

Выгрузку асфальтобетонной смеси из автомобиля-самосвала в приёмный бункер конвейера-перегрузателя или асфальтоукладчика следует выполнять лишь после его остановки, предупредительного сигнала машиниста и удаления рабочих на расстояние 1 м от боковых стенок бункера.

Кузов автомобиля-самосвала необходимо очищать от остатков асфальтобетонной смеси, стоя на земле, специальными скребками и лопатой с ручкой длиной не менее 2 м.

В процессе работы расстояние между катками и другими самоходными машинами должно быть не менее 5 м. При меньшей дистанции проход между катками и другими движущимися машинами запрещается.

При работе асфальтоукладчиков и катков запрещается:

- находиться посторонним лицам в зоне действия рабочих органов;
- входить на площадку управления до полной остановки машины;

- регулировать работу уплотняющих органов;
- оставлять без присмотра машины с работающими двигателями;
- ремонтировать шнеки, питатели и другие механизмы;
- пытаться исправлять сдвиги и складки, образовавшиеся на армирующем материале перед шнеком асфальтоукладчика.

При длительных перерывах в работе (6 ч и более) асфальтоукладчик и катки необходимо очистить, установить в один ряд и затормозить.

С обеих сторон колонны машин следует ставить ограждения с красными сигналами: днём - флажки, ночью - фонари.

При ручной укладке и исправлении дефектных участков покрытия расстояние переноса асфальтобетонной смеси лопатами не должно превышать 8 м. При большем расстоянии следует пользоваться носилками с бортами с трёх сторон или лёгкими тачками с опрокидыванием вперед. Рабочие, занятые на укладке асфальтобетонных и чёрных покрытий и оснований, должны поверх спецодежды надевать яркие сигнальные жилеты.

При работе с асфальтобетонной смесью, содержащей поверхностно-активные вещества и активаторы, следует пользоваться герметичными очками и универсальными респираторами. При работах по разжижению битума следует пользоваться респираторами, очками, перчатками или рукавицами. Лица, не имеющие соответствующих средств индивидуальной защиты, не допускаются к работе по укладке асфальтобетонных и чёрных покрытий и оснований.

б<sup>III</sup>) Геосетки и плоские георешётки изготавливают из малотоксичных компонентов с пониженной горючестью. Поэтому их применение не требует особых предостережений. Токсичных веществ готовая продукция не выделяет.

В целях предотвращения самовоспламенения и возгорания необходимо соблюдать правила пожарной безопасности: не хранить геосетки, плоские георешётки и геокомпозиты вблизи отопительных приборов, взрывоопасных материалов, легковоспламеняющихся веществ.

При работе со стеклосеткой для защиты рук необходимо применять перчатки, рукавицы или защитное средство для рук. По окончании работ рекомендуется смазывать кожу мазями на основе ланолина, борного вазелина или 1 %-ной салициловой мазью.

б<sup>1v</sup>) При проведении работ по укладке ГМ необходимо принимать меры по организации движения и ограждению мест производства работ в соответствии с ВСН 37-84. В местах производства работ при нанесении на проезжую часть линий разметки, расстановке направляющих конусов или вех, отклоняющих транспортные потоки, длину отгона  $L_{отг}$  следует принимать по таблице 10. Максимальную длину ремонтируемого участка в случае саморегулирования встречного разъезда необходимо назначать в соответствии с данными таблицы 11.

Т а б л и ц а 10

Длина отгона для расстановки направляющих конусов


Скорость на подходе, км/ч	Длина отгона $L_{отг}$ , м, при ширине проезжей части, закрываемой для движения, м					
	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	7,5
30	12	25	25	30	35	50
40	20	30	40	50	60	70
50	30	40	50	60	80	110
60	45	55	65	75	95	125
80	60	65	75	85	100	130
100	80	90	100	105	115	160

Т а б л и ц а 11

Протяжённость ремонтируемого участка

Интенсивность движения, авт./ч	Протяжённость ремонтируемого участка, м
100	350
200	150
300	80
400	50
500	30

Пример размещения технических средств организации дорожного движения и ограждения места производства работ показан на рисунке 9.



**Рисунок 9. Организация ограждения места дорожных работ:**

**1 – зона работ; 2 – зона, примыкающая к проезжей части (обочина, газон, разделительная полоса);  
3 – проезжая часть**

В иных случаях необходимо вводить регулирование движения с помощью светофоров или регулировщиков, или организовать пропуск транспортных средств по обочине.

в) Охрана окружающей среды

Применяемые материалы, организация и технология производства работ должны отвечать рекомендациям ВСН 8-89.

Геосинтетические материалы должны соответствовать требованиям к значениям суммарной эффективной активности естественных радионуклидов  $A_{эфф}$ : при строительстве и ремонте дорог без ограничений — не более 740 Бк/кг, при строительстве и ремонте дорог вне населенных пунктов и зон перспективной застройки — свыше 740 до 2800 Бк/кг.

### Библиография

СНиП 2.05.02-85\* Автомобильные дороги. — Утв. Госстроем СССР. — Введ. 1987-01-01. — М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. — 56 с.

СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги. — Утв. Госстроем СССР. — Введ. 1986-01-01. — М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. — 112 с.

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. — Взамен СНиП 12-03-99. — Утв. Госстроем России. — Введ. 2001.09.01. — СПб.: Изд-во ДЕАН, 2004. — 96 с.

ОДН 218.046-01 Проектирование нежестких дорожных одежд. — Утв. распоряжением Росавтодора № ОС-35-р. — Введ. 2000.12.20. — М.: Информавтодор, 2001. — 145 с.

ОДН 218.1.052-2002. Оценка прочности нежестких дорожных одежд. — Взамен ВСН 52-89. — Утв. распоряжением Минтранса России № ОС 1040-р. — Введ. 2002.11.19. — М.: Росавтодор, 2003. — 53 с.

ОДМ 218.0.006-2002 Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог. — Утв. распоряжением Минтранса России № ИС 840-р. — Введ. 2002.10.03. — М.: Информавтодор, 2002. — 100 с.

ОДМ 218.5-002-2008 Методические рекомендации по применению полимерных геосеток (георешёток) для усиления слоев дорожных одежд из зернистых материалов. — Утв. распоряжением ФДА № 203-р. — Введ. 2008.05.30. — М.: Росавтодор, 2008. — 113 с.

Рекомендации по применению геосинтетических материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог. – Взамен ВСН 49-86.–Приняты распоряжением ФГУП Минтранса РФ № ИС-666-р. – Введ. 2003.08.01. – М.: Информавтодор, 2003. –104 с.

Методические рекомендации по ремонту цементобетонных покрытий автомобильных дорог: ОДМ. – Утв. распоряжением Минтранса России № ОС-860-р от 9 окт. 2002 г. – М.: Информавтодор, 2003. – 20 с.

Методические рекомендации по проектированию жёстких дорожных одежд. – Взамен ВСН 197-91. – Утв. распоряжением Минтранса России № ОС-1066-р. – Введ. 2003.12. 03. – М.: ФГУП Информавтодор, 2004. – 69 с.

ВСН 8-89 Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. – Утв. Минавтодором РСФСР № НА-17/315. – Введ. 1990.01.01. – М.: ЦБНТИ Минавтодора, 1989. – 86 с.

Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог, 2004 .

ВСН 37-84 Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ / Минавтодор РСФСР. – Утв. 1984.05.05. – М.: ГУП ЦПП, 2000. – 40 с.

Рекомендации по расчёту и технологии устройства оптимальных конструкций дорожных одежд с армирующими прослойками при строительстве, реконструкции и ремонте дорог с асфальтобетонными покрытиями. – Одобрены НТО Минавтотранса России (письмо от 12.04. 93, № НТО-8-6/78). – М.: ФГУП Информавтодор, 1993. – 37 с.

Рекомендации по выявлению и устранению колея на нежестких дорожных одеждах: ОДМ. / Росавтодор. – Офиц. изд. – Введ. 2002.06.24. – М.: Росавтодор, 2002. – 179 с.

Типовые решения по восстановлению несущей способности земляного полотна и обеспечению прочности и морозоустойчивости дорожной одежды на пучинистых участках автомобильных дорог. – Утв. распоряжением Росавтодора № 113-р от 2000.06.14. М.: ФГУП Информавтодор, 2001. –101 с.

Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. – Утв. Минтрансстроем и Министерством транспорта РФ 27 декабря 1991 г.; ЦК профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства РФ. – Введ. 93-01-01. – М.: Транспорт, 1993. – 93 с.

---

Ключевые слова: геосетка, плоская георешетка, геокомпозит, асфальтобетонные покрытия, капитальный ремонт, ремонт, проектирование, технология

---



## Приложение А






### Рекомендуемые конструкции дорожных одежд

В таблице А<sup>1</sup> представлены рекомендуемые конструктивные решения по рациональному армированию покрытий дорожных одежд геосеткой, плоской георешёткой и геокомпозитом. В этих конструкциях реализованы основные рекомендации, указанные в настоящем документе.





Т а б л и ц а А<sup>1</sup>

### Рекомендуемые конструкции дорожных одежд


№ кон-струк-ции	Схема конструкции	Наименование материалов, примерная толщина слоёв <i>h</i> , см
1	2	3
<b>Строительство, восстановление дорожной одежды в местах ремонта земляного полотна (п. а<sup>1.5</sup> раздела б)</b>		
1		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Щебёночно-мастичный асфальтобетон, <math>h = 4-5</math> см.</li> <li>2. Асфальтобетон пористый, крупнозернистый, <math>h = 6-10</math> см.</li> <li>3. Геосетка</li> <li>4. Асфальтобетон мелкозернистый (с повышенной деформативностью), <math>h = 3-4</math> см.</li> <li>5. Щебень фракционный, <math>h = 18-40</math> см.</li> <li>6. Плоская георешётка или композит.</li> <li>7. Песок средний, <math>h = 20-50</math> см.</li> </ol>
2		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Полимерасфальтобетон плотный, мелкозернистый, <math>h = 4-6</math> см.</li> <li>2. Асфальтобетон пористый, крупнозернистый, <math>h = 10-12</math> см.</li> <li>3. Геосетка</li> <li>4. Асфальтобетон мелкозернистый (с повышенной деформативностью), <math>h = 3-4</math> см.</li> <li>5. Смесь щебеночная, гравийно-песчаная, обработанная неорганическими вяжущими, тощий бетон, <math>h = 18-24</math> см.</li> <li>6. Грунт, обработанный неорганическими вяжущими, <math>h = 16-24</math> см.</li> </ol>
3		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Асфальтобетон плотный, мелкозернистый, <math>h = 5-8</math> см.</li> <li>2. Геосетка</li> <li>3. Асфальтобетон пористый, крупнозернистый, <math>h = 6-12</math> см.</li> <li>4. Щебень фракционный, <math>h = 15-40</math> см.</li> <li>5. Плоская георешётка или композит.</li> <li>6. Песок средний, <math>h = 20-50</math> см.</li> </ol>
4		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Асфальтобетон плотный, мелкозернистый, <math>h = 6-8</math> см.</li> <li>2. Геосетка (плоская георешётка).</li> <li>3. Асфальтобетон пористый, крупнозернистый, <math>h = 10-18</math> см.</li> <li>4. Смеси или грунты, обработанные неорганическими вяжущими (по ГОСТ 23558-94), тощий бетон, <math>h = 20-24</math> см.</li> <li>5. Песчано-гравийная смесь, <math>h = 20-40</math> см.</li> </ol>

1	2	3
<b>Восстановление или усиление дорожной одежды (п. а<sup>1,2,3</sup> раздела б)</b>		
5		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Асфальтобетон (полимерасфальтобетон) плотный, мелкозернистый, h = 6-10 см.</li> <li>2. Геосетка (плоская георешётка).</li> <li>3. Существующее трещиновато-блочное асфальтобетонное покрытие.</li> <li>4. Щебёночное основание существующей дорожной одежды.</li> <li>5. Подстилающий слой существующей дорожной одежды.</li> </ol>
6		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Асфальтобетон плотный, мелкозернистый, h = 8-10 см.</li> <li>2. Геосетка (плоская георешётка).</li> <li>3. Полоса из геокомпозита.</li> <li>4. Полоса над трещиной из термопрофилированного асфальтобетона либо полимерасфальтобетон, уложенный в полосу, полученную холодным фрезерованием, h = 4-5 см.</li> <li>5. Существующее асфальтобетонное покрытие с поперечными трещинами.</li> <li>6. Укреплённое основание существующей дорожной одежды с поперечными трещинами.</li> <li>7. Подстилающий слой существующей дорожной одежды.</li> </ol>
7		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Асфальтобетон плотный, мелкозернистый, h = 6-8 см.</li> <li>2. Геосетка (плоская георешётка).</li> <li>3. Полимерасфальтобетон либо асфальтобетон с повышенной деформативностью, h = 3-5 см.</li> <li>4. Существующее трещиновато-блочное асфальтобетонное покрытие.</li> <li>5. Щебёночное основание существующей дорожной одежды.</li> <li>6. Подстилающий слой существующей дорожной одежды.</li> </ol>
8		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Асфальтобетон плотный, мелкозернистый, h = 6-8 см.</li> <li>2. Геосетка (плоская георешётка).</li> <li>3. Термопрофилированный асфальтобетон, h = 3-5 см.</li> <li>4. Существующее трещиновато-блочное асфальтобетонное покрытие.</li> <li>5. Щебёночное основание существующей дорожной одежды.</li> <li>6. Подстилающий слой существующей дорожной одежды.</li> </ol>
9		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Щебёночно-мастичный асфальтобетон, h = 5 см.</li> <li>2. Геосетка.</li> <li>3. Асфальтобетон пористый, крупнозернистый, h = 6-8 см.</li> <li>4. Мелкозернистый полимерасфальтобетон, асфальтобетон с повышенной деформативностью, h = 3-5 см.</li> <li>5. Полоса из геокомпозита.</li> <li>6. Полоса над трещиной из термопрофилированного асфальтобетона либо полимерасфальтобетон, уложенный в полосу, полученную холодным фрезерованием, h = 3-5 см.</li> <li>7. Существующее трещиновато-блочное асфальтобетонное покрытие.</li> <li>8. Трещиновато-блочное укреплённое основание существующей дорожной одежды.</li> <li>9. Подстилающий слой существующей дорожной одежды.</li> </ol>

Продолжение таблицы А<sup>1</sup>

1	2	3	
10		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Щебёночно-мастичный асфальтобетон, h = 5 см.</li> <li>2. Геосетка.</li> <li>3. Асфальтобетон пористый, крупнозернистый, h = 6-8 см.</li> <li>4. Геосетка (плоская георешётка).</li> <li>5. Термопрофилированный асфальтобетон, h = 3-5 см.</li> <li>6. Существующее трещиновато-блочное асфальтобетонное покрытие.</li> <li>7. Щебёночное основание существующей дорожной одежды.</li> <li>8. Подстилающий слой существующей дорожной одежды.</li> </ol>	
<b>Перекрытие изношенных покрытий из цементобетона или железобетонных плит (п. а<sup>1,3</sup> раздела 6)</b>			
11		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Асфальтобетон плотный, мелкозернистый, h = 6-8 см.</li> <li>2. Геосетка (плоская георешётка).</li> <li>3. Асфальтобетон пористый, крупнозернистый, h = 8-10 см.</li> <li>4. Полоса из геокompозита.</li> <li>5. Уступы или разрушенные стыки, выровненные мелкозернистой асфальтобетонной смесью.</li> <li>6. Существующие железобетонные или цементобетонные плиты.</li> <li>7. Полосы из геоткани под швами.</li> <li>8. Подстилающий слой из песка или земляное полотно из мелкого песка.</li> </ol>	
12		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Асфальтобетон плотный, мелкозернистый, h = 6-8 см.</li> <li>2. Геосетка (плоская георешётка).</li> <li>3. Асфальтобетон пористый, крупнозернистый, h = 8-10 см.</li> <li>4. Существующие железобетонные или цементобетонные плиты.</li> <li>5. Монтажный слой и основание существующей дорожной одежды.</li> </ol>	
№ конструкции	Схема конструкции	Наименование материалов, примерная толщина слоёв h, см	
		старая одежда	уширение
<b>Уширение дорожной одежды (п. а<sup>1,4</sup> раздела 6)</b>			
13		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Асфальтобетон плотный, мелкозернистый, h = 6-8 см.</li> <li>2. Геосетка (плоская георешётка).</li> <li>3. Полоса из геокompозита над стыком.</li> <li>4. Мелкозернистый полимерасфальтобетон, асфальтобетон с повышенной деформативностью, h=3-5 см.</li> <li>4. Асфальтобетон пористый, крупнозернистый, h= 8-12 см.</li> <li>5. Существующее асфальтобетонное покрытие.</li> <li>5. Щебень фракционный, h = 15-40 см.</li> <li>6. Щебёночное основание существующей дорожной одежды.</li> <li>6. Плоская георешётка или композит.</li> <li>7. Подстилающий слой существующей дорожной одежды.</li> <li>7. Песок средний, h = 20-50 см.</li> </ol>	

Окончание таблицы А¹

1	2	3	4
14		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Асфальтобетон плотный, мелкозернистый, <math>h = 6-8</math> см.</li> <li>2. Геосетка (плоская георешётка).</li> <li>3. Полоса из геокомпозита над стыком.</li> <li>4. Термопрофилированный асфальтобетон, <math>h = 3-5</math> см.</li> <li>5. Существующее трещиновато-блочное асфальтобетонное покрытие.</li> <li>6. Трещиновато-блочное укрепленное основание существующей дорожной одежды.</li> <li>7. Подстилающий слой существующей дорожной одежды.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Асфальтобетон пористый, крупнозернистый, <math>h = 8-16</math> см.</li> <li>5. Смеси или грунты, обработанные неорганическими вяжущими (по ГОСТ 23558-94), тощий бетон, <math>h = 20-24</math> см.</li> <li>6. Песчано-гравийная смесь, <math>h = 20-40</math> см.</li> </ol>

Использование в покрытии щебёночно-мастичного асфальтобетона, полимерасфальтобетона, асфальтобетона с повышенным содержанием битума позволяет реализовать наиболее эффективные конструкции дорожных одежд. Эти материалы позволяют обеспечить хорошее сцепление арматуры с армируемым материалом, что способствует их совместной работе на растяжение при изгибе. В результате повышается стойкость покрытия к многократным силовым нагрузкам, к образованию отражённых и усталостных трещин.


При отсутствии возможности использовать указанные виды асфальтобетона можно применять виды и типы асфальтобетона по ГОСТ 9128-97\*.

В конструкциях 8, 10 и 14А роль дополнительного слоя выполняет слой из восстановленного асфальтобетона с добавлением вяжущего методом термопрофилирования.

Конструкция 5 часто встречается в рекомендациях и на практике, однако она менее эффективна. Менее эффективны и конструкции, в которых геосетка укладывается непосредственно на существующее цементобетонное покрытие перед устройством верхних слоёв из асфальтобетона. В таких конструкциях сложно выполнить требование по обеспечению прочного и длительного сцепления арматуры с армируемым материалом.

«Санация» существующих трещиновато-блочных асфальтобетонных покрытий только с помощью полос из геосетки шириной 1-1,5 м, укладываемых на трещины, не всегда даёт положительные результаты. В регионах с суровыми климатическими условиями температурные трещины на покрытии образуются рядом с существующими трещинами через 1-2 года.

В конструкциях 3 и 13Б укладывать армирующий материал под нижний слой асфальтобетонного покрытия на щебёночное основание неэффективно. Повышение несущей способности этих дорожных одежд можно реализовать, разместив геосинтетический материал между щебёночным основанием и подстилающим слоем (рисунок А<sup>1</sup>).



**Рисунок А<sup>1</sup>. Схема, отражающая увеличение распределяющей способности щебёночного основания с георешёткой**

В этом случае георешётка способствует разделению дискретных слоёв. При этом усиливается и распределяющая способность щебёночных оснований.

В процессе уплотнения до момента расклиновки в щебёночных слоях происходят значительные подвижки зёрен с острыми гранями, а следовательно, и деформации ГМ. Поэтому, если для армирования асфальтобетонных покрытий лучше использовать качественные прочные и малодеформативные геосетки и геокомпозиаты на их основе, отвечающие рекомендациям п. д) раздела 5 настоящего документа, то для усиления распределяющей способности щебёночных оснований нужны более деформативные и в то же время жёсткие в узлах синтетические плоские двуслойные георешётки и геокомпозиаты (ОДМ 218.5-002-2008).

Эффективно дополнительное усиление оснований жёсткими решётками в местах остановки транспорта, где время действия нагрузки на два порядка больше по сравнению с участками непрерывного движения. Эффективность этого конструктивного решения возрастает с увеличением термореологической чувствительности материала основания.

В конструкциях 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13Б и 14Б геосетка помещена под верхним слоем асфальтобетонного покрытия, наиболее

подверженным температурным воздействиям. Эта геосетка будет препятствовать появлению температурных трещин зимой и колееобразованию летом, но её вклад в повышение прочности покрытия на изгиб минимален. Располагать геосетку в верхнем слое покрытия рекомендуется в дорожных одеждах, удовлетворяющих требуемой прочности по основным расчётным критериям.

В конструкции 10 армирующий материал размещён как в зоне воздействия наибольших силовых растягивающих напряжений, так и в зоне максимальных температурных растягивающих напряжений. Можно прогнозировать высокую долговечность дорожных одежд, построенных или отремонтированных по этой конструктивно-технологической схеме (с укладкой геосетки в нижний и верхний слои покрытия).

В конструкциях 2, 4, 6, 9 и 14 наряду с армированным покрытием рекомендуется использовать укрепленные основания. За последнее время существенно снизились объёмы строительства дорожных одежд с укрепленными основаниями, хотя теория и практика эксплуатации автомобильных дорог как за рубежом, так и в нашей стране подтверждают, что только укрепленные основания могут обеспечить возросшие требования к транспортно-эксплуатационным показателям асфальтобетонных покрытий.

Как правило, цементобетонные основания (конструкции 11 и 12) обеспечивают высокую несущую способность дорожных одежд. Асфальтобетонные покрытия, укладываемые на эти основания, следует защищать от быстрого появления отражённых трещин над швами, укладывая армирующий материал на нижний выравнивающий слой из пористого асфальтобетона.

Нецелесообразно укладывать асфальтобетонное покрытие (даже армированное) на цементобетон, если плиты в зоне стыков имеют существенные вертикальные перемещения при воздействии колёс автотранспорта. В настоящее время разработаны специальные технологии устранения этих перемещений. Если армировать асфальтобетонное покрытие полосами только над стыками плит, то трещины в нём появятся в неармированной зоне.

В случае значительного разрушения цементобетонного покрытия перед укладкой выравнивающего слоя необходимо фрагментирование цементобетона на отдельные блоки «безопасных» размеров (менее 1 м).


Следует учесть, что в таблице А<sup>1</sup> даны только некоторые принципиальные конструктивные решения. Толщины и материалы слоёв подбираются и определяются расчётом для каждого конкретного случая с учётом местных условий.

## Приложение Б

### Методы оценки свойств геосеток (георешёток), применяемых для армирования асфальтобетонных покрытий

Б<sup>1</sup> Определение предела прочности при растяжении геосинтетических материалов

Б<sup>1.1</sup> Сущность метода заключается в определении нагрузки, необходимой для разрушения образца при растяжении, с определением соответствующих предельных деформаций (рисунок Б<sup>1.1</sup>).



*Рисунок Б<sup>1.1</sup>. Определение предела прочности ГМ при растяжении*

Б<sup>1.2</sup> Порядок подготовки и проведения испытания

Для испытания вырезают образцы ГМ шириной 180-220 мм в зависимости от вида материала и размера ячеек. При этом рекомендуемое количество продольных ребер не менее пяти (при ширине ячеек 60 мм и более допускается испытывать образцы с четырьмя рёбрами). Длина образца между зажимами испытательной машины составляет не менее 200 мм. При этом общая длина образцов может составлять от 1000 до 2000 мм. Разные рекомендации к длине объясняются тем, что для обеспечения надёжной фиксации в

зажимах, расположенных на барабанах, образцов ГМ из разных материалов необходима различная длина образцов (например, для георешётки из полипропилена требуется один неполный оборот вокруг барабана (см. рисунок Б<sup>1.1</sup>), а для фиксации ГМ из стекловолокна требуется не менее двух оборотов). При использовании вместо барабанов зажимов тисочного типа ГМ часто рвётся в местах зажимов.

Применяемое оборудование обеспечивает получение полной диаграммы деформирования образцов при погрешности измерения нагрузки и удлинения не более 1 % от измеряемой величины.

Испытания проводят при температуре материала плюс  $(20 \pm 3)^\circ\text{C}$ . Предел прочности при постоянной скорости опускания нижнего барабана  $(20 \pm 2)$  мм/мин. Для предварительного натяжения образца создают предварительное усилие величиной 2 Н. Начальное расстояние между осями барабанов составляет не менее 400 мм.

Геосинтетический материал испытывают вдоль продольных и поперечных рёбер, для каждого из направлений испытывают не менее 5 образцов.

Б<sup>1.3</sup> Обработка результатов испытания

Определение предела прочности при растяжении  $R_R$  (кН/м) производят по формуле

$$R_R = \frac{P_{\max}}{b} = \frac{P_{\max} K_p}{K_{p(1)}}, \quad (\text{Б}^{1.1})$$

где  $P_{\max}$  — разрушающая нагрузка, кН;

$b$  — ширина образца (расстояние между осями крайних рёбер), м;

$K_p$  — количество рёбер на 1 пог. м геосетки;


$K_{p(1)}$  — количество рёбер по ширине  $b$  испытываемого образца.

Б<sup>1.4</sup> Оцениваемые параметры

Устанавливают  $R_{LR}$  ( $R_{TR}$ ) прочность при кратковременном растяжении в направлении длины (ширины) материала — максимальное зафиксированное в испытаниях значение  $R_R$ , кН/м.

Устанавливают  $R_{LR(\epsilon)}$  ( $R_{TR(\epsilon)}$ ) усилие  $R_R$  в направлении длины (ширины) материала, возникающее при величине относительной деформации  $\epsilon = 2\%$ , кН/м (определяется по графику зависимости деформации от нагрузки, рисунок Б<sup>1.2</sup>).





**Рисунок Б<sup>1.2</sup>. График зависимости деформации от нагрузки**

Кроме вышеуказанных регламентированных показателей свойств по результатам этих испытаний могут быть определены:

$\epsilon_{LRmax}$  ( $\epsilon_{TRmax}$ ) – относительная деформация в продольном (поперечном) направлении при разрыве, %;

$\epsilon_{LRR}$  ( $\epsilon_{TRR}$ ) – относительная деформация при максимальном растягивающем усилии в направлении длины (ширины) материала, %.

$$\epsilon_R = \frac{l_1 - l_0}{l_0}, \quad (\text{Б}^{1.2})$$

где  $\epsilon_R$  – относительная деформация образца, отн. ед. или %;

$l_1$  – длина образца после приложения нагрузки  $R_R$ , м;

$l_0$  – начальная длина образца после предварительного натяжения, м.


**Б<sup>11</sup>**Определение относительной прочности узловых соединений

**Б<sup>11.1</sup>** Сущность метода заключается в определении нагрузки, необходимой для разрушения узлового соединения, и сравнения этой

нагрузки с прочностью на растяжение ребра геосетки (георешётки). За разрушающую нагрузку принимают усилие (нагрузку), необходимое для выдёргивания ребра из узла.

#### Б<sup>11.2</sup> Порядок подготовки и проведения испытания

Для испытания вырезают образцы геосетки в форме буквы «Т» с длиной продольного ребра не менее 250 мм, поперечного — 140 мм. Образцы закрепляют в зажимах и испытывают согласно расчётной схеме, показанной на рисунке Б<sup>11</sup>.



**Рисунок Б<sup>11</sup>. Расчётная схема испытания на прочность узлового соединения ГМ**

Испытания проводят при температуре материала плюс  $(20 \pm 3)^\circ\text{C}$ . Прочность узлового соединения геосетки определяют на разрывной машине при постоянной скорости опускания нижнего зажима  $(20 \pm 2)$  мм/мин.

Количество испытываемых образцов ГМ составляет не менее 5 шт.

#### Б<sup>11.3</sup> Обработка результатов испытания

Определение относительной прочности узлового соединения  $R_{JR}$  производят по формуле

$$R_{JR} = \frac{P_{\max\text{jun}}}{P_{\max}} \cdot 100, \quad (\text{Б}^{11})$$

где  $R_{\max \text{ jun}}$  — разрушающая нагрузка для узлового соединения, кН;  
 $R_{\max}$  — разрушающая нагрузка для одного ребра, кН.

Разрушающая нагрузка для одного ребра определяется по методике Б<sup>1</sup>, но для испытания берётся одно продольное (поперечное) ребро геосетки.

Б<sup>11.4</sup> Оцениваемые параметры

Устанавливают  $R_{JR}$  — относительную прочность узлового соединения геосетки, %.

Б<sup>111</sup> Определение теплостойкости ГМ

Б<sup>111.1</sup> Сущность метода заключается в определении изменения прочности ГМ после воздействия на него высокой температуры (плюс 160 °С).

Порядок подготовки и проведения испытания

Для испытания готовят образцы по методике, указанной в Б<sup>1</sup>. Помещают их в один или несколько металлических поддонов ёмкостью не менее 5 л, нагретых до температуры плюс (160±2)°С, и засыпают песком, нагретым до температуры плюс (160±2)°С. Поддоны с песком и образцами геосетки оставляют остывать до температуры плюс (20±3)°С не менее чем на сутки.

После истечения указанного времени извлекают из остывшего песка образцы геосетки, очищают её от песка и определяют предел прочности при растяжении по методике Б<sup>1</sup>.

Количество испытываемых образцов ГМ принимают не менее 5 шт.

Б<sup>111.2</sup> Обработка результатов испытания

Изменения прочности ГМ после воздействия высокой температуры вычисляют по формуле

$$\frac{R_{LR(TR)} - R_{LR(TR)}^T}{R_{LR(TR)}} \cdot 100, \quad (\text{Б}^{111})$$

где  $R_{LR(TR)}$  — прочность при кратковременном растяжении в направлении длины (ширины) материала, кН/м, определённая по методике Б<sup>1</sup>;

$R_{LR(TR)}^T$  — то же, после выдерживания при повышенной температуре, кН/м.

Б<sup>111.3</sup> Оцениваемые параметры

Устанавливают степень уменьшения прочности  $R_{LR}$  ( $R_{TR}$ ) геосинтетического материала после нагрева до плюс 160°С (теплостойкость), %.

Б<sup>IV</sup> Определение прочности ГМ после воздействия циклов замораживания-оттаивания

Б<sup>IV.1</sup> Сущность метода заключается в определении изменения прочности ГМ после воздействия на него циклического замораживания и оттаивания.

Б<sup>IV.2</sup> Порядок подготовки и проведения испытания

Для испытания готовят образцы по методике, указанной в Б<sup>I</sup>. Образцы сматывают в рулон и укладывают на дно одной или нескольких ванн с водой, имеющей температуру плюс  $(20 \pm 3)^\circ\text{C}$ , так, чтобы уровень воды над образцами был не ниже 15 мм. После водонасыщения в течение не менее двух часов образцы извлекают из воды и помещают в морозильную камеру, в которой установлена температура минус  $(15 \pm 2)^\circ\text{C}$ , и выдерживают в этих условиях не менее двух часов.

После этого образцы извлекают из морозильной камеры и опять помещают в ванну с водой не менее чем на два часа. При необходимости корректируют уровень воды в ванне. Таким образом, подвергают образцы 25 или 50 циклам замораживания и оттаивания.

После завершения необходимого количества циклов образцы извлекают из ванны, сушат на воздухе при температуре плюс  $(20 \pm 3)^\circ\text{C}$  не менее суток и определяют предел прочности при растяжении по методике Б<sup>I</sup>.

Количество испытываемых образцов ГМ принимают не менее 5 шт.

Б<sup>IV.3</sup> Обработка результатов испытания

Уменьшение исходной прочности  $R_{LR}(R_{TR})$  после 25 (50) циклов замораживания-оттаивания, %, определяют по формуле

$$\frac{R_{LR(TR)} - R_{LR(TR)}^F}{R_{LR(TR)}} \cdot 100, \quad (\text{Б}^{\text{IV}})$$

где  $R_{LR(TR)}$  — прочность при кратковременном растяжении в направлении длины (ширины) материала, кН/м, определённая по методике Б<sup>I</sup>;

$R_{LR(TR)}^F$  — то же, после 25 (50) циклов замораживания-оттаивания, кН/м.

Б<sup>IV.4</sup> Оцениваемые параметры


Устанавливают степень уменьшения исходной прочности  $R_{LR}(R_{TR})$  после 25 (50) циклов замораживания-оттаивания, %.

Б<sup>V</sup> Определение длительной прочности ГМ

Б<sup>V1</sup> Сущность метода заключается в определении способности геосинтетического материала выдерживать длительное действие постоянных нагрузок.

Б<sup>V2</sup> Порядок подготовки и проведения испытания

Для проведения испытаний вырезают образцы геосетки шириной в одно ребро (2) и длиной не менее 1,5 м (рисунок Б<sup>V1</sup>).



**Рисунок Б<sup>V1</sup>. Схема испытания ГМ на длительную прочность**

Образцы (2) фиксируют в зажимах (1), прикладывают к ним нагрузку обжатия, равную  $2Н$ , и измеряют первоначальную длину образца  $l_0$  мм. Затем подвешивают к нижнему зажиму постоянную нагрузку (3), величина которой назначается равной  $0,7$  от разрушающей нагрузки  $P_{max}$  на одно ребро (см. методики Б<sup>I</sup> и Б<sup>II</sup>).

Испытания проводят при температуре плюс  $(20 \pm 3)^\circ C$  в тёмном помещении. Продолжительность проведения испытания составляет 15 сут. Замеры длины образцов выполняют ежедневно.

Количество испытываемых образцов ГМ принимают не менее 5 шт.

По результатам замеров длины образцов строят график (рисунок Б<sup>V2</sup>).



**Рисунок Б<sup>к2</sup>. График, отображающий процесс ползучести ГМ**

#### Б<sup>в3</sup> Обработка результатов испытания

Если все испытываемые образцы выдержали нагрузку, равную 70 % от кратковременной прочности  $R_{LR}$  ( $R_{TR}$ ) одного ребра, в течение не менее 15 сут, то дают положительное заключение по данному показателю свойств.

В случае если хотя бы один из образцов разрушился (порвался), то устанавливают место разрыва. Если разрыв ребра произошел в месте его крепления у верхнего или нижнего зажимного устройства (1), то повторяют испытания всей серии, уменьшив смятие ребра в зажимном устройстве.

Если разрыв ребра произошел не из-за смятия материала в зажимном устройстве, то дают отрицательное заключение по данному показателю свойств геосетки.

#### Б<sup>в4</sup> Оцениваемые параметры

Устанавливают соответствие регламентируемого показателя длительной прочности геосинтетического материала.

Кроме вышеуказанного регламентированного показателя свойств по результатам этих испытаний может быть определена  $\epsilon_{L(R)R_{max}}$ , %, общая относительная деформация ползучести геосинтетического материала. Определение этого показателя производят по формуле

$$\epsilon_{L(R)R_{max}} = \frac{l_n - l_0}{l_0} \cdot 100, \quad (\text{Б}^v)$$

где  $l_0$  — длина образца с нагрузкой обжатия (2 Н), м;

$l_n$  — длина образца с расчётной нагрузкой через n дней, м.


**Б<sup>VI</sup>** Определение повреждаемости армирующего материала при уплотнении асфальтобетона

**Б<sup>VI.1</sup>** Сущность метода испытаний состоит в моделировании в лабораторных условиях воздействий уплотняющей техники, приводящих к повреждению рёбер геосеток.

**Б<sup>VI.2</sup>** Порядок подготовки и проведения испытания

Для испытания целесообразно использовать установку для уплотнения асфальтобетонной смеси, например, представленную на рисунке Б<sup>VI.1</sup>, моделирующую работу гладковальцовых катков статического действия.

Мелкозернистую асфальтобетонную смесь типа Б, разогретую до температуры 120-130°С, укладывают в форму 1, равномерно распределяют по длине и ширине с учётом коэффициента разрыхления для получения уплотнённого слоя толщиной 4 см и уплотняют вальцом 2. Добавляя пригруз в каретку 3 по мере увеличения плотности смеси, увеличивают удельное давление до величины, характерной для лёгкого, среднего и тяжёлого катков. Количество проходов назначают по достижении коэффициента уплотнения смеси 0,99.




**Рисунок Б<sup>VI.1</sup>.** Установка для уплотнения асфальтобетонной смеси:

- 1** – форма регулируемой ширины (100–200 мм);
- 2** – уплотняющий валец (ширина не менее 100 мм, радиус не менее 500 мм);
- 3** – каретка для размещения пригруза;
- 4** – механический привод для передвижения вальца с пригрузом с заданной скоростью

После уплотнения нижнего слоя асфальтобетона валец 2 приподнимают над формой 1 и остужают уплотнённую смесь до температуры плюс  $(20\pm 3)^\circ\text{C}$ .

Поверх остывшего асфальтобетонного слоя раскладывают геосетку (подгрунтовка не выполняется, так как это значительно усложняет процесс последующего извлечения геосетки из конструкции). Далее раскладывают и уплотняют горячую мелкозернистую смесь типа Б в верхнем слое асфальтобетонного покрытия до коэффициента уплотнения 0,99; при этом толщина асфальтобетонного слоя в уплотненном состоянии должна составлять не менее 6 см.

После окончания процесса уплотнения верхнего слоя, не давая слою остыть, его убирают и извлекают геосинтетический материал (рисунок Б<sup>VI.2</sup>).



*Рисунок Б<sup>VI.2</sup>. Процесс извлечения геосетки из конструкции*



После извлечения геосетки её очищают от остатков смеси и испытывают на растяжение в соответствии с методикой Б<sup>1</sup>. Количество испытываемых образцов ГМ принимают не менее 5 шт.

#### Б<sup>VI.3</sup> Обработка результатов испытания

Потерю прочности (повреждаемость) геосинтетического материала в процессе уплотнения асфальтобетона, % от исходной прочности  $R_{LR}$  ( $R_{TR}$ ), вычисляют по формуле

$$\frac{R_{LR(TR)} - R_{LR(TR)}^P}{R_{LR(TR)}} \cdot 100, \quad (B^{VI})$$

где  $R_{LR(TR)}$  – прочность при кратковременном растяжении в направлении длины (ширины) материала, кН/м, определённая по методике Б<sup>1</sup>;

$R_{LR(TR)}^P$  – то же, после воздействия уплотняющего устройства, кН/м.

#### Б<sup>VI.4</sup> Оцениваемые параметры

Устанавливают степень уменьшения исходной прочности  $R_{LR}$  ( $R_{TR}$ ) (повреждаемость) материала после воздействия уплотняющих средств, %.

## Приложение В

Пример расчёта и определения сроков службы дорожной одежды с армированным покрытием

Требуется запроектировать дорожную одежду при следующих исходных данных:

- автомобильная дорога II категории располагается в III дорожно-климатической зоне (Омская обл.);
- заданный срок службы дорожной одежды  $T_{сл} = 15$  лет;
- заданная надёжность  $K_n = 0,95$ ;
- нагрузка типа А115;
- интенсивность движения на конец срока службы  $N_p = 800$  авт./сут;
- приращение интенсивности  $q = 1,04$ ;
- грунт рабочего слоя земляного полотна – суглинок лёгкий – относится к пучинистым грунтам;
- схема увлажнения рабочего слоя земляного полотна – 1;
- мероприятия по уменьшению увлажнения рабочего слоя – основание дорожной одежды, включая слои на границе раздела с земляным полотном, из укрепленных материалов.

Расчёт конструкции на прочность

а) Вычисляем суммарное расчётное количество приложений расчётных нагрузок за срок службы по формуле (3.7) ОДН 218.046-01

$$\sum N_p = 0,7 \cdot N_p \frac{K_C}{q^{(T_{сл}-1)}} \cdot T_{раг} \cdot k_n,$$

где  $K_C = 20,0$  (см. таблицу П.6.3, ОДН 218.046-01);

$T_{раг} = 125$  дней (см. таблицу П.6.1, ОДН 218.046-01);

$k_n = 1,49$  (см. таблицу 3.3, ОДН 218.046-01).

$$\text{Отсюда } \sum N_p = 0,7 \cdot 800 \frac{20}{1,04^{14}} \cdot 125 \cdot 1,49 = 1446000 \text{ авт.}$$

б) Определяем расчётную влажность грунта рабочего слоя по формуле (П.2.1)

$$W_p = (\bar{W}_{табл} + \Delta_1 \bar{W} - \Delta_2 \bar{W})(1 + 0,1t) - \Delta_3,$$

где  $\bar{W}_{табл} = 0,63$  (таблица П.2.1);

$\Delta_1 \bar{W} = 0,00$  (таблица П.2.2);

$\Delta_2 \bar{W} = 0,08$  (таблица П.2.3);

$\Delta_3 = 0,00$ , так как  $\overline{W}_{\text{табл}} < 0,63 W_m$  (рисунок П.2.1);  
 $t = 1,71$  (таблица П4.2).

Отсюда

$$W_p = (0,63 - 0,08)(1 + 0,1 \cdot 1,71) = 0,644.$$

в) Предварительно назначаем конструкцию и расчётные значения параметров:

Материал	h слоя, см	E, МПа, при расчёте по		Расчёт на растяжение при изгибе			
		допустимо- му упругому прогибу	сдвиго- му устойчиво- сти	E, МПа	R <sub>b</sub> , МПа	α	m
Асфальтобетон горячий плотный тип Б на битуме марки БНД 60/90	5	3200	1100	4500	9,80	5,9	5,5
Асфальтобетон горячий пористый крупнозернистый на битуме марки БНД 60/90	7	2000	700	2800	8,00	7,1	4,3
Геосетка 100/100-25	-	-	-	-	-	-	-
Асфальтобетон горячий высокопористый крупнозернистый на битуме марки БНД 60/90	8	2000	700	2100	5,65	7,6	4,0
Оптимальная ЦЩПС, обработанная цементом марки 40	20	600	600	600	-	-	-
Песок средней крупности содержание пылевато-глинистых фракций 0 %	37	120	120	120	-	-	-
Суглинок легкий $W_p = 0,644 W_m$	-	52,6	52,6	52,6	-	-	-

- для нагрузки А115 расчёт по допускаемому упругому прогибу не производится (таблицы П2.5, П3.2 и П3.8);

- для расчёта по условию сдвигоустойчивости (таблицы П.2.2, П.2.4, П.2.6 и П.3.8);

- для расчёта на сопротивление монолитных слоев усталостному разрушению от растяжения при изгибе (таблица П3.1).

г) Расчёт по упругому прогибу ведем послойно, начиная с подстилающего грунта, по номограмме рисунка П.3.1

$$E_{\text{общ}}^{\text{пес}} = 82 \text{ МПа}; E_{\text{общ}}^{\text{щпс}} = 159 \text{ МПа}; E_{\text{общ}}^{\text{а63}} = 231 \text{ МПа}; E_{\text{общ}}^{\text{а62}} = 308 \text{ МПа};$$

$$E_{\text{общ}} = 389 \text{ МПа}.$$

д) Рассчитываем конструкцию по условию сдвигоустойчивости в грунте.

Действующие в грунте активные напряжения сдвига вычисляем по формуле (3.13)

$$T = \overline{\tau}_n \cdot p.$$

Для определения  $\overline{\tau}_n$  предварительно назначенную дорожную конструкцию приводим к двухслойной расчётной модели.

В качестве нижнего слоя принимаем грунт (суглинок лёгкий) со следующими характеристиками (при  $W_p = 0,644W_m$  и  $\sum N_p = 1446000$  авт.):

$E_n = 52,6$  МПа (таблица П.2.5);  $\varphi_n = 7^\circ$  и  $c_n = 0,009$  МПа (таблица П.2.4).

Модуль упругости верхнего слоя модели вычисляем по формуле (3.12), в которой значения модуля упругости материалов, содержащих органическое вяжущее, назначаем по таблице П.3.2 при расчётной температуре  $30^\circ\text{C}$  (таблица П3.5).

$$E_n = \frac{1100 \cdot 5 + 700 \cdot 7 + 700 \cdot 8 + 600 \cdot 20 + 120 \cdot 37}{77} = 421,3 \text{ МПа}$$

По отношению  $\frac{E_B}{E_H} = \frac{421,3}{52,6} = 8,01$  и  $\frac{h_B}{D} = \frac{77}{40} = 1,93$  и при

$\varphi_n = 7^\circ$  с помощью номограммы (рисунок 3.3) находим удельное активное напряжение сдвига  $\bar{\tau}_n = 0,017$  МПа.

По формуле (3.13)  $T = 0,017 \cdot 0,6 = 0,0102$  МПа.

Предельное активное напряжение сдвига  $T_{np}$  в грунте рабочего слоя определяем по формуле (3.14),

где  $c_n = 0,009$  МПа;

$$K_\sigma = 1,0;$$

$$Z_{on} = 5 + 7 + 8 + 20 + 37 = 77 \text{ см};$$

$$\varphi_{cr} = 21^\circ \text{ (таблица П.2.4);}$$

$$\gamma_{cp} = 0,002 \text{ кг/см}^3;$$

0,1 – коэффициент для перевода в МПа;

$$T_{np} = 0,009 + 0,1 \cdot 0,002 \cdot 77 \cdot \text{tg } 21^\circ = 0,015 \text{ МПа};$$

$$K_{np} = \frac{0,0150}{0,0102} = 1,47, \text{ что больше } K_{nc}^{mp} = 1,0 \text{ (см. таблицу 3.1).}$$

Следовательно, конструкция удовлетворяет условию прочности по сдвигу в грунте.

е) Рассчитываем конструкцию по условию сдвигоустойчивости в песчаном слое основания.

Действующее в песчаном слое основания активное напряжение сдвига вычисляем по формуле (3.13)

$$T = \bar{\tau}_n \cdot p.$$

Для определения  $\bar{\tau}_n$  предварительно назначенную дорожную конструкцию приводим к двухслойной расчётной модели.

Нижнему слою модели присваивают следующие характеристики:  $E_{\text{общ}}^{\text{нec}} = 82 \text{ МПа}$  (п.3.32),  $\varphi_N = 27^\circ$  и  $c_N = 0,002 \text{ МПа}$  (таблица П.2.6).

Модуль упругости верхнего слоя модели вычисляем по формуле (3.12), в которой значения модуля упругости материалов, содержащих органическое вяжущее, назначаем по таблице П.3.2 при расчётной температуре  $30^\circ\text{C}$  (см. таблицу 3.5).

$$E_B = \frac{1100 \cdot 5 + 700 \cdot 7 + 700 \cdot 8 + 600 \cdot 20}{40} = 700 \text{ МПа.}$$

По отношениям  $\frac{E_B}{E_H} = \frac{700}{82} = 8,54$  и  $\frac{h_B}{D} = \frac{41}{40} = 1,03$  и при  $\varphi_N = 27^\circ$  с помощью номограммы (см. рисунок 3.3) находим удельное активное напряжение сдвига:  $\bar{\tau}_n = 0,032 \text{ МПа}$ .

По формуле (3.13)  $T = 0,032 \cdot 0,6 = 0,0192 \text{ МПа}$ .

Предельное активное напряжение сдвига  $T_{np}$  в песчаном слое определяем по формуле (3.14),

где  $c_N = 0,002 \text{ МПа}$ ,  $K_g = 4,0$ ;  
 $Z_{\text{он}} = 5 + 7 + 8 + 20 = 40 \text{ см}$ ;

$\varphi_{\text{ст}} = 27^\circ$  (таблица П.2.6);

$$\gamma_{\text{cp}} = 0,002 \text{ кг/см}^3;$$

0,1 - коэффициент для перевода в МПа.

$$T_{np} = 4,0 \cdot (0,002 + 0,1 \cdot 0,002 \cdot 40 \cdot \text{tg } 27^\circ) = 0,0243 \text{ МПа};$$

$$K_{np} = \frac{0,0243}{0,0192} = 1,27, \text{ что больше } K_{\text{nc}}^{\text{np}} = 1,0 \text{ (см. таблицу 3.1).}$$

Следовательно, условие по сдвигоустойчивости в песчаном слое основания выполнено.

ж) Рассчитываем конструкцию на сопротивление монолитных слоёв усталостному разрушению от растяжения при изгибе.

Расчёт выполняем в следующем порядке:

ж<sup>1</sup>) приводим конструкцию к двухслойной модели, в которой нижний слой – часть конструкции, расположенная ниже пакета

асфальтобетонных слоёв, т.е. щебёночный и песчаный слои основания и грунт рабочего слоя. Модуль упругости нижнего слоя модели определяем по номограмме рисунка 3.1 как общий модуль для двухслойной системы:  $E_{\text{общ}}^{\text{штрпс}} = 159 \text{ МПа}$ .

К верхнему слою относим все асфальтобетонные слои.

Модуль упругости верхнего слоя устанавливаем по формуле (3.12)

$$E_s = \frac{4500 \cdot 5 + 2800 \cdot 7 + 2100 \cdot 8}{20} = 2954 \text{ МПа};$$

ж<sup>II)</sup> расчётное растягивающее напряжение вычисляем по формуле (3.16), ОДН 218.046-01

$$\sigma_r = 0,70 \text{ МПа};$$

ж<sup>III)</sup> рассчитываем предельное растягивающее напряжение по формуле (4.2): при  $R_0 = 5,65 \text{ МПа}$  для нижнего слоя асфальтобетонного пакета (см. таблицу П.3.1, ОДН 218.046-01);  $V_R = 0,10$  (см. таблицу П.4.1, ОДН 218.046-01);  $t = 1,71$  (см. таблицу П.4.2); по формуле (6 б<sup>II.2)</sup> настоящего нормативного документа

$$k_1 = \frac{\alpha}{\sqrt[m]{\sum N_p \cdot k_{Np}}},$$

$\sum N_p = 1446000$  авт.;  $m = 4,0$ ;  $\alpha = 7,6$  (см. таблицу П.3.1, ОДН 218.046-01);

$k_{Np} = 0,50$  (значение рассчитано для геосетки 100/100-25);

$$k_1 = \frac{7,6}{\sqrt[4]{1446000 \cdot 0,50}} = 0,26 ;$$

$k_2 = 0,80$  (см. таблицу 3.6, ОДН 218.046-01);

$k_s = 1,20$  (значение рассчитано для геосетки 100/100-25);

$$R_N = 5,65 \cdot 0,26 \cdot 0,80 \cdot 1,20 \cdot (1 - 0,1 \cdot 1,71) = 1,17 ;$$

г)  $K_{np} = \frac{R_N}{\sigma_r} = \frac{1,17}{0,70} = 1,67$ , что больше чем  $K_{np}^{\text{тп}} = 1,00$  (см. таблицу

3.1, ОДН 218.046-01).

Следовательно, выбранная конструкция удовлетворяет всем критериям прочности.

Для определения расчётного дополнительного срока службы дорожной одежды, армированной геосеткой 100/100-25, используем формулу (6 б<sup>11.4</sup>) настоящего нормативного документа

$$T_{\text{общ}} = T_{\text{сл}} + T_{\text{доп}} = T_{\text{сл}} + \log_q \left[ 1 + \frac{\sum N_p \cdot (1 - k_{Np}) \cdot (q - 1)}{0,7 \cdot N_p \cdot T_{\text{раг}} \cdot k_n} \right],$$

где  $T_{\text{сл}}$  – расчётный срок службы (см. таблицу 11.6.2, ОДН 218.046-01);

$T_{\text{доп}}$  – величина увеличения срока службы дорожной одежды вследствие применения геосетки;

$T_{\text{раг}}$  – расчётное число расчётных дней в году, соответствующих определенному состоянию деформируемости конструкции (см. приложение 6, ОДН 218.046-01);

$N_p$  – приведённое к расчётной нагрузке среднесуточное (на конец срока службы) число проездов всех колес, расположенных по одному борту расчётного автомобиля, в пределах одной полосы проезжей части (приведённая интенсивность воздействия нагрузки);

$q$  – показатель изменения интенсивности движения автомобиля данного типа по годам;

$k_n$  – коэффициент, учитывающий вероятность отклонения суммарного движения от среднего ожидаемого (см. таблицу 3, ОДН 218.046-01);

$k_{Np}$  – коэффициент, учитывающий уменьшение влияния усталостных процессов на прочность вследствие армирования асфальтобетонного покрытия (см. таблицу 8 настоящего нормативного документа).

$$T_{\text{доп}} = \log_{1,04} \left[ 1 + \frac{1446000 \cdot 0,5 \cdot (1,04 - 1)}{0,7 \cdot 800 \cdot 150 \cdot 1,49} \right] = 5,3 \text{ года.}$$

Таким образом, расчётный срок службы дорожной одежды с покрытием, армированным геосеткой 100/100-25, составит 20 лет, что на 5 лет, или на 33 %, больше срока службы дорожной одежды, заданного при расчёте.

При назначении межремонтных сроков службы дорожной одежды для технико-экономического сравнения вариантов и определения гарантийных обязательств определяют минимальные рекомендуемые межремонтные сроки службы дорожной одежды с армированным асфальтобетонным покрытием в соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 01.11.2007 № 157 с введением эмпирических поправочных коэффициентов.

Определим минимальные рекомендуемые межремонтные сроки службы дорожной одежды с армированным асфальтобетонным покрытием в соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 01.11.2007 № 157.

Межремонтный срок проведения работ по капитальному ремонту рассматриваемой дорожной одежды (без армированного покрытия), предусмотренный в приложении 3 приказа Минтранса России от 01.11.2007 № 157 для II категории дороги в III дорожно-климатической зоне, составляет 12 лет. Армирование покрытия позволит увеличить этот срок (12х1,1) до 13 лет.

При применении в качестве верхнего слоя покрытия горячего плотного асфальтобетона Типа А Марки 1 на основе полимерного битумного вяжущего, армирование покрытия позволит увеличить этот срок (12х1,08х1,1) до 14 лет.

Фактическая интенсивность транспортного потока по полосе движения составляет 3800 авт./сут. Тогда межремонтный срок проведения работ по ремонту рассматриваемой дорожной одежды без армирования покрытия, предусмотренный в приложении 3 приказа Минтранса России от 01.11.2007 № 157, составляет 4 года. Армирование покрытия позволит увеличить этот срок (4х1,35) до 5 лет.

При применении в качестве верхнего слоя покрытия горячего плотного асфальтобетона Типа А Марки 1 или щебеночно-мастичного асфальтобетона, армирование покрытия позволит увеличить этот срок (4х1,45) до 6 лет.

При определении межремонтного срока проведения работ по ремонту дорожной одежды межремонтный срок, согласно приложению 3 приказа Минтранса России от 01.11.2007 № 157, умножается на один наибольший эмпирический коэффициент, второй коэффициент отбрасывается.

Снижение объёмов работ и затрат на содержание 1 км автомобильной дороги II категории, расположенной в Сибирском



федеральном округе, в год, предусмотренных в п.п. 23, 27 и 31 приложения 1 приказа Минтранса России от 01.11.2007 № 157, составит:

- уменьшение работ по устранению деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия на 45 м<sup>2</sup>;
- уменьшение работ по заливке трещин в покрытии на 450 пог.м;
- уменьшение работ по ликвидации колея глубиной до 30 мм по полосам наката на 15 пог. м.

---

Подписано в печать 07.04.2010 г. Формат бумаги 60x84 1/16.  
Уч.-изд.л.4,8. Печ.л.5,3. Тираж 400. Изд. №1038. Ризография № 525

---

**Адрес ФГУП «ИНФОРМАВТОДОР»:**  
**129085, Москва, Звездный бульвар, д. 21, стр. 1**  
**Тел.: (495) 747-9100, 747-9105, тел./факс: 747-9113**  
**E-mail: [avtodor@owc.ru](mailto:avtodor@owc.ru)**  
**Сайт: [www.informavtodor.ru](http://www.informavtodor.ru)**