



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**КОЖА ИСКУССТВЕННАЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОРТНОСТИ

ГОСТ 26436—85

Издание официальное

Цена 3 коп.

Москва

РАЗРАБОТАН Министерством легкой промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

Ю. С. Пайкачев, Ю. И. Смирнова, А. К. Красножен, В. А. Логинова

ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

Член Коллегии **Н. В. Хвальковский**

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 февраля 1985 г. № 343

**КОЖА ИСКУССТВЕННАЯ ТЕХНИЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ****Определение сортности**

Artificial leather for technical purpose.
Determination of grade

**ГОСТ
26436—85**

ОКСТУ 8709

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 февраля 1985 г. № 343 срок действия установлен

с 01.07.86
до 01.07.91

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на искусственную кожу технического назначения и устанавливает определение ее сортности.

Термины и определения, применяемые в стандарте, — по ГОСТ 16119—70 и ГОСТ 20840—75.

2. Для определения сорта кожа по назначению классифицируется в соответствии с ГОСТ 4.116—84.

3. На кожу устанавливают два сорта: 1 и 2-й.

4. Сорт кожи определяют по совокупности пороков внешнего вида на лицевой поверхности.

5. Пороки внешнего вида подразделяют на местные и распространенные.

5.1. К местным порокам относят:

сдир;
царапину;
замин;
наплыв;
пятно;
утолщение;
риск;
раковину;
вмятину;
полосу;
залом;



посторонние включения;
слезки;
помятость.

5.2. К распространенным порокам относят:
разнооттеночность;
нечеткость тиснения или печати;
волнистость;
киперность;
засоренность;
шероховатость

Нечеткость тиснения или печати, киперность, шероховатость на нелицевой поверхности для кожи искусственной тентовой, для укрытий, декеля синтетического пороками не считают.

Степень выраженности распространенных пороков определяют по образцам пороков, утвержденным в установленном порядке.

6. Количество местных пороков на условную длину искусственной кожи 20 м в зависимости от ее назначения должно соответствовать табл. 1.

Таблица 1

| Наименование кожи | Ширина м | Количество пороков, не более, для | |
|---|-----------|-----------------------------------|------------|
| | | 1-го сорта | 2-го сорта |
| Кожа искусственная обивочная и облицовочная для средств транспорта: для обивки сидений и спинок кресел | До 1,0 | Не допускаются | 8 |
| | Более 1,0 | | 10 |
| | До 1,0 | 4 | 6 |
| | Более 1,0 | 6 | 12 |
| для обивки потолков и панелей кабин, для отделки и облицовки пассажирских самолетов, для изготовления утеплительных чехлов капота и облицовки радиатора для детских колясок | До 1,0 | 6 | 10 |
| | Более 1,0 | 8 | 12 |
| Кожа искусственная различного назначения для обивки мебели | До 1,0 | 6 | 10 |
| | Более 1,0 | 8 | 12 |
| тентовая, укрывная | До 1,0 | 10 | 14 |
| | Более 1,0 | 12 | 15 |
| трубная, мелиоративная | До 1,0 | 10 | 13 |
| | Более 1,0 | 12 | 15 |
| транспортная, декель синтетический | До 1,0 | 10 | 12 |
| | Более 1,0 | 12 | 15 |
| для инструментальных сумок | До 1,0 | 8 | 10 |
| | Более 1,0 | 10 | 12 |

При этом количество случаев на 1 м кожи не должно быть более:

1 — для кожи 1-го сорта;

2 — для кожи 2-го сорта.

В коже 1 и 2-го сортов допускается не более одного распространенного порока.

В коже 1-го сорта для обивки сидений и спинок кресел распространенные пороки не допускаются.

7. При отклонении фактической длины кожи от условной количество местных пороков пересчитывают пропорционально на условную длину кожи.

8. Оценку местных пороков кожи проводят в соответствии с требованиями, приведенными в табл. 2—9.

Таблица 2

Оценка местных пороков искусственной кожи для обивки сидений и спинок кресел

| Наименование порока | Размер, не более | Количество случаев, принимаемых за один порок, в кожах | |
|---------------------|--------------------|--|------------|
| | | 1-го сорта | 2-го сорта |
| Сдир | 1 см ² | Не допускается | 1 |
| Царапина | 3 см | То же | 2 |
| Замин | 5 см | » | 2 |
| Наплыв | 5 см ² | » | 2 |
| Пятно | 5 см ² | » | 2 |
| Риска | 1 см | » | 3 |
| Раковина | 1 см ² | » | 3 |
| Слезки | 2 см ² | » | 3 |
| Помятость | 10 см ² | » | 1 |

Таблица 3

Оценка местных пороков искусственной кожи для обивки потолков и панелей кабин, для отделки и облицовки пассажирских самолетов, для изготовления утеплительных чехлов капотов и облицовки радиаторов

| Наименование порока | Размер, не более | Количество случаев, принимаемых за один порок, в кожах | |
|-----------------------|---------------------|--|------------|
| | | 1-го сорта | 2 го сорта |
| Сдир | 1 см ² | Не допускается | 1 |
| Царапина | 3 см | 1 | 2 |
| Замин | 5 см | Не допускается | 2 |
| Наплыв | 5 см ² | 1 | 2 |
| Пятно | 5 см ² | Не допускается | 2 |
| Риска | 1 см | 1 | 3 |
| Раковина | 1 см ² | Не допускается | 3 |
| Залом | 5 см | 1 | 2 |
| Посторонние включения | 0,5 см ² | 2 | 3 |

Таблица 4

Оценка местных пороков искусственной кожи для детских колясок

| Наименование порока | Размер, не более | Количество случаев, принимаемых за один порок, в кожах | |
|---------------------|-------------------|--|------------|
| | | 1-го сорта | 2-го сорта |
| Сдир | 2 см ² | Не допускается | 1 |
| Царапина | 5 см | То же | 2 |
| Замин | 5 см | 1 | 2 |
| Наплыв | 5 см ² | 1 | 2 |
| Пятно | 5 см ² | Не допускается | 2 |
| Утолщение | 3 см ² | 2 | 3 |
| Раковина | 2 см ² | 1 | 3 |

Таблица 5

Оценка местных пороков искусственной кожи для обивки мебели

| Наименование порока | Размер, не более | Количество случаев, принимаемых за один порок, в кожах | |
|---------------------|-------------------|--|------------|
| | | 1-го сорта | 2-го сорта |
| Сдир | 2 см ² | Не допускается | 2 |
| Царапина | 5 см | То же | 1 |
| Замин | 5 см | 1 | 2 |
| Наплыв | 5 см ² | 1 | 2 |
| Пятно | 5 см ² | Не допускается | 2 |
| Утолщение | 3 см ² | То же | 2 |
| Раковина | 2 см ² | 2 | 3 |

Таблица 6

Оценка местных пороков искусственной кожи тентовой и укрывной

| Наименование порока | Размер, не более | Количество случаев, принимаемых за один порок, в кожах | |
|-----------------------------|--------------------|--|------------|
| | | 1-го сорта | 2-го сорта |
| Сдир | 2 см ² | Не допускается | 1 |
| Замин | 5 см | 2 | 3 |
| Наплыв на нелицевой стороне | 10 см ² | 1 | 2 |
| Пятно | 10 см ² | Не допускается | 1 |
| Утолщение | 10 см ² | 1 | 2 |
| Риска | 2 см | 2 | 3 |
| Вмятина | 3 см ² | 2 | 3 |
| Полоса | 5 см | Не допускается | 1 |

Примечание. Неравномерность пудрения при определении сорта не учитывают.

Таблица 7
Оценка местных пороков искусственной кожи трубной, мелиоративной

| Наименование порока | Размер, не более | Количество случаев, принимаемых за один порок, в кожах | |
|---------------------|--------------------|--|------------|
| | | 1-го сорта | 2-го сорта |
| Сдир | 2 см ² | Не допускается | 1 |
| Наплыв | 5 см ² | 2 | 4 |
| Пятно | 10 см ² | 1 | 2 |
| Утолщение | 10 см ² | 1 | 2 |
| Полоса | 5 см | 1 | 3 |
| Слезки | 2 см ² | 2 | 3 |
| Помятость | 10 см ² | 2 | 3 |

Примечание. Неравномерность пудрения при определении сорта не учитывают.

Таблица 8
Оценка местных пороков искусственной кожи транспортной, декаля синтетического

| Наименование порока | Размер, не более | Количество случаев, принимаемых за один порок, в кожах | |
|-----------------------|--------------------|--|------------|
| | | 1-го сорта | 2-го сорта |
| Сдир | 2 см ² | Не допускается | 2 |
| Царапина | 5 см | 1 | 4 |
| Наплыв | 5 см ² | 2 | 4 |
| Пятно | 10 см ² | 1 | 2 |
| Утолщение | 10 см ² | 1 | 2 |
| Риска | 1 см | 2 | 4 |
| Раковина | 5 см ² | Не допускается | 2 |
| Полоса | 5 см | 1 | 3 |
| Посторонние включения | 1 см ² | Не допускается | 3 |

Таблица 9
Оценка местных пороков искусственной кожи для инструментальных сумок

| Наименование порока | Размер, не более | Количество случаев, принимаемых за один порок, в кожах | |
|---------------------|-------------------|--|------------|
| | | 1-го сорта | 2-го сорта |
| Сдир | 2 см ² | Не допускается | 3 |
| Царапина | 5 см | 2 | 4 |
| Замин | 10 см | 1 | 2 |
| Наплыв | 5 см ² | 2 | 4 |
| Пятно | 5 см ² | 1 | 3 |
| Утолщение | 5 см ² | 1 | 3 |
| Полоса | 10 см | 1 | 2 |

9 Количество условных вырезов и отрезов — по ГОСТ 25934—83.

10 Пороки, допускаемые в текстильной основе, при определении сорта кожи не учитывают

11 Дефектный край при определении сорта не учитывают.
Размер дефектного края — по ГОСТ 25934—83.

Редактор *И. В. Виноградская*
Технический редактор *Н. П. Замолдчикова*
Корректор *Б. А. Мурадов*

Сдано в наб 14 03 85 Подп к печ 19 04 85 05 усл п л 05 усл кр отт 0,40 уч-изд л
Тир 12 000 Цена 3 коп

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер, 3
Тип «Московский печатник», Москва, Лялин пер, 6 Зак. 367

**Изменение № 1 ГОСТ 26436—85 Кожа искусственная технического назначения.
Определение сортности**

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 24.10.90 № 2877
Дата введения 01.04.91

Пункт 1. Второй абзац. Исключить слова: «по ГОСТ 16119—70 и».

Пункт 6. Таблица 1. Графа «Наименование кожи». Седьмой абзац. Исключить слово: «трубная».

Пункт 8. Таблица 7. Наименование. Исключить слово: «трубной».

(ИУС № 1 1991 г.)