



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

**ПОЛОТНА И ИЗДЕЛИЯ ШТУЧНЫЕ
ГАРДИННО-ТЮЛЕВЫЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОРТНОСТИ**

ГОСТ 20823—90

Издание официальное

20 коп. БЗ 5—90/345

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ
Москва**

**ПОЛОТНА И ИЗДЕЛИЯ ШТУЧНЫЕ
ГАРДИННО-ТЮЛЕВЫЕ****Определение сортности**Curtain-lace linens and piece articles.
Determination of grade**ГОСТ
20823—90**

ОКП 81 5500

Срок действия с 01.07.91
до 01.07.96

Настоящий стандарт распространяется на гардинно-тюлевые метражные полотна и штучные изделия, изготовленные из них или выработанные на вязальном оборудовании, и устанавливает определение их сортности.

Стандарт не распространяется на кружевные полотна, кружева, гипюр, шитье.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Полотна и изделия по внешнему виду должны соответствовать образцу (эталоны) по ГОСТ 15.007.

1.2. Для оценки качества метражные полотна и штучные изделия подразделяют на 6 групп в зависимости от их вида и назначения:

1 — тюлевые основовязанные полотна хлопчатобумажные и синтетические;

2 — гардинные основовязанные полотна; в том числе жаккардовые и с набивным рисунком;

3 — гардинные уточновязанные полотна и полотна с гардинно-вязальных машин;

4 — занавески, шторы и комплекты штор, изготовленные из всех видов гардинных и тюлевых полотен, в том числе и вышитые;

5 — вышитые штучные изделия из тюлевых полотен (кроме штор), фата, накидки, покрывала и др.;

6 — прочие штучные изделия (шарфы, шали, салфетки, скатерти, покрывала и др.), изготовленные из гардинных полотен или выработанные на вязальном оборудовании.

2. ОЦЕНКА ПОЛОТЕН И ИЗДЕЛИЙ ПО НАЛИЧИЮ Пороков внешнего вида

2.1. Пороки определяют просмотром метражного полотна с лицевой стороны на наклонной поверхности или на браковочном столе в расправленном виде без натяжения.

2.2. Пороки штучных изделий подразделяют на пороки внешнего вида полотна и производственно-швейные пороки.

2.3. Пороки внешнего вида метражных полотен подразделяют на местные, расположенные на ограниченном участке, и распространенные по всему полотну.

Степень выраженности распространенных пороков определяют по образцам, согласованным с основным потребителем.

2.4. В зависимости от размеров и количества пороков на полотне и изделия гардинно-тюлевые устанавливают два сорта: 1-й и 2-й.

2.5. Суммарное количество местных пороков внешнего вида для первого и второго сортов гардинно-тюлевого полотна должно быть не более указанного в табл. 1, а штучных изделий — в табл. 2.

Таблица 1

Номер группы, вид полотна	Ширина полотна, см	Количество пороков на условную длину 10 м для	
		1-го сорта	2-го сорта
Синтетическое	До 100 включ.	2	3
	Св. 100 до 150 включ.	2	3
	» 150 » 200 »	3	4
	Св. 200	4	5
Хлопчатобу- мажное	До 100 включ.	2	3
	Св. 100 до 150 включ.	3	4
	» 150 » 200 »	4	5
	Св. 200	5	6
2	До 100 включ.	2	3
	Св. 100 до 150 включ.	3	4
	» 150 » 200 »	4	5
	Св. 200	5	6
3	До 100 включ.	2	3
	Св. 100 до 150 включ.	3	4
	» 150 » 200 »	3	4
	Св. 200	4	5

Таблица 2

Номер группы	Площадь штучного изделия, м ²	Количество пороков для	
		1 го сорта	2 го сорта
4	До 4 включ.	2	3
	Св 4 0 до 5 4 включ	3	4
	Св 5 4	4	5
5	До 0,7 включ	1	2
	Св 0,7 до 1 2 включ	1	3
	» 1 2 » 2 5 »	2	4
	Св 2 5	3	5
6	До 1 2 включ	1	2
	Св 1 2	2	3

Суммарное количество распространенных пороков допускается не более одного из перечисленных в табл. 3, а производственно-швейных пороков — не более одного для первого сорта и не более двух — для второго сорта

26 Размер порока внешнего вида, имеющего линейные измерения, определяют по наибольшей его протяженности.

27 Пороки, не предусмотренные настоящим стандартом, приравнивают в отношении их оценки к аналогичным.

28 В готовых полотнах и гардинно-тюлевых изделиях не допускаются следующие пороки дыры, близны, заделка порока в три нити, рваные кромки, незаделанные и незакрепленные концы нитей в швах.

29 Оценку местных, распространенных и производственно-швейных пороков проводят в соответствии с требованиями табл. 3.

2.10. Оценку пороков проводят на условной длине 10 м метражного полотна или на каждом штучном изделии.

2.11 Пороки метражного полотна, превышающие размеры пороков, указанных в табл. 3 или перечисленные в п. 2.8, подлежат вырезу

2.12 Допускается выпускать для промышленной переработки метражные тюлевые и гардинные полотна с условными вырезами без фактических размеров.

2.13 В кусках с условными вырезами пороки в начале и в конце должны отмечаться у края полотна цветными метками или клеймом «В» (условный вырез). При размере порока до 2 см вместо условного выреза делают условный разрез по пороку и отмечают цветной меткой или клеймом «Р» (условный разрез).

Таблица 3

Наименование порока	Размер или количество пороков для метражных полотен						
	Группа						
	1		2		3		
Вид полотна	1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта	
	<p>1. Поперечная разрезная или уплотненная полоса</p> <p>2 Заметная заделка орока в 1—2 нити, см</p> <p>3 Пятна масляные, разн. до 1 см², в общей сложности, см²</p> <p>4 Штрихи масляные, грязные в общей сложности, см</p> <p>5 Утонения и углубления от неровноты нитей и пряжи по толщине, обрыва отдельных волокон или одной нити, в общей сложности, см</p> <p>6 Отличающаяся по натяжению узорная нить, (петляне, слабина), см в общей сложности</p>	Все виды	Заметная	1	3	1	3
Все виды		10	20	5	10	5	12
Все виды		Не допускаются	5	Не допускаются	3	Не допускаются	4
Хлопчатобумажное		Не допускаются	40	Не допускаются	Малозаметное	Не допускаются	Малозаметное
Синтетическое		15					
Хлопчатобумажное		25	50	15	30	15	30
Синтетическое		15	30				
Все полотна, кроме гладких (без ризунка)		—	—	Малозаметная*	Заметная	Малозаметная*	Заметная

Продолжение табл. 3

Наименование порока	Размер или количество пороков для штучных изделий						
	Вид изделия	Группа				1-го сорта	2-го сорта
		4		5			
	1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта	
Местные пороки							
1 Поперечная разрезная или уплотненная полоса	Все виды	1	2	Малозаметная	Заметная	Не допускаются	1
2 Заметная заделка порока в 1—2 нити, см	Крупные	3	5	2	4	2	5
	Мелкие					1	3
3 Пятна масляные, грязные до 1 см ² , в общей сложности, см ²	Все виды	Не допускаются	2	Не допускаются	Не допускаются	Не допускаются	1
4 Штрихи масляные, грязные в общей сложности, см	Крупные	Не допускаются	Малозаметное	Не допускаются	Малозаметное	Не допускаются	5
	Мелкие						3
5 Утонения и утолщения от неровноты нитей и пряжи по толщине, обрыва отдельных волокон или одной нити, в общей сложности, см	Все виды	15	30	5	10	3	5
6 Отличающаяся по натяжению узорная нить (петляние, слабина), см в общей сложности	Все виды кроме вышитых	Малозаметная*	Заметная	—	—	Малозаметная*	Заметная

Наименование порока	Размер или количество пороков для метражных полотен					
	Вид полотна	Группа				
		1		2		3
	1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта
7. Затяжка длиной до 3 см, см в общей сложности	—	—	Малозаметная	50	—	—
8. Сбитый рисунок — недоработка в: 1—2 3—5 клеток	—	—	5 Не допускается	10 5	2 Не допускается	5 3
9. Отсутствующая узорная нить	—	—	Не допускается	Допускается*	Не допускается	Допускается*
10. Сброс одной петли, лопанцы до 5 мм, случаем	Не допускается	10	Не допускается	10	Не допускается	10
11. Ворсистость, расщепление нити на полотне	Малозаметная	Заметная	Малозаметная	Заметная	—	—
12. Пропуск петли в сетке вразброс по полотну (столбики), случаем	—	—	Не допускается	4	Не допускается	4

Продолжение табл. 3

Наименование порока		Размер или количество пороков для штучных изделий					
		Вид изделия	Группа				
			4		5		6
		1 го сорта	2 го сорта	1-го сорта	2 го сорта	1-го сорта	2 го сорта
7 Затыжка длиной до 3 см, см в общей слож- ности	Крупные Мелкие	Малоза- метная	50	—	—	Малоза- метная	30 10
		2	5	—	—	1	2
8 Сбитый рисунок — недоработка в 1—2 3—5 клеток	Все виды, кроме вы- шитых	Не допус- кается	3	—	—	Не допус- кается	1
		Не допус- кается	Допуска- ется*	—	—	Не допус- кается	Допуска- ется*
9 Отсутствующая узорная нить	Все виды, кроме вы- шитых	Не допус- кается	10	Не допус- кается	—	—	—
		Не допус- кается	5	—	—	Не допус- кается	—
10 Сброс одной пет- ли, допаны до 5 мм, случаев	Хлопчато- бумажные Синтели- ческие	Заметная	—	—	—	—	—
		Малоза- метная	—	—	—	—	—
11 Ворсистость рас- щепление нити на по- лотне	Шторы, занавески	Не допус- кается	2	—	—	Не допус- кается	1
Малоза- метная		—	—	—	—	—	
12 Пропуск петли в сетке вразброс по полот- ну (столбики) случаев	Все виды, кроме вы- шитых	Не допус- кается	—	—	—	Не допус- кается	—
Малоза- метная		—	—	—	—	—	

Продолжение табл. 3

Наименование порока		Размер или количество пороков для метrajных полотен					
		Группа					
Вид полотна	1		2		3		
	1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта	
Все виды	Не допускаются	Допускаются	Не допускаются	Допускаются	Не допускаются	Допускаются	
	—	—	Малозаметные*	Заметные	Малозаметные*	Заметные	
Все виды гардинных полотен	—	—	Малозаметные*	Заметные	Малозаметные*	Заметные	
13. Следы от игл на расстоянии 1—2 см от кромки 14. Пороки набивки и крашения, сдвиг рисунка (растраф), належки, непропечатанный рисунок, распылив краски, мелкие пятна и брызги, разное расстояние от рисунка до кромки	—	—	—	—	—	—	
	20	3,5	2,0	3,5	2,0	3,5	
15. Перекос, %	Малозаметная	Заметная	Малозаметная	Заметная	Малозаметная	Заметная	
16. Продольная полосатость	Малозаметная	Заметная	Малозаметная	Заметная	Малозаметная	Заметная	
17. Разнооттеночность	Малозаметная	Заметная	Малозаметная	Заметная	Малозаметная	Заметная	
18. Неполностью вышитые элементы рисунка 19. Следы перевода рисунка	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	

Распространенные пороки

Производственные пороки

Продолжение табл. 3

Наименование порока	Размер или количество пороков для					
	штучных изделий					
	Вид изделия	Группа				1-го сорта
4		5		6		
	1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта
13. Следы от игл на расстоянии 1—2 см от кромки	Не допускаются	Допускаются	—	—	—	—
14. Пороки набивки и крашения: сдвиг рисунка (растраф), належки, непрочатанный рисунок, расплыв краски, мелкие пятна и брызги, разное расстояние от рисунка до кромки	Малозаметные*	Заметные	—	—	—	—
15. Перекос %	3,0	4,0	3,0	4,0	3,0	4,0
16. Продольная полость	—	—	—	—	—	—
17. Разнооттеночность	Малозаметная*	Заметная	—	—	—	—
18. Неполностью вышитые элементы рисунка	Не допускаются	Допускаются**	Не допускаются	Допускаются**	—	—
19. Следы перевода рисунка	Не допускаются	Допускаются бозаметные	Не допускаются	Допускаются бозаметные	—	—

Наименование порока	Размер или количество пороков для метражных полотен						
	Вид полотна	Группа					
		1		2		3	
	1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта	
20. Стянутый узор в вышивке	—	—	—	—	—	—	
21. Искривление шва при соединении деталей и подшивания края, см	—	—	—	—	—	—	
22. Несимметричность продольного рисунка в парных деталях, см	—	—	—	—	—	—	
23. Отклонение от размеров парных деталей (по длине и ширине), %	—	—	—	—	—	—	

Наименование порока	Размер или количество пороков для штучных изделий						
	Вид изделия	Группа				2-го сорта	1-го сорта
		4		5			
	1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта	
20 Стянутый узор в вышивке	Не допускается До 0,5	Малозаметный Св 0,5 до 1,0	Не допускается	Малозаметный	—	—	
21. Искривление шва при соединении деталей и подшивании края, см	До 3,0	Св. 3,0 до 4,5	—	—	—	—	
22 Несимметричность продольного рисунка в парных деталях см	До 2,0	Св 2,0 до 3,0	—	—	—	—	
23 Отклонение от размеров парных деталей (по длине и ширине), %							

* Не ухудшающая внешний эстетический вид полотна или изделия.

** Допускается вариантное исполнение отдельных элементов вышивки при условии сохранения качества исполнения

Примечания

1. Пороки кромки, не ухудшающие внешний вид полотна (след от иглы, петлистость, зарабатанная нить, затяжки) не учитываются
- 2 Пороки печати и крашения устанавливаются с 01 07 93
- 3 В вышитых изделиях 2-го сорта допускается заделка порока способом вышивки, не ухудшающим внешнего вида изделия
- 4 Крупными штучными изделиями считаются изделия размером более 1,2 м², мелкими — до 1,2 м².

При условных вырезах количество отрезов в куске не должно превышать указанного в табл. 4.

Таблица 4

Наименование полотна	Длина наименьшего отреза в куске, м, не менее		Допускаемое количество отрезов в куске, не более	
	1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта
Полотно тюлевое шириной:				
до 200 см	3	3	2	3
св 200 см	2	2	2	3
Полотно гардинное	2,5	2	3	4

Длину условных вырезов в общую меру длины куска не включают.

2.14. Допускаемое количество отрезств гардинно-тюлевого полотна на длину куска 20 м и длина наименьшего отреза в куске должны соответствовать указанным в табл. 4.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ**1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Госкомлегпромом при Госплане СССР**РАЗРАБОТЧИКИ**

М. Г. Деханова, канд. техн. наук; **В. М. Сосипатров**, канд. техн. наук (руководитель темы); **И. И. Ельцова**

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 28.06.90 № 1981

3. Периодичность проверки — 5 лет
Срок первой проверки — 1994 г.

4. ВЗАМЕН ГОСТ 20823—75**5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 15 007—88	1.1

Редактор *Т. П. Шашина*
Технический редактор *В. Н. Прусакова*
Корректор *М. С. Кабашова*

Сдано в наб. 02.08.90 Подп. в печ. 08.10.90 1,0 усл. печ. л. 1,0 усл. кр.-отт. 0,88 уч.-изд. л.
Тир. 8000 Цена 20 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 2105