



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ
ПЕРЧАТОЧНЫЕ**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОРТНОСТИ

ГОСТ 1165—86

Издание официальное

**ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва**

ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ ПЕРЧАТОЧНЫЕ

Определение сортности

Knitted gloves. Determination of grade

ГОСТ**1165—86**

ОКП 84 0000

Дата введения 01.07.87

1. Настоящий стандарт распространяется на перчатки и варежки бытового назначения, вязанные и кроеные из трикотажного полотна, изготовленные из всех видов сырья, и устанавливает определение их сортности.

2. Изделия по внешнему виду, конструкции, качеству полотна и изготовления должны соответствовать образцу-эталону, утвержденному по ГОСТ 15.007—88, и требованиям, установленным нормативно-технической документацией. Изделия для военнослужащих должны соответствовать образцу, утвержденному в установленном порядке, и требованиям нормативно-технической документации.

3. На изделия устанавливают два сорта: 1 и 2-й.

Сорт перчаточных изделий определяют в зависимости от наличия пороков внешнего вида в соответствии с табл. 1, производственно-швейных пороков — табл. 2, отклонений линейных размеров в подобранной паре — табл. 3.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4. В паре изделий 1-го сорта допускается не более трех различных видов пороков, указанных в табл. 1—3 для 1-го сорта.

В паре изделий 2-го сорта допускается не более трех различных видов пороков, указанных в табл. 1—3 для 2-го сорта.

При наличии в паре изделий более трех пороков 1-го сорта, но не более пяти, изделия переводят во 2-й сорт.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



© Издательство стандартов, 1986

© Издательство стандартов, 1994

Переиздание с изменениями

Таблица 1

Наименование порока	Вид полотна	Вид пряжи и нитей	Количество и размер порока в паре изделий			
			вязаных		кроеных из трикотажного полотна	
			1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта

МЕСТНЫЕ ПОРОКИ

1. Утолщение заметное от: неровноты пряжи, нитей	Все виды	Пряжа и нити из всех видов волокон	В виде точек и черточек размером не более 0,5 см, в общей сложности не более 2,0 см	В общей сложности не более 4,0 см	В виде точек и черточек размером не более 0,5 см, в общей сложности не более 2,0 см	В общей сложности не более 4,0 см
2. Утонение заметное от: неровноты пряжи, нитей, обрыва отдельных элементарных нитей	То же	То же	То же	То же	То же	То же
	»	Нити химические	—	—	Не допускается	В общей сложности не более 2,0 см
3. Отличающаяся нить заметная	»	То же	Черточки в общей сложности не более 0,5 см. На тыльной стороне изделий светлых тонов не допускается	Черточки в общей сложности не более 2,0 см. На тыльной стороне изделий светлых тонов не более 1,0 см	Черточки в общей сложности не более 0,5 см. На тыльной стороне изделий светлых тонов не допускается	Черточки в общей сложности не более 2,0 см. На тыльной стороне изделий светлых тонов не более 1,0 см

Наименование порока	Вид полотна	Вид пряжи и нитей	Количество и размер порока в паре изделий			
			вязаных		кроеных из трикотажного полотна	
			1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта
4. Затяжки размером, см, до: 0,3 0,1	Все виды	Нити химические	— —	— —	Не более двух случаев Не допускается	Не более трех случаев Не более двух случаев
5. Сбитый рисунок при вязании заметный	То же	Пряжи и нити из всех видов волокон	Не более двух петель	Не более шести петель	Не допускается	Допускается
6. Оборванная эластомерная нить в напульснике	»	То же	Не допускается	Не более двух случаев	—	—
7. Прессовые петли	»	»	Не допускается	Один петельный столбик в общей сложности не более 2,0 см	Отдельные петли в общей сложности не более 0,5 см	Один петельный столбик в общей сложности не более 2,0 см
8. Деформированные петли	»	»	Не более двух петель	Не более четырех петель вразброс по изделию	Не допускается	Отдельные петли в общей сложности не более 1,0 см
9. Заломы заметные	»	»	—	—	Не допускаются	Не допускаются

Наименование порока	Вид полотна	Вид пряжи и нитей	Количество и размер порока в паре изделий			
			вязаных		кроеных из трикотажного полотна	
			1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта
10. Пятна	Все виды	Пряжа и нити из всех видов волокон	Не допускаются	В общей сложности не более 1,0 см. В изделиях светлых тонов не более 0,5 см На тыльной стороне не допускаются	Не допускаются	В общей сложности не более 1,0 см. В изделиях светлых тонов не более 0,5 см. На тыльной стороне не допускаются
11. Заделка порока заметная	То же	То же	Под рисунок и переплетение в общей сложности не более 0,5 см	В общей сложности не более 1,0 см	То же	В общей сложности не более 1,0 см. На тыльной стороне изделия не более 0,5 см
12. Неравномерная подвалка, заметная	Кулирное	Пряжа, содержащая шерстяное волокно	Не допускается	Допускается	—	—
13. Пробивка на платированном полотне	То же	Пряжа и нити из всех видов волокон	—	—	Отдельные петли не более пяти случаев	Отдельные петли и черточки в общей сложности не более 2,0 см

Наименование порока	Вид полотна	Вид пряжи и нитей	Количество и размер порока в паре изделий			
			вязаных		кроеных из трикотажного полотна	
			1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПОРОКИ

14. Полосатость, неравномерно расположенная заметная	Все виды	Пряжа и нити из всех видов волокон	Не допускается	Допускается	Не допускается	Допускается
15. Полосатость, равномерно расположенная	То же	То же	Не учитывается			
16. Разнооттеночность, неравномерно расположенная заметная	»	»	Не допускается	Допускается	Не допускается	Допускается
17. Разнооттеночность, равномерно расположенная	»	»	Не учитывается			
18. Мушкова-тость, засоренность заметная	»	»	Не допускается	Допускается	Не допускается	Допускается
19. Продольные полосы заметные	»	»	Не допускаются	Допускаются	Не допускаются	Допускаются
20. Перекос петельных столбиков или петельных рядов заметный	»	»	Не допускается	Допускается	Не допускается	Допускается

Примечания:

1. В изделиях не допускаются:

резко выраженные пороки, указанные в пп. 1, 2, 5, 14—20;

разный цвет подкладки в одной паре и темная подкладка в светлых изделиях.

2 В изделиях не учитывают:

деформированные петли при самозарботке на машинах, где вязание начинается с концов пальцев (п. 8);

протяжки на лицевой стороне изделия от смены нитеводителей и вызванный этим перекос корпуса изделия (при вязании изделий переплетением кулирная гладь с чередованием цветных полос на машинах типа ПА);

пороки, исчезающие при надевании на руку (перекос, складки);

3, 4 (Исключены, Изм. № 2).

5. Заделку порока производят крючком или иглой, восстанавливая петельную структуру под рисунок или переплетение с последующим закреплением петель, или аккуратно зашивают иглой в изделиях из основовязаного полотна.

6. Знак «—» означает, что указанный порок к данной группе изделий не относится.

7. (Исключен, Изм. № 2)

8. Допускаются малозаметные заломы в изделиях 2-го сорта.

5. Сорт изделий следует определять просмотром изделий в расправленном виде.

Таблица 2

Наименование порока	Размер порока в паре изделий	
	1-го сорта	2-го сорта
1. Незагнутый борт при втачивании большого пальца, см, не более	Не допускается	0,5
2. Образование складок швом при втачивании большого пальца и межпальцевых полосок, подгибе подолика, не более	Не допускаются	2
3. Несовпадение швов, концов деталей подолика, см, не более	0,1	0,3
4. (Исключен, Изм. № 2).		
5. Кривизна шва пришива межпальцевых полосок и подшива подолика или напульника заметная	Не допускаются	Допускается
6. Деформация мыска при зашивке нарежек заметная	Не допускается	
7. (Исключен, Изм. № 2).		

Примечание. В изделиях не учитывают:

несовпадение начала и конца отделочной строчки, рисунка не более 0,3 см;

концы пряжи и нитей и концы цепочки краеобметочного шва с изнаночной стороны изделий;

«заход» при полном совпадении начала и конца шва.

Таблица 3

Несовпадение линейных размеров в подобранной паре изделий	Величина несоответствия линейных размеров в подобранной паре изделий, см, не более	
	1-го сорта	2-го сорта
1. По длине: общей	0,5	1,0
напальсника	0,5	1,0
пальцев	0,3	0,8
2. По ширине: общей	0,5	0,7
напальсника	0,5	0,7
пальцев	0,3	0,5

Примечания:

1 Для вязаных изделий 2-го сорта с подвалкой допускается несоответствие размеров в паре по общей длине 1,5 см, по общей ширине 1,0 см

2. Несовпадение линейных размеров определяют в изделиях без натяжения.

6. Пороки внешнего вида (за исключением обрыва нити, отсутствия ворса) на закрытых частях и деталях изделий не учитывают.

К закрытым частям и деталям изделий относят подкладку и внутреннюю сторону перчаточных изделий.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

7. Размеры пороков определяют по наибольшему измерению.

Измерение порока производят металлической линейкой по ГОСТ 427—75 или металлической рулеткой по ГОСТ 7502—89, с ценой деления 0,1 см.

8. При разногласиях в определении сортности изделий по порокам «заметные» должны быть использованы эталоны на пороки (в полотне или изделии), утвержденные изготовителем и основными потребителями или одновременно при утверждении образца-эталона на продукцию.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

9. **(Исключен, Изм. № 1).**

10. Пороки внешнего вида и производственно-швейные пороки, не предусмотренные настоящим стандартом, приравниваются к аналогичным.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Л. П. Сибирева, канд. техн. наук, Н. А. Мазурина

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.06.86 № 1542

3. ВЗАМЕН ГОСТ 1165—75
Периодичность проверки — 5 лет

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер раздела, пункта
ГОСТ 15 007—88	2
ГОСТ 427—75	3
ГОСТ 7502—89	3

5. Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта СССР от 29.12.91 № 2374

6. Переиздание (апрель 1994 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в августе 1988 г., апреле 1992 г. (ИУС 12—88, 7—92)

Редактор Т. П. Шашина

Технический редактор О. Н. Никитина

Корректор В. И. Кануркина

Сдано в наб. 16.06.94

Подп. в печ 11.07.94

Усл. п. л. 0,58.

Усл. кр.-отт. 0,58.

Уч.-изд. л. 0,46. Тир. 343 экз. С 1513

Издательство «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 202