

ТКАНИ ТЕКСТИЛЬНЫЕ

КЛАССИФИКАЦИЯ НОРМ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРОВ ПОСЛЕ МОКРОЙ ОБРАБОТКИ

Издание официальное

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ТКАНИ ТЕКСТИЛЬНЫЕ

**Классификация норм изменения размеров
после мокрой обработки**

**ГОСТ
11207—65**

Textile fabrics.
Classification of standards of shrinkage
after washing and wetting

ОКП 83 0000

Дата введения 01.07.65

1. Настоящий стандарт распространяется на готовые ткани бытового назначения, выработанные из текстильных волокон и нитей всех видов, и устанавливает нормы изменения размеров после мокрой обработки.

Стандарт не распространяется на ткани технического и специального назначения, из текстурированных нитей, особой структуры, на ткани шерстяные, полушерстяные, шелковые и полшелковые ведомственного назначения, а также ткани, не подвергающиеся мокрой обработке.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).

2. По значению изменения размеров ткани разделяют на три группы, указанные в таблице.

Группа ткани	Изменение размеров, %, не более						Характеристика тканей по изменению размеров
	для хлопчатобумажных, смешанных, льняных и полульняных тканей и тканей из пряжи химиче- ских волокон		для шерстяных и полушерстяных тканей		для шелковых и полшелковых тканей		
	по основе	по утку	по основе	по утку	по основе	по утку	
1	-1,5	±1,5	-1,5	-1,5	±1,5	±1,5	Практически безусадочные
2	-3,5	±2,0	-3,5	-3,5	±3,5	±2,0	Малоусадочные
3	-5,0	±2,0	-5,0	-3,5	±5,0	±2,0	Усадочные

(Измененная редакция, Изм. № 3).

3. Для тканей, имеющих изменение размеров после мокрой обработки более чем предусмотрено нормой для третьей группы тканей, нормы устанавливаются в каждом отдельном случае в нормативном документе на эти ткани.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

4. Изменение размеров хлопчатобумажных и смешанных тканей, а также льняных и полульняных и тканей из пряжи химических волокон определяют по ГОСТ 8710.

Изменение размеров льняных бортовых и прокладочных тканей из пряжи химических волокон определяют по ГОСТ 5665.

Изменение размеров шелковых и полшелковых тканей и тканей с пленочным покрытием определяют по ГОСТ 9315.

Изменение размеров шерстяных и полушерстяных тканей определяют по ГОСТ 5012.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



© ИПК Издательство стандартов, 1999
Переиздание с Изменениями

5. При утверждении нормативного документа на ткани должна быть указана группа или норма изменения размеров на каждое наименование ткани в соответствии с нормами настоящего стандарта.

6. На подвесных ярлыках, сопровождающих куски ткани с изменением размеров 1 и 2-й групп, должен быть поставлен штамп «Безусадочная» или «Малоусадочная».

5, 6. (Измененная редакция, Изм. № 2).

7. (Исключен, Изм. № 2).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Н.А. Солдаткина, Л.И. Понятовская

2. УТВЕРЖДЕН Государственным комитетом стандартов, мер и измерительных приборов СССР 18.03.65

3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта	Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 5012—82	4	ГОСТ 8710—84	4
ГОСТ 5665—77	4	ГОСТ 9315—90	4

4. Ограничение срока действия снято по протоколу № 3—93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5-6—93)

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ (февраль 1999 г.) с Изменениями, утвержденными в ноябре 1978 г., августе 1983 г., декабре 1987 г. (ИУС 12—78, 11—83, 3—88)

Редактор *Т.П. Шашина*
 Технический редактор *В.Н. Прусакова*
 Корректор *М.С. Кабацова*
 Компьютерная верстка *В.И. Грищенко*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 24.02.99. Подписано в печать 30.03.99. Усл. печ. л. 0,47.
 Уч.-изд. л. 0,27. Тираж 149 экз. С2408. Зак. 289.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
 Набрано в Издательстве на ПЭВМ
 Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", Москва, Лялин пер., 6.
 Плр № 080102