



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ШКУРЫ МЕДВЕДЕЙ
БЕЛЫХ И ЛЕСНЫХ
НЕВЫДЕЛАННЫЕ
ГОСТ 10941—64**

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
Москва

**ШКУРЫ МЕДВЕДЕЙ
БЕЛЫХ И ЛЕСНЫХ НЕВЫДЕЛАННЫЕ**Undressed skins of white and
forest bears**ГОСТ
10941—64**Взамен
ОСТ НКЗар 407
и ОСТ НКЗар 408

Утвержден Государственным комитетом стандартов, мер и измерительных приборов СССР 30 /VI 1964 г. Срок введения установлен

с 1/I 1965 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкуры белых и лесных (бурых и черных) медведей.

2. Шкуры должны быть сняты пластом с продольным разрезом ровно посередине черева с сохранением меха головы (с носом и ушами) и лап (с когтями); очищены от прирезей мяса, когтей лап, хрящей ушей и от сухожилий; хорошо обезжирены, расправлены по стандартной форме и законсервированы пресно-сухим способом.

3. Шкуры белых и лесных медведей подразделяют по размерам, сортам и группам дефектности.

4. По размерам шкуры медведей должны соответствовать требованиям табл. 1.

Таблица 1

| Размеры | Площадь, см ² |
|-----------|--------------------------|
| Крупный | Более 15000 |
| Средний | „ 11000 до 15000 вкл. |
| Мелкий | „ 7000 „ 11000 „ |
| Медвежата | „ 3000 „ 7000 „ |

Примечание. Площадь шкуры определяют путем умножения ее длины от междуглазья до корня хвоста на ширину, измеряемую посередине шкуры.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Переиздание. Апрель 1973 г.

© Издательство стандартов, 1974

5. В зависимости от состояния волосяного покрова по времени боя шкуры медведей делятся на сорта в соответствии с требованиями табл. 2.

Таблица 2

| Сорта | Время боя | Качество волосяного покрова шкур |
|--------|----------------|--|
| Первый | Зимнее | Полноволосые с высокой частой остью и густым пухом |
| Второй | Поздне-осеннее | Менее полноволосые с недостаточно развившимися остью и пухом |
| Третий | Осеннее | Полуволосые с низкими остью и пухом |

6. В зависимости от состояния волосяного покрова и мездры шкуры медведей по наличию пороков подразделяются на группы дефектности в соответствии с требованиями табл. 3.

Таблица 3

| Пороки | Группы дефектности | | |
|---|--------------------|--|--|
| | „Малый дефект“ | „Средний дефект“ | „Большой дефект“ |
| 1. Разрывы общей длиной в % к длине шкуры | Св. 10 до 20 вкл. | Св. 20 до 50 вкл. | Св. 50 до одной кратной длины шкуры |
| 2. Дыры, вытертые места в % к общей площади шкуры | Св. 0,5 до 1 вкл. | Св. 1 до 3 вкл. | Св. 3 до 6 вкл. |
| 3. Плешины общей площадью в % от площади шкуры | Не допускаются | До 2 вкл. | Св. 2 до 4 вкл. |
| 4. Признаки лишки | Не допускаются | Шкуры полноволосые, но с незначительной потертойостью волосяного покрова на боках и огулке | Шкуры со значительной потертойостью волосяного покрова на боках и огулке |
| 5. Отсутствие частей шкур | Не допускаются | Головы до шеи | Головы с шеей |
| 6. Неправильная первичная обработка | — | — | Комовая сушка |

Примечание. Разрывы шкуры общей длиной до 10 % вкл. от длины шкуры, дыры и вытертые места общей площадью до 0,5 % вкл. от площади шкуры дефектами не считаются.

7. В шкурах, относимых к группе «малый дефект», допускается наличие не более одного порока, предусмотренного для этой группы дефектности.

В шкурах, относимых к группе «средний дефект», допускается наличие не более одного порока группы «средний дефект» или двух пороков группы «малый дефект».

В шкурах, относимых к группе «большой дефект», допускается наличие одного порока группы «большой дефект» или двух пороков группы «средний дефект».

При совокупности одного порока группы «средний дефект» и двух пороков группы «малый дефект» шкура переводится в группу «большой дефект».

8. Шкуры, имеющие пороки, превышающие нормы, установленные для группы «большой дефект», шкуры поздне-весеннего, летнего и ранне-осеннего боя с низким волосяным покровом, почти без пуха или с едва начавшим развиваться пухом, шкуры прелые, горелые, моледенные и шкуры шенят относятся к несортovým и оцениваются по соглашению между заинтересованными организациями (но не более 25% стоимости первого сорта).

9. Шкуры, отнесенные к несортovým, по размерам не подразделяются.

10. Упаковка и маркировка шкур медведей должна производиться по ГОСТ 12266—66.

Замена

ГОСТ 12266—66 введен взамен ОСТ НКЗар 423.

ТАБЛИЦА
оценки качества шкур белых и лесных медведей в процентах
к стоимости шкур первого сорта крупного размера
(рекомендована Центросоюзом)

| Размер | С О Р Т А | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | Первый | | | | Второй | | | | Третий | | | |
| | Нормальные | Малый "дефект" | Средний "дефект" | Большой "дефект" | Нормальные | Малый "дефект" | Средний "дефект" | Большой "дефект" | Нормальные | Малый "дефект" | Средний "дефект" | Большой "дефект" |
| Крупный | 100 | 90 | 75 | 50 | 75 | 67,5 | 56,3 | 37,5 | 50 | 45 | 37,5 | 25 |
| Средний | 80 | 72 | 60 | 40 | 60 | 54 | 45 | 30 | 40 | 36 | 30 | 20 |
| Мелкий | 60 | 54 | 45 | 30 | 45 | 40,5 | 33,8 | 22,5 | 30 | 27 | 22,5 | 15 |
| Медвежата | 40 | 36 | 30 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — |

Скидки в процентах от зачетной стоимости:
за отсутствие одной лапы и прелые уши — 5;
за нестандартную консервировку (парные, мороженые, непросушенные, необезжиренные) — 10.
Дефекты на голове, шее, лапах оцениваются не выше скидок, установленных на недочасту этих частей.