

ГОСТ 10325—79

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ МЕХОВЫЕ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ МЕХОВЫЕ

Общие технические условия

Fur and fur trimmed head-dresses.
General specifications

**ГОСТ
10325—79**

ОКП 89 3000

Дата введения **01.01.81**

Настоящий стандарт распространяется на меховые мужские, женские, подростковые и детские головные уборы, изготовленные из меховых шкурок и их частей, мехового велюра и шубной овчины или комбинированные с другими материалами.

Настоящий стандарт не распространяется на головные уборы, изготовленные по заказам Министерства обороны.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

1. РАЗМЕРЫ

1.1. Головные уборы должны изготавливаться следующих размеров:

мужские — 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64;

женские — 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62;

подростковые — 54, 55, 56, 57, 58;

детские — 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55.

1.2. Типовые размеры головных уборов должны быть следующие:

мужские — 58;

женские — 57;

подростковые — 56;

детские — 54.

1.2а. Измерения готовых изделий должны соответствовать техническим описаниям на модель. (Введен дополнительно, Изм. № 3).

1.3. Допускаемые отклонения от измерений головного убора должны соответствовать указанным в табл.1.

Т а б л и ц а 1

Наименование измерения	Допускаемое отклонение
Высота колпака или головки	± 5
Длина наушника	± 4
Ширина наушника на расстоянии 5 см от места пришивания завязки	± 4
Высота назатыльника посередине	± 4
Высота козырька посередине	± 4
Длина козырька на уровне высоты скрепки	± 4
Высота бортика	± 4

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1 Головные уборы должны изготавляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, образца-эталона по ГОСТ 15.007 и техническими описаниями на модель, утвержденными в установленном порядке.

2.2. Головные уборы должны изготавляться из выделанных шкурок и их частей, указанных в табл. 2, и материалов, указанных в табл. 3.

Т а б л и ц а 2

Наименование шкурок и их частей	Нормативно-техническая документация	Назначение
Шкурки белки	ГОСТ 12780	Для верха головных уборов
Лобики, душки, бедерки, грудцы, репки шкурок белки	ТУ 17—20—05	То же
Шкурки беломорской вольерной серки меховые	ТУ 17—20—16	»
Шкурки бобра речного	ОСТ 17—518	»
Велюр меховой	ТУ 17—20—38	»
Шкуры волка и волчат	ГОСТ 13692	»
Шкурки выдры	ГОСТ 13304	»
Шкурки горностая и ласки	ГОСТ 12804	»
Шкурки мелких грызунов	ГОСТ 17714	»
Шкурки енотовидной собаки и енота-полоскуна	ГОСТ 11355	»
Шкурки жеребка мехового	ТУ 17—20—173	»
Шкурка зайца-беляка	ГОСТ 10596	»
Каракуль чистопородный серый	ГОСТ 3157	»
Каракуль чистопородный крашеный	ГОСТ 9296	»
Каракуль чистопородный цветной	ГОСТ 3595	»
Каракуль-метис	ГОСТ 21481	»
Каракуль чистопородный, крашенный в цветные тона	ТУ 17—20—81	»
Каракульча и каракуль-каракульча чистопородная и метисная	ГОСТ 10714	»
Шкурки козлят меховые	ГОСТ 11111	»
Шкурки колонка и солонгоя	ГОСТ 12581	»
Шкурки котика морского	ГОСТ 10623	»
Шкурки кошки домашней	ГОСТ 11597	»
Шкурки кролика	ГОСТ 2974	»
Шкурки крота	ГОСТ 13315	»
Шкурки куницы, кидуса и харзы	ГОСТ 11616	»
Лапы и полулапы от шкурок	ТУ 17—20—05	»
Шкурки лисиц красной, сиводушки, крестовки и корсака	ГОСТ 14781	»
Шкурки лисиц серебристо-черной, платиновой, снежной и черно-буровой	ГОСТ 6803	»
Шкуры морского зверя меховые	ГОСТ 11809	»
Полосы из меховых шкурок и частей шкурок различных видов	ГОСТ 12299	»
Шкурки норки	ГОСТ 10322	»

ГОСТ 10325—79 С. 3

Продолжение табл. 2

Наименование шкурок и их частей	Нормативно-техническая документация	Назначение
Шкурки нутрии	ГОСТ 12133	Для верха головных уборов
Овчина меховая	ГОСТ 4661	То же
Овчина шубная	ГОСТ 1821	»
Шкурки ондатры	ГОСТ 11106	»
Шкурки опойка мехового	ГОСТ 11296	»
Шкурки песца	ГОСТ 7179	»
Шкурки росомахи	ГОСТ 13713	»
Шкуры рыси	ГОСТ 12056	»
Шкурки собак	ГОСТ 2765	»
Шкурки соболя	ГОСТ 12438	»
Шкурки сурка и тарбагана	ГОСТ 11615	»
Шкурки суслика-песчаника	ГОСТ 13220	»
Шкурки телят северного оленя	ГОСТ 11237	»
Смушка	ГОСТ 10231	»
Хвосты от шкурок	ТУ 17—20—05	»
Шкурки хоря	ГОСТ 11806	»
Шкурки ягнят	ГОСТ 21184	»
Яхобаб	ГОСТ 10522	»
Пластины меховые на искусственной основе	ТУ 17—20—87	»
Шкурки лисиц серебристо-черной платиновой, снежной и черно-буровой крашеные	ТУ 17—20—130	»
Шкурки выхухоли	ТУ 17—1395	»
Шкурки соболя крашеные	ТУ 17—20—60	»
Шкурки хоря клеточного разведения	ТУ 17—20—105	»

(Измененная редакция, Изд. № 3).

Т а б л и ц а 3

Наименование материала	Нормативно-техническая документация	Назначение
Кожа для одежды и головных уборов	ГОСТ 1875	Для верха комбинированных головных уборов
Замша	ГОСТ 3717	То же
Мех искусственный	ОСТ 17—79	»
Ткани чистошерстяные и полуsherстяные	ГОСТ 27542	»
Ткани хлопчатобумажные и смешанные одежные	ГОСТ 21790	»
Ткани хлопчатобумажные с уточно-разрезным ворсом	ГОСТ 29298	»
Ткани шелковые с ворсом из химических нитей и пряжи	ГОСТ 7081	»
Кожа велюр для швейных и меховых изделий из бахтармняного спилка	ТУ 17—06—72	»

П р и м е ч а н и е. Прикладные, вспомогательные материалы и фурнитура, применяемые для изготовления головных уборов, должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации.

(Измененная редакция, Изд.№ 2,3).

С. 4 ГОСТ 10325—79

2.3. Волосяной покров головных уборов, изготовленных из шкурок или частей шкурок одного вида, должен быть подобран по цвету, окраске, высоте, форме завитков, густоте, мягкости, блеску и форме завитков.

На изделиях допускаются естественные различия по густоте, высоте и окраске волосяного покрова в зависимости от топографии шкурки, а также сочетание различных окрасок в соответствии с образцом.

2.1—2.3. (Измененная редакция, Изм.№1).

2.4 Лицевая сторона деталей головных уборов должна быть изготовлена из лучших частей шкурки.

2.5. Дыры, разрывы, ломины, плешины, вытертый волос должны быть вычищены.

Вставки и приставки должны быть подобраны в соответствии с качеством, окраской и направлением волосяного покрова и не должны выделяться на общем фоне изделия.

2.6. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем применять другие материалы по качеству не ниже указанных в табл.3.

2.7. Швы на изделиях должны быть ровными, без захвата волоса в шов, без пропусков и просечек.

(Измененная редакция, Изм.№ 3).

2.8. Цвет ниток должен гармонировать с окраской волосяного покрова, цветом кожи или ткани.

2.9. Скрепка, соединяющая козырек с наушниками, должна быть длиной не более 1 см с подлицевой стороны детали.

2.10 В головных уборах допускаются:

подлицевая сторона деталей из двух-трех частей с незначительной разнооттеночностью;

вставки и приставки на всех деталях головных уборов, кроме головных уборов из шубной овчины и мехового велюра;

плешины площадью не более $0,2 \text{ см}^2$ и ломины длиной не более 1 см, незаметные со стороны волосяного покрова;

одна-две плешины площадью не более 1 см^2 на головных уборах из мехового велюра и шубной овчины;

проколы площадью не более $0,2 \text{ см}^2$ на головных уборах из всех видов меха, кроме мехового велюра и шубной овчины;

одна из деталей подкладки из двух частей в женских и детских головных уборах; дольник и кружок подкладки из двух частей в мужских головных уборах и детских ушанках, разнооттеночность подкладки в изделиях второго и ниже сортов;

заметные царапины на подлицевой стороне деталей из кожи общей длиной не более 10 см;

отдышистость, отмин, единичные хорошо заросшие осипы и свищи, хорошо закрашенные царапины, неровная окраска на деталях из кожи на комбинированных головных уборах;

отклонение от строчки на 1 мм настрочного шва общей длиной 10 см;

подлицевая сторона детали с менее густым волосяным покровом на головных уборах из меховой овчины.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).

2.11. Головные уборы должны быть очищены от пыли, концов ниток, подсеченного волоса.

2.12. Головные уборы должны быть хорошо расправлены, подлицевая сторона деталей и подкладка не должны быть видны.

2.13. В зависимости от состояния волосяного покрова головные уборы подразделяют на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл.4.

Таблица 4

Наименование шкурок и их частей	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Шкурки и хребтики белки	Первый	Полноволосый, с развившимися направляющими и остевыми волосами, густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, с недоразвившимися направляющими, остевыми и пуховыми волосами
	Третий	Половолосый, низкий

Продолжение табл. 4

Наименование шкурок и их частей	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Бедерки, грудцы, черева от шкурок белки:		
некрашеные	Первый Второй Третий	Полноволосый, чистый без красноты Менее полноволосый, с незначительной краснотой Половолосый, с наличием красноты
крашеные	Первый Второй Третий	Полноволосый Менее полноволосый Половолосый
Лобики от шкурок белки	Первый Второй Третий	Полноволосый с высокой частой остью и густым пухом Менее полноволосый, с низкими остью и пухом
Душки от шкурок белки	Первый Второй Третий	Полноволосый Менее полноволосый Половолосый
Шкурки бобра речного:		
нестриженые	Первый Второй	Полноволосый, с блестящей остью и густым пухом Менее полноволосый, с недостаточно развитившимися остью и пухом
стриженые	Первый Второй	Ость блестящая, пух густой Ость блестящая, пух менее густой
стриженые с удаленной остью	Первый Второй	Густой, шелковистый Менее густой, шелковистый
Шкуры волка	Первый Второй Третий	Полноволосый, с высокой частой остью и густым пухом Менее полноволосый, с недостаточно развитившимися остью и пухом Половолосый, с низкими остью и пухом
Шкуры волчат	Первый Второй	Первичный, рослый, мягкий Первичный, недоразвитый или с признаками смены волосяного покрова
Шкурки выдры:		
с неудаленной остью	Первый Второй	Полноволосый, с развитившейся блестящей частой остью и густым пухом Менее полноволосый, с недостаточно развитившимися остью и пухом
с удаленной остью	Первый Второй	Густой, ровный по всей площади Менее густой
Шкурки горностая:		
некрашеные	Первый Второй	Полноволосый, с частой остью и густым пухом чисто белого цвета Полноволосый, с наличием редко разбросанных черных волосков (бусость)
крашеные	Первый Второй	Полноволосый, с частой остью и густым пухом Менее полноволосый, недостаточно развитившийся

Наименование шкурок и их частей	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Шкурки мелких грызунов: суслика, хомяка, крысы водяной, бурундука	Первый Второй	Полноволосый, с ровной частой остью и густым пухом Менее полноволосый, с поредевшими остью и пухом
Шкурки снота и снотовидной собаки: неширеные	Первый	Полноволосый, развившийся, с частой остью и густым пухом
стриженые	Второй Первый Второй	Менее полноволосый, недоразвившийся Плотный, густой, с наличием тонкой ости Менее плотный и густой, с наличием резко выраженной ости
Шкурки жеребка мехового	Первый Второй	Низкий, плотный, блестящий, с густым подшерстком; длина ости от 0,5 до 1,0 см Плотный, блестящий с густым подшерстком; длина ости свыше 1,0 до 1,5 см
Шкурки зайца-беляка: некрашеные	Первый Второй Первый Второй	Полноволосый, рослый, с густым белым, кремоватым или слегка синеватым пухом и равномерной высокой, шелковистой остью. Допускается незначительное количество редко разбросанных темных оставших волос Менее полноволосый, с менее густым и высоким белым, желтоватым или синеватым пухом, с легкой бусой остью Полноволосый, рослый, с густым пухом Менее полноволосый, с менее густым и высоким пухом
крашеные	Второй Первый	Густой, шелковистый, блестящий. Разной длины и ширины плотные вальки и бобы с незначительным количеством гравок или в преобладающем количестве гравки и ребристые вальки вперемежку с полукруглыми вальками, или плоские вальки и гравки разной ширины, или крупные и средние бобы по всей площади головного убора
Каракуль чистопородный серый	Второй Третий	Густой и недостаточно густой, малошелковистый, слабоблестящий. Слабоупругие разных размеров вальки, бобы, гравки, а также упругие крупные и средние кольца по всей площади головного убора
Каракуль чистопородный крашеный черный	Отборный Первый	Густой и недостаточно густой, малошелковистый, или грубоватый, слабоблестящий или матовый Рыхлые, разных размеров бобы, гравки и кольца, а также плоские короткие вальки вперемежку с ласами, или расплетистые гравки, кольца, горошек и ласы, или рыхлые кольца или штопоробразные завитки Густой, шелковистый, блестящий. Плотные, упругие, полукруглые средние по ширине, длинные и средние вальки с четким параллельно-концентрическим и параллельно-прямым рисунком или средние по ширине, длинные вальки с незначительным количеством гравок, или узкие вальки вперемежку с узкими гравками
		Густой, шелковистый, блестящий. Разные вальки и гравки или плотный боб по всей площади

Продолжение табл. 4

Наименование шкурок и их частей	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Каракуль чистопородный цветной некрашеный и крашеный в цветные тона	Второй	Недостаточно густой, малошелковистый, слабоблестящий Недостаточно упругие разные вальки, переходящие в кольца, горошек, слабозавитой боб или недостаточно плотные узкие и средние гривки вперемежку с неполнозавитыми вальками, или плоские вальки и гривки, переходящие в ласы, или крупные широкие гривки, или недостаточно плотный боб по всей площиади
	Третий	Недостаточно густой, малошелковистый, слабоблестящий или стекловидноблестящий. Плоские вальки и гривки, переходящие в ласы, слабоупругие гривки разных размеров, переходящие в расплетистые гривки, слaboупругие или рыхлые вальки разных размеров, бобы и кольца, переходящие в расплетистые кольца
	Четвертый	Недостаточно густой, малошелковистый, слабоблестящий. Рыхлые плохо оформленные вальки и разных размеров бобы, кольца, горошек
	Пятый	Грубый, матовый. Разной упругости кольца, штопор, горошек
	Первый	Густой, шелковистый, блестящий с четко выраженной уравненной окраской «сур». Плотные упругие разной длины и ширины вальки и бобы с незначительным количеством гривок или плотные разной ширины и длины гривки, или гривки в преобладающем количестве вперемежку с ребристыми и полукруглыми вальками, или длинные плоские вальки разной ширины, переходящие в короткие плоские вальки или плоские вальки вперемежку с плоскими гривками, или вперемежку с плоскими гривками, или непероросшие бобы по всей площиади
	Второй	Недостаточно густой, слабошелковистый, недостаточно блестящий с четко выраженной и уравненной окраской «сур». Недостаточно плотные разных размеров вальки и бобы, переходящие в слабозавитые бобы, кольца, горошек, гривки, а также гривки в преобладающем количестве вперемежку с ребристыми и полукруглыми вальками, или различной ширины и длины плоские вальки и гривки
	Третий	Недостаточно густой, слабошелковистый или грубоый, слабоблестящий или матовый с четко выраженной и уравненной окраской «сур». Плоские короткие вальки или рыхлые разных размеров бобы и кольца, переходящие в расплетистые кольца и ласы, или мелкие кольца и штопорообразные завитки по всей площиади головного убора
	Первый	Густой, малошелковистый, грубоый, слабо или стекловидноблестящий. Упругие или менее упругие разной длины и ширины вальки, иногда вперемежку с гривками, а также гривки или недостаточно упругие плоские вальки или плотные бобы, переходящие в более плоские вальки или слабозавитые бобы, или короткие гривки
	Второй	Густой или недостаточно густой, малошелковистый, грубоый, слабо или стекловидноблестящий. Недостаточно упругие разной ширины и длины вальки, бобы или короткие плоские вальки, переходящие в рыхлые бобы, кольца и ласы, или плотные крупные и средние кольца по всей площиади головного убора
	Третий	Недостаточно густой, грубый, стекловидноблестящий или матовый. Рыхлые бобы, кольца, горошек, штопор, ласы, а также слабо выраженный муаристый рисунок, переходящий в ласы

Продолжение табл. 4

Наименование шкурок и их частей	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Каракуль-метис черный крашеный	Отборный	Густой, малошелковистый и слабостекловидноблестящий. Вальки разных размеров и узкие гравики
	Первый	Густой, малошелковистый и слабостекловидноблестящий. Крупный боб или разные вальки, переходящие в гравики и ласы
	Второй	Менее густой, малошелковистый и слабостекловидноблестящий. Вальки, бобы, переходящие в кольца или вальки, гравики и ласы
	Третий	Слабостекловидноблестящий. Рыхлые бобы, переходящие в кольца и ласы
	Четвертый	Грубый, слабоблестящий. Мелкие бобы, переходящие в горошек
	Пятый	Грубый, матовый. Мелкие кольца, переходящие в горошек
	Первый	Узкие, низкие, упругие вальки и узкие гравики вперемежку с отчетливым муаристым рисунком, распространенные не менее чем на 75% площади головного убора
	Второй	Узкие, низкие, упругие вальки и узкие гравики вперемежку с отчетливым муаристым рисунком, распространенные не менее чем на 50% площади головного убора
	Третий	Узкие, низкие, упругие вальки и узкие гравики вперемежку с муаристым рисунком, распространенные менее чем на 50% площади головного убора
	Первый	Ясно выраженный муаристый рисунок, распространенный не менее чем на 75% площади головного убора
Каракульча чистопородная или метисная	Второй	Ясно выраженный муаристый рисунок, распространенный не менее чем на 50% площади головного убора
	Третий	Ясно выраженный муаристый рисунок, распространенный менее чем на 50% площади головного убора
	Первый	Ясно выраженный муаристый рисунок, распространенный менее чем на 50% площади головного убора, с недостаточно выраженным расплывчатым муаристым рисунком по всей площади головного убора.
П р и м е ч а н и е. Волосяной покров каракуля-каракульчи и каракульчи: чистопородных — шелковистый, блестящий; метисных — грубоватый, со стекловидным блеском.		
Шкурки козлят меховые	Первый (короткошерстный)	Низкий, стекловидноблестящий или матовый, муаристый или гладкий с длиной волоса не более 4 см
	Второй (длинношерстный)	Длинный стекловидноблестящий или матовый с длиной волоса более 4 см
Шкурки колонка: мягкоголовые	Первый	Полноволосый, шелковистый, блестящий, с высокой частой остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, шелковистый, блестящий, с недостаточно развитившимися остью и пухом
грубоголовые	Первый	Полноволосый, грубоватый, блестящий, с частью остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, грубоватый, с недостаточно развитившимися остью и пухом
Шкурки солонгоя	Первый	Полноволосый, с блестящей частой остью и густым пухом
	Второй	Половолосый, с низкими остью и пухом

Продолжение табл. 4

Наименование шкурок и их частей	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Шкуры морского котика:		
щипаные	Первый	Пух густой и шелковистый
	Второй	Пух менее густой и шелковистый
нещипаные	Первый	Плотный, ровный, густой, состоящий из пуховых и остьевых волос
	Второй	Менее плотный, менее густой, состоящий из пуховых волос и более высокой ости
Шкурки домашней кошки	Первый	Полноволосый, с блестящей частой остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, с недоразвившейся остью и редким пухом
	Третий	Половолосый, с низкой остью и редким пухом
Шкурки кролика:		
нестриженые	Первый	Полноволосый, с развивающимися остью и пухом
	Второй	Менее полноволосый, с недоразвившимися остью и пухом
стриженые	Первый	Полноволосый, с частой остью и густым пухом
	Второй	С менее частой остью и редковатым пухом
стриженые с удаленной остью	Первый	Полноволосый, с шелковистым ровным густым пухом
	Второй	Пух менее густой
Шкурки куницы	Первый	Полноволосый, с высокой частой остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развивающимися остью и пухом
	Третий	Половолосый, с низкими остью и пухом
Шкурки ласки:		
некрашеные белые	Первый	Полноволосый, с частой остью и густым пухом чисто белого цвета
	Второй	Менее полноволосый, с недоразвившимися остью и пухом, с наличием незначительной бусости
светло-коричневые	Первый	Полноволосый, с частой остью и густым пухом светло-коричневой окраски
	Второй	Менее полноволосый, с недоразвившимися остью и пухом, по цвету темнее, чем в первом сорте
Шкурки лисицы красной, сивушеки, крестовки и корсака:		
нестриженые	Первый	Полноволосый, с частой ровной остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развивающимися кроющим волосом и пухом
	Третий	Половолосый, с низким кроющим волосом и низким редковатым пухом
стриженые	Первый	Густой, плотный по всей площади
	Второй	Менее плотный или редковатый

C. 10 ГОСТ 10325—79

Продолжение табл. 4

Наименование шкурок и их частей	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Шкурки лисицы серебристо-черной, серебристо-черной беломордой, чернобурой, платиновой, платиново-беломордой, снежной	Первый Второй Третий	Полноволосый, с развивающимися направляющими и оставыми волосами и густым пухом Менее полноволосый, с недостаточно развивающимися направляющими, оставыми и пуховыми волосами Половолосый, с низкими направляющими и оставыми волосами и пухом
Шкуры морского зверя меховые: белек	Первый Второй	Густой, шелковистый, блестящий, мягкий, крепкосидящий Менее густой и матовый, состоящий из ости и пуха с подрастающим вторичным волосом
Шкурки норки	Первый Второй Третий (для шкурок вольной норки)	Полноволосый, развивающийся, блестящий, с густыми остью и пухом Менее полноволосый, блестящий с недоразвивающимися остью и пухом Половолосый, ровный, густой, блестящий
Шкурки нутрии: нестриженые	Первый Второй	Полноволосый, с блестящей остью, густым пухом Менее полноволосый, с недостаточно развивающимися остью и пухом или менее густой, начавший редеть
стриженые	Первый Второй	Густой, с частой остью и плотным пухом Менее густой, с поредевшими остью и пухом
с удаленной остью	Первый Второй	Пух густой, шелковистый Пух менее густой и шелковистый
Овчина меховая: тонкорунная	Первый Второй	Однородный, уравненный по тонине, мягкий, шелковистый, густой, состоящий из пуховых волос с мелкой извитостью. Допускается слабо выраженная муаристость Однородный, уравненный по тонине, мягкий, шелковистый, менее густой, состоящий из пуховых волос с мелкой извитостью. Допускается слабо выраженная муаристость
полутонкорунная	Первый Второй	Однородный, густой, менее уравненный по тонине, менее мягкий и шелковистый, состоящий из огрубленных пуховых волос. Допускается небольшое количество промежуточных, а также отдельных тонких, редко разбросанных оставых волос и нерасплетистая муаристость Однородный, менее густой, менее уравненный по тонине, менее мягкий и шелковистый, состоящий из огрубленных пуховых волос. Допускается небольшое количество промежуточных, а также отдельных тонких, редко разбросанных оставых волос и нерасплетистая муаристость
полугрубая	Первый Второй	Неоднородный, густой, гладкий или муаристый с преобладанием пуховых и промежуточных волос над оставыми волосами Неоднородный, менее густой, гладкий или муаристый с преобладанием пуховых и промежуточных волос над оставыми волосами

Продолжение табл. 4

Наименование шкурок и их частей	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Шкурки ондатры: нестриженые	Первый	Полноволосый, с высокой, блестящей, упругой, частой остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый и блестящий, недостаточно развитившийся или рослый, с начавшим редеть волосяным покровом
стриженые с удаленной остью	Первый	Полноволосый, с шелковистым, ровным, густым пухом по всей площади
	Второй	Менее полноволосый, с незначительно поредевшим пухом
Шкуры опойка мехового	Первый	Густой, блестящий, длина волоса от 0,5 до 1,0 см
	Второй	Густой, блестящий, длина волоса свыше 1,0 до 2,0 см
Шкурки песца белого	Первый	Полноволосый, с развившимися направляющими и оставыми волосами и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развитившимися направляющими, оставыми и пуховыми волосами
	Третий	Половолосый, с низкими направляющими, оставыми и пуховыми волосами. Допускается наличие бусых оставых волос и синеватого пуха
	Четвертый (для некрашеных шкурок)	Половолосый, с низкими остью и пухом, оставые волосы белого или светло-бурого цвета
Шкурки песца голубого	Первый	Полноволосый, с развившимися направляющими и оставыми волосами и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развитившимися направляющими, оставыми и пуховыми волосами
Шкуры росомахи	Первый	Полноволосый, с высокой частой остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развитившимися остью и пухом
	Третий	Половолосый, с низкими остью и пухом
Шкуры рыси	Первый	Полноволосый, с высокой частой остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развитившимися остью и пухом
	Третий	Половолосый, с низкими остью и пухом
Шкуры собак: нестриженые	Первый	Рослый или средней высоты, с частой остью и густым пухом
	Второй	Низкий, не вполне отросший, густой, с частой, но короткой остью, густым, но низким пухом или грубый, длинный
	Третий	Низкий, грубый, почти без пуха
стриженые	Первый	Густой, плотный по всей площади
Шкурки соболя	Первый	Полноволосый, с блестящей, высокой, частой остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развитившимися остью и пухом
Шкурки сурка и тарбагана	Первый	Полноволосый, с ровной, частой остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, недоразвившийся, с остатками неперелинявшегося волоса

Наименование шкурок и их частей	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Шкурки суртика-песчаника	Первый	Густой, ровный
Смушка	Второй	Редковатый, низкий
	Первый	Слабоблестящий или слегка стекловидноблестящий. Вальки разной длины и ширины, переходящие в бобы разной величины; бобы крупные или средние, переходящие в слабозавитые бобы или упругие кольца; плоские вальки разной длины и ширины; вальки вперемежку с гравиками разной длины и ширины. На изделиях из смушки серых окрасок допускаются: недостаточно плотные крупные или средние бобы, переходящие в слабозавитые бобы или упругие кольца; упругие крупные или средние кольца
	Второй	Слабоблестящий или стекловидноблестящий. Недостаточно плотные крупные или средние бобы, переходящие в слабозавитые бобы, упругие крупные или средние кольца; разной длины и ширины плоские вальки, переходящие в ласы; гравики и упругие крупные или средние кольца. На головных уборах из смушки серых окрасок допускаются крупные и средние кольца, а также упругие мелкие кольца и горошек
	Третий	Стекловидноблестящий или матовый. Слабозавитые бобы разной величины, а также упругие мелкие кольца, горошек, штопор; волнистый волоссяной покров, переходящий в прямой волос
Шкурки телят северного оленя:		
выпороток	Первый	Низкий, прилегающий, гладкий или волнистый, с длиной ости до 1,0 см
пышник	Первый	Полноволосый, с блестящей, частой, ровной остью и густым пухом, длина ости более 2,0 см
неблюй	Второй	Менее полноволосый, блестящий, с низким редковатым пухом, длина ости от 1,0 до 2,0 см или без ости, но с плотным пухом длиной более 1,0 см
	Третий	Рослый, поредевший, матовый, длина ости более 3,0 см
	Первый	Плотный, ровный, с длиной ости до 2,5 см
	Второй	Ровный, плотный, с длиной ости более 2,5 см или низкий, с наличием невылинавшего утробного волоса в небольшом количестве
Шкурки хоря	Первый	Полноволосый, с высокой, частой, блестящей остью и густым пухом
Шкурки ягнят (лямка):	Второй	Менее полноволосый, с недоразвившимися остью и пухом
нестриженые	Первый	Мягкий, густой, однородный, непереросший, или с густым пухом и частой прямой остью, или густой с кольчатыми, а также горошковидными завитками, или муаристым рисунком не менее чем на 50 % площади головного убора
стриженые	Второй	Недостаточно мягкий, менее густой и менее однородный, или с менее густым пухом и редкой прямой остью, или со слабыми кольчатыми горошковидными завитками, или муаристым рисунком менее чем на 50 % площади головного убора
	Первый	Мягкий, густой, однородный, с небольшим количеством остьевых волос
	Второй	Редкий, неоднородный, с наличием значительного количества ости

Продолжение табл. 4

Наименование шкурок и их частей	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Шкурки ягнят (мерлушка):		
нестриженые	Отборный	Мягкий или грубоватый, блестящий или стекловидноблестящий. Завитки плотные, вальковатые, переходящие в плотные, бобистые
	Крупнозавитковый первый	Мягкий или грубоватый, блестящий или стекловидноблестящий. Завитки крупные, слабые, вальковатые, или непероросшие крупные и средние бобистые, или крупные и средние плотные кольчатые
	Крупнозавитковый второй	Мягкий или грубоватый, слабоблестящий или матовый. Завитки слабозавитые, расплетистые бобистые или крупные и средние кольчатые, переходящие в завитки неопределенной формы
	Мелкозавитковый первый	Мягкий или грубоватый, низкий, слабоблестящий. Завитки мелкие, плотные кольчатые и горошковидные или слабые бобистые
	Мелкозавитковый второй	Мягкий или грубоватый, низкий, слабоблестящий или матовый. Завитки средние и мелкие, рыхлые кольчатые, штопорообразные или горошковидные
	Гладкий первый	Грубоватый, стекловидноблестящий. Завитки крупные, высокие, ласовидные, переходящие в прямой волос
	Гладкий второй	Грубоватый, матовый, с гладким или слегка муаристым волосяным покровом
стриженые	Первый	Завитки различной формы, муаристый или волнистый рисунок не менее чем на 25 % площади головного убора
	Второй	Завитки различной формы, муаристый или волнистый рисунок менее чем на 25 % площади или гладкий по всей площади головного убора
Шкурки ягнят (мерлушка) нестриженые	Меховой	Переросшие с длиной волоса более 4 см. Завитки расплетистые или крупные кольчатые или гладкий волос
Шкурки ягнят (муаре)	Первый	Низкий, прилегающий, блестящий с муаристым рисунком не менее чем на 50 % площади головного убора
	Второй	Низкий, прилегающий, блестящий с муаристым рисунком менее чем на 50 % площади головного убора
Шкурки ягнят (клям)	Первый	Низкий, несколько приподнявшийся, состоящий из вальков и грилок вперемежку с муаристым рисунком не менее чем на 50 % площади головного убора
	Второй	Низкий, несколько приподнявшийся, состоящий из вальков и грилок вперемежку с муаристым рисунком менее чем на 50 % площади головного убора
Шкурки ягнят (трясок и сак-сак):		
нестриженые	Первый	Густой, упругий, шелковистый, состоящий из штопорообразных косичек или рыхлых завитков
	Второй	Менее густой, расплетистый, менее упругий
стриженые	Первый	Густой, прямой или расплетистый
	Второй	Менее густой
Яхобаб	Первый	Рыхлые средние или короткие вальки, переходящие в бобы; крупные и средние бобы, переходящие в кольца
	Второй	Рыхлые крупные и средние бобы, переходящие в кольца; крупные и средние кольца по всей площади головного убора

С. 14 ГОСТ 10325—79

Продолжение табл. 4

Наименование шкурок и их частей	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Лапы и полулапы неокрашенные и крашеные: каракуля	Первый	Шелковистый, блестящий, с плотными завитками разной формы или низким муаристым рисунком
	Второй	Менее шелковистый и менее блестящий с рыхлыми крупными завитками или волнистый, приподнятый
	Третий	Матовый, гладкий, приподнятый
	Первый	Блестящий, низкий, гладкий или волнистый
	Второй	Менее блестящий, приподнятый, слегка переросший, гладкий или волнистый
	Третий	Матовый, переросший, рыхлый
	Первый	Низкий, гладкий или волнистый
	Второй	Приподнятый, слегка переросший, гладкий или волнистый
	Первый	Полноволосый, высокий и густой
	Второй	Менее полноволосый, менее высокий и густой
Пластины меховые на искусственной основе	Первый	Густой
	Второй	Менее густой
Шкурки выхухоли неокрашенные	Первый	Полноволосый, блестящий с густым пухом и частой остью
	Второй	Половолосый, с коротким пухом и остью или высокий с редким пухом и остью

П р и м е ч а н и я:

1. Головные уборы, изготовленные из шкур серебристого морского котика, крота, беломорской вольерной серки, хохлаченка, лахтаченка серки, сиваря, тюленя-нерпы, репок от шкурок белки, лап и полулап от шкурок всех видов, кроме каракуля, смушки, яхобаба, на сорта не подразделяют.

2. На головных уборах, изготовленных из шкурок двух различных видов, сорт определяют отдельно по каждому виду.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).

2.14. Характеристика волосяного покрова головного убора по кряжу, цвету, окраске, группе качества, мягкости, серебристости должна соответствовать требованиям, установленным нормативно-технической документацией на выделанные некрашеные и крашеные меховые шкурки.

2.15. Головные уборы из мехового велюра и шубной овчины подразделяют на сорта в соответствии с табл. 5.

Т а б л и ц а 5

Наименование порока	Сорт	
	первый	второй
Заросшие оспины и накостыши на лицевой стороне деталей, шт., не более	5	10
Неглубокие подрези, шт., не более	3	5
Разнотон кожевой ткани	Не допускается	Допускается
Поредение волосяного покрова	То же	То же

П р и м е ч а н и е. Допускаются:

отдушистость кожевой ткани;

оспины и накостыши на подлицевой стороне деталей головного убора;

разнотон и естественный разноцвет (пежины) волосяного покрова меховой подкладки.

2.16. В зависимости от наличия пороков головные уборы подразделяют на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 6.

Таблица 6

Наименование порока	Группа		
	первая	вторая	третья
Швы, заметные со стороны волосяного покрова, см	Не допускаются	До 10,0 включ.	Св. 10,0 до 20,0 включ.
Битость ости, общей площадью, %: на изделиях из шкурок кошки домашней, серебристого морского котика, лисицы серебристо-черной, платиновой, снежной и черно-буровой, норки, ондатры, морского котика, бобра, выхухоли на изделиях из шкурок белки, волка, енота, зайца-беляка, корсака, куницы, лисицы красной, мелких грызунов, песца, хоря, нутрии, соболя на изделиях из шкурок кролика	Не допускается То же До 1,0 включ.	До 3,0 включ. До 5,0 включ. Св. 1,0 до 5,0 включ.	Св. 3,0 до 10,0 включ. Св. 5,0 до 15,0 включ. Св. 5,0 до 15,0 включ.
Деформированный волос общей площадью, %: на изделиях из шкурок куницы, хоря на изделиях из шкурок енота, колонка, мелких грызунов, морзверя, серебристого морского котика, вольерной серки, соболя	Не допускается То же	До 5,0 включ. До 10,0 включ.	Св. 5,0 до 10,0 включ. Св. 10,0 до 20,0 включ.
Четко выраженная закрученность вершин кроющих волос на изделиях из шкурок норки	До 10,0 включ.	Св. 10,0 до 20,0 включ.	Св. 20,0 до 40,0 включ.
Желтизна волосяного покрова на изделиях из шкурок песца, серебристого морского котика общей площадью, %	Не допускается То же	До 3,0 включ.	Св. 3,0 до 6,0 включ.
Нежелательный оттенок волосяного покрова на изделиях из шкурок норки белой, «сапфировой», «голубой ирис», «гомоголубой»	»	Слегка желтоватый	Желтоватый
Нежелательный оттенок волосяного покрова на изделиях из шкурок норки алеутской, серебристо-голубой	»	Коричневатый	Коричневый
Нежелательный оттенок волосяного покрова на изделиях из шкурок норки «паломино», розовой, жемчужной, янтарь-сапфировой, гомокоричневой	»	Оранжевый и ярко-оранжевый однотонный	Оранжевый и ярко-оранжевый неоднотонный
Нежелательный оттенок волосяного покрова на изделиях из шкурок норки «топаз», «пастель», гомокоричневой, темно-коричневой	»	Буро-желтый	—
Изреженное расположение завитков на изделиях из серого и цветного каракуля	Не допускается		Допускается

П р и м е ч а н и я:

1. Швы, соединяющие детали, шкурки, части шкурок, швы от удаления лап и ушей, швы от сложных методов раскroя, конструктивные швы, швы незаметные со стороны волосяного покрова, швы и битость ости на подлицевой стороне детали не учитывают.
2. На головных уборах из каракуля, смушки, мерлушка и яхобаба швы не должны быть заметны со стороны волосяного покрова.
3. Головные уборы из хвостов, лап, полулад, а также из лобиков, душек, бедерок, грудцов и репок шкурок белки по группам пороков не подразделяют.
4. Головные уборы, имеющие длину швов, превышающую норму, предусмотренную в группе «третья», должны иметь качественную оценку 60 % от соответствующего сорта, соответствующей группы.
5. Одиночные белые волосы и пучки белых волос на головных уборах из шкурок норки не учитывают.

(Измененная редакция, Иzm. № 1, 2, 3).

С. 16 ГОСТ 10325—79

2.17. На изделиях не допускается более одного порока данной группы, указанного в табл. 6.

При совокупности различных пороков не допускается: на изделиях группы «третья» более двух различных пороков группы «вторая».

2.18. (Исключен, Изм. № 3).

2.19. Новые изделия улучшенного качества с индексом «Н» из всех видов шкурок, кроме изделий из шубной овчины и мехового велюра, должны соответствовать требованиям отборного и первого сортов группы «первая»; изделия из шубной овчины и мехового велюра должны соответствовать требованиям первого сорта, кожевая ткань этих изделий должна быть без отдушистости.

Новые изделия улучшенного качества с индексом «Н» из смушки должны соответствовать требованиям первого и второго сортов. На изделиях второго сорта не допускаются упругие мелкие кольца и горошек.

Для изготовления новых изделий улучшенного качества с индексом «Н» применяют каракуль марок П, ПП, Е, ЕЕ, ЕА, И, З, Т, ТУ, Л, С.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.20.—2.22. (Исключены, Изм. № 2).

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Головные уборы принимают партиями. Партией считают любое количество головных уборов одного вида меха, сопровождаемое одним документом о качестве.

3.2. Контролю качества на соответствие требованиям настоящего стандарта подвергают каждый головной убор в партии.

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4.1. Качество верха и подкладки головного убора определяют органолептически, наличие швов — визуально.

4.2. Размер головного убора определяют измерением его внутренней окружности по нижнему борту кольцемером, установленным на уровне края нижнего борта, или машиной марки «Миг», или другими приборами с той же погрешностью измерения и поверенными в установленном порядке.

При измерении длины внутренней окружности головного убора величины до 0,5 см включительно не учитывают, величины выше 0,5 см принимают равными 1 см.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.3. Детали головного убора измеряют металлической рулеткой или линейкой с миллиметровым делением без измерения волоса.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение головных уборов — по ГОСТ 19878 со следующими дополнениями.

5.1.1. На товарном и контрольном ярлыках должны быть нанесены обозначения характеристики качества:

по сортам

отборный — 0,
первый — 1,
второй — 2,
третий — 3,
четвертый — 4,
пятый — 5.

по группам

первая — 1,
вторая — 2,
третья — 3.

На товарном и контрольном ярлыках головных уборов, имеющих качественную оценку 60 %, дополнительно наносят буквенное обозначение «К» в реквизите «группа пороков».

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.1.2. На товарном ярлыке головного убора, изготовленного из шкурок двух различных видов, должны быть нанесены цифровые обозначения характеристик качества отдельно по каждому виду.

Контрольный ярлык, прикрепленный к головному убору, изготовленному из шкурок двух различных видов, должен содержать следующие реквизиты: размер, цену и дату изготовления — месяц и две последние цифры года.

5.1.3, 5.1.4. (Исключены, Иэм № 3).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР**
- 2. ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Государственного комитета СССР по стандартам от 25.06.79 № 2240**
- 3. ВЗАМЕН ГОСТ 10325—70, ГОСТ 5.737—71, ГОСТ 5.1195—72**
- 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта	Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 15.007—88	2.1; 2.18	ГОСТ 12299—66	2.2
ГОСТ 1821—75	2.2	ГОСТ 12438—66	2.2
ГОСТ 1875—83	2.2	ГОСТ 12581—67	2.2
ГОСТ 2765—73	2.2	ГОСТ 12780—67	2.2
ГОСТ 2974—75	2.2	ГОСТ 12804—67	2.2
ГОСТ 3157—69	2.2	ГОСТ 13220—67	2.2
ГОСТ 3595—74	2.2	ГОСТ 13304—67	2.2
ГОСТ 3717—84	2.2	ГОСТ 13315—88	2.2
ГОСТ 4661—76	2.2	ГОСТ 13713—82	2.2
ГОСТ 6803—72	2.2	ГОСТ 14781—69	2.2
ГОСТ 7081—93	2.2	ГОСТ 17714—72	2.2
ГОСТ 7179—70	2.2	ГОССТ 19878—74	5.1
ГОСТ 9296—74	2.2	ГОСТ 21184—75	2.2
ГОСТ 10231—77	2.2	ГОСТ 21481—76	2.2
ГОСТ 10322—71	2.2	ГОСТ 21790—93	2.2
ГОСТ 10522—73	2.2	ГОСТ 27542—87	2.2
ГОСТ 10596—77	2.2	ГОСТ 29298—92	2.2
ГОСТ 10623—85	2.2	ОСТ 17—79—85	2.2
ГОСТ 10714—73	2.2	ОСТ 17—518—75	2.2
ГОСТ 11106—74	2.2	ТУ 17—1395—75	2.2
ГОСТ 11111—81	2.2	ТУ 17—06—72—82	2.2
ГОСТ 11237—65	2.2	ТУ 17—20—05—86	2.2
ГОСТ 11355—82	2.2	ТУ 17—20—16—84	2.2
ГОСТ 11597—77	2.2	ТУ 17—20—38—89	2.2
ГОСТ 11615—77	2.2	ТУ 17—20—60—88	2.2
ГОСТ 11616—79	2.2	ТУ 17—20—81—86	2.2
ГОСТ 11806—66	2.2	ТУ 17—20—87—80	2.2
ГОСТ 11809—82	2.2	ТУ 17—20—105—86	2.2
ГОСТ 12056—66	2.2	ТУ 17—20—130—84	2.2
ГОСТ 12133—86	2.2	ТУ 17—20—173—91	2.2

- 5. Ограничение срока действия снято по протоколу №5—94 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12—94)**
- 6. ИЗДАНИЕ (январь 2002 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в июле 1983 г., декабре 1986 г., марте 1990 г. (ИУС 10—83, 3—86, 6—90)**

Редактор *Т.П. Шашина*
Технический редактор *Н.С. Гришанова*
Корректор *М.С. Кабашова*
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 14.02.2002. Подписано в печать 12.03.2002. Усл.печ.л. 2,32. Уч.-изд.л. 2,00.
Тираж 87 экз. С 4648. Зак. 83.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.
<http://www.standards.ru> e-mail: info@standards.ru
Набрано и отпечатано в ИПК Издательство стандартов