



СОВЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ

**СТАНДАРТ СЭВ
СТ СЭВ 4181-83**

ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОСКОСТНОСТИ

Цена 3 коп.

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 5 июля 1984 г. № 107 стандарт Совета Экономической Взаимопомощи СТ СЭВ 4181—83 «Двери деревянные. Метод определения плоскостности»

введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта СССР

в народном хозяйстве СССР

с 01.01.86

в договорно-правовых отношениях по сотрудничеству

с 01.01.86

СОВЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ	СТАНДАРТ СЭВ	СТ СЭВ 4181—83
	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ Метод определения плоскостности	
	Группа ЖЗ9	

1. СУЩНОСТЬ МЕТОДА

Метод заключается в измерении отклонений угла и краев дверной створки от плоскости.

2. ОБРАЗЦЫ

2.1. За образец принимают створку однопольной двери или две створки двухпольной двери.

2.2. Количество образцов для испытаний выбирают в зависимости от объема партии, но не менее 3 шт.

3. АППАРАТУРА

При проведении испытания применяют:

- 1) линейки поверочные;
- 2) штангенглубиномеры по СТ СЭВ 704—77, СТ СЭВ 708—77 и СТ СЭВ 1309—78;
- 3) щупы плоские или другие измерители зазоров с погрешностью не более $\pm 0,1$ мм.


4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Дверную створку устанавливают и закрепляют в вертикальном положении. Закрепление не должно вызывать ее коробления.


4.2. Точки измерения отклонения угла дверной створки от плоскости должны находиться на расстоянии $d \leq 20$ мм от ее краев. Точки P_1, P_2, P_3, P_4 должны находиться в одной плоскости (черт. 1).

4.3. Отклонение угла g створки от плоскости измеряют с помощью штангенглубиномера, плоского щупа или другого измерителя как расстояние между точками P_4 и P'_4 (черт. 1).

Утвержден Постоянной Комиссией по сотрудничеству
в области стандартизации
Прага, июль 1983 г.



Черт. 1



Черт. 2

4.4. Отклонения f краев створки от плоскости измеряют в местах наибольшего ее отклонения от приложенной поверочной линейки по четырем краям (черт. 2).

4.5. Измерение отклонения угла створки и ее краев от плоскости проводят с погрешностью $\pm 0,1$ мм.

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Округление измерений проводят по СТ СЭВ 543—77.

6. ОТЧЕТ ОБ ИСПЫТАНИИ

Отчет об испытании должен содержать:

1) краткое описание испытанных образцов (вид двери, особенности конструкции створки, размеры);

2) номер и наименование технической документации на двери;

3) данные об условиях и результатах испытаний согласно пп. 4.1—4.5;

4) оценку результатов испытаний;

5) дату поступления образцов на испытания и дату проведения испытаний;

6) наименование организации, представившей образцы на испытания, и наименование изготовителя дверей;

7) наименование организации, проводившей испытания;

8) обозначение настоящего стандарта СЭВ.

К о н е ц

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Автор — делегация ПНР в Постоянной Комиссии по сотрудничеству в области стандартизации.

2. Тема — 01.344.06—81.

3. Стандарт СЭВ утвержден на 53-м заседании ПКС.

4. Сроки начала применения стандарта СЭВ:

Страны — члены СЭВ	Сроки начала применения стандарта СЭВ	
	в договорно-правовых отношениях по экономическому и научно-техническому сотрудничеству	в народном хозяйстве
НРБ	Январь 1985 г.	Январь 1986 г.
ВНР	Январь 1985 г.	Январь 1986 г.
СРВ		
ГДР	—	—
Республика Куба		
МНР		
ПНР	Январь 1985 г.	Январь 1986 г.
СРР	Январь 1986 г.	—
СССР	Январь 1985 г.	Январь 1986 г.
ЧССР	Январь 1986 г.	Январь 1986 г.

5. Срок первой проверки — 1990 г., периодичность проверки — 5 лет.

6. Используемые международные документы по стандартизации: стандарт ИСО 6442—81.

Стандарт СЭВ полностью соответствует стандарту ИСО 6442—81.

Сдано в наб. 26.10.84 Подп. в печ. 14.12.84 0,375 усл. п. л. 0,375 кр.-отт. 0,18 уч.-изд. л.
Тираж 4500 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., 3
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 3105