

ВН. учет. № 3 (уч. 9/91)

5535-76
уч. № 1, 2, 3



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

КАРБЮРИЗАТОР ПОЛУКОКСОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 5535—76

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

КАРБЮРИЗАТОР ПОЛУКОКСОВЫЙ

Технические условия

Semicoke carburizer.
SpecificationsГОСТ
5535-76*Взамен
ГОСТ 5535-50

ОКП 21 6213 0000

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 21 января 1976 г. № 166 срок введения установлен

с 01.01.77

Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 18.02.86 № 358

срок действия продлен *без ограничения (исх 9-91)* до ~~01.01.92~~

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на полукоксый карбюризатор, представляющий собой зерна каменноугольного полукокса, покрытые пленкой углекислого бария.

Показатели технического уровня, установленные настоящим стандартом, предусмотрены для первой категории качества.

Полукоксый карбюризатор предназначается для цементации стальных деталей.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1а. Полукоксый карбюризатор должен быть изготовлен в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке. (Введен дополнительно, Изм. № 1).

1.1. По физико-химическим показателям полукоксый карбюризатор должен соответствовать нормам, указанным в таблице.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

* Переиздание (сентябрь 1987 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в декабре 1981 г., феврале 1986 г. (ИУС 10-81, 5-86)

© Издательство стандартов, 1987

Наименование показателя	Норма
1. Массовая доля влаги, %, не более	6
2. Массовая доля углекислого бария, %	10—14
3. Массовая доля углекислого кальция, %, не более	2,7
4. Массовая доля серы, %, не более	0,30
5. Фракционный состав, %:	
массовая доля остатка на сите с полотном № 140	Отсутствует
массовая доля остатка на сите с полотном № 100, не более	12
массовая доля остатка на сите с полотном № 36, не менее	84
массовая доля остатка на поддоне, не более	4

(Измененная редакция, Изм. № 1).**1а. Требования безопасности**

1а.1. По степени воздействия на организм человека полукоксовый карбюризатор относится к веществам 3-го класса опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007—76.

1а.2. Углекислый барий, входящий в состав полукоксового карбюризатора, является токсичным веществом. Предельно допустимая концентрация (ПДК) пыли углекислого бария в воздухе рабочего помещения составляет 0,5 мг/м³ и определяется по нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке.

1а.3. При работе с полукоксовым карбюризатором необходимо соблюдать меры предосторожности:

над рабочим местом должна быть установлена вытяжная вентиляция;

работать обязательно в резиновых перчатках или брезентовых рукавицах в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, утвержденными в установленном порядке;

при пересыпании продукта пользоваться противопылевыми респираторами типа У-2К, Ф-62Ш, ШБ-1 «Лепесток» или «Кама».

1а.4. Образующаяся при производстве и применении карбюризатора полукоксовая пыль в слое пожароопасна; температура тления — не ниже 150°C. Аэрозоль невзрывоопасна, нижний предел распространения пламени (воспламенения) до концентрации 300 г/м³ отсутствует, температура самовоспламенения пыли — не ниже 452°C.

Тушить водой и пеной.

Разд. 1а. (Введен дополнительно, Изм. № 2).

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

Правила приемки — по ГОСТ 5445—79 со следующими дополнениями: масса партии — не более 2,5 т; объем выборки — 10% от партии.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3. МЕТОДЫ АНАЛИЗА

3.1. Отбор проб

3.1.1а. Отбор проб и получение средней лабораторной пробы — по ГОСТ 5445—79.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

3.1.1. Пробы полукоксового карбюризатора из мешков отбирают совком. Из трех точек каждой отобранной упаковки отбирают около 0,6 кг продукта.

Отобранные пробы высыпают на плиту и перемешивают два раза на конус, а затем делят крестовиной на четыре части. Две противоположные части собирают в большой противень, разравнивают и укладывают поверх слоя продукта решетку.

3.1.2. Из гнезд решетки в шахматном порядке совком отбирают около 200 г продукта и измельчают до частиц размером 0,02 мм. Разделанную пробу помещают в чистую сухую банку с плотной крышкой. На банку наклеивают этикетку с указанием: наименования продукта, номера партии и даты отбора пробы.

Оставшуюся на плите часть средней пробы взвешивают и сохраняют для определения фракционного состава.

3.2. Определение массовой доли влаги проводят по СТ СЭВ 492—77.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.3. Определение массовой доли углекислого бария

3.3.1. *Аппаратура, посуда, материалы, реактивы и растворы:* весы лабораторные технические с разновесами, с погрешностью взвешивания 0,01 г;

стаканы типа В-1—400 ТС по ГОСТ 25336—82;

цилиндры измерительные по ГОСТ 1770—74 вместимостью 100, 50 см³;

бюретки по ГОСТ 20292—74;

колбы мерные по ГОСТ 1770—74 вместимостью 250 см³;

воронки типа В-75—140ХС по ГОСТ 25336—82;

колбы типа КП-1—250—24/29 и КП-1—750—29/32 ТС по ГОСТ 25336—82;

фильтр обеззоленный «белая лента» или «красная лента»;

кислота соляная по ГОСТ 3118—77, разбавленная 1:1 (по объему);

аммиак водный по ГОСТ 3760—79, 25%-ный раствор;

фенолфталеин (индикатор) по ГОСТ 5850—72, 1%-ный спиртовой раствор;

калий двуххромовокислый по ГОСТ 4220—75, раствор с $(1/6 \text{ K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7) = 0,1$ моль/дм³;

калий йодистый по ГОСТ 4232—74;

натрий серноватистокислый (тиосульфат натрия) по СТ СЭВ 223—75, раствор $c(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_7) = 0,1$ моль/дм³;

крахмал по ГОСТ 10163—76, 0,5%-ный раствор;

вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

3.3.2. Подготовка к анализу

Пробу полукоксового карбюризатора, измельченного до частиц размером 0,02 мм, тщательно перемешивают шпателем или ложкой, а затем взвешивают по 2,5 г пробы с погрешностью не более 0,01 г в два сухих и чистых химических стакана.

Затем к пробе прибавляют 50 см³ горячей воды, 50 см³ разбавленной соляной кислоты и содержимое стакана кипятят 30—40 мин до прекращения выделения углекислого газа, затем охлаждают и фильтруют.

Фильтрат собирают в мерную колбу вместимостью 250 см³, доводят дистиллированной водой объем раствора до метки и тщательно перемешивают.

3.3.3. Проведение анализа

100 см³ фильтрата переносят при помощи пипетки в коническую колбу вместимостью 250 см³, нейтрализуют аммиаком по фенолфталеину, приливают 40 см³ раствора двуххромовокислого калия, кипятят в течение 5—10 мин, охлаждают и фильтруют.

Фильтрат собирают в мерную колбу вместимостью 250 см³, доводят объем раствора до метки водой и тщательно перемешивают—раствор А.

Пипеткой отбирают 100 см³ раствора А, помещают в колбу вместимостью 750 см³, прибавляют 5 см³ разбавленной соляной кислоты, 1,5 г йодистого калия и оставляют в темном месте на 5—10 мин. Затем выделившийся йод оттитровывают раствором серноватистокислного натрия (в присутствии крахмала) до перехода синей окраски раствора в светло-зеленую.

3.3.4. Обработка результатов

Массовую долю углекислого бария (X_1) в процентах вычисляют по формуле

$$X_1 = \frac{(40 - 2,5V) \cdot 0,006579 \cdot 250 \cdot 100}{100 \cdot m},$$

где V — объем точно 0,1 н. раствора серноватистокислного натрия, израсходованный на титрование, см³;

0,006579 — количество углекислого бария, соответствующее 1 см³ точно 0,1 н. раствора двуххромовокислого калия, г;

m — масса навески анализируемого карбюризатора, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми не должны превышать 0,5%.

3.4. Определение массовой доли углекислого кальция

3.4.1. Посуда, материалы, реактивы и растворы:

стаканы типа В-1—400 ТС по ГОСТ 25336—82;

бюретки по ГОСТ 20292—74;

колбы типа КП-1—750—29/32 ТС по ГОСТ 25336—82;

воронки типа В-75—140 ХС по ГОСТ 25336—82;

фильтр обеззоленный «красная лента» или «белая лента»;

пипетки по ГОСТ 20292—74;

аммоний щавелевокислый по ГОСТ 5712—78, насыщенный раствор;

серебро азотнокислое по ГОСТ 1277—75;

кислота серная по ГОСТ 4204—77, 25%-ный водный раствор;

калий марганцовокислый по ГОСТ 20490—75, раствор с $(1/5 \text{ KMnO}_4) = 0,1 \text{ моль/дм}^3$;

вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3.4.2. Проведение анализа

Пипеткой отбирают 100 см³ раствора А, помещают в стакан вместимостью 300 см³, нагревают до кипения, прибавляют 15—20 см³ нагретого до кипения раствора щавелевокислого аммония и оставляют в покое в течение 2—3 ч.

Выделившийся осадок отфильтровывают и промывают небольшими порциями горячей воды до отрицательной реакции на хлорид-ион в промывных водах (проба с азотнокислым серебром).

Меняют колбу-приемник под воронкой и растворяют осадок на фильтре горячей серной кислотой, промывают фильтр сначала серной кислотой, а затем горячей водой, собирают фильтрат и промывные воды в один и тот же приемник.

Раствор нагревают до 70°C и титруют раствором марганцовокислого калия до исчезающей слабо-розовой окраски.

3.4.3. Обработка результатов

Массовую долю углекислого кальция (X_2) в процентах вычисляют по формуле

$$X_2 = \frac{V \cdot 0,005004 \cdot 250 \cdot 100 \cdot 250}{m \cdot 100 \cdot 100},$$

где V — объем точно 0,1 н. раствора марганцовокислого калия, израсходованный на титрование, см³;

m — масса навески анализируемого карбюризатора, взятая для анализа, г;

0,005004 — количество углекислого кальция, соответствующее 1 см³ точно 0,1 н. раствора марганцовокислого калия, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми не должны превышать 0,2%.

3.5. Определение массовой доли серы проводят по ГОСТ 8606—80.

3.6. Фракционный состав определяют по ГОСТ 16187—70 в двух параллельных пробах массой 1 кг в три приема, применяя сита с полотнами номер 36, 100 и 140 по ГОСТ 214—83.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Полукоксовый карбюризатор упаковывают в трех-, четырехслойные мешки по ГОСТ 2226—75 марок БМ, ВМ, ВМП, ПМ или НМ с полиэтиленовым вкладышем по ГОСТ 19360—74. Мешки прошивают машинным способом пряжей из вискозного волокна по ГОСТ 9299—73 или аналогичной пряжей по нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке.

Масса одного грузового места должна составлять (24 ± 1) кг.

4.2. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77 с нанесением основных, дополнительных информационных надписей, манипуляционного знака «Бойтесь сырости» и знака опасности по ГОСТ 19433—81, класс 9, подкласс 9.2, категория 921.

4.3. На каждое упаковочное место несмываемой краской по трафарету наносят следующие дополнительные надписи:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование продукта;
- номер партии;
- массу брутто;
- дату изготовления;
- обозначение настоящего стандарта.

Допускается на мешки наклеивать этикетку с теми же обозначениями.

4.4. Полукоксовый карбюризатор транспортируют в крытых транспортных средствах автомобильным и железнодорожным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. С 01.01.88 транспортирование полукоксового карбюризатора по железной дороге должно проводиться пакетами по ГОСТ 21929—76 и ГОСТ 24597—81. Для пакетирования мешков с карбюризатором применяют поддоны типа СП—5—0,6—4 по ГОСТ 21133—75 или по ГОСТ 9570—84. При перевозке по железной дороге карбюризатор транспортируют повагонными отправками.

4.5. Карбюризатор хранят в помещениях, защищенных от атмосферных осадков и грунтовых вод.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие продукта требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

5.2. Гарантийный срок хранения полукоксового карбюризатора — 6 мес со дня изготовления.

Разд. 4, 5. (Измененная редакция, Изм. № 2).

Разд. 6. (Исключен, Изм. № 2).

Л. ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ И РЕЗИНОАСБЕСТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Группа Л14

Изменение № 3 ГОСТ 5535—76 Карбюризатор полукоксовый. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 18.06.91 № 894

Дата введения 01.12.91

Вводная часть. Второй абзац исключить; дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта являются обязательными, кроме п. 3 таблицы технических требований».

Пункт 1.1. Таблица. Заменить слова: «Массовая доля серы» на «Массовая доля общей серы».

Пункт 1а.4 изложить в новой редакции: «1а.4. Образующаяся при производстве и применении карбюризатора полукоксовая пыль в слое пожароопасна, температура тления 150 °С. Аэрозоль взрывоопасна. Нижний концентрационный предел воспламенения 300 г/м³. Температура самовоспламенения пыли 452 °С. Загоревшаяся пыль следует тушить водой и пеной».

Пункты 3.1.2, 3.3.2. Заменить значение: 0,02 на 0,2

Пункт 3.2. Заменить ссылку: СТ СЭВ 492—77 на ГОСТ 27589—88.

Пункт 3.3.1. Заменить ссылки: ГОСТ 5850—72 на ТУ 6—09—5360—87; СТ СЭВ 223—75 на ГОСТ 27068—86.

Пункты 3.5, 3.6 изложить в новой редакции: «3.5. Определение массовой доли общей серы проводят по ГОСТ 6263—80».

(Продолжение см. с. 112)

(Продолжение изменения к ГОСТ 5535—76)

3.6. Фракционный состав определяют по ГОСТ 16187—70 параллельно в двух пробах массой 0,7 кг—каждая при помощи вибратора ВД 780.2.000.ПС, применяя сита типа 1 с полотнами номер 36, 100, 140 по ТУ 23.2.2068—89».

Пункт 4.1. Первый абзац изложить в новой редакции: «Полукоксный карбуратор упаковывают в четырех-, пятислойные мешки марок БМ, ВМ, ПМ, БМП по ГОСТ 2226—88 или ИМ по ГОСТ 2226—88 с полиэтиленовым вкладышем по ГОСТ 19360—74, в полиэтиленовые мешки по ГОСТ 17811—78 или в мешки по ТУ 38 УССР 20—54—59—85. Мешки зашивают машинным способом, полиэтиленовые вкладыши заваривают или зашивают машинным способом».

Пункты 4.2, 4.4 изложить в новой редакции: «4.2. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77 с нанесением основных, дополнительных, информационных надписей, манипуляционного знака «Бережь от влаги», знака опасности по ГОСТ 19433—88 (класс 9, подкласс 9.1, категория 913, классификационный шифр 9133).

4.4. Полукоксный карбуратор транспортируют в крытых транспортных средствах автомобильным и железнодорожным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида».

Карбуратор по железной дороге транспортируют пакетами по ГОСТ 26663—85. Для пакетирования применяют поддоны по ГОСТ 9570—84 или поддон 3 по ГОСТ 21133—87.

По железной дороге карбуратор транспортируют повагонными отправлениями».

Раздел 4 дополнить пунктом — 4.6: «4.6. Транспортирование и хранение карбуратора вместе с продуктами, выделяющими в атмосферу пары и газы, не допускается».

(ИУС № 9 1991 г.)

Редактор *Н. П. Щукина*
Технический редактор *В. Н. Прусакова*
Корректор *В. М. Смирнова*

Сдано в наб. 10.03.87 Подп. в печ. 03.09.87 0,75 усл. п. л. 0,75 усл. кр.-отт. 0,43 уч.-изд. л.
Тир. 4000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 367