

26094-84



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**КОЖА ИСКУССТВЕННАЯ
ДЛЯ ВЕРХА ОБУВИ**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОРТНОСТИ

ГОСТ 26094-84

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
Москва



**РАЗРАБОТАН Министерством легкой промышленности СССР
ИСПОЛНИТЕЛИ**

Б. В. Саутин, В. В. Чучаев, Г. Б. Вильман

ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

Член Коллегии Н. В. Хвальковский

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21 февраля 1984 г. № 517

Редактор *Н. Е. Шестакова*
Технический редактор *В. Н. Малькова*
Корректор *Л. В. Морозова*

Сдано в наб. 12.6.
0,25 усл. кр.-отг.

Лит. № 11.04.84
зд. л. Тир. 16 000

0,25 усл. п. л.
Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопроспектский пер., 3
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 265

КОЖА ИСКУССТВЕННАЯ ДЛЯ ВЕРХА ОБУВИ

Определение сортности

Artificial leather for footwear uppers, Grading

ГОСТ
26094—84

ОКП 87 1000

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21 февраля 1984 г. № 517 срок действия установлен**с 01.07.85**
до 01.07.90**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Настоящий стандарт распространяется на искусственную кожу для верха обуви бытового и специального назначения и устанавливает определение ее сортности.

Стандарт не распространяется на искусственную кожу для верха обуви, изготовленную по заказу Министерства обороны СССР.

Термины и определения, применяемые в стандарте — по ГОСТ 16119—70 и ГОСТ 20840—75.

2. Кожа для верха обуви по художественно-эстетическим показателям должна соответствовать образцам-эталонам, утвержденным в соответствии с ГОСТ 15.007—81.

3. На кожу устанавливают два сорта: 1 и 2-й.

4. Сорт кожи определяют по порокам внешнего вида на лицевой поверхности.

5. Пороки внешнего вида подразделяют на местные и распространенные.

5.1. К местным порокам относят:

царапину;
замин;
полосу;
сдир;
раковину;
пятно;
утолщение;
вмятину;
наплыв.



5.2. К распространенным порокам относят:

разнооттеночность;
 нечеткость тиснения и печати;
 утолщения в разбросанном виде;
 киперность;
 слеживание ворса (для искусственной замши электростатического метода производства).

Степень выраженности распространенных пороков определяют по образцам пороков, утвержденным в установленном порядке.

6. Оценку местных пороков кожи производят в соответствии с требованиями, указанными в таблице.

Наименование порока	Размер, не более	Количество случаев, принимаемых за один порок, в коже	
		1-го сорта	2-го сорта
Царапина	5 см	2	5
Замша	5 см	2	5
Полоса	10 см ²	1	5
Сдир	10 см ²	Не допускается	2
Раковина	1 см ²	То же	3
Пятно	2 см ²	2	5
Наплыв	2 см ²	Не допускается	2
Утолщение	1 см ²	2	4
Вмятина	3 см ²	2	4

7. Количество местных пороков на условную длину кожи 20 м не должно быть более:

8 — для кожи 1-го сорта;

12 — для кожи 2-го сорта.

При этом количество случаев на 1 м кожи не должно быть более:

1 — для кожи 1-го сорта;

3 — для кожи 2-го сорта.

В коже 1 и 2-го сортов допускается не более одного распространенного порока.

8. При отклонении фактической длины кожи от условной количество местных пороков пересчитывают пропорционально на условную длину кожи.

9. Количество условных вырезов — по ГОСТ 25934—83.

10. Пороки, допускаемые в текстильной основе, при определении сорта кожи не учитывают.

11. Дефектный край при определении сорта не учитывают.

Размер дефектного края — по ГОСТ 25934—83.