

*Список изделий 1/1987 г. № 1*

17535

*Изд. 1, 2 +*



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

**ДЕТАЛИ ПРИБОРОВ ВЫСОКОТОЧНЫЕ  
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. СТАБИЛИЗАЦИЯ  
РАЗМЕРОВ ТЕРМИЧЕСКОЙ  
ОБРАБОТКОЙ**

**ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ**

**ГОСТ 17535-77**

Издание официальное

Цена 10 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ  
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР  
Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

ДЕТАЛИ ПРИБОРОВ ВЫСОКОТОЧНЫЕ  
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. СТАБИЛИЗАЦИЯ  
РАЗМЕРОВ ТЕРМИЧЕСКОЙ  
ОБРАБОТКОЙ

ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

ГОСТ 17535—77

Издание официальное

МОСКВА — 1978

**ДЕТАЛИ ПРИБОРОВ ВЫСОКОТОЧНЫЕ  
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. СТАБИЛИЗАЦИЯ РАЗМЕРОВ  
ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ****Типовые технологические процессы**

Metal high precision parts of devices.  
Dimension stabilisation by heat treatment.  
Typical technological processes

**ГОСТ  
17535—77****Взамен  
ГОСТ 17535—72**

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23 декабря 1977 г. № 3018 срок действия установлен

с 01.01 1979 г.  
до 01.01 1984 г.

Настоящий стандарт распространяется на высокоточные металлические детали приборов с наибольшим размером до 600 мм и рабочей температурой до 100°C и устанавливает рекомендуемые типовые технологические процессы термической обработки, обеспечивающие стабилизацию размеров деталей приборов.

На основе настоящего стандарта министерства (ведомства) СССР могут разрабатывать отраслевые стандарты, устанавливающие особенности технологических процессов отрасли.

Отраслевые стандарты должны быть согласованы с Госстандартом СССР.

**1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1.1. Для стабилизации размеров деталей должны применяться методы, приведенные в обязательном приложении 1.

1.2. Категория деталей должна определяться согласно данным обязательного приложения 2.

1.3. Высокоточные металлические детали приборов должны изготавливаться из материалов с характеристиками размерной стабильности, приведенными в справочном приложении 3.

1.4. В зависимости от специфики производства и особенностей деталей отделочная операция может выполняться после окончательной механической обработки.



Если отделочная операция связана с нагревом выше 100°C, заключительную операцию термической обработки допускается не проводить.

1.5. Разрыв во времени между операциями охлаждения и нагрева при термоциклической обработке (ТЦО) не регламентируется.

1.6. Если недопустимо окисление поверхностей деталей, стабилизирующую обработку следует проводить в вакууме или защитной среде.

1.7. Для деталей с большим объемом механической обработки стабилизирующую термическую обработку допускается проводить в два приема, при этом суммарная продолжительность операций не должна превышать время, предусмотренное настоящим стандартом.

1.8. Охлаждение с печью должно проводиться со скоростью не более 100°C/ч.

1.9. Обработка холодом должна проводиться не позже, чем через 2 часа после закалки.

1.10. Для деталей из дисперсионно-твердеющих сплавов, термически обрабатываемых для получения высокой твердости, упрочняющее старение допускается проводить перед окончательной механической обработкой.

1.11. Время выдержки при нагреве для закалки, нормализации и отпуска (когда время не указывается) назначают в зависимости от толщины стенок детали и возможностей производственного оборудования (печи, соляные ванны и т. п.).

1.12. Примеры условных обозначений процессов стабилизации размеров деталей:

стабилизации стального корпуса с постоянством размеров по 3-й категории\*, с твердостью, HRC 26 . . . 32:

*Стабилизировать 3 HRC 26 . . . 32 ГОСТ 17535—77*

стабилизации корпуса из алюминиевого сплава состояния T1, с постоянством размеров по 2-й категории:

*Стабилизировать T1—2 ГОСТ 17535—77*

## **2. ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ДЛЯ ВЫСОКОТОЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ЛИТЕЙНЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ**

2.1. Схемы типовых технологических процессов для высокоточных деталей из литейных сталей и сплавов должны соответствовать указанным в табл. 1.

2.2. Режимы термической обработки деталей из литейных сталей и сплавов должны соответствовать указанным в табл. 2.

2.3. Для деталей 3-й категории отделочная операция выполняется перед или после термической обработки по режиму 4.

\* Категории обрабатываемых деталей указаны в приложении 2.

2.4. Нижняя граница температуры стабилизирующего цикла при ТЦО должна быть минимальной, исходя из возможностей оборудования.

### 3. ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ДЛЯ ВЫСОКОТОЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ДЕФОРМИРУЕМЫХ СПЛАВОВ

3.1. Схемы типовых технологических процессов для высокоточных деталей из деформируемых сплавов должны соответствовать указанным в табл. 3.

3.2. Режимы термической обработки деталей из деформируемых сплавов должны соответствовать указанным в табл. 4.

3.3. Для деталей, подвергаемых развальцовке при сборке, допускается применять местный отжиг (с нагревом током высокой частоты или другим способом).

3.4. Если необходимо провести местное упрочнение детали, то разрешается применять закалку с нагревом ТВЧ упрочняемого участка детали непосредственно после стабилизирующего отжига по режиму 2.

3.5. Для деталей 1- и 2-й категорий, изготавливаемых из латуней всех марок для предупреждения коррозионного растрескивания необходимо проводить термическую операцию по режиму 2 после окончательной механической обработки.

3.6. Для деталей 1-й категории из неупрочняемых сплавов, изготавливаемых из поковок, штампованных заготовок и т. п., термическую обработку по режиму 1 допускается не проводить.

3.7. Для деталей 1-й категории из упрочняемых сплавов при использовании заготовок в состоянии термического упрочнения допускается операцию закалики не производить.

3.8. При обработке сталей на высокую твердость вместо отжига (режим 1) допускается проводить закалку с температуры на 50—80°C ниже установленной настоящим стандартом с последующим отпуском при температуре 550—600°C.

3.9. В отдельных случаях для деталей из сталей марок 25ХГСА и 30ХГСА 2- и 3-й категорий с твердостью HRC 35 . . . 40 допускается вместо отжига по режиму 1 (операция 3, табл. 3) проводить закалку с высоким отпуском по режимам, установленным настоящим стандартом и стабилизирующий отжиг (операция 5, табл. 3) при температуре 340—360°C в течение 8—10 ч.

3.10. Для деталей 1-й категории с твердостью HRC 32 термическую обработку по режиму 1 (операция 3) не производить. Упрочняющую термическую обработку производить по режиму 2 после механической обработки с припуском до 0,5 мм (операция 4) или в окончательно изготовленном виде.

Для деталей 2- и 3-й категорий с небольшим съемом металла термическую обработку по режиму 1 допускается не производить.

Таблица 1  
Типовые технологические процессы для высокоточных деталей из литейных сталей и сплавов

Последняя операция	Для стальных отливок			Для отливок из алюминиевых и магниевых сплавов		
	Категория деталей			Категория деталей		
	1	2	3	1	2	3
1	Получение отливки					
2	Термическая обработка по режиму 1					
3	Предварительная механическая обработка с оставлением припуска до 2,0 мм на сторону	Механическая обработка с оставлением припуска до 0,5 мм на сторону для более точных размеров			Предварительная механическая обработка с оставлением припуска до 2,0 мм	
4	Термическая обработка по режиму 2	Отделочная операция (гальваническое или лакокрасочное покрытие)			Термическая обработка по режиму 2	
5	Механическая обработка с оставлением припуска до 0,5 мм на сторону для более точных размеров	Окончательная механическая обработка			Механическая обработка с оставлением припуска до 0,5 мм на сторону для более точных размеров	

Последняя технологическая операция	Для стальных отливок			Для отливок из алюминия и магниевых сплавов		
	Категория для деталей			Категория для деталей		
	1	2	3	1	2	3
6	Отделочная операция (нанесение гальванического или лакокрасочного покрытия)	Термическая обработка по режиму 3	—	—	Отделочная операция (нанесение гальванического или лакокрасочного покрытия)	Термическая обработка по режиму 3
7	Окончательная механическая обработка	Отделочная операция (нанесение гальванического или лакокрасочного покрытия)	—	—	Окончательная механическая обработка	Отделочная операция (нанесение гальванического или лакокрасочного покрытия)
8	—	Окончательная механическая обработка	—	—	—	Окончательная механическая обработка
9	—	—	Термическая обработка по режиму 4	—	—	Термическая обработка по режиму 4

Таблица 2

## Режимы термической обработки деталей из легированных сталей и сплавов

Марка стали или сплава	Термостат НРС или состояние матрицы	Режим 1				Режим 2			
		Наименование термической операции	Температура, °С	Время выдержки, мин.	Среда охлаждения, Денки	Наименование термической операции	Температура, °С	Время выдержки, мин.	Среда охлаждения, Денки
А12 по ГОСТ 2685-75	T2	Отжиг	От 270 до 290	От 3 до 5	Воздух	Отжиг	От 270 до 290	От 6 до 10	В печи до 150°С, да- лее на воздухе
	T2								
А19 по ГОСТ 2685-75	T7	Закалка	От 530 до 540	От 4 до 6	Вода, нагретая от 70 до 90°С		От 200 до 220	От 3 до 6	
		Старение	От 220 до 235	От 3 до 4		Стабилизир- ующее старение	От 160 до 170	От 4 до 6	Воздух
А124 по ГОСТ 2685-75	T6	Закалка	От 540 до 560	От 4 до 6					
		Старение	От 160 до 170	От 12 до 14	Воздух				
М15 по ГОСТ 2856-68	T6	Закалка	От 410 до 420	От 8 до 12					
		Старение	От 185 до 195	От 8 до 10			От 185 до 195		



Продолжение табл. 2

Марка стали или сплава	Твердость НРС или состояние материала	Режим 3				Режим 4			
		Наименование термической операции	Температура, °С	Время выдерж. чн, ч	Среда охлаж. днем	Наименование термической операции	Температура, °С	Время выдерж. чн, ч	Среда охлаж. днем
А12 по ГОСТ 2685—75	T2	Охлаж- денные	От -40 до -190	От 0,5 до 1,0*	Воздух или жидкость	Наименование термической операции	От 115 до 125	От 3 до 5	Среда охлаж. днем
	T2								
А19 по ГОСТ 2685—75	T7	Нагрев	От 80 до 180	От 1 до 2	Воздух или жидкость. При третьем цикле воздуха	Стаби- лизи- рующее старение	От 115 до 125	От 3 до 5	Среда охлаж. днем
	T7	ТПО—повторить по следовательно три раза	От 80 до 180	От 1 до 2	Воздух или жидкость. При третьем цикле воздуха				
А124 по ГОСТ 2685—75	T6	Стабилизирую- щее старение	От 160 до 170	От 4 до 6	Воздух	Стаби- лизи- рующее старение	От 115 до 125	От 3 до 5	Среда охлаж. днем
	T6								
А15 по ГОСТ 2856—68	T6	Стабилизирую- щее старение	От 185 до 195	От 2 до 4	Воздух	Стаби- лизи- рующее старение	От 95 до 105	От 3 до 5	Среда охлаж. днем
	T6								

Продолжение табл. 2

Марка стали или сплава	Термодоступность НРС или состояние материала	Режим 1				Режим 2			
		Наименование термической операции	Температура, °С	Время выдерж- ки, ч	Средняя охлаж- дка	Наименование термической операции	Температура, °С	Время выдерж- ки, ч	Средняя охлаж- дка
МЛ10 по ГОСТ 2850—68	Т6	Закалка	От 530 до 540	От 8 до 12	Сжатый воздух		От 195 до 205	От 4 до 6	Воздух
		Старение	От 190 до 210	От 7 до 8	Воздух				
15Л по ГОСТ 977—75	—	Нормализация для деталей 3-й категории	От 950 до 1000	От 3 до 4	Защитная ат- мосфера, со скоростью, которую поз- воляет обо- рудование				
		Нормализация для деталей всех категорий	От 880 до 910	От 3 до 4	В печи до +300°С, далее на воздухе				
15Л по ГОСТ 977—75	—	Высокий отпуск для деталей всех категорий	От 640 до 660	От 5 до 6	В печи до +300°С, далее на воздухе	Отжиг	От 620 до 640	От 3 до 4	В печи от +200 до +250°С, далее на воз- духе
		Нормализация для деталей 3-й категории	От 940 до 960	От 3 до 4	Защитная ат- мосфера, со скоростью, которую по- зволяет обо- рудование				
35Л, 50Л по ГОСТ 977—75	—	Нормализация для деталей всех категорий	От 850 до 870	От 5 до 6	В печи** до +300°С, далее на воздухе				
		Высокий отпуск для деталей всех категорий	От 640 до 660	От 5 до 6	В печи** до +300°С, далее на воздухе				



Продолжение табл. 2

Марка стали или сплава	Режим I				Режим 2				
	Твердость НРС или состояние материала	Наименование термической операции	Температура, °С	Время выдерж. кв. ч	Среды охлаж.	Наименование термической операции	Температура, °С	Время выдерж. кв. ч	Среды охлаж.
24... 30	Отжиг***		От 1100 до 1150	От 3 до 5	В печи до +300°С, далее на воздухе	Закалка	От 1000 до 1050	—	Масло или воздух
						Высокий отпуск	От 600 до 620	От 3 до 5	Воздух
26... 32	Закалка***		От 1050 до 1100	—		Закалка	От 1000 до 1050	—	Масло или воздух
						Высокий отпуск	От 550 до 600	От 3 до 5	Воздух
38... 45	Высокий отпуск***		От 550 до 600	От 4 до 5	Воздух	—	—	—	—
						—	—	—	—
40... 48						—	—	—	—
						—	—	—	—

20X13Л  
по ГОСТ  
2176—67

Продолжение табл. 2

Марка стали или сплава	Режим 3				Режим 4				
	Твердость НВ <sub>0,1</sub> или состояние материала	Наименование термической операции	Температура, °С	Время выдерж- ки, ч	Среды охлаж- дения	Наименование термической операции	Температура, °С	Время выдерж- ки, ч	Среды охлаж- дения
20Х13Л по ГОСТ 2176—67	24... 30	Отжиг			В печи до +150°С, далее на воздухе				
	25... 32		От 340 до 360	От 8 до 10		Стабили- зирую- щее старение	От 160 до 170	От 8 до 10	Воздух
	38... 45	Закалка	От 1000 до 1050	—	Масло или воздух				
		Отпуск	От 240 до 260	От 2 до 5	Воздух				
40... 48		Закалка	От 1000 до 1030	—	Масло или воздух				
		Отпуск	От 190 до 210	От 2 до 5	Воздух				

\* Время выдержки по нижнему пределу (0,5 ч) — при обработке в жидкости.

\*\* Допускается охлаждение в печи при открытой дверце.

\*\*\* Операции отжиг, закалка, высокий отпуск (режим 1) выполняются последовательно для деталей всех ка-  
тегорий независимо от окончательной твердости.

Таблица 3

Последовательность операций	Категория деталей		
	1	2	3
1	Получение заготовки		
2	Предварительная механическая обработка резанием с оставлением припуска до 2,0 мм на сторону		
3	Термическая обработка по режиму 1		
4	Механическая обработка с оставлением припуска до 0,5 мм на сторону для наиболее точных размеров		
5	Отделочная операция (нанесение гальванического или лакокрасочного покрытия)	Термическая обработка по режиму 2	
6	Окончательная механическая обработка резанием	Отделочная операция (нанесение гальванического или лакокрасочного покрытия)	

Продолжение табл. 3

Последовательность операций	Категория деталей		
	1	2	3
7	--	Окончательная механическая обработка резанием	
8	--	--	Термическая обработка по режиму 3

## Режимы термической обработки

Марка стали или сплава	Твердость НРС или состояние материала	РЕЖИМ 1			
		Наименьшее термической операции	Температура нагрева, °С	Время выдержки, ч	Среда охлаждения
САС-1 по технической документации, утвержденной в установленном порядке	—	Отжиг	От 400 до 420	От 5 до 7	В печи до +150°C или воздух
АЛ, АЛ1 по ГОСТ 4783—68	—		От 200 до 250	От 2 до 3	
АМЦ по ГОСТ 4783—68	—		От 250 до 300		Воздух
АМГ2 по ГОСТ 4784—74	—		От 180 до 200		
АМГ3 по ГОСТ 4784—74	—		От 250 до 300	От 2 до 3	
АМГ6 по ГОСТ 4784—74	—	От 310 до 330	От 2 до 4	В печи до +200°C или воздух	
Д1, Д16 по ГОСТ 4784—74, ВАД1Ф по технической документации, утвержденной в установленном порядке	М	От 350 до 370	От 2 до 4		
	Т1	Закалка	От 490 до 500	—	Вода, нагретая от 70 до 90°C**
		Старение	От 185 до 195	От 6 до 12*	Воздух



Таблица 4

деталей из деформируемых сплавов

РЕЖИМ 2				РЕЖИМ 3				
Наименование термической операции	Температура, °С	Время выдержки, ч	Среда охлаждения	Наименование термической операции	Температура, °С	Время выдержки, ч	Среда охлаждения	
ТЦО—повторить последовательно три раза	Охлаждение	Для деталей 3-й категории От -50 до -100	От 0,5 до 1,0	Воздух или жидкость	Стабилизирующее старение	От 115 до 125	Воздух	
	Нагрев	От 170 до 190	От 1 до 2	Воздух или жидкость. При третьем цикле воздух				
Отжиг	Для деталей 1-й и 2-й категории			Воздух				
	От 270 до 290	От 4 до 6	В печи до +150°С или воздух					
	От 150 до 200	От 1 до 2						
	От 200 до 250	От 2 до 3						
	От 95 до 105	От 4 до 6						
Стабилизирующее старение	От 95 до 105	От 4 до 6		От 95 до 105				От 4 до 6
	От 230 до 250	От 2 до 4	В печи до +150°С или воздух	От 115 до 125				
	От 185 до 195	От 5 до 6	Воздух					
	От 190 до 200	От 6 до 8						

Марка стали или сплава	Твердость НРС или состояние матрицы	РЕЖИМ 1				
		Наименование термической операции	Температура нагрева, °C	Время выдержки, ч	Среда охлаждения	
Д20 по ГОСТ 4784—74	Т1	Закалка	От 530 до 540	—	Вода, нагретая от 70 до 90°C	
		Старение	От 190 до 200	От 12 до 16*	Воздух	
В95 по ГОСТ 4784—74	Т1	Закалка	От 465 до 475	—	Вода, нагретая от 70 до 90°C**	
		Старение	для прессованных полуфабрикатов	От 135 до 145	От 15 до 16	Воздух
			для листов	От 115 до 125	От 22 до 27	
МА2—1 по ГОСТ 14957—69	—	Отжиг	для листов	От 0,5 до 1,0	В печи до +150°C, далее на воздухе	
			для прутков, плит, штамповок	От 260 до 280		От 2 до 4
МА8 по ГОСТ 14957—69	—	Отжиг	для листов	От 0,5 до 1,0		
			для прутков, плит, штамповок	От 320 до 350		От 2 до 4
Бр.АМц-9-2 по ГОСТ 1595—71 Бр.АЖ9—4 по ГОСТ 1628—72	—	Отжиг	От 310 до 330	От 1,0 до 1,5		
			От 290 до 310			
Бр.ОФ0,5—0,15 Бр.ОФ7—0,2 по ГОСТ 10025—62 Бр.КМц 3—1 по ГОСТ 1628—72	—	Отжиг	От 290 до 310	От 1,0 до 1,5		

Продолжение табл. 4

РЕЖИМ 2				РЕЖИМ 3			
Наименование термической операции	Температура, °С	Время выдержки, ч	Среда охлаждения	Наименование термической операции	Температура, °С	Время выдержки, ч	Среда охлаждения
Стабилизирующее старение	От 190 до 200	От 6 до 8	Воздух	Стабилизирующее старение	От 115 до 125	От 8 до 10	Воздух
	От 135 до 145	От 15 до 16					
	От 115 до 125	От 8 до 10					
		От 0,5 до 1,0					
		От 2 до 4					
	От 250 до 270	От 1,0 до 1,5					
	От 2 до 4			От 95 до 105		От 4 до 6	
Отжиг	От 310 до 330	От 1,0 до 1,5	В печи до +100°С, далее на воздухе				
	От 290 до 310						

Марка стали или сплава	Твердость НРС или состояние материала	РЕЖИМ 1			
		Наименование термической операции	Температура нагрева, °С	Время выдержки, ч	Среда охлаждения
Л63, Л68, ЛС59—1, Л052—1 по ГОСТ 931—70	—	Отжиг	От 220 до 240	От 1,0 до 1,5	Воздух
Бр. Б2 ГОСТ 18175—72	От 330 до 395****	Закалка	От 770 до 790	—	Вода
		Старение	От 310 до 320	От 2,5 до 3,5	
Бр.Х08***, Бр.Х08—В по технической документации, утвержденной в установленном порядке	—	Отжиг	От 340 до 360	От 6,0 до 7,0	В печи до +150°С или воздух
МНЦ15—20 ГОСТ 492—73	—		От 390 до 410		
ВТ1—0 ВТ1—1 по технической документации, утвержденной в установленном порядке	—	Отжиг	для поковок От 750 до 810	От 1,0 до 1,5	В печи до +100°С, в вакууме при $P_{ост} < 10^{-3}$ мм рт. ст., далее на воздухе или воздух
	для прутков От 670 до 700				
	для листов От 520 до 540		От 0,3 до 0,5		
	Для поковок, штамповок, прутков и листов От 740 до 760		От 1,0 до 1,5		
ВТ5 ВТ5—1 по технической документации, утвержденной в установленном порядке	—	Для поковок и штамповок			
ВТ6 по технической документации, утвержденной в установленном порядке	—	Для прутков и листов	От 790 до 810		

Продолжение табл. 4

РЕЖИМ 2				РЕЖИМ 3			
Наименование термической операции	Температура, °С	Время выдержки, ч	Среда охлаждения	Наименование термической операции	Температура, °С	Время выдержки, ч	Среда охлаждения
Отжиг	От 180 до 200	От 1,0 до 1,5	Воздух	Стабилизирующее старение	От 130 до 150		Воздух
	От 190 до 210	От 1,5 до 2,5			От 110 до 130	От 4 до 6	
	От 340 до 360	От 3,0 до 4,0	В печи до +100°С, далее на воздухе		От 130 до 150		
	От 390 до 410	От 1,0 до 1,5					
	От 400 до 510	От 1,0 до 1,5	В печи до +100°С, в вакууме при $P_{ост} \leq 10^{-3}$ мм рт. ст., далее на воздухе	Нагрев	100	От 1 до 2	Воздух, или жидкость. При третьем цикле — воздух
	От 590 до 610			Охлаждение	-50	От 0,5 до 1,0	
	От 540 до 560	От 1,0 до 1,5		Нагрев	100	От 1 до 2	
			ТЦО — повторить последовательно три раза	Охлаждение	-50		

Марка стали или сплава	Твердость НРС или состояние материала	РЕЖИМ I			
		Наименование термической операции	Температура нагрева, °С	Время выдержки, ч	Среда охлаждения
ВТ8 по технической документации, утвержденной в установленном порядке	—	Отжиг	Для поковок и штамповок От 740 до 760	От 1,0 до 1,5	В печи до +100°С, в вакууме при $P_{ост} < 10^{-3}$ мм рт. ст., далее на воздухе или воздухе
			Для прутков и листов 1-я ступень от 870 до 890 2-я ступень от 580 до 600		
08 пс; 10 по ГОСТ 1050—74	—	Отжиг	От 650 до 700	От 2 до 3	Воздух
35 по ГОСТ 1050—74	—	Нормализация	От 860 до 880	—	
		Высокий отпуск	От 600 до 640	От 1,5 до 2,0	
35 Ш по технической документации, утвержденной в установленном порядке	26 ... 32	Закалка	От 840 до 860	—	Вода, расплав соли или щелочи с температурой от +100 до +150°С
		Высокий отпуск	От 450 до 500	От 2 до 3	
45 по ГОСТ 1050—74	—	Нормализация	От 840 до 870	—	Воздух
		Высокий отпуск	От 600 до 640	От 1,5 до 2,0	
	26 ... 32	Закалка	От 830 до 850	—	Вода или масло
		Высокий отпуск	От 500 до 520	От 1,5 до 2,0	Воздух

Продолжение табл. 4

РЕЖИМ 2				РЕЖИМ 3			
Наименование термической операции	Температура, °С	Время выдержки, ч	Среда охлаждения	Наименование термической операции	Температура, °С	Время выдержки, ч	Среда охлаждения
Отжиг	От 540 до 560	От 1,0 до 1,5	В печи до +100°С, в вакууме при $P_{ост} < 10^{-3}$ мм. рт. ст., далее на воздухе	ТЦО—повторить последовательно три раза	100	От 1 до 2	Воздух или жидкость. При третьем цикле—воздух
	От 400 до 450	От 4 до 5	В печи до +150°С, далее на воздухе	Нагрев			
				Стабилизирующее старение	От 160 до 170	От 8 до 10	Воздух

Марка стали или сплава	Твердость НРС или состояние материала	РЕЖИМ 1			
		Наименование термической обработки	Температура нагрева, °С	Время выдержки, ч	Среда охлаждения
45 по ГОСТ 1050—74	45 ... 50	Отжиг	От 490 до 510	От 4 до 5	Воздух
	35 ... 40				
50 по ГОСТ 1050—74	26 ... 32	Закалка	От 820 до 840	—	Масло
		Высокий отпуск	От 500 до 550	От 1,5 до 2,0	Воздух
	—	Отжиг	От 490 до 510	От 4 до 5	
	26 ... 32	Закалка	От 845 до 875	—	Масло
Отпуск		От 550 до 600	От 1,5 до 2,0	Воздух	
40 ... 45	Отжиг	От 490 до 510	От 4 до 5		
48 ... 52					
52 ... 55					



Продолжение табл. 4

РЕЖИМ 2				РЕЖИМ 3			
Наименование термической операции	Температура, °С	Время выдержки, ч	Среда охлаждения	Наименование термической операции	Температура, °С	Время выдержки, ч	Среда охлаждения
Закалка	От 830 до 850	—	Вода или масло	Стабилизирующее старение			Воздух
Отпуск	От 200 до 250	От 3 до 5	Воздух				
Закалка	От 830 до 850	—	Вода или масло				
Отпуск	От 400 до 450	От 2 до 3	Воздух				
Отжиг	От 400 до 450	От 4 до 5	В печи до +150°С, далее на воздухе				
Отжиг	От 400 до 450	От 4 до 5					
Закалка	От 845 до 875	—	Масло				
Отпуск	От 400 до 450	От 2 до 3	Воздух				
Закалка	От 845 до 875	—	Масло				
Отпуск	От 180 до 200	От 3 до 5	Воздух				
Закалка	От 845 до 875	—	Масло				
Отпуск	От 160 до 180	От 3 до 5	Воздух				

Марка стали или сплава	Твердость НРС или состояние материала	РЕЖИМ I			
		Наименование термической обработки	Температура нагрева, °С	Время выдержки, ч	Среда охлаждения
25ХГСА по ГОСТ 4543—71	1	Отжиг	От 770 до 790	От 4 до 5	Воздух
	24 ... 28	Закалка	От 890 до 910	—	Масло
		Высокий отпуск	От 540 до 590	От 1,5 до 2,0	Воздух или масло
	35 ... 40	Отжиг	От 490 до 510	От 4 до 5	Воздух
30ХГСА по ГОСТ 4543—71	24 ... 28	Закалка	От 890 до 910	—	Масло
		Высокий отпуск	От 620 до 640	От 1,5 до 2,0	Воздух или масло
	35 ... 40		От 490 до 510		
40ХН2СВА по технической документации, утвержденной в установленном порядке		Отжиг	От 600 до 650	От 4 до 5	Воздух
	50 ... 55		От 490 до 510		

Продолжение табл. 4

РЕЖИМ 2				РЕЖИМ 3			
Наименование термической операции	Температура, °С	Время выдержки, ч	Среда охлаждения	Наименование термической операции	Температура, °С	Время выдержки, ч	Среда охлаждения
Отжиг	От 490 до 510	От 4 до 5	В печи до +150°С, далее на воздухе	Стабилизирующее старение	От 160 до 170	От 8 до 10	Воздух
Закалка	От 890 до 910	—	Масло				
Отпуск	От 420 до 460	От 2 до 3	Воздух или масло				
Отжиг	От 490 до 510	От 4 до 5	В печи до +150°С, далее на воздухе				
Закалка	От 890 до 910	—	Масло				
Высокий отпуск	От 470 до 500	От 2 до 3	Воздух или масло				
Отжиг	От 200 до 250	От 4 до 5	В печи до +150°С, далее на воздухе				
Закалка	От 890 до 910	—	Масло				
Обработка холодом	От —50 до —70	От 1 до 2	Жидкость				
Отпуск	От 260 до 280	От 3 до 5	Воздух				

Марка стали или сплава	Твердость НКС или состояние материала	РЕЖИМ I			
		Наименование термической операции	Температура нагрева, °С	Время выдержки, ч	Среда охлаждения
20X13, 20X13Ш по ГОСТ 5632-72	—	Отжиг	От 680 до 700	От 4 до 5	Воздух
	26 ... 32	Закалка	От 980 до 1020	—	Воздух или масло
		Высокий отпуск	От 550 до 600	От 1,5 до 2,0	Воздух
	38 ... 45	Отжиг	От 490 до 510	От 4 до 5	
38X2M10A по ГОСТ 4543-71	30 ... 35	Закалка	От 930 до 950	—	Масло
		Высокий отпуск	От 570 до 610	От 1,5 до 2,0	Воздух или масло
	24 ... 30	Закалка	От 930 до 950	—	Масло
		Высокий отпуск	От 630 до 650	От 1,5 до 2,0	Воздух или масло
40X13 по ГОСТ 5632-72 25X13N2 (ЭИ474) по технической документации, ут- вержденной в уста- новленном порядке	—	Отжиг	От 680 до 700	От 4 до 5	Воздух
	26 ... 32	Закалка	От 1030 до 1070	—	Воздух или масло
		Высокий отпуск	От 610 до 640	От 1,5 до 2,0	Воздух
45 ... 52	Отжиг	От 490 до 510	От 4 до 5		

Продолжение табл. 4

РЕЖИМ 2				РЕЖИМ 3			
Наименование термической операции	Температура, °С	Время выдержки, ч	Среда охлаждения	Наименование термической операции	Температура, °С	Время выдержки, ч	Среда охлаждения
Отжиг	От 330 до 370	От 8 до 10	В печи до +150°С, далее на воздухе	Стабилизирующее старение	От 160 до 170	От 8 до 10	Воздух
Закалка	От 980 до 1020	—	Масло, аргон или воздух				
Отпуск	От 240 до 260	От 3 до 5	Воздух				
Отжиг	От 490 до 510	От 4 до 5	В печи до +150°С, далее на воздухе				
	От 330 до 370	От 8 до 10					
Закалка	От 1030 до 1070	—	Масло, аргон или воздух				
Отпуск	От 350 до 400	От 3 до 5	Воздух				

Марка стали или сплава	Твердость НRC или состояние материала	РЕЖИМ I			
		Наименова- ние термиче- ской опе- рации	Температура нагрева, °C	Время вы- держки, ч	Среда ок- лаждения
36НХТЮ по ГОСТ 10994—74	22 ... 30	Закалка	От 920 до 940	—	Вода
		Старение	От 850 до 870	От 2 до 4	Воздух
	32 ... 40	Закалка	От 920 до 940	—	Вода
	345 ... 460**** для де- талей из прово- локи и се- ребря- ки	—	—	—	—
17Х18Н9, 12Х18Н10Т ГОСТ 5632—72, Х16Н25М6АГ (ЭИ395) ОХ20Н4АГ10,***** ОХ20Н4АГ10Ш по технической документации, утвержденной в уста- новленном порядке	—	Закалка	От 1050 до 1100	—	Вода

\* Время выдержки назначается для деталей 1- и 2-й категорий—по нижнему

\*\* Для плоских деталей толщиной до 12 мм охлаждение при закалке при закалке в жидком азоте. Допускается заменять старение по режиму 2 категории допускается охлаждать в воде с нормальной температурой.

\*\*\* Для получения оптимальных механических свойств и размерной ста-  
ческой обработки: закалка с 960—980°C в воде с последующей холодной дефор-

\*\*\*\* Твердость указана по НУ.

\*\*\*\*\* Детали из сталей ОХ20Н4АГ10 и ОХ20Н4АГ10Ш, подвергаемые раз-

при температуре 1050—1100°C 15—20 мин в вакууме (вместо стабилизирующего

Продолжение табл. 4

РЕЖИМ 2				РЕЖИМ 3			
Наименование термической операции	Температура, °С	Время выдержки, ч	Среда охлаждения	Наименование термической операции	Температура, °С	Время выдержки, ч	Среда охлаждения
Отжиг	От 330 до 370	От 8 до 10		Стабилизирующее старение	От 160 до 170	От 8 до 10	Воздух
Старение	От 730 до 740	От 3 до 5	В печи до +150°С, далее на воздухе				
Отжиг	От 330 до 370	От 8 до 10	В печи до +150°С, далее на воздухе				

предель для деталей 3-й категории — по верхнему. допускается производить между стальными плитами. Допускается охлаждение закалкой с охлаждением между плитами и старением по режиму 1. Детали 1-й

бидности при изготовлении заготовок следует применять режим термомеханической на 75—85%.

вальцовке, перед окончательной механической обработкой необходимо отжечь отжига по режиму 2).

### МЕТОДЫ СТАБИЛИЗАЦИИ РАЗМЕРОВ ДЕТАЛЕЙ

1. Стабилизирующий нагрев назначается для стабилизации фазового и структурного состояния материала, обеспечивающего оптимальное сопротивление микропластическим деформациям и понижение внутренних напряжений в деталях.

Эффективность стабилизирующего нагрева определяется его температурой. Оптимальный интервал температуры стабилизирующего нагрева зависит от природы сплава, его структурного состояния и предшествующих технологических операций (горячей или холодной пластической деформации, механической обработки резанием и т. п.).

2. Обработку холодом назначают для понижения содержания остаточного аустенита в закаленной стали и проводят непосредственно после закалки (перед отпускном на требуемую твердость) при температуре от минус 50 до минус 80°С. Обработка холодом является составной частью ТЦО.

3. ТЦО назначают для стабилизации размеров деталей, материал которых содержит фазы с резко различающимися коэффициентами линейного расширения, а также для деталей из некоторых сплавов с гексагональной решеткой.

4. Эффективность ТЦО возрастает с понижением температуры охлаждения.

5. Скорость изменения температуры не влияет на эффект ТЦО для материалов, имеющих в структуре фазы с различными коэффициентами линейного расширения. Число циклов охлаждения и нагрева должно быть не менее трех.

6. ТЦО во всех случаях должна заканчиваться операцией нагрева.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
Обязательное

## КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ

1. В зависимости от сохранения постоянства формы и размеров в условиях эксплуатации, включая хранение, геометрической точности и точности взаимного расположения главных поверхностей детали приборов подразделяются на категории, приведенные в табл. 1.

Таблица 1

Категория детали	Постоянство размеров детали в заданных условиях, %	Точность отклонения форм и взаимного расположения главных поверхностей, мм
1	$> 0,0050$	$> 0,050$
2	$0,0002—0,0050$	$0,005—0,050$
3	$< 0,0002$	$< 0,005$

2. Категория точности в зависимости от удельной толщины стенки должна соответствовать указанной в табл. 2.

Таблица 2

Удельная толщина стенки детали ( $\Delta S$ ), мм	Изменение категории точности
$< 1,5$	Детали 1- и 2-й категорий переводят во 2- и 3-ю категории, соответственно
$> 3,0$	Детали 2- и 3-й категорий переводят в 1- и 2-ю категории, соответственно

Примечание. Категория точности повышается на одну ступень для деталей с многоярусным расположением обрабатываемых поверхностей (три и более) и для деталей, в которых соотношение толщины смежных сечений стенок больше 5.

3. Удельную толщину стенки детали  $\Delta S$  в миллиметрах вычисляют по формуле

$$\Delta S = \frac{S_{ср}}{L_{max}},$$

где  $S_{ср}$  — средневзвешенная площадь поперечного сечения тела детали в мм<sup>2</sup>, определяемая как отношение объема детали в мм<sup>3</sup> к периметру поверхности детали в плоскости расположения осей главных поверхностей детали в мм;

$L_{max}$  — наибольший габаритный размер детали, определяемый в плоскости расположения главных поверхностей детали, в мм.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗМЕРНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ МАТЕРИАЛОВ

1. Размерная стабильность материалов (металлов и сплавов)\* оценивается следующими характеристиками сопротивления микропластическим деформациям (см. таблицу):

а) условным пределом упругости — напряжением, которое (при кратковременном нагружении) вызывает остаточную деформацию 0,005% при растяжении или 0,001% при изгибе.

Условный предел упругости определяют по наличию заданной остаточной деформации после разгрузки и ее нарастанию при последующем нагружении;

б) условным пределом релаксации (ползучести) — напряжением, вызывающим остаточную деформацию 0,001% в условиях релаксационных испытаний в интервале 500—3000 ч (или в условиях установившейся ползучести в том же интервале).

Марка стали или сплава	Наименование и режим термической обработки	Характеристика размерной стабильности материалов		
		Условный предел упругости при 20—25°C, Н/мм <sup>2</sup> (кгс/мм <sup>2</sup> ), не менее	Условный предел релаксации при изгибе, Н/мм <sup>2</sup> (кгс/мм <sup>2</sup> ) при	
			20—25°C	95—105°C
<b>Литейные алюминиевые сплавы</b>				
АЛ2 по ГОСТ 2685—75	Отжиг при +290°C	24,5 (2,5)	7,9—11,8 (0,8—1,2)	5,9—7,9 (0,6—0,8)
	Отжиг при +290°C	34,3 (3,5)	14,7—17,5 (1,5—1,8)	9,8—14,7 (1,0—1,5)
АЛ9 по ГОСТ 2685—75	Закалка с +535°C в воде, старение при +230°C	83,4 (8,5)	—	15,7—17,5 (1,6—1,8)
	Закалка с +540°C на воздухе, старение при +160°C в течение 24 ч	117,7 (12,0)	39,2—49,0 (4—5)	24,5—34,3 (2,5—3,5)
<b>Литейные магниевые сплавы</b>				
МЛ5 по ГОСТ 2856—68	Закалка с +415°C на воздухе, старение при +190°C в течение 16 ч	24,5 (2,5)	14,7—19,6 (1,5—2)	0,0—2,0 (0,0—0,2)

\* Размерная стабильность — свойство материала сопротивляться изменению его размеров в условиях эксплуатации изделия, включая хранение.

Продолжение

Марка стали или сплава	Наименование и режимы термической обработки	Характеристика размерной стабильности материалов		
		Условный предел упругости при 20—25°C, Н/мм <sup>2</sup> , кгс/мм <sup>2</sup> , не менее	Условный предел релаксации при изгибе, Н/мм <sup>2</sup> (кгс/мм <sup>2</sup> ) при	
			20—25°C	95—105°C
МЛ10 по ГОСТ 2856—68	Закалка с 530—540°C на воздухе, старение при +200°C в течение 8 ч	49,0 (5,0)	—	39,2—49,0 (4,0—5,0)
<b>Литейные стали</b>				
15Л по ГОСТ 977—75	Нормализация с +970°C, нормализация с +900°C, отпуск при +630°C	225,6 (23,0)	127,5—176,6 (13—18)	78,5—117,7 (8—12)
35Л по ГОСТ 977—75	Нормализация с +950°C, нормализация с +870°C, отпуск при +650°C	313,9 (32,0)	196,2—245,3 (20—25)	157,0—196,2 (16—20)
50Л по ГОСТ 977—75	Нормализация с +950°C, нормализация с +860°C, отпуск при +650°C	363,0 (37,0)	225,6—267,9 (23,0—27,0)	176,6—215,8 (18,0—22,0)
20Х13Л по ГОСТ 2176—67	Закалка с +1030°C в масле, отпуск при +570°C в течение 4 ч	539,6 (55,0)	—	294,3—343,4 (30,0—35,0)
<b>Деформируемые алюминиевые сплавы</b>				
Д1 по ГОСТ 21488—76	Отжиг при +370°C	—	—	19,6—24,5 (2,0—2,5)
	Закалка с +500°C в воде, старение при +190°C в течение 18 ч	215,8 (22,0)	—	29,4—39,2 (3,0—4,0)
Д16 по ГОСТ 21488—76	Отжиг при +370°C	—	—	19,6—24,5 (2,0—2,5)
	Закалка с +500°C в воде, естественное старе- ние	—	29,4—39,2 (3,0—4,0)	19,6—24,5 (2,0—2,5)

Марка стали или сплава	Наименование и режимы термической обработки	Характеристика размерной стабильности материалов		
		Условный предел упругости при 20—25°C, Н/мм <sup>2</sup> (кгс/мм <sup>2</sup> ), не менее	Условный предел релаксации при изгибе, Н/мм <sup>2</sup> (кгс/мм <sup>2</sup> ) при	
			20—25°C	95—105°C
Д16 по ГОСТ 21488—76	Закалка с +500°C в воде, старение при +190°C в течение 18 ч	294,3 (30,0)	—	39,2—49,1 (4,0—5,0)
Д20 по ГОСТ 4783—68	Закалка с +535°C в воде, старение при +195°C в течение 16 ч	245,3 (25,0)	—	44,2—54,0 (4,5—5,5)
ВАД-1; ВАД-1Ф по тех- нической докумен- тации, утвержден- ной в установлен- ном порядке	Закалка с +500°C в воде, старение при +190°C в течение 18 ч	225,6 (23,0)	—	39,2—49,1 (4,0—5,0)
САС-1 по техни- ческой документа- ции, утвержденной в установленном порядке	Отжиг при +400°C	34,3 (3,5)	—	9,8—11,8 (1,0—1,2)
В95 по ГОСТ 21488—76	Закалка с +470°C в воде, старение при +140°C в течение 32 ч	392,4 (40,0)	49,1—58,9 (5,0—6,0)	4,9—9,8 (0,5—1,0)
АМц по ГОСТ 21488—76	Отжиг при +270°C	63,8 (6,5)	—	5,9—8,8 (0,6—0,9)
АМг6 по ГОСТ 21488—76	Отжиг при +330°C	78,5 (8,0)	—	5,9—7,9 (0,6—0,8)
Деформируемые магниевые сплавы				
МА8 по ГОСТ 14957—69	Отжиг при +340°C	44,2 (4,5)	—	7,9—11,8 (0,8—1,2)
МА2—1 по ГОСТ 14957—69	Отжиг при +280°C	—	—	3,9—5,9 (0,4—0,6)

Продолжение

Марка стали или сплава	Наименование и режимы термической обработки	Характеристика размерной стабильности материалов		
		Условный предел упругости при 20—25°C, Н/мм <sup>2</sup> (кгс/мм <sup>2</sup> ), не менее	Условный предел релаксации при изгибе, Н/мм <sup>2</sup> (кгс/мм <sup>2</sup> ) при	
			20—25°C	95—105°C
<b>Деформируемые стали</b>				
35 по ГОСТ 1051—73	Закалка с +860°C в воде, отпуск при +480°C	490,5 (50,0)	—	343,4—392,4 (35,0—40,0)
45 по ГОСТ 1051—73	Закалка с +840°C в воде, отпуск при +510°C	559,2 (57,0)	—	392,4—422,0 (40,0—43,0)
20X13 по ГОСТ 5949—75	Закалка с +1000°C на воздухе, отпуск при +575°C	706,3 (72,0)	—	392,4—441,5 (40,0—45,0)
40X13 по ГОСТ 5949—75	Закалка с +1060°C в масле, отпуск при +400°C в течение 5 ч	981,0 (100,0)	—	539,6—588,6 (55,0—60,0)
30ХГСА по ГОСТ 4543—71	Закалка с +900°C в масле, отпуск при +530°C в течение 3 ч	932,4 (96,0)	686,7—735,8 (70,0—75,0)	539,6—588,6 (55,0—60,0)
40ХН2СВА по технической доку- ментации, утверж- денной в установ- ленном порядке	Закалка с +900°C в масле, обработка холо- дом при -70°C, отпуск при +270°C в течение 4 ч	1373,4 (140,0)	—	510,1—588,6 (52,0—60,0)
X16H25M6AГ (ЭИ395) по тех- нической докумен- тации, утвержден- ной в установлен- ном порядке	Закалка с +1100°C в воде, отпуск при +350°C в течение 10 ч	294,3 (30,0)	—	137,3—196,2 (14,0—20,0)
25X13H2 (ЭИ474) по тех- нической докумен- тации, утвержден- ной в установлен- ном порядке	Закалка с +1060°C в масле, отпуск при +650°C в течение 4 ч	392,4 (40,0)	—	264,9—313,9 (27,0—32,0)

Марка стали или сплава	Наименование и режимы термической обработки	Характеристика размерной стабильности материалов		
		Условный предел упругости при 20—25°C, Н/мм <sup>2</sup> (кгс/мм <sup>2</sup> ), не менее	Условный предел релаксации при изгибе, Н/мм <sup>2</sup> (кгс/мм <sup>2</sup> ) при	
			20—25°C	95—105°C
12X18H10T (X18H10T) по ГОСТ 5632—72	Закалка с +1070°C в воде, деформация 50%, стабилизирующий отжиг при +350°C в течение 10 ч	637,7 (65,0)	—	147,2—174,6 (15,0—18,0)
Сплавы на медной основе				
Бр.ОФ6.5—0,15 по ГОСТ 10025—62	Деформация 80%, отжиг при +330°C в течение 1 ч	412,0* (42,0)*	—	13,7—17,5 (1,4—1,8)
Бр.ОФ7—0,2 по ГОСТ 10025—62	Деформация 80%, отжиг при +330°C в течение 1 ч	451,3* (46,0)*	—	14,7—19,5 (1,5—2,0)
Бр.КМц3—1 по ГОСТ 1628—72	Деформация 50%, отжиг при +300°C в течение 1 ч	372,8* (38,0)*	—	52,0—54,0 (5,3—5,5)
Бр.АЖ9—4 по ГОСТ 1628—72	Деформация 50%, отжиг при +330°C в течение 1 ч	716,1* (73,0)*	—	37,3—41,2 (3,8—4,2)
Бр.Б2 по ГОСТ 18175—72	Закалка с +780°C в воде, старение при +315°C в течение 3 ч	490,5* (50,0)*	—	294,3 (30,0)
Бр.Х08 В по технической документации, утвержденной в установленном порядке	Закалка с +970°C в воде, деформация 80%, старение при +350°C в течение 6 ч	215,8* (22,0)*	—	54,0—58,8 (5,5—5,0)
Л68 по ГОСТ 931—70	Деформация 50%, отжиг при +230°C, в течение 1 ч	333,5* (34,0)*	—	15,7—17,5 (1,6—1,8)

Продолжение

Марка стали или сплава	Наименование и режимы термической обработки	Характеристика размерной стабильности материалов		
		Условный предел упругости при 20—25°C, Н/мм <sup>2</sup> (кгс/мм <sup>2</sup> ), не менее	Условный предел релаксации при изгибе, Н/мм <sup>2</sup> (кгс/мм <sup>2</sup> ) при	
			20—25°C	95—105°C
Бр.АМц 9—2 по ГОСТ 1595—71	Деформация 50%, отжиг при +350°C в течение 1 ч	470,9* (48,0)*	—	84,4—87,3 (8,6—8,9)
Л63 по ГОСТ 931—70	Деформация 50%, отжиг при +230°C в течение 1 ч	353,2* (36,0)*	—	13,7—14,7* (1,4—1,5)
ЛС59—1 по ГОСТ 931—70	Деформация 50%, отжиг при +280°C в течение 1 ч	392,0* (40,0)*	—	7,8—9,81 (0,8—1,0)
Титановые сплавы				
BT1-0 по технической документации, утвержденной в установленном порядке	Отжиг при +680°C в течение 1,5 ч	171,7 (17,5)	—	49,0—58,9 (5,0—6,0)
BT1—1 по технической документации, утвержденной в установленном порядке	Отжиг при +680°C в течение 1,5 ч	294,3 (30,0)	—	68,7—78,5 (7,0—8,0)
BT5 по технической документации, утвержденной в установленном порядке	Отжиг при +750°C в течение 1,5 ч	588,6 (60,0)	—	294,3—392,4 (30,0—40,0)
BT6 по технической документации, утвержденной в установленном порядке	Отжиг при +800°C в течение 1,5 ч	637,7 (65,0)	—	78,5—98,1 (8,0—10,0)

Марка стали или сплава	Наименование и режимы термической обработки	Характеристика размерной стабильности материалов		
		Условный предел упругости при 20—25°C, Н/мм <sup>2</sup> (кгс/мм <sup>2</sup> ), не менее	Условный предел релаксации при изгибе, Н/мм <sup>2</sup> (кгс/мм <sup>2</sup> ) при	
			20—25°C	95—105°C
Сплавы специальные				
36НХТЮ по ГОСТ 10994—74	Закалка с +930°C в воде, старение при +740°C в течение 3 ч	735,8 (75,0)	—	588,6—637,6 (60,0—65,0)
МНЦ15—20 по ГОСТ 492—73	Деформация 50%, от- жиг при +400°C в тече- ние 1 ч	539,6 (55,0)	—	196,2—245,3 (20,0—25,0)

\* Данные характеризуют предел упругости, определенный в условиях изгиба, без звездочки — в условиях растяжения.

Редактор *Е. И. Глазкова*  
Технический редактор *В. Ю. Смирнова*  
Корректор *Е. А. Богачкова*



**Изменение № 1 ГОСТ 17535—77 Детали приборов высокопрочные металлические. Стабилизация размеров термической обработкой. Типовые технологические процессы**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.03.83 № 1409 срок введения установлен**

**с 01.01.84**

Пункт 1.12. Заменить обозначения твердости: HRC 26 . . . 32 на HRC<sub>2</sub> 28 . . . 34 (2 раза).

Пункту 2.2. Таблица 2. Наименование графы «Твердость HRC или состояние материала». Заменить обозначение твердости HRC на HRC<sub>2</sub>; графа «Марка стали или сплава». Заменить ссылки: ГОСТ 2856—68 на ГОСТ 2856—79, ГОСТ 2176—67 на ГОСТ 2176—77;

*(Продолжение см. стр. 44)*

графа «Твердость HRC, или состояние материала». Заменить значения твердости: 24 . . . 30 на 26 . . . 31,5; 26 . . . 32 на 28 . . . 34; 38 . . . 45 на 39,5 . . . 46,5; 40 . . . 48 на 41,5 . . . 49,5;

графы «Среда охлаждения» для режимов 2 и 3. Для сплавов марок 15Л, 35Л и 50Л заменить значение: «от +200 до +250°С» на «до 200—250°С»;

таблицу дополнить примечанием: «Примечание. Для отливок из сплавов марок АЛ2 и АЛ9, получаемых литьем под давлением, термическую обработку по режимам 1 и 2 проводят при 180—200°С в течение 5—10 ч».

Раздел 2 дополнить пунктом—2.2а: «2.2а. Для деталей из алюминиевых сплавов, изготовляемых из отливок, термически обработанных по режимам Т2 (сплав АЛ2 или АЛ9), Т6 (сплав АЛ9), допускается термообработку по режиму 1 табл. 2 не производить».

*(Продолжение см. стр. 45)*

Пункт 3.1. Таблицу 3 дополнить наименованием: «Типовые технологические процессы для высокоточных деталей из деформируемых сплавов»

Пункт 3.2. Таблица 4. Графа «Марка стали или сплава». Заменить слова, ссылки и марки: «по технической документации, утвержденной в установленном порядке» на «по нормативно-технической документации»; «АД, АД1 по ГОСТ 4783—68» на «АД, АД1 по ГОСТ 4784—74»; «АМЦ по ГОСТ 4783—68» на «АМц по ГОСТ 21488—76»; «ВАД1Ф по технической документации, утвержденной в установленном порядке» на «Д24-Ф (ВАД1-Ф) по нормативно-технической документации»; «Д20 по ГОСТ 4784—74» на «Д20 по нормативно-технической документации»; ГОСТ 14957—69 на ГОСТ 14957—76, ГОСТ 1628—72 на ГОСТ 1628—78, ГОСТ 10025—62 на ГОСТ 10025—78, ГОСТ 931—70 на ГОСТ 931—78, ГОСТ 18175—72 на ГОСТ 18175—78, «ВТ5, ВТ5-1 по технической документации, утвержденной в установленном порядке» на «ВТ5, ВТ5-1, ОТ4 по нормативно-технической документации»; 38Х2М10А на 38Х2М10А, Х16Н25М6АГ на 12Х16Н25М6АГ, 0Х20Н4АГ10 на 0Х20Н4АГ10, 0Х20Н4АГ10Ш на 0Х20Н4АГ10Ш;

наименование графы «Твердость НРС или состояние материала». Заменить обозначение твердости: НРС на НРС<sub>с</sub>;

графа «Твердость НРС<sub>с</sub> или состояние материала». Заменить значения твердости и слово: 26 . . . 32 на 28 . . . 34; 45 . . . 50 на 46,5 . . . 51,5; 35 . . . 40 на 36,5 . . . 41,5; 40 . . . 45 на 41,5 . . . 46,5; 48 . . . 52 на 49,5 . . . 53; 52 . . . 55 на 53 . . . 55,5; 24 . . . 28 на 26 . . . 30; 50 . . . 55 на 51,5 . . . 55,5; 38 . . . 45 на 39,5 . . . 46,5; 30 . . . 35 на 32 . . . 36,5; 24 . . . 30 на 26 . . . 32; 45 . . . 52 на 46,5 . . . 53; 22 . . . 30 на 24 . . . 31,5; 32 . . . 40 на 34 . . . 41,5; «и серебрянки» на «серебрянки и ленты»;

графа «Наименование термической операции». Для режима 2 заменить наименование: «Отжиг» на «Стабилизирующий отжиг»;

графа «Температура, °С». Для режима 2 заменить значения температуры: для сплава марки САС-1—«от -50 до -100» на «от -50 до -190»; для сплавов марок ВТ1-0, ВТ1-1 «от 400 до 510» на «от 490 до 510»; для сплава марки 36НХТЮ—«от 730 до 740» на «от 730 до 750»;

графу «Среда охлаждения» для режима 1 для сплавов марок 35Ш, 45 операция закалки значения изложить в новой редакции: «Вода, воздух, масло, расплав селитры или щелочи с температурой от 100 до 150°С, 10%-ный водный раствор щелочи или соли»; для сплава марки 36НХТЮ—заменить слово: «Воздух» на «Вода или воздух»;

графа «Среда охлаждения» для режима 2. Для сплавов марок 45 и 50 заменить слова: «Вода или масло» на «Вода, масло, 30—50%-ный водный рас-

твор щелочи»; для сплава марки 40ХН2СВА — «Жидкость» на «Жидкость или воздух»; для сплавов марок 20Х13, 20Х13Ш и 40Х13, 25Х13Н2 (ЭИ474) — «Масло, аргон или воздух» на «Вакуум до 100—150°С, масло, воздух или нейтральная среда»;

таблицу дополнить примечанием: «Примечание. Сплав САС-1 применять для ненагруженных деталей, для деталей 3-й категории не рекомендуется в связи с низкой размерной стабильностью».

Пункт 3.9. Заменить обозначение твердости: HRC 35 . . 40 на HRC, 37 . . 42.

Пункт 3.10. Заменить обозначение твердости: HRC 32 на  $\geq$  HRC, 34.

Приложение 1. Пункт 2. Заменить значение: «минус 80°С» на «минус 70°С».

Приложение 3. Таблица. Графа «Марка стали или сплава». Заменить слова, ссылки и марки: ГОСТ 2856—68 на ГОСТ 2856—79, ГОСТ 2176—67 на ГОСТ 2176—77, «Д20 по ГОСТ 4783—68» на «Д20 по нормативно-технической документации»; «ВАД-1; ВАД-1Ф по технической документации, утвержденной в установленном порядке» на «Д24, Д24-Ф (ВАД1, ВАД1-Ф) по нормативно-технической документации»; «по технической документации, утвержденной в установленном порядке» на «по нормативно-технической документации»; ГОСТ 14957—69 на ГОСТ 14957—76, Х16Н25М6АГ (ЭИ395) на 12Х16Н25М6АГ (ЭИ395), ГОСТ 10025—62 на ГОСТ 10025—78, ГОСТ 1628—72 на ГОСТ 1628—78, ГОСТ 18175—72 на ГОСТ 18175—78, ГОСТ 931—70 на ГОСТ 931—78,

таблицу дополнить маркой (после сплава марки ВТ5):

Марка стали или сплава	Наименование и режимы термической обработки	Характеристика размерной стабильности материалов		
		Условный предел упругости при 20—25°С, Н/мм <sup>2</sup> (кгс/мм <sup>2</sup> ), не менее	Условный предел релаксации при изгибе, Н/мм <sup>2</sup> (кгс/мм <sup>2</sup> ), при	
			20—25°С	95—105°С
ВТ5-1 ОТ4 по нормативно-технической документации	Отжиг при +750°С в течение 1,5 ч	588,6 (60,0)	—	30

(ИУС № 7 1983 г.)

Изменение № 2 ГОСТ 17535—77 Детали приборов высокоточные металлические. Стабилизация размеров термической обработкой. Типовые технологические процессы

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.06.88 № 2128

Дата введения 01.01.89

Пункт 1.12. Заменить значение: HRC<sub>2</sub> 28...34 на 28...34 HRC<sub>2</sub> (2 раза).

Пункт 2.2. Таблица 2. Графа «Режим 2. Температура нагрева, °С». Для сплава марки АЛ9 заменить значение: «От 160 до 170» на «От 200 до 220»;

графа «Режим 2. Время выдержки, ч». Для сплава марки АЛ9 заменить значение: «От 4 до 6» на «От 3 до 6»;

графа «Твердость HRC<sub>2</sub> или состояние материала». Заменить значение: 26...31,5 на 26...32.

Пункт 3.2. Таблица 4. Графа «Режим 2. Температура, °С». Для сплава марки САС-1 исключить значение: «От 190 до 200»;

графа «Режим 2. Время выдержки, ч». Для сплавов марок Д1, Д16, ВАД1Ф заменить значение: «От 6 до 8» на «—»;

графу «Режим 3» для сплава марки ВТ8 изложить в новой редакции:

Режим 3				
Наименование термической операции		Температура, °С	Время выдержки, ч	Среда охлаждения
ТЦО—повторить последовательно три раза	Охлаждение	150	От 0,5 до 1,0	Воздух или жидкость. При третьем цикле—воздух
	Нагрев	100	От 1 до 2	

графа «Твердость HRC<sub>2</sub> или состояние материала». Заменить значение: 24...31,5 на 24...32.

Пункт 3.9. Заменить значение: HRC<sub>2</sub> 37...42 на 37...42 HRC<sub>2</sub> .

Пункт 3.10. Заменить значение: >HRC<sub>2</sub> 34 на >34 HRC<sub>2</sub> .

(Продолжение см. с. 336)

Раздел 3 дополнить пунктами — 3.11, 3.12: «3.11. Для отливок из стали марки 20Х13Л с небольшим объемом механической обработки, термообработываемых на твердость 26...32 и 28...34 HRC, операции закалка и высокий отпуск (режим 2) допускается не проводить.

3.12. Для сплава марки В95 допускается проводить двухступенчатый режим старения (режим 1) при температуре от 110 до 130 °С с выдержкой от 3 до 3,5 ч.

Для титановых сплавов в режиме 3 допуск на температуру охлаждения и нагрева —  $\pm 5$  °С.

Приложение 3, Таблица. Для сплавов марок ВТ5—1 и ОТ4 заменить значение условного предела релаксации при изгибе при температуре 95—105 °С: 30 на 294,3 (30,0).

(ИУС № 10 1988 г.)