



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

# ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ БЕЛЬЕВЫЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОРТНОСТИ

ГОСТ 1136—81

Издание официальное

5 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва

## ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ БЕЛЬЕВЫЕ

## Определение сортности

Knitted underwear articles.  
Determination of grade

ГОСТ  
1136—81

ОКП 84 1000

Срок действия

до 01.07.82до 01.07.92

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на бельевые трикотажные изделия и устанавливает определение их сортности.

2. Изделия по внешнему виду, конструкции, прикладным материалам должны соответствовать образцу-эталону, утвержденному по ГОСТ 15.007—81, и требованиям, установленным нормативно-технической документацией.

Изделия для военнослужащих должны соответствовать образцу, утвержденному в установленном порядке, и требованиям нормативно-технической документации.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3. На изделия устанавливают два сорта: 1 и 2-й.

Сорт изделия определяют в зависимости от наличия пороков внешнего вида полотна и производственно-швейных пороков в соответствии с табл. 1 и 2.

4. Изделия просматривают на столе с лицевой стороны в расправленном виде без натяжения.

5. В изделиях 1-го сорта допускается не более четырех различных пороков внешнего вида полотна и не более пяти (для изделий, предназначенных для военнослужащих, — не более четырех) производственно-швейных пороков, указанных в табл. 1 и 2 для изделий 1-го сорта.

В изделиях 2-го сорта допускается не более трех различных пороков внешнего вида полотна и не более пяти производственно-швейных пороков, указанных в табл. 1 и 2 для изделий 2-го сорта.

При наличии в изделии пороков 1 и 2-го сортов изделие относится ко 2-му сорту, при этом в общей сложности в изделии 2-го сорта должно быть не более восьми пороков.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

6. Сортность комплектных изделий устанавливают по изделию комплекта низшего сорта.

7. Размеры пороков определяют по наибольшему измерению. Измерение пороков производят линейкой или рулеткой с ценой деления 1 мм.

В изделиях из полотен, обладающих свойством к образованию затяжек, допускается производить измерение пороков мягким сантиметром.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

8. При определении сортности все части и детали изделий подразделяют на открытые и закрытые. На закрытых частях и деталях пороки внешнего вида полотна и производственно-швейные пороки, предусмотренные табл. 1 и 2, не учитываются, кроме обрыва нити и пряхи.

9. К закрытым частям и деталям изделий относят невидимые во время носки:

ластовицу, внутреннюю сторону отложного воротника, карманов, клапанов;

части изделий, закрытые отдельными деталями;

нижнюю часть мужских сорочек, морских фуфаек, маек, предназначенных для ношения с заправкой в брюки, на расстоянии  $\frac{1}{3}$  длины от низа изделия;

подкладку бюстгалтера купальных костюмов и изнаночную сторону в изделиях из непросвечивающегося полотна, кроме затыльника фуфаек;

нижнюю часть рукавов на расстоянии  $\frac{1}{3}$  длины рукава от линии проймы.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

10. При разногласиях в определении сортности изделий по порокам «заметные» должны быть использованы эталоны на пороки (в полотне или изделии), утвержденные изготовителем и основными потребителями или одновременно при утверждении образца эталона на продукцию.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

- 11, 12. (Исключены, Изм. № 2).
13. (Исключен, Изм. № 3).



Продолжение табл. 1

Наименование порока	Вид полотна	Вид пряжи и нитей	Количество или размер порока, не более			
			в бельевых изделиях		в купальных изделиях	
			1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта
отсутствия футерной или плюшевой нити, количество петельных рядов	Кудриное футованное, плюшевое	Пряжа из натуральных волокон и в смеси или в сочетании с химическими волокнами или нитями	Не допускаются	Одного	Не допускаются	Не допускаются
	Все виды полотен, кроме основовязанного (вертелочного)	Пряжа и нити из всех видов волокон	Одного группового до трех петель или до трех петель двух одиночных	Трех одиночных или групповых до трех петель	Одного группового до трех петель или до трех петель двух одиночных	Трех одиночных или групповых до трех петель
3. Восстановление петельной структуры; подбитые петли с закреплением, случаи штовка, в общей сложности, см	Все виды полотен	Пряжа из натуральных волокон и в смеси или в сочетании с химическими волокнами и нитями	Не допускаются	1,5	Не допускаются	1,0
	Все виды полотен	Пряжа и нити из химических волокон, кроме хлопчатобумажной, Хлоридная пряжа	То же	0,5	То же	0,5
4. Сброс петель, случаи взрывос	Основовязанное (вертелочное)	Пряжа и нити из всех видов волокон	Одного	Шести одиночных или трех групповых размером до 0,5 см	Не допускаются	Шести одиночных

Продолжение табл. 1

Наименование порока	Вид полотна	Вид пряжи и нити	Количество или размер порока, не более			
			в бязевых изделиях		в купальных изделиях	
			1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта
5. Затяжки размером до 0,5 см, шпук вразброс	Основовязаное	Пряжа и нити из химических волокон	5	8	3	6
	Кулирное	Пряжа и нити из всех видов волокон	1	2	1	2
6. Провязывание загрязненной, масляной или цветной нити заметно, в общей сложности, см	Все виды полотен	Пряжа из всех видов натуральных волокон и в смеси или в сочетании с химическими волокнами	1,0	8,0	1,0	5,0
		Пряжа и нити из химических волокон, кроме хлопчатобумажной пряжи	0,5	5,0	0,5	5,0
		Хлоринированная пряжа	1,5	8,0	—	—
7. Неравномерность цвета, оттенки (в том числе эстетическая неравномерность расположенная от неровности окраски полотна по петельным рядам и столбикам), муары, заломы, ласы, нарушенные рясунки при вязании замстных	Все виды полотен	Пряжа и нити из всех видов волокон	Не допускаются	Допускаются	Не допускаются	Допускаются
8. Полосы замстные от: остановки машины, случаи	Основовязаное	То же	Одного	Двух	То же	Одного

Продолжение табл. 1

Наименование порока	Вид полотна	Вид праж и нити	Количество или размер порока, не более			
			в больших изделиях		в кулальных изделиях	
			1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта
Уплотненных и разрыхленных петельных столбиков	Все виды полотен	Пряжа и нити из всех видов волокон	Не допускаются	Допускаются	Не допускаются	Допускаются
			5,0	Допускается	Не допускается	Отдельные петли и черточки до 5,0
9. Пробивка заметная, в общей сложности, см	Кулирное платирированное	То же	5,0	Допускается	Не допускается	Допускаются
10. Пятна, в общей сложности, см	Кулирное футерованное	»	Не допускается	То же	То же	Не допускается
	Все виды полотен	»	Не допускается	1,5	Не допускается	1,0
11. Набор петель	То же	»	Отдельные петли	Двух петельных столбиков	Отдельные петли	Одного петельного столбика
	Освоиваемое	»	1,0	2,0	Не допускаются	1,0
12. Деформированные петли от нарушения натяжения основы, в общей сложности, см	Все виды футерованных полотен	»	Не допускается	10,0	—	—
			То же	То же	—	—
13. Непроворсовка, в общей сложности, см	Кулирное двойное	»	Не допускается	Одного петельного столбика	Не допускается	Одного петельного столбика
			То же	То же	—	—
14. Полоса от выключенной иглы на изнаночной стороне, не видимая с лицевой стороны	Кулирное однокварное	Пряжа и нити из всех видов волокон, кроме хлопчатобумажной	Не допускается	Не допускается	Не допускается	Не допускается
			То же	То же	То же	То же
15. Накладка-издевка, в общей сложности, см	Кулирное однокварное	Хлоринированная пряжа	Не допускается	3,0	—	—
			То же	То же	—	—

Продолжение табл. 1

Наименование порока	Вид полотна	Вид пряди и нити	Количество или размер порока, не более			
			в больших изделиях 1-го сорта	2-го сорта	в кузовных изделиях 1-го сорта	2-го сорта
16. Перекос пестровязальных полотен с ярко выраженным поперечным рисунком в полосу или касту, % от ширины изделия	Куларное с машин, имеющих до 30 вязальных систем	Пряжа и нити из всех видов волокон	4	6	3	5
	Куларное с машин, имеющих свыше 30 вязальных систем		5	6	3	5
17. Мушкетность, засоренность, заметные	Все виды полотен	То же	3	5	3	5
18. Пороки набивки заметные:	То же	То же	Не допускается	Допускается	Не допускается	Допускается
непронятка рисунка, несоответствие фигур и сдвиг рисунка, мелкие пигментные пятна и брызги, належки (отпечатки рисунка)			То же	То же	То же	То же
расплыв краски			Не допускается	Не допускается	Не допускается	Не допускается

## Примечания:

1. В изделиях не учитываются:
  - сбитость рисунка от набивки неразрезанных полотен в изделиях без боковых швов;
  - смещение раппорта рисунка (петельных рядов при смене переплетений) по вертикали;
  - сбитость и смещение рисунка посередине переда, сидения, бока и заставки при наличии швов и без них в панталонах и трусах из набивных и рисунчатых полотен;
  - следы от клупы сушильно-ширильной машины (по боку изделия);
  - цветные точки от красителей (в том числе загрязненные) вразброс по изделию не более трех случаев (более трех случаев относят к пороку «пятна»);
  - зёрнистость равномерно расположенная по петельным рядам по всему изделию;
  - складка от сгиба полотна посередине изделия;
  - малозаметные пороки, не влияющие на внешний вид, указанные в подпунктах 1, 6—9, 17, 18.
2. Сброшенные петли должны быть подняты и закреплены независимо от их расположения на изнаночной или лицевой стороне в изделиях из кулирного полотна.
 

Порок «поднятые петли с закреплением», расположенный на изнаночной стороне изделия и не видимый с лицевой стороны, не учитывается.
3. Штопку производят крючком или иглой, восстанавливая петельную структуру под рисунок или переплетение полотна с последующим закреплением петель, или аккуратно зашивают иглой в изделиях из вертелочных полотен.
- При невозможности восстановления петельной структуры иглой или крючком под рисунок или переплетение допускается аккуратная зашивка иглой в изделиях 2-го сорта на кулирном одинарном полотне размером не более 0,5 см.
4. В изделиях не допускаются:
  - черные, чернильные, красильные и ржавые пятна,
  - полное отсутствие ворса (непроворсовка) на футерованном полотне;
  - проколы от игл сушильно-ширильной машины
5. Сортность полотна в кулонах и деталях определяют по порокам, отнесенным к одному изделию.
6. В изделиях из всех видов полотен, кроме полотен с ярко выраженным поперечным рисунком в полосу или клетку, определяется перекося в соответствии с нормативно-технической документацией на полотно.
7. Допускается различная плотность вязания в деталях одного изделия в соответствии с нормативно-технической документацией на трикотажные полотна.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

Таблица 2

Наименование швейно-производственного порока	Размер порока, см, не более, в изделии	
	1-го сорта	2-го сорта
1. Разная длина: длинных рукавов, боковых швов, плечевых швов (сгибов), пройм (в изделиях без рукавов), сторон парных деталей (кокетка комбинаций, верхняя часть купальных костюмов)	1,0	1,5 (для длинных рукавов — 2,0)
коротких рукавов, концов воротника, напульсников, манжет	0,5	1,0
2. Разная ширина: рукавов, ножек (у низа ластовиц)	1,0	1,5
напульсников, манжет	0,5	1,0
3. Несимметричность: вытачек, складок и рельефов сторон изделия, бретелей	1,0	1,5
перекос воротника, отклонение планки и переднего разреза от средней линии изделия, разное расстояние между петлями	0,5	1,0
4. Отклонение строчки от конструктивной линии: при подшивке верха и низа изделия, вшивка резиновой тесьмы	0,5	1,0
при отстрачивании воротника (горловины), планки, борта и других деталей	0,3	0,5
5. Несовпадение полос рисунка заметное: шов спинки, полки	Не допускается	Допускается
прочие детали	Не учитывается	
6. Смещение: кружев, манжет, беек, канта при стачивании продольных швов в месте их соединения с полотном	0,5	1,0
при высоте зубца кружева свыше 1,0 см	1,0	1,5
7. Несовпадение соединительных швов: при втачивании рукавов, манжет, напульсников, оборок кружев, по шаговому шву	1,0	1,5

## Примечания:

1. Порок «явная прорубка» определяют по ГОСТ 26006—83.

2. Перекос воротника измеряют от плечевых швов сложенного изделия до края воротника.

3. В изделиях при полном совпадении начала и конца плоского шва порок «заход» не учитывается.

В изделиях 1-го и 2-го сортов не учитывается несовпадение начала и конца плоского шва до 0,5 см (при условии соблюдения требований ГОСТ 10399—87).

4. В изделиях не учитываются при подсчете общего количества пороков: пороки, перечисленные в пунктах 1—7 размером до 0,5 см включительно; прохваты на лицевой стороне при подшивке изделий на машине двухниточного краеобметочного шва до 0,3 см;

нарушение структуры шва с сохранением целостности нити (один случай в одном шве).

5. При несоответствии цвета швейных ниток и прикладных материалов, предусмотренных утвержденным образцом-эталонном, конфекционной картой и технической документацией на изделие, изделие относят ко 2-му сорту.

В изделиях 1-го сорта светлых тонов допускается производить пошив белыми нитками и нитями, кроме строчек, выдаваемых с лицевой стороны (пришив кружев, аппликаций, канта, отделочных строчек и других).

6. В изделиях не допускаются:  
прорубка;  
образование складки швом;  
незахват шва;  
перекос шва от края сложенного изделия размером более 2,0 см (измерение производят по низу изделия).

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Министерством легкой промышленности СССР

## ИСПОЛНИТЕЛИ

Л. П. Сибирева, канд. техн. наук (руководитель темы); Н. А. Мазурин; Г. Н. Антонова

- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного Комитета СССР по стандартам от 31 марта 1981 г. № 1684

- 3. ВЗАМЕН** ГОСТ 1136—81

- 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 15 007—81	2
ГОСТ 10399—87	3
ГОСТ 26006—83	3

- 5. Срок действия продлен до 01.07.92** Постановлением Госстандарта от 19.09.86 № 2722

- 6. ПЕРЕИЗДАНИЕ** [ноябрь 1988 г.] с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в сентябре 1986 г., декабре 1987 г., августе 1988 г. [ИУС 12—86, 3—88, 12—88].

Редактор *Т. В. Смыка*  
Технический редактор *Э. В. Мигуля*  
Корректор *Г. И. Чуйко*

Сдано в наб. 23.03.89 Подл. в печ. 24.05.89 1,0 усл. в. л. 1,0 усл. кр.-отт. 0,70 уч.-изд. л.  
Тир. 10 000 Цена 5 к.

---

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП,  
Новопрессинский пер., д. 3.

Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Дарюс и Гирено, 39. Зак. 982.