

**КАРАКУЛЬ ЧИСТОПОРОДНЫЙ
СЕРЫЙ НЕВЫДЕЛАННЫЙ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

**КАРАКУЛЬ ЧИСТОПОРОДНЫЙ
СЕРЫЙ НЕВЫДЕЛАННЫЙ****Технические условия**Grey undressed persian lamb of pure breed.
Specifications**ГОСТ
2865—68*****Взамен
ГОСТ 2865—45**

ОКП 98 9654

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 3 января 1968 г.
Срок введения установленс 01.01.69

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 29.12.91 № 2385

1. Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкурки, получаемые с чистопородных каракульских ягнят серой окраски.

2. Для шкурок серого каракуля характерны следующие признаки:

а) волосяной покров различной степени шелковистости и блеска с различными формами и типами каракульских завитков и расцветок;

б) шея покрыта каракульскими завитками, голова и ножки имеют муаристый рисунок или завитки, на задних ножках ниже скакательного сустава допускается гладкий волос;

в) хвост широкий у основания, суженный к концу, с характерным для каракульской породы придатком на конце, покрытый рыхлыми расплетистыми завитками;

г) длина волос на шее в распрямленном состоянии допускается у шкурок светло-серого цвета до 40 мм включительно, а у шкурок остальных окрасок до 30 мм;

д) завитки подразделяются: по ширине на узкие — до 4 мм включительно, средние — от 4 до 8 мм включительно и широкие — более 8 мм; по длине на короткие — от 12 до 20 мм включительно, средние — от 20 до 30 мм включительно, длинные — более 30 мм.

3. Шкурки каракуля должны быть:

а) сняты пластом путем ровного продольного разреза по средней линии горла и черева с сохранением площади шкурки с головы до конца хвоста и с ножек до копытцев (см. справочное приложение 1);

б) без разрывов, подрезей, дыр и выхватов с краев;

в) очищены от прирезей мяса, жира, сухожилий, хрящей из ушей, хвоста и ножек;

г) хорошо обезжирены, без повреждения корней волос, очищены от грязи, крови с мездры и волоса, симметрично расправлены без складок на самой шкурке и конечностях.

4. В зависимости от площади шкурки серого каракуля подразделяют на размеры в соответствии с табл. 1а.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

* Переиздание (июль 1999 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в сентябре 1970 г., июне 1984 г., августе 1986 г. (ИУС 9—70, 10—84, 11—86)

© ИПК Издательство стандартов, 1999

Таблица 1а

Размер	Площадь шкурок, см ²	
	сухо-соленых	квашеных
Крупный	Св. 1400	Св. 1250
Средний	Св. 900 до 1400 включ.	Св. 800 до 1250 включ.
Мелкий	Св. 700 до 900 включ.	Св. 650 до 800 включ.
Особо мелкий	От 500 до 700 включ.	От 450 до 650 включ.

5. В зависимости от количества черных и белых волос и их длины шкурки подразделяют на цвета (расцветки), приведенные в табл. 1.

Таблица 1

Цвета (расцветки)	Описание волосяного покрова шкурок
Серый: голубой	Равномерное смешение белых и черных волос Смешение белых и черных волос с незначительным преобладанием белых; белый волос длиннее черного
Темно-серый	Смешение черных и белых волос с преобладанием черных
Черно-серый	Черный волосяной покров с непрерывной полосой из белых и черных волос от холки до крестца шириной не менее 10 см
Светло-серый	Смешение белых и черных волос со значительным преобладанием белых

Примечания:

- Шкурки с пезинами (пятнами) на голове, хвосте, ножках независимо от размера относят к серым.
- Шкурки, имеющие пезины на других частях, относят к пестрым.
- Шкурки с черным волосяным покровом с непрерывной полосой из белых и черных волос от холки до крестца шириной менее 10 см относят к цветным.

3—5. (Измененная редакция, Изм. № 2).

- По форме завитков шкурки серого каракуля подразделяют на следующие группы: полукруглая (типов жакета первого, московского и толстого) — с преобладанием вальковатых и бобастых завитков, с отчетливо выраженным общим рисунком; плоская — с преобладанием плоских вальковатых завитков; ребристая — с преобладанием гривок и ребристых вальков; кавказская — с завитками преимущественно бобастой формы.

Отличительной особенностью кавказской группы является перерослость волоса.

- Шкурки серого каракуля в зависимости от качества волосяного покрова и типа завитков подразделяют на сорта в соответствии с требованиями табл. 2.

Таблица 2

Сорт	Группа	Характеристика волосяного покрова и типа завитков
Первый	Полукруглая типа жакета первого	Густой, шелковистый, блестящий. На огулке и хребте полукруглые плотные средние по ширине, длинные или средние по длине вальки, переходящие на боках в короткие вальки и бобы. Допускается наличие незначительного количества гривок
	Полукруглая типа жакета Московского	Густой, шелковистый, блестящий. На огулке и хребте плотные средние и короткие вальки, переходящие на боках в короткие вальки и бобы. Допускается наличие незначительного количества гривок
	Полукруглая типа жакета толстого	Густой, шелковистый, блестящий. На огулке и хребте в преобладающем количестве плотные широкие вальки и бобы. На боках короткие вальки и бобы. Допускается наличие незначительного количества гривок

Сорт	Группа	Характеристика волосяного покрова и типа завитков
Первый	Ребристая	Густой, шелковистый, блестящий. По всей площади шкурки в преобладающем количестве гривки или ребристые вальки вперемежку с полукруглыми вальками
	Плоская	Густой, шелковистый, блестящий. На огулке и хребте в преобладающем количестве длинные или средние плоские вальки и гривки разной ширины. На боках короткие плоские вальки или гривки, или плоские бобы
	Кавказская	Густой, шелковистый, блестящий, несколько переросший. На огулке и хребте разной ширины и длины вальки, средние или крупные бобы или несколько придавленные короткие вальки с крупными бобами, а также шкурки с переросшим волосяным покровом с крупными или средними бобами, на боках такие же завитки. Допускается незначительное количество гривок
Второй	—	Шкурки с густым и недостаточно густым малошелковистым, слабоблестящим волосяным покровом. На огулке а хребте слабоупругие разных размеров вальки, бобы, гривки, а также упругие крупные и средние кольца; по всей площади шкурки на боках допускаются ласы
Третий	—	Шкурки с густым и недостаточно густым, малошелковистым или грубоватым, слабоблестящим или матовым волосяным покровом. На огулке рыхлые, разных размеров бобы, гривки и кольца, а также плоские короткие вальки вперемежку с ласами. На хребте и боках расплетистые гривки, кольца, горошек и ласы. Шкурки с рыхлыми кольцами или штопорообразными завитками по всей площади

Примечание. При наличии отклонений хотя бы по одному признаку характеристики сорта шкурки переводят в соответствующее по описанию наименование сорта.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

8. Характер завитков волосяного покрова на краях шкурки серого каракуля (всех цветов и расцветок) при определении сортности не учитывают.

За край шкурки принимают участок, ограниченный линией, соединяющей верхние и нижние пахи.

9. Шкурки серого каракуля, законсервированные квашеным способом и предназначенные для поставки на экспорт, сортируют по специальным требованиям заказчика.

10. В зависимости от пороков и их размеров шкурки серого каракуля подразделяют на группы в соответствии с табл. 3.

Таблица 3

Наименование порока	Группа	
	первая	вторая
Ярко выраженная желтизна и красноватый налет на огулке, хребте и боках шкурки площадью, см ²	До 100 включ.	Св. 100
Разрывы, ломины, подрезы, кроме находящихся на голове, хвосте и ножках общей длиной, см	Св. 5 до 20 включ.	Св. 20 до 50 включ.
Дыры, вытертые места, выхваты с краев общей площадью, см ²	До 40 включ.	Св. 40 до 120 включ.
Отсутствие частей шкурки	Головы или хвоста	Головы с шеей
Молеседина, тавро несмываемое, ржавое пятно, кожеседина общей площадью, см ²	Не допускается	До 120 включ.
Изреженное расположение завитков	—	На боках

Наименование порока	Группа	
	первая	вторая
Разрез неправильный	Не допускается	Допускается
Плешина, прелина, теклость волоса, ороговение кожной ткани, комовая сушка, гарь жировая	Не допускается	Не допускается

Примечания:

1. Разрывы, ломины, подрезы, кроме находящихся на голове, хвосте и ножках, общей длиной до 5 см пороком не считают.

2. Голопахость (без признаков прелин) пороком не считают.

3. Степень изреженности расположения завитков определяют по образцам пороков, утвержденным в установленном порядке.

4. Характеристика пороков приведена в приложении 2.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

11. На шкурках серого каракуля допускается не более одного порока данной группы. Допускаются следующие совокупности различных пороков:

на шкурках, относимых ко второй группе, наличие не более двух пороков первой группы.

12. Шкурки серого каракуля принимают партиями. Партией считают любое количество шкурок, оформленное одним документом о качестве.

11, 12. **(Измененная редакция, Изм. № 2).**

13. Каждую шкурку партии подвергают проверке по показателям внешнего вида и размерам.

14. Площадь шкурки определяют умножением ее длины, измеряемой от основания шеи до основания хвоста, на ширину, измеряемую посередине шкурки (приложение 1).


15. Упаковка и маркировка шкурок серого каракуля — по ГОСТ 13223—87.

16. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—96.

17. Шкурки каракуля транспортируют транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида.


13—17. **(Введены дополнительно, Изм. № 2).**

Контуры правильно снятой и расправленной каракульской шкурки и места измерений шкурки для определения площади



Черт. 1

Топография каракульской шкурки



1 — огузок (крестец); 2 — хребет (спина); 3 — бока; 4 — шея; 5 — голова; 6 — края (черево); 7 — хвост; 8 — сухой придаток хвоста; 9 — задние ножки; 10 — передние ножки; 11 — пахи; 12 — скакательные суставы

Черт. 2

(Введено дополнительно, Изм. № 2).

Наименование порока	Характеристика порока
Вытертое место	Участок шкурки, частично или полностью лишенный волосяного покрова в результате механического воздействия
Выхваты краев	Вырезы или отрывы краев частей шкурок, имеющих товарную ценность
Ороговение кожной ткани	Ороговение и ломкость кожной ткани в результате ее сильного обезвоживания при сушке на солнце, около горячей печи или в сушилках при высокой температуре
Дыра	Сквозной разрез с потерей площади или вырез части шкурки
Комовая сушка	Шкурки, высушенные в нерасправленном состоянии
Кожеедина	Поражение участков шкурки жуками-кожеедами и их личинками
Ломины	Трещины на лицевой стороне кожной ткани из-за сильного натяжения или резкого перегиба шкурки
Молеедины	Повреждения волосяного покрова или кожной ткани шкурки (эпидермиса) личинками моли
Разрезы, прорезы и подрезы	Линейные отверстия в кожной ткани без потери площади шкурки или подрезы кожной ткани глубиной более 1/3 толщины кожной ткани
Прелины и теклость волоса	Разложение кожной ткани шкурок в результате запоздалого или неправильного консервирования, а также хранения в сыром помещении. Как правило, это сопровождается теклостью (выпадением) волос
Плешина	Участок шкурки, лишенный волосяного покрова в результате кожных заболеваний (часотка, парша, стригущий лишай и др.), небрежной первичной обработки или неправильного хранения шкурки
Разрез неправильный	Разрез шкурки при съемке ее с животного, проведенный правее или левее белой линии живота
Ржавое пятно	Сквозное или проникающее глубоко внутрь кожной ткани шкурки темно-коричневое пятно, проявляющееся в результате длительного соприкосновения влажного сырья с металлическими предметами. Поверхностные ржавые пятна со стороны кожной ткани, счищаемые ножом, пороком не считаются
Тавро (несмываемое)	Метка, нанесенная на волосяной покров шкурки масляной краской или гудроном
Гарь жировая	Ломкость кожной ткани за жиренной шкурки вследствие окисления жира при хранении в условиях повышенной температуры
Изреженное расположение завитков	Поредение волосяного покрова, при котором между завитками видна кожная ткань
Желтизна или красноватый налет	Загрязнение волосяного покрова (белого волоса) мочой, кровью или примесями соли

(Измененная редакция, Изм. № 3).

Редактор *Т.Л.Шашина*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *О.В.Ковш*
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 28.07.99. Подписано в печать 02.09.99. Усл.печ.л. 0,93. Уч.-изд.л. 0,73.
Тираж 119 экз. С 3585. Зак. 719.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов – тип. “Московский печатник”, Москва, Лялин пер., 6
Плр № 080102