

---

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

---



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
СТАНДАРТ  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р ИСО  
6330—  
2009

---

## МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ

### Методы домашней стирки и сушки для испытаний

ISO 6330:2000

Textiles — Domestic washing and drying procedures for textile testing  
(IDT)

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2011

## Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

### Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Техническим комитетом ТК 412 «Текстиль», Открытым акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС»)

2 ВНЕСЕН Управлением технического регулирования и стандартизации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2009 г. № 819-ст

4 Настоящий стандарт представляет собой идентичный текст международного стандарта ИСО 6330:2000 «Текстиль. Методы домашней стирки и сушки, применяемые для испытаний текстиля» (ISO 6330:2000 «Textiles — Domestic washing and drying procedures for textile testing»).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВЗАМЕН ГОСТ Р ИСО 6330—99

*Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет*

© Стандартиформ, 2011

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

## Содержание

1 Область применения . . . . .	1
2 Нормативные ссылки . . . . .	1
3 Метод проведения испытаний . . . . .	1
4 Реагенты . . . . .	1
5 Аппаратура . . . . .	2
6 Образцы для испытаний . . . . .	4
7 Метод стирки . . . . .	4
8 Метод сушки . . . . .	5
9 Протокол испытаний . . . . .	5
Приложение А (нормативное) Эталонное моющее средство ААТСС 1993 (нефосфатная формула, не содержащая отбеливателя) . . . . .	8
Приложение В (нормативное) Нефосфатные эталонные моющие средства ЕСЕ и ИЕС . . . . .	9
Приложение С (нормативное) Сушка в сушильном барабане — Определение производительности сушки . . . . .	10
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии национальных стандартов Российской Феде- рации ссылочным международным стандартам . . . . .	12



## МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ

## Методы домашней стирки и сушки для испытаний

Textiles. Domestic washing and drying procedures for textile testing

Дата введения — 2011—01—01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методы домашней стирки и сушки для испытаний текстильных изделий. Данные методы применимы для тканей, одежды и иных текстильных изделий, которые подвергаются надлежащей комбинации процедур домашней стирки и сушки.

Настоящий стандарт устанавливает:

- а) десять методов стирки, основанных на использовании стиральной машины с фронтальной загрузкой и горизонтальным барабаном (стиральная машина типа А) или
- в) одиннадцать методов, основанных на использовании стиральной машины активаторного типа с вертикальной загрузкой (стиральная машина типа Б).

Результаты, полученные при использовании двух названных типов стиральных машин, могут быть сопоставимы.

Каждый метод стирки соответствует одной домашней стирке.

Настоящий международный стандарт также устанавливает пять методов сушки:

- А — сушка на веревке (Line dry)
- В — сушка без отжима (Drip dry)
- С — сушка в расправленном виде (Flat dry)
- Д — сушка под прессом (Flat press)
- Е — сушка в сушильной машине с вращающимся барабаном (Tumble dry)

Полное испытание включает стирку и сушку.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие международные стандарты:

- ИСО 3758:2005 Текстиль. Маркировочные обозначения на этикетках с правилами по уходу
- ИСО 6059:1984 Качество воды. Определение суммарного содержания кальция и магния. Титриметрический метод с применением ЭДТА

## 3 Метод проведения испытаний

Образец подвергается стирке в автоматической стиральной машине и сушке в соответствии с заданными методами.

## 4 Реагенты

### 4.1 Эталонные моющие средства

- 4.1.1 Эталонное моющее средство Американской ассоциации текстильных химиков и колористов (ААТСС) 1993 (без оптического отбеливателя).

**Примечание** — Эталонное моющее средство ААТСС 1993 используется только в стиральных машинах с вертикальной загрузкой (тип Б).

Номинальный состав данного эталонного моющего средства ААТСС 1993 приведен в Приложении А.

**4.1.2 Нефосфатное эталонное моющее средство А Европейской экономической комиссии (ЕСЕ) (без оптического отбеливателя).**

**Примечание** — Нефосфатное эталонное моющее средство ЕСЕ А может быть использовано во всех видах стиральных машин.

Номинальный состав нефосфатного эталонного моющего средства ЕСЕ А приведен в Приложении Б.

**4.1.3 Нефосфатное эталонное моющее средство А Международной электротехнической комиссии (IEC) (с оптическим отбеливателем).** Данное средство не может быть использовано в тех случаях, когда проводятся испытания по определению прочности окраски.

**Примечание** — Нефосфатное эталонное моющее средство А IEC может быть использовано во всех видах стиральных машин.

Номинальный состав данного эталонного моющего средства А IEC приведен в Приложении Б.

**4.2 Вода, жесткость которой не превышает 0,002 % (20 ppm), выраженная как карбонат кальция, при определении в соответствии с ИСО 6059.**

## 5 Аппаратура

**5.1 Автоматические стиральные машины, способные работать при следующих условиях.**

**5.1.1 Стиральные машины типа А с фронтальной загрузкой и горизонтальным барабаном**

**Примечание** — Соответствующие машины доступны для приобретения. Наименования таких машин можно получить в национальных организациях по стандартизации. Другие машины могут использоваться в том случае, если установлено, что они позволяют получить эквивалентные результаты.

- a) Фронтальная загрузка, горизонтальный вращающийся барабан.
- b) Диаметр внутреннего барабана:  $(51,5 \pm 0,5)$  см.
- c) Глубина внутреннего барабана:  $(33,5 \pm 0,5)$  см.
- d) Расстояние между внутренним и наружным барабанами:  $(2,8 \pm 0,1)$  см.
- e) Три лопасти, каждая высотой  $(5 \pm 0,5)$  см, расположенные внутри барабана под углом  $120^\circ$ .
- f) Режим вращения:

1) Обычное:  $(12 \pm 0,1)$  с по часовой стрелке,  $(3 \pm 0,1)$  с с остановкой,  $(12 \pm 0,1)$  с против часовой стрелки,  $(3 \pm 0,1)$  с с остановкой.

2) Слабое:  $(3 \pm 0,1)$  с по часовой стрелке,  $(12 \pm 0,1)$  с с остановкой,  $(3 \pm 0,1)$  с против часовой стрелки,  $(12 \pm 0,1)$  с с остановкой.

g) Частота вращения:

- во время стирки:  $52 \text{ мин}^{-1}$ ;

- во время отжима (центрифугирование):  $(500 \pm 20) \text{ мин}^{-1}$ .

h) Нормальная подача воды:  $(25 \pm 5)$  л/мин при  $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ .

**Примечание** — В тропических странах указанную температуру следует считать минимальной. В случае, когда испытания проводятся при температуре воды, выходящей за названные пределы, температуру подаваемой воды следует указывать в протоколе испытаний.

i) Время заполнения: менее 2 минут при заполнении до уровня 13 см.

j) Время слива: менее 1 минуты при сливе от уровня 13 см.

k) Нагрев: электрический, регулируемый с помощью термореле.

l) Мощность нагревательного прибора: 5,4 кВт, при относительном отклонении  $\pm 2\%$ .

**5.1.2 Стиральные машины типа Б активаторного типа с вертикальной загрузкой**

**Примечание** — Соответствующие машины доступны для приобретения. Наименования таких машин можно получить в национальных организациях по стандартизации. Другие машины могут использоваться в том случае, если установлено, что они позволяют получить эквивалентные результаты.

Приведенные условия соответствуют машинам, изготовленным в период с 1992 г. Для получения информации по техническим условиям для машин, изготовленных до 1992 г., необходимо обратиться в Секретариат ISO/TC 38/SC 2.

а) Машины имеют барабан с внутренней перфорированной корзиной диаметром  $(50 \pm 5)$  см и глубиной  $(30 \pm 5)$  см.

б) Примеры вариантов условий стирки указаны в таблице 1.

Таблица 1

Режим машины	Температура стирки
1) Обычный/Прочный хлопок (Normal/Cotton sturdy)	II $(27 \pm 3) ^\circ\text{C}$
2) Мягкий (Delicate)	III $(41 \pm 3) ^\circ\text{C}$
3) Режим несминаемости (Durable press)	IV $(49 \pm 3) ^\circ\text{C}$
	V $(60 \pm 3) ^\circ\text{C}$
	VI $(70 \pm 3) ^\circ\text{C}$

Таблица 2 — Примеры настроек машины без загрузки

Цикл	Обычный	Мягкий	Режим несминаемости
Уровень воды			
Скорость вращения	$(2,983 \pm 0,033)\text{c}^{-1}$ [[179 ± 2] об/мин]	$(1,983 \pm 0,033)\text{c}^{-1}$ [[119 ± 2] об/мин]	$(2,983 \pm 0,033)\text{c}^{-1}$ [[179 ± 2] об/мин]
Время стирки	$(12 \pm 1)$ мин	$(8 \pm 1)$ мин	$(10 \pm 1)$ мин
Скорость центрифугирования	$(10,75 \pm 0,25)\text{c}^{-1}$ [[645 ± 15] об/мин]	$(7,167 \pm 0,25)\text{c}^{-1}$ [[430 ± 15] об/мин]	$(7,167 \pm 0,25)\text{c}^{-1}$ [[430 ± 15] об/мин]
Заключительное время центрифугирования	$(6 \pm 1)$ мин	$(6 \pm 1)$ мин	$(4 \pm 1)$ мин

## 5.2 Сушилка с вращающимся барабаном, соответствующая следующим требованиям:

Примечание — Соответствующие машины доступны для приобретения. Наименования таких машин можно получить в национальных организациях по стандартизации. Другие машины могут использоваться в том случае, если установлено, что они позволяют получить эквивалентные результаты.

### 5.2.1 Используемые со стиральными машинами типа А:

а) Регулируемая температура выходящего воздуха: максимум  $80 ^\circ\text{C}$  (см. 8.5)

б) Тангенциальное центробежное ускорение: от  $0,6 g$  до  $0,9 g$

в) Вместимость барабана: от 80 до 120 л

г) Реверсия барабана: есть

д) Диаметр барабана: минимум 55 см

е) Наличие не менее трех лопастей, расположенных с равными интервалами внутри барабана, либо как составные части конструкции, либо как сборные элементы. Каждая лопасть должна иметь основание размером от 4 до 9 см и сужаться на высоте от 4 до 8 см до ширины от 1 до 2 см.

ж) Мощность, потребляемая при нагреве: максимум 3,5 кВт

з) Период охлаждения: минимум 5 мин

### 5.2.2 Используемые со стиральными машинами типа Б:

а) Машины имеют барабан с цилиндрической корзиной диаметром  $(75 \pm 5)$  см и глубиной не менее  $(40 \pm 5)$  см.

б) Варианты условий сушки указаны в таблице 3

Таблица 3

Наименование	Температура выходящего воздуха	Охлаждение
а) Обычный/Прочный хлопок	$(66 \pm 5) ^\circ\text{C}$	5 мин
Режим несминаемости	$(66 \pm 5) ^\circ\text{C}$	10 мин
б) Мягкий	$< 60 ^\circ\text{C}$	5 мин

### 5.3 Балласт

#### 5.3.1 Используемый со стиральными машинами типа А:

Балласт представляет собой 100 %-ное полиэфирное трикотажное полотно из текстурированных комплексных нитей с поверхностной плотностью  $(310 \pm 20)$  г/м<sup>2</sup>. Балластные образцы для испытаний должны состоять из четырех слоев ткани, обметанных вместе по всем четырем сторонам и скрепленных по углам. Образцы должны иметь квадратную форму с размерами  $(20 \pm 4)$  см  $\times$   $(20 \pm 4)$  см. Каждый образец для испытаний должен весить  $(50 \pm 5)$  г.

В качестве альтернативы может использоваться подшитое полотно из 100 %-ного отбеленного хлопка, либо гладкое трикотажное полотно из 50 %-ного полиэфира и 50 %-ного хлопка. И в первом и во втором случае отношение массы к единице поверхности должно составлять  $(155 \pm 5)$  г/м<sup>2</sup>, а размеры образца могут быть  $(92 \pm 5)$  см  $\times$   $(92 \pm 5)$  см.

#### 5.3.2 Используемый со стиральными машинами типа Б:

Характеристики балласта	Тип I 100 %-ный хлопок	Тип III 50/50 + 3 %-ный полиэфир/хлопок
Пряжа (кольцевого способа прядения)	16/1	30/2
Переплетение нитей	21 $\times$ (19 $\pm$ 2) см	19 $\times$ (19 $\pm$ 2) см
Масса ткани	(155 $\pm$ 5) г	(155 $\pm$ 5) г
Размеры куска ткани	92 $\times$ (92 $\pm$ 2) см	92 $\times$ (92 $\pm$ 2) см
Масса куска ткани	(130 $\pm$ 10) г	(130 $\pm$ 10) г

5.4 Электрически нагреваемый (сухонагреваемый) безбортовой плоский пресс. Если применяется данный вид сушки, тип сушильного пресса должен устанавливаться согласно договоренности между заинтересованными сторонами.

5.5 Оборудование для сушки на веревке (см. 8.1) или сушки без отжима (см. 8.2).

5.6 Сетчатые стеллажи для сушки из нержавеющей стали или пластика, имеющие около 16 отверстий (см. 8.3).

## 6 Образцы для испытаний

Число образцов, подвергаемых процедурам стирки и сушки, которые устанавливаются настоящим стандартом, определяется согласно цели испытаний материала.

## 7 Метод стирки

7.1 Выбирают метод стирки из списка, приведенного в таблице 4, для стиральных машин с фронтальной загрузкой, или в таблице 5 — для машин с вертикальной загрузкой.

7.2 Взвешивают (отдельные) образцы или сборные изделия (8.2) либо предметы одежды (8.5) перед стиркой в том случае, если они должны пройти процедуру сушки в барабане.

7.3 Кладут испытуемый материал в стиральную машину (см. 5.1.1 или 5.1.2) и добавляют необходимый балласт (см. 5.3); весь загруженный сухой материал проходит стирку согласно выбранной процедуре. Если определяется формоустойчивость материала, вес образцов для испытаний не должен превышать половину общего веса материала, загружаемого в машину. Затем добавляют соответствующее моющее средство (4.1.1, 4.1.2 или 4.1.3) в количестве, достаточном для образования пены высотой не более  $(3 \pm 0,5)$  см в конце цикла стирки.

Перед загрузкой материала в стиральные машины типа Б наполняют машины водой с выбранной температурой, добавляют  $(66 \pm 1)$  г эталонного моющего средства ААТСС 1993 или соответствующее количество моющего средства IEC или ECE. Моющее средство должно обеспечивать образование пены высотой не более  $(3 \pm 0,5)$  см в конце цикла стирки.

7.4 После отжима по завершению процедуры стирки, ткань вынимают, обращая внимание на то, чтобы она не была растянута или повреждена, затем сушат ткань согласно одному из методов сушки, описанных в пункте 8.

7.5 Если материал сушится без отжима, стиральную машину останавливают перед последним центрифугированием, материал вынимают, следя за тем, чтобы он не был растянут или деформирован.



## 8 Метод сушки

### 8.1 Метод А — Сушка на веревке

Материал после отжима развешивают на веревке и сушат согласно процедуре, описанной в 8.2.

### 8.2 Метод В — Сушка без отжима

Материал вынимают из стиральной машины и, не отжимая, вешают на веревке в помещении, где нет движения воздуха, при комнатной температуре, оставляя на время сушки.

Направление основы ткани или петельных столбиков в ткани должно быть вертикальным. Готовые изделия необходимо развешивать в направлении носки.

### 8.3 Метод С — Сушка в расправленном виде

Материал раскладывают на горизонтальном сетчатом стеллаже для сушки (см. 5.6), расправляют складки рукой, не растягивая и не деформируя ткань, и оставляют на время сушки.

### 8.4 Метод D — Сушка под прессом

Материал помещают на плоское основание пресса (см. 5.4) и расправляют складки рукой. Затем на короткий промежуток времени опускают головку пресса, температуру которой устанавливают в зависимости от материала, и повторяют эту процедуру столько раз, сколько необходимо, чтобы высушить ткань. Записывают рабочую температуру и давление пресса.

### 8.5 Метод Е — Сушка в сушильном барабане

**Примечание** — Данный метод не предназначен для оценки изделий, имеющих термочувствительные волокна. В настоящее время проводятся исследования по установлению соответствующего критерия для таких тканей.

После окончания стирки и отжима в машине испытуемую ткань вместе с балластом сразу помещают в сушилку с вращающимся барабаном (см. 5.2). Процесс сушки загруженного материала описан ниже.

Если измеряется температура ткани во время сушки, к ткани прикрепляют гибкие ленты (термоярыльки), которые измеряют температуру. Такие термоярыльки должны измерять температуру в диапазоне от 40 °C до 90 °C.

Чтобы определить оптимальные установки нагрева, сушилка работает при нормальных (высоких) установках нагрева в течение времени одного цикла испытания, которое рассчитывается по методу, описанному в Приложении В. По истечении расчетного времени испытательного цикла влажность должна быть эквивалентна абсолютной влажности кондиционированного текстиля (относительная влажность 0 % при 20 °C и 60 °C).

Если используется устройство для взвешивания, сушильный барабан помещают на платформу этого устройства и определяют его массу. Затем помещают взвешенные образцы или предметы одежды вместе с балластом в сушилку и включают ее. Сушку продолжают до тех пор, пока масса не изменится, затем выключают нагрев и продолжают процесс сушки без нагрева в течение не менее 5 минут. После этого измеряют массу подсушенных образцов или предметов одежды.

Определяют размеры материала, который затем подвергают дальнейшей сушке до тех пор, пока влажность не станет равной 2 % для синтетических материалов, 5 % — для целлюлозных.

Сушку продолжают, пока масса не станет постоянной.

Для сушильных машин, указанных в 5.2.2, необходимо убедиться, что температура выходящего из них воздуха не превышает 70 °C для обычной ткани и 50 °C для тонкой ткани или ткани, обрабатываемой в режиме несминаемости. Сушилка действует до тех пор, пока сохнет загруженный материал, затем барабан продолжает работать еще в течение 5 минут при отключенном нагреве. После этого ткань немедленно извлекается из сушилки.

## 9 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен включать следующую информацию:

- ссылку на настоящий стандарт;
- тип стиральной машины и выбранный метод стирки;
- выбранный метод сушки и тип машины, если применяется;
- тип использованного моющего средства;
- общая масса сухого материала: масса образцов и балласта;
- описание любых отклонений от установленных методов;
- использованный балласт.

**Примечание** — Прецизионность и систематическая погрешность методов, связанных с настоящей процедурой, устанавливаются и будут представлены в соответствующем международном стандарте.

Т а б л и ц а 4 — Методы стирки для стиральной машины с горизонтальным вращающим барабаном — Тип А<sup>а</sup>

Обозначение метода полоскания	Вращение во время стирки и полоскания	Общая нагрузка (сухая масса) в кг	Стирка			Полоскание 1		Полоскание 2			Полоскание 3			Полоскание 4		
			Уровень моющего раствора с, d см	Уровень стирки в мин	Охлаждение f	Уровень моющего раствора с см	Время полоскания в, g мин	Уровень моющего раствора d см	Время полоскания в, g мин	Уровень моющего раствора d см	Время полоскания в, g мин	Уровень моющего раствора d см	Время полоскания в, g мин	Уровень моющего раствора d см	Время полоскания в, g мин	Уровень моющего раствора d см
1A <sup>h</sup>	Обычное	2 ± 0,1	10	15	Да	13	3	13	3	—	13	2	—	13	2	5
2A <sup>h</sup>	Обычное	2 ± 0,1	10	15	Нет	13	3	13	3	—	13	2	—	13	2	5
3A <sup>h</sup>	Обычное	2 ± 0,1	10	15	Нет	13	3	13	2	—	13	2	2 <sup>l</sup>	—	—	—
4A <sup>h</sup>	Обычное	2 ± 0,1	10	15	Нет	13	3	13	2	—	13	2	2 <sup>l</sup>	—	—	—
5A	Обычное	2 ± 0,1	10	15	Нет	13	3	13	3	—	13	2	—	13	2	5
6A	Обычное	2 ± 0,1	10	15	Нет	13	3	13	2	—	13	2	2 <sup>l</sup>	13	—	—
7A	Слабое <sup>k</sup>	2 ± 0,1	13	3	Нет	13	3	13	3	1	13	2	6	—	—	—
8A <sup>l</sup>	Слабое <sup>k</sup>	2 ± 0,1	13	3	Нет	13	3	13	3	—	13	2	2 <sup>l</sup>	—	—	—
9A <sup>l</sup>	Слабое <sup>k</sup>	2	10	12	Да	13	3	13	3	—	13	2	2 <sup>l</sup>	—	—	—
Имитированная ручная стирка	Слабое <sup>k</sup>	2	40 ± 3	10	Нет	13	2	13	2	2	—	—	—	—	—	—

a — Для методов 1A, 2A и 5A рекомендуется загружать 5 кг, для метода 7A — 1 кг, в том случае, когда испытывается эффективность стирки изделий, определяются способностью к стиранию или подобным испытаниям.

b — Все приведенные температуры для стирки и полоскания составляют (20 ± 5) °C

c — Уровень жидкости измеряется от дна полости после того, как стиральная машина отработала 1 мин и простояла 30 сек в нерабочем состоянии

d — Объемы жидкостей, соответствующие приведенным уровням, определяются отдельным испытанием с использованием градуированного мерного сосуда

e — Приведенные значения времени имеют допуск + 20 сек

f — Охлаждение: доливают холодной воды до уровня 13 см и продолжают работу стиральной машины еще 2 мин

g — Время ополаскивания измеряется, когда жидкость достигает соответствующего уровня.

h — Нагревают до 40 °C и выдерживают 15 мин перед нагревом до температуры стирки.

i — Только для безопасных лабораторных условий.

j — краткий отжим или сушка без отжима.

k — без вращения (перемешивания) во время нагревания

l — эта программа сохраняется, поскольку она является частью стандарта ISO 3758.

Т а б л и ц а 5 — Методы стирки для стиральных машин с мешалкой — Тип В

Обозначение метода	Вращение при стирке и полоскании	Общая загрузка (сухая масса) кг	Стирка			Полоскание	Отжим
			Температура °С	Уровень моющего раствора	Продолжительность цикла стирки, мин	Уровень жидкости <sup>a</sup>	Время отжима
1В	Обычное	2 ± 0,1	70 ± 3	Максимальный	12	Максимальный	Обычный цикл
2В	Обычное	2 ± 0,1	60 ± 3	Максимальный	12	Максимальный	Обычный цикл
3В	Обычное	2 ± 0,1	60 ± 3	Максимальный	10	Максимальный	Слабый цикл
4В	Обычное	2 ± 0,1	50 ± 3	Максимальный	12	Максимальный	Обычный цикл
5В	Обычное	2 ± 0,1	50 ± 3	Максимальный	10	Максимальный	Слабый цикл
6В	Обычное	2 ± 0,1	40 ± 3	Максимальный	12	Максимальный	Обычный цикл
7В	Обычное	2 ± 0,1	40 ± 3	Максимальный	10	Максимальный	Слабый цикл
8В	Обычное	2 ± 0,1	40 ± 3	Максимальный	8	Максимальный	Слабый цикл
9В	Обычное	2 ± 0,1	30 ± 3	Максимальный	12	Максимальный	Обычный цикл
10В	Обычное	2 ± 0,1	30 ± 3	Максимальный	10	Максимальный	Слабый цикл
11В	Слабое	2 ± 0,1	30 ± 3	Максимальный	8	Максимальный	Слабый цикл

<sup>a</sup> Используют настройку холодной воды для цикла полоскания

Приложение А  
(нормативное)Эталонное моющее средство ААТСС 1993  
(нефосфатная формула, не содержащая отбеливателя)

Таблица А.1

Номинальный состав	Процент
Линейный алкилбензолсульфонат, соль натрия <sup>a</sup>	18,00
Твердые алюмосиликаты натрия	25,00
Карбонат натрия	18,00
Твердые силикаты натрия <sup>b</sup>	0,50
Сульфат натрия	22,13
Полиэтиленгликоль <sup>c</sup>	2,76
Полиакрилат натрия	3,50
Силикон, пеногаситель	0,04
Влагосодержание	10,00
Прочее (не прореагировавшее с поверхностно-активными веществами)	0,07
<b>Всего</b>	<b>100,00</b>
<sup>a</sup> Линейный алкилбензолсульфонат С11.8LAS, представленный как Stepan's Calsoft L-50—12. <sup>b</sup> SiO <sub>2</sub> /Na <sub>2</sub> O = 1,6. <sup>c</sup> 2 % в гранулах и 0,76 % в составе пеногасителя.	

**Приложение В**  
**(нормативное)**

**Нефосфатные эталонные моющие средства ECE и IEC**

Т а б л и ц а В.1 — Содержание компонентов, %

Состав	Моющее средство ECE, %	Моющее средство IEC, %
Линейный алкилбензолсульфонат натрия (средняя длина алифатической цепи C <sub>11-5</sub> )	7,5	7,5
Этоксированный жирный спирт C <sub>12-18</sub> (7EO)	4,0	4,0
Натриевое мыло (длина цепи C <sub>12-17</sub> : 46 %; C <sub>18-20</sub> : 54 %)	2,8	2,8
Противопенная добавка с концентрацией 8 % на неорганическом носителе	5,0	5,0
Алюмосиликат натрия (цеолит 4A)	25,0	25,0
Карбонат натрия	9,1	9,1
Натриевая соль сополимера акриловой и малеиновой кислот	4,0	4,0
Силикат натрия (SiO <sub>2</sub> : Na <sub>2</sub> O = 3,3:1)	2,6	2,6
Карбоксиметилцеллюлоза	1,0	1,0
Дистилен-триаминопента (метилен фосфоновая кислота)	0,6	0,6
Оптический отбеливатель для хлопка (стильбенового типа)	—	0,2
Сульфат натрия (в качестве основного вещества или добавки)	6,0	5,8
Вода	9,4	9,4
Тетрагидрат пербората натрия	20,0	20,0
Тетраэтилэтилендиамин	3,0	3,0
Всего	100,0	100,0

**В.2 Состав и смешивание**

Указанные моющие средства состоят из трех отдельных составляющих:

- 1) порошкообразного моющего средства;
- 2) тетрагидрата пербората натрия;
- 3) активатора отбеливания тетраэтилэтилендиамина.

Эти составляющие смешивают перед применением следующим способом:

С целью совместимости желательно предварительно растворить три указанные составляющие в следующих пропорциях: 77 частей порошкообразного моющего средства; 20 частей пербората натрия; 3 части активатора отбеливания. Растворяют порошкообразную основу и перборат натрия в воде при температуре 40 °С. Охлаждают данный раствор до температуры 30 °С, и добавляют активатор отбеливания перед добавлением конечного раствора в стиральную машину (см. 7.3).

Если необходимо оценить воздействие ферментов, можно дополнительно добавить следующие ферменты с соответствующим уменьшением порошкообразного моющего средства.

Протеаза	Савиназа 12Т	0,5 %
Липаза	Лилолаза 100Т	0,1 %
Амилаза	Термамил 60Т	0,3 %
Целлюлаза	Целлюзим 0.7Т	0,3 %

Все перечисленные ферментативные препараты доступны в Novo Nordisk Bio-Industrials<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Указанные энзимы имеются в продаже. Данная информация приведена для удобства пользователей настоящего международного стандарта и не означает одобрение этих продуктов со стороны ИСО.

## Сушка в сушильном барабане — Определение производительности сушки

## С.1 Метод определения продолжительности цикла испытания

С.1.1 Для загрузки используют материал, состоящий на 100 % из балласта (см. 5.3), и определяют его кондиционную массу.

С.1.2 Стирают загруженный материал согласно пункту 7 настоящего стандарта. После центрифугирования материал взвешивают (начальная масса).

С.1.3 Сушилку (5.2) устанавливают на время, превышающее 80 мин, и включают. Через 30 мин (или 60 мин, если требуется) машину останавливают, загруженный материал извлекают и взвешивают. Рассчитывают количество удаленной влаги и определяют «интенсивность сушки»,  $a$ , которая равна отношению массы удаленной влаги ко времени сушки.

С.1.4 Повторно увлажняют загруженный материал, заполняя машину до уровня, указанного в 7.1, затем включают программу на последний отжим. После окончания отжима загруженный материал взвешивают. Используя значения массы и интенсивности сушки,  $a$ , рассчитывают предварительное время цикла сушки, которое находится путем деления массы влаги на интенсивность сушки.

С.1.5 Повторно загружают сушилку, устанавливают время большее, чем предварительное время цикла, и включают ее.

С.1.6 Сразу по истечении предварительного времени цикла останавливают сушилку, извлекают загруженный материал и взвешивают его. Вычисляют количество удаленной влаги. Используя данное значение и предварительное время цикла, рассчитывают «интенсивность сушки»,  $b$ , которая находится путем деления массы удаленной влаги на время цикла.

С.1.7 Проводят ряд циклов испытаний в течение времени, определенного при оценке окончательного времени цикла, по следующей формуле:

$$\text{Окончательное время цикла испытания} = \frac{(\text{Начальная масса} - \text{кондиционная масса})}{\text{Интенсивность сушки}(b)} \times 60 + \text{время охлаждения}$$

дня

Пример метода расчета окончательного времени цикла испытания:

Кондиционная масса загружаемого материала	= 4,0 кг
Начальная масса загруженного материала (С.1.2)	= 7,5 кг
Масса оставшейся влаги	= 3,5 кг
Масса удаленной влаги после 30 мин	= 1,3 кг (измеренная)
или масса удаленной влаги после 60 мин	= 2,6 кг (измеренная)
Тогда находим: интенсивность сушки ( $a$ )	= 2,6 кг/час
и, следовательно, предварительное время цикла	$\frac{3,5}{2,6} = 1,35$ час (т.е. 81 мин)
Масса удаленной влаги после 81 мин сушки	= 3,34 кг (измеренная)
Тогда находим: интенсивность сушки ( $b$ )	$\frac{3,34}{1,35} = 2,47$ кг/ч
Окончательное время цикла испытания	$\frac{\text{масса оставшейся влаги}}{\text{интенсивность сушки}(b)} \times 60 + 5$ мин охлаждения
т.е. в данном случае	$\frac{(3,5 \times 60)}{2,47} + 5 = 90$ мин

Как видно из примера, использование значения интенсивности сушки  $a$  для определения окончательного времени цикла испытания может привести к занижению результата определения на 5 %, и, следовательно, к необходимости проведения второго испытания, чтобы компенсировать падение интенсивности. Предполагается, что если температура окружающей среды и относительная влажность в достаточной степени постоянны, интенсивность сушки  $b$  необходимо определять только один раз, но если они изменяются, интенсивность сушки следует определять при новых условиях.

Время цикла, определяемое указанным способом, должно быть в пределах 2 % от истинного времени, поскольку измерено с использованием точных весов. Данный уровень прецизионности является достаточным, если имеются в виду факторы пересушивания при сушке различных типов волокон при одной и той же загрузке.

#### **C.2 Сминание**

Для некоторых тканей сушка в сушильном барабане может быть предпочтительной в отношении устранения складок, образуемых в процессе стирки.

#### **C.3 Повтор испытания**

Машину необходимо охлаждать между испытаниями до температуры окружающей среды. Этого достигают повторением цикла охлаждения.

#### **C.4 Конечный результат**

Для всех текстильных материалов он находится в пределах от 0 до 3 % от кондиционной массы:

$$\text{Конечный результат} = \left( \frac{\text{Масса загруженного материала после общего времени цикла}}{\text{Кондиционная масса}} - 1 \right) \times 100 \%$$

ПРИЛОЖЕНИЕ ДА  
(справочное)Сведения о соответствии национальных стандартов Российской Федерации  
ссылочным международным стандартам

Таблица Г.1

Обозначение ссылочного международного стандарта		Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта
ИСО 3758:2005	IDT	ГОСТ Р ИСО 3758—2007 Изделия текстильные. Маркировка символами по уходу
ИСО 6059:1984	—	*
<p>* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.</p> <p>П р и м е ч а н и е — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандарта: IDT — идентичный.</p>		

УДК 677.074:531.7:006.354

ОКС 59.080.01

M09

Ключевые слова: стирка, сушка, протокол испытаний, реагенты, материалы текстильные

Редактор *М.Н. Панфилова*  
 Технический редактор *В.Н. Прусакова*  
 Корректор *М.С. Кабашева*  
 Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Сдано в набор 11.02.2011. Подписано в печать 16.03.2011. Формат 60 × 84  $\frac{1}{8}$ . Бумага офсетная. Гарнитура Ариал.  
 Печать офсетная. Усл. печ. л. 1,86. Уч.-изд. л. 1,35. Тираж 104 экз. Зак. 148.

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
 www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru  
 Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.  
 Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 8.