
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
54164—
2010
(ИСО 9050:2003)

Стекло и изделия из него

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Определение световых и солнечных характеристик

ISO 9050:2003

Glass in building — Determination of light transmittance, solar direct transmittance,
total solar energy transmittance, ultraviolet transmittance and related glazing
factors
(MOD)

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2012

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Открытым акционерным обществом «Институт стекла» на основе собственного аутентичного перевода на русский язык стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 41 «Стекло»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 декабря 2010 г. № 923-ст

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту ИСО 9050:2003 «Стекло в строительстве — Определение коэффициентов пропускания света, прямого солнечного пропускания, общего пропускания солнечной энергии, ультрафиолетового пропускания и соответствующие параметры остекления» (ISO 9050:2003 «Glass in building — Determination of light transmittance, solar direct transmittance, total solar energy transmittance, ultraviolet transmittance and related glazing factors») путем изменения отдельных фраз (слов, значений показателей, ссылок), которые выделены в тексте курсивом. При этом в него не включены ссылки на ИСО 9845-1:1992, ИСО 10291:1994, ИСО 10526:1999/МКО S005:1998, ИСО/МКО 10527:1991, МКО 13.3:1995 примененного международного стандарта, которые нецелесообразно применять в российской национальной стандартизации в связи с тем, что их отсутствие не влияет на содержание настоящего стандарта и не создает затруднений в его применении.

Внесение указанных технических отклонений направлено на учет особенностей объекта стандартизации, характерных для Российской Федерации, и целесообразности использования ссылочных национальных стандартов вместо ссылочных международных стандартов.

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5 (пункт 3.5)

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартиформ, 2012

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Определение <i>световых и солнечных</i> характеристик	2
3.1 Общие положения	2
3.2 Проведение оптических измерений	2
3.3 Коэффициент пропускания света	3
3.4 Коэффициент отражения света	4
3.5 Коэффициент общего пропускания солнечной энергии (солнечный фактор)	5
3.6 Коэффициент УФ-пропускания	10
3.7 Коэффициент МКО вредного воздействия	11
3.8 Коэффициент вредного воздействия на кожу	11
3.9 Цветопередача	11
4 Контрольные значения	11
5 Протокол испытаний	12
Приложение А (обязательное) Методы расчета	16
Библиография	19

Стекло и изделия из него

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Определение световых и солнечных характеристик

Glass and glass products. Optical characteristics determination methods. Determination of luminous and solar characteristics

Дата введения — 2012—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методы определения световых и солнечных характеристик остекления зданий, сооружений, средств транспорта, а также различных видов стекла и изделий из него. Значения этих характеристик могут служить основой для расчетов уровня освещенности, обогрева и вентиляции помещений и для сравнительной оценки различных типов остекления.

Настоящий стандарт распространяется на обычное и солнцезащитное (поглощающее или отражающее солнечное излучение) остекление, применяемое для остекления световых проемов. Приведены соответствующие формулы для одинарного, двойного и тройного остекления. Кроме того, установлены общие методы расчета для остекления, состоящего из большего количества слоев.

Положения настоящего стандарта применимы ко всем прозрачным материалам. Исключение составляют расчеты коэффициента вторичной теплопередачи и коэффициента общего пропускания солнечной энергии для материалов, обладающих значительным пропусканием в диапазоне длин волн, соответствующем тепловому излучению (от 5 до 50 мкм), таких как некоторые виды листовых полимеров.

Примечание — Для многослойного остекления, включающего элементы со светорассеивающими свойствами, могут использоваться более детализированные методы расчета по [9]. Методы расчета для дневного света приведены в [1].

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 54165—2010 (ИСО 10293:1997) Стекло и изделия из него. Методы определения тепловых характеристик. Метод определения сопротивления теплопередаче (ИСО 10293:1997 «Стекло в строительстве. Определение коэффициента теплопередачи U в стационарном режиме для многослойного остекления. Метод измерения теплового потока», MOD)

ГОСТ Р 54166—2010 (ЕН 673:1997) Стекло и изделия из него. Методы определения тепловых характеристик. Метод расчета сопротивления теплопередаче (ИСО 10292:1994 «Стекло в строительстве. Расчет коэффициента теплопередачи U в стационарном режиме для многослойного остекления», NEQ)

ГОСТ Р 54168—2010 Стекло и изделия из него. Методы определения тепловых характеристик. Определение коэффициента эмиссии

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стан-

дартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Определение световых и солнечных характеристик

3.1 Общие положения

Световые и солнечные характеристики остекления определяют при квазипараллельном, почти нормальном падении излучения. При проведении измерения угол между осью потока излучения, падающего на образец, и нормалью к его поверхности должен быть не более 10° . Угол между осью и любым лучом потока излучения не должен превышать 5° (см. [2]).

Основными характеристиками являются:

- спектральный коэффициент пропускания $\tau(\lambda)$, спектральный коэффициент наружного отражения $\rho_o(\lambda)$ и спектральный коэффициент внутреннего отражения $\rho_i(\lambda)$ в диапазоне длин волн от 300 до 2500 нм;
- коэффициент пропускания света τ_v , коэффициент наружного отражения света $\rho_{v,o}$ и коэффициент внутреннего отражения света $\rho_{v,i}$ для стандартного источника света D_{65} ;
- коэффициент прямого пропускания солнечной энергии τ_e и коэффициент прямого отражения солнечной энергии ρ_e ;
- коэффициент общего пропускания солнечной энергии (солнечный фактор) g ;
- коэффициент пропускания ультрафиолетового излучения (далее — коэффициент УФ-пропускания) τ_{UV} ;
- общий индекс цветопередачи R_a .

При определении значения характеристики для стекла другой толщины (в случае стекла без покрытия) или для другого стекла, на которое нанесено такое же покрытие, его можно получить расчетным путем (см. приложение А).

Если нет дополнительных указаний, основные характеристики следует определять при стандартных условиях, приведенных в 3.3—3.7. При использовании нестандартных условий, приведенных в разделе 4, эти условия должны быть указаны.

При расчете основных характеристик многослойного остекления следует использовать спектральные данные по каждому слою остекления, а не интегральные значения.

3.2 Проведение оптических измерений

Оптические измерения коэффициентов пропускания и отражения требуют особой тщательности и больших экспериментальных навыков, чтобы обеспечить погрешность определения коэффициентов пропускания и отражения не более $\pm 0,01$.

В промышленных спектрофотометрах (с интегрирующими сферами или без них) имеется ряд источников погрешности при измерениях коэффициентов пропускания и отражения листовых строительных стекол.

Калибровку шкалы длин волн и линейность фотометрической шкалы промышленных спектрофотометров необходимо периодически проверять с помощью эталонов, полученных в метрологических лабораториях.

Шкалу длин волн калибруют путем проведения измерений на стеклянных пластинах или растворах с относительно узкими полосами поглощения при определенных длинах волн; линейность фотометрической шкалы проверяют с помощью нейтральных фильтров с определенным уровнем пропускания.

Для измерения коэффициентов отражения следует использовать эталоны с отражающими свойствами (т. е. уровнем отражения и соотношением рассеянного и прямого отражения), близкими к испытываемым образцам.

Толстые образцы (например, многослойное стекло или стеклопакеты) могут изменять оптический путь луча прибора по сравнению с оптическим путем в воздухе, поэтому луч, прошедший через образец, может попасть на область детектора, отличающуюся по чувствительности.

Подобный источник погрешности возникает при работе с клиновидными образцами, искажающими прошедшие (отраженные) лучи. Рекомендуется проверять сходимость результатов путем проведения повторных измерений после поворота образца.

Кроме того, при измерении коэффициентов отражения листы стекла вызывают боковой сдвиг луча, отраженного от второй поверхности, приводя к потерям отражения (что особенно заметно в случае толстых и/или клиновидных образцов). Этот источник погрешности следует принимать во внимание, в особенности при измерении коэффициентов отражения со стороны без покрытия. Чтобы определить

количественно и скорректировать систематические ошибки, рекомендуется использовать отражающие эталоны примерно той же толщины, что и у измеряемых образцов.

Измерение коэффициентов пропускания и отражения рассеивающих образцов (или образцов, имеющих заметную долю рассеяния, или клиновидных образцов) следует проводить с использованием интегрирующих сфер, размеры которых позволяют собрать все рассеянное прошедшее или отраженное излучение. Сфера должна иметь соответствующий диаметр, а ее внутренняя поверхность должна быть покрыта материалом с высоким коэффициентом рассеянного отражения, чтобы обеспечить необходимую многократность отражений. Как указано выше, следует использовать эталоны с характеристиками, близкими к испытываемым образцам.

Если на кривой пропускания или отражения, зарегистрированной спектрофотометром, отмечается высокий уровень шумов в некотором диапазоне, значения характеристик в этом диапазоне получают после сглаживания шумов.

В настоящем стандарте указанные требования не рассматриваются в деталях. Дополнительные сведения изложены в [3], где приведена полная и подробная информация по проведению оптических измерений.

3.3 Коэффициент пропускания света

Коэффициент пропускания света τ_v остекления определяют по формуле

$$\tau_v = \frac{\sum_{\lambda=380\text{ нм}}^{780\text{ нм}} \tau(\lambda) D_{\lambda} V(\lambda) \Delta\lambda}{\sum_{\lambda=380\text{ нм}}^{780\text{ нм}} D_{\lambda} V(\lambda) \Delta\lambda}, \quad (1)$$

где D_{λ} — относительное спектральное распределение мощности источника света D_{65} ;

$\tau(\lambda)$ — спектральный коэффициент пропускания остекления;

$V(\lambda)$ — спектральная эффективность освещения для дневного зрения, характеризующая стандартного наблюдателя для фотометрии;

$\Delta\lambda$ — интервал длин волн.

В таблице 1 приведены значения $D_{\lambda} V(\lambda) \Delta\lambda$ для интервала длин волн 10 нм. Таблица составлена таким образом, что $\sum D_{\lambda} V(\lambda) \Delta\lambda = 1$.

Спектральный коэффициент пропускания $\tau(\lambda)$ многослойного остекления следует рассчитывать по спектральным характеристикам отдельных слоев. Допускается проведение измерений на нерассеивающих многослойных изделиях с применением интегрирующей сферы. Эти измерения могут быть выполнены после уменьшения промежутков при условиях, позволяющих собрать все прошедшие лучи (см. 3.2).

Расчет спектрального коэффициента пропускания $\tau(\lambda)$ проводят с использованием таких методов, как алгебраические преобразования, способом, указанным в [4], или рекурсивными способами (например, в соответствии с [5]). Может быть использован любой алгоритм, обеспечивающий получение правильного результата.

Для расчетов спектрального коэффициента пропускания $\tau(\lambda)$ и спектрального коэффициента отражения (см. 3.4) применяют следующие обозначения спектральных коэффициентов пропускания и отражения отдельных слоев остекления:

$\tau_1(\lambda)$ — спектральный коэффициент пропускания наружного (первого) листа;

$\tau_2(\lambda)$ — спектральный коэффициент пропускания второго листа;

$\tau_n(\lambda)$ — спектральный коэффициент пропускания n -го (внутреннего) листа (например, для тройно-го остекления $n = 3$);

$\rho_1(\lambda)$ — спектральный коэффициент отражения наружного (первого) листа, измеренный в направлении падающего излучения;

$\rho'_1(\lambda)$ — спектральный коэффициент отражения наружного (первого) листа, измеренный в направлении, противоположном падающему излучению;

$\rho_2(\lambda)$ — спектральный коэффициент отражения второго листа, измеренный в направлении падающего излучения;

$\rho'_2(\lambda)$ — спектральный коэффициент отражения второго листа, измеренный в направлении, противоположном падающему излучению;

$\rho_n(\lambda)$ — спектральный коэффициент отражения n -го (внутреннего) листа, измеренный в направлении падающего излучения;

$\rho'_n(\lambda)$ — спектральный коэффициент отражения n -го (внутреннего) листа, измеренный в направлении, противоположном падающему излучению.

Для расчета спектрального коэффициента пропускания $\tau(\lambda)$, являющегося функцией спектральных характеристик отдельных слоев остекления, применяют следующие формулы:

а) для двойного остекления

$$\tau(\lambda) = \frac{\tau_1(\lambda)\tau_2(\lambda)}{1 - \rho_1^2(\lambda)\rho_2^2(\lambda)} \quad (2)$$

б) для тройного остекления

$$\tau(\lambda) = \frac{\tau_1(\lambda)\tau_2(\lambda)\tau_3(\lambda)}{[1 - \rho_1^2(\lambda)\rho_2^2(\lambda)] [1 - \rho_2^2(\lambda)\rho_3^2(\lambda)] - \tau_2^2(\lambda)\rho_1^2(\lambda)\rho_3^2(\lambda)} \quad (3)$$

Для расчета $\tau(\lambda)$ по спектральным характеристикам отдельных слоев многослойного остекления, состоящего более чем из трех слоев, существуют формулы, аналогичные (2) и (3). Поскольку эти формулы очень сложны, здесь они не приводятся.

Расчет $\tau(\lambda)$ для остекления, состоящего из пяти слоев, в соответствии с методами, изложенными в настоящем стандарте, может быть проведен следующим образом:

- сначала первые три слоя рассматривают как тройное остекление и рассчитывают спектральные характеристики этой комбинации;
- далее такой же расчет проводят для двух оставшихся слоев как для двойного остекления;
- затем рассчитывают $\tau(\lambda)$ для пятислойного остекления, рассматривая его как двойное остекление, состоящее из ранее рассмотренных тройного и двойного остеклений.

3.4 Коэффициент отражения света

3.4.1 Коэффициент наружного отражения света

Коэффициент наружного отражения света $\rho_{v, o}$ остекления определяют по формуле

$$\rho_{v, o} = \frac{\sum_{\lambda=380\text{ нм}}^{780\text{ нм}} \rho_o(\lambda) D_\lambda V(\lambda) \Delta\lambda}{\sum_{\lambda=380\text{ нм}}^{780\text{ нм}} D_\lambda V(\lambda) \Delta\lambda} \quad (4)$$

где $\rho_o(\lambda)$ — спектральный коэффициент наружного отражения остекления;

D_λ , $V(\lambda)$, $\Delta\lambda$ и способ суммирования — в соответствии с 3.3.

Расчет спектрального коэффициента наружного отражения $\rho_o(\lambda)$ многослойного остекления проводят с использованием методов, указанных в 3.3 для расчета спектрального коэффициента пропускания $\tau(\lambda)$.

Для расчета спектрального коэффициента наружного отражения $\rho_o(\lambda)$, являющегося функцией спектральных характеристик отдельных слоев остекления, применяют следующие формулы:

а) для двойного остекления

$$\rho_o(\lambda) = \rho_1(\lambda) + \frac{\tau_1^2(\lambda)\rho_2(\lambda)}{1 - \rho_1^2(\lambda)\rho_2^2(\lambda)} \quad (5)$$

б) для тройного остекления:

$$\rho_o(\lambda) = \rho_1(\lambda) + \frac{\tau_1^2(\lambda)\rho_2(\lambda)[1 - \rho_2^2(\lambda)\rho_3^2(\lambda)] + \tau_1^2(\lambda)\tau_2^2(\lambda)\rho_3(\lambda)}{[1 - \rho_1^2(\lambda)\rho_2^2(\lambda)][1 - \rho_2^2(\lambda)\rho_3^2(\lambda)] - \tau_2^2(\lambda)\rho_1^2(\lambda)\rho_3^2(\lambda)} \quad (6)$$

Для расчета $\rho_o(\lambda)$ по спектральным характеристикам отдельных слоев многослойного остекления, состоящего более чем из трех слоев, существуют формулы, аналогичные (5) и (6). Поскольку эти формулы очень сложны, здесь они не приводятся.

Расчет $\rho_o(\lambda)$ для остекления, состоящего из пяти слоев, может быть проведен способом, описанным в 3.3.

3.4.2 Коэффициент внутреннего отражения света

Коэффициент внутреннего отражения света $\rho_{v, i}$ остекления определяют по формуле

$$\rho_{v, i} = \frac{\sum_{\lambda=380\text{ нм}}^{780\text{ нм}} \rho_i(\lambda) D_\lambda V(\lambda) \Delta\lambda}{\sum_{\lambda=380\text{ нм}}^{780\text{ нм}} D_\lambda V(\lambda) \Delta\lambda} \quad (7)$$

где $\rho_i(\lambda)$ — спектральный коэффициент внутреннего отражения остекления;

D_λ , $V(\lambda)$, $\Delta\lambda$ и способ суммирования — в соответствии с 3.3.

Расчет спектрального коэффициента внутреннего отражения $\rho_i(\lambda)$ многослойного остекления проводят с использованием методов, указанных в 3.3 для расчета спектрального коэффициента пропускания $\tau(\lambda)$.

Для расчета спектрального коэффициента внутреннего отражения $\rho_i(\lambda)$, являющегося функцией спектральных характеристик отдельных слоев остекления, применяют следующие формулы:

а) для двойного остекления

$$\rho_i(\lambda) = \rho'_2(\lambda) + \frac{\tau_2^2(\lambda)\rho'_1(\lambda)}{1 - \rho'_1(\lambda)\rho_2(\lambda)} \quad (8)$$

б) для тройного остекления

$$\rho_i(\lambda) = \rho'_3(\lambda) + \frac{\tau_3^2(\lambda)\rho'_2(\lambda)[1 - \rho_2(\lambda)\rho'_1(\lambda)] + \tau_3^2(\lambda)\tau_2^2(\lambda)\rho'_1(\lambda)}{[1 - \rho_3(\lambda)\rho'_2(\lambda)] \cdot [1 - \rho_2(\lambda)\rho'_1(\lambda)] - \tau_2^2(\lambda)\rho_3(\lambda)\rho'_1(\lambda)} \quad (9)$$

Для расчета $\rho_i(\lambda)$ по спектральным характеристикам отдельных слоев многослойного остекления, состоящего более чем из трех слоев, существуют формулы, аналогичные (8) и (9). Поскольку эти формулы очень сложны, здесь они не приводятся.

Расчет $\rho_i(\lambda)$ для остекления, состоящего из пяти слоев, может быть проведен способом, описанным в 3.3.

3.5 Коэффициент общего пропускания солнечной энергии (солнечный фактор)

3.5.1 Общие положения

Коэффициент общего пропускания солнечной энергии g представляет собой сумму коэффициента прямого пропускания солнечной энергии τ_e и коэффициента вторичной теплопередачи внутрь помещения q_i (см. 3.5.3 и 3.5.6), характеризующего теплопередачу за счет конвекции и длинноволнового инфракрасного излучения части солнечной энергии, которая была поглощена остеклением:

$$g = \tau_e + q_i \quad (10)$$

3.5.2 Разделение потока солнечного излучения


Поток солнечного излучения, падающий на единицу площади φ_e , делится на три части (см. рисунок 1):

- прошедшая часть $\tau_e \varphi_e$;
- отраженная часть $\rho_e \varphi_e$;
- поглощенная часть $\alpha_e \varphi_e$.

где τ_e — коэффициент прямого пропускания солнечной энергии (см. 3.5.3);

ρ_e — коэффициент прямого отражения солнечной энергии (см. 3.5.4);

α_e — коэффициент прямого поглощения солнечной энергии (см. 3.5.5).



$$\rho_e = 0,38; \alpha_e = 0,17; \tau_e = 0,41; q_i = 0,04 \text{ (следовательно, } g = 0,45)$$

1 — наружный лист; 2 — второй (внутренний) лист; 3 — падающий поток излучения

Рисунок 1 — Разделение потока солнечного излучения для двойного остекления

Указанные три характеристики связаны между собой соотношением

$$\tau_e + \rho_e + \alpha_e = 1. \quad (11)$$

Поглощенная часть $\alpha_e \varphi_e$ затем делится на две части: $q_i \varphi_e$ и $q_e \varphi_e$, представляющие собой количество энергии, переданное, соответственно, внутрь и наружу:

$$\alpha_e = q_i + q_e, \quad (12)$$

где q_i — коэффициент вторичной теплопередачи внутрь помещения;

q_e — коэффициент вторичной теплопередачи наружу.

3.5.3 Коэффициент прямого пропускания солнечной энергии

Коэффициент прямого пропускания солнечной энергии τ_e остекления определяют по формуле

$$\tau_e = \frac{\sum_{\lambda=300 \text{ нм}}^{2500 \text{ нм}} \tau(\lambda) S_{\lambda} \Delta\lambda}{\sum_{\lambda=300 \text{ нм}}^{2500 \text{ нм}} S_{\lambda} \Delta\lambda}, \quad (13)$$

где S_{λ} — относительное спектральное распределение солнечного излучения;

$\tau(\lambda)$ — спектральный коэффициент пропускания остекления;

$\Delta\lambda$ и способ суммирования — в соответствии с 3.3, за исключением того, что данные следует выбирать при длинах волн, указанных в таблице 2.

Относительное спектральное распределение S_{λ} , используемое для расчета коэффициента прямого пропускания солнечной энергии τ_e , выбрано из общих данных по солнечному излучению. Соответствующие значения $S_{\lambda} \Delta\lambda$ приведены в таблице 2. Таблица составлена так, что $\sum S_{\lambda} \Delta\lambda = 1$.

Спектральный коэффициент пропускания $\tau(\lambda)$ многослойного остекления рассчитывают в соответствии с 3.3.

Примечание — В отличие от реальной ситуации для упрощения всегда исходят из предположения, что солнечное излучение падает на стекло в виде луча и практически нормально к поверхности. В случае наклонного падения излучения коэффициенты прямого пропускания солнечной энергии и общего пропускания солнечной энергии будут несколько меньше. Солнцезащитный эффект становится значительнее при наклонном освещении.

3.5.4 Коэффициент прямого отражения солнечной энергии

Коэффициент прямого отражения солнечной энергии ρ_e остекления определяют по формуле

$$\rho_e = \frac{\sum_{\lambda=300 \text{ нм}}^{2500 \text{ нм}} \rho_o(\lambda) S_{\lambda} \Delta\lambda}{\sum_{\lambda=300 \text{ нм}}^{2500 \text{ нм}} S_{\lambda} \Delta\lambda}, \quad (14)$$

где S_{λ} — относительное спектральное распределение солнечного излучения (см. 3.5.3);

$\rho_o(\lambda)$ — спектральный коэффициент наружного отражения остекления;

$\Delta\lambda$ и способ суммирования — в соответствии с 3.3, за исключением того, что данные следует выбирать при длинах волн, указанных в таблице 2.

Спектральный коэффициент наружного отражения $\rho_o(\lambda)$ многослойного остекления рассчитывают в соответствии с 3.4.1.

3.5.5 Коэффициент прямого поглощения солнечной энергии

Коэффициент прямого поглощения солнечной энергии α_e рассчитывают по уравнению (11).

3.5.6 Коэффициент вторичной теплопередачи внутрь помещения

3.5.6.1 Граничные условия

Для расчета коэффициента вторичной теплопередачи внутрь помещения q_i необходимо знать коэффициенты внешнего h_e и внутреннего h_i теплообмена. Эти величины зависят в основном от расположения остекления, скорости ветра, наружной и внутренней температуры и температуры двух внешних поверхностей остекления.

Поскольку целью настоящего стандарта является предоставление базовой информации о характеристиках остекления, для упрощения приняты следующие стандартные условия:

- положение остекления: вертикальное;

- наружная поверхность: скорость ветра примерно 4 м/с, откорректированный коэффициент эмиссии 0,837;

- внутренняя поверхность: естественная конвекция, нормальная излучательная способность;
- воздушные промежутки не вентилируются.

Для этих стандартных усредненных условий получены следующие стандартные значения h_e и h_i :
 $h_e = 23 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$;

$$h_i = \left(36 + \frac{4,4\varepsilon_i}{0,837} \right) \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К}),$$

где ε_i — откорректированный коэффициент эмиссии внутренней поверхности (для натрий-кальций-силикатного стекла $\varepsilon_i = 0,837$ и $h_i = 8 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$).

Откорректированный коэффициент эмиссии определяют по ГОСТ Р 54168.

Если в соответствии с особыми требованиями применяют другие граничные условия, они должны быть указаны в протоколе испытаний.

Значения ε_i менее 0,837 (обусловленные наличием на поверхности стекла покрытия с более высоким коэффициентом отражения в дальней инфракрасной области) принимают в расчет только при условии отсутствия конденсации на поверхности с покрытием.

3.5.6.2 Одинарное остекление

Коэффициент вторичной теплопередачи внутрь помещения q_i одинарного остекления определяют по формуле

$$q_i = \alpha_e \frac{h_i}{h_e + h_i}, \quad (15)$$

где α_e — коэффициент прямого поглощения солнечной энергии по 3.5.2;
 h_e и h_i — коэффициенты внешнего и внутреннего теплообмена по 3.5.6.1.

3.5.6.3 Двойное остекление

Коэффициент вторичной теплопередачи внутрь помещения q_i двойного остекления определяют по формуле


$$q_i = \frac{\left(\frac{\alpha_{e1} + \alpha_{e2} + \frac{\alpha_{e2}}{\Lambda}}{h_e} \right)}{\left(\frac{1}{h_i} + \frac{1}{h_e} + \frac{1}{\Lambda} \right)}, \quad (16)$$

где α_{e1} — коэффициент прямого поглощения солнечной энергии наружного (первого) листа в двойном остеклении;

α_{e2} — коэффициент прямого поглощения солнечной энергии второго листа в двойном остеклении;

Λ — термическое пропускание между наружной и внутренней поверхностями двойного остекления (см. рисунок 2), $\text{Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$;

h_e, h_i — коэффициенты внешнего и внутреннего теплообмена по 3.5.6.1.



1 — лист 1; 2 — лист 2; 3 — наружное пространство; 4 — внутреннее пространство

Рисунок 2 — Термическое пропускание Λ

Коэффициенты α_{e1} и α_{e2} определяют по формулам

$$\alpha_{e1} = \frac{\sum_{\lambda=300\text{ нм}}^{2500\text{ нм}} \left[\alpha_1(\lambda) + \frac{\alpha_1(\lambda)\tau_1(\lambda)\rho_2(\lambda)}{1-\rho_1(\lambda)\rho_2(\lambda)} \right] S_\lambda \Delta\lambda}{\sum_{\lambda=300\text{ нм}}^{2500\text{ нм}} S_\lambda \Delta\lambda}, \quad (17)$$

$$\alpha_{e2} = \frac{\sum_{\lambda=300\text{ нм}}^{2500\text{ нм}} \left[\frac{\alpha_2(\lambda)\tau_1(\lambda)}{1-\rho_1(\lambda)\rho_2(\lambda)} \right] S_\lambda \Delta\lambda}{\sum_{\lambda=300\text{ нм}}^{2500\text{ нм}} S_\lambda \Delta\lambda}, \quad (18)$$

где $\tau_1(\lambda)$, $\tau_2(\lambda)$, $\rho_1(\lambda)$, $\rho_1'(\lambda)$, $\rho_2(\lambda)$ — по 3.3;

$\alpha_1(\lambda)$ — спектральный коэффициент прямого поглощения наружного листа, измеренный в направлении падающего излучения, определяемый по формуле

$$\alpha_1(\lambda) = 1 - \tau_1(\lambda) - \rho_1(\lambda), \quad (19)$$

$\alpha_1'(\lambda)$ — спектральный коэффициент прямого поглощения наружного листа, измеренный в направлении, противоположном падающему излучению, определяемый по формуле

$$\alpha_1'(\lambda) = 1 - \tau_1(\lambda) - \rho_1'(\lambda), \quad (20)$$

$\alpha_2(\lambda)$ — спектральный коэффициент прямого поглощения второго листа, измеренный в направлении падающего излучения, определяемый по формуле

$$\alpha_2(\lambda) = 1 - \tau_2(\lambda) - \rho_2(\lambda), \quad (21)$$

$\Delta\lambda$ и способ суммирования — в соответствии с 3.3, за исключением того, что данные следует выбирать при длинах волн, указанных в таблице 2.

Термическое пропускание Λ определяют при разности температур поперек образца $\Delta T = 15^\circ\text{C}$ и средней температуре образца 10°C расчетным методом по ГОСТ Р 54166 или методом измерения теплового потока по ГОСТ Р 54165. Рекомендуется применять расчетный метод.

Если в соответствии с особыми требованиями для определения термического пропускания Λ устанавливают другую разность температур поперек образца ΔT и/или другую среднюю температуру образца, это должно быть указано в протоколе испытаний (см. раздел 4).

3.5.6.4 Многослойное остекление с количеством слоев $n > 2$

Коэффициент вторичной теплопередачи внутрь помещения q_i многослойного остекления, состоящего более чем из двух слоев, определяют по формуле

$$q_i = \frac{\frac{\alpha_{e1} + \alpha_{e2} + \alpha_{e3} + \dots + \alpha_{en}}{h_e} + \frac{\alpha_{e2} + \alpha_{e3} + \dots + \alpha_{en}}{\Lambda_{12}} + \frac{\alpha_{e3} + \dots + \alpha_{en}}{\Lambda_{23}} + \dots + \frac{\alpha_{en}}{\Lambda_{(n-1)n}}}{\frac{1}{h_i} + \frac{1}{h_e} + \frac{1}{\Lambda_{12}} + \frac{1}{\Lambda_{23}} + \dots + \frac{1}{\Lambda_{(n-1)n}}}, \quad (22)$$

где α_{e1} — коэффициент прямого поглощения солнечной энергии наружного (первого) листа n -слойного остекления;

α_{e2} — коэффициент прямого поглощения солнечной энергии второго листа n -слойного остекления;


α_{en} — коэффициент прямого поглощения солнечной энергии n -го (внутреннего) листа n -слойного остекления;

h_e, h_i — коэффициенты внешнего и внутреннего теплообмена по 3.5.6.1;

Λ_{12} — термическое пропускание между наружной поверхностью наружного (первого) листа и центром второго листа (см. рисунок 3);

Λ_{23} — термическое пропускание между центром второго листа и центром третьего листа (см. рисунок 3);

$\Lambda_{(n-1)n}$ — термическое пропускание между центром $(n-1)$ -го листа и внутренней поверхностью n -го (внутреннего) листа (см. рисунок 3).



Примечание — Для тройного остекления лист 3 соответствует листу n .

1 — лист 1; 2 — лист 2; 3 — лист 3, 4 — лист $(n - 1)$; 5 — лист n ; 6 — внешнее пространство; 7 — внутреннее пространство

Рисунок 3 — Термическое пропускание Λ_{12} , Λ_{23} , ..., $\Lambda_{(n-1)n}$

Термическое пропускание Λ_{12} , Λ_{23} , ..., $\Lambda_{(n-1)n}$ определяют повторением процедуры расчета по ГОСТ Р 54166.

Расчет коэффициентов прямого поглощения солнечной энергии α_{e1} , α_{e2} , ..., α_{en} проводят с использованием методов, указанных в 3.5.6.3.

Расчет коэффициентов прямого поглощения солнечной энергии остекления, состоящего из n компонентов, включает $(n - 1)$ этапов.

а) Первый этап

Определяют спектральные характеристики элемента остекления, состоящего из $(n - 1)$ слоев: 2, 3, ..., n , — в соответствии с 3.3 и 3.4.1. Затем этот элемент комбинируют с первым (наружным) листом как двойное остекление. Определяют α_{e1} по (17).

б) Второй этап

Определяют спектральные характеристики элемента остекления, состоящего из $(n - 2)$ слоев: 3, ..., n , — и спектральные характеристики двойного остекления, состоящего из листов 1 и 2. Затем эти элементы комбинируют как двойное остекление, для которого определяют сумму $\alpha_{e1} + \alpha_{e2}$ по (17) и, зная значение α_{e1} из первого этапа, получают α_{e2} . Такую процедуру повторяют до последнего $(n - 1)$ -го этапа.

с) $(n - 1)$ -й этап

Определяют спектральные характеристики элемента остекления, состоящего из $(n - 1)$ слоев: 1, 2, ..., $(n - 1)$. Затем этот элемент комбинируют с n -м (внутренним) листом как двойное остекление. Сумму α_{e1} , α_{e2} , ..., $\alpha_{e(n-1)}$ определяют по (17) и, зная из предыдущих этапов значения α_{e1} , α_{e2} , ..., $\alpha_{e(n-2)}$, определяют $\alpha_{e(n-1)}$. Определяют α_{en} по (18).

Коэффициенты поглощения солнечной энергии α_{e1} , α_{e2} и α_{e3} , являющиеся функциями спектральных характеристик отдельных слоев тройного остекления, определяют по формулам:

$$\alpha_{e1} = \frac{\sum_{\lambda=300\text{ нм}}^{2500\text{ нм}} \left\{ \alpha_1(\lambda) + \frac{\tau_1(\lambda)\alpha_2(\lambda)\rho_2(\lambda)[1 - \rho_2(\lambda)\rho_3(\lambda)] + \tau_1(\lambda)\tau_2(\lambda)\alpha_3(\lambda)\rho_3(\lambda)}{[1 - \rho_1^2(\lambda)\rho_2(\lambda)] \cdot [1 - \rho_2^2(\lambda)\rho_3(\lambda)] - \tau_2^2(\lambda)\rho_1^2(\lambda)\rho_3(\lambda)} \right\} S_{\lambda} \Delta\lambda}{\sum_{\lambda=300\text{ нм}}^{2500\text{ нм}} S_{\lambda} \Delta\lambda} \quad (23)$$

$$\alpha_{e2} = \frac{\sum_{\lambda=300\text{ нм}}^{2500\text{ нм}} \left\{ \frac{\tau_1(\lambda)\alpha_2(\lambda)[1 - \rho_2^2(\lambda)\rho_3(\lambda)] + \tau_1(\lambda)\tau_2(\lambda)\alpha_3(\lambda)\rho_3(\lambda)}{[1 - \rho_1^2(\lambda)\rho_2(\lambda)] \cdot [1 - \rho_2^2(\lambda)\rho_3(\lambda)] - \tau_2^2(\lambda)\rho_1^2(\lambda)\rho_3(\lambda)} \right\} S_{\lambda} \Delta\lambda}{\sum_{\lambda=300\text{ нм}}^{2500\text{ нм}} S_{\lambda} \Delta\lambda} \quad (24)$$

$$\alpha_{e3} = \frac{\sum_{\lambda=300\text{ нм}}^{2500\text{ нм}} \left\{ \frac{\tau_1(\lambda)\tau_2(\lambda)\alpha_3(\lambda)}{[1-\rho'_1(\lambda)\rho_2(\lambda)] \cdot [1-\rho'_2(\lambda)\rho_3(\lambda)] - \tau_2^2(\lambda)\rho'_1(\lambda)\rho_3(\lambda)} \right\} S_\lambda \Delta\lambda}{\sum_{\lambda=300\text{ нм}}^{2500\text{ нм}} S_\lambda \Delta\lambda} \quad (25)$$

где $\tau_1(\lambda)$, $\tau_2(\lambda)$, $\tau_3(\lambda)$, $\rho_1(\lambda)$, $\rho'_1(\lambda)$, $\rho_2(\lambda)$, $\rho'_2(\lambda)$, $\rho_3(\lambda)$ — по 3.3;

$\alpha_1(\lambda)$, $\alpha'_1(\lambda)$, $\alpha_2(\lambda)$ — по 3.5.6.3;

$\alpha'_2(\lambda)$ — спектральный коэффициент прямого поглощения второго листа, измеренный в направлении, противоположном падающему излучению, определяемый по формуле

$$\alpha'_2(\lambda) = 1 - \tau_2(\lambda) - \rho'_2(\lambda); \quad (26)$$

$\alpha_3(\lambda)$ — спектральный коэффициент прямого поглощения третьего листа, измеренный в направлении падающего излучения, определяемый по формуле

$$\alpha_3(\lambda) = 1 - \tau_3(\lambda) - \rho_3(\lambda); \quad (27)$$

$\Delta\lambda$ и способ суммирования — в соответствии с 3.3, за исключением того, что данные следует выбирать при длинах волн, указанных в таблице 2.

Формулы для расчета коэффициентов прямого поглощения солнечной энергии α_{e1} , α_{e2} , ..., α_{en} , являющихся функциями отдельных слоев остекления, состоящего более чем из трех слоев, очень сложны и поэтому здесь не приводятся.

3.5.7 Общее пропускание солнечной энергии

Общее количество солнечной энергии, прошедшее в помещение через единицу площади остекления φ_{eT} , определяют по формуле

$$\varphi_{eT} = \varphi_e g, \quad (28)$$

где φ_e — поток солнечного излучения, падающий на единицу площади;

g — коэффициент общего пропускания солнечной энергии остекления.

Значения φ_e указаны в соответствующих таблицах метеорологической литературы.

3.5.8 Дополнительная теплопередача

Если температура в помещении T_i отличается от наружной температуры T_o , то помимо φ_{eT} происходит дополнительная передача тепла. Этот дополнительный тепловой поток q_z определяют по формуле

$$q_z = U(T_o - T_i), \quad (29)$$

где U — коэффициент теплопередачи остекления, определяемый по ГОСТ Р 54166 или ГОСТ Р 54165.

3.6 Коэффициент УФ-пропускания

Коэффициент УФ-пропускания остекления представляет собой долю прошедшего через остекление солнечного излучения в диапазоне длин волн от 300 до 380 нм (диапазон УФ-В от 300 до 315 нм, диапазон УФ-А от 315 до 380 нм). Относительное спектральное распределение S_λ , используемое для расчета коэффициента УФ-пропускания, выбрано из общих данных по солнечному излучению, что соответствует данным, используемым для расчета коэффициента прямого пропускания солнечной энергии (см. 3.5.3). В таблице 3 приведены значения $S_\lambda \Delta\lambda$ для интервала длин волн 5 нм в УФ-диапазоне. Таблица составлена так, что $\sum S_\lambda \Delta\lambda = 1$ для всего УФ-диапазона.

Коэффициент УФ-пропускания τ_{UV} определяют по формуле

$$\tau_{UV} = \frac{\sum_{\lambda=300\text{ нм}}^{380\text{ нм}} \tau(\lambda) S_\lambda \Delta\lambda}{\sum_{\lambda=300\text{ нм}}^{380\text{ нм}} S_\lambda \Delta\lambda} \quad (30)$$

где S_λ — относительное спектральное распределение УФ-излучения;

$\tau(\lambda)$ — спектральный коэффициент пропускания остекления (см. 3.3);

$\Delta\lambda$ и способ суммирования — в соответствии с 3.3, за исключением того, что данные следует выбирать при длинах волн, указанных в таблице 3.

Такое усреднение распространяется на весь определяемый УФ-диапазон солнечного спектра. Это может не соотноситься с вредным воздействием солнечного излучения на материалы и кожу.

3.7 Коэффициент МКО вредного воздействия

Коэффициент МКО вредного воздействия τ_{df} (см. [6]) определяют по формулам:

$$\tau_{df} = \frac{\sum_{\lambda=300\text{ нм}}^{600\text{ нм}} \tau(\lambda) C_{\lambda} S_{\lambda} \Delta\lambda}{\sum_{\lambda=300\text{ нм}}^{600\text{ нм}} C_{\lambda} S_{\lambda} \Delta\lambda} \quad (31)$$

$$C_{\lambda} = e^{-0,012 \lambda} \quad (\lambda \text{ в нанометрах}), \quad (32)$$

где S_{λ} — относительное спектральное распределение солнечного излучения;

$\tau(\lambda)$ — спектральный коэффициент пропускания остекления (см. 3.3);

$\Delta\lambda$ и способ суммирования — в соответствии с 3.3, за исключением того, что данные следует выбирать при длинах волн, указанных в таблице 4.

В таблице 4 приведены значения $C_{\lambda} S_{\lambda} \Delta\lambda$. Таблица составлена так, что $\sum C_{\lambda} S_{\lambda} \Delta\lambda = 1$ для диапазона длин волн от 300 до 600 нм.

Такое усреднение распространяется на УФ-диапазон и часть видимого диапазона солнечного спектра, которые могут оказывать вредное воздействие на материалы.

3.8 Коэффициент вредного воздействия на кожу

Коэффициент вредного воздействия на кожу F_{sd} (см. [7]) определяют по формуле

$$F_{sd} = \frac{\sum_{\lambda=300\text{ нм}}^{400\text{ нм}} \tau(\lambda) E_{\lambda} S_{\lambda} \Delta\lambda}{\sum_{\lambda=300\text{ нм}}^{400\text{ нм}} E_{\lambda} S_{\lambda} \Delta\lambda} \quad (33)$$

где S_{λ} — относительное спектральное распределение солнечного излучения;

E_{λ} — спектр эритемного действия по МКО;

$\tau(\lambda)$ — спектральный коэффициент пропускания остекления (см. 3.3);

$\Delta\lambda$ и способ суммирования — в соответствии с 3.3, за исключением того, что данные следует выбирать при длинах волн, указанных в таблице 5.

В таблице 5 приведены значения $E_{\lambda} S_{\lambda} \Delta\lambda$. Таблица составлена так, что $\sum E_{\lambda} S_{\lambda} \Delta\lambda = 1$ для диапазона длин волн от 300 до 400 нм.

Такое усреднение распространяется на УФ-диапазон и часть видимого диапазона солнечного спектра, которые могут оказывать вредное воздействие на кожу.

3.9 Цветопередача

Цветопередачу прошедшего через остекление света характеризуют общим индексом цветопередачи R_g . R_g рассчитывают по методу определения цвета, утвержденному Международной комиссией по освещению (МКО) в качестве рекомендуемого метода определения цветопередачи источников света, который также можно использовать для определения изменений дневного света.

Для определения общего индекса цветопередачи остекления при пропускании света R_g используют стандартный источник света D_{65} и относительное спектральное распределение $D_{\lambda} \tau(\lambda)$, соответствующее источнику света, при котором определяют общий индекс цветопередачи R_g , где

D_{λ} — спектральное распределение мощности D_{65} ;

$\tau(\lambda)$ — спектральный коэффициент пропускания остекления (см. 3.3).

После значения R_g в скобках следует указывать обозначение источника света D_{65} , например, $R_g = 90 (D_{65})$.

Максимально возможное значение R_g равно 100. Это значение может быть достигнуто, если спектральный коэффициент пропускания остекления постоянен во всем видимом диапазоне. В осветительной технике значения общего индекса цветопередачи $R_g > 90$ характеризуют очень хорошую, а $R_g > 80$ — хорошую передачу цвета.

4 Контрольные значения

Характеристики по настоящему стандарту следует определять в соответствии с 3.5.6.1, где представлены четко определенные усредненные граничные условия. Таким образом получают базовую информацию о характеристиках остекления и возможность сравнения различных видов продукции.

В некоторых случаях при специальных требованиях к продукции характеристики по настоящему стандарту могут быть определены при других граничных условиях:

- стандартные значения коэффициентов внешнего и внутреннего теплообмена (см. 3.5.6.1) могут быть заменены другими значениями;
- для определения термического пропускания Λ (см. 3.5.6.3 и 3.5.6.4) стандартные значения (т. е. средняя температура образца $10\text{ }^{\circ}\text{C}$ и разность температур поперек образца $\Delta T = 15\text{ }^{\circ}\text{C}$) могут быть заменены другими значениями.

Если стандартные условия, приведенные в 3.5.6.1, изменены, как указано выше, в протоколе испытаний это необходимо отметить и указать, как именно.

5 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен содержать следующую информацию:

- значения определяемых характеристик;
- количество и толщину листов стекла в остеклении;
- тип и положение листов (для многослойного остекления), обозначенных как наружный лист, второй лист и т. д.;
- позицию покрытия (покрытий) (для стекла с покрытием), с обозначением поверхностей листов 1, 2, 3 и т. д., начиная от наружной поверхности наружного листа;
- тип оборудования, применяемого для оптических измерений (с указанием, если использовались, приставки для измерения коэффициентов отражения или интегрирующей сферы и эталонов для измерений в отражении);
- граничные условия, если они отличаются от стандартных значений (см. раздел 4).

Общий индекс цветопередачи R_a должен быть выражен двумя значащими цифрами, остальные характеристики — числами с двумя знаками после запятой.

Т а б л и ц а 1 — Нормализованное относительное спектральное распределение $D_{\lambda} V(\lambda) \Delta \lambda$

λ , нм	$D_{\lambda} V(\lambda) \Delta \lambda \cdot 10^2$	λ , нм	$D_{\lambda} V(\lambda) \Delta \lambda \cdot 10^2$
380	0	590	6,3306
390	0,0005	600	5,3542
400	0,0030	610	4,2491
410	0,0103	620	3,1502
420	0,0352	630	2,0812
430	0,0948	640	1,3810
440	0,2274	650	0,8070
450	0,4192	660	0,4612
460	0,6663	670	0,2485
470	0,9850	680	0,1255
480	1,5189	690	0,0536
490	2,1336	700	0,0276
500	3,3491	710	0,0146
510	5,1393	720	0,0057
520	7,0523	730	0,0035
530	8,7990	740	0,0021
540	9,4427	750	0,0008
550	9,8077	760	0,0001
560	9,4306	770	0,0000
570	8,6891	780	0,0000
580	7,8994		

Нормализованное относительное спектральное распределение D_{λ} источника света D_{65} , умноженное на спектральную эффективность освещения $V(\lambda)$ и на интервал длин волн $\Delta \lambda$. Значения, приведенные в таблице, рассчитаны по правилу трапеции.

Т а б л и ц а 2 — Нормализованное относительное спектральное распределение общего солнечного излучения

λ , нм	$S_{\lambda} \Delta\lambda$	λ , нм	$S_{\lambda} \Delta\lambda$
300	0	680	0,012838
305	0,000057	690	0,011788
310	0,000236	700	0,012453
315	0,000554	710	0,012798
320	0,000916	720	0,010589
325	0,001309	730	0,011233
330	0,001914	740	0,012175
335	0,002018	750	0,012181
340	0,002189	760	0,009515
345	0,002260	770	0,010479
350	0,002445	780	0,011381
355	0,002555	790	0,011262
360	0,002683	800	0,028718
365	0,003020	850	0,048240
370	0,003359	900	0,040297
375	0,003509	950	0,021384
380	0,003600	1000	0,036097
385	0,003529	1050	0,034110
390	0,003551	1100	0,018861
395	0,004294	1150	0,013228
400	0,007812	1200	0,022551
410	0,011638	1250	0,023376
420	0,011877	1300	0,017756
430	0,011347	1350	0,003743
440	0,013246	1400	0,000741
450	0,015343	1450	0,003792
460	0,016166	1500	0,009693
470	0,016178	1550	0,013693
480	0,016402	1600	0,012203
490	0,015794	1650	0,010615
500	0,015801	1700	0,007256
510	0,015973	1750	0,007183
520	0,015357	1800	0,002157
530	0,015867	1850	0,000398
540	0,015827	1900	0,000082
550	0,015844	1950	0,001087
560	0,015590	2000	0,003024
570	0,015256	2050	0,003988
580	0,014745	2100	0,004229
590	0,014330	2150	0,004142
600	0,014663	2200	0,003690
610	0,015030	2250	0,003592
620	0,014859	2300	0,003436
630	0,014622	2350	0,003163
640	0,014526	2400	0,002233
650	0,014445	2450	0,001202
660	0,014313	2500	0,000475
670	0,014023		

Нормализованное относительное спектральное распределение общего солнечного излучения (прямого и рассеянного) S_{λ} для воздушной массы 1,5, умноженное на интервал длин волн $\Delta\lambda$. Значения, приведенные в таблице, рассчитаны по правилу трапеции.

Т а б л и ц а 3 — Нормализованное относительное спектральное распределение УФ-части общего спектра солнечного излучения

λ , нм	$S_{\lambda\Delta\lambda}$	λ , нм	$S_{\lambda\Delta\lambda}$
300	0	345	0,073326
305	0,001859	350	0,079330
310	0,007665	355	0,082894
315	0,017961	360	0,087039
320	0,029732	365	0,097963
325	0,042466	370	0,108987
330	0,062108	375	0,113837
335	0,065462	380	0,058351
340	0,071020		

Нормализованное относительное спектральное распределение УФ-части общего спектра солнечного излучения (прямого и рассеянного) S_{λ} для воздушной массы 1,5, умноженное на интервал длин волн $\Delta\lambda$. Значения, приведенные в таблице, рассчитаны по правилу трапеции.

Т а б л и ц а 4 — Коэффициенты нормализованного относительного спектрального распределения для расчета коэффициента МКО вредного воздействия

λ , нм	$C_1 S_{\lambda\Delta\lambda}$	λ , нм	$C_2 S_{\lambda\Delta\lambda}$
300	0	410	0,057799
305	0,001003	420	0,052317
310	0,003896	430	0,044328
315	0,008597	440	0,045896
320	0,013402	450	0,047150
325	0,018028	460	0,044062
330	0,024831	470	0,039108
335	0,024648	480	0,035167
340	0,025183	490	0,030034
345	0,024487	500	0,026650
350	0,024949	510	0,023893
355	0,024551	520	0,020373
360	0,024278	530	0,018671
365	0,025734	540	0,016517
370	0,026962	550	0,014665
375	0,026522	560	0,012799
380	0,025624	570	0,011108
385	0,023656	580	0,009522
390	0,022418	590	0,008208
395	0,025529	600	0,003695
400	0,043742		

Нормализованное относительное спектральное распределение УФ-диапазона и части видимого диапазона общего спектра солнечного излучения (прямого и рассеянного) S_{λ} для воздушной массы 1,5, умноженное на интервал длин волн $\Delta\lambda$ и на коэффициент МКО вредного воздействия (см. [6]). Значения, приведенные в таблице, рассчитаны по правилу трапеции.

Т а б л и ц а 5 — Коэффициенты нормализованного относительного спектрального распределения для расчета коэффициента вредного воздействия на кожу

λ , нм	$E_{\lambda}S_{\lambda}\Delta\lambda$
300	0
305	0,168176
310	0,230555
315	0,187429
320	0,102699
325	0,050895
330	0,034134
335	0,030432
340	0,027729
345	0,024094
350	0,021930
355	0,019298
360	0,017028
365	0,016157
370	0,015108
375	0,013298
380	0,011471
385	0,009440
390	0,008009
395	0,008165
400	0,003953

Нормализованное относительное спектральное распределение УФ-диапазона и части видимого диапазона общего спектра солнечного излучения (прямого и рассеянного) S_{λ} для воздушной массы 1,5, умноженное на интервал длин волн $\Delta\lambda$ и на спектр эритемного действия по МКО (см. [7]). Значения, приведенные в таблице, рассчитаны по правилу трапеции.

Приложение А
(обязательное)

Методы расчета

А.1 Методы расчета спектральных коэффициентов пропускания и отражения пластины стекла без покрытия толщиной u по измеренному спектральному коэффициенту пропускания пластины стекла толщиной x

Если известны спектральный коэффициент пропускания $\tau_{i,y}(\lambda)$ пластины стекла толщиной x и коэффициент преломления этого стекла $\eta(\lambda)$ (для натрий-кальций-силикатного стекла см. [6]), то спектральный коэффициент пропускания для толщины u определяют по формуле

$$\tau_y(\lambda) = \frac{[1 - \rho_s(\lambda)]^2 \tau_{i,y}(\lambda)}{1 - \rho_s^2(\lambda) \tau_{i,y}^2(\lambda)} \quad (\text{A.1})$$

где $\rho_s(\lambda)$ — коэффициент отражения на границе воздух — стекло, определяемый по формуле

$$\rho_s(\lambda) = \left[\frac{\eta(\lambda) - 1}{\eta(\lambda) + 1} \right]^2 \quad (\text{A.2})$$

$\tau_{i,y}(\lambda)$ — коэффициент внутреннего пропускания пластины стекла толщиной u , определяемый по формуле

$$\tau_{i,y}(\lambda) = [\tau_{i,x}(\lambda)]^{\frac{y}{x}} \quad (\text{A.3})$$

где $\tau_{i,x}(\lambda)$ — коэффициент внутреннего пропускания пластины стекла толщиной x , определяемый по измеренному спектральному коэффициенту пропускания этой пластины по формуле

$$\tau_{i,x}(\lambda) = \frac{[(1 - \rho_s(\lambda))^4 + 4\rho_s^2(\lambda)\tau_x^2(\lambda)]^{\frac{1}{2}} - [1 - \rho_s(\lambda)]^2}{2\rho_s^2(\lambda)\tau_x(\lambda)} \quad (\text{A.4})$$

Подобным образом рассчитывают спектральный коэффициент отражения для толщины u по формуле

$$\rho_y(\lambda) = \rho_s(\lambda) \left\{ 1 + \frac{[1 - \rho_s(\lambda)]^2 \tau_{i,y}^2(\lambda)}{1 - \rho_s^2(\lambda) \tau_{i,y}^2(\lambda)} \right\} \quad (\text{A.5})$$

Пример

Пластина зеленого стекла толщиной 3,0 мм согласно измерениям имеет при 550 нм спектральный коэффициент пропускания 0,83 и коэффициент преломления 1,525. Требуется рассчитать коэффициент пропускания такого же стекла толщиной 5 мм.

Решение

$x = 3,00$;

$\tau_x = 0,83$;

$\eta = 1,525$;

$y = 5,00$;

по (A.2) определяют $\rho_s = 0,0432$;

по (A.4) определяют $\tau_{i,x} = 0,9053$;

по (A.3) определяют $\tau_{i,y} = 0,8472$;

по (A.1) определяют $\tau_y = 0,7766$, округляют до 0,78;

по (A.5) определяют $\rho_y = 0,0717$, округляют до 0,07.

А.2 Методы расчета спектральных коэффициентов пропускания и отражения пластины стекла толщиной u с покрытием по спектральным коэффициентам пропускания и отражения пластины другого стекла толщиной x , имеющей такое же покрытие той же толщины

А.2.1 В приведенных ниже формулах применены следующие обозначения фотометрических характеристик покрытия в системе воздух — покрытие — стекло (см. рисунок А.1):

$r_1(\lambda)$ — спектральный коэффициент отражения покрытия для луча, падающего на покрытие со стороны воздуха;

$r_2(\lambda)$ — спектральный коэффициент отражения покрытия для луча, падающего на покрытие со стороны стекла;


$t_c(\lambda)$ — спектральный коэффициент пропускания системы воздух — покрытие — стекло.

Значения этих характеристик рассчитывают по предварительно измеренным спектральным характеристикам $\rho_s(\lambda)$ и $\tau_i(\lambda)$ образца стекла, на которое нанесено покрытие, и по следующим измеренным характеристикам:

$\rho_1(\lambda)$ — спектральный коэффициент отражения стекла с покрытием, измеренный в направлении воздух — покрытие — стекло;

$\rho_2(\lambda)$ — спектральный коэффициент отражения стекла с покрытием, измеренный в направлении воздух — стекло — покрытие;

$\tau(\lambda)$ — спектральный коэффициент пропускания стекла с покрытием.



1 — покрытие; 2 — пластина стекла; 3 — направление воздух — покрытие; 4 — воздух; 5 — направление: стекло — покрытие — воздух

Рисунок А.1 — Иллюстрация обозначений r_1 , r_2 , t_c

Применяют следующие формулы:

$$r_1(\lambda) = \rho_1(\lambda) - \frac{\rho_s(\lambda)\tau^2(\lambda)}{D(\lambda)} \quad (\text{A.6})$$

$$r_2(\lambda) = \frac{\rho_s(\lambda) - \rho_2(\lambda)}{D(\lambda)\tau^2(\lambda)} \quad (\text{A.7})$$

$$t_c(\lambda) = \frac{\tau(\lambda)[1 - \rho_s(\lambda)]}{D(\lambda)\tau_1(\lambda)} \quad (\text{A.8})$$

$$\text{где } D(\lambda) = \rho_s(\lambda)[\rho_2(\lambda) - \rho_s(\lambda)] + [1 - \rho_s(\lambda)]^2 \quad (\text{A.9})$$

$\rho_s(\lambda)$ и $\tau_1(\lambda)$, характеризующие исходное стекло, — в соответствии с А.1.

А.2.2 По характеристикам системы воздух — покрытие — стекло можно рассчитать спектральные характеристики другого стекла с таким же покрытием и с таким же коэффициентом преломления (см. [8]).

Применяют следующие формулы

$$\rho_1(\lambda) = r_1(\lambda) + \frac{\rho_s(\lambda)t_c^2(\lambda)\tau_1^2(\lambda)}{D'(\lambda)} \quad (\text{A.10})$$

$$\rho_2(\lambda) = \rho_s(\lambda) + \frac{r_2(\lambda)[1 - \rho_s(\lambda)]^2\tau_1^2(\lambda)}{D'(\lambda)} \quad (\text{A.11})$$

$$\tau(\lambda) = \frac{[1 - \rho_s(\lambda)]\tau_1(\lambda)t_c(\lambda)}{D'(\lambda)} \quad (\text{A.12})$$

$$\text{где } D'(\lambda) = 1 - \rho_s(\lambda)r_2(\lambda)\tau_1^2(\lambda) \quad (\text{A.13})$$

$\tau_1(\lambda)$ и $\rho_s(\lambda)$ — соответственно коэффициент внутреннего пропускания и коэффициент отражения на границе воздух — стекло другого стекла с покрытием.

Пример

Отражающее покрытие нанесено на бесцветное стекло толщиной 6,00 мм. При длине волны 550 нм такое стекло с покрытием имеет следующие оптические характеристики:

- коэффициент пропускания $\tau = 0,377$;
- коэффициент отражения, измеренный со стороны покрытия $\rho_1 = 0,345$;
- коэффициент отражения, измеренный со стороны без покрытия $\rho_2 = 0,283$.

Каковы характеристики зеленого стекла толщиной 4 мм с таким же покрытием?

Предполагается, что бесцветное и зеленое стекло имеют одинаковый коэффициент преломления $n = 1,525$.

Решение

Прежде чем применить формулы (А.6—А.9), следует рассчитать коэффициент внутреннего пропускания τ_i бесцветного стекла толщиной 6,00 мм.

Учитывая, что коэффициент пропускания бесцветного стекла толщиной $x = 6,00$ мм $\tau_x = 0,894$ по (А.2, А.4), определяют:

$\tau_i = 0,9749$ для бесцветного стекла толщиной 6,00 мм;

по (А.9) определяют $D = 0,9258$;

по (А.6) определяют $r_1 = 0,3384$;

по (А.7) определяют $r_2 = 0,2725$;

по (А.8) определяют $t_c = 0,3997$.

Для применения формул (А.10—А.13) требуется знать коэффициент внутреннего пропускания зеленого стекла толщиной 4 мм.

В соответствии с примером, приведенным в А.1, по (А.3) получают следующее значение:

$\tau_i = (0,9053)^{4/3} = 0,8758$;

по (А.13) определяют $D^* = 0,9910$;

по (А.10) определяют $\rho_1 = 0,3437$, округляют до 0,34;

по (А.11) определяют $\rho_2 = 0,2363$, округляют до 0,24;

по (А.12) определяют $\tau = 0,3379$, округляют до 0,34.

Библиография

- [1] МКО № 16 (E-3.2):1970 Дневной свет
CIE No. 16 (E-3.2):1970 Daylight
- [2] МКО № 38:1977 Радиометрические и фотометрические характеристики материалов и их измерение
CIE No. 38:1977 Radiometric and photometric characteristics of materials and their measurements
- [3] МКО № 130:1998 Практический метод измерения коэффициентов отражения и пропускания
CIE No. 130:1998 Practical method for the measurement of reflectance and transmittance
- [4] Эдвардс Д.К. Солнечная энергия, 19, 1977, с. 401—402
Edwards D.K. Solar Energy, 19, 1977, pp. 401—402
- [5] Рубин М., фон-Ротки К., Пауэлс Р. Оконная оптика. Солнечная энергия, 62, 1998, с. 149—161
Rubin M., von Rottkay K and Powles R. Window Optics. Solar Energy, 62, 1998, pp. 149—161
- [6] МКО № 89/3:1990 О негативном воздействии оптического излучения на музейные экспонаты
CIE No. 89/3:1990 On the Deterioration of Exhibited Museum Objects by Optical Radiation
- [7] Маккинли А.Ф., Диффай Б.Д. Стандартный активный спектр ультрафиолетового излучения, вызывающий эритему кожи человека. Журнал МКО, 6, 1987, с. 17—22
McKinlay A.F. and Diffey, B.L. A Reference Action Spectrum for Ultraviolet induced Erythema in Human Skin. CIE-Journal, 6, 1987, pp. 17—22
- [8] Рубин М. Оптические свойства натрий-кальций-силикатных стекол. Солнечная энергия, 12, 1985, с. 275—288
Rubin M. Optical properties of soda lime silicate glasses. Solar Energy Materials, 12, 1985, pp. 275—288
- [9] ИСО 15099 Тепловые характеристики окон, дверей и затеняющих устройств — Детализированные методы расчета.
ISO 15099 Thermal performance of windows, doors and shading devices — Detailed calculations

Ключевые слова: стекло и изделия из него, методы определения, оптические характеристики, свет, солнечная энергия, ультрафиолетовое излучение

Редактор *В.А. Бучумова*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *М.И. Першина*
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Сдано в набор 15.02.2012. Подписано в печать 26.03.2012. Формат 60 × 84 $\frac{1}{8}$. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 2,79. Уч.-изд. л. 2,40. Тираж 106 экз. Зах. 249.

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru
Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.
Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.