

---

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И  
МЕТРОЛОГИИ

---



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
СТАНДАРТ  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р  
55927  
2013

---

ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ СУХОГО СПОСОБА  
ПРОИЗВОДСТВА, ОБЛИЦОВАННЫЕ ПЛЕНКАМИ НА ОСНОВЕ  
ТЕРМОРЕАКТИВНЫХ ПОЛИМЕРОВ

Технические условия  
(EN 14322–2004, NE Q)

Издание официальное

Москва  
Стандартинформ  
2013

## Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Автономной некоммерческой организацией «Центром по сертификации лесопродукции «Лессертика»

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 121 «Плиты древесные»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 декабря 2013 г. № 2354-ст

4 Настоящий стандарт соответствует следующему европейскому региональному стандарту EN 14322–2004 Wood-based panels - Melamine faced boards for interior uses - Definitions, requirements and classification (Панели деревянные. Плиты с меламиновой поверхностью для внутреннего применения. Определения, требования и классификация).

Степень соответствия – неэквивалентная (NEQ)

## 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

*Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0-2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет ([gost.ru](http://gost.ru)).*

© Стандартинформ, 2013

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

**Содержание**

1	Область применения.....
2	Нормативные ссылки.....
3	Размеры и классификация.....
4	Технические требования.....
5	Требования безопасности и охрана окружающей среды.....
6	Правила приемки.....
7	Методы испытаний.....
8	Транспортирование и хранение.....
9	Гарантии изготовителя.....
	Приложение А (обязательное) Определение стойкости покрытия к повышенной температуре воздуха.....
	Приложение Б (обязательное) Определение термической стойкости покрытия.....
	Приложение В (обязательное) Определение гидротермической стойкости покрытия.....
	Приложение Г (обязательное) Определение условной адгезии покрытия к плите средней плотности.....

**Плиты древесноволокнистые сухого способа производства,  
облицованные пленками на основе термореактивных полимеров.  
Технические условия**

**Fiberboards of a dry method of production, laminated with paper  
impregnated with thermosetting resins. Technical specifications**

---

Дата введения – 2015 – 07 – 01

## **1 Область применения**

Настоящий стандарт распространяется на плиты древесноволокнистые сухого способа производства, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров (далее – плиты), и предназначенные для строительства, машиностроения, радиоприборостроения, производства мебели, товаров народного потребления в условиях, защищенных от увлажнения.

## **2 Нормативные ссылки**

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 12.1.004–91 Система стандартов безопасности труда

Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005–88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

---

**Издание официальное**

ГОСТ Р 55927-2013

ГОСТ 12.2.003–91 Система стандартов безопасности труда.  
Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.042–88 Система стандартов безопасности труда.  
Деревообрабатывающее производство. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.011–89 Система стандартов безопасности труда.  
Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

ГОСТ 12.4.021–75 Система стандартов безопасности труда. Системы  
вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 17.2.3.02–78 Охрана природы. Атмосфера. Правила  
установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными  
предприятиями

ГОСТ 427–75 Линейки измерительные металлические. Технические  
условия

ГОСТ 2603–79 Реактивы. Ацетон. Технические условия

ГОСТ 2718–74 Гетинакс электротехнический листовой. Технические  
условия

ГОСТ 2910–74 Текстолит электротехнический листовой. Технические  
условия

ГОСТ 6709–72 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 6968–76 Кислота уксусная лесохимическая. Технические  
условия

ГОСТ 10635–88 Плиты древесно-стружечные. Методы определения предела прочности и модуля упругости при изгибе

ГОСТ 10636–90 Плиты древесностружечные. Метод определения предела прочности при растяжении перпендикулярно пласти плиты

ГОСТ 14192–96 Маркировка грузов

ГОСТ 14705–83 Электрокипяильники погружные бытовые. Общие технические условия

ГОСТ 14919–83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия

ГОСТ 18321–73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции

ГОСТ 21340–89 Скальпели и ножи медицинские. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 201650–76 Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования

ГОСТ 23683–89 Парафины нефтяные твердые. Технические условия

ГОСТ 23234–78 Плиты древесностружечные. Метод определения удельного сопротивления при нормальном отрыве наружного слоя

ГОСТ 24053–80 Плиты древесно-стружечные. Детали мебельные. Метод определения покоробленности

ГОСТ 24597–81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры

ГОСТ Р 55927-2013

ГОСТ 25336–82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные.  
Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 25706–83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические  
требования

ГОСТ 26663–85 Пакеты транспортные. Формирование с применением  
средств пакетирования. Общие технические требования

ГОСТ 27326–87 Детали и изделия из древесины и древесных  
материалов. Методы определения твердости защитно-декоративных  
покрытий царапанием

ГОСТ 27627–88 Детали и изделия из древесины и древесных  
материалов. Метод определения стойкости защитно-декоративных покрытий  
к пятнообразованию

ГОСТ 27820–88 Детали и изделия из древесины и древесных  
материалов. Метод определения стойкости защитно-декоративных покрытий  
к истиранию

ГОСТ 28498–90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие  
технические требования. Методы испытаний

ГОСТ 30255–95 Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод  
определения выделения формальдегида и других вредных летучих  
химических веществ в климатических камерах

ГОСТ 32155–2013 Плиты древесные и фанера. Определение выделения формальдегида методом газового анализа

ГОСТ 32274–2013 Плиты древесные моноструктурные. Технические условия

**Примечание** – При использовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при использовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (изменяющим) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

### 3 Размеры и классификация

3.1 Номинальные размеры плит и предельные отклонения размеров указаны в таблице 1.

Таблица 1

Размер	Значение, мм	Предельное отклонение
Длина	От 1830 и более с градацией 10	$\pm 2$ мм/м Максимум $\pm 5$ мм/м на длину плиты
Ширина	От 1830 и более с градацией 10	$\pm 2$ мм/м Максимум $\pm 5$ мм/м на ширину плиты
Толщина	От 3 и более градацией 1	$\pm 0,3$ мм

### 3.2 Классификация

3.2.1 Плиты по физико-механическим показателям подразделяют на две группы качества – А и Б.

3.2.2 Плиты по выделению формальдегида в воздух подразделяют на два класса эмиссии – Е 0,5, Е1 и Е2.



3.2.3 В зависимости от показателей внешнего вида покрытия подразделяют на I и II сорт.

3.2.4 Плиты могут иметь поверхности различных сортов покрытия на лицевой и оборотной пластьях. По требованию потребителя плиты могут иметь одну облицованную пласть.

3.2.5 По степени блеска покрытия подразделяют на глянцевые (Г) и матовые (М).

3.2.6 По виду печати покрытия подразделяют на одноцветные (Оц) и с печатным рисунком (Пр).

3.2.7 Плиты в зависимости от фактуры поверхности подразделяют на гладкие (Гл) и рельефные (Р).

3.2.8 Характеристики покрытий плит, указанные в 3.2.5 – 3.2.7 устанавливают в спецификации потребителя в соответствии с договором поставки.

3.2.9 Условное обозначение плит должно состоять из обозначения покрытия (сорта, степени блеска, вида печати, фактуры поверхности, группы качества), класса эмиссии формальдегида, номинальные длину, ширину и толщину в миллиметрах, обозначение настоящего стандарта.

Сорт покрытия обозначают дробью, где в числителе указывают сорт покрытия лицевой пласти, а в знаменателе – сорт покрытия оборотной

пласти. Для плиты с одной облицованной пластью сорт покрытия обозначают дробью с проставлением в знаменателе прочерка.

Пример условного обозначения:

Плиты древесно-волоконистой, облицованной бумагой, пропитанной терморезистивными полимерами, I сорта на лицевой пластине и II сорта на оборотной пластине (I/II), с матовым (М), с печатным рисунком (Пр), с рельефной фактурой поверхности (Р), группы А, класса эмиссии Е1, размером 3500 x 1750 x 16 мм :

плита III-М-Пр-Р-А-Е1, 3500 x 1750 x 16 мм, ГОСТ Р

#### **4 Технические требования**

##### **4.1 Характеристики**

4.1.1 Отклонение от прямолинейности кромок не должно быть более 2,0 мм на 1 п/м.

4.1.2 Отклонение от перпендикулярности кромок плит не должно быть более 2,0 мм на 1 п/м.

4.1.3 Для производства плит применяют:

- плиты моноструктурные средней плотности I сорта по ГОСТ 32274 или твердые древесно-волоконистые плиты по действующей технической документации;

- плотность 650 – 950 кг/м<sup>3</sup>.

- пленки на основе термореактивных полимеров по технической документации.

4.2 Нормы ограничения дефектов на поверхности плит I и II сорта указаны в таблице 2:

Т а б л и ц а 2

Наименование дефекта	Нормы для плит	
	I сорт	II сорт
Вмятины *:  На облицованной поверхности  На необлицованной поверхности: - количество, шт./м <sup>2</sup> кв, не более - наибольший размер на поверхности, мм, не более - глубина, мм, не более	Не допускается   1 5,0 0,2	Допускается на 1 м <sup>2</sup> 1 шт. длиной и шириной не более 5 мм, глубиной не более 1 мм   3 5,0 0,4
Посторонние включения *: На облицованной поверхности  На необлицованной поверхности	Не допускается  Не допускается	Не допускается  Допускается включение крупных древесных частиц длиной и шириной не более 10 мм в количестве 3-х шт. на 1 м <sup>2</sup>
Пятно парафиновое (масляное):  На облицованной поверхности  На необлицованной поверхности	Не допускаются  Допускаются пятна площадью не более 1 см <sup>2</sup> в количестве 3 шт./пласть или одно пятно площадью не более 2 см <sup>2</sup>	Не допускается  Допускаются пятна площадью не более 1 см <sup>2</sup> в количестве до 10 шт./пласть или пятна площадью не более 2 см <sup>2</sup> в количестве до 5 шт./пласть

Продолжение таблицы 2

Наименование дефекта	Нормы для плит	
	I сорт	II сорт
Царапина*: На облицованной поверхности	Не допускается	Допускается на 1 м <sup>2</sup> 2 шт. глубиной не более 0,5 мм, длиной не более 0,2 м
На необлицованной поверхности: - количество, шт./м <sup>2</sup> , не более - размер, мм, не более	Не допускается	1 200
Включение крупного волокна (длина более 10 мм при ширине более 2 мм)	3	10
Включения коры На облицованной поверхности	Не допускаются	Не допускаются
На необлицованной поверхности	Не нормируются	Не нормируются
Перекос рисунка: На облицованной поверхности	Не допускается	Не допускается
На необлицованной поверхности	Не нормируется	Не нормируется
Непроечатка рисунка: На облицованной поверхности	Не допускается	Допускается незначительная, не портящая внешний вид
На необлицованной поверхности	Не нормируется	Не нормируется
Блесткость: На облицованной поверхности	Не допускается	Допускается не более 1% поверхности
На необлицованной поверхности	Не нормируется	Не нормируется
Серебристость пор: На облицованной поверхности	Не допускается	Допускается не более 5 % площади
На необлицованной поверхности	Не нормируется	Не нормируется
Пятно пылесмоляное: На облицованной поверхности	Не допускается	Не допускается
На необлицованной поверхности	Допускаются пятна площадью не более 1 см <sup>2</sup> в количестве 3 шт./пласть или одно пятно площадью не более 2 см <sup>2</sup>	Допускаются пятна площадью не более 1 см <sup>2</sup> в количестве до 10 шт./пласть или пятна площадью не более 2 см <sup>2</sup> в количестве до 5 шт./пласть

## Окончание таблицы 2

\*Суммарное количество одновременно присутствующих дефектов на квадратный метр для покрытий II сорта не должно быть более 5 шт.;

## Примечания:

1 Для плит конкретного формата количество допускаемых дефектов на фактическую площадь вычисляют с точностью до целого числа.

2 Плиты с двумя облицованными пластиями, имеющие на одной из сторон дефекты, превышающие указанные в таблице 2, переводят в плиты с одной облицованной пластью. Сортность плит в этом случае устанавливают по качественным показателям лучшей стороны. Дефекты на оборотной стороне в этом случае не регламентируют.

4.3 Показатели качества плит и вид испытания указаны в таблице 3

Т а б л и ц а 3

Наименование показателя	Значения нормы показателя для группы качества плит		Вид испытания
	А	Б	
Предел прочности при изгибе, МПа, не менее, для плит толщиной (*) и (**): от 6 до 9 мм св. 9 до 12 мм св. 12 до 30 мм Условная адгезия * Гидротермическая стойкость покрытия *	25 23 20 0	23 20 18 0	Приемо-сдаточные
Предел прочности при растяжении перпендикулярно пласти, МПа, не менее, для плит толщиной (*) и (**): от 6,0 до 9,0 мм св. 9 до 12 мм св. 12 до 30 мм		0,65 0,60 0,55	Приемо-сдаточные и/или периодические
Удельное сопротивление нормальному отрыву наружного слоя, МПа, не менее (*) и (**)	1,0	0,8	

Окончание таблицы 3

Наименование показателя	Значения нормы показателя для группы качества плит		Вид испытания
	А	Б	
Покоробленность, мм/м, не более (*): - для плит с двухсторонней облицовкой толщиной: от 6,0 до 15,0 св. 15,0 - для плит с односторонней облицовкой	Не нормируется 2,0  Не нормируется		Приемо-сдаточные и/или периодические
Условная адгезия покрытия к плите средней плотности (*)	0		
Гидротермическая стойкость покрытия (***)	Допускаются незначительные потеря блеска, цвета, проявление структуры плиты-основы		
Твердость защитно-декоративного покрытия (**): - по ГОСТ 27326 при массе груза 1,5 Н (метод 1), мкм, не более - по ГОСТ, не менее	80  2,0	100  1,5	
Стойкость покрытия к истиранию, обороты, не менее (**)	65	Не нормируется	Типовые
Стойкость покрытия к пятнообразованию ***	Изменения внешнего вида покрытия не допускаются	Допускается незначительное изменение внешнего вида	
Стойкость покрытия к повышенной температуре воздуха, %, не менее (***)	100	100	
Термическая стойкость покрытия (***)	Не допускается изменение внешнего вида покрытия, за исключением незначительной потери блеска, цвета		
<p>* Показатели определяют – ежедневно (от партии к партии);</p> <p>** Показатели определяют в аккредитованных испытательных лабораториях периодически – один раз в квартал;</p> <p>*** Показатели определяют периодически – один раз в неделю или по требованию потребителя.</p> <p>Показатель «гидротермическая стойкость» контролируют по требованиям потребителя только для элементов мебели, подвергающихся воздействию в одного пара.</p>			

## 4.5 Маркировка

4.5.1 Маркировку наносят непосредственно на плиту и (или) ярлык (этикетку) упаковки и (или) в товаросопроводительной документации методом контактной печати или в виде четкого штампа темным красителем

При маркировке продукции соблюдают нормы законодательства, действующего в государствах – участниках Соглашения и устанавливающего порядок маркирования продукции информацией на государственном языке.

4.5.2 Маркировка, наносимая непосредственно на плиту, должна содержать:

- наименование и (или) товарный знак (при наличии) предприятия-изготовителя,
- условное обозначение плит,
- национальный знак соответствия, если продукция сертифицирована;
- дату изготовления и номер смены.

4.5.3 На ярлыке (этикетке) упаковки и в товаросопроводительной документации наносят маркировку по 4.5.2 и дополнительно указывают:

- наименование страны-изготовителя,
- юридический адрес предприятия-изготовителя,
- количество плит в штуках и (или) квадратных и (или) кубических метрах.

4.5.4 Плиты, поставляемые потребителям, сопровождают документом о качестве, содержащем информацию по 4.5.2, и дополнительно основные характеристики продукции по результатам проведенных испытаний при приемке с указанием нормативных документов, по которым они установлены, и (или) подтверждение о соответствии продукции требованиям настоящего стандарта

4.5.5 Транспортная маркировка по ГОСТ 14192.

#### **4.6 Упаковка**

4.6.1 Плиты формируют в транспортные пакеты. В пакеты укладывают плиты одного размера, сорта покрытия, степени блеска покрытия, по виду печати покрытия, в зависимости от фактуры поверхности, группы качества, класса эмиссии формальдегида.

4.6.2 Транспортные пакеты формируют на поддонах или на прокладках с применением нижней и верхней обложек из любого листового материала. Размеры верхней и нижней обложек должны быть не менее размеров облицованных плит.

4.6.3 Высоту сформированного транспортного пакета устанавливают с учетом характеристик грузоподъемных механизмов и грузоподъемности транспортных средств.

4.6.4 Вид и средства скрепления плит в пакетированном виде – по ГОСТ 21650, ГОСТ 24597, ГОСТ 26663 и другой технической документации.



По согласованию с потребителем допускается использовать другие виды и средства упаковки или отгружать плиты без упаковки.

## 5 Требования безопасности и охрана окружающей среды

5.1 Плиты должны изготавливать с применением материалов и компонентов, разрешенных для их применения национальными органами санитарно-эпидемиологического надзора каждого из государств-участников Соглашения.

5.2 Предельно-допустимые нормы выделения формальдегида в воздух, для классов эмиссии E0,5 E1 и E2 не должны превышать значений, указанных в таблице 4. Плиты, изготовленные без формальдегидосодержащих материалов, относят к классу E0,5 без испытаний. Применение плит различных классов эмиссии формальдегида приведены в приложении Д

Т а б л и ц а 4

Класс эмиссии плит по выделению формальдегида	Метод испытаний	Норма выделения формальдегида в воздухе	Назначение испытаний
E0,5	По ГОСТ 30255	E0,5	Камерный метод по ГОСТ 30255
E1	По ГОСТ 30255	До 0,124 мг/м <sup>3</sup> воздуха	Квалификационные и контрольные испытания Производственный контроль
	По ГОСТ 32155	До 3,5 мг/м <sup>2</sup> ·ч включительно	
E2	По ГОСТ 30255	Свыше 0,124 мг/м <sup>3</sup> воздуха до 0,3 мг/м <sup>3</sup>	Квалификационные и контрольные испытания Производственный контроль
	По ГОСТ 32155	Св. 3,5 до 8 мг/м <sup>2</sup> ·ч включит.	

5.3 Содержание химических веществ в воздухе производственных помещений не должно превышать предельно допустимой концентрации (ПДК) для рабочей зоны согласно нормативным документам национальных органов санитарно-эпидемиологического надзора для каждого из государств-участников Соглашения.

5.4 Производство плит должно отвечать требованиям безопасности по ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.3.042, ГОСТ 12.4.021.

5.5 Выбросы в атмосферу вредных веществ при производстве плит не должны превышать норм допустимых выбросов, установленных в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02 и нормативными документами национальных органов санитарно-эпидемиологического надзора каждого из государств-участников Соглашения.

5.6 Отходы, образующиеся при производстве плит, утилизируются, размещаются и обезвреживаются в соответствии с технической документацией национальных органов санитарно-эпидемиологического надзора каждого из государств-участников Соглашения.

5.7 Лица, связанные с изготовлением плит, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011.

## 6 Правила приемки

6.1 Плиты предъявляют к приемке партиями. Партией считается количество плит одного размера, сорта покрытия, степени блеска покрытия, по виду печати покрытия, в зависимости от фактуры поверхности, группы качества, класса эмиссии формальдегида изготовленных по одному технологическому режиму за ограниченный период времени.

6.2 На участке сортировки каждая плита подвергается визуальному осмотру для определения дефектов на поверхности плиты.

6.3 Отбор плит для контроля качества проводят методом случайного отбора «вслепую» по ГОСТ 18321.

6.4 При проверке размеров по 3.1, отклонение от перпендикулярности кромок по 4.1.2, отклонения от прямолинейности кромок по 4.1.1, дефектов на поверхности плит по 4.2 от каждой партии отбирают плиты в количестве, указанном в таблице 5

Т а б л и ц а 5

Объем партии, шт.	Количество плит отобранных для проверки размеров (длины, толщины, ширины), перпендикулярности и прямолинейности кромок, шт.	Количество плит, отобранных для проверки дефектов на поверхности плиты, шт.	Количество плит в выборке, при котором партия принимается, шт., не менее	
			По размерам (длины, толщины, ширины), перпендикулярности и прямолинейности кромок, шт.	По дефектам на поверхности плиты, шт.
До 500	8	13	7	11
От 500 до 1200	13	20	11	17
От 1201 до 3200	13	32	11	27

6.5 Для оценки качества партии плит по показателям: покоробленности, предел прочности при изгибе, предел прочности при растяжении перпендикулярно пласти плиты, удельное сопротивление при нормальном отрыве покрытия, твердость защитно-декоративного покрытия, стойкость покрытия к истиранию – вычисляют выборочное среднеарифметическое значение  $\bar{X}_i$  по всем испытанным образцам по формуле

$$\bar{X}_i = \frac{1}{mn} \sum_{j=1}^m X_{ij} ,$$

где  $X_{ij}$  - значение показателя выборки j-го образца, i-й плиты выборки из n-плит;

m – число образцов, отбираемое от каждой плиты.

6.6 Партию считают соответствующей требованиям настоящего стандарта и принимают, если:

- по показателям: покоробленность, предел прочности при изгибе, предел прочности при растяжении перпендикулярно пласти плиты и удельное сопротивление нормальному отрыву наружного слоя, твердости защитно-декоративного покрытия и стойкости покрытия к истиранию среднеарифметическое значение по всем образцам – не более (менее) нормы, указанной в таблице 3;

- по показателям: гидротермическая стойкость покрытия, стойкость покрытия к повышенной температуре воздуха, стойкость покрытия к

пятнообразованию, термическая стойкость покрытия – каждый образец соответствует требованиям таблицы 3;

- результаты контроля размеров и внешнего вида покрытия соответствуют требованиям таблиц 1, 2.

## **7 Методы испытаний**

7.1 Внешний вид плит контролируется визуально.

7.2 Сорт покрытия определяют в соответствии с требованиями таблицы 2.

7.3 Размеры плит проверяют измерительными инструментами, с точностью до 1 мм.

7.4 Толщину плит проверяют измерительным инструментом, обеспечивающим погрешность измерения не более  $\pm 0,1$  мм. Измерение проводят на расстоянии не менее 25 мм от кромки плиты в шести точках: в двух точках от каждой длинной стороны плиты с расстоянием между точками замера около  $1/3$  длины плиты и по одной точке в середине коротких сторон плиты.

7.5 Из каждой плиты, отобранной в соответствии с таблицей 5 на расстоянии не менее 150 мм от поперечной кромки вырезают полосу шириной не менее 700 мм, из которой согласно номенклатуре

контролируемых показателей таблицы 3 вырезают образцы в количестве не менее указанного в таблице 6.

Таблица 6

Наименование показателя	Количество вырезаемых образцов, шт, не менее
Предел прочности при изгибе	8
Предел прочности при растяжении перпендикулярно пласти плиты	8
Удельное сопротивление нормального отрыва наружного слоя	8
Покоробленность	1
Гидротермическая стойкость покрытия	2
Твердость защитно-декоративного покрытия	2
Стойкость к повышенной температуре воздуха	2
Термическая стойкость покрытия	2
Стойкость покрытия к истиранию	2
Стойкость покрытия к пятнообразованию	2

7.6 При вырезании образцов необходимо предварительно от каждой попавшей в выборку плиты учитывать следующее:

- образцы для каждого вида испытаний должны отбираться из крайних и средней частей полос;
- расстояние между образцами для определения одного и того же показателя должно быть не менее 50 мм;
- пласти и кромки образцов должны быть взаимно перпендикулярны, а кромки попарно параллельны;

- стороны образцов при вырезке должны быть параллельны сторонам плиты.

7.7 Испытания образцов проводят не ранее чем через 24 ч после облицовки плит на линии, выдержав их в нормальных условиях.

7.8 Выделение формальдегида из плит определяют не реже одного раза в течение 7 суток по ГОСТ 32155, и не реже одного раза при постановке продукции на производство в рамках производственного контроля, или при проверках независимыми организациями по ГОСТ 30255.

7.9 Предел прочности при изгибе определяют по ГОСТ 10635.

7.10 Предел прочности при растяжении перпендикулярно пласти плиты определяют по ГОСТ 10636.

7.11 Удельное сопротивление нормальному отрыву наружного слоя определяют по ГОСТ 23234.

7.12 Покоробленность определяют по ГОСТ 24053.

7.13 Стойкость покрытия к повышенной температуре воздуха определяют по приложению А.

7.14 Термическую стойкость покрытия определяют по приложению Б.

7.15 Твердость защитно-декоративного покрытия определяют по ГОСТ 27326 с грузом массой 1,5 Н (метод 1).

7.16 Стойкость покрытий к пятнообразованию определяют по ГОСТ 27627 с применением реагентов и временем их воздействия на испытываемые покрытия, которые указаны в таблице 7.

Т а б л и ц а 7

Наименование реагентов в оздействия	Время действия реагентов
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709	24 ч
Химические жидкости-растворители:	
- ацетон по ГОСТ 2603;	10 мин
- спирт этиловый с массовой долей 96 %;	24 ч
- бензин	24 ч
Пищевые продукты:	
- уксусная кислота по ГОСТ 6968 (раствор с массовой долей 10 %);	24 ч
- кофе (12 г на 100 см <sup>3</sup> );	24 ч
- масло растительное	24 ч
Дезинфицирующее вещество:	
- хлорами Б	24 ч

7.17 Стойкость покрытия к истиранию определяют по ГОСТ 27820.

7.18 Гидротермическую стойкость покрытия определяют по приложению В.

7.19 Условную адгезию покрытия к плите средней плотности определяют по приложению Г.

## 8 Транспортирование и хранение

8.1 Плиты перевозят всеми видами транспорта в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта с



обязательным предохранением их от атмосферных осадков и механических повреждений.

8.2 Плиты должны храниться в чистых, сухих, закрытых помещениях при температуре не ниже 5 °С и относительной влажности воздуха не выше 65 %.

8.3 Плиты должны храниться в горизонтальном положении в стопах, уложенных на ровных подстопных листах.

Высота стопы должна быть не более 3300 мм для транспортного пакета, упакованного упаковочной лентой, разделенного между собой брусками-прокладками размером сечения не менее 80 × 80 мм и длиной не менее ширины плиты, расположенными друг от друга не более чем на 700 – 800 мм. Допускается разность толщин брусков, используемых для одного транспортного пакета – 5 мм расстояние от крайних брусков-прокладок до торцов плиты не должно превышать 250 мм.

Допускаются другие условия хранения плит при обеспечении их сохранности и безопасности.

## **9 Гарантия изготовителя**

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие плит требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий хранения и транспортирования в течение 12 месяцев с момента изготовления.

9.2 Гарантийный срок хранения указывают в маркировке продукции или в договорах (контрактах) на ее поставку.

9.3 По истечении гарантийного срока хранения перед применением, плиты проверяют на соответствие требованиям настоящего стандарта.

## Приложение А

### (обязательное)

#### Определение стойкости покрытия к повышенной температуре воздуха

##### А.1 Аппаратура:

А.1.1 Для проведения испытания применяют следующую аппаратуру: термошкаф, обеспечивающий поддержание температуры  $(70 \pm 5) ^\circ\text{C}$ .

##### А.2 Отбор образцов

Отбор образцов проводят в соответствии с таблицей 5. Образцы должны иметь форму квадрата со стороной 250 мм.

##### А.3 Проведение испытаний

Острые кромки образцов зачищают абразивной шкуркой так, чтобы отсутствовали заколы покрытия.

Образцы помещают в термошкаф при температуре  $(70 \pm 5) ^\circ\text{C}$  на 24 ч.

После испытания образцы выдерживают 24 ч при  $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$  и осматривают декоративную поверхность невооруженным глазом в целях обнаружения трещин на поверхности.

Осмотр образцов производят под углом  $20^\circ - 30^\circ$  к плоскости декоративной поверхности с расстоянием 250 мм.

##### А.4 Обработка результатов испытания

При отсутствии на покрытиях трещин образцы считают выдержавшими испытание, и результат распространяется на всю партию плит.

## Приложение Б

### (обязательное)

#### Определение термической стойкости покрытия

##### Б.1 Аппаратура, материалы

Для проведения испытаний применяют следующие аппаратуры и материалы:

- стакан алюминиевый цилиндрический с плоским дном, внутренним диаметром  $(100 \pm 5)$  мм, высотой  $(115 \pm 5)$  мм и толщиной дна  $(2,5 \pm 0,5)$  мм;
- термометр ртутный стеклянный лабораторный до  $250\text{ }^{\circ}\text{C}$  по ГОСТ 28498;
- пластина из гетинакса по ГОСТ 2718, текстолита по ГОСТ 2910 или другого термостойкого материала размерами  $(150 \times 150 \times 18)$  мм с отверстиями для электрокипятильника и термометра;
- воск или парафин нефтяной по ГОСТ 23683;
- электрокипятильник мощностью до 300 Вт по ГОСТ 14705.

##### Б.2 Отбор образцов

Отбор образцов проводят в соответствии с п. 6.5.

Образцы должны иметь форму квадрата со стороной  $(250 \pm 5)$  мм

### **Б.3 Проведение испытаний**

Б.3.1 В стакан алюминиевый цилиндрический помещают 400 г воска (парафина), закрывают пластиной, нагревают его до  $(180 \pm 1) ^\circ\text{C}$ . Температуру контролируют ртутным термометром на расстоянии не менее 6 мм от дна стакана.

Б.3.2 Стакан с разогретым воском (парафином) ставят на испытуемый образец. Через 20 мин, в течение которых воск (парафин) не нагревается, стакан снимают.

Б.3.3 Через 30 мин после проведения испытания осматривают поверхность образца, отмечают наличие трещин (при помощи лупы), вздутий, потери блеска, цвета (невооруженным глазом).

### **Б.4 Обработка результатов испытаний**

Если изменения внешнего вида покрытия не произошло, за исключением незначительной потери блеска, цвета, то результаты испытаний считают положительными и распространяют на всю партию плит.

## Приложение В

### (обязательное)

#### Определение гидротермической стойкости покрытия

##### В.1 Аппаратура

Для проведения испытаний применяют следующую аппаратуру:

- колба коническая вместимостью 250 мл по ГОСТ 25336;
- лупа с пятикратным увеличением по ГОСТ 25706;
- плита электронагревательная бытовая по ГОСТ 14919.

Допускается применение другой аппаратуры, обеспечивающих требуемую погрешность измерения.

##### В.2 Отбор образцов

Отбор образцов проводят в соответствии с п. 6.5 настоящего стандарта.

Образцы должны иметь форму квадрата со стороной 75 мм.

Допускается использовать образцы размерами 100×100 мм.

##### В.3 Проведение испытаний

В.3.1 Образец помещают на колбу с кипящей водой и подвергают в течение 1 ч воздействию паров, после чего осушают фильтровальной бумагой.

В.3.2 Образцы осматривают при комнатной температуре сразу после испытания, отмечают следующие изменения на поверхности: наличие трещин (при помощи лупы), вздутий, расслоения, потери блеска, цвета (невооруженным глазом).

#### **В.4 Обработка результатов**

Если изменения внешнего вида покрытия и расслоения не произошло или указанные изменения внешнего вида (при отсутствии расслоения) не исчезли в течение 24 ч, то результаты испытаний считаются положительными.

## Приложение Г

### (обязательное)

#### Определение условной адгезии покрытия к плите средней плотности

##### Г.1 Аппаратура:

Для проведения испытаний применяют следующую аппаратуру:

- скальпель по ГОСТ 21240;
- лупу с увеличением по ГОСТ 25706;
- линейка измерительная металлическая по ГОСТ 427 с точностью до 1 мм.

##### Г.2 Отбор и подготовка образцов

Отбор образцов проводят в соответствии с п. 6.5 настоящего стандарта. Образцы должны иметь форму прямоугольника с длиной не менее 310 мм и шириной не менее 200 мм. Допускается применять образцы в форме квадрата.

##### Г.3 Проведение испытаний

Г.3.1 Образец закрепляют на столе.

Г.3.2 На каждом образце, на расстоянии не менее 30 мм от края режущим инструментом делают пять крестообразных надрезов на расстоянии 4 – 5 мм друг от друга, проникая на всю глубину покрытия до плиты. Режущий инструмент должен быть расположен относительно поверхности плиты под углом 45°.



Г.3.3 Скальпелем поддеваются края прямоугольников надрезанной решетки.

#### **Г.4 Обработка результатов испытаний**

Условную адгезию оценивают визуально при помощи лупы по двухбальной системе.

0 – нет отслаивания либо нелицевая поверхность пленки покрыта полностью или частично отслоившимся древесным волокном.

1 – отслаивание пленки от плиты. На нелицевой поверхности пленки не наблюдаются следы волокна.

**Приложение Д**  
**(обязательное)**

Применение плит различных классов эмиссии формальдегида приведены в таблице Д.1.

Т а б л и ц а Д. 1

Класс эмиссии формальдегида	Применения плит
E0,5	Для производства детской мебели, мебели для детских, дошкольных, школьных, лечебно-профилактических, санаторно-курортных учреждений.
E1	Для производства бытовой мебели и мебели для общественных помещений, а также изделий, эксплуатируемых внутри жилых помещений
E2	Для производства изделий, эксплуатируемых вне жилых помещений

Начальник отдела 130 ФГУП  
«ВНИЦСМВ»

Е.Н. Веснина

Ответственный секретарь ТК 121 «Плиты  
древесные»

Ю.В. Яровикова