
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ
28507—
99

**ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ
ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ**

Технические условия

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2029

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Украинским научно-исследовательским институтом кожевенно-обувной промышленности (УкрНИИКП)

2 ВНЕСЕН Государственным комитетом по стандартизации, метрологии и сертификации Украины

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 28 мая 1999 г. № 15)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004 – 97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004 – 97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Азербайджан	AZ	Азстандарт
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Молдова	MD	Молдова-Стандарт
Россия	RU	Росстандарт
Туркмения	TM	Главгосслужба «Туркменстандартлары»
Узбекистан	UZ	Узстандарт
Украина	UA	Минэкономразвития Украины

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 декабря 2014 г. № 2143-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 28507—99 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2014 г.; приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 марта 2015 г. № 125-ст дата введения в действие межгосударственного стандарта ГОСТ 28507—99 перенесена на 1 апреля 2015 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 28507—90

6 ИЗДАНИЕ (март 2020 г.) с Изменением № 1 (ИУС 4—2017)

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

© Стандартиформ, оформление, 2015, 2020



В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

**ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ****Технические условия**

Special leather footwear for protection from mechanical action. Specification

Дата введения — 2015—04—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на специальную обувь с верхом из кожи, предназначенную для защиты ног от механических воздействий.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 12.1.004 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.012 Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.2.032 Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования

ГОСТ 12.2.033 Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования

ГОСТ 12.4.021 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 12.4.029 Фартуки специальные. Технические условия

ГОСТ 12.4.103 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация

ГОСТ 12.4.106 Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная. Метод определения прочности крепления наружных защитных носков

ГОСТ 12.4.131 Халаты женские. Технические условия

ГОСТ 12.4.132 Халаты мужские. Технические условия

ГОСТ 12.4.177 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств

ГОСТ 485 Юфть для верха обуви. Технические условия

ГОСТ 939 Кожа для верха обуви. Технические условия

ГОСТ 940 Кожа для подкладки обуви. Технические условия

ГОСТ 1562 Сыромять. Технические условия

ГОСТ 1838 Кожа из спилка. Общие технические условия

ГОСТ 1903 Кожа для низа обуви. Воротки и полы. Технические условия

ГОСТ 3123 Производство кожевенное. Термины и определения

- ГОСТ 3927 Колодки обувные. Общие технические условия
 ГОСТ 4661 Овчина меховая выделанная. Технические условия
 ГОСТ 7065 Нитроискожа-Т обувная. Технические условия
 ГОСТ 7296 Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
 ГОСТ 9134 Обувь. Методы определения прочности крепления деталей низа
 ГОСТ 9135 Обувь. Метод определения общей и остаточной деформации подноски и задника
 ГОСТ 9136 Обувь. Метод определения прочности крепления каблука и набойки
 ГОСТ 9182 Кожа для рантов. Технические условия
 ГОСТ 9277 Шарголин. Технические условия
 ГОСТ 9289 Обувь. Правила приемки
 ГОСТ 9290 Обувь. Метод определения прочности ниточных швов соединения деталей верха
 ГОСТ 9292 Обувь. Метод определения прочности крепления подошв в обуви химических методов крепления
 ГОСТ 9333 Кирза обувная. Технические условия
 ГОСТ 9542 Картон обувной и детали обуви из него. Общие технические условия
 ГОСТ 9718 Обувь. Метод определения гибкости
 ГОСТ 11373 Обувь. Размеры
 ГОСТ 15092—80 Кожа для перчаток и рукавиц. Технические условия
 ГОСТ 19196 Ткани обувные. Общие технические условия
 ГОСТ 23251—83 Обувь. Термины и определения
 ГОСТ 28735 Обувь. Метод определения массы
 ГОСТ 29277 Кожа для низа обуви. Технические условия

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.eurasia.org) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3 Определения

- 3.1 В настоящем стандарте использованы термины и определения обуви по ГОСТ 23251.
 3.2 В настоящем стандарте использованы термины и определения пороков кожи по ГОСТ 3123.
 3.3 В настоящем стандарте используется следующее сокращение:
 НД — нормативный документ.

4 Классификация, основные параметры и размеры

4.1 Специальная обувь с верхом из кожи для защиты от механических воздействий по виду, половозрастным группам, размерам, полнотам и защитным свойствам должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Вид обуви	Половозрастная группа обуви	Размер обуви по ГОСТ 11373	Количество полнот	Условное обозначение защитных свойств обуви по ГОСТ 12.4.103
Сапоги	Мужская	240—307	2	Мун 5; Мун 15; Мун 25; Мун 50; Мун 100; Мун 200; Мп; Ми; Мут 3, Мул 2; Му61

Окончание таблицы 1

Вид обуви	Половозрастная группа обуви	Размер обуви по ГОСТ 11373	Количество полнот	Условное обозначение защитных свойств обуви по ГОСТ 12.4.103
Полусапоги	Женская	210—285	2	Мун 5; Мун 15; Мун 25; Мун 50; Мун 100; Мун 200; Мп; Ми; Мут 3, Мул 2; Муб 1
	Мужская	240—307	2	Мун 5; Мун 15; Мун 25; Мун 50; Мун 100; Мун 200; Мп; Ми; Мут 3, Мул 2; Муб 1
Ботинки с высокими берцами	Женская	210—285	2	Мун 5; Мун 15; Мун 25; Мун 50; Мун 100; Мун 200; Мп; Ми; Мут 3, Мул 2; Муб 1
	Мужская	240—307	2	Мун 5; Мун 15; Мун 25; Мун 50; Мун 100; Мун 200; Мп; Ми; Мут 3, Мул 2; Муб 1
Ботинки	Женская	210—285	2	Мун 5; Мун 15; Мун 25; Мун 50; Мун 100; Мун 200; Мп; Ми; Мут 3, Мул 2; Муб 1
	Мужская	240—307	2	Мун 5; Мун 15; Мун 25; Мун 50; Мун 100; Мун 200; Мп; Ми; Мут 3, Мул 2; Муб 1
Полуботинки	Женская	210—285	2	Мун 5; Мун 15; Мун 25; Мун 50; Мун 100; Мун 200; Мп; Ми; Мут 3, Мул 2; Муб 1
	Мужская	240—307	2	Мун 5; Мун 15; Мун 25; Мун 50; Мун 100; Мун 200; Мп; Ми; Мут 3
	Женская	210—285	2	Мун 5; Мун 15; Мун 25; Мун 50; Мун 100; Мун 200; Мп; Ми; Мут 3

Примечание — Обозначение защитных свойств выбирается в зависимости от заявленного риска.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.1.1 Допускается изготавливать обувь для защиты от двух или нескольких вредных производственных факторов.

4.1.2 Допускается изготавливать обувь на колодках одной полноты следующими методами крепления: прессовой вулканизации, литьевым и строчечно-литьевым.

4.1.3 Обувь должна изготавливаться по размерам согласно ГОСТ 11373, допускается обувь с верхом из юфтевых кож и кож хромового метода дубления изготавливать с интервалом 5 мм между смежными размерами по длине.

4.2 Исходные размеры обуви должны соответствовать нормам, указанным в таблице 2.

Таблица 2

В миллиметрах

Вид обуви	Половозрастная группа обуви	Исходный размер обуви по ГОСТ 11373	Высота обуви, мм, не менее	Ширина голенищ или берцев, мм, не менее			
				из кожи		из искусственной кожи	
				вверху	внизу	вверху	внизу
Сапоги	Мужская	270	395	198	182	204	187
	Женская	240	350	191	171	196	176
Полусапоги	Мужская	270	220	—	182	—	—
	Женская	240	180	—	170	—	—
Ботинки с высокими берцами	Мужская	270	156	140	—	—	—
	Женская	240	150	135	—	—	—
Ботинки	Мужская	270	126	—	—	—	—
	Женская	240	120	—	—	—	—
Полуботинки	Мужская	270	66	—	—	—	—
	Женская	240	61	—	—	—	—

Окончание таблицы 2

Примечания
1 Высота обуви во всех полнотах одного размера не меняется.
2 Разница в высоте обуви смежных размеров должна быть не более: сапог — 5 мм; полусапог и ботинок мужских — 2 мм; полусапог и ботинок женских — 3 мм; полуботинок — 1 мм.
3 Разница в ширине берц и голениц смежных размеров и полнот должна быть не более 2,5 мм.
4 В сапогах с разъемными голенищами, устанавливающимися по ноге, ширина голениц вверху не нормируется.

4.1.2, 4.1.3, 4.2 (Измененная редакция, Изм. № 1).

4.2.1 Допускается по согласованию с потребителем изменять высоту обуви и ширину берца и голениц.

4.3 Размеры задников обуви должны соответствовать нормам, указанным в таблице 3.

Таблица 3

В миллиметрах

Половозрастная группа обуви	Исходный размер по ГОСТ 11373	Высота задников, не более			
		по вертикали в крыльях сапог	по линии заднего шва		
			сапог, полусапог	ботинок, полуботинок	
				с верхом из юфтевой кожи	с верхом из кожи хромового дубления
Мужская	270	43	56	49	48
Женская	240	39	52	45	44
Примечания					
1 Высота задников во всех полнотах одного размера не меняется.					
2 Разница в высоте задников смежных размеров обуви должна быть не более 2 мм.					
3 Допускается по согласованию с потребителем увеличивать высоту фигурного задника сапог и полусапог не более чем на 30 мм.					

5 Технические требования

5.1 Обувь для защиты от механических воздействий должна изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, по технологии и образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке.

5.2 Обувь должна изготавливаться на колодках по ГОСТ 3927 или колодках, соответствующих техническим документам изготовителя, не уступающих по качеству требованиям настоящего стандарта.

5.3 Обувь должна изготавливаться следующими методами крепления: гвоздевым, гвозде-клеевым, клеевым, литевым, строчечно-литевым, прессовой вулканизации, доппельно-клеевым, сандаально-клеевым, рантово-клеевым, клеепрошивным.

5.2, 5.3 (Измененная редакция, Изм. № 1).

5.4 Обувь в зависимости от защитных свойств должна изготавливаться:

- для защиты от проколов и порезов — с проколзащитной прокладкой;
- для защиты от истирания — с износоустойчивыми подошвами и каблуками;
- для защиты от ударов в носочной части — с внутренними или наружными защитными носками ударной прочностью 200, 100, 50, 25, 15, 5 Дж;
- для защиты от ударов в тыльной части — с предохранительными щитками ударной прочностью 3 Дж;
- для защиты от ударов в лодыжке — с защитными щитками ударной прочностью 2 Дж;
- для защиты от ударов в подъемной части стопы — с надподъемными щитками ударной прочностью 15 Дж;
- для защиты от ударов в берцовой части — с защитными щитками ударной прочностью 1 Дж.

5.5 Защитные приспособления должны изготавливаться в соответствии с НД на их конкретный вид.

5.6 Наружные детали верха сапог, полусапог, ботинок с высокими берцами, ботинок и полуботинок должны изготавливаться из кожи юфтевой для верха обуви из шкур КРС по ГОСТ 485, кожи юфтевой для верха обуви хромового дубления термостойкой; из хромовой кожи для верха обуви из шкур КРС по ГОСТ 939 и других материалов, обеспечивающих на протяжении всего срока эксплуатации стойкость к механическим, химическим факторам.

Допускается изготавливать:

- голенища сапог, полусапог и берцы ботинок, задние наружные ремни, задинки, клапаны, язычки, манжеты, ремни для застежки из юфтевой кожи из свиных шкур по ГОСТ 485;
- голенища сапог из обувной кирзы по ГОСТ 9333, из шарголина по ГОСТ 9277, из обувной эластоискожи-Т по действующей НД, из обувной винилискожи-Т по НД;
- ушки в сапогах из кожи юфтевой для верха обуви из шкур КРС по ГОСТ 485, кожи из спилка по ГОСТ 1838, кожи для верха обуви по ГОСТ 939, из ушковой тесьмы по действующей НД либо из других материалов, по физико-механическим свойствам не уступающих коже;
- детали верха ботинок из хромовой кожи для верха обуви из шкур КРС по ГОСТ 939;
- клапаны ботинок и полуботинок, штаферки полусапог и ботинок из искусственных кож по действующей НД, по физико-механическим свойствам не уступающих коже;
- манжеты для сапог, полусапог и ботинок из кожи для подкладки обуви по ГОСТ 940 (кроме овчины), кирзы двухслойной, полотна башмачного по ГОСТ 19196, искусственной кожи, резинки башмачной по НД;
- манжеты из всех участков кожи для перчаток по ГОСТ 15092, кожи эластичной по НД, толщиной 0,7—1,0 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.7, 5.7.1 **(Исключены, Изм. № 1).**

5.8 Внутренние детали верха обуви должны изготавливаться из кожи для подкладки обуви по ГОСТ 940 (за исключением овчины), кожи из спилка для подкладки обуви по ГОСТ 1838.

Допускается изготавливать:

- поднаряды сапог и полусапог, подблочники, штаферки, задние внутренние ремни, карманы задников, подшивку — из кожи юфтевой для верха обуви по ГОСТ 485, кожи хромовой для верха обуви по ГОСТ 939, кожи юфтевой хромового дубления термоустойчивой, из полотна нетканого и материала трикотажного;
- подшивку сапог, подкладку союзики и берцев полусапог — из кирзы двухслойной, полотна башмачного, бумазеи-корд по ГОСТ 19196;
- подкладку ботинок и полуботинок — из диагонали, кирзы двухслойной, полотна башмачного по ГОСТ 19196.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.9 Обувь с внутренними защитными металлическими носками должна изготавливаться с амортизирующей прокладкой, расположенной по верхнему краю защитного носка.

5.10 Допускается изготавливать ботинки с амортизирующей прокладкой под штаферку.

5.11, 5.12 **(Исключены, Изм. № 1).**

5.13 Допускается по согласованию с заказчиком изготавливать сапоги свободного одевания без ушек.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.13.1 Допускается по согласованию с потребителем изготавливать сапоги без ушек.

5.14 Шнурки в обуви должны быть хлопчатобумажными, синтетическими по НД, из сыромяти по ГОСТ 1562, шириной 4,0—4,5 мм.

5.15 Наружные и внутренние детали верха обуви из кожи должны соответствовать нормам, указанным в таблице 4.

Таблица 4 — Материал и толщина детали верха обуви

Наименование детали по виду обуви	Половозрастная группа обуви	Кожа юфтевая из шкур крупного рогатого скота по ГОСТ 485, шкура юфтевая термостойкая по ИД	Кожа юфтевая из шкур свиных шкур по ГОСТ 485	Кожа хромоваая для верха обуви из шкур крупного рогатого скота по ГОСТ 939	Кожа для подкладки обуви по ГОСТ 940 спилок для подкладки обуви по ГОСТ 1838	Участок, из которого выкраивается деталь
Перед для сапог, союзка для полусапог	Мужская	1,7—2,2	—	—	—	Цепочная часть
	Женская	1,5—2,0	—	—	—	
Союзка для ботинок	Мужская	1,7—2,2	—	1,3—1,6	—	То же
	Женская	1,5—2,0	—	1,2—1,5	—	
Союзка для полуботинок	Мужская	—	—	1,3—1,6	—	»
	Женская	—	—	1,2—1,5	—	
Голенище для сапог, берцы для полусапог	Мужская	1,4—1,9	1,4—1,9	—	—	Плотные участки
	Женская	1,2—1,7	1,4—1,9	—	—	
Берцы для ботинок	Мужская	1,2—1,6	1,4—1,9	1,3—1,6	—	То же
	Женская	1,2—1,5	1,4—1,8	1,2—1,5	—	
Берцы для полуботинок	Мужская	—	—	1,3—1,6	—	»
	Женская	—	—	1,2—1,5	—	
Задника сапог и полусапог	Мужская	1,3—1,6	1,4—1,9	—	—	»
	Женская	1,2—1,5	1,4—1,9	—	—	
Задника ботинок	Мужская	1,3—1,6	1,3—1,8	1,3—1,6	—	»
	Женская	1,2—1,5	1,3—1,7	1,2—1,5	—	
Задника полуботинок	Мужская	—	—	1,3—1,6	—	»
	Женская	—	—	1,2—1,5	—	
Глухой и полуглухой клапан для сапог и полусапог	Мужская	1,0—1,3	1,0—1,3	—	—	»
	Женская	1,0—1,3	1,0—1,3	—	—	
для ботинок	Мужская	0,8—1,2	1,0—1,3	0,8—1,1	—	»
	Женская	0,8—1,2	1,0—1,2	0,8—1,1	—	
для полуботинок	Мужская	—	—	0,8—1,1	—	»
	Женская	—	—	0,8—1,1	—	
Язычок для ботинок	Мужская	0,8—1,1	0,8—1,1	0,8—1,1	—	»
	Женская	0,8—1,1	0,8—1,1	0,8—1,1	—	

Наименование детали по виду обуви	Половозрастная группа обуви	Кожа юфтевая из шкур крупного рогатого скота по ГОСТ 485, шкура юфтевая термостойкая по НД	Кожа юфтевая из свиных шкур по ГОСТ 485	Кожа хромоваая для верха обуви из шкур крупного рогатого скота по ГОСТ 939	Кожа для подкладки обуви по ГОСТ 940. Спilloк для подкладки обуви по ГОСТ 1838	Участок из которого выкраивается деталь
Язычок для полуботинок	Мужская Женская	— —	— —	0,8—1,1 0,8—1,1	— —	Плотные участки
Задний наружный ремень для сапог	Мужская	1,4—1,9	1,5—1,9	—	—	Плотные участки, кроме пашин
	Женская	1,3—1,8	1,5—1,9	—	—	
для полусапог	Мужская	1,4—1,7	1,5—1,9	—	—	То же
	Женская	1,3—1,6	1,5—1,9	—	—	
для ботинок	Мужская	1,4—1,7	1,5—1,9	1,4—1,7	—	»
	Женская	1,3—1,6	1,5—1,9	1,3—1,6	—	
для полуботинок	Мужская	—	—	1,4—1,7	—	»
	Женская	—	—	1,3—1,6	—	
Ремень для застежки	Мужская	1,3—1,6	1,4—1,9	1,2—1,6	—	»
	Женская	1,3—1,6	1,4—1,9	1,2—1,6	—	
Манжета	Мужская	1,1—1,4	1,2—1,6	1,0—1,4	0,7—1,2	»
	Женская	1,1—1,4	1,2—1,6	1,0—1,4	0,7—1,2	
Поднаряд сапог и полусапог	Мужская	1,0—1,5	1,1—1,4	1,1—1,3	0,9—1,4	Плотные участки
	Женская	0,9—1,4	1,0—1,2	1,0—1,3	0,9—1,2	
Подкладка союзи ботинок и полуботинок	Мужская	—	—	—	0,8—1,2	То же
	Женская	—	—	—	0,8—1,2	
Подшивка сапог	Мужская	0,8—1,1	1,0—1,4	—	0,8—1,2	»
	Женская	0,8—1,0	1,0—1,4	—	0,8—1,2	
Подкладка берца, цельная подкладка	Мужская	—	—	—	0,8—1,2	»
	Женская	—	—	—	0,8—1,2	
Задний внутренний ремень, карман задника	Мужская	0,8—1,2	1,0—1,4	—	0,9—1,2	»
	Женская	0,8—1,1	1,0—1,4	—	0,8—1,1	
Штаферка, подблочник	Мужская	0,7—1,2	0,7—1,2	0,7—1,2	0,7—1,2	»
	Женская	0,7—1,2	0,7—1,2	0,7—1,2	0,7—1,2	

Окончание таблицы 4

Примечания
1 Допускается по согласованию с потребителем изготавливать обувь без подкладки под берцы при условии, что толщина кожи для берца 2,0—2,5 мм.
2 Допускается изготавливать обувь без штаферок.
3 Допускается изготавливать литевым методом крепления с наружным защитным носком, покрытым полиуретаном, без подкладки под союзку при толщине переда и союзки 2,0—2,5 мм.
4 Допускается изготавливать без задников обувь литевым методом крепления с наружным задником из полиуретана по НД.
5 Допускается изготавливать обувь строчечно-литевым методом крепления с подкладкой из нетканых материалов, полотна иглопробивного по НД.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.16 Прочность ниточных креплений деталей заготовки обуви должна соответствовать нормам, указанным в таблице 5.

Таблица 5 — Прочность ниточных креплений деталей заготовки обуви

Скрепляемые детали	Вид обуви	Разрывная нагрузка на 1 см длины шва по каждому образцу. Н не менее		Метод испытания
		при двух строчках	при строчках более двух	
Голенище с передом	Сапоги	150	160	ГОСТ 9290
Союзка с берцей	Полусапоги, ботинки	150	160	То же »
	Полуботинки	150	—	
Задний наружный ремень с голенищем, берцей	Сапоги, полусапоги, ботинки, полуботинки	120	—	»

5.17 Допускается частично заменять ниточные швы швами прессовой вулканизации из маслбензостойкой резины по НД при условии обеспечения норм прочности, указанных в таблице 5.

5.18 Наружные, внутренние и промежуточные детали низа обуви должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 6.

Таблица 6 — Материал и толщина деталей низа обуви

В миллиметрах

Наименование детали	Метод крепления детали	Материал и участок кожи, из которой выкраивают деталь	Толщина детали в готовой обуви, мм	
			мужской	женской
Подошва	Гвоздевой, гвозде-клеевой, клеевой, сандаально-клеевой	Резина формованная непористая маслбензостойкая по НД, резина формованная непористая износоустойчивая по НД, резина формованная непористая кислотощелочестойкая по НД	—	—
	Прессовой вулканизации, гвоздевой	Смесь резиновая для специальной обуви по НД, резиновая смесь маслбензостойкая, износоустойчивая, кислотощелочестойкая по НД	—	—
	Гвозде-клеевой, клеевой, сандаально-клеевой	Кожа КРС по ГОСТ 29277, чепрачная часть	4,0—4,3	3,8—4,1
	Доппельно-клеевой, рантово-клеевой, клеепрошивной, сандаально-клеевой	Резина пористая маслнефтестойкая по НД, резина пористая кислотощелочестойкая по НД	6,8—8,5	5,8—7,8
Литевой, строчечно-литевой	Полиуретан по действующей НД, термопластичный полиуретан по НД	—	—	

Продолжение таблицы 6

Наименование детали	Метод крепления детали	Материал и участок кожи из которой выкраивают деталь	Толщина детали в готовой обуви, мм	
			мужской	женской
Подметка	Гвоздевой, сандаально-клеевой	Кожа КРС по ГОСТ 29277, чепрачная часть и воротки, по ГОСТ 1903, воротки, плотные участки	3,0—3,3	2,5—2,8
Каблук	Гвоздевой, гвозде-клеевой, клеевой, клеепрошивной, сандаально-клеевой Гвозде-клеевой, клеевой	Резина формованная непористая маслорезиновая по НД, резина формованная непористая износостойкая по НД, резина формованная непористая кислотоцеллюлозная по НД Резина пористая маслорезиновая по НД, резина пористая кислотоцеллюлозная по НД	—	—
Подложка	Доппельно-клеевой, гвоздевой	Кожа для низа обуви по ГОСТ 1903, ГОСТ 29277, плотные участки пол и воротков Кожеподобная резина КР, пластины подошвенные из непористой резины по НД	2,0—2,5 1,8—2,2	2,0—2,5 1,8—2,2
	Гвозде-клеевой	Картон обувной по НД Кожа для низа обуви по ГОСТ 29277, чепрачная часть	— 3,0—3,5	— 3,0—3,5
	Доппельно-клеевой	Кожа для низа обуви по ГОСТ 29277, плотные участки кожи и воротков	2,0—2,5	2,0—2,5
Стежка основная	Гвоздевой, гвозде-клеевой, допельно-клеевой	Кожа для низа обуви по ГОСТ 1903, ГОСТ 29277, чепрачная часть, воротки и конские хазы	2,7—3,0	2,5—2,8
	Клеевой, клеепрошивной, литевой, сандаально-клеевой	Кожа для низа обуви по ГОСТ 1903, ГОСТ 29277, чепрачная часть, плотные участки пол и воротков	2,3—2,6	2,2—2,5
	Строчечно-литевой	Стежечные искусственные материалы Кожа для низа обуви по ГОСТ 1903, ГОСТ 29277, чепрачная часть, плотные участки пол и воротков	— 1,4—1,7	— 1,4—1,7
	Прессовой вулканизации	Кожа для низа обуви по ГОСТ 1903, ГОСТ 29277, чепрачная часть, плотные участки пол и воротков Картон обувной по НД	2,5—2,7 1,8—2,2	2,5—2,7 1,8—2,2
Стежка комбинированная: - 1-й слой	Гвоздевой, гвозде-клеевой, допельно-клеевой, литевой, прессовой вулканизации Гвоздевой	Кожа для низа обуви по ГОСТ 1903, ГОСТ 29277, плотные участки пол и воротков	2,0—2,3	2,0—2,3
		Юфта для верха обуви по ГОСТ 485 и НД	2,2—3,0	2,2—3,0
		Кожа для верха обуви по ГОСТ 939 и НД	2,2—3,0	2,2—3,0
		Кожа из спилка по ГОСТ 1838 и НД	2,0—2,5	2,0—2,5
- 2-й слой	Прессовой вулканизации Гвоздевой, гвозде-клеевой, клеепрошивной, допельно-клеевой, литевой Гвоздевой	Кожеподобная резина КР, пластины подошвенные из непористой резины по НД Картон обувной по ГОСТ 9542 и НД	1,3—1,7	1,3—1,7
		Картон обувной по ГОСТ 9542 и НД, другие искусственные материалы по НД	2,7	2,7
		Картон обувной по НД	1,5—1,8	1,5—1,8
Полустежка	Прессовой вулканизации Сандаально-клеевой	Картон обувной по НД	1,8—2,2	1,8—2,2
		Кожа для низа обуви по ГОСТ 1903, ГОСТ 29277, чепрачная часть, плотные участки пол и воротков Стежечные искусственные материалы	2,3—2,6	2,2—2,5
Стежка втачная	Литевой, прессовой вулканизации Строчечно-литевой	Жесткие прокладочные материалы по НД Полотно нетканое по НД	1,8—2,2	1,8—2,2

Продолжение таблицы 6

Наименование детали	Метод крепления детали	Материал и участок кожи, из которой выкраивают деталь	Толщина детали в готовой обуви, мм	
			мужской	женской
Задник	Литьевой, строчечно-литьевой	Материал термопластичный по НД Картон обувной по НД Нитроискожа-Т обувная по ГОСТ 7065	1,5—1,8 1,8—2,0 0,9—1,1	1,5—1,8 1,8—2,0 0,9—1,1
Задник одинарный: - для сапог - для полусапог, ботинок, полуботинок	Гвоздевой гвозде-клеевой, клеепрошивной	Кожа для низа обуви по ГОСТ 1903, ГОСТ 29277, плотные участки пол и воротков, пропитанные полимерным составом	1,9—2,3	1,8—2,3
		Кожа для низа обуви по ГОСТ 29277, чепрачная часть	4,0—4,3	3,8—4,2
	Литьевой	Материал термопластичный по НД	1,8—2,0	1,8—2,0
		Все методы крепления	Кожа для низа обуви по ГОСТ 1903, ГОСТ 29277, чепрачная часть и плотные участки воротков (кроме обуви с верхом из кожи хромовой)	3,5—3,8
	Литьевой, строчечно-литьевой Сандально-клеевой	Формованный материал из обувного картона по ГОСТ 9542	1,9—2,3	1,6—2,0
		Нитроискожа-Т обувная по ГОСТ 7065	0,9—1,1	0,9—1,1
		Материал термопластичный по НД	—	—
		Кожа для низа обуви по ГОСТ 1903, плотные участки пол и воротков, пропитанные полимерным составом	1,8—2,1	1,8—2,1
		Материал термопластичный по НД Картон обувной по НД	1,5—1,8 1,1—1,7	1,5—1,8 1,1—1,7
	Кожа из спилка по ГОСТ 1838 и НД	1,6—2,5	1,6—2,5	
Кожа для низа обуви по ГОСТ 1903 и НД	2,5—3,3	2,5—3,3		
Задник двух- слойный для сапог, полусапог и ботинок: - мягкий пласт - жесткий пласт	Гвоздевой, гвозде-клеевой, литьевой, прессовой вулканизации	Кожа для низа обуви по ГОСТ 29277 (чепрачная часть), ГОСТ 1903, плотные участки пол и воротков	1,8—2,1	1,5—1,9
		Полиуретан по НД	—	—
		Искусственная кожа по НД Кожа из спилка по ГОСТ 1838	—	—
	Литьевой, строчечно- литьевой Гвоздевой Прессовой вулкани- зации, сандально- клеевой	Кожа для низа обуви по ГОСТ 1903, ГОСТ 29277, чепрачная часть и плотные воротки	3,2—3,5	3,0—3,3
		Нитроискожа-Т обувная по ГОСТ 7065	0,9—1,1	0,9—1,1
		Полиуретан по НД	—	—
		Картон обувной по НД	1,8—2,2	1,8—2,2
		Материал термопластичный по НД	0,8—2,0	0,8—2,0

Продолжение таблицы 6

Наименование детали	Метод крепления детали	Материал и участок кожи из которой выкраивают деталь	Толщина детали в готовой обуви, мм	
			мужской	женской
Задник трехслойный для сапог, полусапог и ботинок: - первый слой - второй слой - третий слой	Все методы крепления	Нитроискожа-Т обувная по ГОСТ 7065 и НД	0,9—1,1	0,9—1,1
		Картон обувной по ГОСТ 9542 и НД	1,5—1,7	1,5—1,7
		Искусственные и синтетические материалы по НД	1,1—1,6	1,1—1,6
Подносок	Все методы крепления	Нитроискожа-Т обувная по ГОСТ 7065	2—3 слоя	2—3 слоя
		Формованный пластмассовый материал по НД	—	—
		Термопластичные материалы по НД	—	—
		Текстильные материалы для верха обуви по ГОСТ 19196, пропитанные полимерным составом ОФ-1 по НД	1—2 слоя	1—2 слоя
		Эластичные материалы по НД	2—3 слоя	2—3 слоя
Рант	Доплельно-клеевой, сандаально-клеевой Сандаально-клеевой	Кожа для ранта по ГОСТ 9182 и НД	2,0—2,2	—
		Рант поливинилхлоридный по НД	1,8—2,2	1,8—2,2
Геленок	Все методы крепления, кроме строчечно-литьевого и сандаально-клеевого	Металлический, деревянный, пластмассовый материалы по НД	—	—
Простилка	То же	Картон обувной по ГОСТ 9542 и НД, отходы натуральной, искусственной кожи, войлока, сукна, тканей, нетканых материалов	—	—
Вкладная стелька для утепленной обуви	Все методы крепления, кроме сандаально-клеевого Сандаально-клеевой Клеевой	Картон обувной оклеенный по ГОСТ 9542 и НД	1,4—2,0	1,4—2,0
		Кожа для низа обуви по ГОСТ 29277, ГОСТ 1903 (плотные участки пол и воротков)	1,4—2,0	1,4—2,0
		Шпальт кож для низа обуви по НД	0,9—1,5	0,8—1,4
Вкладная стелька для утепленной обуви: - первый слой - второй слой	Все методы крепления, кроме сандаально-клеевого	Картон обувной по ГОСТ 9542 (первый слой)	0,8—1,5	0,8—1,5
		Кожа для подкладки обуви по ГОСТ 940, спилок для подкладки обуви по ГОСТ 1838 (все участки, кроме пашин)	0,9—1,4	0,9—1,4
Накладки на ходовую часть подошвы	Литьевой, строчечно-литьевой	Картон обувной по ГОСТ 9542 и НД	1,4—2,0	1,4—2,0
		Шпальт кож для низа обуви по НД	1,5—2,0	1,5—2,0
		Кожа для подкладки обуви по ГОСТ 940 (все участки, кроме пашин)	0,9—1,4	0,9—1,4
		Ткани шерстяные и полушерстяные по НД	—	—
		Полотно ворсовое трикотажное по НД	—	—
		Мех искусственный по НД	—	—
Накладки на ходовую часть подошвы	Литьевой, строчечно-литьевой	Мех натуральный по ГОСТ 4661 и НД	—	—
		Нетканые материалы по НД	—	—
Накладки на ходовую часть подошвы	Литьевой, строчечно-литьевой	Формованные детали резиновые непористые для низа обуви по НД	2,0—4,5	2,0—4,5
		Формованные детали из термопластичного полиуретана по НД	1,7—2,7	1,7—2,7

Окончание таблицы 6

Примечания
1 Допускается изготавливать обувь литьевого крепления без простилки.
2 Допускается в обуви литьевого и строчечно-литьевого методов крепления применять детали, образуемые в процессе литья одновременно с подошвой: геленок, простилка, наружный задник.
3 Допускается изготавливать обувь с формованными и неформованными вкладными стельками из вспененных материалов.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.19 Наружные и внутренние защитные носки должны изготавливаться в соответствии с требованиями и нормами, предусмотренными НД на защитные носки.

5.20 Прочность крепления наружных защитных носков должна быть не менее 500 Н.

5.21 Допускается на наружные, внутренние и промежуточные детали верха и низа обуви применять другие материалы, качество и защитные свойства которых не уступают вышеназванным.

5.22 Проклозащитная прокладка должна изготавливаться в соответствии с требованиями и нормами, предусмотренными НД на прокладку.

5.23 Сопротивление пакета деталей низа сквозному проколу должно быть не менее 1200 Н.

5.24 Прочность крепления подошв в обуви должна соответствовать нормам, указанным в таблице 7.

Таблица 7 — Прочность крепления подошв обуви

Метод крепления	Прочность крепления, Н/см. не менее	Метод испытания
Гвоздевой	150	ГОСТ 9134
Гвозде-клеевой:		
- подложка с заготовкой верха	110	ГОСТ 9134
- подложка с подошвой	27	ГОСТ 9292
Клеевой	45	ГОСТ 9292
Клеепрошивной	110	ГОСТ 9134
Литьевой	70	ГОСТ 9292
Строчечно-литьевой	70	ГОСТ 9292
Прессовой вулканизации	70	ГОСТ 9292
Доппельно-клеевой (подложка с заготовкой верха)	120	ГОСТ 9134
Сандально-клеевой	110	ГОСТ 9134

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.25 Прочность крепления каблука в каждой полупаре обуви должна быть не менее: мужской — 800 Н, женской — 600 Н.

5.26 Для гвоздевого крепления подошв и каблуков должны применяться латунные гвозди по НД.

5.26.1 Допускается по согласованию с потребителем применять для крепления каблука гвозди с антикоррозийным покрытием по НД.

5.27 Общая деформация задника не должна превышать 3,0 мм, остаточная — 1,0 мм.

5.28 Общая деформация подноска не должна превышать 2,5 мм.

5.29 Гибкость обуви, изготовленной гвоздевым методом крепления, должна быть не более 270 Н, клеевым и литьевым — не более 210 Н, прессовой вулканизации — не более 230 Н, строчечно-литьевым — не более 150 Н.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.29.1 Гибкость обуви с проклозащитной прокладкой должна быть увеличена на 50 Н.

5.30 Масса полупары исходного размера обуви должна быть не более массы утвержденного в установленном порядке образца-эталоны, умноженной на коэффициент 1,08.

5.31 В обуви не допускается:

- сильно выраженная отдушистость и стяжка лицевой части передов, союзок и нижних частей берца, голенищ и задних наружных ремней;
- сильно выраженная жилистость в передачах, союзках и в нижних частях голенищ и берца;
- сильно выраженная воротистость в передних частях передов и союзок;
- безличины, лизуха на всех деталях площадью более 7 см² на полупару;
- царапины, задевающие дерму кожи, длиной более 20 мм;
- свищи незаросшие;
- осыпание покрывной пленки;
- царапины с бахтармяной стороны глубиной более ¼ толщины верха кожи и общей длиной более 25 мм;
- сваливание строчки с края детали, пропуск стежков длиной более 10 мм при условии повторного крепления;
- смещение строчки более 2 мм на длине шва более 70 мм по канту и заднему наружному ремню на длине более 100 мм;
- неутянутая строчка длиной более 5 мм без пересечения материала;
- совпадение смежных строчек без пересечения материала длиной более 10 мм;
- отклонение от оси симметрии передов, союзок, носков, подносок, передних краев берца, задних наружных ремней, бочков более 4 мм;
- разная длина крыльев задников более 5 мм;
- заусеницы между подошвой и затяжной кромкой толщиной более 1 мм;
- разница в высоте сапог более 8 мм, полусапог и ботинок, задников и задников более 5 мм;
- морщины внутри обуви;
- деформация подноски и задника;
- сильно выраженное вылегание краев подноски и задника;
- отставание подкладки от задника;
- сквозное повреждение деталей верха и низа обуви;
- разница в высоте каблуков в паре более 3 мм;
- разница в длине подошв и каблуков в паре более 4 мм;
- разница в ширине подошв и каблуков в паре более 3 мм;
- скученность гвоздей более 2 шт. более чем в трех местах, расположенных на расстоянии менее 30 мм друг от друга;
- следы повторного крепления подошв более 2 шт. на полупару;
- раковины, пузыри на поверхности подошв и каблуков, наружных задников и носков общей площадью более 2 см²;
- недолив, недопрессовка на поверхности подошв и каблуков, наружных задников и подносок общей площадью более 2 см²;
- расщелины между деталями низа;
- неровности на поверхности задника и подноски;
- неправильно поставленный каблук (отклонение ходовой поверхности каблука от горизонтальной плоскости более 3 мм);
- отставание деталей низа (подошвы, задника, носка) из полиуретана от материала верха обуви литьевого метода крепления глубиной более 2 мм;
- закрашивание снятого шлифованием лицевого слоя материала верха: на голенищах по линии заднего наружного ремня и фигурного задника более 4 мм, на союзках и передачах по всему периметру более 2 мм.

Примечание — Степень выраженности пороков сырьевого характера кожи для верха обуви определяют по каталогу.

5.32 Маркировка и упаковка обуви — по ГОСТ 7296, со следующим дополнением: в каждой полупаре обуви на лицевой стороне должно быть проставлено яркой несмываемой краской клеймо с обозначением назначения обуви в соответствии с таблицей 1 настоящего стандарта.

Допускается проставлять клеймо с обозначением защитных свойств обуви на подкладке каждой полупары обуви в верхней части берца или голенища, а также на ярлыке или тесьме, прикрепляемых к каждой полупаре обуви.

5.31, 5.32 (Измененная редакция, Изм. № 1).

6 Требования безопасности и охраны окружающей среды

- 6.1 Производство обуви не должно оказывать вредного воздействия на работающих при выполнении работ и представлять опасность для окружающей среды.
- 6.2 Условия производства должны соответствовать требованиям СНиП 41-01-2003 [1] и СанПиН 5047 [2].
- 6.3 Требования к пожарной безопасности должны соответствовать ГОСТ 12.1.004.
- 6.3.1 В случае возникновения пожара следует применять все способы пожаротушения.
- 6.4 Допустимый уровень шума должен соответствовать требованиям ДСН 3.3.6.037 [3].
- 6.5 Оптимальные показатели микроклимата производственного помещения должны соответствовать категории работ средней тяжести П-а по ГОСТ 12.1.005 и ДСН 3.3.6.042 [4].
- 6.6 Уровень вибрации в производственном помещении должен находиться в пределах норм согласно ГОСТ 12.1.012 и ДСН 3.3.6.039 [5].
- 6.7 Производственное помещение должно быть обеспечено местной и общей приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021, освещением соответственно СНиП 23-05-95 [6].
- 6.8 Работавшие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты согласно «Типовым нормам бесплатной выдачи спецодежды»:
- халатами по ГОСТ 12.4.131, ГОСТ 12.4.132;
 - фартуками по ГОСТ 12.4.029.
- 6.9 Требования к рабочему месту при выполнении работ должны соответствовать ГОСТ 12.2.032 и ГОСТ 12.2.033.
- 6.10 Работавшие должны быть обеспечены санитарно-бытовыми помещениями согласно СНиП 2.09.04 [7].
- 6.11 Обслуживающий персонал должен быть соответственно подготовлен и должен пройти инструктаж по технике безопасности.
- 6.12 При производстве обуви не должно быть выбросов вредных веществ в атмосферную среду.

7 Правила приемки

Приемка обуви — по ГОСТ 9289.

8 Методы контроля

- 8.1 Отбор образцов для лабораторных испытаний — по ГОСТ 9289.
- 8.2 Определение линейных размеров — по НД.
- 8.3 Определение прочности крепления подошв обуви — по ГОСТ 9134 и ГОСТ 9292.
- 8.4 Определение прочности крепления ниточных швов заготовки — по ГОСТ 9290.
- 8.5 Определение прочности крепления каблука — по ГОСТ 9136.
- 8.6 Определение деформации подноски и задника — по ГОСТ 9135.
- 8.7 Определение гибкости — по ГОСТ 9718.
- 8.8 Определение массы — по ГОСТ 28735.
- 8.9 Определение прочности крепления наружных защитных носков — по ГОСТ 12.4.106.
- 8.10 Определение сопротивления проколу — по ГОСТ 12.4.177.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

9 Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение — по ГОСТ 7296.

10 Указания по эксплуатации

- 10.1 Обувь должна быть выдана в эксплуатацию по назначению, размеру и полноте.
- 10.2 После окончания работы обувь должна быть очищена от загрязнений без повреждения материала верха и низа, протерта и оставлена в вентилируемом помещении в раскрытом и расправленном виде для проветривания на расстоянии не менее 0,5 м от обогревательных приборов.

10.3 Не допускается чистить обувь органическими растворителями.

10.4 Обувь должна систематически, один раз в неделю смазываться обувным кремом, изготовленным по НД.

10.5 Допустимое время непрерывного пользования — не более 9 ч.

11 Гарантии изготовителя

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие обуви требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

11.2 Гарантийный срок носки обуви — 70 дней с даты выдачи ее в эксплуатацию.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Библиография

- [1] СП 60.13330.2016 «СНиП 41-01–2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»
- [2] СанПиН 5047–89 Санитарные правила и нормы по гигиене труда для обувных предприятий
- [3] СН 3223-86 Санитарные нормы допустимого уровня шума на рабочем месте¹⁾
- [4] СН 4088-86 Санитарные нормы микроклимата производственных помещений²⁾
- [5] СН 3044-84 Санитарные нормы вибрации рабочих мест³⁾
- [6] СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05–95* Естественное и искусственное освещение»
- [7] СНиП 2.09.04–87 Строительные нормы и правила. Административно-бытовые здания⁴⁾

(Измененная редакция, Изм. № 1).

¹⁾ Заменены. Действуют СН 2.2.4/2.1.8.562–96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

²⁾ Заменены. Действуют СанПиН 2.2.4.548–96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».

³⁾ Заменены. Действуют СН 2.2.4/2.1.8.566–96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий».

⁴⁾ Заменены. Действуют СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04–87* Административные и бытовые здания».

УДК 613.6:006.354

МКС 13.100

Ключевые слова: специальная обувь, защита, механические воздействия, кожа, требования безопасности, требования к качеству, методы контроля, указания по эксплуатации, гарантии изготовителя

Редактор переиздания *Н.Н. Кузьмина*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *И.А. Королева*
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Сдано в набор 26.03.2020. Подписано в печать 15.06.2020. Формат 60×84¹/₈. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 2,32. Уч.-изд. л. 1,86.
Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Изменение № 1 ГОСТ 28507—99 Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 94-П от 19.12.2016)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 13044

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AM, GE, KG, RU [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации*

Раздел 1. Второй абзац исключить.

Раздел 2. Заменить ссылку: ГОСТ 939—94 на ГОСТ 939—88;

исключить ссылки:

«ГОСТ 2284—79 Лента холоднокатаная из углеродистой конструкционной стали. Технические условия»;

ГОСТ 19904—90 Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент»,

дополнить ссылками:

«ГОСТ 4661—76 Овчина меховая выделанная. Технические условия

ГОСТ 9182—75 Кожа для рантов. Технические условия».

Пункт 4.1. Таблицу 1 изложить в новой редакции:

«Таблица 1

Вид обуви	Половозрастная группа обуви	Размер обуви по ГОСТ 11373	Количество полнот	Условное обозначение защитных свойств обуви по ГОСТ 12.4.103
Сапоги	Мужская	240—307	2	Мун 5; Мун 15; Мун 25; Мун 50; Мун 100; Мун 200; Мп; Ми; Мут 3; Мул 2; Муб 1
	Женская	210—285	2	Мун 5; Мун 15; Мун 25; Мун 50; Мун 100; Мун 200; Мп; Ми; Мут 3; Мул 2; Муб 1
Полусапоги	Мужская	240—307	2	Мун 5; Мун 15; Мун 25; Мун 50; Мун 100; Мун 200; Мп; Ми; Мут 3; Мул 2; Муб 1
	Женская	210—285	2	Мун 5; Мун 15; Мун 25; Мун 50; Мун 100; Мун 200; Мп; Ми; Мут 3; Мул 2; Муб 1
Ботинки с высокими берцами	Мужская	240—307	2	Мун 5; Мун 15; Мун 25; Мун 50; Мун 100; Мун 200; Мп; Ми; Мут 3; Мул 2; Муб 1
	Женская	210—285	2	Мун 5; Мун 15; Мун 25; Мун 50; Мун 100; Мун 200; Мп; Ми; Мут 3; Мул 2; Муб 1
Ботинки	Мужская	240—307	2	Мун 5; Мун 15; Мун 25; Мун 50; Мун 100; Мун 200; Мп; Ми; Мут 3; Мул 2; Муб 1
	Женская	210—285	2	Мун 5; Мун 15; Мун 25; Мун 50; Мун 100; Мун 200; Мп; Ми; Мут 3; Мул 2; Муб 1
Полуботинки	Мужская	240—307	2	Мун 5; Мун 15; Мун 25; Мун 50; Мун 100; Мун 200; Мп; Ми; Мут 3
	Женская	210—285	2	Мун 5; Мун 15; Мун 25; Мун 50; Мун 100; Мун 200; Мп; Ми; Мут 3
Примечание — Обозначение защитных свойств выбирается в зависимости от заявленного риска.				

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2018—02—01.

Пункты 4.1.2 и 4.1.3 изложить в редакции:

«4.1.2 Допускается изготавливать обувь на колодках одной полноты следующими методами крепления: прессовой вулканизации, литьевым и строчечно-литьевым.

4.1.3 Обувь должна изготавливаться по размерам согласно ГОСТ 11373, допускается обувь с верхом из юфтевых кож и кож хромового метода дубления изготавливать с интервалом 5 мм между смежными размерами по длине».

Пункт 4.2. Таблицу 2 изложить в новой редакции (кроме примечания):

«Таблица 2

Вид обуви	Половозрастная группа обуви	Исходный размер обуви по ГОСТ 11373	Высота обуви, мм, не менее	Ширина голенищ или берцов, мм, не менее			
				из кожи		из искусственной кожи	
				сверху	снизу	сверху	снизу
Сапоги	Мужская	270	395	198	182	204	187
	Женская	240	350	191	171	196	176
Полусапоги	Мужская	270	220	—	182	—	—
	Женская	240	180	—	170	—	—
Ботинки с высокими берцами	Мужская	270	156	140	—	—	—
	Женская	240	150	135	—	—	—
Ботинки	Мужская	270	126	—	—	—	—
	Женская	240	120	—	—	—	—
Полуботинки	Мужская	270	66	—	—	—	—
	Женская	240	61	—	—	—	—

Пункт 5.2 дополнить следующими словами: «или колодках, соответствующих техническим документам изготовителя, не уступающих по качеству требованиям настоящего стандарта».

Пункты 5.3 и 5.6 изложить в новой редакции:

«5.3 Обувь должна изготавливаться следующими методами крепления: гвоздевым, гвозде-клеевым, клеевым, литьевым, строчечно-литьевым, прессовой вулканизации, допдельно-клеевым, сандаально-клеевым, рантово-клеевым, клеешовным».

5.6 Наружные детали верха сапог, полусапог, ботинок с высокими берцами, ботинок и полуботинок должны изготавливаться из кожи юфтевой для верха обуви из шкур КРС по ГОСТ 485, кожи юфтевой для верха обуви хромового дубления термостойкой; из хромовой кожи для верха обуви из шкур КРС по ГОСТ 939 и других материалов, обеспечивающих на протяжении всего срока эксплуатации стойкость к механическим, химическим факторам.

Допускается изготавливать:

- голенища сапог, полусапог и берцы ботинок, задние наружные ремни, задинки, клапаны, язычки, манжеты, ремни для застежки из юфтевой кожи из свиных шкур по ГОСТ 485,
- голенища сапог из обувной кирзы по ГОСТ 9333, из шарголина по ГОСТ 9277, из обувной эластоискожи-Т по действующей НД, из обувной винилискожи-Т по НД;
- ушки в сапогах из кожи юфтевой для верха обуви из шкур КРС по ГОСТ 485, кожи из спилка по ГОСТ 1838, кожи для верха обуви по ГОСТ 939, из ушковой тесьмы по действующей НД либо из других материалов, по физико-механическим свойствам не уступающих коже;
- детали верха ботинок из хромовой кожи для верха обуви из шкур КРС по ГОСТ 939;
- клапаны ботинок и полуботинок, штаферки полусапог и ботинок из искусственных кож по действующей НД, по физико-механическим свойствам не уступающих коже;
- манжеты для сапог, полусапог и ботинок из кожи для подкладки обуви по ГОСТ 940 (кроме овчины), кирзы двухслойной, полотна башмачного по ГОСТ 19196, искусственной кожи, резинки башмачной по НД;
- манжеты из всех участков кожи для перчаток по ГОСТ 15092, кожи эластичной по НД, толщиной 0,7—1,0 мм».

Пункты 5.7 и 5.7.1 исключить.

Пункт 5.8. Третий абзац. Заменить слова: «штафирки» на «штаферки»;

«кожиюфтевой» на «кожи юфтевой», «водостойкой кожи УКС по НД» на «из полотна нетканого и материала трикотажного».

Пункты 5.11, 5.12 исключить.

Пункт 5.13 изложить в новой редакции:

«5.13 Допускается по согласованию с заказчиком изготавливать сапоги свободного одевания без ушек».

Пункт 5.15. Таблица 4. Графу «Кожа водостойкая УКС по НД» исключить;

графа «Кожа юфтевая из шкур крупного рогатого скота по ГОСТ 485, шкура юфтевая термостойкая по НД». Для наименования детали «Союзка для ботинок» для мужской половозрастной группы заменить значение: «1,3—1,6» на «1,7—2,2»; для женской половозрастной группы заменить значение: «1,2—1,5» на «1,5—2,0»;

последняя строка таблицы. Графа «Наименование детали по виду обуви». Заменить слово: «Штафирка» на «Штаферка»;

примечание 2. Заменить слово: «штафирок» на «штаферок»;

дополнить примечанием 5:

«5 Допускается изготавливать обувь строчечно-литьевым методом крепления с подкладкой из нетканых материалов, полотна иглопробивного по НД».

Пункт 5.18. Таблицу 6 изложить в новой редакции:

«Т а б л и ц а 6 — Материал и толщина деталей низа обуви

Наименование детали	Метод крепления детали	Материал и участок кожи, из которой выкраивают деталь	Толщина детали в готовой обуви, мм	
			мужской	женской
Подошва	Гвоздевой, гвозде-клеевой, клеевой, сандаально-клеевой	Резина формованная непористая маслобензостойкая по НД, резина формованная непористая износостойкая по НД, резина формованная непористая кислотощелочестойкая по НД	—	—
	Прессовой вулканизации, гвоздевой	Смесь резиновая для специальной обуви по НД, резиновая смесь маслобензостойкая, износостойкая, кислотощелочестойкая по НД	—	—
	Гвозде-клеевой, клеевой, сандаально-клеевой	Кожа КРС по ГОСТ 29277, чепрачная часть	4,0—4,3	3,8—4,1
	Доплельно-клеевой, рантово-клеевой, клеепрошивной, сандаально-клеевой	Резина пористая маслонефтестойкая по НД, резина пористая кислотощелочестойкая по НД	6,8—8,5	5,8—7,8
	Литьевой, строчечно-литьевой	Полиуретан по действующей НД, термопластичный полиуретан по НД	—	—
Подметка	Гвоздевой, сандаально-клеевой	Кожа КРС по ГОСТ 29277, чепрачная часть и воротки, по ГОСТ 1903, воротки, плотные участки	3,0—3,3	2,5—2,8
Каблук	Гвоздевой, гвозде-клеевой, клеевой, клеепрошивной, сандаально-клеевой	Резина формованная непористая маслобензостойкая по НД, резина формованная непористая износостойкая по НД, резина формованная непористая кислотощелочестойкая по НД	—	—
	Гвозде-клеевой, клеевой	Резина пористая маслонефтестойкая по НД, резина пористая кислотощелочестойкая по НД	—	—
Подложка	Доплельно-клеевой, гвоздевой	Кожа для низа обуви по ГОСТ 1903, ГОСТ 29277, плотные участки пол и воротков	2,0—2,5	2,0—2,5
		Кожелодобная резина КР, пластины подошвенные из непористой резины по НД	1,8—2,2	1,8—2,2
	Гвозде-клеевой	Картон обувной по НД	—	—
	Доплельно-клеевой	Кожа для низа обуви по ГОСТ 29277, чепрачная часть	3,0—3,5	3,0—3,5
		Кожа для низа обуви по ГОСТ 29277, плотные участки кожи и воротков	2,0—2,5	2,0—2,5

Продолжение таблицы 6

Наименование детали	Метод крепления детали	Материал и участок кожи, из которой выкраивают деталь	Толщина детали в готовой обуви, мм	
			мужской	женской
Стелька основная	Гвоздевой, гвозде-клеевой, доплельно-клеевой Клеевой, клеепрошивной, литьевой, сандаально-клеевой Строчечно-литьевой	Кожа для низа обуви по ГОСТ 1903, ГОСТ 29277, чепрачная часть, воротки и конские хазы	2,7—3,0	2,5—2,8
		Кожа для низа обуви по ГОСТ 1903, ГОСТ 29277, чепрачная часть, плотные участки пол и воротков	2,3—2,6	2,2—2,5
		Стелечные искусственные материалы Кожа для низа обуви по ГОСТ 1903, ГОСТ 29277, чепрачная часть, плотные участки пол и воротков	—	—
	Прессовой вулканизации	Кожа для низа обуви по ГОСТ 1903, ГОСТ 29277, чепрачная часть, плотные участки пол и воротков Картон обувной по НД	2,5—2,7 1,8—2,2	2,5—2,7 1,8—2,2
Стелька комбинированная: - 1-й слой - 2-й слой	Гвоздевой, гвозде-клеевой, доплельно-клеевой, литьевой, прессовой вулканизации Гвоздевой	Кожа для низа обуви по ГОСТ 1903, ГОСТ 29277, плотные участки пол и воротков	2,0—2,3	2,0—2,3
		Юфть для верха обуви по ГОСТ 485 и НД	2,2—3,0	2,2—3,0
		Кожа для верха обуви по ГОСТ 939 и НД Кожа из спилка по ГОСТ 1838 и НД Кожеподобная резина КР, пластины подошвенные из непористой резины по НД	2,2—3,0 2,0—2,5 1,3—1,7	2,2—3,0 2,0—2,5 1,3—1,7
	Прессовой вулканизации	Картон обувной по ГОСТ 9542 и НД	2,7	2,7
	Гвоздевой, гвозде-клеевой, клеепрошивной доплельно-клеевой, литьевой Гвоздевой	Картон обувной по ГОСТ 9542 и НД, другие искусственные материалы по НД	1,5—1,8	1,5—1,8
		Картон обувной по НД	1,8—2,2	1,8—2,2
Полустелька	Прессовой вулканизации Сандаально-клеевой	Картон обувной по НД	1,8—2,2	1,8—2,2
		Кожа для низа обуви по ГОСТ 1903, ГОСТ 29277, чепрачная часть, плотные участки пол и воротков Стелечные искусственные материалы	2,3—2,6 —	2,2—2,5 —
Стелька втачная	Литьевой, прессовой вулканизации Строчечно-литьевой	Жесткие прокладочные материалы по НД	1,8—2,2	1,8—2,2
		Полотно нетканое по НД	1,6—2,2	1,6—2,2
Задник	Литьевой, строчечно-литьевой	Материал термопластичный по НД	1,5—1,8	1,5—1,8
		Картон обувной по НД	1,8—2,0	1,8—2,0
		Нитроискожа-Т обувная по ГОСТ 7065	0,9—1,1	0,9—1,1
Задник одинарный: - для сапог - для полусапог, ботинок, полуботинок	Гвоздевой гвозде-клеевой, клеепрошивной	Кожа для низа обуви по ГОСТ 1903, ГОСТ 29277, плотные участки пол и воротков, пропитанные полимерным составом	1,9—2,3	1,8—2,3
		Кожа для низа обуви по ГОСТ 29277, чепрачная часть	4,0—4,3	3,8—4,2
	Литьевой	Материал термопластичный по НД	1,8—2,0	1,8—2,0
	Все методы крепления	Кожа для низа обуви по ГОСТ 1903, ГОСТ 29277, чепрачная часть и плотные участки воротков (кроме обуви с верхом из кожи хромовой) Формованный материал из обувного картона по ГОСТ 9542 Нитроискожа-Т обувная по ГОСТ 7065 Материал термопластичный по НД	3,5—3,8	3,5—3,8
1,9—2,3 0,9—1,1 —			1,6—2,0 0,9—1,1 —	

Продолжение таблицы 6

Наименование детали	Метод крепления детали	Материал и участок кожи из которой выкраивают деталь	Толщина детали в готовой обуви, мм	
			мужской	женской
	Литьевой, строчечно-литьевой Сандально-клеевой	Кожа для низа обуви по ГОСТ 1903, плотные участки пол и воротков, пропитанные полимерным составом Материал термопластичный по НД Картон обувной по НД Кожа из спилка по ГОСТ 1838 и НД Кожа для низа обуви по ГОСТ 1903 и НД	1,8—2,1 1,5—1,8 1,1—1,7 1,6—2,5 2,5—3,3	1,8—2,1 1,5—1,8 1,1—1,7 1,6—2,5 2,5—3,3
Задник двухслойный для сапог, полусапог и ботинок: - мягкий пласт - жесткий пласт	Гвоздевой, гвозде-клеевой, литьевой, прессовой вулканизации Литьевой, строчечно-литьевой Гвоздевой Прессовой вулканизации, сандально-клеевой Гвоздевой, гвозде-клеевой, литьевой, прессовой вулканизации Литьевой, строчечно-литьевой, сандально-клеевой	Кожа для низа обуви по ГОСТ 29277 (чепрачная часть), ГОСТ 1903, плотные участки пол и воротков Полиуретан по НД Искусственная кожа по НД Кожа из спилка по ГОСТ 1838 Кожа для низа обуви по ГОСТ 1903, ГОСТ 29277, чепрачная часть и плотные воротки Нитроискожа-Т обувная по ГОСТ 7065 Полиуретан по НД Картон обувной по НД Материал термопластичный по НД	1,8—2,1 — — — 3,2—3,5 0,9—1,1 — 1,8—2,2 0,8—2,0	1,5—1,9 — — — 3,0—3,3 0,9—1,1 — 1,8—2,2 0,8—2,0
Задник трехслойный для сапог, полусапог и ботинок: - первый слой - второй слой - третий слой	Все методы крепления	Нитроискожа-Т обувная по ГОСТ 7065 и НД Картон обувной по ГОСТ 9542 и НД Искусственные и синтетические материалы по НД	0,9—1,1 1,5—1,7 1,1—1,6	0,9—1,1 1,5—1,7 1,1—1,6
Подносок	Все методы крепления	Нитроискожа-Т обувная по ГОСТ 7065 Формованный пластмассовый материал по НД Термопластичные материалы по НД Текстильные материалы для верха обуви по ГОСТ 19196, пропитанные полимерным составом ОФ-1 по НД Эластичные материалы по НД	2—3 слоя — — 1—2 слоя 2—3 слоя	2—3 слоя — — 1—2 слоя 2—3 слоя
Рант	Доплельно-клеевой, сандально-клеевой Сандально-клеевой	Кожа для ранта по ГОСТ 9182 и НД Рант поливинилхлоридный по НД	2,0—2,2 1,8—2,2	— 1,8—2,2

Окончание таблицы 6

Наименование детали	Метод крепления детали	Материал и участок кожи, из которой выкраивают деталь	Толщина детали в готовой обуви, мм	
			мужской	женской
Геленок	Все методы крепления, кроме строчечно-литьевого и сандаально-клеевого	Металлический, деревянный, пластмассовый материалы по НД	—	—
Простилка	То же	Картон обувной по ГОСТ 9542 и НД, отходы натуральной, искусственной кожи, войлока, сукна, тканей, нетканых материалов	—	—
Вкладная стелька для неутепленной обуви	Все методы крепления, кроме сандаально-клеевого Сандаально-клеевой Клеевой	Картон обувной оклеенный по ГОСТ 9542 и НД Кожа для низа обуви по ГОСТ 29277, ГОСТ 1903 (плотные участки пол и воротков) Шпальт кож для низа обуви по НД Картон обувной по ГОСТ 9542 (первый слой) Кожа для подкладки обуви по ГОСТ 940, спилок для подкладки обуви по ГОСТ 1838 (все участки, кроме пашин)	1,4—2,0	1,4—2,0
			1,4—2,0	1,4—2,0
Вкладная стелька для утепленной обуви: - первый слой - второй слой	Все методы крепления, кроме сандаально-клеевого	Картон обувной по ГОСТ 9542 и НД Шпальт кож для низа обуви по НД Кожа для подкладки обуви по ГОСТ 940 (все участки, кроме пашин) Ткани шерстяные и полушерстяные по НД Полотно ворсовое трикотажное по НД Мех искусственный по НД Мех натуральный по ГОСТ 4661 и НД Нетканые материалы по НД	0,9—1,5	0,8—1,4
			0,8—1,5	0,8—1,5
			0,9—1,4	0,9—1,4
			1,4—2,0	1,4—2,0
			1,5—2,0	1,5—2,0
			0,9—1,4	0,9—1,4
Накладки на ходовую часть подошвы	Литьевой, строчечно-литьевой	Формованные детали резиновые непористые для низа обуви по НД Формованные детали из термопластичного полиуретана по НД	2,0—4,5	2,0—4,5
			1,7—2,7	1,7—2,7
<p>Примечания</p> <p>1 Допускается изготавливать обувь литьевого крепления без простилки.</p> <p>2 Допускается в обуви литьевого и строчечно-литьевого методов крепления применять детали, образуемые в процессе литья одновременно с подошвой: геленок, простилка, наружный задник.</p> <p>3 Допускается изготавливать обувь с формованными и неформованными вкладными стельками из вспененных материалов.</p>				

Пункт 5.24. Таблицу 7 изложить в новой редакции:

«Таблица 7 — Прочность крепления подошв в обуви

Метод крепления	Прочность крепления, Н/см, не менее	Метод испытания
Гвоздевой	150	ГОСТ 9134
Гвозде-клеевой: - подложка с заготовкой верха - подложка с подошвой	110 27	ГОСТ 9134 ГОСТ 9292
Клеевой	45	ГОСТ 9292

Окончание таблицы 7

Метод крепления	Прочность крепления, Н/см. не менее	Метод испытания
Клеепрошивной	110	ГОСТ 9134
Литьевой	70	ГОСТ 9292
Строчечно-литьевой	70	ГОСТ 9292
Прессовой вулканизации	70	ГОСТ 9292
Доппельно-клеевой (подложка с заготовкой верха)	120	ГОСТ 9134
Сандально-клеевой	110	ГОСТ 9134

Пункт 5.29 изложить в новой редакции:

«5.29 Гибкость обуви, изготовленной гвоздевым методом крепления, должна быть не более 270 Н, клеевым и литьевым — не более 210 Н, прессовой вулканизации — не более 230 Н, строчечно-литьевым — не более 150 Н».

Пункт 5.31. Четвертый абзац. Заменить слово: «— воротистость» на «— сильно выраженная воротистость»;

двадцатый абзац. Заменить слово: «— вылегание» на «— сильно выраженное вылегание».

Пункт 5.32 дополнить словами: «Допускается проставлять клеймо с обозначением защитных свойств обуви на подкладке каждой полупары обуви в верхней части берца или голенища, а также на ярлыке или тесьме, прикрепляемых к каждой полупаре обуви».

Пункт 8.10. Исключить слова: «(на стадии разработки и постановки продукции на производство)».

Пункт 11.2. Заменить слова: «со дня» на «с даты».

Элемент «Библиография». Позиция [1]. Заменить ссылку: СНИП 2.04.06 91 на СНИП 41 01 2003; позиция [6]. Заменить ссылку: СНИП 11 4 79 на СНИП 23 05 95.

(ИУС № 4 2017 г.)