
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
72440—
2025

ДЕТАЛИ КОРПУСНЫЕ СУДОВЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ

Общие технические требования к изготовлению

Издание официальное

Москва
Российский институт стандартизации
2026

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Центр технологии судостроения и судоремонта» (АО «ЦТСС»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 005 «Судостроение»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 декабря 2025 г. № 1646-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)

© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 2026

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Сокращения	3
4 Требования безопасности	4
5 Требования к полуфабрикатам	5
5.1 Условия поставки полуфабрикатов	5
5.2 Внешняя приемка полуфабрикатов	5
5.3 Требования к полуфабрикатам перед запуском в обработку	5
5.4 Хранение и транспортирование полуфабрикатов	6
6 Требования к выполнению технологических операций изготовления деталей из листового проката и плит	6
6.1 Общие требования	6
6.2 Расконсервация	6
6.3 Правка	7
6.4 Разметка и маркирование	7
6.5 Механическая резка	9
6.6 Термическая резка	11
6.7 Гидроабразивная резка	12
6.8 Гибка	13
6.9 Фланжировка и отбортовка	20
6.10 Штамповка	22
7 Требования к выполнению технологических операций изготовления деталей из профильного проката	24
7.1 Общие требования	24
7.2 Расконсервация	25
7.3 Правка профилей	25
7.4 Разметка и маркирование	26
7.5 Механическая резка	26
7.6 Гибка	26
7.7 Малковка и высадка профилей	28
8 Требования к выполнению технологических операций изготовления деталей из прессованных панелей	31
8.1 Общие требования	31
8.2 Расконсервация	31
8.3 Правка панелей	31
8.4 Разметка и маркирование	32
8.5 Механическая резка	32
8.6 Термическая резка	32
8.7 Гидроабразивная резка	33
8.8 Гибка панелей	33
9 Требования к готовым деталям	37
9.1 Общие требования	37
9.2 Требования к деталям из листового проката	38
9.3 Требования к деталям из профильного проката	43
9.4 Требования к деталям из панелей	47

10 Методы контроля	47
10.1 Общие требования	47
10.2 Методы контроля деталей из листового проката и плит	47
10.3 Методы контроля деталей из профильного проката	52
10.4 Методы контроля деталей из панелей.	52
11 Охрана окружающей среды	52
12 Требования к оборудованию и оснастке, применяемым при обработке	53
Приложение А (справочное) Основные исходные данные полуфабрикатов из алюминиевых сплавов	55
Приложение Б (рекомендуемое) Определение основных параметров гибки листового, профильного проката и панелей.	66
Библиография	72

ДЕТАЛИ КОРПУСНЫЕ СУДОВЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ

Общие технические требования к изготовлению

Parts of a ship's hull from aluminium alloys. General technical requirements for manufacturing

Дата введения — 2026—04—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие технические требования к технологии обработки и изготовлению корпусных деталей и деталей судового машиностроения.

Настоящий стандарт распространяется на корпусные детали и детали судового машиностроения из листов, плит, профилей и прессованных панелей по ГОСТ Р 56371, ГОСТ 21631, ГОСТ Р 56370, ГОСТ 17232, ГОСТ Р 56855, ГОСТ 8617, ГОСТ 13621, ГОСТ 13622, ГОСТ 13737 и ГОСТ Р 58333 из алюминиевых сплавов:

- термически неупрочняемых марок АД1 (1013), АМц (1400), АМг2 (1520), АМг3 (1530), АМг5 (1550) — по ГОСТ 4784 и марок АМг61 (1561), АМг61Н (1561Н);
- термически упрочняемых марок Д16 (1160), Д1 (1110) — по ГОСТ 4784 и марок 1985ч, В48-4 (1980), К48-2 (1941), К48-2пч (1943), используемых при строительстве и ремонте судов.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:

- ГОСТ 12.1.003 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности
- ГОСТ 12.1.004 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования
- ГОСТ 12.1.005 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
- ГОСТ 12.1.012 Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования
- ГОСТ 12.2.007.0 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности
- ГОСТ 12.2.010 Система стандартов безопасности труда. Машины ручные пневматические. Общие требования безопасности
- ГОСТ 12.3.002 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности
- ГОСТ 12.3.004 Система стандартов безопасности труда. Термическая обработка металлов. Общие требования безопасности
- ГОСТ 12.3.009 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности
- ГОСТ 12.3.039 Система стандартов безопасности труда. Плазменная обработка металлов. Требования безопасности
- ГОСТ 166 (ИСО 3599—76) Штангенциркули. Технические условия
- ГОСТ 427 Линейки измерительные металлические. Технические условия
- ГОСТ 1497 Металлы. Методы испытаний на растяжение

- ГОСТ 3134 Уайт-спирит. Технические условия
ГОСТ 3749 Угольники поверочные 90°. Технические условия
ГОСТ 4784 Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки
ГОСТ 5378 Угломеры с нониусом. Технические условия
ГОСТ 6533 Днища эллиптические отбортованные стальные для сосудов, аппаратов и котлов. Основные размеры
ГОСТ 7213 Кернеры. Технические условия
ГОСТ 7338 Пластины резиновые и резинотканевые. Технические условия
ГОСТ 7502 Рулетки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 8026 Линейки поверочные. Технические условия
ГОСТ 8617 Профили прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия
ГОСТ 9454 Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах
ГОСТ 9753 Прессы гидравлические одностоечные. Параметры и размеры. Нормы точности
ГОСТ 10733 Часы наручные и карманные механические. Общие технические условия
ГОСТ 10905 Плиты поверочные и разметочные. Технические условия
ГОСТ 11964 Дробь чугунная и стальная техническая. Общие технические условия
ГОСТ 13621 Профили прессованные прямоугольные равнополочного двутаврового сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент
ГОСТ 13622 Профили прессованные прямоугольные равнополочного таврового сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент
ГОСТ 13737 Профили прессованные прямоугольные равнополочного уголкового сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент
ГОСТ 14806 Дуговая сварка алюминия и алюминиевых сплавов в инертных газах. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
ГОСТ 14953 Зенковки конические. Технические условия
ГОСТ 16222 Фрезы торцовые насадные для обработки легких сплавов. Конструкция и размеры
ГОСТ 16223 Фрезы торцовые насадные со вставными ножами с твердосплавными пластинами для обработки легких сплавов. Конструкция и размеры
ГОСТ 16224 Ножи клиновые рифленные с твердосплавными пластинами к торцовым насадным фрезам для обработки легких сплавов. Конструкция и размеры
ГОСТ 16225 Фрезы концевые для обработки легких сплавов. Конструкция и размеры
ГОСТ 16226 Фрезы концевые двузубые с резьбовым хвостовиком для обработки легких сплавов. Конструкция и размеры
ГОСТ 16227 Фрезы дисковые трехсторонние с разнонаправленными зубьями для обработки легких сплавов. Конструкция и размеры
ГОСТ 16228 Фрезы дисковые трехсторонние со вставными ножами из быстрорежущей стали для обработки легких сплавов. Конструкция и размеры
ГОСТ 16229 Фрезы дисковые двухсторонние со вставными ножами из быстрорежущей стали для обработки легких сплавов. Конструкция и размеры
ГОСТ 16230 Фрезы отрезные для обработки легких сплавов. Конструкция и размеры
ГОСТ 16231 Фрезы концевые радиусные с коническим хвостовиком для обработки легких сплавов. Конструкция и размеры
ГОСТ 17232 Плиты из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия
ГОСТ 19445 (ИСО 9177-1—89) Механические карандаши. Часть 1. Классификация, размеры, технические требования и испытания
ГОСТ 19543 Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком для обработки легких сплавов. Средняя серия. Конструкция
ГОСТ 19546 Сверла спиральные с коническим хвостовиком для обработки легких сплавов. Конструкция
ГОСТ 19547 Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком для обработки легких сплавов. Конструкция
ГОСТ 20999 Устройства числового программного управления для металлообрабатывающего оборудования. Кодирование информации управляющих программ
ГОСТ 21631 Листы из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия
ГОСТ 24473 Инструмент разметочный. Чертилки. Типы и основные размеры

ГОСТ 26828 Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка

ГОСТ 28243 Пирометры. Общие технические требования

ГОСТ 34202 (ISO 7755-1:2013 — ISO 7755-12:2013) Борфрезы твердосплавные. Технические условия

ГОСТ Р 52381 (ИСО 8486-1:1996, ИСО 6344-2:1998, ИСО 9138:1993, ИСО 9284:1992) Материалы абразивные. Зернистость и зерновой состав шлифовальных порошков. Контроль зернового состава

ГОСТ Р 54098 Ресурсосбережение. Вторичные ресурсы и вторичное сырье. Термины и определения

ГОСТ Р 56370 Плиты из алюминиевых сплавов для судостроения. Технические условия

ГОСТ Р 56371 Листы из алюминиевых сплавов для судостроения. Технические условия

ГОСТ Р 56855 Профили прессованные из алюминиевых сплавов для судостроения. Технические условия

ГОСТ Р 58333 Панели прессованные оребренные из алюминиевых сплавов. Технические условия

ГОСТ Р 58577 Правила установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ проектируемыми и действующими хозяйствующими субъектами и методы определения этих нормативов

ГОСТ Р 71448 Оптика и фотоника. Шероховатость поверхности. Параметры и типы направлений неровностей поверхности

РСТ РСФСР 391 Карандаши. Общие технические условия

СП 52.13330 «СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение»

СП 60.13330 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (сводов правил) в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего документа в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.

3 Сокращения

В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

ГЛС — станок листогибочный трехвалковый (гибочный листовой станок);

ДП — диаметральной плоскости;

КСФ — копировальный сверлильно-фрезерный станок;

ЛГС — листогибочный станок;

МГПС — многофункциональный гибочно-правильный станок;

МПД — машины пневматические дисковые;

НВМ — ножницы вибрационные многоцелевые;

ПАП — термоагрегаты (печь агрегатная проходная);

ПГ — пресс гидравлический;

ПГР — профилегибно-растяжной станок;

ПМК — пневматическая машина-кромкорез;

ПНК — пневматические ножницы-кусачки;

РЛД — ротационно-локальное деформирование;

РО — растяжно-обтяжной гидравлический пресс;

РФМ — ручная фрезерная машина;

РФП — раскройно-фрезерный двухпортальный станок;
 СГ — станок горизонтально-гибочный;
 СКС — станок кромкоскалывающий;
 СФП — станок фрезерный портальный;
 ТУ — технические условия;
 УВС — универсальный высечной станок;
 ФОЛ — фрезерно-обрезной станок (фрезерный обрезной станок для листов);
 ФПМ — фрезерная пневматическая машина;
 ЧПУ — числовое программное управление.

4 Требования безопасности

4.1 На заводах, изготавливающих детали из алюминиевых сплавов, основными технологическими операциями являются:

- перемещение и транспортирование грузов;
- очистка;
- грунтование и пассивирование;
- холодная и горячая пластическая обработка металла;
- механическая, термическая и гидроабразивная резка металла;
- термообработка;
- комплектация.

При выполнении перечисленных операций могут возникнуть опасные и вредные производственные факторы, создающие травмоопасные ситуации, перечень которых с указанием нормативных документов, устанавливающих требования по обеспечению безопасных и благоприятных условий труда, приведен в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 — Нормативные документы по обеспечению безопасных условий труда

Опасный и вредный производственный фактор	Нормативный документ, устанавливающий требования к безопасности труда
Движущиеся машины и механизмы, незащищенные подвижные части и элементы производственного оборудования, перемещаемые изделия, заготовки, материалы	ГОСТ 12.2.010, ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.3.009, правила [1], [2]
Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны	ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.3.002, СП 60.13330, [3], правила [4]—[6]
Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека	ГОСТ 12.2.007.0, правила [7]—[9]
Повышенная температура поверхностей материалов и воздуха рабочей зоны	ГОСТ 12.3.004
Острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхности заготовок, инструментов и оборудования	ГОСТ 12.3.002, правила [1], [8]
Повышенный уровень вибрации	ГОСТ 12.1.012
Повышенный уровень шума на рабочем месте	ГОСТ 12.1.003
Повышенный уровень ультрафиолетового излучения	ГОСТ 12.3.039
Повышенный уровень инфракрасного излучения	ГОСТ 12.3.039
Повышенная яркость света	СП 52.13330
Опасность возникновения пожара	ГОСТ 12.1.004, технический регламент [10]

4.2 К выполнению работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж, обучение и проверку знаний требований охраны труда в соответствии с постановлением [11], предварительный при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в соответствии с приказами [12], [13].

4.3 Все рабочие производственных подразделений, изготавливающих детали из алюминиевых сплавов, должны быть обеспечены специальной одеждой, специальной обувью и предохранительными приспособлениями в соответствии с приказами [14], [15].

4.4 Рабочие всех специальностей производственных подразделений, изготавливающих детали из алюминиевых сплавов, должны быть проинструктированы и обучены в соответствии с постановлением [11].

4.5 Администрация производственного подразделения, изготавливающего детали из алюминиевых сплавов, должна разработать инструкции по охране труда и технике безопасности и выдать их работникам, выполняющим работы повышенной опасности, на руки под роспись.

Инструкции по охране труда работникам, не выполняющим работы повышенной опасности, могут быть выданы на руки под роспись или храниться в доступном для работников месте.

Администрация производственного подразделения, изготавливающего детали из алюминиевых сплавов, обязана обеспечить систематический контроль за выполнением инструкций по охране труда.

К замещению должностей, связанных с техническим обслуживанием сложных агрегатов, установок и механизмов или с выполнением иных ответственных работ, разрешается допускать только работников, прошедших специальное обучение, после проверки их знаний квалификационной комиссией с выдачей соответствующих удостоверений.

Новые технологические процессы, разрабатываемые заводом-строителем, должны содержать раздел «Требования безопасности», включающий указания о сертификации средств защиты органов слуха и профилактике вибрационной болезни.

5 Требования к полуфабрикатам

5.1 Условия поставки полуфабрикатов

5.1.1 Листы, плиты, профили и панели, поставляемые металлургическими заводами, должны соответствовать требованиям нормативных документов. Требования нормативных документов приведены в приложении А.

5.1.2 Каждая партия полуфабрикатов должна сопровождаться документом, удостоверяющим качество, в котором указываются марка сплава и его механические свойства, состояние поставки, размеры полуфабриката, масса и номер партии.

5.1.3 Типы профилей и панелей из алюминиевых сплавов выбирают в соответствии с нормативными документами.

5.2 Внешняя приемка полуфабрикатов

5.2.1 Полуфабрикаты, поступающие с металлургического завода, принимают для хранения на склад при наличии сертификата, удостоверяющего их качество, и при условии соответствия сертификатных данных требованиям стандартов и ТУ на поставку полуфабрикатов, регламентирующих механические свойства, химический состав, размеры, выполнение поставщиком правил консервации и упаковки, а также сохранения транспортирующими организациями средств защиты.

5.2.2 Полуфабрикаты, не соответствующие требованиям стандартов или ТУ, бракуют и вместе с рекламационным актом направляют поставщику.

5.3 Требования к полуфабрикатам перед запуском в обработку

5.3.1 Перед запуском в обработку листы, плиты, профили и панели должны пройти входной контроль на соответствие их требованиям стандарта и ТУ.

5.3.2 На полуфабрикаты, имеющие дефекты и отклонения по геометрическим параметрам, превышающие допустимые технической документацией на поставку, поставщику предъявляется рекламационный акт в установленном порядке.

5.3.3 Входной контроль полуфабрикатов проводят после их расконсервации контролерами технического контроля.

5.4 Хранение и транспортирование полуфабрикатов

5.4.1 Листы, плиты, профили и панели должны храниться в закрытых складских помещениях в специальных стеллажах или на деревянных прокладках. При этом в стеллажах листы, плиты и панели устанавливают на ребро, а профили укладывают горизонтально. В условиях комплексной механизации складских работ листы допускается хранить в горизонтальном положении в пачках. Расстояние между опорами в стеллажах должно быть таким, чтобы предотвратить провисание уложенных на них профилей.

Стеллажи должны быть деревянными или металлическими с деревянной обшивкой в местах соприкосновения с поверхностью листов, плит, профилей и панелей.

Запрещается хранение плит, листов, профилей и панелей на открытом воздухе, не защищенными от осадков, а также в грязных и сырых помещениях.

В исключительных случаях полуфабрикаты, аккуратно уложенные на деревянные прокладки и защищенные от осадков, допускается хранить вне помещения не более 6 месяцев.

Вместо прокладок из дерева допускается применение прокладок из резины и полимерных материалов, но только в том случае, если такие прокладки не оставляют отпечатков, следов и загрязнений на поверхности проката.

5.4.2 Листы, плиты, профили и панели, поступающие на хранение в закрытые складские помещения, перед размещением в стеллажах должны быть распакованы.

5.4.3 Во избежание механических повреждений поверхности и возникновения контактной коррозии в процессе хранения, транспортирования и выполнения всех технологических операций запрещается перемещать волоком полуфабрикаты, укладывать их на полы без деревянных прокладок или в непосредственном контакте со стальными деталями и полуфабрикатами.

5.4.4 Для подъема и транспортирования кранами листов, плит, профилей и панелей следует применять стальные тросы, захваты, струпицы, а также другие приспособления, исключающие возможность повреждения поверхности металла.

Внутризаводское транспортирование полуфабрикатов должно проводиться на платформах или вагонетках, имеющих деревянный настил без выступающих металлических частей и крепежных деталей.

6 Требования к выполнению технологических операций изготовления деталей из листового проката и плит

6.1 Общие требования

Изготовление деталей из листового проката и плит следует производить на специализированных участках и на оборудовании, предназначенных для обработки алюминиевых сплавов, с применением средств механизации при транспортировании и выполнении технологических операций.

Обработку деталей из алюминиевых сплавов при годовом объеме производства менее 300 т, как исключение, допускается проводить на участке обработки черного металла с соблюдением требований к чистоте поверхности оборудования.

6.2 Расконсервация

6.2.1 Перед обработкой (правкой, резкой, гибкой) поверхность листов и плит необходимо очищать от упаковочной бумаги и консервирующей смазки. Удаление бумаги и консервирующей смазки следует проводить механизированным способом в специальных установках, в ваннах с горячей водой или вручную.

6.2.2 Расконсервация в специальных установках (поточная линия) предусматривает перемещение листа в горизонтальном положении по рольгангам. Поточная линия состоит из приемного роликового конвейера с устройством для снятия бумаги, блока расконсервации с ваннами для моющей эмульсии и промывочной воды, выходного роликового конвейера и установки для прессования бумаги.

6.2.3 Расконсервацию горячей водой следует проводить в ваннах, разделенных в верхней части перегородкой.

После удаления упаковочной бумаги очищаемые листы в вертикальном положении опускаются в одну половину ванны. После всплытия расплавленной смазки листы и плиты под перегородкой перемещают в другую половину ванны, из которой после промывки выгружают для сушки. Продолжительность расконсервации составляет от 3 до 5 мин при температуре воды от 70 °С до 80 °С.

6.2.4 При ручном способе расконсервации упаковочная бумага удаляется деревянными или пластмассовыми скребками с последующей протиркой поверхности опилками, ветошью и другими материалами, смоченными органическими растворителями: бензином — растворителем для лакокрасочной промышленности, синтанолом ДС10 или уайт-спиритом по ГОСТ 3134.

После расконсервации, выполненной ручным способом, мастер участка должен проконтролировать качество работ: очищенные поверхности должны быть свободны от бумаги и смазки. Мастер проводит белой чистой тканью по очищенной поверхности, при этом ткань должна скользить свободно и оставаться чистой: на ткани не должно оставаться следов консервирующей смазки и грязи.

6.3 Правка

6.3.1 Перед правкой листы и плиты должны подвергаться внешнему осмотру для выявления видимых невооруженным глазом поверхностных дефектов и измерениям отклонений от плоскостности. Отклонение от плоскостности на листах и плитах определяется максимальной стрелкой погиба между поверхностью листа, уложенного на плоскую поверхность, и приложенной к ней в любом направлении метровой линейки по ГОСТ 8026.

Обнаруженные дефекты должны быть удалены тщательной зачисткой на глубину, не превышающую нормы, установленной технической документацией на поставку материала, а листы и плиты, имеющие волнистость и бухтиноватость более 3 мм на 1 м, должны подвергаться правке. Правке подвергаются также листовые детали после резки, выколки, штамповки и термообработки.

Примечание — На заводах, не имеющих оборудования для правки листов, допускается не проводить предварительную правку листов.

6.3.2 Листы и плиты толщиной менее 16 мм следует править в многовалковых листопрямильных машинах с количеством от 7 до 13 рабочих валков.

При отсутствии мощных листопрямильных машин, плиты толщиной более 20 мм следует править в трех- или четырехвалковых листогибочных машинах и под вертикальными гидравлическими прессами по ГОСТ 9753. В процессе правки листов и плит в случае необходимости разрешается применять прокладки из алюминиевого сплава, фанеры или паронита при строгом соблюдении правил техники безопасности и принятии мер по предотвращению вылета прокладок в процессе правки.

6.3.3 Наибольшую толщину листов и плит, допускаемых к правке в листогибочных или листопрямильных машинах, и величину зазора между верхними и нижними рабочими валками листопрямильной машины следует определять по формулам, приведенным в нормативных документах.

При этом относительный изгибающий момент m для листов из алюминиевых сплавов при определении наибольшей допустимой толщины равен 2,1.

6.3.4 Отдельные бухтины на тонких листах допускается править на столах, изготовленных из дерева твердой породы, и на ровных, чисто обработанных чугунных плитах с закругленными кромками. Правку следует проводить в этом случае деревянными молотками (киянками) или молотками из твердой резины. Допускается правка молотками из легких сплавов, а также стальными кувалдами с обязательным применением прокладок из легкого сплава, дерева, резины, паронита.

6.3.5 Правку листов и плит, независимо от способа выполнения, следует проводить в холодном состоянии при температуре окружающего воздуха не менее минус 10 °С.

6.3.6 После правки местные неровности на листах и плитах (волнистость и бухтиноватость) не должны превышать 3 мм на 1 м.

На поверхности выправленных листов и плит допускаются:

- отпечатки от валков и прокладок в виде мелких вмятин;
- светлые полосы, образующиеся при правке;
- потертости (места нажима листов и плит при транспортировании) и другие дефекты, не выходящие за пределы требований соответствующих стандартов или ТУ на поставку полуфабрикатов из алюминиевых сплавов.

6.4 Разметка и маркирование

6.4.1 Листы и плиты, поступающие на разметку, должны быть выправлены в соответствии с требованиями 6.3.

6.4.2 Разметку листовых деталей следует проводить со стороны прохождения набора в конструкции вручную с применением эскизного или шаблонного способа разметки или с применением других

способов и установок, механизмирующих процесс. Выбор способов разметки проводит технологическое подразделение завода в зависимости от условий и объема производства.

6.4.3 Разметку деталей следует выполнять карандашом по РСТ РСФСР 391 твердостью от 3Т до М (толщина линий разметки от 0,3 до 0,5 мм) или спиртовым маркером (толщина линий разметки от 0,25 до 0,5 мм). Допускается применение механических карандашей по ГОСТ 19445 той же твердости. Линии контуров деталей, вырезов, фасок и скосов, центров закругления вырезов, удаляемых при последующей обработке, допускается размечать чертилкой по ГОСТ 24473 с глубиной рисок, не превышающей половины минусового допуска на толщину, и кернером по ГОСТ 7213 глубиной лунки до 0,5 мм.

Теоретические и контрольные линии, линии слома и отгиба фланцев, припусков, прилегания смежных конструкций и набора должны наноситься только карандашом указанных марок или спиртовым маркером.

На деталях, подвергающихся последующей химической очистке, теоретические и контрольные линии допускается выполнять чертилкой по ГОСТ 24473 или кернером по ГОСТ 7213 глубиной нанесения, не превышающей 0,25 минусового допуска на толщину металла.

Лазерную разметку листовых материалов следует выполнять на машинах для лазерной резки в соответствии с требованиями нормативных документов.

6.4.4 При разработке программ термической резки и разметке материала под термическую резку кроме припуска на механическую обработку следует учитывать ширину реза и величину скоса кромок при резке, приведенные в нормативных документах.

6.4.5 Размеры контура деталей, не имеющих припусков, после разметки должны соответствовать плазовым или чертежным данным с учетом сварочных деформаций. При этом допускаются следующие предельные отклонения, мм:

- от габаритных размеров..... $\pm 1,0$;
- от прямолинейности или другой формы кромки:
 - 1) при длине кромки или хорды до 3 м $\pm 0,5$;
 - 2) при длине кромки или хорды более 3 м $\pm 1,0$;
 - 3) по диагонали $\pm 1,5$;
 - 4) по вырезам для ребер жесткости, горловин и лазов (на размеры и смещение)..... $\pm 1,0$.

6.4.6 При разметке деталей следует учитывать технологические припуски на резку, механическую обработку, гибку и другие операции обработки.

6.4.7 На всех заготовках и деталях после разметки наносится маркировка в соответствии с ГОСТ 26828 и другими нормативными документами. Маркировка подразделяется на основную, дополнительную и вспомогательную и выполняется вручную краской, не содержащей свинцовых пигментов, механическими карандашами по ГОСТ 19445, спиртовым маркером, выбиванием букв и цифр наборным шрифтом с глубиной набивки, не превышающей 0,25 минусового допуска на толщину металла и электрохимическим травлением. Наборный шрифт должен иметь высоту от 4 до 5 мм.

Лазерную маркировку листовых материалов следует выполнять на машинах для лазерной резки или специальных машинах для лазерной маркировки в соответствии с требованиями нормативных документов.

6.4.8 Основная маркировка должна включать номер заказа, марку сплава, номер чертежа, номер детали. Другие данные вносятся по усмотрению технологической службы завода. Основная маркировка обводится четырехугольником.

Допускается в основной маркировке марку сплава наносить только на деталях, входящих в расчет общей прочности корпуса (наружная обшивка, стрингеры, карлингсы и т. д.), и деталях ответственного назначения (рассчитываемых на прочность).

Дополнительная маркировка включает надписи: «нос», «корма», «верх», «низ», «правый борт», «левый борт», ДП, номера шпангоутов и технологические указания о снятии фасок, строжке скосов, гибке, припуске, технологической последовательности операций обработки. Указания о гибке могут содержать данные о направлении изгиба фланцев, угле гибки и направлении слома, а также о направлении гибки листа по шаблонам. Допускается нанесение одной надписи: «нос» или «корма», «верх» или «низ», «правый борт» или «левый борт» и т. п.

Вспомогательная маркировка содержит общие указания, например «вырез сделать на сборке» и другие.

Дополнительную и вспомогательную маркировку выполняют только краской, спиртовым маркером или несмываемыми чернилами.

Для сокращения числа знаков основной маркировки в номере чертежа вместо номера заказа вводится заводской номер.

6.4.9 Ударное маркирование и клеймение деталей из сплавов 1985Ч, В48-4, К48-2, К48-2пч следует выполнять на расстоянии не менее 30 мм от кромки детали, зон отверстий, отбортовок, малков, радиусов переходов и других концентраторов напряжений.

На крупных деталях основную маркировку наносят у короткой стороны детали на расстоянии не менее 100 мм от кромки со стороны набора.

Технологические указания по разделке кромок под сварку и фасок следует размещать на расстоянии 20 мм от кромки или линии фаски.

6.4.10 Мелкие детали габаритными размерами до 150×150 мм разрешается маркировать общей биркой. При этом на трех-четырех деталях должна быть нанесена полная маркировка, если размеры деталей позволяют ее произвести. В зависимости от формы деталей бирка должна крепиться либо к проволоке, связывающей детали, либо к ящику. На бирке должна быть нанесена полная маркировка детали: номер заказа, марка сплава, номер чертежа и детали, а также количество деталей в партии.

6.4.11 В случае, когда в производстве находится одновременно материал нескольких марок, для каждой марки должна быть предусмотрена дополнительная маркировка (отличительный знак), например, с помощью валика наносятся краской штрихи или полосы своего цвета и рисунка в направлении проката.

6.4.12 При использовании маркировочных машин с ЧПУ разработку программы и исходных данных для программирования необходимо выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов.

6.4.13 Если при раскрое образуются обрезки габаритными размерами более 400×1000 мм, то на них следует переносить марку материала. Учет использования обрезков должна вести материальная группа производственного подразделения завода.

6.5 Механическая резка

6.5.1 Резку листов и плит следует выполнять на стационарном станочном оборудовании: при прямолинейных резах — на гильотинных ножницах, пресс-ножницах, дисковых и ленточных пилах, а при криволинейных резах — на копировально-фрезерных станках, роликовых и вибрационных ножницах, пресс-ножницах с помощью проколочных штампов и с помощью переносных и ручных пневматических машин, и ручного инструмента.

6.5.2 Резку на гильотинных ножницах следует выполнять по разметке или упорам. Резка при-
тупленными ножами и без прижима не разрешается.

Для обеспечения чистоты реза на гильотинных ножницах зазоры между ножами не должны превышать указанных в таблице 2.

Т а б л и ц а 2 — Зазоры между ножами гильотинных ножниц

В миллиметрах

Толщина материала	Зазор между ножами гильотинных ножниц
От 1,5 до 2,5	0,05
От 3,0 до 4,0	0,10
От 5,0 до 8,0	0,25
От 9,0 до 15,0	0,40
От 16,0 до 24,0	0,60
От 25,0 до 30,0	0,80
От 31,0 до 35,0	0,90

6.5.3 Детали, у которых разделка кромок под сварку проводится механическим способом (строжкой или фрезерованием), должны иметь технологический припуск на механическую обработку, равный не менее 0,1 от толщины детали, но не менее 3 мм для листов и плит толщиной до 30 мм.

Детали толщиной 20 мм и более после резки на гильотинных ножницах по кромкам реза должны иметь припуск не менее 5 мм, который удаляется механическим способом.

6.5.4 Кромки деталей из сплавов марок 1985Ч, В48-4, К48-2, К48-2пч, АМг61 после резки на гильотинных ножницах для удаления микротрещин должны быть механически обработаны раскройно-фрезерным двухпортальным станком типа РФП-1 или типа ФПМ на глубину 2 мм для листов толщиной до 6 мм и на глубину 3 мм для листов и плит толщиной от 7 до 15 мм. На заготовках вырезаемых деталей должен предусматриваться припуск на механическую обработку не менее 3 мм.

6.5.5 После резки на гильотинных ножницах допускаются отклонения от линий разметки в пределах $\pm 0,5$ мм, если кромки в дальнейшем не подлежат строжке или фрезерованию.

6.5.6 Свободные кромки деталей после механической резки не должны иметь острых кромок и должны быть притуплены.

Кромки деталей, обработанные под сварку, скруглять не следует.

6.5.7 Для резки по криволинейному контуру и вырезки отверстий следует применять стационарные вибрационные ножницы Н-535, универсальный высечной станок УВС-1 или копировальные сверлильно-фрезерные станки типа КСФ-1М, кромкофрезерные станки типа ФОЛ-2М, раскройно-фрезерные двухпортальные станки с ЧПУ типа РФП-1, станки фрезерные портальные с ЧПУ СФП-1, СФП-1Р, СФП-1М, СФП-9. Для механической обработки деталей допускается использование другого оборудования и инструмента современных иностранных и отечественных производителей, обеспечивающего требуемые режимы обработки и качество изготавливаемых деталей. В качестве режущего инструмента для копировально-фрезерных станков должны применяться концевые фрезы.

Перед началом работы фрезой в детали должно быть выполнено отверстие диаметром не менее 12 мм. Для вырезки круглых отверстий в листах и плитах могут применяться приспособления типа центробора. Вырезка отверстий в листах толщиной до 3 мм может выполняться пневматическими ножницами-кусачками типа ПНК.

6.5.8 Для раскроя листов толщиной до 3 мм по прямым и кривым линиям следует применять пневматические ножницы-кусачки типа ПНК и вибрационные ножницы НВМ-2 или пневматические ручные ножницы НВМ-31. Допускается использование другого оборудования и инструмента современных иностранных и отечественных производителей, обеспечивающего требуемые режимы обработки и качество изготавливаемых деталей.

6.5.9 Кромки заготовок после механической резки не должны иметь забоин, надразов, рванин и выхватов величиной более половины минусового допуска на толщину. Указанные дефекты в пределах допуска и заусенцы на кромках должны быть тщательно зачищены.

6.5.10 Разделка кромок деталей под сварку может проводиться строганием или фрезерованием на металлорежущих станках режущим инструментом, применяемым для обработки стали, или на станке типа СКС-25М.

При отсутствии стационарного оборудования разделку кромок рекомендуется проводить пневматической фрезерной машиной типа ФПМ или пневматической машиной-кромкорезом типа ПМК-10.

Допускается использование другого оборудования и инструмента современных иностранных и отечественных производителей, обеспечивающего требуемые режимы обработки и качество изготавливаемых деталей.

Конструктивные элементы свариваемых кромок и шероховатость их обработанной поверхности должны соответствовать требованиям ГОСТ 14806 и других нормативных документов.

6.5.11 Сверление и зенкование отверстий для заклепок в деталях из алюминиевых сплавов может выполняться на сверлильных станках и пневматическим инструментом. В качестве режущего инструмента используют стандартные сверла и зенкеры, применяемые для обработки стали.

Зенкование отверстий для заклепок повышенной точности с потайными головками следует выполнять трех- или четырехзубыми зенковками, имеющими насадки с упором — ограничителем глубины зенкования.

При скоростном сверлении, а также при сверлении отверстий в плитах толщиной более 20 мм следует применять специальные сверла с углом подъема спирали от 35° до 40° и более широкими канавками для отвода стружки. Сверление такими сверлами проводится на станках с повышенной частотой вращения (от 1600 до 2000 об/мин).

При сверлении с повышенной частотой вращения, а также при сверлении отверстий глубиной более 20 мм для охлаждения сверл должна применяться смазочно-охлаждающая жидкость.

Удаление заусенцев после сверления отверстий выполняют зенкованием и развертыванием.

6.5.12 Фрезы для обработки алюминиевых сплавов следует выбирать по ГОСТ 16222 — ГОСТ 16231, ГОСТ 34202. Сверла следует выбирать по ГОСТ 19543, ГОСТ 19546, ГОСТ 19547. Зенковки следует выбирать по ГОСТ 14953.

6.6 Термическая резка

6.6.1 Плазменную резку листов и плит следует выполнять на машинах с ЧПУ при соблюдении требований нормативных документов. Подготавливать цифровые управляющие программы и исходные данные для программирования необходимо в соответствии с ГОСТ 20999.

6.6.2 Кромки деталей после термической резки должны быть обработаны механическим способом или ручными пневматическими машинками, для чего необходимо предусмотреть технологический припуск. Этот припуск независимо от марки материала должен быть не менее 0,1 от толщины детали, но не менее 2 мм.

6.6.3 Лазерный раскрой листовых материалов следует выполнять на машинах с ЧПУ аналогично плазменной резке в соответствии с требованиями нормативных документов.

6.6.4 Лазерная резка снижает затраты благодаря меньшему расходу газов и повышенной точности реза, не требует применения импортных материалов (гранатовой крошки), как при гидроабразивной резке, при сопоставимом качестве и шероховатости поверхности реза. Кроме того, благодаря меньшему тепловложению при резке значительно снижаются тепловые деформации вырезанных деталей, степень окисления кромок деталей, в несколько раз меньше зона термического влияния. Скорость резки существенно выше, чем при гидроабразивной резке. Имеется возможность лазерной резки листов толщиной до 30 мм и более.

При лазерной резке рекомендуется применение оптоволоконных лазеров, которые обеспечивают резку с высокой точностью и качеством реза. Одним из главных преимуществ оптоволоконных лазеров является обработка большого спектра металлов: это разные виды стали, алюминий, медь, латунь, титан.

Оптоволоконные лазеры в меньшей степени боятся пыли по сравнению с CO₂-лазерами. Основные условия содержания оптоволоконных станков связаны с поддержанием влажности не более 75 % и температуры от 4 °С до 33 °С. Как влажность и перепады температуры влияют на качество работы: на защитном стекле в лазерной головке скапливается конденсат, который снижает эффективность работы лазера и снижает защитные функции самого стекла.

Результат лазерной резки зависит от выбора станка, квалификации оператора, качества используемого газа и материалов, из которых создаются детали. Толщина проката влияет на выбор всех параметров. Чем он толще, тем выше должна быть мощность лазера и давление газа, а скорость резки будет ниже. Мощность лазера определяет глубину проникновения луча в заготовку и скорость резки. Чем больше мощность, тем быстрее и эффективнее происходит весь процесс, но слишком высокая мощность может привести к перегреву, образованию окалин и даже деформации кромок реза. Для тонких листов (толщиной до 2 мм) чаще всего используется мощность в диапазоне от 500 до 1500 Вт. Мощность лазера от 3000 до 6000 Вт подойдет для стали толщиной 10 мм.

Для определенной толщины и вида металла существует наилучшая скорость, которая обеспечивает ровный и чистый рез, меньше вероятность появления окалин и деформаций. Например, при резке тонких листов скорость от 5 до 10 м/мин. Для более толстых материалов скорость должна быть снижена до 1—2 м/мин, чтобы добиться качественного реза.

Для достижения высокого качества резки металлов используются разные газы (кислород, азот и аргон). Выбор газа и его давление зависят от типа металла и толщины материала. Для резки алюминиевых сплавов, как правило, применяют азот: он предотвращает окисление и обеспечивает чистый рез. Для тонких листов обычно используется низкое давление, а для толстых потребуются повышенное давление газа.

Правильная фокусировка луча критически важна для получения качественного реза. Оптимальное положение фокуса зависит от толщины материала и его типа. Луч может быть сфокусирован на поверхности металла, выше или ниже его, в зависимости от требуемого качества реза и скорости обработки. Слишком высокое положение фокуса приведет к недостаточной мощности в зоне реза, что ухудшит качество реза. С другой стороны, если фокус будет слишком низким, это может вызвать перегрев и образование шлака.

В таблице 3 приведены ориентировочные значения скорости лазерной резки и давления газа (азота) в зависимости от мощности лазера.

Т а б л и ц а 3 — Скорость лазерной резки листового проката из алюминиевых сплавов в зависимости от мощности лазера (справочно)

Толщина листа, мм	Скорость лазерной резки, м/мин (давление азота N ₂ , бар)						
	Мощность лазера, кВт						
	2	3	6	8	12	20	30
4	3,0	6,0 (14)	10,0 (14)	15,0 (12)	20,0 (12)	—	—
6	1,0	2,0 (16)	4,0 (16)	7,0 (14)	12,0 (14)	18,0 (14)	20,0 (14)
8	0,8	—	2,0 (16)	4,0 (14)	8,0 (14)	12,0 (14)	18,0 (14)
16	—	—	0,4 (20)	1,0 (16)	2,0 (16)	4,0 (16)	8,0 (16)
25	—	—	—	0,5 (16)	0,7 (16)	12,0 (18)	2,0 (18)

6.7 Гидроабразивная резка

6.7.1 Гидроабразивную резку листовых деталей выполняют водяной струей с абразивом (гранатовая крошка) на стационарных установках гидроабразивной резки с ЧПУ. Программное управление установкой обеспечивает точную и качественную резку металла без дополнительной механической обработки кромок.

Гидроабразивную вырезку деталей следует выполнять на оборудовании согласно требованиям, приведенным в его эксплуатационной документации.

Допускается применение резки без абразива, при этом скорость и производительность резки значительно ниже.

Поставляемый листовой металлопрокат перед гидроабразивной резкой должен быть очищен и выправлен. Правку и очистку листового проката выполняют в соответствии с 6.2 и 6.3.

При отсутствии возможности правки листов толщиной более 60 мм листы, имеющие отклонения по плоскостности больше предусмотренных ТУ на поставку, к правке не допускаются (бракуются с составлением рекламации).

Вырезку плоских деталей с кромкой без фасок следует выполнять с погрешностью (допустимым отклонением) не более $\pm 0,5$ мм, а деталей, имеющих фаску, — не более ± 1 мм.

Если установка гидроабразивной резки не обеспечивает обработки кромки (снятия фаски, ласки), то кромки детали после вырезки дополнительно подвергают механической обработке.

Резку деталей с габаритным размером хотя бы одной кромки менее 100 мм необходимо выполнять с перемычками.

6.7.2 Разметку деталей из сплавов на установке гидроабразивной резки не выполняют.

Маркировку деталей на установке гидроабразивной резки следует выполнять при условии оснащения установки маркировочным устройством (каплеструйной головкой). При ее отсутствии маркировку следует выполнять в соответствии с 6.4.

6.7.3 Рекомендуемые параметры установки для гидроабразивной резки:

- максимальное давление воды от 400 до 650 МПа при ее расходе до 4,0 дм³/мин (л/мин);
- расход абразива от 300 до 450 г/мин.

6.7.4 В качестве расходного материала для гидроабразивной резки рекомендуется применять абразивный гранат с размером частиц от 120 до 600 мкм. Абразив с размером частиц менее 120 мкм использовать нецелесообразно.

6.7.5 Скорость гидроабразивной резки следует выбирать в зависимости от ряда параметров, к которым относятся:

- диаметр сопла режущей головки;
- давление (расход) воды;
- размер и расход частиц абразива;
- требования, предъявляемые к качеству поверхности реза.

Ориентировочные скорости вырезки деталей из алюминиевых сплавов, включая двухслойные, для различных толщин приведены в таблице 4.

Таблица 4 — Скорость гидроабразивной резки алюминиевых сплавов, включая двухслойные на их основе, в зависимости от толщины материала

Толщина материала, мм	Скорость резки при различной шероховатости получаемых поверхностей реза R_z , мм/мин			Время врезки, с
	R_z 20	R_z 60	R_z 80	
2	3069	4269	5937	0,5
3	1887	2734	3850	0,9
5	1022	1560	2231	1,8
10	445	728	1064	5,1
15	273	466	690	9,2
20	194	340	508	14,1
30	119	218	329	25,6
50	64	124	191	54,3
60	52	102	157	71,0
80	37	74	115	108,4
100	28	58	91	150,6

Указанные в таблице 4 скорости соответствуют резке при давлении воды 415 МПа, при использовании абразивного граната с размером частиц от 120 до 300 мкм, диаметре сопла режущей головки 0,28 мм и среднем расходе абразива 400 г/мин. Режимы, приведенные в таблице 4, являются ориентировочными и подлежат отработке и уточнению в зависимости от технологических возможностей используемого оборудования.


После гидроабразивной резки с использованием абразива кромки листов и плит, подлежащие сварке, необходимо зачистить при помощи металлического металлорежущего инструмента. Допускается применение ручных машинок.

6.8 Гибка

6.8.1 Заготовки из листов и плит, поступившие на гибку, не должны иметь поверхностных дефектов в виде трещин, расслоений и рванин, а также зарубин и забоин глубиной более половины минусового допуска на толщину. Имеющиеся дефекты на кромках заготовок должны быть зачищены, заусенцы удалены, а острые кромки скруглены.

6.8.2 Кромки заготовок из сплавов марок 1985ч, В48-4, К48-2, К48-2пч, АМг61 и марок Д1, Д16 перед гибкой должны быть зачищены до значений параметра шероховатости R_z 20 по ГОСТ Р 71448, а острые кромки после обработки должны быть скруглены по радиусу не менее 2 мм (см. рисунок 1).

Кромки заготовок из сплавов марок АД1, АМц, АМг2, АМг3, АМг5 по ГОСТ 4784 и марок 1561, 1561Н в местах изгиба должны быть скруглены по радиусу не менее 2 мм. Длина зачищенного и скругленного участков должна быть не менее четырех радиусовгиба.



R — радиус гибки, r — радиус скругления

Рисунок 1 — Закругление кромок заготовок перед гибкой

6.8.3 Заготовки для деталей с двойной кривизной по контуру должны иметь припуск от 50 до 80 мм на сторону, который удаляется во время оконтуровки согнутых деталей.

6.8.4 Гибку листов и плит выполняют в вальцах, на роликовых прессах, на листогибочных станках типа ЛГС, многофункциональных гибочно-правильных станках типа МГПС, выколочных молотах, листоштамповочных прессах (в том числе в штампах с эластичной средой), листогибочных прессах (включая прессы гильотинного типа), на обтяжных и растяжно-обтяжных прессах типа РО-3М. Методы определения параметров гибки приведены в приложении Б.

Допускается использование другого оборудования и инструмента современных иностранных и отечественных производителей, обеспечивающего требуемые режимы обработки и качество изготавливаемых деталей.

Холодную гибку независимо от вида оборудования следует проводить при температуре окружающего воздуха не менее минус 10 °С.

6.8.5 Минимально допустимые внутренние относительные радиусы кривизны при холодной гибке деталей простой формы (цилиндрические, конические, угловые и т.п.) из листов и плит для сплавов в состоянии поставки, в зависимости от углов изгиба деталей и толщины, приведены в таблицах 5 и 6.

Т а б л и ц а 5 — Минимально допустимые относительные радиусы кривизны R/s при холодной гибке деталей из листового проката, имеющих угол изгиба 90° и меньше

Марка сплава и другие эквивалентные сплавы*	Минимальный допустимый относительный радиус кривизны R/s					
	Толщина листов и плит, мм					
	1—4	5—6	8—12	14—20	21—40	41—60
АД1	0,5	0,5	1,0	1,0	1,5	3,0
АМц		1,0			2,0	4,0
АМг2	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	5,0
АМг3						6,0
АМг5	2,0	3,0	4,0	5,0	7,0	9,0
АМг61	2,5	3,5	5,0	6,0	9,0	11,0
АМг61Н	4,0	4,0	4,0	4,0	5,0	7,0
1985ч	3,0	3,0		5,0		
В48-4			4,0—5,0		8,0	10,0
К48-2			3,0—5,0	—	—	
К48-2пч				—	—	


Окончание таблицы 5

Марка сплава и другие эквивалентные сплавы*	Минимальный допустимый относительный радиус кривизны R/s					
	Толщина листов и плит, мм					
	1—4	5—6	8—12	14—20	21—40	41—60
Д1	2,6	2,6	2,6	—	—	—
Д16			2,0			
* Судостроительные зарубежные алюминиевые сплавы, поставляемые по международным и национальным стандартам согласно AISI/SAE, рекомендуется обрабатывать по данным настоящей таблицы при отсутствии подобных данных от зарубежного классификационного общества и заказчика.						

6.8.6 Гибку деталей с простой (одинарной) кривизной (цилиндр, конус) рекомендуется выполнять на листогибочных вальцах, если радиус кривизны детали равен или больше 0,6 диаметра верхнего вала. При меньшем радиусе кривизны гибку листовых деталей следует выполнять на листоштамповочных прессах, роликовых прессах, листогибочных прессах гильотинного типа.

При необходимости на заготовках указанных деталей перед гибкой в вальцах должны быть подогнуты кромки. Подгибку кромок заготовок цилиндрических и конических обечаек рекомендуется выполнять на гидравлическом прессе с использованием гибочных штампов. В случае если оборудование не обеспечивает полную подгибку кромок, необходимо предусмотреть технологический припуск, размер которого выбирают в зависимости от толщины заготовки. Рекомендуемый размер припуска не менее двух толщин заготовки и не менее 30 мм. Указанный припуск удаляют во время оконтуровки согнутых деталей.

Таблица 6 — Минимально допустимые относительные радиусы кривизны R/s при холодной гибке деталей из листового проката, имеющих угол изгиба 90° и больше

Марка сплава	Толщина s , мм	Состояние заготовки	Минимальный допустимый относительный радиус кривизны R/s			
			Угол детали α			
			150°	135°	120°	105°
						
Д16АМ	До 10	Поставка	1,2	1,3	1,4	1,5
Д16АТ			1,8	1,9	2,1	2,2
Д1			—	—	1,5	2,0
К48-2	От 2 до 4		2,5	2,6	2,8	3,0
	8		3,0	3,0	3,0	
	2	Свежезакаленное	1,0	1,2	1,4	1,5
	От 4 до 8		1,5	1,6	1,8	2,0
Примечание — Свежезакаленное состояние — состояние после закалки, при котором сплав обладает повышенной пластичностью в течение определенного времени в зависимости от марки сплава.						





6.8.7 Холодную гибку листовых деталей со сложной (двойной) кривизной (парусовидной, седлообразной и подобной формы) рекомендуется выполнять методом РЛД на роликовых прессах или под гидравлическими прессами с помощью универсальных штампов.

Гибку деталей толщиной от 2 до 10 мм допускается выполнять на выколочных молотах и растяжно-обтяжных прессах. При гибке деталей толщиной до 3 мм допускается обрабатывать кромки на посадочных станках с применением посадочных штампов.



6.8.8 Гибку методом РЛД выполняют на роликовых прессах типов ЛГС и МГПС. Бесштамповый ресурсосберегающий метод РЛД реализуют путем прокатки роликом по поверхности листовой заготовки, лежащей на нижнем гибочном ролике, матрице или плите, при этом основными схемами РЛД являются ротационно-локальный свободный изгиб (далее — гибка) и ротационно-локальный изгиб с растяжением (далее — раскатка). Разделение на схемы деформирования отражает существенные различия в физике процессов деформирования: целью применения гибки является получение в листовой заготовке необходимых пластических деформаций изгиба, а раскатки — продольных пластических деформаций. Допускается использование другого оборудования и инструмента современных иностранных и отечественных производителей, обеспечивающего требуемые режимы обработки и качество изготавливаемых деталей.

6.8.9 В зависимости от используемой гибочной оснастки применяются шесть основных способов гибки. Основные схемы деформирования и способы гибки указаны в таблице 7.

Т а б л и ц а 7 — Процессы ротационно-локального деформирования

Схема деформирования	Способ гибки	Типовая схема
Изгиб	Гибка роликом по ролику	
	Гибка роликом по параллельным балкам	
	Гибка роликом по призматической матрице	
Раскатка	Гибка раскаткой роликом по ролику	

Окончание таблицы 7

Схема деформирования	Способ гибки	Типовая схема
Раскатка	Гибка раскаткой роликом по матрице	
	Гибка раскаткой роликом по плите	

В качестве оснастки при осуществлении гибки применяют верхний нажимной ролик и нижний опорный приводной ролик, матрицу в виде параллельных балок или призмы.

При гибке основными управляемыми технологическими параметрами являются: усилие гибки или прогиб листовой заготовки под роликом, расстояние между опорами, кривизна рабочих поверхностей гибочной оснастки.

6.8.10 При гибке листовых заготовок выделяют три основных вида ротационно-локального изгиба:

- свободный изгиб без облегания;
- изгиб с облеганием;
- изгиб угловым роликом.

При свободном изгибе без облегания прикладывается сосредоточенная нагрузка посередине между опорами. Данная схема имеет сравнительно малые усилия по сравнению с другими схемами.

При изгибе с облеганием в результате распределения нагрузки по области контакта усилие гибки заметно больше, чем при изгибе без облегания, но в этом случае уменьшается величина внедрения ролика в листовую заготовку, а также вероятность возникновения местных искривлений листовой заготовки, большой участок листовой заготовки между опорами приобретает постоянную кривизну поверхности. В результате необходимое количество переходов уменьшается, и производительность гибки повышается.

Для получения листовых деталей с углами сломов необходимо применение углового ролика с малым поперечным радиусом изгиба.

6.8.11 В качестве оснастки при выполнении раскатки применяются верхний нажимной ролик и нижний опорный приводной ролик, плита, стол станка, грань или выемка матрицы, вкладыш. Целью применения рассматриваемой схемы деформирования является получение в листовой заготовке необходимых продольных пластических деформаций.

6.8.12 При раскатке основными управляемыми технологическими параметрами являются усилие гибки и кривизна рабочих поверхностей гибочной оснастки, которые определяют глубину внедрения ролика в листовую заготовку, величину продольных пластических деформаций.


В зависимости от применяемой оснастки и условий деформирования можно условно выделить три основных вида раскатки:

- жесткий изгиб раскаткой выпуклым роликом;
- мягкий изгиб раскаткой выпуклым роликом;
- мягкий изгиб раскаткой цилиндрическим роликом.

6.8.13 При рассмотрении жесткого изгиба раскаткой предполагается, что поперечный радиус ролика мал и сравним с продольным радиусом (половина диаметра ролика), при рассмотрении мягкого изгиба с раскаткой предполагается, что поперечный радиус ролика достаточно велик и область контакта сильно вытянута.

6.8.14 При мягком изгибе раскаткой, по сравнению с жестким, пластическому деформированию подвергается больший участок листовой заготовки, однако при этом значительно больше необходимое усилие гибки. Применение мягкого изгиба раскаткой с помощью цилиндрического ролика необходимо при формообразовании листовой детали, имеющей очень малую кривизну поверхности в направлении поперек прокатки, а также при растяжении листовой детали с целью компенсации напряжений и деформаций, возникающих при резке и сварке листового металлопроката.

6.8.15 Процесс раскатки сопровождается утонением листовой детали по линии прокатки. Схема формообразования раскаткой между двумя роликами представлена на рисунке 2.



1 — заготовка, 2 — верхний ролик, 3 — нижний ролик,
P — усилие гибки, s — толщина заготовки, q — утонение

Рисунок 2 — Схема приложения обжимающих нагрузок при раскатке

6.8.16 Заготовки для гибки листовых деталей методом РЛД должны иметь технологический припуск, включаемый в общий припуск на сборку, от чистового контура развертки детали в пределах $(0,2—0,3) \cdot L$, где L — расстояние между опорами нижней гибочной оснастки, мм.

6.8.17 Последовательность гибки и состав технологических операций зависят от назначения детали. Степень ответственности деталей устанавливает проектант в зависимости от конструктивной группы деталей.

При холодной гибке детали с одинарной кривизной до достижения минимально допустимого радиуса (включительно) по таблицам 5 и 6 проведение термической обработки не требуется. После гибки выполняют только визуальный контроль с целью определения наличия трещин на поверхности детали в зоне гибки.

При холодной гибке детали с одинарной кривизной на радиус менее минимально допустимого по таблицам 5, 6, после гибки на минимально допустимый радиус деталь должна подвергаться промежуточной термической обработке (деталь из термически неупрочняемых сплавов — отжигу, из термически упрочняемых — закалке). Затем выполняют гибку до требуемого радиуса, при этом уменьшение относительного радиуса допускается на величину не более 20 % по сравнению с указанным в таблицах 5 и 6. Повторение указанного цикла «термообработка — догибка» не допускается.

После завершения гибки деталей из термически упрочняемых сплавов выполняют старение. Термообработку выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов.

После гибки детали выполняют визуальный контроль с целью определения наличия трещин на поверхности детали в зоне гибки. При гибке детали ответственного назначения (рассчитываемой на прочность) с той же целью дополнительно выполняют дефектоскопию на растянутой поверхности детали в зоне гибки. После гибки первой (опытной) детали из серии деталей ответственного назначения также проводят проверку механических свойств сплава на образцах, вырезанных из гнутой части детали или из припуска, находящегося в зоне гибки.

При холодной гибке деталей с двойной кривизной поверхности (парусовидные, седлообразные и т. п.) аналогично минимально допустимому радиусу изгиба используют величину максимально допустимой интенсивности деформаций металла, которую рассчитывают по методике, приведенной в нормативных документах, или определяют по таблице 8.

6.8.18 Детали сложной формы из листов и плит всех сплавов, которые невозможно согнуть в холодном состоянии, с радиусом кривизны, меньшим предусмотренного в таблицах 5 и 6, или интенсивностью деформации более приведенной в таблице 8, допускается гнуть в горячем состоянии.

6.8.19 Номенклатура деталей, подлежащих гибке в горячем или свежезакаленном состоянии, а также деталей ответственного назначения (рассчитываемых на прочность), у которых проводится проверка механических свойств, устанавливается проектантом. Об этом вносится соответствующая запись в технические требования рабочего чертежа. Проектант должен предусмотреть в норме расхода материала величину припуска для горячей гибки и вырезки образцов для испытаний.

Т а б л и ц а 8 — Максимально допустимые значения интенсивности деформаций при холодной гибке деталей из листов и плит

Марка стали	Максимально допустимые значения интенсивности деформаций					
	Толщина, мм					
	1—4	5—6	8—12	14—20	21—40	41—60
АД1	82,6	82,6	50,1	50,1	36,0	19,3
АМц		50,1			28,0	14,7
АМг2	50,1	36,0	28,0	22,9	19,3	11,9
АМг3						9,9
АМг5	28,0	19,3	14,7	11,9	8,5	6,6
АМг61	22,9	16,7	11,9	9,9	6,6	5,4
АМг61Н	14,7	14,7	14,7	14,7	11,9	8,5
1985ч	19,3	19,3		11,9		
В48-4			13,2			
К48-2			14,7	7,5	6,0	
К48-2пч				—	—	—
Д1	22,1	22,1	22,1			
Д16						

6.8.20 Горячую гибку деталей из листов и плит следует выполнять вручную с применением толкачей, на станках и прессах, применяемых для холодной гибки.

После горячей гибки детали ответственного назначения из термически неупрочняемых сплавов проходят термическую обработку (отжиг).

После горячей гибки все детали из термически упрочняемых сплавов (марок Д16, Д1, 1985ч, В48-4, К48-2, К48-2пч) должны обязательно пройти полную термическую обработку (закалка и старение).

Режимы нагрева для деформации металла в горячем состоянии, режимы закалки и старения должны соответствовать требованиям нормативных документов.

Нагрев заготовок и деталей необходимо проводить в электрических печах с принудительной циркуляцией воздуха в печном пространстве или в печах типа ПАП по справочнику [16].

После горячей гибки деталей ответственного назначения проводят проверку механических свойств сплава на образцах, изготовленных из припуска или планок-свидетелей на соответствие ТУ. Детали, у которых проверяют механические свойства, должны составлять не менее 10 % от партии деталей, одновременно загружаемых в печь.

6.8.21 Температура в печи на протяжении всего времени выдержки не должна отклоняться от заданной более чем на ± 5 °С. Контроль температуры заготовок допускается выполнять оптическим пирометром.

6.8.22 Допускается нагрев изгибаемых участков заготовки для деталей из сплавов марок АД1, АМц, АМг2 в интервале температуры от 350 °С до 420 °С, марки АМг3 — от 270 °С до 350 °С, марки АМг5 и марки АМг61 — от 300 °С до 335 °С газопламенными горелками с обязательным контролем температуры контактной термопарой.

Местные нагревы деталей из термически упрочняемых сплавов проводят только для снижения уровня внутренних напряжений гибкими нагревателями. Режимы местных нагревов устанавливают в соответствии с требованиями нормативных документов.

6.8.23 Гибку деталей из термически упрочняемых сплавов (марок Д16, Д1, 1985ч, В48-4, К48-2, К48-2пч, кроме горячей гибки, допускается также выполнять в свежезакаленном состоянии, если пластичность сплава в свежезакаленном состоянии будет достаточной для выполнения холодной гибки.

Гибка деталей после закалки (свежезакаленное состояние) из сплавов В48-4, К48-2, К48-2пч должна быть закончена в течение 10 ч, марки 1985ч — в течение 20 ч, марки Д16 — в течение 1 ч, марки Д1 — в течение 2 ч с момента закалки.

После гибки деталей выполняют старение. После окончания гибки в свежезакаленном состоянии детали из сплава марок В48-4, К48-2, К48-2пч должны подвергаться искусственному старению в соответствии с требованиями нормативных документов.

После старения проводят проверку механических свойств сплава деталей ответственного назначения на соответствие ТУ на образцах, изготовленных из припуска или планок-свидетелей.

6.8.24 Для деталей ответственного назначения из сплавов марок Д16 и Д1 через 5 суток, марки 1985ч через 5 суток и через 3 месяца после закалки деталей, указанных в 6.8.23, проводят проверку механических свойств на образцах, изготовленных из припуска или планок-свидетелей.

6.8.25 Доводку согнутых деталей после холодной и горячей гибки следует выполнять в холодном состоянии с применением прокладок из алюминия, паронита или фанеры.

Применение стальных прокладок, а также доводка согнутых деталей непосредственно кувалдой запрещается.

Доводку гнутых деталей из листового проката толщиной до 4 мм следует проводить на деревянных тумбах киянками и молотками из алюминиевого сплава или твердой резины.

6.8.26 Холодную гибку элементов днищ (донышки, лепестки), а также других элементов осесимметричных металлоконструкций (торовые переходы и пр.) следует выполнять по технологии, приведенной в нормативных документах.

6.9 Фланжировка и отбортовка

6.9.1 Фланжировка и отбортовка листовых заготовок должны выполняться в холодном состоянии. Фланжировку следует выполнять на фланжировочных станках, гидравлических прессах, а также под листогибочными прессами гильотинного типа за один ход. Отбортовка должна выполняться под гидравлическими вертикальными прессами по ГОСТ 9753, эксцентриковыми винтовыми прессами, листогибочными прессами гильотинного типа и машинами с поворотной балкой.

6.9.2 При отбортовке детали необходимо, чтобы внутренний радиус не превышал минимально допустимый, величина которого для различных сплавов приведена в таблицах 5 и 6. При отбортовке выступающих участков линиягиба должна быть расположена от края впадины на расстоянии $B \geq (r + R)$ при $R \geq 2s$ (рисунок 3). При местной отбортовке зона изгиба должна быть ограничена местными вырезами, имеющими глубину после гибки $b \geq (r + a/2)$ и ширину $a \geq 2s$ (рисунок 4). Высота отбортовки H должна быть не менее величины $(r + 2s)$.




Рисунок 3 — Отбортовка выступающих участков





Рисунок 4 — Местная отбортовка

6.9.3 Размеры фланжировки для деталей из листового проката в зависимости от толщины листа приведены в таблице 9.

Таблица 9 — Размеры фланжировки

В миллиметрах

Глубина (высота) фланжировки h		Вид погиба				
						
		Толщина листа s				
		до 1	1,1—2,0	2,1—3,0	3,1—4,0	4,1—5,0
Номинальная	Допустимое отклонение	Наименьшая длина l				
0,6; 0,8; 1,0	$\pm 0,2$	6	6	8	—	—
1,2; 1,5	От плюс 0,3 до минус 0,2			10	12	14
1,8; 2,0		8	10	12	14	18
2,5; 3,0		10	12	14	18	22
3,5; 4,0		12	14	18	22	26
4,5; 5,0; 6,0		$\pm 0,5$	14	16	20	24
7,0; 8,0	16		18	22	26	30
9,0; 10,0	18		20	24	28	32
11,0; 12,0	20		22	26	32	36
Примечания						
1 Для сплавов Д16, Д1, АМц, АМг2, АМг3, АМг5 и марки АМгб1 длину фланжировки допускается уменьшить до соответствующего размера в предшествующей графе таблицы.						
2 Значения $r = R/s$ в зависимости от толщины — по данным таблицы 5.						

6.9.4 Острые кромки детали толщиной до 4 мм в зоне отбортовки должны быть скруглены по радиусу, равному половине толщины материала, а детали толщиной более 4 мм — по радиусу не менее 2 мм.

6.10 Штамповка

6.10.1 Кромки заготовок под штамповку, полученные вырезкой на ножницах или вырубкой в штампах, необходимо зачищать до шероховатости $Rz\ 20$ по ГОСТ Р 71448.


С кромок заготовок, изготовленных на металлорежущих станках, необходимо удалять только заусенцы и снимать риски.

6.10.2 Вырубку листовых заготовок, а также пробивку отверстий в деталях (рисунок 5а) из всех марок алюминиевых сплавов необходимо выполнять в инструментальных штампах на механических и гидравлических прессах.

Односторонний зазор между пуансоном и матрицей вырубных штампов должен приниматься равным от 0,03 до 0,04 толщины материала заготовки.

Вырубку и пробивку листовых заготовок толщиной менее 1 мм можно осуществлять в штампах с эластичным рабочим инструментом.

6.10.3 Вытяжку деталей (рисунок 5б) следует выполнять в штампах на механических или гидравлических прессах методами штамповки в упор или на провал.





а — вырубка (пробивка); б — вытяжка; в — отбортовка; г — формообразование рифтов

Рисунок 5 — Схема основных листоштамповочных операций

6.10.4 При выборе радиусов закругления пуансонов и матриц, а также рабочих зазоров в процессе производства штамповочных операций следует руководствоваться данными, приведенными в таблице 10, или допускается рассчитывать по формулам, приведенным в приложении Б.

Таблица 10 — Радиусы закругления пуансонов, матриц и зазоров между ними

Обозначение	Операция	
	Вытяжка	Отбортовка
		
Радиус пуансона r_n	$(4—6)s$	
Радиус матрицы r_m	$(7—8)s$	Задается чертежом
Зазор между матрицей и пуансоном z	$(1,2—1,25)s$	
Примечание — s — толщина заготовки, мм.		

6.10.5 Вытяжку в холодном состоянии деталей из термически неупрочняемых сплавов (марок АД1, АМц, АМг2, АМг3, АМг5, АМг61) следует выполнять в отожженном состоянии сплава. При этом коэффициент вытяжки определяют по формуле

$$K_{\text{выт}} = \frac{D_1}{D_2}, \tag{1}$$

где $K_{\text{выт}}$ — коэффициент вытяжки, который не должен превышать следующих значений:

- от 1,4 до 1,6 при относительной толщине заготовки $s/D_1 = 0,03—0,09$;
- от 1,7 до 1,9 при относительной толщине заготовки $s/D_1 = 0,10—0,20$;

s — толщина заготовки, мм;

D_1 — диаметр заготовки, м;

D_2 — диаметр готовой детали, м.

Если по расчету коэффициент вытяжки $K_{\text{выт}}$ получается больше, то вытяжку выполняют в горячем состоянии, а затем детали ответственного назначения (рассчитываемых на прочность) дополнительно подвергают термической обработке (отжигу) в соответствии с требованиями нормативных документов и проверяют их механические свойства на соответствие ТУ на поставку сплава.

6.10.6 Вытяжку днищ эллиптических по ГОСТ 6533, сферических, торосферических, овальных и других из листов и плит из термически упрочняемых сплавов (марок Д16, Д1, 1985ч, В48-4, К48-2, К48-2пч) следует выполнять в свежезакаленном состоянии с учетом требований 6.8.23 и обязательным последующим старением.

Сплавы марок Д16, Д1, 1985ч проходят естественное старение, а сплавы марок В48-4, К48-2, К48-2пч — искусственное старение.

Если пластичность сплава в свежезакаленном состоянии недостаточна, то вытяжку выполняют в горячем состоянии. Днища после горячей штамповки должны обязательно пройти полную термическую обработку (закалка и старение).

После вытяжки проверяют механические свойства сплава деталей ответственного назначения на соответствие ТУ на поставку сплава.

6.10.7 Отбортовку отверстий в листовых деталях (рисунок 5в) из термически неупрочняемых сплавов (марок АД1, АМц, АМг2, АМг3, АМг5, АМг61) следует проводить в отожженном состоянии, а термически упрочняемых (марок Д16, Д1, 1985ч, В48-4, К48-2, К48-2пч) — в состоянии поставки или свежезакаленном состоянии. Элементы конструкции и размеры отбортовки отверстия должны соответствовать требованиям нормативных документов.

6.10.8 Коэффициент отбортовки в холодном состоянии $K_{отб}$, определяемый по формуле

$$K_{выт} = \frac{D_1}{D_2}, \quad (2)$$

где D — диаметр отбортованного отверстия, мм;

d — диаметр отверстия в заготовке, мм.

Коэффициент отбортовки не должен превышать значений, указанных в таблице 11. В противном случае отбортовку выполняют в горячем состоянии. Требования по термообработке и проверке механических свойств — по 6.10.5 и 6.10.6.

Т а б л и ц а 11 — Максимально допустимые значения коэффициента отбортовки $K_{отб}$ при выполнении отбортовки в холодном состоянии

Марка сплава	Состояние	Коэффициент отбортовки $K_{отб}$ при толщине s , мм	
		1,0—1,5	2,0—3,0
АД1, АМц, АМг2, АМг3, АМг5	Отожженное	1,20—1,40	1,50—1,60
АМг61		1,10—1,13	1,25—1,35
Д16, Д1	Свежезакаленное	1,30—1,40	1,45—1,60
К48-2, К48-2пч	Поставки	1,30—1,35	1,40—1,45
	Свежезакаленное	1,40—1,45	1,45—1,50
В48-4	Поставки	1,20—1,30	1,25—1,35
	Свежезакаленное	1,40—1,45	1,45—1,50

6.10.9 Формообразование конструктивных углублений (рифты, ребра жесткости) рекомендуется осуществлять жесткими пуансоном и матрицей за счет местного растяжения материала заготовки. Для деталей толщиной до 1,5 мм допускается выполнение конструктивных углублений в штампах с эластичным рабочим инструментом.

6.10.10 Величину деформации заготовки при формообразовании конструктивных углублений $K_{деф}$, %, следует определять по формуле

$$K_{деф} = \frac{\ell - \ell_0}{\ell_0} \cdot 100, \quad (3)$$

где ℓ_0 — начальная длина участка заготовки, подвергающегося деформации (см. рисунок 5г), мм;

ℓ — конечная длина деформированного участка заготовки по средней линии, мм.

Предельная деформация $K_{пр}$ при формообразовании конструктивных углублений не должна превышать величину $0,75\delta$, где δ — относительное удлинение материала заготовки.

6.10.11 При штамповке деталей из алюминиевых сплавов применяются смазки, которые не вызывают коррозионных процессов, легко наносятся и удаляются с поверхности деталей.

7 Требования к выполнению технологических операций изготовления деталей из профильного проката

7.1 Общие требования

Изготовление деталей из профильного проката следует производить на специализированных участках и оборудовании, предназначенном для обработки алюминиевых сплавов, с применением механизированных поточных линий или средств механизации при выполнении технологических операций и транспортировании.

Обработку деталей из профильного проката при годовом объеме производства менее 50 т, как исключение, допускается выполнять на участке обработки черного металла с соблюдением требований к чистоте поверхности оборудования.

7.2 Расконсервация


7.2.1 Перед обработкой (правкой, резкой, гибкой) поверхность профилей необходимо очищать от упаковочной бумаги и консервирующей смазки. Удаление бумаги и консервирующей смазки выполняют в специальных установках, в ваннах с горячей водой или вручную.

7.2.2 Технологический процесс расконсервации профильного проката в специальных установках и в ваннах с горячей водой идентичен процессу расконсервации листового проката по 6.2.2, 6.2.3. В специальных установках (поточной линии) процесс расконсервации профильного проката отличается от процесса очистки листов отсутствием механизированного снятия защитной бумаги, которая удаляется до укладки профильного проката в кассеты. Профильный прокат в ванну погружается пачками.

7.2.3 При ручном способе расконсервации профильного проката процесс выполняется аналогично расконсервации листового проката по 6.2.4.

7.3 Правка профилей

7.3.1 Перед правкой профили должны подвергаться внешнему осмотру для выявления видимых невооруженным глазом дефектов, не допускаемых стандартом и ТУ на поставку, и измерению отклонений от плоскостности и образующей. Обнаруженные дефекты должны устраняться тщательной зачисткой, а профили, имеющие искривления (см. рисунок 6) — ребровую кривизну более 2 мм на 1 м, винтообразное искривление более 2° на 1 м и гофры на полке или стенке высотой более 2 мм, должны подвергаться правке.



а — ребровая кривизна; б — винтообразное искривление; в — гофры на стенке

Рисунок 6 — Разновидность искривления профилей

7.3.2 Правка искривлений может проводиться на растяжных машинах, на гидравлических вертикальных по ГОСТ 9753 и на горизонтально-гибочных прессах типа «Бульдозер» с помощью оснастки или вручную.

7.3.3 Для правки профилей растяжением могут быть использованы машины отечественного производства с усилием до 7000 кН.

Гидравлические вертикальные прессы по ГОСТ 9753 для правки должны быть открытого типа. Правку на прессах следует выполнять при помощи специальных штампов и приспособлений.

7.3.4 Ручную правку следует выполнять на плите с использованием пневматических передвижных прессов (толкачей) и ручного инструмента. Удары кувалдой при правке непосредственно по профилю не допускаются. Они должны проводиться через прокладки из резины, паронита или менее прочного алюминиевого сплава.

7.3.5 Условия правки профилей должны соответствовать 6.3.5.

7.3.6 После правки отклонения от прямолинейности не должны превышать 2 мм на 1 м и 8 мм на всю длину, а винтообразность не должна превышать 2° на 1 м. Допускаются гофры на стенках и полках

профилей высотой не более 2 мм, если их количество не превышает 2 шт. на 1 м, а на всю длину — не более 5 шт. На поверхности выправленных профилей допускаются дефекты, соответствующие требованиям стандарта и ТУ.

7.4 Разметка и маркирование

7.4.1 Профили, поступающие на разметку, должны быть выправлены в соответствии с 7.3.

7.4.2 Разметка должна выполняться вручную с применением эскизного или шаблонного методов или с применением других способов и установок, механизмирующих процесс. Шаблонный метод разметки допускается применять для разметки гнутых деталей. Выбор способов разметки выполняется технологической службой завода.

7.4.3 При ручной разметке всеми методами нанесение разметочных линий и маркировочных знаков должно соответствовать правилам, приведенным в 6.4.

7.4.4 В случае, когда при раскрое образуются обрезки размерами более 1000 мм, следует на них перенести маркировку профиля. Учет использования обрезков должна вести материальная группа производственного подразделения, изготавливающего детали из алюминиевых сплавов.

7.5 Механическая резка

7.5.1 Резку профилей выполняют на пресс-ножницах, на эксцентриковых и кривошипных прессах в специальных штампах, дисковыми и ленточными пилами и на отрезных станках.

7.5.2 Полотна ленточных пил и диски (фрезы) отрезных станков должны быть изготовлены из быстрорежущей стали.

7.5.3 При резке профилей с толщиной полок до 6 мм рекомендуется применять полотна ленточных пил с шагом зубьев от 2,5 до 3,0 мм, а при большей толщине полок — с шагом от 3,5 до 6,0 мм.

Зубья полотен ленточных пил должны быть разведены. Ленточные пилы следует применять для резки профилей с толщиной стенок или полок до 15 мм.

7.5.4 При резке дисковыми пилами профилей с толщиной стенок или полок более 15 мм для охлаждения диска следует применять смазочно-охлаждающую жидкость.

7.5.5 После механической резки у профилей должны быть удалены заусенцы напильником, шабером или скребком. Зачистку кромок допускается выполнять при помощи металлического металлорежущего инструмента с применением ручных машинок. При этом допускаются следующие отклонения:

- искажение угла профиля не более чем на $\pm 2^\circ$;
- зазор между любой плоскостью профиля и линейкой по ГОСТ 8026 в поперечном направлении не более 1 % от ширины полки профиля.

7.6 Гибка

7.6.1 Перед гибкой профилей необходимо тщательно проверить, чтобы на растягиваемой кромке отсутствовали надрезы, зарубины, забоины и другие механические повреждения. Имеющиеся дефекты должны быть полностью удалены путем тщательной зачистки.

7.6.2 Последовательность гибки и состав технологических операций зависят от назначения детали. Степень ответственности деталей устанавливает проектант в зависимости от конструктивной группы деталей.

При холодной гибке до достижения минимально допустимого радиуса (включительно) по таблице 12 проведение термической обработки не требуется. После гибки выполняют только визуальный контроль с целью определения наличия трещин на поверхности детали в зоне гибки.

При гибке детали на относительные внутренние радиусы менее минимально допустимого по таблице 12, после гибки на минимально допустимый радиус, деталь должна подвергаться промежуточной термической обработке (деталь из термически неупрочняемых сплавов — отжигу, из термически упрочняемых — закалке). Затем выполняют гибку до требуемого радиуса, при этом уменьшение относительного радиуса допускается на величину не более 20 % по сравнению с указанным в таблице 12. Повторение указанного цикла «термообработка — догибка» не допускается.

После завершения гибки деталей из термически упрочняемых сплавов выполняют старение. Термообработку выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов.

После гибки детали выполняют визуальный контроль с целью определения наличия трещин на поверхности детали в зоне гибки. При гибке детали ответственного назначения (рассчитываемых на прочность) с той же целью дополнительно выполняют дефектоскопию на растянутой поверхности де-

тали в зоне гибки. После гибки первой (опытной) детали из серии деталей ответственного назначения также проводят проверку механических свойств сплава на образцах, вырезанных из гнутой части детали или из припуска, находящегося в зоне гибки.

Гибку деталей из профильного проката допускается выполнять в горячем состоянии в следующих случаях:

- радиусы кривизны менее указанных в таблице 12;
- вследствие сложной формы детали ее невозможно согнуть в холодном состоянии;
- усилия гибки прессы недостаточно для холодной гибки.

Гибку деталей из сплавов марок К48-2, К48-2пч, В48-4 допускается выполнять в свежезакаленном состоянии с последующим искусственным старением, а детали из сплавов Д16, Д1, 1985ч — с последующим естественным старением, если пластичность сплава в свежезакаленном состоянии достаточна для выполнения холодной гибки.

Режимы нагрева для деформации металла в горячем состоянии, режимы закалки и старения должны соответствовать требованиям нормативных документов.

7.6.3 Гибку деталей из профильного проката с постоянным и переменным радиусами кривизны допускается проводить на прессах гидравлических типов ПГ-3, ПГ-4, профилегибочно-растяжных станках типов ПГР-6, ПГР-7, станке горизонтально-гибочном типа СГ-2, листогибочном станке типа ЛГС, многофункциональных гибочно-правильных станках МГПС-25, горизонтально-гибочных прессах типа «Бульдозер» и на вертикальных гидравлических прессах по ГОСТ 9753 с помощью специальных штампов.

Методы определения параметров гибки приведены в приложении Б.

Т а б л и ц а 12 — Минимально допустимые относительные радиусы кривизны R/h при холодной гибке

Наименование профиля	Вид гибки	Минимально допустимый относительный радиус R/h для марки сплава						
		АМг2, АМг3, АМг5, АМг61	Д16, Д1	В48-4	1985ч	К48-2	К48-2пч	
Угольник равнобокий	Полкой наружу	8	10	8 при $h \leq 60$	—	8 при $h \leq 25$	7,5 при $h \leq 40$	
	Полкой внутрь	10		10 при $h \leq 60$				
Угольник неравнобокий	Большой полкой наружу		12	12	—	14	—	—
	Большой полкой внутри	8						
	Малой полкой наружу		8	10		18		
	Малой полкой внутри	20						
Тавр	Пояском наружу	10	12	6 при $h \leq 40$	16	—	16 при $h \leq 85$	
	Пояском внутри	12					—	14
Полособульб симметричный	Бульбой наружу	10	14	12	—	—		
	Бульбой внутри						10	12
Полособульб несимметричный	Бульбой наружу	12	14	—	—	—	—	
	Бульбой внутри	10	12					
Примечания								
1 h — высота профиля, мм.								
2 Тавровые профили № 6 и № 8 из сплава марки АМг61 допускается гнуть на радиус кривизны, равный $8h$, с промежуточным отжигом.								

7.6.4 При холодной гибке деталей из профильного проката по концам заготовок должны быть предусмотрены технологические припуски, равные от 200 до 250 мм, удаляемые после окончания гибки.

7.6.5 Холодную гибку деталей из профильного проката следует выполнять постепенно, с уменьшением радиуса кривизны до заданного, не допуская при этом резких изгибов на отдельных участках изгибаемой заготовки.

7.6.6 Номенклатура деталей, подлежащих гибке в нагретом или свежезакаленном состояниях, у которых проводится проверка механических свойств, устанавливается проектантом. Проектант должен предусмотреть в норме расхода материала припуск для гибки и вырезки образцов для испытаний.

7.6.7 Требования к гибке, термической обработке и проверке механических свойств сплавов соответствуют требованиям к гибке листов и плит по 6.8.20, 6.8.21, 6.8.23, 6.8.24 и других нормативных документов. Время выдержки нагреваемых заготовок и профильного проката определяется по наибольшей толщине сечения.

7.6.8 После горячей гибки детали из термически неупрочняемых сплавов (марок АД1, АМц, АМг2, АМг3, АМг5, АМг61) должны подвергаться отжигу. Детали из термически упрочняемых сплавов марок В48-4, К48-2, К48-2пч должны подвергаться полной термической обработке: закалке, вылеживанию и искусственному старению, а детали из сплавов марок Д16 и Д1, 1985ч — закалке и естественному старению.

После окончания гибки в свежезакаленном состоянии детали из сплавов марок В48-4, К48-2, К48-2пч должны подвергаться обязательному искусственному старению.

Режимы термической обработки должны соответствовать указаниям нормативных документов.

После окончания горячей гибки и термической обработки механические свойства деталей ответственного назначения проверяют на соответствие ТУ на поставку материала, для чего на заготовках для таких деталей должен предусматриваться соответствующий припуск.

7.6.9 Доводка согнутых деталей из профильного проката после холодной и горячей гибки должна проводиться в холодном состоянии с применением прокладок из алюминия, паронита или фанеры.

Применение стальных прокладок, а также доводка согнутых деталей непосредственно кувалдой запрещается.



Доводка деталей, согнутых из мелких профилей, может выполняться на деревянных тумбах киянками и молотками из алюминиевого сплава или твердой резины.

7.7 Малковка и высадка профилей

7.7.1 Заготовки из профильного проката, поступающие на малковку и высадку, должны быть выправлены, соответствовать ТУ на поставку материала по геометрическим размерам, не иметь надрезов, зарубин, забоин и других механических повреждений. Торцовые кромки заготовок должны быть зачищены, заусенцы удалены. Допустимые углы малковки приведены в таблице 13.

7.7.2 Перед малковкой вершина ребра профиля должна быть скруглена наждачным кругом и напильником по радиусу от 2 до 3 мм. При этом не допускаются следы от напильника. В районе скругления толщина должна равняться толщине полки с учетом допуска.

Таблица 13 — Допустимые углы малковки

Марка сплава	Сечение профиля	Состояние заготовки	Толщина полки профиля, мм	Минимально допустимый угол однократной малковки	
				размалковка $\alpha_1, \dots^\circ$	смалковка $\alpha_2, \dots^\circ$
					
Д16, Д1	Угольник, тавр и другие виды профилей	Поставки	> 2	102	77
			> 3	100	78
			> 4	98	79
			> 5	97	80
		Свежезакаленное	> 2	106	70
			> 3	104	72
			> 4	103	73
			> 5		74
В48-4, К48-2	Равнобокий угольник, тавр	Поставки	До 5	110	70
		Свежезакаленное		< 110	> 70
К48-2пч	Равнобокий угольник	Поставки	До 4	110	70
		Свежезакаленное		120	60
К48-2пч	Тавр	Поставки	До 4	110	70
		Свежезакаленное		115	65
1985ч	Неравнобокий угольник, тавр	Поставки	До 5	104	74

7.7.3 Малковку следует выполнять в холодном свежезакаленном и нагретом состояниях в штампах на гидравлических прессах и на малковочных станках.

Режимы нагрева, время окончания гибки, режимы последующей термической обработки должны соответствовать указаниям нормативных документов.

7.7.4 Высадку всех прессованных профилей следует выполнять на гидравлических прессах в инструментальных штампах. Высадка проводится за один ход пресса, повторная высадка не допускается.

7.7.5 Размеры высадки профилей из термически упрочняемых сплавов должны соответствовать данным, приведенным в таблице 14. Высадку профилей следует выполнять в холодном состоянии без последующей термической обработки, а сплава марки К48-2 — в свежезакаленном состоянии с последующим искусственным старением. Угол высадки должен быть кратным 5° в пределах от 135° до 170° .

8 Требования к выполнению технологических операций изготовления деталей из прессованных панелей

8.1 Общие требования

8.1.1 Изготовление деталей из прессованных панелей следует производить на специализированных участках и оборудовании, предназначенных для обработки алюминиевых сплавов, с применением средств механизации при выполнении технологических операций и транспортировании.

8.1.2 Прессованные панели из сплава марки 1985ч для очистки поверхности от графитовых включений и удаления крупнозернистого ободка перед выполнением технологических операций должны подвергаться химическому травлению по технологии в соответствии с требованиями нормативных документов.

Глубина снимаемого слоя должна быть не менее 0,2 мм на сторону.

8.2 Расконсервация

Перед обработкой поверхность прессованных панелей должна быть очищена от упаковочной бумаги и консервирующей смазки. Методы очистки и применяемое оборудование и приспособления аналогичны приведенным в 6.2.2—6.2.4.

8.3 Правка панелей

8.3.1 Перед правкой панели должны подвергаться внешнему осмотру для выявления видимых невооруженным глазом поверхностных дефектов, не допускаемых ТУ, и измерению отклонений. Поверхностные дефекты удаляются тщательной зачисткой. Правке подвергаются панели со следующими отклонениями:

- плавная кривизна в продольном направлении — более 2 мм на 1 м;
- плавная кривизна в поперечном направлении — более 0,4 % от ее ширины;
- серповидность, измеренная по ребрам жесткости, — более 1,2 мм на 1 м;
- скручивание панели (винтообразность) — более 10 мм на длину панели;
- местная бухтиноватость полотна вдоль и поперек ребер жесткости — более 1,2 мм на базе


175 мм;

- продольная кривизна ребер (выход из плоскости стенки ребра) — более 1,5 мм на 1 м;
- отклонение (завал) ребер жесткости от вертикали — более 2°.

8.3.2 Правка панелей, имеющих продольную кривизну и перекося, должна осуществляться в трех-валковых листогибочных машинах при зазоре, меньшем высоты ребер жесткости, путем прокатывания панели.

8.3.3 Отдельные бухтины на полотне устраняются правкой в листогибочных вальцах с помощью прокладок толщиной 1 мм, шириной не менее 150 мм из алюминиевого сплава или паронита или под открытыми гидравлическими прессами. Давление на бухтину в этом случае следует выполнять через прокладки из алюминиевого сплава или паронита.

8.3.4 Бухтины на стенках ребер жесткости, волнистость и завал стенок правят на плите вручную с помощью специальных приспособлений (см. рисунок 7), прижимов и кувалд. В этом случае удары кувалд на выправляемые места ребер жесткости следует выполнять через прокладки из алюминия или другого мягкого материала.



а — правка завалов стенок; б — правка завалов полок

Рисунок 7 — Правка ребер при помощи специальных ключей

8.3.5 Условия правки панелей должны соответствовать 6.3.5.

8.3.6 Отклонения выправленных панелей должны соответствовать 9.4.2.

На поверхности выправленных панелей возможны дефекты, допускаемые ТУ на поставку панелей.

8.4 Разметка и маркирование

8.4.1 Панели, поступающие на разметку, должны быть выправлены в соответствии с 8.3.

8.4.2 Разметку деталей из панелей следует выполнять с двух сторон: с безнаборной стороны — по контуру детали, с наборной стороны — по полотну и ребрам (скосы, вырезы и др.) вручную с применением эскизного или шаблонного методов или с применением других способов и установок, механизмирующих процесс.

8.4.3 При ручной разметке всеми методами нанесение размечаемых линий и маркировочных знаков должно соответствовать правилам, приведенным в 6.4.

8.5 Механическая резка

8.5.1 Резка прессованных панелей может выполняться на стационарном механическом оборудовании (ленточных и дисковых пилах, фрезерных портальных станках и фрезерных портальных станках с ЧПУ типов СФП-9 и СФП-1М), а также при помощи переносных пневматических машин типов МПД-200, МПД-125, ручной фрезерной машины типа РФМ-1.

8.5.2 В качестве режущего инструмента для резки панелей следует применять дисковые, отрезные и прорезные фрезы, борфрезы и другие инструменты (ленточные пилы, алмазные круги и т. п.).

Для механической обработки деталей из панелей допускается использование другого оборудования и инструмента современных иностранных и отечественных производителей, обеспечивающего требуемые режимы обработки и качество изготавливаемых деталей.

8.6 Термическая резка

8.6.1 Плазменную и лазерную резку прессованных панелей следует применять в тех случаях, когда выполнить резку механическим путем не представляется возможным.

8.6.2 Плазменную резку прессованных панелей следует выполнять на машинах термической резки с ЧПУ по технологии, приведенной в нормативных документах для листа толщиной, равной толщине полотна панели.

8.6.3 Плазменную резку панелей на стационарной машине следует выполнять со стороны полотна по режимам, соответствующим толщине полотна. Оставшуюся непрорезанную часть ребер жесткости, когда резка со стороны полотна уже выполнена, рекомендуется резать механическим способом.

8.6.4 Величина удаляемого припуска после плазменной резки должна соответствовать требованиям 6.6.2, 6.6.3.

8.6.5 Лазерный раскрой прессованных панелей следует выполнять на машинах с ЧПУ аналогично плазменной резке в соответствии с требованиями нормативных документов.

8.7 Гидроабразивная резка

8.7.1 Гидроабразивную резку прессованных панелей рекомендуется применять при толщине листа панели до 10 мм или более, если низкая производительность гидроабразивной резки не является препятствием и имеется экономический эффект от ее применения. Допускается применение гидроабразивной резки без абразива.

8.7.2 Гидроабразивную резку выполняют со стороны листа панели, при этом режимы резки устанавливают для прорезания листа панели, ребро жесткости при гидроабразивной резке прорезается частично. Ребра жесткости панели дорезают вручную механической резкой.

8.7.3 Требования к гидроабразивной резке деталей из панели соответствуют требованиям к резке листов и плит (см. 6.7). Режимы резки устанавливают в соответствии с толщиной листа панели.

8.8 Гибка панелей

8.8.1 Гибку панелей следует выполнять в холодном состоянии гибкой-прокаткой в листогибочных вальцах, методом свободной гибки на гидравлических прессах в штампах, под листогибочными прессами гильотинного типа и методом обдувки дробью по ГОСТ 11964.

Вальцы должны иметь симметричное расположение валков с расстоянием между нижними валками не более 300 мм. Подъем верхнего нажимного валка должен быть не менее 200 мм. По мощности вальцы должны обеспечивать гибку листа, соответствующего шестикратной толщине полотна из марки сплава панели. Гидравлические прессы должны быть вертикальными открытого типа с вылетом не менее 1200 мм и усилием 3500 кН. Листогибочные прессы гильотинного типа усилием от 1000 до 4000 кН при длинегиба до 8000 мм должны обеспечивать гибку на всю длину детали.

Методы определения параметров гибки приведены в приложении Б.

8.8.2 Продольную гибку прессованных панелей (ребра гнутся) следует выполнять методом прокатки в листогибочных вальцах по схеме, приведенной на рисунке 8, и под гидравлическим прессом с применением специальных штампов.

При продольной гибке панелей в листогибочных вальцах шаг перемещения вниз (заглубления) верхнего валка от номинальной высоты сечения панели должен быть не более 0,5 мм за каждый проход.

При гибке панелей с ребрами жесткости таврового по ГОСТ 13622 и уголкового по ГОСТ 13737 сечений под полку следует устанавливать прокладки типа «гусеница» из буковых брусьев или брусьев из алюминиевого сплава прочностью, не превышающей прочность изгибаемой панели, соединенных между собой тросиком.




Рисунок 8 — Продольная гибка панелей в вальцах

8.8.3 Поперечную гибку прессованных панелей (ребра не гнутся) следует выполнять методом прокатки в листогибочных вальцах по схеме, приведенной на рисунке 9, с применением алюминиевого подкладного листа толщиной до 5 мм и шириной на 200 мм шире панели, укладываемого на ребра жесткости, или технологической панели, укладываемой таким образом, чтобы ребра технологической панели располагались посередине межреберного расстояния изгибаемой заготовки. Жесткость подкладного листа или технологической панели не должна превышать прочность изгибаемой панели.




Рисунок 9 — Поперечная гибка панелей в вальцах

При гибке в вальцах следует использовать резиновые прокладки повышенной твердости по ГОСТ 7338 или деревянные, установленные между ребрами жесткости.

Детали с одинарной кривизной поперек панели (ребра не гнутся), у которых отношение стрелки прогиба к хорде меньше, чем 1:10, допускается не гнуть, а обтягивать по постели при сборке.

Поперечную гибку деталей допускается выполнять на гибочных прессах на двух опорах (призмах) путем нажатия пуансона на места, подлежащие гибке, по схеме, приведенной на рисунке 10, и методом дробеударной обработки.




Рисунок 10 — Схема гибки панелей под прессом

8.8.4 Во всех случаях гибку панелей в гибочных трехвалковых вальцах следует выполнять постепенно, начиная от наибольшего остаточного радиуса кривизны за первый проход с последовательным уменьшением его до заданного, не превышая остаточного радиуса за каждый последующий проход.

8.8.5 Для гибки и доводки согнутых деталей с поперечной кривизной (ликвидация горизонтальных участков и недогибов, получение более точных размеров поперечного погиба) следует использовать дробеструйный аппарат «Каскад». Для обработки применяется стальная литая дробь или чугунная литая дробь по ГОСТ 11964 с грануляцией от 0,5 до 3,0 мм при давлении воздуха в аппарате не менее 0,4 МПа.

8.8.6 При холодной гибке панелей радиусы кривизны должны соответствовать значениям, приведенным в таблицах 15 и 16.

8.8.7 Схемы гибки слома панели по ребру жесткости и «выступу» следует выполнять на листогибочных вальцах (см. рисунок 11) или под гидравлическим прессом (см. рисунок 12). Сломы по «полотну» выполняются только на гидравлических прессах (см. рисунок 12в). Сломы по выступу и ребру жесткости следует выполнять на угол не менее 85° , а по полотну панели — не менее 65° , при этом радиус кривизны с внутренней стороны должен быть не менее минимально допустимого радиуса, значение которого для различных алюминиевых сплавов приведено в таблицах 5 и 6.





Таблица 15 — Относительные радиусы кривизны R/h , допустимые при холодной гибке панелей одинарной кривизны

Профиль и его размеры, мм	Эскиз сечения	Марка сплава	Относительный радиус			
			поперечной кривизны		продольной кривизны	
			ребрами жесткости			
			наружу	внутрь	наружу	внутрь
Несимметричный по- лособульб $s = 6, \ell = 200,$ $h = 40—80$		В48-4	20	—	85	96
Несимметричный по- лособульб $s = 4, \ell = 400,$ $h = 40—80$		1561	25		120	130
Тавр $s = 4, \ell = 200,$ $h = 40—80$					60	65
Тавр $s = 4, \ell = 150, h = 40$		1985ч	35	80	110	
Тавр $s = 5, \ell = 150, h = 40$		К48-2пч		40	55	70
Угольник $s = 3, \ell = 200,$ $h = 40—80$			1561		30	—
Симметричный по- лособульб $s = 5, \ell = 150,$ $h = 70$		1985ч	20	25	200	250
Полоса $s = 6, \ell = 174,$ $h = 26$				44	100	160

8.8.8 Гибку сломов поперек ребер жесткости следует выполнять на гидравлическом прессе после вырезки в районе сломов угловых вырезов.

8.8.9 Детали с перекосом следует гнуть на листогибочных вальцах, для чего заготовка панели устанавливается под углом к оси валков в горизонтальной плоскости. Угол разворота зависит от требуемого угла перекоса и геометрических размеров панели.

Т а б л и ц а 16 — Относительные радиусы кривизны R/h , допустимые при холодной гибке панелей с двойной кривизной

Профиль и его размеры, мм	Эскиз сечения	Марка сплава	Относительный радиус			
			поперечной кривизны		продольной кривизны	
			ребрами жесткости			
			наружу	внутрь	наружу	внутрь
Несимметричный полособульб $s = 6, \ell = 200,$ $h = 40\text{—}80$		В48-4	80	420	75	420
Тавр $s = 4, \ell = 200,$ $h = 40\text{—}80$		АМг61	85	450	80	450
Тавр $s = 4, \ell = 150,$ $h = 40$		1985ч	250	300	80	300
		К48-2пч	—	—	155	185
Угольник $s = 3, \ell = 200,$ $h = 40\text{—}80$		АМг61	110	500	100	500
Симметричный полособульб $s = 5, \ell = 200,$ $h = 70$		1985ч	300	300	80	400
Полоса $s = 6, \ell = 174,$ $h = 26$			250	260	100	300

8.8.10 Гибку деталей с двойной кривизной поверхности (см. таблицу 16) следует выполнять на листогибочных вальцах и под гидравлическими прессами. Гибку в вальцах следует выполнять за три этапа: первый этап — придание детали поперечной кривизны, второй — придание детали продольной кривизны, третий — доводка детали до заданных размеров. Гибка под гидравлическими прессами осуществляется в универсальном штампе или специально изготовленном для требуемой кривизны.

8.8.11 Чтобы обеспечить требуемую плавность кривизны изгибаемой панели, необходимо при гибке применять прокладки из резины повышенной твердости по ГОСТ 7338. Длина прокладки должна быть в пределах от 300 до 400 мм. Прокладки устанавливаются по концам панели и по всей длине через каждые 400—500 мм.





Рисунок 11 — Схема гибки слома панели по ребру жесткости в вальцах



а — гибка по ребру; б — гибка по выступу; в — гибка по полотну

Рисунок 12 — Схема гибки слома панели под гидравлическим прессом

9 Требования к готовым деталям

9.1 Общие требования

9.1.1 Качество готовых деталей определяется точностью размеров и формы, состоянием поверхности детали и механическими свойствами сплава, из которого изготовлена деталь.

Качество поверхности должно соответствовать требованиям стандартов и ТУ на поставку соответствующих полуфабрикатов.

Механические свойства металла плоских и гнутых деталей должны соответствовать требованиям стандартов или технических условий на поставку полуфабрикатов из алюминиевых сплавов.

9.1.2 На поверхности деталей допускаются царапины и риски, глубина которых находится в пределах от 0,2 до 0,5 мм в зависимости от толщины листа, а на площади не более 5 % допускаются дефекты глубиной от 0,4 до 0,8 мм. Предельные допустимые минусовые размеры глубины дефектов в зависимости от толщины листа приведены в таблице 17.

Таблица 17 — Предельные допустимые минусовые размеры глубины дефектов

В миллиметрах

Номинальная толщина t	Предельное отклонение глубины дефектов в зависимости от ширины проката		
	До 1500 включ.	От 500 до 2000 включ.	От 2000 до 3500 включ.
От 3 до 4 включ.	0,050	0,075	0,075
От 4 до 8 включ.	0,100	0,100	0,125
От 8 до 12 включ.	0,125	0,125	
От 12 до 20 включ.	0,175	0,200	0,250
От 20 до 50 включ.	0,225	0,250	0,300

9.1.3 Все готовые детали независимо от способа их изготовления должны иметь маркировку, выполненную в соответствии с 6.4.

9.1.4 Отклонения от кернов деталей, вырезанных механической резкой по разметке, не должны превышать: для деталей из листов и плит $\pm 0,5$ мм, для деталей из профиля и панелей $\pm 1,0$ мм.

При этом необходимо, чтобы следы кернов и разметки уходили в обрезки или рез прошел строго по разметке.

9.1.5 Кромки готовых деталей из листового проката, плит, профильного проката и панелей, полученные резкой на ножницах всех типов, должны быть зачищены напильником, шабером или скребком до полного удаления заусенцев. Зачистку кромок допускается выполнять при помощи металлического металлорежущего инструмента с применением ручных машинок.

Требования к чистоте обработки кромок свариваемых деталей должны соответствовать требованиям ГОСТ 14806 и других нормативных документов.

9.1.6 Предельные отклонения конструктивных элементов деталей, изготовленных с применением термической и гидроабразивной резки, а также волнистость линии реза и шероховатость поверхности реза должны соответствовать требованиям нормативных документов, а для изготовленных с применением гидроабразивной резки — также требованиям паспорта на машину гидроабразивной резки.

9.1.7 Оставшиеся в процессе раскроя листового и профильного проката всех марок обрезки делятся по ГОСТ Р 54098:

- на подлежащие дальнейшему использованию в производстве — «материал»;
- не подлежащие дальнейшему использованию в производстве — «лом цветных металлов».

Материалом считаются обрезки листового и профильного проката:

- площадью 1 м^2 и более при ширине 400 мм и более — для листового проката;
- длиной 1000 мм и более — для профильного проката.

На материалы следует нанести маркировку: марку сплава, толщину листа или типоразмер профиля, габаритные размеры, номер плавки, партии, листа и детали для учета в производстве. Не подлежащий дальнейшему использованию в производстве лом цветных металлов следует передавать лицензированной организации для дальнейшей утилизации/обработки.

9.2 Требования к деталям из листового проката

9.2.1 Допустимые отклонения размеров деталей от плоскостности приведены в таблице 18, а допустимые отклонения к точности размеров и формы плоских деталей, которые должны быть обеспечены после их правки, приведены в таблице 19. Допустимые отклонения от формы заданного профиля гнутых деталей из листового проката приведены в таблице 20, а формы цилиндрических и конических деталей обечаек — в таблице 21.

Таблица 18 — Допустимые отклонения размеров деталей от плоскостности

В миллиметрах

Размер детали	Допустимое отклонение
При длине: до 500 включ.	1,0 на размер детали
св. 500 до 1000 включ. св. 1000	1,5 на размер детали
При толщине: от 3 до 6 включ.	2,5 на 1 м
св. 6 до 14 включ.	2,0 на 1 м
св. 14	1,5 на 1 м

9.2.2 Допускаются следующие отклонения угловых деталей от заданных размеров (см. рисунок 13):

- отклонение по длине отогнутых участков:
 - 1) при $a \leq 100$ мм $\pm 1,0$ мм;
 - 2) при $a > 100$ мм $\pm 2,0$ мм;
- отклонение по длине прямого участка:
 - 1) при $b \leq 100$ мм $\pm 1,0$ мм;
 - 2) при $b > 100$ мм $\pm 2,0$ мм;
- отклонение от углового размера «с» отогнутых участков:
 - 1) при $a \leq 100$ мм $\pm 0,02a$ мм;
 - 2) при $a > 100$ мм $\pm 0,01a$ мм.

40 Таблица 19 — Допустимые отклонения от номинальных размеров ($A_{ном}$ и $B_{ном}$) и формы для плоских деталей из листового проката и плит
В миллиметрах

Тип детали и наименование элементов	Номинальный размер	Допустимое отклонение			Схема измерения отклонения
		от габаритных размеров Δ	Перекос $\Delta_1 = \Delta_A - \Delta_B$	от требуемой формы кромки Δ_2	
С прямыми кромками	До 2000 включ.	$\pm 1,5$	1,0	$\pm 0,5$	
	Св. 2000 до 4500 включ.	$\pm 2,0$	1,5	$\pm 1,0$	
	Св. 4500	$\pm 2,5$		$\pm 1,5$	
С криволинейными кромками	До 2000 включ.	$\pm 2,0$	1,0	$\pm 0,5$	
	Св. 2000 до 4500 включ.	$\pm 2,5$	1,5	$\pm 1,0$	
	Св. 4500	$\pm 3,0$		$\pm 1,5$	
Вырезы облегчения, срезы на углах деталей, голубинцы и другие вырезы деталей	—	3,0	—	—	
Вырезы для набора (типовые): - непроницаемые - проницаемые	—	2,0	—	—	





Тип детали и наименование элементов	Номинальный размер	Допустимое отклонение			Схема измерения отклонения
		от габаритных размеров Δ	Перекося $\Delta_1 = \Delta_A - \Delta_B$	от требуемой формы кромки Δ_2	
Положение вырезов для набора	—	$\pm 2,0$	—	—	

Таблица 20 — Допустимые отклонения от формы заданного профиля гнутых деталей из листового проката

Форма детали	Толщина листа или плиты	Допустимое отклонение в поперечных сечениях			Допустимое отклонение в продольных сечениях		
		при ширине детали		Св. 2000	До 2000 включ.	при длине детали	
		До 1000 включ.	Св. 1000 до 2000 включ.			Св. 2000 до 6000 включ.	Св. 6000
Цилиндрические и конические	До 10	4	5	5	4	5	6
	Св. 10	3	4	4	3	4	5
Парусовидная и седлообразная	До 10	5	5	6	4	7	10
	Св. 10	4	4	4	3	5	8
С перекосом	До 10	5	5	6	4	8	10
	Св. 10	4	4	5	3	6	8
Волнообразная и сложная	До 10	5	5	6	6	10	12
	Св. 10	4	4	5	4	8	10
Примечание — Допустимые отклонения образующей деталей цилиндрической и конической формы от прямолинейности приведены в таблице 21.							

Таблица 21 — Допустимые отклонения формы цилиндрических и конических деталей обечаек

В миллиметрах

Наименование отклонения	Допустимое отклонение		Схема измерения отклонения
	Цилиндрические	Конические	
Отклонение (a) от шаблона, имеющего длину хорды 1500 мм	2	2	
Отклонение (b) торцовых кромок от линий окружности, нанесенных на плите:			
- большего радиуса	2	3	
- меньшего радиуса	—	5	
Отклонение (c) образующих от угольника на высоте 1500 мм	1	2	
Зазор f между торцевой кромкой и поверочной плитой	1	1	
Отклонение периметра	± 2	± 2	




Рисунок 13 — Схема измерений отклонений угловой детали

9.2.3 Днища сферические, эллиптические по ГОСТ 6533, овальные, торосферические и другие после штамповки и термической обработки могут иметь следующие отклонения, мм:

- наибольшее утонение не более $0,06s$ (s — толщина днища);
- отклонение диаметра $\pm 0,005D$ (D — номинальный диаметр днища);
- отклонение периметра $\pm 0,015D$;
- отклонение сферы, эллипса, овала, тора и других форм днища от шаблона:

- 1) при $\frac{D}{d} < 75$ составляет $0,2s$;
- 2) при $\frac{D}{d} > 75$ составляет $0,3s$.

9.3 Требования к деталям из профильного проката

9.3.1 На прямых деталях из профильного проката, не подвергающихся дальнейшей обработке, после резки допускаются отклонения, приведенные в таблице 22.

Т а б л и ц а 22 — Допустимые отклонения для прямых деталей из профильного проката после резки

Наименование отклонения	Схема измерения отклонения	Допустимое отклонение
Плавная изогнутость (серповидность)		2,0 мм на 1 м; 1,0 мм на 0,5 м; 8,0 мм на всю длину
Скручивание вокруг продольной оси (винтообразность)		2° на 1 м; 1° на 0,5 м; 1 % от ширины полки

Окончание таблицы 22

Наименование отклонения	Схема измерения отклонения	Допустимое отклонение
Отклонение от плоскостности в поперечных сечениях		1,0 мм
Количество гофров на стенках и полках		2 шт. на 1 м 5 шт. на всю длину

9.3.2 Проверку формы, размеров и состояния поверхности гнутых деталей из профильного проката выполняют после доводки.

9.3.3 Допустимые отклонения для гнутых деталей из профильного проката приведены в таблице 23.

9.3.4 Выступы на внешней поверхности профиля в зоне угла (см. рисунок 14), полученные при гибке профилей раскаткой, не допускаются. Они должны быть удалены путем зачистки наждачным кругом или механической обработкой.

9.3.5 Отклонение от параллельности полки профиля после высадки допускается в пределах $\pm 0,5$ мм на расстоянии 15 мм от зоны высадки (см. рисунок 15).





Т а б л и ц а 23 — Допустимые отклонения для гнутых деталей из профильного проката

В миллиметрах

Наименование отклонения	Допустимое отклонение	Схема измерения отклонения
Отклонение от теоретической линии на поверочной плите или шаблона при длине детали: до 3000 включ. св. 3000 до 6000 включ. св. 6000	1,0 2,0 2,5	
Изгиб в плоскости детали на длину	3,0	
Коробоватость стенки детали	1,0	

Окончание таблицы 23

В миллиметрах

Наименование отклонения	Допустимое отклонение	Схема измерения отклонения
Искажение угла профиля, ...°	2,0	
Волнистость кромки детали на 1 м	2,0	
Изменение толщины стенки, %	20,0	$\Delta = (t_2 - t)$ $\Delta = (t - t_1)$ 
Изменение высоты стенки, %	10,0	$\Delta = (H - H_1)$ $\Delta = (H_2 - H)$ 
Скручивание, ...°, при длине детали: до 1000 включ. св. 1000 до 3000 включ. св. 3000	2,0 3,0 5,0	




Рисунок 14 — Выступ на внешнем угле профиля




Рисунок 15 — Отклонение от параллельности высадки

9.3.6 При малковке и высадке деталей из профильного проката, не сопрягающихся с обводом, допускается скручивание относительно оси:

- на профиль длиной до 1000 мм — до 2°;
- на профиль длиной до 3000 мм — 3°;
- на профиль длиной более 3000 мм — 5°.

Отклонение угла α при высадке и малковке допускается равным $\pm 2^\circ$ (см. рисунок 16).

9.3.7 Для деталей из профильного проката, сопрягающихся с обводом, допускаются отклонения, равные половине указанных в 9.3.6.




Рисунок 16 — Малка при высадке и малковке

9.4 Требования к деталям из панелей

9.4.1 Отклонения детали от шаблона после гибки панелей шириной до 2000 мм, длиной до 8000 мм не должны превышать:

- при продольной кривизне панели (ребра гнутся) с перекосом и без перекоса — 20 мм;
- при поперечной кривизне (ребра не гнутся):
 - 1) для детали без перекоса — 10 мм;
 - 2) для детали с перекосом — 15 мм.

9.4.2 На готовых плоских деталях отклонения ребер жесткости от вертикали, искривления их по длине, волнистость полотна, бухтины и вмятины не должны превышать:

- плавная кривизна в продольном направлении не более 2 мм на 1 м и 8 мм на всю длину панели;
- плавная кривизна в поперечном направлении не более 4 мм;
- серповидность в пределах 1,0 мм на 1 м и 3 мм на всю длину панели;
- скручивание панели не более 10 мм;
- местная бухтиноватость полотна панели вдоль и поперек ребер не более 1,0 мм на базе 175 мм;
- продольная кривизна ребер допускается в пределах 1,5 мм на 1 м и 3 мм на всю длину панели;
- отклонение ребер жесткости от вертикали не более 2°.

9.4.3 В случае необходимости удаления в панелях ребер жесткости на любом участке длины обрезку следует выполнять с оставлением выступа («пенька») высотой, равной толщине стенки ребра, с последующим скруглением кромки выступа по радиусу не менее 2 мм. В отдельных случаях допускается обрезка ребер заподлицо с полотном (без оставления «пенька»), при этом на месте среза ребра должно быть предусмотрено проколачивание материала.

10 Методы контроля

10.1 Общие требования

10.1.1 Операционный контроль качества изготовления деталей выполняет рабочий или мастер участка в процессе или после окончания той или иной технологической операции. Приемочный контроль готовых деталей проводят работники технического контроля после окончания изготовления детали.

10.1.2 Подготовка к проведению контроля определяется документами завода-строителя. Детали должны быть очищены от масла и грязи, а кромки после термической резки зачищены от грата.

10.1.3 Контроль осуществляют при нормальной температуре. Нормальной температурой следует считать температуру $(20 \pm 10) ^\circ\text{C}$.

10.1.4 Согнутые детали из термически упрочняемых сплавов марок 1985ч, В48-4, К48-2 и К48-2пч при приемке техническим контролем, кроме проверки формы, геометрических размеров и видимых поверхностных дефектов, должны выборочно проверяться на наличие микротрещин методом цветной или люминесцентной дефектоскопии. Объем и номенклатуру таких деталей указывают в технических требованиях чертежей.

10.1.5 Для обеспечения требуемого качества деталей технологическое оборудование и средства контроля должны подвергаться проверке на точность не менее одного раза в квартал.

10.1.6 Измерение геометрических параметров универсальными средствами измерений выполняют в соответствии с методиками, изложенными в руководстве по эксплуатации на эти средства измерения.

Все средства измерений, используемые в процессе выполнения требований настоящего стандарта, подлежат поверке (калибровке) в установленном порядке. Сведения о результатах поверки передают в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Рекомендуемый перечень средств измерений приведен в таблице 24.

10.2 Методы контроля деталей из листового проката и плит

10.2.1 Контроль габаритных размеров выполняют при помощи средств измерений или специального шаблона. Отклонение от прямолинейности кромок длиной до 1000 мм контролируют стальной линейкой по ГОСТ 427, а более 1000 мм — при помощи натяжения нити вдоль измеряемой кромки и измерения расстояний от нити до кромки через каждые 500 мм.

Отклонение от плоскостности проверяют метровой линейкой по ГОСТ 8026 и щупом.

10.2.2 Проверку кривизны деталей цилиндрической формы проводят при помощи шаблона не менее чем по трем сечениям: вблизи нижней и верхней кромок и посередине, а конической формы — при помощи шаблонов не менее чем в двух крайних сечениях, а также при помощи линий, нанесенных на поверочную плиту. Проверку деталей сложной формы (деталей с перекосом, парусовидной и седлообразной формы) выполняют при помощи поперечных и продольных шаблонов, количество которых определяют в зависимости от сложности детали, или при помощи каркаса.

Проверку деталей со сломом выполняют при помощи шаблона, угольника или малочника не менее чем в трех сечениях. При переменном угле слома проверку выполняют несколькими шаблонами или по малке согласно данным с плаза. При проверке деталей, не имеющих припусков, линии шпангоутов, стыков и пазов на шаблонах или каркасах следует совмещать с соответствующими линиями на детали. При проверке деталей с припусками линии пазов и стыков каркаса могут не совмещаться с линиями на детали, но не должны выходить за пределы кромок детали.

Таблица 24 — Рекомендуемый перечень средств измерения

Технологические операции	Измеряемый параметр (наименование, номинальное значение и допуск с единицами измерения)	Средство измерений (наименование, тип, документ)	Техническая характеристика		
			Класс точности	Погрешность	Диапазон измерений
Измерение линейных размеров	Длина, ширина: до 1000 мм ± 1,0 мм, св. 1000 мм, до 4000 мм ± 2,0 мм, св. 4000 мм ± 2,5 мм	Линейки измерительные металлические по ГОСТ 427	—	±0,1 мм	От 0 до 150 мм
				±0,15 мм	От 0 до 300 мм
				±0,2 мм	От 0 до 500 мм
				±1,5 мм	От 0 до 1000 мм
		Электронная рулетка	—	—	От 300 мм до 100 м
Контроль отклонений от прямолинейности и отклонений от плоскостности плит, опорных планок и пр.	Отклонение от прямолинейности и отклонение от плоскостности: до 1000 мм ± 1,0 мм, св. 1000 мм, до 4000 мм ± 2,0 мм	Рулетки измерительные металлические по ГОСТ 7502	2, 3	—	От 0 до 1000 мм
					От 0 до 3000 мм
					От 0 до 5000 мм
					От 0 до 10 000 мм
					—
Измерение линейных размеров деталей	Длина, ширина диагонали: от 1000 мм до 16 000 мм, св. 16 000 мм ± 10,0 мм	Рулетки измерительные металлические по ГОСТ 7502	2, 3	—	От 0 до 3000 мм
					От 0 до 5000 мм
					От 0 до 20 000 мм
					От 0 до 30 000 мм
Измерение наружных углов от 0° до 360° и внутренних от 40° до 80°	Угол	Угломер с нониусом по ГОСТ 5378, тип 2, модель 127	—	±2'	От 0° до 360°
					От 40° до 180°

50
Продолжение таблицы 24

Технологические операции	Измеряемый параметр (наименование, номинальное значение и допуск с единицами измерения)	Средство измерений (наименование, тип, документ)	Техническая характеристика		
			Класс точности	Погрешность	Диапазон измерений
Проверка и разметка прямых углов и контроль взаимно перпендикулярного расположения конструкций	Угол	Угольники по ГОСТ 3749	1	—	90°
Измерение углов	Угол	Угломер по ГОСТ 5378	—	1'	От 0° до 180°
		Квадрант КО-1			От 0° до 360°
Измерение зазоров	Зазор	Щуп набор № 2	1	—	От 0,02 до 0,5 мм
		Щуп набор № 3			От 0,5 до 1,0 мм
Измерение толщины листов	Толщина	Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 по ГОСТ 166	—	0,1 мм	От 0 до 125 мм
Измерение наружных и внутренних размеров	Длина, ширина	Штангенциркуль ШЦ-II-250-0,05 по ГОСТ 166		0,05 мм	От 0 до 250 мм
Контроль плоских поверхностей при поверочных и разметочных работах	Плоская поверхность	Плиты поверочные и разметочные чугунные 2000×1000 мм по ГОСТ 10905	1, 2, 3	—	—
Измерение радиусов деталей, отклонений от формы деталей	Радиус, элементы цилиндрических, конических, сферических и других сложных форм	Шаблоны, каркасы по чертежам завода	—	—	—
		Цифровой архиметр (радиусомер)		От ±0,05 до ± 60 мм	От 100 до 10 000 мм
		Контрольная установка с лазерными сканерами		±0,4 мм	До 2400 мм
Контроль температуры заготовки	Температура	Пирометр по ГОСТ 28243	—	±1 °С	От 0 °С до 60 °С
				±2 °С	От 20 °С до 150 °С
				±5 °С	От 0 °С до 400 °С
				±0,75 %	От -200 °С до +1300 °С

Окончание таблицы 24

Технологические операции	Измеряемый параметр (наименование, номинальное значение и допуск с единицами измерения)	Средство измерений (наименование, тип, документ)	Техническая характеристика		
			Класс точности	Погрешность	Диапазон измерений
Измерение параметров воздушной среды производственных помещений	Температура	Метеометр МЭС-200А		$\pm 0,2$ °С в диапазоне от -10 °С до $+50$ °С $\pm 0,5$ °С в диапазоне от -40 °С до -10 °С и от 50 °С до 85 °С	От -40 °С до $+85$ °С
	Относительная влажность			± 3 % при температуре (25 ± 5) °С	От 0 % до 98 %
	Скорость воздушного потока			$\Delta V_1 = \pm(0,05 + 0,05V_x)$, м/с, в диапазоне от 0,1 до 0,5 м/с. $\Delta V_2 = \pm(0,1 + 0,05V_x)$, м/с, в диапазоне от 0,5 до 2 м/с. $\Delta V_3 = \pm(0,5 + 0,05V_x)$, м/с, в диапазоне от 2 до 20 м/с, где V_x — измеренное значение скорости воздушного потока, м/с	От 0,1 до 20 м/с
Контроль толщины деталей	Толщина	Толщиномер «Булат-1»	—	$t < \pm(0,01T + 0,05)$	От 0,8 до 200,0 мм
Контроль толщины покрытий		Толщиномер «Константа К5»		$A < \pm(0,015h + 0,001)$	От 0 до 2000 мкм
Продолжительность технологических операций	Время	Часы наручные с секундной стрелкой по ГОСТ 10733	—	± 1 с/сут	От 0 до 24 ч
П р и м е ч а н и я					
1 Допускается использование других средств измерений, разрешенных к применению в Российской Федерации, точностные характеристики которых соответствуют указанным в таблице 24.					
2 t — погрешность измерения толщины детали, мм; T — контролируемая толщина детали, мм; A — погрешность измерения покрытия, мкм;					
h — номинальное значение толщины покрытия, мкм.					

Контроль размеров и формы гнутой детали на соответствие чертежу рекомендуется выполнять при помощи поверенных электронно-оптических средств измерения по аттестованным методикам измерения.

10.2.3 Контроль механических свойств изготовленных деталей выполняет испытательная лаборатория завода-строителя. Размер и количество проб для контроля механических свойств и вида излома металла заготовки после гибки, штамповки и термической обработки выбирают с учетом возможности повторной термической обработки.

Рекомендуемый размер пробы на излом 350×150 мм. Длинную сторону пробы на излом необходимо располагать поперек направления проката. Отбор пробы из заготовки после гибки, штамповки и термической обработки следует проводить из припуска на контуре заготовки, если отбор пробы невозможно осуществить из мест будущих вырезов на полотне штампованной заготовки, или (при горячей штамповке) предусмотреть вырезку отдельной планки (пробы-свидетеля). Пробу-свидетель следует вырезать из того же листа, что и заготовку под гибку, штамповку.

При изготовлении штампованной заготовки из частей, вырезанных из разных листов, пробы необходимо отбирать из каждой части заготовки.

10.2.4 Форма и размеры образцов, направление вырезки и методы определения механических свойств и вида излома должны соответствовать требованиям ТУ на изготовление и поставку исходных листов, плит и профильного проката. Количество образцов для определения механических свойств при температуре испытания 20 °С и количество образцов для определения вида излома следующие:

- на растяжение — один образец;
- на ударную вязкость — два образца;
- на излом — один образец.

Испытания на растяжение проводят по ГОСТ 1497, на ударную вязкость — по ГОСТ 9454.

10.2.5 Контроль размеров и формы заготовок, штампуемых в виде элементов днищ в холодном и горячем состоянии, проводят такими же методами и средствами, как и для деталей, изготавливаемых холодной гибкой. Контроль размеров и формы заготовок, штампуемых в горячем состоянии, проводят после их остывания до окружающей температуры в четырех сечениях на равных расстояниях его окружности.

10.2.6 Контроль полноты удаления дефектов на поверхности гнутых и штампованных заготовок в местах контрольных зачисток проводят визуально и путем измерения глубины местных контрольных зачисток.

10.3 Методы контроля деталей из профильного проката

10.3.1 Проверку кривизны профильных деталей выполняют при помощи шаблонов или линий, нанесенных на поверочную плиту. Проверку углов деталей проводят при помощи угольников (при угле 90°), шаблона или малочника. Малковку проверяют угломером по ГОСТ 5378 или малочником не менее чем в трех сечениях. При переменной малке проверку проводят в местах сопряжения.

10.3.2 Форма, размеры и количество образцов для проверки механических свойств материала после гибки профильного проката на радиусы менее предельно допустимых, указанных в таблице 12, должны соответствовать 10.2.4.

10.4 Методы контроля деталей из панелей

Проверку погиба гнутых деталей из панели следует выполнять по шаблонам и каркасам с гладкой безнаборной стороны детали.

11 Охрана окружающей среды

При изготовлении корпусных деталей и деталей судового машиностроения из алюминиевых сплавов необходимо соблюдать требования в области охраны окружающей среды, природопользования и экологической безопасности [17]—[21], а также минимизировать негативное воздействие на окружающую среду. При механической обработке, термообработке, травлении следует соблюдать требования по охране окружающей среды, указанные в соответствующих регламентирующих документах.

Отходы, образующиеся при изготовлении корпусных деталей и деталей судового машиностроения из алюминиевых сплавов, следует складировать в местах, предназначенных для накопления от-

ходов соответствующего класса опасности, с целью дальнейшей передачи для транспортирования на обезвреживание, утилизацию либо размещение в соответствии с требованиями законодательства.

Емкости для накопления отходов должны быть прочными, исправными, полностью предотвращать утечку или рассыпание отходов, обеспечивать их сохранность при накоплении. Емкости должны быть изготовлены из материалов, устойчивых к воздействию данных видов отходов и их отдельных компонентов, атмосферных осадков, перепадов температур и прямых солнечных лучей. Емкости для накопления пожароопасных отходов должны быть выполнены в искробезопасном исполнении.

Содержание загрязняющих веществ в сточных водах не должно превышать значения нормативов допустимого воздействия на водные объекты либо значения, установленные декларацией о составе и свойствах сточных вод для абонентов централизованной системы водоотведения. Слив жидких отходов в канализацию, на рельеф либо в водный объект запрещен.

Содержание загрязняющих веществ в аспирационных выбросах в атмосферный воздух не должно превышать значения предельно допустимых выбросов, установленные в соответствии с ГОСТ Р 58577.

В случае если источник выбросов по своим технологическим возможностям допускает превышение нормативов, данный источник должен быть оснащен установкой очистки газа, обеспечивающей снижение содержания загрязняющих веществ до значений, установленных в соответствии с ГОСТ Р 58577. В случае если установки очистки газа отключены или не обеспечивают проектную очистку и (или) обезвреживание выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, эксплуатация соответствующего технологического оборудования запрещена.

12 Требования к оборудованию и оснастке, применяемым при обработке

12.1 Для обработки полуфабрикатов из алюминиевых сплавов могут быть использованы как стандартное оборудование (листогибочные и листопрямильные многовалковые машины, гидравлические одностоечные открытые прессы, прессы гильотинного типа, горизонтально-гибочные прессы), так и специальные виды оборудования (растяжные машины для правки профилей, станки типов ЛГС и МГПС, кольцегибочные станки, станки типов ГЛС-5 и ПГР-7 и гидравлический пресс типа ПГ-4, растяжно-обтяжной гидравлический пресс типа РО-3М, станки типа СГ-2, станки с ЧПУ для механической резки листов, плит и панелей).

Для обработки деталей из алюминиевых сплавов допускается использование другого оборудования и инструмента современных иностранных и отечественных производителей, обеспечивающего заданные режимы обработки для изготовления деталей требуемого качества.

12.2 Рабочие поверхности технологического оборудования и оснастки, предназначенные для обработки алюминиевых сплавов, должны быть обработаны до значения шероховатости Rz 20 по ГОСТ Р 71448, а свободные кромки штампов и приспособлений скруглены.

12.3 Перед обработкой рабочие поверхности технологической оснастки и технологического оборудования должны быть тщательно очищены от металлической пыли, грязи и масла. Промывка поверхностей осуществляется ветошью, смоченной бензином, растворителем уайт-спиритом по ГОСТ 3134 или каким-либо другим органическим растворителем.

12.4 Если на оборудовании или оснастке была допущена обработка черных металлов, а также меди или латуни, то перед обработкой алюминиевых сплавов рабочие поверхности должны быть зачищены абразивным кругом, зернистостью от 12 до 25 по ГОСТ Р 52381, твердостью СМ-1, СМ-2 для удаления окалины, выступающих гребешков, налипаний меди или латуни и других дефектов с последующей очисткой согласно 12.3.

12.5 У каждого станка, прессы или машины на видном месте должна быть вывешена таблица предельных размеров исходных заготовок, допускаемых к обработке. Обрабатывать исходные заготовки, размеры которых превышают указанные в таблице, запрещается.

12.6 Монтаж технологического оборудования следует выполнять в соответствии с требованиями гигиенических норм [3].

12.7 Нагревательные печи должны обеспечивать быстрый и равномерный нагрев заготовок или деталей до требуемой температуры с погрешностью ± 5 °С. Печи должны иметь хорошую теплоизоляцию, герметичное уплотнение крышек и сплошные экраны, отделяющие рабочее пространство печи от нагревателей, с целью исключения возможности нагрева садки лучеиспусканием от нагревателей. Печи должны быть оборудованы приборами для контроля силы тока и напряжения, световой сигнализацией,

а также автоматическими приборами, выключающими печь при открывании. Периодическую проверку приборов следует проводить не менее одного раза в неделю.

12.8 Оборудование для термической резки должно соответствовать требованиям нормативных документов и обеспечивать изготовление деталей требуемого качества.

12.9 При дробеударной гибке прессованных панелей дробеструйный аппарат устанавливают на расстоянии не более 6 м от места работы.

Приложение А
(справочное)

Основные исходные данные полуфабрикатов из алюминиевых сплавов

Таблица А.1

Марка сплава	Характеристика и назначение
1013 (АД1)	Свариваемый, термически неупрочняемый сплав. Предназначен для изготовления резервуаров и гнутых деталей неответственных конструкций
1400 (АМц)	Свариваемый, термически неупрочняемый сплав. Предназначен для изготовления деталей и конструкций морских и речных судов, не рассчитываемых на прочность: легкие переборки, зашивки, сварные резервуары, детали, изготавливаемые штамповкой с глубокой вытяжкой
1520 (АМг2)	Свариваемый, термически неупрочняемый сплав. Предназначен для изготовления деталей и конструкций морских и речных судов, не рассчитываемых на прочность: легкие переборки, вентиляционные и переговочные трубы, зашивки и декоративные изделия
1530 (АМг3)	Свариваемый, термически неупрочняемый сплав. Предназначен для изготовления деталей и конструкций морских и речных судов, работающих при температуре 150 °С: легкие переборки, выгородки, радиаторы парового отопления, кожухи дымовых труб и труб вентиляции, дельные вещи
1550 (АМг5)	Свариваемый, термически неупрочняемый сплав. Предназначен для изготовления деталей и конструкций морских и речных судов, обшивки и набора судового корпуса, палубных надстроек, рубок, спасательных ботов, шлюп-балок и пр.
1561 (АМг61)	Свариваемый, термически неупрочняемый сплав. Предназначен для изготовления сварных корпусных конструкций морских и речных судов, обшивки и набора судового корпуса и других деталей, допускающих нагрев при эксплуатации не более 70 °С
1561Н (АМг61Н)	Свариваемый, термически неупрочняемый сплав. Предназначен для изготовления сварных корпусных конструкций морских и речных судов, обшивки и набора судового корпуса и других деталей, допускающий нагрев при эксплуатации не более 70 °С
1980 (В48-4)	Свариваемый, термически упрочняемый сплав. Предназначен для изготовления корпусных сварных и клепаных конструкций морских и речных судов с обязательной термической обработкой конструкций после сварки
1941 (К48-2)	Несвариваемый, термически упрочняемый сплав высокой прочности. Предназначен для изготовления клепаных корпусных конструкций судов (из полуфабрикатов толщиной до 5 мм включительно), допускающих нагрев при эксплуатации не более 100 °С
1943 (К48-2пч)	Несвариваемый, термически упрочняемый сплав высокой прочности. Предназначен для изготовления клепаных корпусных конструкций судов (из полуфабрикатов толщиной до 5 мм включительно), допускающих нагрев при эксплуатации не более 100 °С
1985ч	Свариваемый, термически упрочняемый сплав. Предназначен для изготовления корпусных сварных конструкций морских и речных судов, допускающих нагрев при эксплуатации не более 70 °С
Д16, Д1	Несвариваемый, термически упрочняемый сплав. Предназначен для изготовления деталей, не соприкасающихся с морской водой и морской атмосферой, работающих при обычных температурах в сухих внутренних помещениях, испытывающих повышенные механические нагрузки, например: трапы судовые, топливные и масляные цистерны

55 Таблица А.2

Марка сплава	Вид и состояние поставки (обозначение)	Обозначение нормативного документа на поставку	Показатель механических свойств		
			Временное сопротивление σ_B , МПа	Предел текучести σ_T , МПа	Относительное удлинение δ , %
			не менее		
1013 (АД1)	Листы неплакированные отожженные (АД1М) толщиной, мм: от 0,3 до 0,5 включ. св. 0,5 до 0,9 включ. св. 0,9 до 10,5 включ.	ГОСТ 21631	60	—	20,0 25,0 30,0
	Листы неплакированные нагартованные (АД1Н) толщиной, мм: от 0,9 до 3,5 включ. св. 3,5 до 10,5 включ.		145 130	—	4,0 5,0
	Листы горячекатаные без термообработки (АД1) толщиной, мм: от 5,0 до 10,5 включ.		70	—	15,0
	Профили горячепрессованные без термообработки (АД1) всех размеров	ГОСТ 8617	59	—	20,0
	Плиты неплакированные (АД1) толщиной, мм: от 11,0 до 25,0 включ. св. 25,0 до 80,0 включ.	ГОСТ 17232	78 64	—	18,0 15,0

Продолжение таблицы А.2

Марка сплава	Вид и состояние поставки (обозначение)	Обозначение нормативного документа на поставку	Показатель механических свойств		
			Временное сопротивление σ_B , МПа	Предел текучести σ_T , МПа	Относительное удлинение δ , %
1400 (АМц)	Листы неплакированные отожженные (АМцМ) толщиной, мм: от 0,5 до 0,7 включ. св. 0,7 до 3,0 включ. св. 3,0 до 10,5 включ.	ГОСТ 21631	90	—	16,0 22,0 20,0
	Листы полунагартованные (АМцН2) толщиной, мм: от 0,5 до 3,5 включ. св. 3,5 до 5,0 включ.		145	—	5,0 6,0
	Листы нагартованные (АМцН) толщиной, мм: до 0,5 включ. св. 0,5 до 0,8 включ. св. 0,8 до 1,2 включ. св. 1,2 до 4,0 включ.		185	—	1,0 2,0 3,0 4,0
	Листы без термообработки (АМц) толщиной, мм: от 5,0 до 10,5 включ.		100	—	10,0
	Профили горячепрессованные (АМц) всех размеров	ГОСТ 8617	98,0	—	16,0
	Плиты неплакированные без термической обработки (АМц) толщиной, мм: от 11,0 до 25,0 включ. св. 25,0 до 80,0 включ.	ГОСТ 17232	120 110	—	15,0 12,0

58 Продолжение таблицы А.2

Марка сплава	Вид и состояние поставки (обозначение)	Обозначение нормативного документа на поставку	Показатель механических свойств		
			Временное сопротивление σ_B , МПа	Предел текучести σ_T , МПа	Относительное удлинение δ , %
			не менее		
1520 (AMg2)	Листы неплакированные отожженные (AMg2M) толщиной, мм: от 1,0 до 10,5 включ.	ГОСТ 21631	165	—	18,0
	Листы неплакированные полунатянутые (AMg2H2) толщиной, мм: от 0,5 до 1,0 включ. св. 1,0 до 4,0 включ.		235—314	145	5,0 6,0
	Листы нагартованные (AMg2H) толщиной, мм: от 1,1 до 4,0 включ.		265	215	4,0
	Листы без термообработки (AMg2) толщиной, мм: от 5,0 до 10,5 включ.		175	—	7,0
	Плиты неплакированные без термической обработки (AMg2) толщиной, мм: от 11,0 до 25,0 включ. св. 25,0 до 80,0 включ.	ГОСТ 17232	175 155	— —	7,0 6,0
	Профили горячепрессованные (AMg2) всех размеров	ГОСТ 8617	147,0	59	13

Продолжение таблицы А.2

Марка сплава	Вид и состояние поставки (обозначение)	Обозначение нормативного документа на поставку	Показатель механических свойств		
			Временное сопротивление σ_B , МПа	Предел текучести σ_T , МПа	Относительное удлинение δ , %
			не менее		
1530 (AMгЗ)	Листы неплакированные отожженные (AMгЗМ) толщиной, мм: от 0,5 до 0,6 включ. св. 0,6 до 4,5 включ. св. 4,5 до 10,5 включ.	ГОСТ 21631	195	90	15,0
			195	100	
			185	80	
	Листы полунагартованные (AMгЗН2) толщиной, мм: от 0,5 до 1,0 включ. св. 1,0 до 4,0 включ.	ГОСТ 21631	245,0	195	7,0
	Листы без термообработки (AMгЗ) толщиной, мм: от 5,0 до 6,0 включ. св. 6,0 до 10,5 включ.	ГОСТ 17232	185	80	12,0 15,0
	Плиты неплакированные без термической обработки (AMгЗ) толщиной, мм: от 11,0 до 25,0 включ. св. 25,0 до 80,0 включ.		185 165	69 59	12,0 11,0
	Профили горячепрессованные (AMгЗ) всех размеров без термической обработки	ГОСТ 8617	176	78	12,0

88 Продолжение таблицы А.2

Марка сплава	Вид и состояние поставки (обозначение)	Обозначение нормативного документа на поставку	Показатель механических свойств		
			Временное сопротивление σ_B , МПа	Предел текучести σ_T , МПа	Относительное удлинение δ , %
1550 (AMг5)	Листы неплакированные отожженные (AMг5М) толщиной, мм: от 0,5 до 0,6 включ. св. 0,6 до 4,5 включ. св. 4,5 до 10,5 включ.	ГОСТ 21631	275	135 145 130	15,0
			275	130	12,0 15,0
			265 255	120 110	13,0 12,0
	Листы без термообработки (AMг5) толщиной, мм: от 5,0 до 6,0 включ. св. 6,0 до 10,5 включ.	ГОСТ 17232	255	127	15,0
	Плиты неплакированные без термической обработки (AMг5) толщиной, мм: от 11,0 до 25,0 включ. св. 25,0 до 80,0 включ.	ГОСТ 8617			
	Профили горячепрессованные (AMг5) и отожженные (AMг5М) всех размеров				

Продолжение таблицы А.2

Марка сплава	Вид и состояние поставки (обозначение)	Обозначение нормативного документа на поставку	Показатель механических свойств		
			Временное сопротивление σ_B , МПа	Предел текучести σ_T , МПа	Относительное удлинение δ , %
1561 (AMг61)	Листы с технологической плакировкой без термообработки [1561Б (AMг61Б)] толщиной, мм: от 5,0 до 10,0 включ.	ГОСТ Р 56371	335	175	12,0
	Листы с технологической плакировкой отожженные [1561БМ (AMг61БМ)] толщиной, мм: от 0,8 до 3,5 включ. св. 3,5 до 4,5 включ.		315 335	155 175	12,0 15,0
	Плиты с технологической плакировкой без термической обработки [1561Б (AMг61Б)] толщиной, мм: от 12,0 до 25,0 включ. св. 25,0 до 50,0 включ. св. 50,0 до 60,0 включ.		335 335 315	175 175 155	12,0 10,0 10,0
	Профили горячепрессованные без термической обработки [1561 (AMг61)] или отожженные [1561М (AMг61М)] всех размеров	ГОСТ Р 56855	335	205	11,0
	Панели без термической обработки [1561 (AMг61)] и отожженные [1561М (AMг61М)] шириной полотна до 2100,0 мм	ГОСТ Р 58333	335,0	185,0	11,0
	Листы с технологической плакировкой нагартованные с последующим отпуском [1561НБ (AMг61НБ)] толщиной, мм: от 2,0 до 10,0 включ.	ГОСТ Р 56371	335	245	10,0
	Плиты с технологической плакировкой нагартованные с последующим отпуском [1561НБ (AMг61НБ)] толщиной, мм: от 12,0 до 16,0 включ.	ГОСТ Р 56370	335	225	12,0

82 Продолжение таблицы А.2

Марка сплава	Вид и состояние поставки (обозначение)	Обозначение нормативного документа на поставку	Показатель механических свойств		
			Временное сопротивление σ_B , МПа	Предел текучести σ_T , МПа	Относительное удлинение δ , %
1980 (В48-4)	Листы неплакированные (плакированные) закаленные и искусственно состаренные [1980Т1 (1980БТ1)] или [В48-4Т1 (В48-4БТ1)] толщиной, мм: от 1,0 до 10,0 включ.	ГОСТ Р 56371	365—460	295	8,0
	Плиты неплакированные закаленные и искусственно состаренные [1980Т1 (В48-4Т1)] толщиной, мм от 11,0 до 20,0 включ. св. 20,0 до 50,0 включ. для плит без термообработки *	ГОСТ Р 56370	365	295	10,0 8,0
	Профили закаленные и искусственно состаренные [1980Т1 (В48-4Т1)] до 100 мм включительно	ГОСТ Р 56855	365	295	11,0
	Листы неплакированные (плакированные) закаленные и искусственно состаренные [1941Т1 (1941БТ1)] или [К48-2Т1 (К482БТ1)] толщиной, мм: от 0,5 до 0,8 включ. св. 0,8 до 10,0 включ.	ГОСТ Р 56371	440 460—560	370 390	10,0 8,0
1941 (К48-2)	Плиты неплакированные закаленные и искусственно состаренные [1941Т1 (К48-2Т1)] толщиной, мм: от 11,0 до 20,0 включ.	ГОСТ Р 56370	465	395	10,0
	Профили закаленные и искусственно состаренные [1941Т1 (К48-2Т1)] до 100 мм включительно	ГОСТ Р 56855	460	390	11,0
1943 (К48-2пч)	Листы неплакированные (плакированные) закаленные и искусственно состаренные [1943Т1 (1943БТ1)] или [К48-2пчТ1 (К48-2пчБТ1)] толщиной, мм: от 1,0 до 10,0 включ.	ГОСТ Р 56371	430	345	9,0
	Профили закаленные и искусственно состаренные [1943Т1 (К48-2пчТ1)] до 100 мм включительно	ГОСТ Р 56855			

Продолжение таблицы А.2

Марка сплава	Вид и состояние поставки (обозначение)	Обозначение нормативного документа на поставку	Показатель механических свойств		
			Временное сопротивление σ_B , МПа	Предел текучести σ_T , МПа	Относительное удлинение δ , %
			не менее		
1985ч	Листы плакированные закаленные и естественно состаренные (1985чАТ) толщиной, мм: от 4,0 до 10,0 включ.	ГОСТ Р 56371	345	205	16,0
	Плиты плакированные закаленные и естественно состаренные (1985чАТ) в течение 1—8 сут толщиной, мм: от 12,0 до 35,0 включ.	ГОСТ Р 56370	365	235	15,0
	Профили закаленные и естественно состаренные (1985чТ) в течение 1—8 сут всех размеров	ГОСТ Р 56855	345	235	14,0
	Панели закаленные и естественно состаренные (1985чТ) в течение 1—8 сут с шириной полотна до 2100 мм	ГОСТ Р 58333	345	225	13,0
Д16	Листы плакированные отожженные (Д16АМ) толщиной, мм: от 0,5 до 1,9 включ.	ГОСТ 21631	145—225	—	10,0
	св. 1,9 до 10,0 включ.		145—235		
	Листы плакированные закаленные и естественно состаренные (Д16АТ) толщиной, мм: от 0,5 до 1,9 включ.		405	270	13,0
	св. 1,9 до 6,0 включ.		425	275	11,0
	св. 6,0 до 10,5 включ.		425	275	10,0
	Листы плакированные нагартованные после закалки и естественного старения (Д16АТН) толщиной, мм: от 0,5 до 1,9 включ.		425	335	10,0
	св. 1,9 до 7,5 включ.		455	345	8,0
	Листы плакированные без термической обработки (Д16А) толщиной, мм: от 0,5 до 10,5 включ. **		415	255	10,0

4 Продолжение таблицы А.2

Марка сплава	Вид и состояние поставки (обозначение)	Обозначение нормативного документа на поставку	Показатель механических свойств		
			Временное сопротивление σ_B , МПа	Предел текучести σ_T , МПа	Относительное удлинение δ , %
Д16	Листы с утолщенной плакировкой отожженные (Д16УМ) толщиной, мм: от 0,5 до 1,9 включ. св. 1,9 до 4,0 включ.	ГОСТ 21631	130—225 130—235	—	10,0
	Листы с утолщенной плакировкой закаленные и естественно состаренные (Д16УТ) толщиной, мм: от 0,5 до 1,9 включ. св. 1,9 до 4,0 включ.		365 405	230 270	13,0
	Листы с технологической плакировкой отожженные (Д16БМ) толщиной, мм: от 0,5 до 10,0 включ.		145—235	—	10,0
	Листы с технологической плакировкой закаленные и естественно состаренные (Д16БТ) толщиной, мм: от 0,5 до 1,5 включ. св. 1,5 до 6,0 включ. св. 6,0 до 10,5 включ.		440	290	11,0 10,0 10,0
	Листы с технологической плакировкой нагартованные после закалки и естественного старения (Д16БТн) толщиной, мм: от 1,5 до 3,0 включ. св. 3,0 до 7,5 включ.		475	360	10,0 8,0

Окончание таблицы А.2

Марка сплава	Вид и состояние поставки (обозначение)	Обозначение нормативного документа на поставку	Показатель механических свойств		
			Временное сопротивление σ_B , МПа	Предел текучести σ_T , МПа	Относительное удлинение δ , %
Д16	Профили неплакированные без термической обработки (Д16) толщиной полки, мм **: до 5,0 включ. св. 5,0 до 10,0 включ. св. 10,0	ГОСТ 8617	373	265	10,0
			392	265	
			402	284	
	Профили неплакированные отожженные (Д16М) всех размеров		Не более 245	—	12
Д1	Профили неплакированные закаленные и естественно состаренные (Д16Т) толщиной полки, мм: до 5,0 включ. св. 5,0 до 10,0 включ. св. 10,0 до 150,0 включ.	ГОСТ 21631	373	275	10,0
			392	275	
			412	284	
	Листы плакированные отожженные (Д1АМ) толщиной, мм: от 0,5 до 1,9 включ. св. 1,9 до 10,5 включ.		145—225	—	12,0
			145—235		
			Листы плакированные закаленные и естественно состаренные (Д1АТ) толщиной, мм: от 0,5 до 1,9 включ. св. 1,9 до 10,5 включ.	365	
375	195				
Листы плакированные горячекатаные без термической обработки (Д1А) толщиной, мм **: от 5,0 до 10,5 включ.	355	185		12,0	
* Механические свойства определялись на закаленных и искусственно состаренных образцах. ** Механические свойства определялись на закаленных и естественно состаренных образцах.					

Приложение Б
(рекомендуемое)

**Определение основных параметров гибки листового,
профильного проката и панелей**

Б.1 Усилие для гибки деталей из листового проката на прессах в штампе P , МН, определяют по формуле

$$P = 0,67 \text{ Кмс}^2 \sigma_T \frac{b}{\ell}, \quad (\text{Б.1})$$

где K — коэффициент облегания детали по пуансону:

$K = 1$, если радиус изгиба детали задается только перемещением пуансона, $K = 1,5$, если радиус изгиба детали задается радиусом кривизны рабочей поверхности пуансона;

m — относительный изгибающий момент (таблицы Б.1 и Б.2);

s — толщина листовой заготовки, м;

σ_T — предел текучести материала листовой заготовки, МПа;

b — ширина листа, м;

ℓ — расстояние в свету между опорами матрицы, м.

В таблицах Б.1 и Б.2 значения m приведены для гибки узких листовых заготовок ($b < 5s$) и полособульба при гибке его как полосы. При гибке широких листовых заготовок ($b \geq 5s$) приведенные значения m увеличиваются на 16 %.

Формула справедлива для углов гибки от 0° до 60° . При больших углах, получаемых за один нажим пуансона, величина усилия возрастает: при угле от 60° до 90° в 1,35 раза, при угле до 120° — в 2,15 раза.

Б.2 Усилие для гибки деталей из профильного проката по ГОСТ 13621 и панелей на прессах в штампе N , МН, определяют по формуле

$$N = 4 \frac{mW\sigma_T}{\ell} + 0,4F, \quad (\text{Б.2})$$

где m — относительный изгибающий момент (таблицы Б.1 и Б.2);

W — момент сопротивления поперечного сечения, м³;

σ_T — предел текучести материала листовой заготовки, МПа;

ℓ — расстояние между опорами, м;

F — усилие зажимных устройств, МН.

Б.3 Наибольшие размеры листов, допускаемые к обработке на листопрямильных и листогибочных валковых машинах из другой марки стали или другого металла, можно определить по формуле

$$s = s_1 \sqrt{\frac{m_1 \sigma_{T1}}{m \sigma_T}} \cdot k, \quad (\text{Б.3})$$

где s , m , σ_T — соответственно, толщина листа, мм, относительный изгибающий момент, предел текучести, МПа, листа, допускаемого к обработке;

s_1 , m_1 , σ_{T1} — соответственно, толщина листа, мм, относительный изгибающий момент, предел текучести, МПа, относящиеся к листу, указанному в паспорте оборудования;

k — коэффициент, зависящий от относительной ширины листа b/b_1 (b — ширина листа, допускаемого к обработке, м; b_1 — ширина листа, указанная в паспорте оборудования, м) и наличия роликовых опор под рабочими валками машин (таблица Б.1).

Таблица Б.1 — Значения коэффициента k

Количество роликовых опор n	Коэффициент k при отношении b/b_1										
	1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,05
0	1	1,04	1,10	1,19	1,31	1,50	1,79	2,27	3,26	6,25	12,30
1											
2		1,06	1,14	1,24	1,39	1,40	1,42	1,63	2,16	3,85	7,25
3			0,08	1,09	1,10	1,12	1,24	1,28	1,68	3,16	6,25
4		1,04	1,05	1,06	1,07	1,13	1,28	1,42	1,52	1,88	3,08

Б.4 Радиус закругления пуансона при гибке листовой заготовки в штампе под прессом R_n , мм, следует определять по формуле

$$R_n \geq \frac{ms^2 E}{60\alpha_a^2 \ell \sigma_T}, \quad (\text{Б.4})$$

где m — относительный изгибающий момент (таблицы Б.2 и Б.3);

s — толщина листовой заготовки, мм;

E — модуль упругости материала листовой заготовки, МПа;

α_a^2 — коэффициент, зависящий от упругих свойств материала, равный 0,6;

ℓ — расстояние между опорами матрицы, мм;

σ_T — предел текучести материала листовой заготовки, МПа.

Минимальные относительные радиусы закругления пуансона для гибки листовых заготовок в штампе под прессом в зависимости от относительного расстояния между опорами ℓ и радиуса r приведены в таблице Б.4.

Радиусы закругления матрицы принимаются в два раза меньше радиусов пуансона.

Б.5 Расстояния между опорами матрицы штампа ℓ , мм, при гибке деталей из листового проката выбирают либо для случаев подгибки кромок деталей без припусков и гибки деталей сложной формы (ℓ_1), мм, либо гибки средней части обечаек цилиндрической формы (ℓ_2), мм, по формулам:

$$\ell_1 = 11,2 \sqrt{r \cdot s}, \quad (\text{Б.5})$$

$$\ell_2 = 22 \sqrt{r \cdot s}, \quad (\text{Б.6})$$

где r — относительный радиус изгиба;

s — толщина листа, мм.

Округленные значения расстояний между опорами штампов приведены в таблице Б.5.

88 Таблица Б.2 — Относительные изгибающие моменты и радиусы в зависимости от радиуса изгиба до пружинения r и после пружинения r_0 термически неупрочняемых сплавов

Относительный радиус до пружинения r	Относительный радиус после пружинения r_0				Относительный изгибающий момент m			
	AMг2, AMг2М, AMг3, AMг3М	AMг2 1/2H AMг3 1/2H	AMг5, AMг5М	AMг61М, AMг61Н	AMг2, AMг2М, AMг3, AMг3М	AMг2 1/2H AMг3 1/2H	AMг5, AMг5М	AMг61М, AMг61Н
1	1,0	1,0	—	—	4,00	3,30	—	—
2	2,0	2,1	2,1				3,95	
3	3,1	3,2	3,2	3,2				3,35
4	4,2	4,3	4,3	4,3				
5	5,3	5,5	5,5	5,5	3,97	3,27	3,90	3,30
6	6,4	6,6	6,6	6,7	3,83	2,83	3,50	3,00
7	7,5	7,8	7,7	7,9	3,50	2,64	3,22	2,79
8	8,7	9,0	8,9	9,2	3,25	2,50	3,00	2,62
9	9,8	10,2	10,1	10,5	3,05	2,39	2,84	2,50
10	10,9	11,4	11,3	11,8	2,90	2,30	2,70	2,40
15	16,2	17,9	17,3	19,0	2,43	2,03	2,30	2,10
20	22,5	25,0	24,2	27,0	2,20	1,90	2,10	1,95
25	28,6	32,9	31,3	36,2	2,06	1,82	1,98	1,86
30	35,3	41,7	39,1	46,9	1,97	1,77	1,90	1,80
40	46,5	62,5	56,7	75,2	1,85	1,70	1,80	1,75
50	64,5	89,1	77,5	114,0	1,78	1,66	1,74	1,68
60	81,0	124,0	103,0	162,0	1,73	1,63	1,70	1,57
70	100,0	173,0	134,0	216,0	1,70	1,61	1,67	1,45
80	114,0	247,0	173,0	313,0	1,68	1,60	1,65	1,40
90	143,0	369,0	224,0	406,0	1,66	1,59	1,63	1,30
100	169,0	500,0	294,0	425,0	1,64	1,52	1,62	1,15
120	232,0	674,0	411,0	810,0	1,61	1,30	1,45	1,07
140	303,0	1556,0	543,0	2545,0	1,57	1,23	1,30	1,01

Окончание таблицы Б.2

Относительный радиус до пружинения r	Относительный радиус после пружинения r_0				Относительный изгибающий момент m			
	АМг2, АМг2М, АМг3, АМг3М	АМг2 1/2Н АМг3 1/2Н	АМг5, АМг5М	АМг61М, АМг61Н	АМг2, АМг2М, АМг3, АМг3М	АМг2 1/2Н АМг3 1/2Н	АМг5, АМг5М	АМг61М, АМг61Н
160	408,0	6667,0	690,0	—	1,52	1,15	1,18	—
180	500,0	—	865,0		1,47	1,05	1,08	
200	680,0		1111,0		1,41	1,00	1,02	

Таблица Б.3 — Относительные изгибающие моменты и радиусы в зависимости от радиуса изгиба до пружинения r и после пружинения r_0 термически упрочняемых сплавов

Относительный радиус до пружинения r	Относительный радиус после пружинения r_0				Относительный изгибающий момент m			
	Д1А, Д1А-Т	Д16А-Т	1985чТ	К48-2пчТ1 К48-2	Д1А, Д1А-Т	Д16А-Т	1985чТ	К48-2пчТ1 К48-2
1	—	—	—	—	—	—	—	—
2	2,0	2,1	—	—	3,50	3,20	3,00	3,45
3	3,2	3,3	3,2	3,3				
4	4,4	4,5	4,4	4,5				
5	5,6	5,8	5,7	5,8	3,17	2,91	2,75	2,45
6	6,8	7,0	6,9	7,1				
7	8,0	8,3	8,2	8,4	2,94	2,71	2,67	2,18
8	9,2	9,7	9,5	9,8	2,75	2,66	2,44	2,10
9	10,5	11,1	10,8	11,3	2,62	2,44	2,33	2,03
10	11,8	12,6	12,2	12,8	2,50	2,35	2,25	1,98
15	19,2	20,8	20,5	21,5	2,37	2,07	2,00	1,82
20	26,5	30,1	28,6	32,6	2,00	1,92	1,88	1,74
25	35,3	40,6	39,1	46,9	1,90	1,84	1,80	1,69
30	45,4	55,5	51,7	70,0	1,83	1,78	1,75	1,66
40	70,4	98,0	85,8	143,0	1,75	1,71	1,69	1,62

Окончание таблицы Б.3

Относи- тельный радиус до пружинения r	Относительный радиус после пружинения r_0				Относительный изгибающий момент m			
	Д1А, Д1А-Т	Д16А-Т	1985чТ	К48-2пчТ1 К48-2	Д1А, Д1А-Т	Д16А-Т	1985чТ	К48-2пчТ1 К48-2
50	111,0	182,0	147,0	455,0	1,70	1,67	1,65	1,60
60	145,0	278,0	219,0	2143,0	1,60	1,51	1,51	1,49
70	213,0	526,0	372,0	3500,0	1,55	1,43	1,45	1,26
80	314,0	1430,0	714,0	15000,0	1,51	1,36	1,39	1,11
90	474,0	2500,0	1782,0	—	1,46	1,23	1,32	1,00
100	800,0	10000,0	5000,0		1,42	1,03	1,23	—
120	4160,0	—	—		1,31	—	1,01	
140	18000,0				1,15		—	
160	—				1,05			
180					1,00			

Таблица Б.4 — Минимальные относительные радиусы закругления рабочих поверхностей пуансона при гибке деталей из листового проката поперечным изгибом

Относительное расстояние между опорами матрицы l/s	Относительный радиус закругления пуансона при относительном радиусе гибки r/s				
	5	10	20	40	80
4	4,5	4,5	3,4	2,9	2,7
6	3,2	2,7	2,2	2,0	1,8
8	2,4	2,0	1,6	1,5	1,4
10	1,9	1,6	1,3	1,2	1,1
12	1,6	1,3	1,1	1,0	0,9
14	1,4	1,1	0,9	0,9	0,8
16	1,2	1,0	0,8	0,8	0,7
18	1,0	0,9	0,7	0,7	0,6
20	0,9	0,8	0,7	0,6	0,6

Таблица Б.5 — Рекомендуемое расстояние между опорами штампов в зависимости от относительного радиуса изгиба

Толщина листа, мм	Рекомендуемое расстояние между опорами штампов в зависимости от относительного радиуса изгиба, мм							
	Подгибка кромок без припусков и гибка деталей сложной формы				Гибка средней части обечаек цилиндрической формы			
	10	20	40	80	10	20	40	80
5	79	112	158	224	156	220	311	440
10	112	158	224	317	220	311	440	622
20	158	224	317	448	311	440	622	880
40	224	317	448	634	440	622	880	1245
80	317	448	634	896	622	880	1245	1760

Библиография

- [1] Приказ Минтруда и соцзащиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. № 887н «Об утверждении «Правил по охране труда при обработке металлов»
- [2] Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (утверждены приказом Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461)
- [3] СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 декабря 2020 г. № 40)
- [4] Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности. «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утверждены приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 531)
- [5] Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ (утверждены приказом Минтруда Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. № 884н)
- [6] Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности. Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением (утверждены приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536)
- [7] Приказ Минэнерго России от 12 августа 2022 г. № 811 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»
- [8] Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены приказом Минтруда и соцзащиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 903н)
- [9] Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 7-е издание (утверждены приказом Минэнерго России от 9 апреля 2003 г. № 150)
- [10] Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
- [11] Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»
- [12] Совместный приказ Минтруда России № 988н и Минздрава России № 1420н от 31 декабря 2020 г. (988н/1420н) «Об утверждении Перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры»
- [13] Приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»
- [14] Приказ Минтруда России от 29 октября 2021 г. № 766н «Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами»
- [15] Приказ Минтруда России от 29 октября 2021 г. № 767н «Об утверждении Единых типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств»
- [16] Справочник. Современные нагревательные и термические печи: М., Теплотехник, 2007
- [17] Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»
- [18] Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
- [19] Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
- [20] Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
- [21] «Водный кодекс Российской Федерации» от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ

УДК 629.5.023-034.71:658.512:006.354

ОКС 47.020.10

Ключевые слова: листовой прокат, профильный прокат, панели, полуфабрикаты, заготовки, детали, требования, приемка металла, очистка, грунтование, пассивирование, разметка, маркирование, правка, тепловая резка, механическая резка, гибка, приемочный контроль

Редактор *Л.В. Коретникова*
Технический редактор *И.Е. Черепкова*
Корректор *Е.Д. Дульнева*
Компьютерная верстка *Е.А. Кондрашовой*

Сдано в набор 09.12.2025. Подписано в печать 23.01.2026. Формат 60×84%. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 8,84. Уч.-изд. л. 7,51.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении в ФГБУ «Институт стандартизации»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru