

Поправка к ГОСТ 33207—2014 Руды медесодержащие и полиметаллические и продукты их переработки. Методы измерений массовой доли меди в минеральных формах

| В каком месте | Напечатано | Должно быть |
|---------------------------|--|---|
| Пункт 7.3.1, шестой абзац | Прокаленный осадок охлаждают и переносят из тигля в колбу вместимостью 250 см ³ , приливают от 15 до 20 см ³ воды, обмывая стенки колбы водой, нагревают до полного растворения осадка сернистой меди. | Прокаленный осадок охлаждают и переносят из тигля в колбу вместимостью 250 см ³ , приливают 10 см ³ смеси кислот для растворения осадка, нагревают и выпаривают до полного прекращения выделения паров серной кислоты. Колбу охлаждают, приливают от 15 до 20 см ³ воды, обмывая стенки колбы водой, нагревают до полного растворения осадка сернистой меди. |

(ИУС № 1 2020 г.)