

Группа Д71

Изменение № 2 ГОСТ 10.65—72 Ящики деревянные для продукции, поставляемой на экспорт. Типы. Размеры деталей. Общие технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.12.78 № 3328 срок введения установлен

с 01.03.79

Пункт 2.2. Второй абзац дополнить словами:

«а для обшивки боковых и торцовых щитов ящиков типов IIIб, Va и VIб по ГОСТ 10198—71, предназначенных для транспортирования в страны с умеренным и тропическим климатом, допускается применять фанеру марок ФСФ и ФК

не ниже сорта $\frac{В}{ВВ}$ по ГОСТ 3916—69.

Толщина фанеры для обшивки боковых и торцовых щитов в зависимости от массы груза должна соответствовать в миллиметрах:

до 1000 кг — 4;
св. 1000 до 3000 кг — 5;
св. 3000 кг — 8».

Пункт 2.3 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. стр. 98)

(Продолжение изменения к ГОСТ 10.65—72)

«2.3. По согласованию с внешнеторговыми объединениями при железнодорожных и автомобильных перевозках грузов, закрепленных на дне ящика, допускается применять для обшивки боковых и торцовых щитов твердую древесноволокнистую плиту по ГОСТ 4598—74, толщиной не менее 3,2 мм в ящиках типов IIIб, Va и VIб по ГОСТ 10198—71.

Ящики типа IIIб для нештабелируемых грузов допускается изготавливать с двойным каркасом, состоящим из наружного и внутреннего каркасов и древесноволокнистой плиты, помещенной между ними. При этом толщина деталей каркаса внутреннего должна быть равна половине толщин деталей каркаса, определяемых по ГОСТ 10198—71, с округлением до ближайшей стандартной толщины пиломатериала (но не менее 19 мм), а наружного каркаса — толщине досок обшивки.

Расстояние между стойками не должно превышать 1200 мм.

Допускается для всех видов транспортирования каркасно-щитовые ящики изготавливать с наружным каркасом, состоящим из горизонтальных и вертикальных деталей сечением 40×100 мм, соединенных между собой с помощью гвоздей, угольников или металлических накладок, и применять их для нештабелируемых грузов, занимающих полностью внутренний объем ящика. При этом расстояние между соседними деталями по высоте и длине щита не должно превышать 800 мм.

(Продолжение см. стр. 99)

(Продолжение изменения к ГОСТ 10.65—72)

Древесноволокнистая плита по кромкам должна быть окрашена масляной краской или другим водозащитным материалом».

Пункт 2.5. Заменить слова: «для грузов массой до 200 кг» на «для грузов массой до 500 кг»; «для грузов массой более 200 кг» на «для грузов массой более 500 кг».

Пункты 4.2, 4.3 исключить.

Пункт 4.4. Первый абзац изложить в новой редакции:

«4.4. На каждый ящик в соответствии с требованиями ГОСТ 14192—77 типографской краской или нитроэмалью должен быть нанесен знак тропической упаковки».

(ИУС № 2 1979 г.)
