

УТВЕРЖДЕНО

УДК

Организацией

Группа Д27

" 02 " 02 1986 г.

СОГЛАСОВАНО

С основным потребителем

" 27 " 12 1985 г.

С базовой организацией

по стандартизации

" 11 " 02 1985 г.Верно: С. А. Кудря

Извещение № 3

об изменении ТУ6-05-1473-76 "Пенополиуретан
эластичный морозостойкий марки ППУ-ЭМ-1"

Срок введения - с " 01 " 03 1986 г.

26 0319 160974/RS

№№ пп	№№ раздела и пункта	Новая редакция	Причина изменения
I./	Раздел I п. I.3: таблица 2	Остаточная деформация при 50% сжатия при 20 °С в течение 72ч, %, не более 5 5 Напряжение сжатия при 50% деформации, кгс/см ² , в пределах 0,06-0,10 0,06-0,10	Приведение в соот- ветствии с требованиями ТУ с достигнутым уровнем качества ППУ и с качеством лучшего зарубеж- ного аналога

Извещение № 3 об изменении ТУ6-05-1473-76

И.м.	И.п.	М.п. экз.	И.п.п.	Дата	И.п.	И.п.п.	И.п.п.п.
И.м.	И.п.	М.п. экз.	И.п.п.	Дата	И.п.	И.п.п.	И.п.п.п.
Пенополиуретан эластичный марки ППУ-ЭМ-1					A	2	2
Технические условия							