

Группа Д82

**Изменение № 1 ГОСТ 13950—84 Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе. Технические условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.05.88 № 1407**

**Дата введения 01.11.88**

Вводная часть. Первый абзац дополнить словами: «а также для пищевых продуктов»; второй абзац исключить.

Пункт 1.2. Таблица 1. Для закатных бочек типа I вместимостью 200 дм<sup>3</sup> заменить толщину металла для корпуса и дна: 1,4—1,5 на 1,3—1,5;

примечание 3 изложить в новой редакции; «3. Допускается по требованию потребителя изготавливать корпуса и донья сварных бочек вместимостью 200 дм<sup>3</sup> из стали толщиной 1,6—1,8 мм».

Таблица 2. Примечание 2 изложить в новой редакции: «2. Допускается, по требованию потребителя, изготавливать корпуса и донья сварных бочек вместимостью 200 дм<sup>3</sup> из стали толщиной 1,6—1,8 мм».

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.2.1: «2.2.1. Детали бочек, предназначенных для пищевых продуктов, должны изготавливаться из следующих материалов:

корпус и донья — из листовой стали глубокой вытяжки марки 08 кп;

прокладки под пробку и завальцованную горловину — кольца уплотнительные из листовой резины марки ПЖ по ГОСТ 17133—83».

*(Продолжение см. с. 180)*

---

*(Продолжение изменения к ГОСТ 13950—84)*

Пункт 2.6 дополнить абзацем: «Соединение доньев с корпусом закатных бочек, предназначенных для пищевых продуктов, должно быть выполнено закатным швом без уплотнителя с герметизацией шва контактной роликовой сваркой».

Пункт 2.8 дополнить абзацем: «Допускается применять другие виды сварки, при условии обеспечения качества соединения».

Пункт 2.17 дополнить абзацем: «Наружная поверхность бочек, предназначенных для пищевых продуктов, должна быть окрашена в желтый цвет».

Пункт 2.18. Исключить слова: «и соответствовать условиям эксплуатации — группе У1 по ГОСТ 9.104—79».

Пункт 2.20 дополнить абзацем: «Внутреннюю поверхность бочек, предназначенных для пищевых продуктов, не консервируют».

Пункт 3.3 дополнить абзацем: «При получении неудовлетворительных результатов приемо-сдаточных испытаний хотя бы по одному из показателей проводят испытания удвоенного количества бочек, взятых от той же партии. При получении неудовлетворительных результатов повторных испытаний хотя бы по одному из показателей, партию считают не соответствующей требованиям настоящего стандарта».

Пункт 3.4 дополнить абзацем: «При получении неудовлетворительных результатов периодические испытания переводят в приемо-сдаточные до получения положительных результатов на трех партиях подряд».

Результаты периодических испытаний оформляют протоколом по ГОСТ 15.001—73».

Пункт 3.5 исключить.

*(Продолжение см. с. 181)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 13950—84)*

Пункт 4.6. Первый абзац изложить в новой редакции: «Испытание бочек на удар при свободном падении проводят по ГОСТ 18425—73 с применением бутылки или воды».

Пункт 5.1 дополнить абзацем: «Бочки, предназначенные для пищевых продуктов, должны иметь маркировку: «Для пищевых продуктов». Маркировку наносят краской, контрастной по отношению к цвету бочки».

*(Продолжение см. с. 182)*

---

*(Продолжение изменения к ГОСТ 13950—84)*

Пункт 5.6. Первый, второй абзацы изложить в новой редакции: «Условия хранения 6 — по ГОСТ 15150—69. Допускается хранение в условиях 9 по ГОСТ 15150—69 на открытых площадках с твердым грунтом и уклоном для стока воды».

(ИУС № 8 1988 г.)