

Изменение № 2 ГОСТ 5981—82 Банки металлические для консервов. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 06.05.88 № 1272

Дата введения 01.11.88

Пункты 2.2, 2.14. Заменить ссылки: ГОСТ 15580—70, ГОСТ 13345—78 на ГОСТ 13345—85.

Пункт 2.9 дополнить абзацем: «частицы забросов припоя более 1,6 мм».

Пункт 3.4 после слов «табл. 6» дополнить словами: «и ба»;  
дополнить таблицей — 6а:

Т а б л и ц а 6а

Номер группы	Характеристика забросов припоя (частицы и капли, прикрепленные к стенкам банки)	Номер пункта
5	Крупные частицы припоя размером (диаметром), мм, более 6,3	2.9, в части забросов
6	Средние частицы припоя размером (диаметром), мм, более 2,4 до 6,3 включ.	2.9, в части забросов
7	Мелкие частицы припоя размером (диаметром), мм, более 2,0 до 2,4 включ.	2.9, в части забросов
8	Мелкие капли припоя размером (диаметром), мм, более 1,6 до 2,0 включ.	2.9, в части забросов

(Продолжение см. с. 180)

(Продолжение изменения к ГОСТ 5981—82)

Пункт 3.5 после слова «выборку» изложить в новой редакции: «по табл. 7 и 7а и проводят контроль по показателям групп 1—3 и 5—8».

Пункт 3.6 дополнить таблицей — 7а:

Таблица 7а

Объем партии	Выборка	Объем выборки	Общий объем выборки	Группа 5		Группа 6		Группа 7		Группа 8	
				приемочное число	браковочное число	приемочное число	браковочное число	приемочное число	браковочное число	приемочное число	браковочное число
От 35000	1	200	200	0	2	5	9	7	11	11	16
до 150000	2	200	400	1	2	12	13	19	19	26	27

Пункт 3.6 после слов «табл. 7» дополнить словами: «и 7а» (4 раза).

Пункт 3.8. Последний абзац. Заменить слова: «являются окончательными» на «распространяются на всю партию».

Пункт 4.1 дополнить абзацем: «Контроль характеристик забросов припоя проводят по образцам, согласованным с потребителем».

(ИУС № 8 1988 г.)