

Группа В64

Изменение № 4 ГОСТ 494—76 Трубы латунные. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 07.04.87 № 1177

Дата введения 01.07.87

Пункт 4.5 дополнить словами: «при этом от каждой трубы, взятой от партии, отбирают по одному образцу».

(Продолжение см. с. 50)

(Продолжение изменения к ГОСТ 494—76)

Пункт 4.2 дополнить абзацем (после первого): «Измерение диаметра проводят на расстоянии не менее 30 мм от концов трубы в трех точках на любом участке по длине трубы, измерение толщины стенки проводят на расстоянии не менее 10 мм от концов трубы».

(ИУС № 7 1987 г.)