

## Д. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И ТАРА

Группа Д24

Изменение № 2 ГОСТ 24377—80 Дизели тракторные и комбайновые. Валы коленчатые стальные. Общие технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 05.04.85 № 994 срок введения установлен

с 01.10.85

Пункт 1.2 после первого абзаца изложить в новой редакции: «Валы следует изготавливать из стали с суженными пределами содержания углерода по сравнению с указанными в ГОСТ 4543—71 и ГОСТ 1050—74, с разбегом не более 0,05 %.

*(Продолжение см. с. 132)*

---

*(Продолжение изменения к ГОСТ 24377—80)*

По согласованию потребителя с изготовителями (валов и стали) валы следует изготавливать из стали:

с нормированной чистотой по неметаллическим включениям не выше балла 2 по ГОСТ 1778—70;

с пониженным содержанием по верхнему пределу серы и фосфора не более 0,025 % каждого по ГОСТ 4543—71 и ГОСТ 1050—74;

с нормированной чистотой стали по поверхностным и внутренним раскатанным пузырям по ГОСТ 4543—71 и ГОСТ 1050—74».

Пункт 1.5. Заменить ссылку: ГОСТ 5639—65 на ГОСТ 5639—82.

Пункт 3.1. Заменить ссылку: ГОСТ 12365—66 на ГОСТ 12365—84.

Пункт 4.3.1. Заменить ссылку: ГОСТ 10923—76 на ГОСТ 10923—82.

(ИУС № 7 1985 г.)

---