

ГОСТ 2543—44 Цементы: шлаковый бесклинкерный и гипсошлаковый

Изменение № 3

(взамен изменения № 2)

Раздел III. «Технические требования»

Пункт 7 изложен в новой редакции:

«7. Тонкость помола должна быть таковой, чтобы при просеивании пробы цемента сквозь сито с сеткой № 008 (5476 *отв/см²*) проходило не менее 85% от веса пробы, подвергаемой просеиванию».

Раздел IV. «Правила приемки»

Пункт 8 изложен в новой редакции:

«8. Поставка цемента делится на партии по 150 т каждая. Количество цемента при поставке менее 150 т считается целой партией».

Раздел V. «Методы испытаний»

Пункт 13. Подпункт 4 изложен в новой редакции:

«4) остаток на сите с сеткой № 09 (64 *отв/см²*) должен быть не более 5% и на сите с сеткой № 063 (130 *отв/см²*) — не менее 90% от веса пробы песка, подвергаемой просеиванию».

Раздел VI. «Упаковка, маркировка и паспортизация»

Пункт 14 дополнен примечанием:

«Примечание. Цементы, отправляемые прямым железнодорожным сообщением с участием узкой колеи, должны быть упакованы в тару».

(Приказ № 404 14/ХІ—59 г.)