

ИЗВЕЩЕНИЕ
 об изменении ОСТ II 0309-86 "Материалы керамические для изделий
 электронной техники. Технические условия"

Дата введения 01.01.89

Изм.	Содержание изменения	Листов
		I
3	Стр. I Срок действия до 01.01.91 г.	

Стр.4. Последний абзац изложить в новой редакции:
 тип В на классы УI, УП, УШ, IX по значению электрической
 прочности ($E_{пр.}$):

УI - не менее 25 МВ/м,

УП - не менее 20 МВ/м,

УШ - не менее 18 МВ/м,

IX - не менее 14 МВ/м.

Стр.6,7. Таблица 3. Класс УШ дополнить новой группой "г".
 Ввести класс IX, группа "а".

В	УШ	г	3	85	-4700 \pm 150	0,0080	-	0,0100	-	-	-	I	-	-	I8	98	6,5-9,0
	IX	а	3	175	-1400 \pm 200	0,0015	-	0,0020	-	-	-	I	-	-	I4	98	9,0-10,5

Стр.11. Табл.6. Последнюю строку графы "Класс и группа материала" из-
 ложить в новой редакции: УП г, УП ж, УШа, УШб, УШв, УШг, IXа.

Стр.17. Приложение I. Дополнить 3 и 4 графы таблицы:

ОСТ II 0309-86	ГОСТ 5458-75
УШ г	-
IX а	-

Причина изменения: внесение требований на новые материалы

Указание о внедрении

Указание о внесении изменений: изменения внести тушью

Приложения

УТВЕРДЕНО

листом утверждения

29.06.88 г.

СОГЛАСОВАНО

с заказчиком

28.06.88 г.

с головной организацией

29.06.88 г.

Верно



М.Н.Дьяконов

29.06.88