

---

**Изменение № 3 ГОСТ 20712—75 Парусины льняные и полульняные. Технические условия**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 05.07.85 № 2148 срок введения установлен**

**с 01.11.85**

Пункт 1.2. Первый абзац изложить в новой редакции: «Парусины **вырабатывают без пропиток и пропитанными: суровыми, суровыми или окрашенными с повышенной водоупорной пропиткой (ПВ); со светопрочной комбинирован-**

*(Продолжение см. с. 296)*

---

*(Продолжение изменения к ГОСТ 20712—75)*

ной пропиткой (СК); со светопрочной комбинированной (водоупорно-противогнилостной) пропиткой (СКП); со светопрочной комбинированной и повышенной водоупорной пропиткой (СКПВ); с огнезащитной пропиткой (ОП).

Ткани для спецодежды должны вырабатываться только пропитанными».

Таблица 1. Исключить наименования парусины льняной № 1, парусин полульняных № 3 ПВ, СКПВ; № 4 ПВ, СКПВ и относящиеся к ним показатели; графу «Водоупорность по кошельпенетрометру, мм вод. ст., не менее, для пропиток» изложить в новой редакции:

*(Продолжение см. с. 297)*

Наименование парусин	Водоупорность по кошельпенетрометру, Па (мм вод. ст.), не менее, для пропиток		
	ПВ		СКПВ
	суровая	окрашенная	
Парусины льняные:			
№ 3 ПВ, СКПВ	1470(150)	1470(150)	1568(160)
№ 4 ПВ, СКПВ, ОП	1568(160)	1568(160)	1666(170)
№ 5 ПВ, СКПВ	1568(160)	1568(160)	1666(170)
№ 6 ПВ, СКПВ, ОП	1470(150)	1470(150)	1568(160)
Парусины полульня- ные:			
№ 1 ПВ, СКПВ	—	980(100)	980(100)
№ 2 ПВ, СКПВ	2548(260)	2548(260)	3626(370)
№ 5 ПВ, СКПВ, ОП	1960(200)	2646(270)	2940(300)
№ 6 ПВ, СКПВ	2352(240)	2744(280)	3430(350)

графы «Поверхностная плотность, г/м<sup>2</sup>», «Число нитей по основе и утку», «Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50×200 мм, даН (кгс) по основе и утку». Для всех наименований тканей заменить знак: — на ±;

таблицу 1 дополнить наименованиями парусин полульняных с № 8 по № 14 и показателями (см. с. 298);

примечание 1. Заменить обозначение: НПэ на НПЭФ; примечание 2 изложить в новой редакции: «2. Плюсозные допуски по разрывной нагрузке не ограничиваются»; примечание дополнить пунктом — 5: «5. Артикулы парусин указаны в справочном приложении (табл. 1)».

Пункты 1.2, 1.8, 3.9, 3.10. Заменить слово: «усадка» на «изменение размеров».

Пункт 1.3. Таблица 2. Примечание 1. Исключить слова: «вводятся с 1 июля 1982 г., а»; примечание 2. Заменить ссылку: ГОСТ 12.4.015—76 на ГОСТ 12.4.103—83.

Пункт 1.4 исключить.

Пункт 1.5. Исключить слова: «и шириной (85±1,5) см».

Пункт 1.10. Второй абзац исключить.

Пункт 1.11 изложить в новой редакции: «1.11. Определение сортности парусин по ГОСТ 357—75».

Парусины по внешнему виду должны соответствовать образцам, утвержденным изготовителем по согласованию с потребителем».

Пункт 1.12. Первый — четвертый абзацы изложить в новой редакции:

«Парусины применяют:

суровые — для средств защиты рук от механических воздействий;

со всеми видами пропиток, кроме огнезащитной — для спецодежды, защищающей от механических воздействий, воды и щелочей (до 20 %);

с огнезащитной пропиткой — для спецодежды, защищающей от искр, брызг расплавленного металла, окалины».

Пункт 2.1. Заменить слова: «не реже одного раза в год» на «не реже одного раза в квартал».

Пункт 3.1. Заменить слова: «образцов» на «проб».

Пункт 3.3. Заменить слова: «массы» на «поверхностной плотности».

Пункт 3.6. Заменить ссылку: ГОСТ 6303—72 на ГОСТ 25617—83.

Пункт 3.7. Заменить ссылку: ГОСТ 17306—71 на ГОСТ 25617—83.

(Продолжение см. с. 298)

(Продолжение изменения к ГОСТ 20712—75)

Наименование парусин	Поверхностная плотность, г/м <sup>2</sup>	Структура пряжи		Число нитей на 10 см		Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50×200 мм, даН (кгс)		Водоупорность по кошельпенетромтру, Па (мм. вод. ст.) не менее, для пропиток		
		по основе	по утку	по основе	по утку	по основе	по утку	ПВ		СКПВ
								суровая	окрашенная	
Парусины полульняные: № 8 ПВ, СКПВ	630±38	х/6 36 текс×3	280 текс	286±8	86±3	157 <sub>-16</sub> (160 <sub>-16</sub> )	130 <sub>-13</sub> (133 <sub>-13</sub> )	1470(150)	2352 (240)	2450(250)
№ 9 ОП	440±30	х/6 50 текс×2	130 текс	210±6	100±4	123 <sub>-13</sub> (125 <sub>-13</sub> )	96 <sub>-8</sub> (98 <sub>-8</sub> )	—	—	—
№ 10	295±21	х/6 29 текс×2	92 текс	246±7	155±5	63 <sub>-6</sub> (65 <sub>-6</sub> )	98 <sub>-10</sub> (100 <sub>-10</sub> )	—	—	—
№ 11 ОП	560±36	х/6 36 текс×3	280 текс	225±5	75±8	157 <sub>-16</sub> (160 <sub>-16</sub> )	98 <sub>-10</sub> (100 <sub>-10</sub> )	—	—	—
№ 12 ОП	580±35	х/6 25 текс×5	200 текс	220±4	90±3	140 <sub>-14</sub> (143 <sub>-14</sub> )	108 <sub>-11</sub> (110 <sub>-11</sub> )	—	—	—
№ 13 ОП	600±36	х/6 60 текс	280 текс	480±8	76±3	132 <sub>-14</sub> (135 <sub>-14</sub> )	88 <sub>-9</sub> (90 <sub>-9</sub> )	—	—	—
№ 14 ПВ, СКПВ	625±38	х/6 42 текс×3	280 текс	252±4	82±3	132 <sub>-14</sub> (135 <sub>-14</sub> )	103 <sub>-11</sub> (105 <sub>-11</sub> )	—	1960 (200)	2058(210)

(Продолжение см. с. 299)

(Продолжение изменения к ГОСТ 20712—75)

Пункт 3.8 изложить в новой редакции: «3.8. Определение прочности окраски — по ГОСТ 9733.1—83, ГОСТ 9733.2—83, ГОСТ 9733.4—83, ГОСТ 9733.5—83; ГОСТ 9733.9—83, ГОСТ 9733.13—83, ГОСТ 9733.27—83».

Пункт 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 12.04.015—76 на ГОСТ 12.4.103—83.

Пункт 4.2. Заменить ссылку: ГОСТ 7000—66 на ГОСТ 7000—80.

Пункт 4.3 изложить в новой редакции: «4.3. Транспортная маркировка по ГОСТ 14192—77 с нанесением манипуляционного знака «крюками неосредственно не брать».

Стандарт дополнить разделом — 5:

**«5. Гарантии изготовителя**

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

5.2. Срок хранения парусин в закрытом неотшлифованном помещении при относительной влажности не более 75 % — 5 лет со дня изготовления».

Приложение изложить в новой редакции:

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**Справочное**

**Наименования тканей по ГОСТ 20712—75,  
соответствующие им артикулы по преysкуранту № 43—08  
(изд. 1981 г.) и коды ОКП**

Таблица 1

Наименование парусин	Артикул	Код ОКП
Парусина льняная № 2	11105 сур.	83 3821 3008 07
	11127 сур.	83 3821 3053 02
№ 3	11104 сур. ПВ	83 3821 3005 10
	11104 ОКР ПВ	83 3825 3006 09
	11104 СКПВ	83 3825 3007 10
	11126 сур. ПВ	83 3821 3050 05
	11126 окр. ПВ	83 3825 3059 04
	11126 СКПВ	83 3825 3060 05
№ 4	11110 сур. ПВ	83 3821 3014 09
	11110 окр. ПВ	83 3825 3016 07
	11110 СКПВ	83 3825 3017 08
	11110 ОП	83 3821 3017 06
	11119 сур. ПВ	83 3821 3036 03
	11119 СКПВ	83 3825 3045 04
	11119 окр. ПВ	83 3821 3046 05
11119 ОП	83 3821 3039 00	
№ 5	11129 сур. ПВ	83 3821 3052 01
	11129 окр. ПВ	83 3825 3067 09
	11129 СКПВ	83 3825 3066 10
	11130 сур. ПВ	83 3821 3064 10
	11130 окр. ПВ	83 3825 3074 08
№ 6	11130 СКПВ	83 3825 3073 00
	11135 ПВ окр.	83 3825 3089 03
	11135 сур. ПВ	83 3821 3065 09
	11135 СКПВ	83 3825 3088 04
	11135 ОП	83 3825 3066 08

(Продолжение см. с. 300)

Наименование парусин	Артикул	Код ОКП
Парусина полульняная		
№ 1	11227 окр. ПВ	83 3825 1036 02
	11227 СКПВ	83 3825 1035 03
№ 2	11202 сур. ПВ	83 3821 1002 10
	11202 окр. ПВ	83 3825 1004 08
	11202 СКПВ	83 3825 1003 00
	11213 сур. ПВ	83 3821 1010 10
	11213 окр. ПВ	83 3825 1013 09
	11213 СКПВ	83 3825 1014 08
№ 5	11201 сур. ПВ	83 3821 1001 00
	11201 окр. ПВ	83 3825 1095 02
	11201 СКПВ	83 3825 1001 02
	11201 ОП	83 3825 1002 01
	11245 сур. ПВ	83 3821 1046 09
	11245 окр. ПВ	83 3825 1051 03
	11245 СКПВ	83 3825 1052 02
	11245 ОП	83 3825 1053 01
№ 6	11206 сур. ПВ	83 3821 1006 06
	11206 окр. ПВ	83 3825 1093 04
	11206 СКПВ	83 3825 1012 10
	11217 сур. ПВ	83 3821 1017 03
	11217 окр. ПВ	83 3825 1094 03
	11217 СКПВ	83 3825 1021 09
№ 7	11239 СК	83 3825 8016 00
№ 8	11220 сур. ПВ	83 3821 1022 06
	11220 окр. ПВ	83 3825 1026 04
	11220 СКПВ	83 3825 1027 03
	11238 сур. ПВ	83 3821 1045 01
	11238 окр. ПВ	83 3825 1043 03
	11238 СКПВ	83 3825 1046 02
№ 9	11253 ОП	83 3825 1057 08
№ 10	11251 сур.	83 3821 1035 01
№ 11	11284 ОП	83 3825 1071 09
№ 12	11286 ОП	83 3825 1083 06
	11287 ОП	83 3825 1084 05
№ 13	11292 ОП	83 3825 1096 01
№ 14	11293 ПВ	83 3825 1089 02
	11293 СКПВ	83 3825 1090 00

(ИУС № 10 1985 г.)