

Изменение № 3 ГОСТ 15530—76 Парусины льняные и полульняные технические. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 05.07.85 № 2147 срок введения установлен

с 01.11.85

Пункт 1.2. Второй абзац исключить;
таблица. Наименование парусины полульняной № 4 и относящиеся к ней показатели исключить;
дополнить парусиной льняной № 5 и показателями:

Наименование парусин	Поверхностная плотность, г/м ²	Структура пряжи		Число нитей на 10 см		Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50×200 мм, даН (кгс)		Водоупорность по кошель-петрометру, Па (мм вод. ст.), не менее, для пропиток		
		по основе	по утку	по основе	по утку	по основе	по утку	ПВ		СКПВ
								суровая	окрашенная	
Парусина льняная № 5	435±26	165 текс	140 текс	126±4	124±5	132 ₋₁₄ (135 ₋₁₄)	108 ₋₁₁ (110 ₋₁₁)	—	—	—

таблицу дополнить примечанием — 2: «2. Плюсовые допуски по разрывной нагрузке не ограничиваются».

Пункт 1.5 изложить в новой редакции: «1.5. Раздирающая нагрузка парусин должна быть Н(кгс), не менее:
льняных: по основе 147 (15),

(Продолжение см. с. 296)

(Продолжение изменения к ГОСТ 15530—76)

по утку 88 (9);
полульняных:
по основе 98 (10),
по утку 88 (9)».

Пункт 1.6. Заменить слово: «Усадка» на «Изменение размеров».

Пункт 1.8. Третий абзац исключить.

Пункты 1.9, 1.10 изложить в новой редакции: «1.9. Парусины по внешнему виду должны соответствовать образцам, утвержденным изготовителем по согласованию с потребителем.

1.10. Определение сортности парусин — по ГОСТ 357—75».

Пункт 3.2. Заменить слово: «массы» на «поверхностной плотности».

Пункт 3.8 изложить в новой редакции: «3.8. Определение содержания са-лициланилида в парусинах тропического исполнения — по ГОСТ 25617—83».

Пункты 3.10, 3.10.3. Заменить слово: «усадка» на «изменение размеров».

Пункт 3.10.1. Заменить слово и ссылку: «образцов» на «точечных проб», ГОСТ 3810—72 на ГОСТ 20566—75.

Пункт 3.10.2. Заменить значения: 4 л на 4 дм³, 2 г/л на 2 г/дм³.

Пункт 4.3 изложить в новой редакции: «4.3. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77 с нанесением манипуляционного знака «Крюками непосредственно не брать».

Стандарт дополнить разделом — 5:

«5. Гарантии изготовителя

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие парусин требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

5.2. Гарантийный срок хранения парусины в закрытом неоттапливаемом помещении при относительной влажности не более 75 % — 5 лет со дня изготовления».

Приложение 1 исключить.

Приложение 2. Исключить наименование парусины полульняной № 4; таблицу дополнить наименованием — «Парусина льняная № 5»:

Наименование ткани	Артикул	Код ОКП
Парусина льняная № 5	11101 сур.	83 3821 3001 03

(ИУС № 10 1985 г.)