

Изменение № 6 ГОСТ 10138—79 Ткани чисто льняные, льняные и полульняные бельевые. Общие технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.06.89 № 2102

Дата введения 01.01.90

Пункты 1.1—1.3, 1.6, 1.16, 1.17. Исключить слова: «льняные и полульняные».

Пункт 1.2 дополнить абзацем: «По виду и содержанию сырья ткани подразделяют на: чисто льняные, содержащие 100 % льняного волокна; льняные, содержащие не менее 92 % льняного волокна; полульняные в сочетании с хлопком, содержащие не менее 92 % натуральных волокон».

Пункт 1.4 дополнить примечанием — 2: «2. Ткани, подвергнутые химической малоусадочной отделке (щелочной обработке), должны выработываться с поверхностным заполнением не менее 70 %».

Пункт 1.7, Таблицу 1 дополнить примечанием — 3: «3. Полульняные ткани, подвергнутые химической малоусадочной отделке (щелочной обработке), кроме

(Продолжение см. с. 216)

(Продолжение изменения к ГОСТ 10138—79)

тканей военного ассортимента, должны иметь разрывную нагрузку по утку не менее 392 Н (40 кгс)».

Пункт 1.12. Заменить ссылку: ГОСТ 10641—63 на ГОСТ 10641—88.

Пункт 1.17. Заменить ссылку: ГОСТ 15.007—81 на ГОСТ 15.007—88.

Пункт 2.1 дополнить абзацем: «При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний хотя бы по одному показателю проводят испытания по этому показателю до получения положительных результатов на трех партиях подряд».

Приложение 2. Заменить слова: «Каждая 10 партия» на «Не реже, чем на каждой десятой партии», «Каждая 5 партия» на «Не реже, чем на каждой пятой партии».

(ИУС № 11 1989 г.)