

---

Группа Д52

**Изменение № 4 ГОСТ 7409—73 Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм. Окраска. Технические требования**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10.07.85 № 2168 срок введения установлен**

**с 01.01.86**

Наименование стандарта изложить в новой редакции: «Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Покрyтия лакокрасочные. Технические требования»

*(Продолжение см. с. 188)*

---

*(Продолжение изменения к ГОСТ 7409—73)*

Main-line freight cars for 1520 mm gauge. Paint and varnish coatings.  
Technical requirements.

Вводная часть. Первый абзац. Заменить слова: «платформы» на «вагоны-платформы», «их окраске» на «лакокрасочным покрытиям»;

второй абзац. Заменить слова: «окраску вагонов» на «лакокрасочные покрытия на вагонах».

*(Продолжение см. с. 189)*

Пункт 1.1 изложить в новой редакции: «1.1. Получение лакокрасочных покрытий на вагонах, их деталях и узлах должно производиться в помещениях, защищенных от попадания влаги и атмосферных осадков».

Пункт 1.2.4. Заменить ссылку: ГОСТ 3191—75 на ГОСТ 3191—82.

Пункт 1.3.1 изложить в новой редакции: «1.3.1. Сопрягаемые поверхности и внутренние поверхности стальных деталей и узлов вагонов, соединяемых болтами и заклепками, а также стальные поверхности цельнометаллических кузовов крытых вагонов с внутренней стороны должны быть окрашены грунтовками ФЛ-03К по ГОСТ 9109—81 или ГФ-0163, или ВЛ-02, ВЛ-023 по ГОСТ 12707—77».

Допускается:

окрашивать указанные поверхности грунтовками ГФ-021 по ГОСТ 25129—82 или ГФ-0119 по ГОСТ 23343—78, или ПФ-0142, или железным суриком по ГОСТ 8866—76;

или окрашивать (вместо грунтовки) сопрягаемые поверхности стальных деталей и узлов полов (крышек люков) полувагонов, рам вагонов, тележек, подвагонного оборудования и автосцепного устройства — эмалями ПФ-115 по ГОСТ 6465—76 или ПФ-133 по ГОСТ 926—82, или масляными и алкидными красками по ГОСТ 6586—77».

Пункт 1.3.2. Первый абзац. Заменить слово: «загрунтованы» на «окрашены»; дополнить словами: «или ВЛ-02, ВЛ-023 по ГОСТ 12707—77»; заменить ссылкой: ГОСТ 9109—76 на ГОСТ 9109—81.

Пункт 1.3.3 изложить в новой редакции: «1.3.3. Стальные поверхности вагонов (кроме поверхностей, предусмотренных пп. 1.3.1 и 1.3.2) должны быть окрашены грунтовками ХВ-050 или ХС-068, или ХС-059 по ГОСТ 23494—79 или КЧ-098, или ФЛ-03К по ГОСТ 9109—81 или ГФ-0163».

Допускается:

окрашивать указанные поверхности грунтовками ГФ-021 по ГОСТ 25129—82 или ГФ-0119 по ГОСТ 23343—78, или ПФ-0142, или железным суриком по ГОСТ 8866—76;

не окрашивать грунтовками внутренние поверхности кузовов полувагонов (стены и полы (крышки люков), изготовленных из стали марки 10ХНДП по ГОСТ 19282—73);

не окрашивать грунтовками стальные поверхности полов (крышек люков) полувагонов снизу, рам вагонов, тележек, подвагонного оборудования и автосцепного устройства при окрашивании их в два слоя эмалями ПФ-115 по ГОСТ 6465—76 или ПФ-133 по ГОСТ 926—82, или масляными и алкидными красками по ГОСТ 6586—77».

На поверхности катания и боковые поверхности ободьев колес лакокрасочные покрытия не наносят. Допускается наличие следов лакокрасочных покрытий на боковых поверхностях ободьев колес».

Пункт 1.3.4. Исключить слова: «или ПФ-020 по ГОСТ 18186—72»; после марки ГФ-021 дополнить ссылкой: «по ГОСТ 25129—82»; после марки ГФ-0119 дополнить ссылкой: «по ГОСТ 23343—78»; после марки ХС-059 дополнить ссылкой: «по ГОСТ 23494—79»;

первый абзац. Заменить слово: «загрунтованы» на «окрашены»;

третий абзац. Заменить слово: «платформ» на «вагонов-платформ»;

четвертый абзац. Заменить слово: «грунтовать» на «окрашивать».

Пункты 1.5.1—1.5.4. Заменить ссылку: ГОСТ 926—63 на ГОСТ 926—82; после марки ХС-759 дополнить ссылкой: «по ГОСТ 23494—79».

Пункт 1.5.2 дополнить абзацем (после первого): «цельнометаллические стальные стены крытых вагонов (с деревянной обшивкой) на высоту 500 мм от рамы — мастиками АПМ или 579, или БПМ-1, или БАС (наносят без грунтовки) с толщиной покрытия после высыхания не менее 800 мкм»;

второй абзац после слов «(с деревянной обшивкой)» дополнить словами: «кроме полосы высотой 500 мм от рамы»;

третий абзац. Исключить слова: «а также деревянные стены (на стальном каркасе) крытых вагонов»;

четвертый абзац. Заменить слова: «и деревянные стены (на стальном каркасе)» на «стены и двери»;  
дополнить абзацем: «Стальные стены полувагонов, изготовленные из стали марки 10ХНДП, не должны быть окрашены».

Пункт 1.5.3. Второй абзац дополнить словами: «Стальные полы (крышки люков) полувагонов сверху, изготовленные из стали марки 10ХНДП, не должны быть окрашены»;

второй, третий абзацы. Заменить слово: «деревянные» на «деревометаллические»;

второй, пятый абзацы после слова «полы» дополнить словами: «(крышки люков)».

Пункт 1.5.3а изложить в новой редакции: «1.5.3а. Внутренние поверхности кузовов полувагонов: стены и полы (крышки люков), изготовленные из стали марки 10ХНДП по ГОСТ 19282—73, не должны быть окрашены».

Пункты 1.5.3, 1.5.4. Заменить слово: «платформ» на «вагонов-платформ».

Пункт 1.5.4. Второй абзац. Заменить слова: «с толщиной покрытия вместе с грунтовкой после высыхания не менее 2000 мкм» на «или АПМ, или БАС (наносят без грунтовки) с толщиной покрытия после высыхания не менее 1000 мкм».

Пункт 1.5.8. Заменить слово: «окраски» на «окрашивания».

Пункт 1.7 перед словами «Срок службы» дополнить словом: «Средний»; заменить слово: «заводского» на «капитального».

Пункты 2.1, 4.1. Заменить слово: «окраски» на «лакокрасочных покрытий».

Приложение изложить в новой редакции:

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
*Справочное*

**Перечень**  
**лакокрасочных материалов для окрашивания вагонов**

Наименование и марки лакокрасочных материалов	Обозначение стандарта
<b>Грунтовки</b>	
Грунтовка ФЛ-03к фенольно-формальдегидная	ГОСТ 9109—81
Грунтовки ВЛ-02, ВЛ-023 фосфатирующие	ГОСТ 12707—77
Грунтовка ПФ-0142 пентафталевая	—
Грунтовка ГФ-0119 глифталевая	ГОСТ 23343—78
Грунтовка ГФ-0163 глифталевая	—
Грунтовка ГФ-021 глифталевая	ГОСТ 25129—82
Грунтовка ХВ-050 перхлорвиниловая	ОСТ 6—10—314—79
Грунтовка ХС-059 на сополимере винилхлорида с винилацетатом	ГОСТ 23494—79
Грунтовка ХС-068 на сополимере винилхлорида	—
Грунтовка КЧ-098 хлоркаучуковая	—
Грунтовка ПС-084 протекторная	—
Грунтовка ЭП-57 протекторная	—
Эмаль ПФ-910 пентафталевая	—
Олифа оксоль	ГОСТ 190—78

(Продолжение см. с. 191)

Наименование и марки лакокрасочных материалов	Обозначение стандарта
<b>Шпатлевки</b>	
Шпатлевка ПФ-002 алкидная	ГОСТ 10277—76
Шпатлевка ХВ-004 перхлорвиниловая	ГОСТ 10277—76
Шпатлевка ХВ-005 перхлорвиниловая	ГОСТ 10277—76
<b>Эмали, краски, лаки</b>	
Эмали ХС-119 на сополимере винилхлорида с винилацетатом	ГОСТ 21824—76
Эмали ХВ-1100 перхлорвиниловые	ГОСТ 6993—79
Эмали ХВ-113 перхлорвиниловые	ГОСТ 18374—79
Эмаль ХС-759 на сополимере винилхлорида с винилацетатом	ГОСТ 23494—79
Эмали ХВ-785 поливинилхлоридные	ГОСТ 7313—75
Эмали КЧ-1108 хлоркаучуковые	—
Эмали ПФ-115 пентафталевые	ГОСТ 6465—76
Эмали ПФ-133 пентафталевые	ГОСТ 926—82
Эмали ПФ-1126 пентафталевые	—
Краски Э-ВА-17 вододисперсионные поливинил- ацетатные	ГОСТ 20833—75
Краски Э-ВС-17 вододисперсионные на сопо- лимере винилацетата с дибутилмаленатом	ГОСТ 20833—75
Краски Э-АК-111 вододисперсионные акрилат- ные	ГОСТ 20833—75

(Продолжение см. с. 193)

Наименование и марки лакокрасочных материалов	Обозначение стандарта
Краски масляные и алкидные (сурик железный, мумия, охра)	ГОСТ 8866—76
Краски масляные и алкидные	ГОСТ 8292—75
Эмаль КЧ-1108 хлоркаучуковая	—
Эмаль ХВ-16 перхлорвиниловая	—
Эмаль ХВ-785 поливинилхлоридная	ГОСТ 7313—75
Краски масляные и алкидные	ГОСТ 6586—77
Лак ПФ-170 пентафталевый	ГОСТ 15907—70
<b>Мастики</b>	
Мастика 579 противошумная битумная	—
Мастика БПМ-1 противошумная битумная	—
Мастика АПМ антикоррозионная противошумная	—
Мастика БАС (состав противокоррозионный битумный)	—
<b>Вспомогательные материалы</b>	
Пудра алюминиевая ПАП-1 или ПАП-2	ГОСТ 5494—71
(ИУС № 10 1985 г.)	