

Изменение № 4 ГОСТ 6102—78 Ткани асбестовые. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.12.87 № 4724

Дата введения 01.05.88

Вводная часть. Второй абзац исключить.

Пункт 1.1. Таблица 1. Примечание 2 исключить.

Пункт 2.2 дополнить абзацем: «По согласованию с потребителем допускается выпуск ткани марки АТ-16 длиной рулона менее 12 м и длиной отрезов менее 5 м».

Пункт 2.4 дополнить абзацами: «На тканях, кроме АТ-6 и АТ-16, допускаются ткацкие узлы, петли длиной не более 10 мм, поднырки не более трех нитей, слеты утка шириной не более 5 мм и длиной не более 150 мм с местным расширением до 10 мм на длине не более 75 мм, следы разработки (исправления) пороков, редочь и забойны при сохранении числа нитей на 100 мм по утку в пределах норм, установленных табл. 3. Данные пороки не входят в суммарное количество, установленное табл. 2.

Не допускается более трех слетов утка шириной не более 5 мм и длиной не более 150 мм с местным расширением до 10 мм на длине не более 75 мм на один погонный метр на одних и тех же основных нитях, механические разрывы полотна, разрушения нитей в местах разработки (исправления) пороков.

Определение ткацких пороков внешнего вида приведено в приложении».

Пункт 2.5. Таблица 3. Для ткани марки АТ-9 в графе «Толщина, мм, пред. откл.» заменить значение: $-0,1$ на $^{+0,2}_{-0,1}$; в графе «Разрывная нагрузка полоски 50×100 мм Н (кгс), не менее, по основе» заменить значение: 700(70) на 600(60).

Пункты 3.1, 5.2. Исключить слова: «и сорт»; исключить ссылку: «по ГОСТ 1.9—67».

Стандарт дополнить приложением:

(Продолжение см. с. 284)

(Продолжение изменения к ГОСТ 6102—78)

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТКАЦКИХ ПОРОКОВ ВНЕШНЕГО ВИДА

Наименование	Определение
Подилетина	Неправильное переплетение нескольких основных и уточных нитей, в т. ч. оборванных
Недосека	Полоса по всей ширине ткани из-за отсутствия одной или нескольких уточных нитей
Близна	Полоса по всей ширине ткани из-за отсутствия одной или нескольких основных нитей
Поднырки	Отсутствие переплетения между несколькими основными и уточными нитями разной длины
Забонна	Повышенная плотность уточных нитей по всей ширине ткани
Редочь	Пониженная плотность уточных нитей по всей ширине ткани
Слеты утка	Петли и витки уточных нитей, попавшие в зев и заработанные в ткань
Стяжки кромок	Сужение ткани на ограниченном участке, по сравнению с общей шириной

(ИУС № 3 1988 г.)