

**Изменение № 2 ГОСТ 3846—78 Угли каменные в антрацит Донецкого бассейна для газогенераторов. Технические условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.08.89 № 2622**

**Дата введения 01.01.91**

Пункт 2 изложить в новой редакции: «2. Для газогенераторов стационарного типа должны поставляться обогащенные угли марок Д, ДГ, Г, ГЖ, ГЖО и А Донецкого бассейна по ГОСТ 25543—88 с размерами кусков по ГОСТ 19242—73 в соответствии с номенклатурой, приведенной в приложении 1».

Пункт 3. Таблица. Графа «Марка». Заменить обозначения: Г, ГЖО на ДГ, Г, ГЖО, ГЖ; Д на Д, Г, ДГ;

графа «Размер кусков, мм». Заменить значение: «Более 13» на 13—100.

Пункт 6. Заменить ссылку: ГОСТ 1137—64 на ГОСТ 1137—88.

Приложение 2 изложить в новой редакции:

**(Продолжение см. с. 40)**

(Продолжение изменения к ГОСТ 3846—78)

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2**

*Справочное*

**Средние нормы низшей теплоты сгорания  
рабочего топлива углей Донецкого бассейна**

Марка	Размер кусков, мм	Низшая теплота сгорания рабочего топлива $Q_1^r$ МДж/кг (ккал/кг)
Обогащенные угли ДГ, Г, ГЖО, ГЖ	25—100	25,5 (6090)
	13—50	25,5 (6090)
Д ДГ, Г	13—100	24,2 (5780)
	13—100	26,0 (6200)
А	50—100	29,4 (7030)
	25—50	29,4 (7030)
	13—25	28,3 (6760)

(ИУС № 12 1989 г.)