

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ СССР

А. ГОРНОЕ ДЕЛО. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Группа А32

Изменение № 5 ГОСТ 6912—74 Глинозем. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 02.07.85
№ 2085 срок введения установлен

с 01.01.86

Пункты 1.1, 2.1. Таблицы 1, 2. Графа «Марка». Исключить марку: Г-4.

Пункт 2.1. Таблицу 2 дополнить примечанием — 5: «5. В глиноземе марок Г-1, Г-2 и Г-3 в течение первых 14 дней после начала производства допускают-

(Продолжение см. с. 46)

(Продолжение изменения к ГОСТ 6912—74)

ся потери массы при прокаливании — не более 0,9 %; содержание вредных примесей: SiO_2 — не более 0,20 %; Fe_2O_3 — не более 0,08 %; сумма $\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}$ в пересчете на Na_2O — не более 0,6 %. Содержание ZnO и $\text{TiO}_2 + \text{V}_2\text{O}_5 + \text{Cr}_2\text{O}_3 + \text{MnO}$ в указанный период не нормируется.

Пункт 5.4 дополнить абзацем: «При транспортировании железнодорожным транспортом глинозем, упакованный в мешки, формируют в транспортные пакеты по ГОСТ 21929—76. Средства крепления мешков — по ГОСТ 21650—76».

(ИУС № 10 1985 г.)