

Группа М93

**Изменение № 2 ГОСТ 23559—79 Ткани костюмные из химических волокон.
Общие технические условия**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.05.85
№ 1350 срок введения установлен**

с 01.11.85

По всему тексту стандарта заменить слова: «ткани высшей категории качества» на «ткани улучшенного качества с индексом «Н», «плотность» на «число нитей на 10 см».

Вводная часть. Второй абзац исключить.

Пункт 1.2. Таблица 1. Графу «высшей категории качества» и слова «Первой категории качества» исключить.

Пункт 1.2 дополнить абзацами: «Ткани улучшенного качества с индексом «Н» должны соответствовать следующим дополнительным требованиям:

(Продолжение см. с. 186)

(Продолжение изменения к ГОСТ 23559—79)

ширина ткани должна соответствовать требованиям ГОСТ 9205—75 без ширин, указанных в скобках;

стойкость к истиранию по плоскости должна быть не менее 2200 циклов;

воздухопроницаемость должна быть не менее 55 дм³/м²·с;

пиллингуемость ткани не допускается.

Пункт 1.5. Второй абзац исключить.

Пункт 1.6 исключить.

Пункт 2.1 дополнить абзацем (перед последним): «по разрывной нагрузке и стойкости к истиранию по плоскости — не менее чем на одной партии в полугодие».

Пункт 3.8. Заменить ссылку: ГОСТ 8710—58 на ГОСТ 8710—84.

(ИУС № 8 1985 г.)