

## Группа М62

**Изменение № 2 ГОСТ 6309—80 Нитки хлопчатобумажные швейные. Технические условия**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.05.85 № 1384 срок введения установлен**

**с 01.10.85**

По всему тексту стандарта заменить слово: «паковка» на «единица продукции».

Пункт 1.2. Заменить ссылку: ГОСТ 17075—71 на ГОСТ 17075—79; последний абзац исключить.

Пункт 1.3. Таблица 1. Головка. Заменить единицу измерения: Мн на мН; графа «Структура суровых ниток». Для ниток условного обозначения 00 заменить значение: (№ 37,0/3/2) на (№ 37,0/3/4);

графа «Структура суровых ниток» и примечание 1. Заменить обозначение  $T_{R_n}$  на  $R_n$ .

Пункты 1.5, 1.6 исключить.

Пункт 1.8 дополнить обозначением: (КОС).

Пункт 1.11. Примечание. Последний абзац исключить.

Пункт 1.14 изложить в новой редакции: «1.14. Белые нитки должны иметь белизну не менее 82 %».

Пункт 1.18. Заменить слово: «неравномерности» на «неравносности».

Пункт 1.18.1. Таблица 4. Пункты 6—8 исключить; примечание дополнить словами: «Не допускаются грязные пятна на упаковке, замасленная нитка».

Пункты 1.19, 3.1 изложить в новой редакции: «1.19. Для ниток первого сорта неравносность в петле, образованной ниткой длиной 250 мм, не должна быть более:

5 витков — для марок «Экстра» и «Прима»;

4 витка — для марок «Специальные» и «Особопрочные».

Нитки, имеющие неравносность более указанной, но не выше 9 витков, относят ко 2-му сорту.

Показатель неравносности для ниток 2-го сорта устанавливается факкультативно до 1 января 1988 г.

3.1. Климатические условия испытаний — по ГОСТ 10681—75.

Перед испытанием нитки наматывают в мотки и выдерживают в климатических условиях не менее 16 ч. В этих же условиях проводят испытания».

Пункт 3.3. Таблицу 6 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 184)

(Продолжение изменения к ГОСТ 6309—80)

Таблица 6

Линейная плотность ниток, т.ксс	Величина груза предварительного натяжения, сН
До 50 включ.	9,8
Св. 50 » 100 »	19,6
» 100 » 150 »	29,4

второй абзац. Заменить значение: 0,2 гс/гекс на 0,2 сН/текс.

Пункт 3.5. Заменить слово: «неравномерности» на «неравновесности».

Пункт 3.6. Заменить ссылку: ГОСТ 6303—72 на ГОСТ 25617—83.

Пункт 3.7. Заменить ссылку: ГОСТ 15160—69 на ГОСТ 25617—83.

Пункт 3.9. Заменить ссылку: ГОСТ 9733—61 на ГОСТ 9733.4—83 и ГОСТ 9733.27—83.

Пункт 3.10. Третий абзац. Заменить слова: «по ГОСТ 18510—73» на «имеющую белизну не менее 82 %».

Пункт 4.1. Таблица 7. Графу «Единица продукции» после слов «до 90 мм» дополнить словом: «включ.».

Пункт 4.3. Заменить ссылку: ГОСТ 13514—68 на ГОСТ 13514—82; дополнить абзацем: «При упаковке ниток «Ассорти» количество цветов в ящике — по согласованию с потребителем».

Пункт 4.4. Последний абзац. Заменить слово: «упаковке» на «упаковывании».

Пункт 4.6 дополнить примечанием: «Примечание. При наличии на единице продукции реквизитов: направление крутки, устойчивость окраски (прочной и особопрочной),—допускается не указывать эти реквизиты при маркировке пачек и коробок».

Пункт 4.7. Заменить слова: «Маркировка транспортной тары» на «Транспортная маркировка»;

дополнить словами: «цены одной единицы продукции».

Пункт 4.8 исключить.

Приложение 1. Таблицу изложить в новой редакции:

(Продолжение см с. 185)

Интенсивность окраски	Номер цвета по карте цветов
Очень светлая	1, 2, 5, 10, 25, 26, 37, 52, 54, 72, 75, 84, 85, 90, 96, 108, 110, 115, 116, 120, 132, 135, 137, 139, 144, 150, 158, 164
Светлая	3, 4, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 20, 27, 28, 33, 34, 38, 39, 40, 49, 50, 55, 56, 58, 60, 66, 68, 69, 73, 81, 82, 83, 86, 87, 97, 99, 109, 111, 112, 113, 114, 117, 121, 122, 128, 133, 136, 138, 140, 141, 142, 145, 146, 148, 149, 151, 154
Средняя	8, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 61, 63, 64, 67, 74, 76, 79, 80, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 118, 123, 124, 125, 126, 129, 130, 134, 147, 152, 153, 156, 159, 160, 161
Темная	23, 24, 36, 41, 48, 51, 53, 57, 59, 62, 65, 70, 71, 77, 78, 89, 105, 106, 107, 119, 127, 131, 143, 155, 157, 162, 163, 165

(ИУС № 8 1985 г.)