

**Группа Л69**

**Изменение № 2 ГОСТ 19338—73 Каучук синтетический. Метод определения потери массы при сушке**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12.05.85 № 1303 срок введения установлен**

**с 01.09.85**

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 2509.

Пункт 1.1. Второй абзац. Исключить слова: «или инфракрасную лампу для сушки на 500 Вт»;

*(Продолжение см. с. 180)*

---

*(Продолжение изменения к ГОСТ 19338—73)*

третий абзац. Заменить слова: «или бюксу типов СН-1, СН-2 по ГОСТ 7148—70» на «или стаканчик СН-45/13 или СН-60/14 по ГОСТ 25336—82»; четвертый, пятый абзацы изложить в новой редакции: «весы лабораторные 2-го класса точности по ГОСТ 24104—80;

эксикатор 2—140 или 2—190 (с хлористым кальцием или силикагелем) по ГОСТ 25336—82».

Пункт 2.1 изложить в новой редакции: «2.1. Сушильный шкаф нагревается до 100—105 °С».

*(Продолжение см. с. 181)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 19338—73)*

Пункт 2.2а после слова «проб» дополнить словами: «твердых каучуков».

Пункт 2.3. Второй абзац. Заменить слова: «(в бюксе)» на «(в стаканчик)».

Пункт 3.2 исключить.

Пункт 4.1. Первый абзац изложить в новой редакции: «За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений».

Допускаемое расхождение между параллельными определениями 0,05 % при потере массы до 0,5% и 0,1 % — при потере массы более 0,5 %».

*(Продолжение см. с. 182)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 19338—73)*

Раздел 4 дополнить пунктом — 4.2. «4.2. Результаты испытаний записывают в протокол, содержащий:

марку каучука;

номер партии каучука;

наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;

содержание летучих веществ в процентах по массе;

обозначение настоящего стандарта

дату испытания».

(ИУС № 8 1985 г.)