

Изменение № 2 ГОСТ 4821—77 Желатин полиграфический и технический. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.07.88 № 2785

Дата введения 01.01.89

Пункт 1.2. Заменить ссылку: ГОСТ 16147—70 на ГОСТ 16147—88.

Пункт 1.6. Таблица 1. Показатели «Кинематическая вязкость», «Падение вязкости» изложить в новой редакции:

Наименование показателя	Характеристика и норма для желатина				
	полиграфического			технического	
	твёрдого	среднего	мягкого	первого сорта	второго сорта
Динамическая вязкость раствора с массовой долей желатина 10 %, при 40 °С, мПа·с, не менее	15	13	12	9	8
Падение вязкости, %, не более		10		15	

(Продолжение см. с. 268)

(Продолжение изменения к ГОСТ 4821—77)

Пункты 3.5.1, 3.11.1. Заменить ссылку: ГОСТ 306—76 на ГОСТ 14919—83.

Пункт 3.7 изложить в новой редакции: «3.7. Определение вязкости — по ГОСТ 25183.4—82».

Пункты 3.7.1—3.7.4 исключить.

Пункт 3.12 изложить в новой редакции: «3.12. Определение падения вязкости желатина по ГОСТ 25183.4—82».

Пункты 3.12.1—3.12.4 исключить.

(ИУС № 12 1988 г.)