

Группа Л31

**Изменение № 2 ГОСТ 11255—75 Мелочь коксовая. Технические требования
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 09.04.85
№ 1017 срок введения установлен**

с 01.01.86

Пункт 3. Таблицу изложить в новой редакции (кроме примечаний):

Наименование показателя	Нормы для марки		Метод испытания
	КМ1 ОКП 07 6300 1100	КМ2 ОКП 07 6300 1200	
1. Зольность (A^d), % не более	13,0	16,0	По СТ СЭВ 493—77
2. Массовая доля общей влаги (W_t^r), %, средняя	20,0	20,0	По СТ СЭВ 491—77

(Продолжение см. с. 188)

(Продолжение изменения к ГОСТ 11255—75)

Продолжение табл.

Наименование показателя	Нормы для марки		Метод испытания
	КМ1 ОКП 07 6300 1100	КМ2 ОКП 07 6300 1200	
3. Выход летучих веществ ($V^{уаг}$), %, средний	3,0	3,0	По ГОСТ 3929—82
4. Массовая доля кусков более 10 мм, %, не более	8,0	8,0	По ГОСТ 5954—81

Примечание 2. Заменить слова: «рабочей влаги» на «общей влаги».

Пункты 5, 6 изложить в новой редакции: «5. Правила приемки — по ГОСТ 2669—81.

6. Отбор и подготовка проб для лабораторных испытаний — по ГОСТ 23083—78».

(ИУС № 7 1985 г.)