

к ГОСТ 17608—81 Плиты бетонные тротуарные. Технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 2.1.9 Второй абзац	Образцы считают морозостойкими при отсутствии снижения прочности на сжатие более 15 % и потере массы более 5 % по сравнению с образцами, испытанными в эквивалентном возрасте.	Образцы считают морозостойкими при снижении прочности на сжатие не более 5 % и потере массы не более 3 % по сравнению с контрольными образцами.
Пункт 2.2.1	Для приготовления бетонной смеси должны применяться: портландцемент или быстротвердеющий портландцемент, пластифицированный или гидроробный портландцемент марки не ниже М400, отвечающий требованиям ГОСТ 10178—76, а также цветные цементы в соответствии с ГОСТ 15825—80 и ГОСТ 965—78.	Для приготовления бетонной смеси должны применяться цементы, предназначенные для бетона дорожных и аэродромных покрытий, а также бездобавочные цветные цементы по ГОСТ 15825—80 и ГОСТ 965—78, отвечающие требованиям п. 1.14 ГОСТ 10178—85.
Пункт 3.7	Потребитель имеет право проводить контрольную проверку.	Потребитель проводит контрольную проверку.
Пункт 4.5	замера наибольшего зазора	замера наибольшего зазора шупами по ГОСТ 882—75.

(ИУС № 2 1988 г.)