

## к ГОСТ 6665—82 Камни бортовые бетонные и железобетонные. Технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 2.3.9	Для приготовления бетонной смеси должны применяться бездобавочные портландцемент, гидрофобный или пластифицированный портландцемент, портландцемент с минеральными добавками до 5 % или портландцемент для бетонов дорожных и аэродромных покрытий марки не ниже 400, содержащий в цементном клинкере не более 8 % трехкальциевого алюмината, отвечающие требованиям ГОСТ 10178—76.	Для приготовления бетонной смеси должны применяться цементы, предназначенные для бетона дорожных и аэродромных покрытий и отвечающие требованиям п. 1.14 ГОСТ 10178—85.

(ИУС № 2 1988 г.)