

Группа М99

Изменение № 4 ГОСТ 187—71 Ткани шелковые и полушелковые. Определение сортности

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10.06.81 № 2895 срок введения установлен

с 01.11.81

Пункт 7. Таблица 1. Исключить графу: «Первый этап введения. 1, 2 и 3-й сорта».

Пункт 10. Заменить ссылку: ГОСТ 12451—67 на ГОСТ 12451—76.

Пункты 13, 19. Таблицы 2, 3. Исключить графу: «первого этапа введения. Группы тканей I, II, III».

Таблица 3. Пункт 8. Подпункт б изложить в новой редакции:

Наименования дефектов	Нормы для дефектов	Оценка в баллах для		
		второго этапа введения		
		Группы тканей		
		I	II	III
б) стянутая кромка	Св. 1,0 до 2,0 см включ.	4	4	—
	Св. 2,0 до 3,0 см включ.	8	8	—
	Св. 3,0 до 4,0 см включ.	18	18	—

(Продолжение см. стр. 214)

*(Продолжение изменения к ГОСТ 187—71)*

Пункт 21 дополнить новым абзацем:

«Дефект «стянутая кромка» определяют, как разность между длиной по фону и по кромке на трехметровой длине ткани. Оценка дефекта относится ко всему куску. На куске условной длины должно проводиться три измерения, на каждом последующих 10 м — одно измерение. Места измерения должны быть расположены равномерно по длине куска. Показатель стянутости вычисляют по каждой кромке отдельно, как среднее арифметическое результатов испытаний, и за окончательный результат принимают наихудший показатель по левой и правой кромкам»;

заменить ссылки: ГОСТ 9315—59 на ГОСТ 9315—76, ГОСТ 10761—64 на ГОСТ 10761—75.

(ИУС № 8 1981 г.)