

**Изменение № 1 ГОСТ 11302—78 Ткани льняные и полульняные двунитки. Технические условия**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.05.81 № 2706 срок введения установлен**

**с 01.10.81**

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 83 3830.

Пункт 1.2 изложить в новой редакции:

«1.2. Ткани вырабатывают из суровой льняной пряжи по ГОСТ 10078—78, льняной химически обработанной, с вложением химических волокон, в сочетании с хлопчатобумажной пряжей по ГОСТ 1119—70, а также из других видов пряжи, вырабатываемой по нормативно-технической документации».

Пункт 1.3. Таблицу дополнить новыми пунктами:

*{Продолжение см. стр. 208}*

Наименование ткани	Поверхност- ная плотность ткани, г/м <sup>2</sup>	Структура пряжи		Число нитей на 10 см		Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50×200 мм			
		по основе	по утку	по основе	по утку	по основе		по утку	
						Н	кгс	Н	кгс
5. Двуниток полупеньной	516 <sub>-36</sub>	84 текс х/6	280 текс 30% ВЛс	269 <sub>-5</sub>	80 <sub>-2</sub>	1138 <sub>-114</sub>	116 <sub>-12</sub>	1128 <sub>-113</sub>	115 <sub>-12</sub>
6. Двуниток льно-лавсановый	520 <sub>-36</sub>	130 текс 30% ВЛс	280 текс 30% ВЛс	184 <sub>-4</sub>	82 <sub>-2</sub>	1177 <sub>-118</sub>	120 <sub>-12</sub>	1128 <sub>-113</sub>	115 <sub>-12</sub>

(Продолжение см. стр. 209)

(Продолжение изменения к ГОСТ 11302—78)

Примечание 2 дополнить словами: «ВЛс — лавсановое волокно».

Пункты 1.9, 3.6 исключить.

Пункт 4.2. Заменить ссылку: ГОСТ 7000—66 на ГОСТ 7000—80.

Приложение. Таблицу дополнить новыми пунктами — 5, 6:

Наименование ткани	Номер артикула
5. Двуниток полульняной	12203
6. Двуниток льнолавсановый	12202

(ИУС № 8 1981 г.)