

Группа Л31

Изменение № 1 ГОСТ 17497—72 Кокс каменноугольный из углей восточных районов и Печорского бассейна. Технические требования

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.05.81 № 2386 срок введения установлен

с 01.10.81

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 07 6130 1000.

По всему тексту стандарта заменить слова: «содержание» на «массовая доля».

Пункт 1. Исключить слова: «(кроме доменного и литейного производства)».

Пункт 2 изложить в новой редакции;

(Продолжение см. стр. 194)

(Продолжение изменения к ГОСТ 17497—72)

«2. Каменноугольный кокс в зависимости от используемого сырья и размера кусков подразделяют на марки, указанные в табл. 1.

Т а б л и ц а 1

Наименование марки каменноугольного кокса	Код ОКП
K1	07 6130 1710
K2	07 6130 1420

(Продолжение см. стр. 195)

(Продолжение изменения к ГОСТ 17497—72)

Пункт 3. Заменить слова: «в таблице» на «в табл. 2»; таблицу изложить в новой редакции:

Таблица 2

Наименование показателя	Норма для марки		Метод испытания
	К1	К2	
1. Зольность (A^c), %: средняя не более	11,0 12,5	16,0 17,2	По СТ СЭВ 493—72
2. Массовая доля общей серы ($S^c_{\text{общ.}}$), %: средняя не более	0,6 0,7	1,6 2,0	По ГОСТ 8606—72 и ГОСТ 4339—74
3. Массовая доля рабочей влаги (W^p), %, не более	15	6	По СТ СЭВ 491—77
4. Выход летучих веществ (V^r), %, не более	1,5	1,5	По ГОСТ 3929—75
5. Размер кусков, мм	25—40	25 мм и более	—
6. Показатель прочности М40, %: средний не менее	Не нормируется То же	65 59	
7. Показатель прочности М10, %, не более	То же	15	По ГОСТ 8929—75

(Продолжение см. стр. 196)

Наименование показателя	Норма для марки		Метод испытания
	K1	K2	
8. Массовая доля мелочи кусков размером менее 25 мм, %: средняя не более	5 7	6 7	

Примечание после слов «мелочи и» дополнить словом: «рабочей»; исключить слово: «предельное».

Пункт 4 изложить в новой редакции:

«4. Для кокса марки K2, предназначенного для заводов цветной металлургии (кроме кокса, используемого для производства черновой бронзы), показатель массовой доли общей серы не регламентируется».

Пункт 5. Второй абзац изложить в новой редакции:

«Показатель выхода летучих веществ (V^r) служит для дополнительной характеристики качества кокса».

Пункт 6 изложить в новой редакции:

«6. Отбор проб кокса и подготовка их для испытаний — по ГОСТ 23083—78. Правила приемки — по ГОСТ 2669—65».

(ИУС № 8 1981 г.)