

Изменение № 4 ГОСТ 3479—75 Бумага папиросная

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.05.81
№ 2491 срок введения установлен

с 01.06.81

Пункт 2.1. Таблицу изложить в новой редакции:

Наименование показателя	Норма для бумаги		Метод испытания
	с государственным Знаком качества	первой категории качества	
1. Состав по волокну, %: волокно беленое льняное и конопляное, не менее целлюлоза сульфатная бе- леная из хвойной древесины марки АС-1 по ГОСТ 9571 —79, не более	15	15	По ГОСТ 7500—75
2. Масса бумаги площа- дью 1 м ² , г	85	85	По ГОСТ 13199—67 и п. 4.7 настоящего стан- дарта
3. Толщина, мкм	16,0±0,4	16,0±0,5	По ГОСТ 13199—67 и пп. 4.6 и 4.7 настоящего стандарта
4. Разрушающее усилие в машинном направлении, Н (кгс), не менее	23±1	23±1	По ГОСТ 13525.1—79
5. Удлинение в машин- ном направлении, %, не менее	15,6 (1,6)	14,7 (1,5)	По ГОСТ 13525.1—79
6. Воздухопроницаемость, мл/мин, не более	1,6	1,5	По ГОСТ 13525.14—77 и п. 4.4 настоящего стан- дарта
7. Дырчатость: отверстия размером св. 100 мкм	100	100	По ГОСТ 13525.14—77 и п. 4.4 настоящего стан- дарта
св. 150 мкм		Не до- пускаются Не допус- каются	По ГОСТ 13525.9—68
8. Сорность: число сори- нок на 1 м ² , не более			По ГОСТ 13525.4—68 и п. 4.3 настоящего стандарта
площадью св. 0,06 до 0,10 мм ²	544	544	
площадью св. 0,10 до 0,25 мм ²	Не допус- каются	32	
площадью св. 0,25 мм ²	Не допус- каются	Не допус- каются	
9. Зольность, %, не бо- лее	2	2	По ГОСТ 7629—77
10. Влажность, %	6,5±1,0	6,5±1,0	По ГОСТ 13525.19—71

(Продолжение см. стр. 182)

(Продолжение изменения к ГОСТ 3479—75)

Примечания: 1. В качестве наполнителя применяют химически осажденный мел сорта 1 по ГОСТ 8253—79.

2. Допускается использование целлюлозы сульфатной беленой из хвойной древесины по другой нормативно-технической документации при условии сохранения установленных показателей качества.

Пункт 3.2 изложить в новой редакции:

«3.2. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке. Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию».

Пункт 4.4. Заменить обозначение: ВП-2 на «дензометра Шоппера».

Пункт 5.1.2. после слов «упаковывать бобины в рулоны» дополнить словами: «(кроме бумаги, выпускаемой с государственным Знаком качества)».

Пункт 5.1.4а. Заменить слова и ссылку: «(кроме бумаги марки БП-5—35)» на «(кроме бумаги марок БП-3—35 и БП-4—28)», ГОСТ 9569—65 на ГОСТ 9569—75.

(ИУС № 8 1981 г.)